

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 352 915 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

15.10.2003 Patentblatt 2003/42

(51) Int Cl.7: **C08F 218/04**

(21) Anmeldenummer: **03009893.3**

(22) Anmeldetag: **21.06.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE LI NL

(30) Priorität: **21.07.2000 DE 10035587**

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
01114702.2 / 1 174 445

(71) Anmelder: **Wacker Polymer Systems GmbH & Co.
KG
84489 Burghausen (DE)**

(72) Erfinder: **Weitzel, Hans-Peter, Dr.
84571 Reischach (DE)**

(74) Vertreter: **Schuderer, Michael, Dr. et al
Wacker-Chemie GmbH
Zentralabteilung Patente
Marken und Lizenzen
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München (DE)**

Bemerkungen:

Diese Anmeldung ist am 15 - 05 - 2003 als
Teilanmeldung zu der unter INID-Kode 62
erwähnten Anmeldung eingereicht worden.

(54) **Verfahren zur Herstellung von Schutzkolloid-stabilisierten Polymerisaten mittels kontinuierlicher Emulsionspolymerisation**

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von mit Polyvinylalkohol stabilisierten Polymerisaten auf Basis von Vinylester, Ethylen und gegebenenfalls weiteren Comonomeren in Form deren wässrigen Polymerdispersionen oder in Wasser redispersierbaren Polymerpulver mittels radikalisch initiiert kontinuierlicher Emulsionspolymerisation und gegebenenfalls Trocknung der dabei erhaltenen Polymerdispersion, dadurch gekennzeichnet, daß die Emulsionspolymerisation

a) in mindestens zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren bei einer Temperatur von 40°C bis 100°C und einem Druck von 5 bis 100 bar, bis zu

einem Restmonomergehalt von kleiner 3 Gew.-% durchgeführt wird und anschließend in mindestens einem Drucklosreaktor bei einer Temperatur von 20°C bis 60°C und einem Druck von < 1.0 weitergeführt wird, wobei

b) die Polymerisation mit einem Redoxsystem aus Oxidations- und Reduktionskomponente initiiert wird, wobei die Reduktionskomponente zumindest teilweise im ersten Druckreaktor zugeführt wird.

EP 1 352 915 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Schutzkolloid-stabilisierten Polymerisaten auf Basis von Vinylestern, Ethylen und gegebenenfalls weiteren Comonomeren in Form deren wässrigen Polymerdispersionen oder in Wasser redispersierbaren Polymerpulver mittels kontinuierlicher Emulsionspolymerisation und gegebenenfalls Trocknung der damit erhaltenen wässrigen Polymerdispersionen.

[0002] Schutzkolloid-stabilisierte Polymerisate werden vor allem in Form deren wässriger Dispersionen oder in Wasser redispersierbarer Polymerpulver in vielerlei Anwendungen, beispielsweise als Beschichtungsmittel oder Klebmittel, für die unterschiedlichsten Substrate eingesetzt. Als Schutzkolloide werden in der Regel Polyvinylalkohole eingesetzt. Der Einsatz von Polyvinylalkohol ist erstrebenswert, weil dieser im Vergleich zu Systemen, die durch niedermolekulare Verbindungen (Emulgatoren) stabilisiert sind, selbst zur Festigkeit (z.B. Haftzugswerte im Fliesenkleber) beiträgt. Als Monomere zur Herstellung von redispersierbaren Pulvern werden bisher bevorzugt Vinylester und Ethylen eingesetzt, da die Stabilisierung von Acrylatcopolymeren bzw. Styrolacrylatcopolymeren durch Polyvinylalkohol nicht einfach zu bewerkstelligen ist.

[0003] Die Herstellung dieser Dispersionen erfolgt traditionell durch Emulsionspolymerisation im Batch- oder Chargenverfahren. Diese Verfahrensweise zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und ist somit vorzugsweise in Anlagen mit großer Produktvielfalt anzutreffen. Außerdem ist diese Vorgehensweise verfahrenstechnisch deutlich weniger anspruchsvoll als ein kontinuierlicher Prozeß. Nachteilig ist die im Vergleich zum kontinuierlichen Prozeß deutlich geringere Wirtschaftlichkeit des Chargenprozesses.

[0004] Der kontinuierliche Prozeß ist somit die richtige Wahl für Anlagen mit hohem Ausstoß bei geringer Produktvielfalt. Kernproblem bei der kontinuierlichen Emulsionspolymerisation ist die Einstellung der richtigen Bedingungen für eine permanente Nukleierung neuer Latexpartikel. Die favorisierte Anlagenkonfiguration ist die Rührkesselkaskade, weil derartige Reaktoren bereits im Batchbetrieb eingesetzt werden und somit mit nur geringem wirtschaftlichen Umrüstungsaufwand für den kontinuierlichen Prozeß verwendbar wären. Üblicherweise findet man ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Oszillieren der Produkteigenschaften und der Verfahrensparameter, die im Extremfall zu nicht verwendbaren Produkten oder Anlagenschädigungen führen können.

[0005] Die US-A 2703794 beschreibt ein Verfahren zur kontinuierlichen Emulsionspolymerisation von Vinylacetat und Ethylen in Gegenwart von Emulgator und gegebenenfalls mit Wasser mischbarem organischen Lösungsmittel, wobei Wasser, Emulgator, Monomere und Initiator gleichzeitig und kontinuierlich zudosiert werden. Der Prozeß wird ohne Saatlatex und in einem einzigen Druckreaktor durchgeführt. Nachteilig sind starke Reaktorwandbelegungen und oszillierende Teilchengrößen.

[0006] In der US-A 3551396 wird ein Verfahren zur Herstellung von Vinylacetathomopolymerdispersionen in einem Loopreaktor beschrieben, bei dem Monomer und Wasser kontinuierlich im Kreis geführt werden, wobei zusätzliches Monomer und Initiator laufend zudosiert und gebildetes Polymerisat laufend aus dem Reaktor entfernt werden. Die Polymerisation wird ohne Saatlatex und in einem einzigen Druckreaktor durchgeführt.

[0007] In der DE-A 2555142 wird ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Polymerisaten ethylenisch ungesättigter Monomere nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren in mehreren hintereinandergeschalteten Polymerisationsreaktoren beschrieben. Dazu wird ein erster Reaktor mit einer Voremulsion aus Wasser, Initiator, einem Teil der Monomeren und weiteren Hilfsstoffen beschickt, die erhaltene Dispersion in ein zweites Reaktionsgefäß übergeführt, dann der Restanteil der Monomere zugeführt, und schließlich in einem letzten Reaktionsgefäß die Dispersion durch Hinzufügen von weiterem Initiator auspolymerisiert.

[0008] In der DE-A 2456576 wird eine Anlagenkonfiguration bestehend aus einem Reaktor für die Hauptpolymerisation und einem Rohr für die Nachpolymerisation beschrieben. Die Polymerisation wird in Gegenwart eines Redox-initiatorsystems durchgeführt, wobei das Reduktionsmittel in hohem Überschuß eingesetzt wird. Die Monomeren werden so zudosiert, daß deren Konzentration einen definierten Grenzwert nicht übersteigt. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die schnelle Wandbelagsbildung, die zu geringen Anlagenverfügbarkeiten führt. Ursache hierfür sind unter anderem die stark oszillierenden Eigenschaften der Produkte.

[0009] In der US-A 4164489 wird ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Vinylacetat-Ethylendispersionen beschrieben, das sich durch Verwendung eines Saatlatex der ebenfalls kontinuierlich zugeführt wird, auszeichnet. Nachteilig ist, daß diese Saat ein selbständiges Produkt darstellt, das extra für diesen Zweck hergestellt werden muß (geringe Teilchengröße, ca. 200 nm), wobei nicht gewünschte Rezepturbestandteile wie Emulgatoren in das Produkt eingeschleppt werden.

[0010] Petrocelli et.al. (Polym.Sci.Eng., 80, 544) beschreiben ebenfalls ein Verfahren unter Verwendung von Saatlatex. Auch in diesem Fall wird ein feinteilige (ca. 200 nm Teilchengröße), emulgatorstabilisierte Dispersion verwendet. Der Grundgedanke bei diesem Saatlatexverfahren ist die Einbringung neuer Latexpartikel geringer Größe, die dann im Laufe der Polymerisation zu der gewünschten Teilchengröße anwachsen. Eine interne neue Nukleierung soll durch den Saatlatex unterbunden werden.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, einen wirtschaftlichen und technologisch verbesserten Prozeß

für die kontinuierliche Herstellung von Vinylester-Ethylen-Copolymerdispersionen zu entwickeln. Es waren dabei Probleme zu berücksichtigen, die nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei der Anwendung der gewünschten Produkte, auftreten können. Insbesondere bei der Anwendung von Polymerisaten in Form deren Redispersionspulver zur Verbesserung der Mörtel Eigenschaften, einem Haupteinsatzgebiet von Redispersionspulvern, müssen die Rezepturen über eine gewisse Zeit stabil bleiben und dürfen ihre Verarbeitungskonsistenz nicht wesentlich verändern (Viskositäts- bzw. Zementstabilität). In der Beton- und Mörtelindustrie spielen darüberhinaus die mechanischen Eigenschaften, wie die Druckfestigkeit, die Porosität und damit der Luftporengehalt eine wesentliche Rolle. Die mit Dispersionspulver vergüteten hydraulisch abbindenden Systeme sollen zudem noch bessere Haftung gegenüber den unvergüteten Systemen erbringen. Alle diese Produkteigenschaften müssen beim Übergang vom Batchverfahren zum kontinuierlichen Verfahren gewährleistet bleiben.

[0012] Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß auch ohne Saatlatex ein stabiles kontinuierliches Herstellungsverfahren für Emulsionspolymerisate erhalten wird. Es wird ein stabiler Zustand beobachtet, der keine Oszillation der Teilchengröße und anderer Produkteigenschaften zeigt.

[0013] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von mit Polyvinylalkohol stabilisierten Polymerisaten auf Basis von Vinylester, Ethylen und gegebenenfalls weiteren Comonomeren in Form deren wässrigen Polymerdispersionen oder in Wasser redispersierbaren Polymerpulver mittels radikalisch initiiert kontinuierlicher Emulsionspolymerisation und gegebenenfalls Trocknung der dabei erhaltenen Polymerdispersion, dadurch gekennzeichnet, daß die Emulsionspolymerisation

a) in mindestens zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren bei einer Temperatur von 40°C bis 100°C und einem Druck von 5 bis 100 bar, bis zu einem Restmonomergehalt von kleiner 3 Gew.-% durchgeführt wird und anschließend in mindestens einem Drucklosreaktor bei einer Temperatur von 20°C bis 60°C und einem Druck von < 1.0 bar weitergeführt wird, wobei

b) die Polymerisation mit einem Redoxsystem aus Oxidations- und Reduktionskomponente initiiert wird, wobei die Reduktionskomponente zumindest teilweise im ersten Druckreaktor zugeführt wird.

[0014] Geeignete Vinylester sind solche von Carbonsäuren mit 1 bis 12 C-Atomen. Bevorzugte Vinylester sind Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutyrat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinyl Laurat, 1-Methylvinylacetat, Vinylpivalat und Vinylester von α -verzweigten Monocarbonsäuren mit 9 bis 11 C-Atomen, beispielsweise VeoVa9^R oder VeoVa10^R (Handelsnamen der Firma Shell). Besonders bevorzugt ist Vinylacetat. Die genannten Vinylester werden im allgemeinen in einer Menge von 30 bis 90 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, copolymerisiert.

[0015] Ethylen wird im allgemeinen in einer Menge von 1 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, copolymerisiert.

[0016] Geeignete weitere Comonomeren sind solche aus der Gruppe der Ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure, der Vinylhalogenide wie Vinylchlorid, der Olefine wie Propylen. Geeignete Methacrylsäureester oder Acrylsäureester sind Ester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen wie Methylacrylat, Methylmethacrylat, Ethylacrylat, Ethylmethacrylat, Propylacrylat, Propylmethacrylat, n-Butylacrylat, n-Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Norbornylacrylat. Bevorzugt sind Methylacrylat, Methylmethacrylat, n-Butylacrylat und 2-Ethylhexylacrylat. Diese Comonomere werden gegebenenfalls in einer Menge von 1 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, copolymerisiert.

[0017] Gegebenenfalls können noch 0.05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Monomergemisches, Hilfsmonomere copolymerisiert werden. Beispiele für Hilfsmonomere sind ethylenisch ungesättigte Mono- und Dicarbonsäuren, vorzugsweise Acrylsäure, Methacrylsäure, Fumarsäure und Maleinsäure; ethylenisch ungesättigte Carbonsäureamide und -nitrile, vorzugsweise Acrylamid und Acrylnitril; Mono- und Diester der Fumarsäure und Maleinsäure wie die Diethyl- und Diisopropylester, sowie Maleinsäureanhydrid, ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren bzw. deren Salze, vorzugsweise Vinylsulfonsäure, 2-Acrylamido-2-methylpropan-sulfonsäure. Weitere Beispiele sind vernetzende Comonomere wie mehrfach ethylenisch ungesättigte Comonomere, beispielsweise Divinyladipat, Diallylmaleat, Allylmethacrylat oder Triallylcyanurat, oder nachvernetzende Comonomere, beispielsweise Acrylamidoglykolsäure (AGA), Methylacrylamidoglykolsäuremethylester (MAGME), N-Methylolacrylamid (NMA), N-Methylolmethacrylamid (NMMA), N-Methylolallylcarbamate, Alkylether wie der Isobutoxyether oder Ester des N-Methylolacrylamids, des N-Methylolmethacrylamids und des N-Methylolallylcarbamats. Geeignet sind auch epoxidfunktionelle Comonomere wie Glycidylmethacrylat und Glycidylacrylat. Weitere Beispiele sind siliciumfunktionelle Comonomere, wie Acryloxypropyltri(alkoxy)- und Methacryloxypropyltri(alkoxy)-Silane, Vinyltrialkoxysilane und Vinylmethyltrialkoxysilane, wobei als Alkoxygruppen beispielsweise Methoxy-, Ethoxy- und Ethoxypropylenglykolether-Reste enthalten sein können. Genannt seien auch Monomere mit Hydroxy- oder CO-Gruppen, beispielsweise Methacrylsäure- und Acrylsäurehydroxyalkylester wie Hydroxyethyl-, Hydroxypropyl- oder Hydroxybutylacrylat oder -methacrylat sowie Verbindungen wie Diacetonacrylamid und Acetylacetoxyethylacrylat oder -methacrylat.

[0018] Bevorzugt werden Comonomergemische von Vinylacetat mit 1 bis 40 Gew.-% Ethylen; sowie

Comonomermischungen von Vinylacetat mit 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und 1 bis 50 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren Comonomeren aus der Gruppe Vinylester mit 1 bis 12 C-Atomen im Carbonsäurerest wie Vinylpropionat, Vinylaurat, Vinylester von alpha-verzweigten Carbonsäuren mit 9 bis 11 C-Atomen wie VeoVa9, VeoVa10, VeoVa11; und

Gemische von Vinylacetat, 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und vorzugsweise 1 bis 60 Gew.-% Acrylsäureester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen, insbesondere n-Butylacrylat oder 2-Ethylhexylacrylat; und Gemische mit 30 bis 75 Gew.-% Vinylacetat, 1 bis 30 Gew.-% Vinylaurat oder Vinylester einer alpha-verzweigten Carbonsäure mit 9 bis 11 C-Atomen, sowie 1 bis 30 Gew.-% Acrylsäureester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen, insbesondere n-Butylacrylat oder 2-Ethylhexylacrylat, welche noch 1 bis 40 Gew.-% Ethylen enthalten;

sowie Gemische mit Vinylacetat, 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und 1 bis 60 Gew.-% Vinylchlorid; wobei die Gemische noch die genannten Hilfsmonomere in den genannten Mengen enthalten können, und sich die Angaben in Gew.-% auf jeweils 100 Gew.-% aufaddieren.

[0019] Die Monomerauswahl bzw. die Auswahl der Gewichtsanteile der Comonomere erfolgt dabei so, daß im allgemeinen eine Glasübergangstemperatur T_g von -50°C bis $+50^\circ\text{C}$ resultiert. Die Glasübergangstemperatur T_g der Polymerisate kann in bekannter Weise mittels Differential Scanning Calorimetry (DSC) ermittelt werden. Die T_g kann auch mittels der Fox-Gleichung näherungsweise vorausgerechnet werden. Nach Fox T. G., Bull. Am. Physics Soc. 1, 3, page 123 (1956) gilt: $1/T_g = x_1/T_{g1} + x_2/T_{g2} + \dots + x_n/T_{gn}$, wobei x_n für den Massebruch (Gew.-%/100) des Monomeren n steht, und T_{gn} die Glasübergangstemperatur in Kelvin des Homopolymeren des Monomeren n ist. T_g -Werte für Homopolymerisate sind in Polymer Handbook 2nd Edition, J. Wiley & Sons, New York (1975) aufgeführt.

[0020] Die Herstellung erfolgt nach dem Emulsionspolymerisationsverfahren, wobei die Polymerisationstemperatur im allgemeinen 40°C bis 100°C , vorzugsweise 60°C bis 90°C beträgt. Die Initiierung der Polymerisation erfolgt mit den für die Emulsionspolymerisation gebräuchlichen Redox-Initiator-Kombinationen. Beispiele für geeignete Oxidationsinitiatoren sind die Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze der Peroxodischwefelsäure, Wasserstoffperoxid, t-Butylperoxid, t-Butylhydroperoxid, Kaliumperoxodiphosphat, tert.-Butylperoxopivalat, Cumolhydroperoxid, Isopropylbenzolmonohydroperoxid Azobisisobutyronitril. Bevorzugt werden die Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze der Peroxodischwefelsäure und Wasserstoffperoxid. Die genannten Initiatoren werden im allgemeinen in einer Menge von 0.01 bis 2.0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, eingesetzt.

[0021] Geeignete Reduktionsmittel sind die Sulfite und Bisulfite der Alkalimetalle und von Ammonium, beispielsweise Natriumsulfit, die Derivate der Sulfoxylsäure wie Zink- oder Alkaliformaldehydsulfoxylate, beispielsweise Natriumhydroxymethansulfinat (Brüggolit) und (Iso-)Ascorbinsäure. Bevorzugt werden Natriumhydroxymethansulfinat und (Iso-)Ascorbinsäure. Die Reduktionsmittelmenge beträgt vorzugsweise 0.015 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere.

[0022] Zur Steuerung des Molekulargewichts können während der Polymerisation regelnde Substanzen eingesetzt werden. Falls Regler eingesetzt werden, werden diese üblicherweise in Mengen zwischen 0.01 bis 5.0 Gew.-%, bezogen auf die zu polymerisierenden Monomeren, eingesetzt und separat oder auch vorgemischt mit Reaktionskomponenten dosiert. Beispiele solcher Substanzen sind n-Dodecylmercaptan, tert.-Dodecylmercaptan, Mercaptopropionsäure, Mercaptopropionsäuremethylester, Isopropanol und Acetaldehyd. Vorzugsweise werden keine regelnden Substanzen verwendet.

[0023] Geeignete Schutzkolloide sind teilverseifte oder vollverseifte Polyvinylalkohole. Bevorzugt sind teilverseifte Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad von 80 bis 95 Mol-% und einer Höpplerviskosität, in 4 %-iger wässriger Lösung von 1 bis 30 mPas (Methode nach Höppler bei 20°C , DIN 53015). Bevorzugt sind auch teilverseifte, hydrophob modifizierte Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad von 80 bis 95 Mol-% und einer Höpplerviskosität, in 4 %-iger wässriger Lösung von 1 bis 30 mPas. Beispiele hierfür sind teilverseifte Copolymerisate von Vinylacetat mit hydrophoben Comonomeren wie Isopropenylacetat, Vinylpivalat, Vinylethylhexanoat, Vinylester von gesättigten alpha-verzweigten Monocarbonsäuren mit 5 oder 9 bis 11 C-Atomen, Dialkylmaleinate und Dialkylfumarate wie Diisopropylmaleinat und Diisopropylfumarat, Vinylchlorid, Vinylalkylether wie Vinylbutylether, Olefine wie Ethen und Decen. Der Anteil der hydrophoben Einheiten beträgt vorzugsweise 0.1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des teilverseiften Polyvinylalkohols. Es können auch Gemische der genannten Polyvinylalkohole eingesetzt werden.

[0024] Weitere bevorzugte Polyvinylalkohole sind teilverseifte, hydrophobierte Polyvinylalkohole, die durch polymeranaloge Umsetzung, beispielsweise Acetalisierung der Vinylalkoholeinheiten mit C_1 - bis C_4 -Aldehyden wie Butyraldehyd erhalten werden. Der Anteil der hydrophoben Einheiten beträgt vorzugsweise 0.1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des teilverseiften Polyvinylacetats. Der Hydrolysegrad beträgt von 80 bis 95 Mol-%, vorzugsweise 85 bis 94 Mol-%, die Höpplerviskosität (DIN 53015, Methode nach Höppler, 4 %-ige wässrige Lösung) von 1 bis 30 mPas, vorzugsweise 2 bis 25 mPas.

[0025] Am meisten bevorzugt werden Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad von 85 bis 94 Mol-% und einer Höpplerviskosität, in 4 %-iger wässriger Lösung von 3 bis 15 mPas (Methode nach Höppler bei 20°C , DIN 53015). Die genannten Schutzkolloide sind mittels dem Fachmann bekannter Verfahren zugänglich.

[0026] Die Polyvinylalkohole werden im allgemeinen in einer Menge von insgesamt 1 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, bei der Polymerisation zugesetzt.

[0027] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird vorzugsweise ohne Zusatz von Emulgatoren polymerisiert. In Ausnahmefällen kann es von Vorteil sein noch zusätzlich kleine Mengen an Emulgatoren einzusetzen, gegebenenfalls 1 bis 5 Gew.-% bezogen auf die Monomermenge. Geeignete Emulgatoren sind sowohl anionische, kationische als auch nichtionische Emulgatoren, beispielsweise anionische Tenside, wie Alkylsulfate mit einer Kettenlänge von 8 bis 18 C-Atomen, Alkyl- oder Alkylarylethersulfate mit 8 bis 18 C-Atomen im hydrophoben Rest und bis zu 40 Ethylen- oder Propylenoxideinheiten, Alkyl- oder Alkylarylsulfonate mit 8 bis 18 C-Atomen, Ester und Halbester der Sulfobernsteinsäure mit einwertigen Alkoholen oder Alkylphenolen, oder nichtionische Tenside wie Alkylpolyglykolether oder Alkylarylpolyglykolether mit 8 bis 40 Ethylenoxid-Einheiten.

[0028] Die Polymerisation wird in mindestens zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren durchgeführt und anschließend in mindestens einem Drucklosreaktor weitergeführt. Als Druckreaktoren und Drucklosreaktoren können die herkömmlichen, entsprechend dimensionierten Stahlreaktoren mit Rührereinrichtung, Heiz/Kühlsystem sowie Leitungen zur Zuführung der Edukte bzw. Abführung der Produkte eingesetzt werden. Die bevorzugte Anlagenkonfiguration besteht aus zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren und einem oder zwei anschließenden Drucklosreaktoren. Werden mehrere Drucklosreaktoren eingesetzt, können diese sowohl wechselweise (nebeneinander) als auch hintereinander (in Reihe) betrieben werden. Höhere Kaskaden mit mehr als zwei Druckreaktoren können eingesetzt werden, sind aber aufgrund der damit verbundenen stark ansteigenden Komplexität der Anlage nicht immer wünschenswert.

[0029] Der Prozeß wird so geführt, daß in allen Druckreaktoren die Summe der eintretenden Masseströme gleich der Summe der austretenden Masseströme ist. Die Drucklosreaktoren werden bevorzugt nebeneinander betrieben und wechselweise benutzt. Der Druck in den hintereinandergeschalteten Druckreaktoren wird so eingestellt, daß vom ersten bis zum letzten der hintereinandergeschalteten Druckreaktoren ein abnehmender Druckgradient resultiert, der den Massefluß in der Druckreaktorkaskade gewährleistet. Der Massetransport vom letzten Druckreaktor in den dahintergeschalteten Drucklosreaktor kann mittels druck geregelter Ventile oder mittels einer Pumpe in dem Maß erfolgen, wie die Stoffströme in die vorgeschalteten Druckreaktoren zugeführt werden.

[0030] Vor Beginn der Polymerisation werden die Druckreaktoren zu 50 bis 80 % des Volumens mit einer Polymerdispersion befüllt, welche dem Endprodukt der Polymerisation bezüglich Copolymerzusammensetzung, Art und Menge des Schutzkolloids sowie Teilchengröße und Festgehalt entspricht. Dies kann so erfolgen, daß in den Druckreaktoren diese Dispersion mittels Batch-Polymerisation hergestellt wird, oder die Druckreaktoren mit einer separat hergestellten Dispersion befüllt werden.

[0031] Anschließend werden die Druckreaktoren mit einer solchen Menge an Ethylen beaufschlagt, daß bei einem Druck p_1 von vorzugsweise 30 bis 80 bar im ersten Druckreaktor und bei einem Druck p_2 von vorzugsweise 10 bis 40 bar im letzten Druckreaktor polymerisiert wird, mit der Maßgabe, daß $p_1 > p_2$. Der Ethylendruck wird so reguliert, daß vom ersten bis zum letzten der hintereinandergeschalteten Druckreaktoren ein abnehmender Druckgradient resultiert. Vorzugsweise beträgt die Druckdifferenz zwischen zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren 2 bis 40 bar. Damit wirkt die Druckdifferenz zwischen den Druckreaktoren als treibende Kraft für den Massefluß bei der kontinuierlichen Polymerisation.

[0032] Die Monomere können insgesamt im ersten Druckreaktor zudosiert werden oder auf die Druckreaktoren aufgeteilt werden. Vorzugsweise wird so vorgegangen, daß 50 bis 100 Gew.-%, insbesondere mehr als 70 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht, der Vinylestermonomere und gegebenenfalls weiterer Comonomere, ausgenommen Ethylen, im ersten Druckreaktor zudosiert werden, und der Rest in späteren Druckreaktoren zudosiert wird. Ethylen wird zu mindestens 50 Gew.-% im ersten Druckreaktor vorgelegt. Die Dosierungen können separat (räumlich und zeitlich) durchgeführt werden, oder die zu dosierenden Komponenten können alle oder teilweise voremulgiert dosiert werden.

[0033] Der Schutzkolloid-Anteil kann sowohl vollständig im ersten Druckreaktor vorgelegt werden, als auch teilweise im ersten Druckreaktor vorgelegt und der Rest in weiteren Druckreaktoren zudosiert werden. Vorzugsweise werden mindestens 70 Gew.-% des Schutzkolloids im ersten Druckreaktor vorgelegt, besonders bevorzugt wird der Schutzkolloid-Anteil vollständig im ersten Druckreaktor vorgelegt.

[0034] Die Polymerisation wird mit einem Redoxsystem aus Oxidations- und Reduktionskomponente initiiert, wobei die Reduktionskomponente vorzugsweise vollständig im ersten Druckreaktor zugeführt wird, und die Oxidationskomponente in allen Druckreaktoren zudosiert wird. Der Monomerumsatz wird mit der Initiator dosierung gesteuert. Die Initiatoren werden insgesamt so zudosiert, daß eine kontinuierliche Polymerisation gewährleistet ist, und die Polymerisation im ersten Druckreaktor bis zu einem Restmonomergehalt von 10 bis 20 Gew.-% und im letzten Druckreaktor bis zu einem Restmonomergehalt von < 3 Gew.-% geführt wird, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Ansatzes.

[0035] Die bevorzugte Zuführung der Reduktionskomponente ausschließlich im ersten Druckreaktor führt zu einem geringerem Gesamtinitiatorverbrauch und zu besseren mechanischen Eigenschaften der Dispersionsfilme. Insgesamt werden vorzugsweise die Dosieraten der Edukte so eingestellt, daß mittlere Verweilzeiten in der Druckreaktorkaskade

von insgesamt 60 bis 180 Minuten resultieren.

[0036] Nach Abschluß der Polymerisation in den Druckreaktoren wird zur Restmonomerentfernung in Anwendung bekannter Methoden im Drucklosreaktor nachpolymerisiert, im allgemeinen durch mit Redoxkatalysator initiierte Nachpolymerisation. In den Drucklosreaktoren werden daher beide Initiatorbestandteile im nötigen Maße für die Endkonfektionierung zugegeben. Flüchtige Restmonomere können auch mittels Destillation, vorzugsweise unter reduziertem Druck, und gegebenenfalls unter Durchleiten oder Überleiten von inerten Schlepptgasen wie Luft, Stickstoff oder Wasserdampf entfernt werden.

[0037] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältlichen wässrigen Dispersionen haben einen Feststoffgehalt von 30 bis 75 Gew.-%, vorzugsweise von 50 bis 60 Gew.-%. Zur Herstellung der in Wasser redispersierbaren Polymerpulver werden die wässrigen Dispersionen, gegebenenfalls nach Zusatz von Schutzkolloiden als Verdüsungshilfe, getrocknet, beispielsweise mittels Wirbelschichttrocknung, Gefriertrocknung oder Sprühtrocknung. Vorzugsweise werden die Dispersionen sprühgetrocknet. Die Sprühtrocknung erfolgt dabei in üblichen Sprühtrocknungsanlagen, wobei die Zerstäubung mittels Ein-, Zwei- oder Mehrstoffdüsen oder mit einer rotierenden Scheibe erfolgen kann. Die Austrittstemperatur wird im allgemeinen im Bereich von 45°C bis 120°C, bevorzugt 60°C bis 90°C, je nach Anlage, Tg des Harzes und gewünschtem Trocknungsgrad, gewählt.

[0038] In der Regel wird die Verdüsungshilfe in einer Gesamtmenge von 3 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die polymeren Bestandteile der Dispersion, eingesetzt. Das heißt die Gesamtmenge an Schutzkolloid vor dem Trocknungsvorgang soll mindestens 3 bis 30 Gew.-%, bezogen auf den Polymeranteil betragen; bevorzugt werden 5 bis 20 Gew.-% bezogen auf den Polymeranteil eingesetzt.

[0039] Geeignete Verdüsungshilfen sind teilverseifte Polyvinylalkohole; Polyvinylpyrrolidone; Polysaccharide in wasserlöslicher Form wie Stärken (Amylose und Amylopectin), Cellulosen und deren Carboxymethyl-, Methyl-, Hydroxyethyl-, Hydroxypropyl-Derivate; Proteine wie Casein oder Caseinat, Sojaprotein, Gelatine; Ligninsulfonate; synthetische Polymere wie Poly(meth)acrylsäure, Copolymerisate von (Meth)acrylaten mit carboxylfunktionellen Comonomereinheiten, Poly(meth)acrylamid, Polyvinylsulfonsäuren und deren wasserlöslichen Copolymere; Melaminformaldehydsulfonate, Naphthalin-formaldehydsulfonate, Styrolmaleinsäure- und Vinylethermaleinsäure-Copolymere. Bevorzugt werden keine weiteren Schutzkolloide als Polyvinylalkohole als Verdüsungshilfe eingesetzt.

[0040] Bei der Verdüsung hat sich vielfach ein Gehalt von bis zu 1.5 Gew.-% Antischaummittel, bezogen auf das Basispolymerisat, als günstig erwiesen. Zur Erhöhung der Lagerfähigkeit durch Verbesserung der Verblockungsstabilität, insbesondere bei Pulvern mit niedriger Glasübergangstemperatur, kann das erhaltene Pulver mit einem Antiblockmittel (Antibackmittel), vorzugsweise bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht polymerer Bestandteile, ausgerüstet werden. Beispiele für Antiblockmittel sind Ca- bzw. Mg-Carbonat, Talk, Gips, Kieselsäure, Kaoline, Silicate mit Teilchengrößen vorzugsweise im Bereich von 10 nm bis 10 µm.

[0041] Die Viskosität der zu verdüsenden Speise wird über den Feststoffgehalt so eingestellt, daß ein Wert von < 500 mPas (Brookfield-Viskosität bei 20 Umdrehungen und 23°C), bevorzugt < 250 mPas, erhalten wird. Der Feststoffgehalt der zu verdüsenden Dispersion beträgt > 35 %, bevorzugt > 40 %.

[0042] Zur Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften können bei der Verdüsung weitere Zusätze zugegeben werden. Weitere, in bevorzugten Ausführungsformen enthaltene, Bestandteile von Dispersionspulverzusammensetzungen sind beispielsweise Pigmente, Füllstoffe, Schaumstabilisatoren, Hydrophobierungsmittel.

[0043] Die wässrigen Polymerdispersionen und die in Wasser redispersierbaren, schutzkolloidstabilisierten Polymerpulver können in den dafür typischen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Beispielsweise in bauchemischen Produkten, gegebenenfalls in Verbindung mit hydraulisch abbindenden Bindemitteln wie Zementen (Portland-, Aluminat-, Trass-, Hütten-, Magnesia-, Phosphatzement), Gips und Wasserglas, für die Herstellung von Bauklebern, insbesondere Fliesenkleber und Vollwärmeschutzkleber, Putzen, Spachtelmassen, Fußbodenspachtelmassen, Verlaufsmassen, Dichtschlämmen, Fugenmörtel und Farben. Ferner als Bindemittel für Beschichtungsmittel und Klebemittel oder als Beschichtungs- bzw. Bindemittel für Textilien und Papier.

[0044] Die nachfolgenden Beispiele dienen der weiteren Erläuterung der Erfindung:

Beispiel 1:

[0045] In einen Druckreaktor R1 mit 5 Liter Volumen wurden 4.0 kg einer wässrigen Dispersion eines Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisats mit 83 Gew.-% Vinylacetat und 17 Gew.-% Ethylen, welche mit 7 Gew.-%, bezogen auf das Copolymerisat, eines Polyvinylalkohols mit einem Hydrolysegrad von 88 Mol-% und einer Viskosität nach Höppler von 4 mPas stabilisiert war, vorgelegt. Zusätzlich wurden 500 g Vinylacetat und 200 g einer 20 %-igen, wässrigen Lösung eines Polyvinylalkohols mit einem Hydrolysegrad von 88 Mol-% und einer Viskosität nach Höppler von 4 mPas vorgelegt. Dieser Reaktor R1 war mit einem Druckreaktor R2 gleicher Größe verbunden, der ebenfalls mit Dispersion gefüllt wurde. Beide Reaktoren wurden mit Ethylen beaufschlagt, wobei der Druck im ersten Reaktor 70 bar betrug und im zweiten Reaktor 35 bar. Treibende Kraft für den Massefluß war somit die Druckdifferenz. Aus dem zweiten Druckreaktor wurde die Dispersion mittels einer Pumpe in dem Maß abgenommen, wie die Stoffströme über die Dosierungen in

beiden Reaktoren zugeführt wurden.

[0046] Beide Reaktoren wurden auf 65°C aufgeheizt, anschließend wurden die Initiator dosierungen, Kaliumpersulfat (3 Gew.-%-ige Lösung in Wasser) und Brüggolit (1.5 Gew.-%-ige Lösung in Wasser), gestartet (im Reaktor R1 mit je 25 ml/h, im Reaktor R2 mit je 60 ml/h). Bei Reaktionsbeginn, erkennbar am Anstieg der Temperatur, wurden die weiteren

Dosierungen in den Reaktor R1 gestartet: Vinylacetat mit 1000 g/h, Polyvinylalkohol mit 1200 g/h. Ethylen wurde mit einer Rate von 320 g/h bei 70 bar im Reaktor R1 nachdosiert. Die fertige Dispersion wurde mittels einer Pumpe aus dem Druckreaktor R2 in einen drucklosen Reaktor R3 gefördert und dort mit 20 ml t-Butylhydroperoxid (10 Gew.-%-ige Lösung in Wasser) und 20 ml Brüggolit (10 Gew.-%-ige Lösung in Wasser) je 10 kg Dispersion nachpolymerisiert.

Die Polymerisation wurde über eine Dauer von 20 Stunden durchgeführt.

[0047] Man erhielt eine Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 50.8 %, einer Viskosität von 180 mPas (Brookfield 20 bei 23°C), einem pH-Wert von 4.1. Die Teilchengrößenverteilung oszilliert zwischen zwei Zuständen: monomodal ca. 1500 nm und bimodal ca. 400 nm/2200 nm.

Der Siebrückstand beim Sieben über 250 µm betrug 350 ppm (mg/kg). Der K-Wert betrug 105. Das freie Restmonomer betrug < 300 ppm. Die Dispersion war im Zement stabil.

Vergleichsbeispiel 2:

[0048] Die Polymerisation erfolgt in gleicher Weise wie in Beispiel 1, mit dem Unterschied, daß in den Reaktor R1 als Saatlax eine feinteilige (300 nm), emulgatorstabilisierte Vinylacetat-Ethylen-Dispersion mit 30 g/h zudosiert wurde.

Man erhielt eine Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 50.2 %, einer Viskosität von 110 mPas (Brookfield 20 bei 23°C), einem pH-Wert von 4.2 und einem Teilchengrößendurchmesser D_w von 950 nm. Die Teilchengrößenverteilung war über die Dauer des Experimentes stabil. Es wurde keine Wandbelagsbildung beobachtet. Der Siebrückstand beim Sieben über 250 µm betrug 220 ppm (mg/kg). Der K-Wert betrug 105. Das freie Restmonomer betrug < 300 ppm. Die Dispersion war im Zement instabil.

Vergleichsbeispiel 3:

[0049] Als Vergleich wurde eine Dispersion mit identischer Zusammensetzung verwendet, die in einem Chargenverfahren hergestellt wurde. Die Dispersion bestand aus einem Vinylacetat-Ethylen-Copolymerisat mit 83 Gew.-% Vinylacetat und 17 Gew.-% Ethylen, und war mit 7 Gew.-%, bezogen auf das Copolymerisat, eines Polyvinylalkohols mit einem Hydrolysegrad von 88 Mol-% und einer Viskosität nach Höppler von 4 mPas stabilisiert.

Pulverherstellung:

[0050] Die Dispersionen aus dem Beispiel 1 und den Vergleichsbeispielen 2 und 3 wurden mit 5 Gew.-% (fest/fest) Polyvinylalkohol mit einem Hydrolysegrad von 88 Mol-% und einer Viskosität nach Höppler von 4 mPas versetzt und mit Wasser auf eine Verdüsungviskosität von 250 mPas verdünnt. Die Dispersion wurde dann mittels Zweistoffdüse versprüht. Als Verdüsungskomponente diente auf 4 bar vorgepreßte Luft, die gebildeten Tropfen wurden mit auf 125°C erhitzter Luft im Gleichstrom getrocknet. Das erhaltene trockene Pulver wurde mit 10 Gew.-% handelsüblichem Antiblockmittel (Gemisch aus Calcium-Magnesium-Carbonat und Magnesiumhydrosilikat) versetzt.

[0051] Redispersieverhalten der Polymerfilme:

Aus den Dispersionen der genannten Beispielen (vor Sprühtrocknung) wurden auf Glasplatten 0.2 mm dicke Filme hergestellt und diese 15 Minuten bei 105°C getrocknet. Zur Überprüfung der Filmredispersierbarkeit wurde bei Raumtemperatur mit einer Pipette jeweils ein Wassertropfen auf eine homogene Stelle des zu prüfenden Filmes aufgebracht, und nach 60 Sekunden Einwirkzeit der Wassertropfen mit der Fingerkuppe so lange an der gleichen Stelle verrieben, bis die Glasplatte an dieser Stelle filmfrei war, der Film in Filmstücke zerfiel oder vollständig erhalten blieb.

Die Redispersierbarkeit der Polymerfilme wurde mit folgendem Bewertungsschema beurteilt:

Note 1: Film läßt sich durch leichtes Reiben sofort redispersieren oder redispersiert bereits selbständig;

Note 2: Film läßt sich durch Reiben redispersieren, wenig redispersierbare Filmstücke möglich;

Note 3: Film läßt sich nur durch kräftiges Reiben unter Bildung von Filmstücken redispersieren;

Note 4: Film läßt sich auch durch längeres kräftiges Reiben nicht redispersieren, sondern zerfällt in Filmstücke.

Bestimmung des Absitzverhaltens der Pulver (Röhrenabsitz):

[0052] Zur Bestimmung des Absitzverhaltens wurden jeweils 50 g des Dispersionspulvers in 50 ml Wasser redisper-

EP 1 352 915 A1

giert, danach auf 0.5 % Festgehalt verdünnt und 100 ml dieser Redispersion in eine graduierte Röhre gefüllt und das Absetzen nach 1 Stunde gemessen.

Bestimmung der Blockfestigkeit:

[0053] Zur Bestimmung der Blockfestigkeit wurde das Dispersionspulver in ein Eisenrohr mit Verschraubung gefüllt und danach mit einem Metallstempel belastet. Nach Belastung wurde im Trockenschrank 16 Stunden bei 50°C gelagert. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurde das Pulver aus dem Rohr entfernt und die Blockstabilität qualitativ durch Zerdrücken des Pulver bestimmt. Die Blockstabilität wurde wie folgt klassifiziert:

- 1 = sehr gute Blockstabilität
- 2 = gute Blockstabilität
- 3 = befriedigende Blockstabilität
- 4 = nicht blockstabil, Pulver nach Zerdrücken nicht mehr rieselfähig.

Bestimmung der Zementstabilität:

[0054] Es wurde eine Zementmischung der nachfolgenden Rezeptur angerührt:

Portlandzement	82.5 g
Calcit (CaCO ₃) 10-40 mm	75 g
Quarzsand 200-500 mm	142 g
Dispersionspulver	14.5 g
Wasser	85 g

[0055] Die Verarbeitbarkeit der Zementmischung wurde über einen Zeitraum von 2 Stunden beobachtet und qualitativ beurteilt.

[0056] Die Prüfergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1:

Bsp.	Redispergierbarkeit	Röhrenabsatz [cm]	Blockfestigkeit	Zementstabilität
Bsp. 1	1	2.5	1-2	Stabil
V.bsp. 2	2	3.5	1-2	instabil
V.bsp. 3	1	1.0	1	Stabil

[0057] Mit der erfindungsgemäßen Verfahrensweise können Produkte mit vergleichbarer Block- und somit Lagerstabilität der Pulver erzielt werden, wie bei Vinylacetat-Ethylen-Pulvern, welche mit einem dem Standard entsprechenden Chargenprozeß hergestellt wurden. Auch die Redispergierbarkeit und die Zementstabilität ist vergleichbar.

[0058] Haftzugfestigkeiten im Fliesenkleber wurden in folgender Rezeptur überprüft (6 Gew.-% Pulveranteil):

Quarzsand	586 Teile
Portlandzement	350 Teile
Cellulose	4 Teile
Dispersionspulver	60 Teile

[0059] Es wurden die Haftzugfestigkeiten nach 4 Lagerbedingungen bestimmt:

28T	28 Tage Trockenlagerung
7T/21N	7 Tage Trockenlagerung/21 Tage Naßlagerung
14T/14TS+70°C/1T	Wärmelagerung
Frost-Tau	Frost-Tau-Lagerung

[0060] Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2:

Bsp.	RD %	RF N/mm ²	28T N/mm ²	7T/21N N/mm ²	14T/14TS+70/1T N/mm ²	Frost-Tau N/mm ²
Bsp. 1	625	6.5	1.35	0.85	1.38	0.87
V.bsp. 12	640	6.0	1.32	0.67	1.22	0.65
V.bsp. 13	720	6.5	1.54	0.97	1.32	0.85

Diskussion der Ergebnisse aus Tabelle 2:

[0061] Das erfindungsgemäße Pulver zeigt im Vergleich zu dem Pulver aus Vergleichsbeispiel 3 (Chargenprozeß) ein vergleichbares Eigenschaftsprofil über alle Lagerbedingungen. Das Pulver aus Vergleichsbeispiel 2 (emulgatorstabilisierte Dispersion als Saatlatex) ist schwach bei den Naßlagerungen sowie der Frost-Tau-Lagerung (Beeinflussung der Eigenschaften durch den Emulgator).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von mit Polyvinylalkohol stabilisierten Polymerisaten auf Basis von Vinylester, Ethylen und gegebenenfalls weiteren Comonomeren in Form deren wässrigen Polymerdispersionen oder in Wasser redispersierbaren Polymerpulver mittels radikalisch initiiert kontinuierlicher Emulsionspolymerisation und gegebenenfalls Trocknung der dabei erhaltenen Polymerdispersion, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Emulsionspolymerisation
 - a) in mindestens zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren bei einer Temperatur von 40°C bis 100°C und einem Druck von 5 bis 100 bar, bis zu einem Restmonomergehalt von kleiner 3 Gew.-% durchgeführt wird und anschließend in mindestens einem Drucklosreaktor bei einer Temperatur von 20°C bis 60°C und einem Druck von < 1.0 bar weitergeführt wird, wobei
 - b) die Polymerisation mit einem Redoxsystem aus Oxidations- und Reduktionskomponente initiiert wird, wobei die Reduktionskomponente zumindest teilweise im ersten Druckreaktor zugeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Reduktionskomponente vollständig im ersten Druckreaktor zugeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Polymerisation in zwei hintereinandergeschalteten Druckreaktoren und daran anschließend einem oder zwei Drucklosreaktor(en) durchgeführt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein oder mehrere Vinylester von Carbonsäuren mit 1 bis 12 C-Atomen in einer Menge von 30 bis 90 Gew.-%, Ethylen in einer Menge von 1 bis 40 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Monomere, gegebenenfalls mit einem oder mehreren weiteren Comonomeren aus der Gruppe umfassend Ester der Acrylsäure oder Methacrylsäure, der Vinylhalogenide oder der Olefine copolymerisiert werden.
5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4 **dadurch gekennzeichnet, daß** Comonomergemische von Vinylacetat mit 1 bis 40 Gew.-% Ethylen; oder Comonomermischungen von Vinylacetat mit 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und 1 bis 50 Gew.-% von einem oder mehreren weiteren Comonomeren aus der Gruppe Vinylester mit 1 bis 12 C-Atomen im Carbonsäurerest; oder Gemische von Vinylacetat, 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und 1 bis 60 Gew.-% Acrylsäureester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen; oder Gemische mit 30 bis 75 Gew.-% Vinylacetat, 1 bis 30 Gew.-% Vinylaurat oder Vinylester einer alpha-verzweigten Carbonsäure mit 9 bis 11 C-Atomen, sowie 1 bis 30 Gew.-% Acrylsäureester von unverzweigten oder verzweigten Alkoholen mit 1 bis 15 C-Atomen, welche noch 1 bis 40 Gew.-% Ethylen enthalten; oder Gemische mit Vinylacetat, 1 bis 40 Gew.-% Ethylen und 1 bis 60 Gew.-% Vinylchlorid copolymerisiert werden; wobei die Gemische noch Hilfsmonomere enthalten können, und sich die Angaben in Gew.-% auf jeweils 100 Gew.-% aufaddieren.

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Schutzkolloide ein oder mehrere aus der Gruppe der teilverseiften Polyvinylalkohole mit einem Hydrolysegrad von 80 bis 95 Mol-% und einer Höpplerviskosität, in 4 %iger wässriger Lösung von 1 bis 30 mPas eingesetzt werden.
- 5 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Druckreaktoren mit einer solchen Menge an Ethylen beaufschlagt werden, daß bei einem Druck von 30 bis 80 bar im ersten Druckreaktor und bei einem Druck von 10 bis 40 bar im letzten Druckreaktor polymerisiert wird, und der Ethylendruck so reguliert wird, daß vom ersten bis zum letzten der hintereinandergeschalteten Druckreaktoren ein abnehmender Druckgradient resultiert.
- 10 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7 **dadurch gekennzeichnet, daß** 50 bis 100 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht, der Vinylestermonomere und gegebenenfalls weiterer Comonomere, ausgenommen Ethylen, im ersten Druckreaktor zudosiert werden, der Rest in späteren Druckreaktoren zudosiert wird, und Ethylen zu mindestens 50 Gew.-% im ersten Druckreaktor vorgelegt wird.
- 15 9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** mindestens 70 Gew.-% des Schutzkolloids im ersten Druckreaktor vorgelegt werden.
- 20 10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Initiatoren so zudosiert werden, daß die Polymerisation im ersten Druckreaktor bis zu einem Restmonomergehalt von 10 bis 20 Gew.-% und im letzten Druckreaktor bis zu einem Restmonomergehalt von < 3 Gew.-% geführt wird, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Ansatzes.
- 25 11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** bei mittleren Verweilzeiten in den Druckreaktoren von 60 bis 180 Minuten polymerisiert wird.
- 30 12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, daß** die damit erhaltenen wässrigen Dispersion, gegebenenfalls nach Zugabe weiterer Schutzkolloide als Verdüsungshilfe, mittels Sprühtrocknung getrocknet werden.
- 35 13. Verwendung der Verfahrensprodukte gemäß Anspruch 1 bis 12 als Rezepturbestandteil, gegebenenfalls in Verbindung mit anorganischen, hydraulisch abbindenden Bindemitteln, in Bauklebern, Putzen, Spachtelmassen, Fußbodenspachtelmassen, Verlaufsmassen, Dichtschlämmen, Fugenmörtel und Farben.
- 40 14. Verwendung der Verfahrensprodukte gemäß Anspruch 1 bis 12 als Bindemittel für Beschichtungsmittel und Klebmittel.
- 45 15. Verwendung der Verfahrensprodukte gemäß Anspruch 1 bis 12 als Beschichtungs- und Bindemittel für Textilien und Papier.
- 50
- 55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 03 00 9893

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
P,X	EP 1 067 147 A (AIR PRODUCTS POLYMERS L P) 10. Januar 2001 (2001-01-10) * Anspruch 1 *	1	C08F218/04
X	--- PETROCELLI F P ET AL: "CONTINUOUS PROCESS FOR THE PRODUCTION OF VINYL ACETATE-ETHYLENE EMULSION COPOLYMERS" MACROMOLECULAR SYMPOSIA, WILEY VCH, WEINHEIM, DE, Nr. 155, April 2000 (2000-04), Seiten 39-51, XP000991956 ISSN: 1022-1360 * Abbildung 1 *	1-15	
X	--- US 4 164 489 A (DANIELS WILEY E ET AL) 14. August 1979 (1979-08-14) * Spalte 7, Zeile 8 - Spalte 9, Zeile 25; Ansprüche 1,11; Abbildungen 1,2; Beispiel 1 *	13-15	
X	--- DE 24 56 576 A (WACKER CHEMIE GMBH) 12. August 1976 (1976-08-12) * Anspruch 1; Beispiel 1 *	13-15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C08F
X	--- EP 0 924 229 A (NAT STARCH CHEM INVEST) 23. Juni 1999 (1999-06-23) * Anspruch 1; Beispiel 1 *	13-15	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 31. Juli 2003	Prüfer Krail, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03 82 (P/4003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 03 00 9893

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

31-07-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1067147 A	10-01-2001	US 6245851 B1 EP 1067147 A2	12-06-2001 10-01-2001
US 4164489 A	14-08-1979	AU 525896 B2 AU 4600279 A BR 7902493 A CA 1121533 A1 DE 2965128 D1 EP 0005073 A2 IN 149868 A1 JP 1418517 C JP 54145783 A JP 62021801 B MX 6364 E ZA 7901962 A	09-12-1982 01-11-1979 30-10-1979 06-04-1982 11-05-1983 31-10-1979 15-05-1982 22-12-1987 14-11-1979 14-05-1987 21-05-1985 30-04-1980
DE 2456576 A	12-08-1976	DE 2456576 A1 BE 835951 A1 CH 602803 A5 ES 443051 A1 FR 2292720 A1 GB 1524225 A IT 1052422 B JP 1155992 C JP 51075785 A JP 57021523 B NL 7510834 A ,B, US 4035329 A	12-08-1976 26-05-1976 15-08-1978 01-04-1977 25-06-1976 06-09-1978 20-06-1981 15-07-1983 30-06-1976 08-05-1982 01-06-1976 12-07-1977
EP 0924229 A	23-06-1999	US 6001916 A EP 0924229 A1 JP 11246630 A	14-12-1999 23-06-1999 14-09-1999

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82