

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200310116399.1

[51] Int. Cl.

C08L 63/00 (2006.01)

C08K 3/00 (2006.01)

H05B 33/00 (2006.01)

H01L 33/00 (2006.01)

H01L 51/30 (2006.01)

[45] 授权公告日 2006 年 9 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 1273537C

[22] 申请日 1997.9.22

[21] 申请号 200310116399.1

分案原申请号 97191656.X

[30] 优先权

[32] 1996. 9. 20 [33] DE [31] 19638667.5

[71] 专利权人 西门子公司

地址 联邦德国慕尼黑

[72] 发明人 K·霍恩 A·德布雷

P·施洛特尔 R·施米特

J·施奈登

审查员 艾变开

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 郑立柱 王忠忠


权利要求书 3 页 说明书 11 页 附图 4 页

[54] 发明名称

填料、它的应用及其制造方法

[57] 摘要

基于一种掺有发光材料的透明环氧树脂的波长变换浇注材料(5)，它用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体(1)的电致发光元件。在透明的环氧树脂中散布着一种具有出自通用式为 $A_3B_5X_{12} : M$ 的磷族中发光色料的无机发光色料粉末，及该发光色料具有 $\leq 20 \mu m$ 的粒度及平均颗粒直径 $d_{50} \leq 5 \mu m$ 。



1. 一种基于透明环氧树脂的填料(5)，它应用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体(1)的电致发光元件中，

5 其特征在于：

在所述透明环氧树脂中包含一个无机发光色料颗粒的组，该组由稀土元素掺杂的石榴石、稀土元素掺杂的硫酸盐、稀土元素掺杂的铝酸盐及用稀土元素掺杂的原硅酸盐构成，

所述无机发光色料颗粒具有粒度 $\leq 20\mu\text{m}$ 和 $d_{50}\leq 5\mu\text{m}$ 。

10 2. 根据权利要求1的填料，其特征在于：所述无机发光材料颗粒(6)是球形的或鳞片状的。

3. 根据权利要求1填料，其特征在于：所述无机发光材料颗粒(6)的平均颗粒直径 d_{50} 在1及 $2\mu\text{m}$ 之间。

15 4. 根据权利要求1至3中任一项的填料，其特征为：该填料(5)是由以下成分组成的：

a) 环氧树脂 $\geq 60\text{ Gew\%}$ 且 $< 100\text{ Gew\%}$

b) 无机发光材料颗粒 > 0 且 $\leq 25\text{ Gew\%}$

c) 触变剂 > 0 且 $\leq 10\text{ Gew\%}$

d) 矿物扩散剂 > 0 且 $\leq 10\text{ Gew\%}$

20 e) 处理助剂 > 0 且 $\leq 3\text{ Gew\%}$

f) 疏水剂 > 0 且 $\leq 3\text{ Gew\%}$

g) 附着媒介质 > 0 且 $\leq 2\text{ Gew\%}$ 。

5. 根据权利要求1至3中任一项的填料，其特征在于：使用出自于用Ce掺杂的石榴石组中的颗粒作为无机发光材料颗粒。

25 6. 根据权利要求5的填料，其特征在于：使用YAG:Ce颗粒作为无机发光材料颗粒。

7. 根据权利要求1至3中任一项的填料，其特征在于：它的铁含量 $\leq 20\text{ ppm}$ 。

8. 根据权利要求1至3中任一项的填料，其特征在于：所述无机发

光材料颗粒在与环氧树脂混合前在 $\geq 200^{\circ}\text{C}$ 温度下进行热处理。

9. 发光半导体元件，具有一个半导体主体(1)，它在半导体元件工作时发出在紫外、蓝和/或绿光光谱区域中的光波，

其特征在于：

5 半导体主体(1)由一种基于透明环氧树脂的填料(5)所包围，该填料(5)应用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体(1)的电致发光元件中，在所述透明环氧树脂中包含一个无机发光色料颗粒的组，该组由稀土元素掺杂的石榴石、稀土元素掺杂的硫酸盐、稀土元素掺杂的铝酸盐及用稀土元素掺杂的原硅酸盐构成，所述无机发光色料颗粒具有粒度
10 $\leq 20\mu\text{m}$ 和 $d_{50} \leq 5\mu\text{m}$ ，并且

无机发光材料颗粒使出自于该光谱区域中的光波的一部分转换成具有较长波长的光波，以使得该半导体元件发射由该被转换的光波及出自于紫外、蓝和/或绿光光谱区域的光波组成的混合光波。

10. 根据权利要求9的发光半导体元件，其特征在于：所述半导体主体
15 体(1)被设置在一个透明基壳(8)的槽(9)中；及槽(9)全部或者部分地用填料(5)填充。

11. 根据权利要求9的发光半导体元件，其特征在于：所述无机发光材料颗粒(6)是球形的或鳞片状的。

12. 根据权利要求9的发光半导体元件，其特征在于：所述无机发光
20 材料颗粒(6)的 d_{50} 在1及 $2\mu\text{m}$ 之间。

13. 根据权利要求9、11或者12的发光半导体元件，其特征在于：

- a) 环氧树脂 ≥ 60 Gew% 且 < 100 Gew%
- b) 无机发光材料颗粒 > 0 且 ≤ 25 Gew%
- c) 触变剂 > 0 且 ≤ 10 Gew%
- 25 d) 矿物扩散剂 > 0 且 ≤ 10 Gew %
- e) 处理助剂 > 0 且 ≤ 3 Gew %
- f) 疏水剂 > 0 且 ≤ 3 Gew %
- g) 附着媒介质 > 0 且 ≤ 2 Gew%。

14. 根据权利要求9、11或者12的发光半导体元件，其特征在于：

使用出自于用 Ce 掺杂的石榴石组中的颗粒作为无机发光材料颗粒。

15. 根据权利要求 9、11 或者 12 的发光半导体元件，其特征在于：
使用 YAG: Ce 颗粒作为无机发光材料颗粒。
- 5 16. 根据权利要求 9、11 或者 12 的发光半导体元件，其特征在于：
它的铁含量 ≤ 20 ppm。
17. 根据权利要求 9、11 或者 12 的发光半导体元件，其特征在于：
所述无机发光材料颗粒在与环氧树脂混合前在 $\geq 200^{\circ}\text{C}$ 温度下进行
热处理。
- 10 18. 根据权利要求 9、11 或者 12 的发光半导体元件，其特征在于：
多种不同类型的发射不同波长的发光材料颗粒散布在填料(5)中。

填料、它的应用及其制造方法

- 5 本发明申请是申请日为1997年9月22日、申请号为97191656.X、发明名称为“波长变换浇注材料、它的应用及其制造方法”的专利申请的一个分案申请。

技术领域

- 10 本发明涉及基于掺有发光材料的透明环氧树脂的填料，尤其是应用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体的电致发光元件。

背景技术

- 15 这样一种元件例如已由公开文献DE 3804 293 公知。其中描述了一种具有电致发光二极管或激光二极管，它们借助一种由塑料组成的掺有荧光光波变换有机色料的部件使由二极管发出的发射光谱移到较长的波长上。由该装置发出的光由此具有不同于发光二极管发光的颜色。根据添加到塑料中的色料类型，可以生产出具有同一种发光二极管类型的发光二极管装置，它们可发出不同颜色的光。

- 20 在发光二极管的许多可能的应用领域，如在机动车仪表盘中的显示元件、飞机及汽车中的照明及全色柔光LED显示器方面，对发光二极管装置提出了强烈的要求，希望能由它们产生出混色光，尤其是白光。

- 25 但是，至今公知的开始部分所述类型的具有有机发光材料的填料在温度及湿度-湿度应力下表现出色点的偏移，即由电致发光元件发出光的颜色的偏移。

 在JP-07 176 794-A中描述了一种发白光的平面光源，其中在一透明板的前侧设置了两个发蓝光的二极管，其光线穿过透明板发出。透明板在其两个彼此对置的主平面之一上涂有荧光物质，当它受二极管的蓝光激发时发出光束，由荧光物质发出的光具有不同于二极管发出的蓝光的波

长。在该公知的元件中特别困难的是，用一种方式及方法来施加荧光物质，以使得该光源能发出均匀的白色。此外，大规模生产的生产能力有问题，因为荧光层的很小层厚波动、例如是由于透明板表面不平整度引起的，将导致发出光的白色调的变化。

5

发明内容

本发明的任务在于，开发一种开始部分所述类型的填料，借助它可制造出能发出均匀混合色光的电致发光元件，并可实现以技术上有代表性的成本及普遍可再现的元件特性进行大规模生产。它所发出的光在温度及温度-湿度应力下应能保持色稳定。此外还将给出制造这种填料的方法。

10

该任务将通过以下技术方案来解决。

根据本发明的一种基于透明环氧树脂的填料，它应用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体的电致发光元件中，其特征在于：在透明的环氧树脂中散布着一种无机发光色料颗粒，该无机发光色料颗粒由一个组构成，该组由稀土元素掺杂的石榴石、稀土元素掺杂的硫酸盐、稀土元素掺杂的铝酸盐及用稀土元素掺杂的原硅酸盐组成，无机发光色料颗粒的粒度 $\leq 20\mu\text{m}$ 并且具有平均颗粒直径 $d_{50}\leq 5\mu\text{m}$ 。

15

本发明还包括基于上述方案的有利的进一步构型及应用。

根据本发明设置了：在透明环氧树脂中散布一种基于具有通用式为 $A_3B_5X_{12}$ 的施主晶格的无机材料发光色料粉末，及该发光色料具有 $\leq 20\mu\text{m}$ 的粒度及平均颗粒直径 $d_{50}\leq 5\mu\text{m}$ 。特别有利的是该平均颗粒直径 d_{50} 在1及 $2\mu\text{m}$ 之间。在该粒度情况下可以得到合适的产品产量。

20

无机矿物发光材料对于温度及温度-湿度稳定性是特别有利的。

在根据本发明的填料一个特别优选的构型中其组成成分为：

25

a) 环氧树脂 $\geq 60\text{ Gew}\%$ （重量百分比）

b) 发光色料 $\leq 25\text{ Gew}\%$

c) 触变剂 $\leq 10\text{ Gew}\%$

d) 矿物扩散剂 $\leq 10\text{ Gew}\%$

e) 处理助剂 $\leq 3\text{ Gew}\%$

f) 疏水剂 $\leq 3 \text{ Gew } \%$

g) 附着媒介质 $\leq 2 \text{ Gew } \%$

合适的环氧浇注树脂例如描述在 DE-OS 26 42465 的第 4 至第 9 页、尤其是例 1 至 4 中及描述在 EP 00 39 017 的第 2 至第 5 页、尤其是例 1 至 8 中，
5 它们公开的内容通过引证在这里被录用。

作为触变剂，例如可使用高温蒸馏的硅酸。该触变剂用于浓缩环氧浇注树脂，以减小发光色料粉末的沉积。对于浇注树脂的处理，将继续调整其流动性及浸润特性。

作为矿物扩散剂，为了优化元件的发光图象，最好使用 CaF_2 。

10 作为处理助剂，如乙二醇醚 (Glykolether) 能适用。它能改善环氧浇注树脂及发光色料粉末的相容性并由此稳定发光色料粉末-环氧浇注树脂扩散体。为此目的也可使用基于硅的外表面改型。

疏水剂、如流体硅蜡同样用于修改色料表面，尤其是改善无机色料表面与有机树脂的相容性及浸润性。

15 随着媒介质、如烷氧基硅氧烷 (Alkoxysiloxan) 在填料固化状态下改善色料及环氧树脂之间的附着。由此可达到，例如在温度波动时，环氧树脂及色料之间的界面不会被撕裂。在环氧树脂及色料之间的间隙将会导致元件中的光损耗。

20 环氧浇注树脂最好包含一种反应环氧乙烷三环，该树脂最好具有：单功能和/或多功能的环氧浇注树脂体系 ($\geq 80 \text{ Gew } \%$ ，例如 Bisphenol-A-Diglycidylether)，一种稀释剂 ($\leq 10 \text{ Gew } \%$ ，例如 aromatischer Monoglycidylether)，一种多功能乙醇 ($\leq 5 \text{ Gew } \%$)，一种硅基除气剂 ($\leq 1 \text{ Gew } \%$)，及一种去色剂，用于调整色值 ($\leq 1 \text{ Gew } \%$)。

25 在该填料的一种特别有利的进一步构型中，发光色料为球状或鳞片状。有利的是这种色料聚成块的倾向非常小。 H_2O 的含量低于 2%。

在制造及加工具有无机发光色料粉末的环氧浇注树脂成分时通常除浸润的问题外还有沉积问题。尤其是 $d_{50} \leq 5 \mu\text{m}$ 的发光色料粉末极其倾向于结块。在上述的填料的组成成分的情况下，发光色料能有利地以上面给出的粒度基本上不结块并均匀地散布在环氧浇注树脂中。这种散布即使在填料

较长期的存放的情况下也是稳定的。实际上不会出现浸润和/或沉积的问题。

5 特别有利的是使用出自于用 Ce 掺杂的石榴石 (Granate) 组中的颗粒作为发光材料、尤其是使用 YAG: Ce 颗粒作为发光材料。有利的掺杂材料浓度例如为 1%，及有利的发光材料浓度例如为 12%。此外，优选的高纯度发光色料粉末最好具有的铁含量 ≤ 5 ppm。较高的铁含量将引起元件中较大的光损耗。发光色料粉末有很强研磨性。因此，填料的 Fe 含量在制造时会显著地增加。最好在填料中的铁含量 < 20 ppm。

10 无机发光材料 YAG: Ce 首先具有特殊的优点，即在此情况下它涉及具有计算指数约为 1,84 的不分离色料。由此除了波长转换的散布性能外还有散射效能，这可导致蓝色二极管光与黄色转换光的良好混合。

此外特别有利的是，在使用无机发光色料时环氧树脂中的发光材料浓度不会象使用有机色料时那样受到溶解度的限制。

为了进一步避免结块，发光色料最好设有一个硅涂层。

15 在一种制造根据本发明的填料的优选方法中，发光色料粉末在与环氧浇注树脂混合前在 $\geq 200^\circ\text{C}$ 的温度下进行例如约 10 小时的热处理。由此同样可减小其结块的倾向。

20 换一种方式或附加地，发光色料粉末在与环氧浇注树脂混合前在一种高沸点的乙醇中淘洗并且然后被干燥。另一种减少结块的可能性在于，发光色料粉末在与环氧浇注树脂混合前被添加一种疏水的硅蜡。特别有利的是，磷的表面稳定性通过在存在乙二醇醚 (Glykolethern) 的情况下通过加热色料、例如在 $T > 60^\circ\text{C}$ 时加热 16 小时来实现。

25 为了避免由于研磨引起的发光色料散布时的干扰杂质，反应容器、搅拌及扩散装置和轧制机内玻璃、金刚砂、碳化物及氮化物材料及特殊硬化的钢材。不结块的发光材料的散布可以用超声波法或通过使用筛及玻璃陶瓷烧结来得到。

一种用于制造发白光的光电元件的特别有利的无机发光材料是磷 YAG: Ce ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$)。它能以特别简单的方式与在传统的 LED 技术中应用的透明环氧浇注树脂相混合。此外可考虑作为发光材料的是另外用稀土

元素掺杂石榴石, 如: $\text{Y}_3\text{Ga}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$, $\text{Y}(\text{Al}, \text{Ga})_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$ 及 $\text{Y}(\text{Al}, \text{Ga})_5\text{O}_{12}\text{Tb}^{3+}$ 。此外, 用稀土元素掺杂的硫镓酸盐 (Thiogallate), 如 $\text{CaGa}_2\text{S}_4:\text{Ce}^{3+}$ 及 $\text{SrGa}_2\text{S}_4:\text{Ce}^{3+}$ 特别适用于产生混合色光。对此同样可以考虑使用: 用稀土元素掺杂的铝酸盐, 如 $\text{YAlO}_3:\text{Ce}^{3+}$, $\text{YGaO}_3:\text{Ce}^{3+}$, $\text{Y}(\text{Al}, \text{Ga})\text{O}_3:\text{Ce}^{3+}$ 及用稀土元素掺杂的原硅酸盐 $\text{M}_2\text{SiO}_5:\text{Ce}^{3+}$ (M: Sc、Y、Sc) 如 $\text{Y}_2\text{SiO}_5:\text{Ce}^{3+}$, 对于镱的化合物原则上可用铥或镱来代替镱。

根据本发明的发光半导体元件, 具有一个半导体主体, 它在半导体元件工作时发出在紫外、蓝和/或绿光光谱区域中的光波, 其特征在于: 半导体主体由一种基于透明环氧树脂的填料所包围, 该波长变换填料应用于具有一个发紫外光、蓝光或绿光的发光体的电致发光元件中, 在透明的环氧树脂中散布着一种无机发光色料颗粒, 该无机发光色料颗粒由一个组构成, 该组由稀土元素掺杂的石榴石、稀土元素掺杂的硫镓酸盐、稀土元素掺杂的铝酸盐及用稀土元素掺杂的原硅酸盐组成, 无机发光色料颗粒的粒度 $\leq 20\mu\text{m}$ 并且具有平均颗粒直径 $d_{50} \leq 5\mu\text{m}$, 并且, 无机发光材料颗粒使出

10 于该光谱区域中的光波的一部分转换成具有较长波长的光波, 以使得该半导体元件发射由该被转换的光波及出自于紫外、蓝和/或绿光光谱区域的光波组成的混合光波。

根据本发明的填料最好应用于光发射半导体主体, 尤其是具有由 $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{N}$ 或 $\text{Ga}_x\text{Al}_{1-x}\text{N}$ 组成的有源半导体层或层列的半导体主体, 它在工作

20 时发射在紫外光、蓝光和/或绿光光谱范围中的电磁射线。在浇注体中的发光材料颗粒将出自该光谱区域中的一部分光转换成具有较长波长的光, 以使得该半导体元件发射混合光, 尤其是由此种转换光与出自于紫外、蓝和/或绿光光谱中的光组成的混合色光。这就是譬如, 发光材料颗粒选择地吸收了由半导体主体发出的光谱的一部分并在较长波长区域中再发射出来。

25 最好由半导体主体发出的光在波长 $\lambda \leq 520\text{nm}$ 时具有相对强度最大值, 及由发光材料颗粒选择性吸收光谱的波长区域位于该强度最大值以外。

同样, 也可有利地用多种不同类型的发射不同波长的发光材料颗粒散布在填料中。这最好是通过在不同的施主晶格中的不同掺杂来达到。由此便可有利地实现: 产生出多种多样的由半导体元件发出光的混合色及色温。

特别感兴趣的是它用于全色柔光 LEDs。

5 在根据本发明的填料的一个有利应用方面,发光半导体主体(例如一个 LED 芯片)至少部分地被填料包围。该填料在这里最好同时作为元件封装件(外壳)来使用。根据该实施形式的半导体元件的优点实质上在于:对于它的制造可以使用制造传统发光二极管(例如辐射型发光二极管)所使用的传统生产线。对于元件的封装只需使用填料来简单地替代在传统发光二极管中为此所使用的透明塑料。

10 使用根据本发明的填料可以通过简单的方式可以制造单色光源、尤其是具有发射单一蓝光的半导体主体的发光二极管,发射混合光、尤其是白光的光源。为了使用譬如发蓝光的半导体主体来产生白光,将借助于无机发光材料颗粒使由半导体主体发出光的一部分由蓝色光谱区域转换到作为蓝色的补色的黄色光谱区域。

15 在此情况下,通过对发光材料、其颗粒粒度及其浓度的合适选择使白光的色温或色点变化。此外也可以使用发光材料混合物,由此能有利地、非常精确地调节发出光线的所需色调。

20 尤其有利地是该填料应用于一种发光半导体主体,由它发出的光谱在 420nm 及 460nm 的波长上,尤其在 430nm(例如基于 $GaxAl_{1-x}N$ 的半导体主体)或 450nm(例如基于 $GaxIn_{1-x}N$ 的半导体主体)时具有强度的最大值。利用这种半导体元件能有利地产生出 C. I. E. 色板中所有的颜色及混合色。但是也可以用另外的电致发光材料、例如聚合物材料来取代由电致发光半导体材料作的发光半导体主体。

25 该填料特别适合于一种发光半导体元件(例如发光二极管),其中发光半导体主体被放置在一个外壳的槽中,该外壳可以与一个引线框预制在一起,及该槽中将注有填料。这样一种半导体元件可以用传统的生产线大批量地制造。对此仅需在将半导体主体安装到外壳中后用填料充填槽。

可以使用根据本发明的填料这样有利地制造发白光的半导体元件,即,选择发光材料,以使得由半导体主体发出的蓝光转换成互补的波长区域、尤其是蓝光及黄光,或加色三色组如蓝、绿及红。这样产生的白光的色调(CIE 色板中的色点)可以通过鉴于混合物及浓度的发光材料的选择来改

变。

为了使由电致发光半导体主体发出的光与由发光材料转换的光均匀混合并由此改善由元件发出的光的色均匀度，在根据本发明的填料的一个有利构型中附加了一种发蓝光的色料，它将削弱由半导体主体发出的光线的所谓方向特性。对于方向特性理解为，由半导体主体发出的光具有一个优先的发光方向。

根据本发明的具有发蓝光的电致发光半导体主体的发白光的半导体元件可以这样特别有利地实现：在作为填料使用的环氧树脂中混合无机的发光材料 YAG: Ce ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$)。由该半导体主体发出的蓝光的一部分将被无机发光材料 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$ 转换到黄光光谱区域，由此移动到为蓝色补色的波长区域。在此情况下可通过色料浓度的合适选择来改变白光的色调 (CIE 色板中的色点)。

对填料可添加附加的发光颗粒，即所谓扩散剂。由此能使半导体元件的色效果及发光性能有利地进一步优化。

利用根据本发明填料也可有利地使由电致发光半导体主体发出的除可见光以外的紫外光转换成可见光。由此使该半导体主体发出光的亮度明显地增强。

根据本发明的发白光的半导体元件，尤其是其中使用了 YAG: Ce 光转换色料的半导体元件的特殊优点在于：这种发光材料在蓝光激励下，在吸收和发射光谱之间起到移动 100nm 的光谱移动作用。这导致对由发光材料发射出的光的再吸收实质性地减小并由此导致增强的光输出量。此外，YAG: Ce 有利地具有高的热稳定性及光化学 (例如 UV -) 稳定性 (实质地高于有机发光材料)，由此可制造用于室外和/或高温区域的发白光的二极管。

YAG: Ce 鉴于其再吸收性、光输出量、热及光化学的稳定性及可加工性，至今被看作最适合的发光材料。但也可考虑使用另外 Ce 掺杂的磷、尤其是 Ce 掺杂的石榴石类。

原光的波长转换将通过施主晶格中有源过渡金属中心的晶体场分离来确定。通过用 Gd 和/或 Lu 代替 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$ 施主晶格中的 Y 及用 Ga 代替 Al，可使发射波长以不同的方式移动，此外也可通过掺杂类型来移动。通过用 Eu^{3+}

和/或 Cr^{3+} 代替 Ce^{3+} 中心可以产生相应的波长移动。用 Nd^{3+} 及 Er^{3+} 的相应掺杂由于较大的离子半径及由此较小的晶体场分离，甚至可以实现发射 IR（红外线）的元件。

5 根据本发明的半导体元件中，半导体主体被设置在一个透明基壳的槽中；及槽全部或者部分地用填料填充。

根据本发明的半导体元件中，多种不同类型的发射不同波长的发光材料颗粒散布在填料中。

附图说明

10 由以下结合附图 1 至 8 对两个实施例的描述将会得出本发明的其它特征、优点及目的。

附图为：

图 1 是具有根据本发明的填料的第 1 半导体元件的概要剖面图；

图 2 是具有根据本发明的填料的第 2 半导体元件的概要剖面图；

15 图 3 是具有根据本发明的填料的第 3 半导体元件的概要剖面图；

图 4 是具有根据本发明的填料的第 4 半导体元件的概要剖面图；

图 5 是具有根据本发明的填料的第 5 半导体元件的概要剖面图；

图 6 是一个具有基于 GaN 层列的发蓝光的半导体主体的发射光谱的概图；

20 图 7 是具有根据本发明的填料的、发白光的两个半导体元件的发射光谱的概图；及

图 8 是由另外发白光的半导体元件发射的光谱的概图。

在不同的附图中相同的或相同功能的部分均以相同的标号表示。

25 具体实施方式

在图 1 的发光半导体元件中，半导体主体 1 借助导电连接部分、例如金属焊剂或粘剂用其背面触点 11 固定在第一电端子 2 上。其正面触点 12 借助一根连接导线 14 与第二电端子 3 相连接。

半导体主体 1 的自由上表面及电端子 2 和 3 的部分区域直接地被固化的

波长转换浇注体 5 封装。它最好具有：环氧浇注树脂 80-90%Gew%（重量百分比），发光色料（YAG: Ce） ≤ 15 Gew%，二乙烯乙二醇-甲醚（Diethylenglycolmono methylether） ≤ 2 Gew%，Tegopreg 6875-45 ≤ 2 Gew%，Aerosil 200 ≤ 5 Gew%。

5 在图 2 中表示的根据本发明半导体元件的实施例 5 图 1 中实施例的区别在于：半导体主体 1 及电端子 2 和 3 的部分区域不是被波长转换浇注体而是被一透明的封块 15 封装。该透明封块 15 对由半导体主体 1 发出的光束不起波长改变作用，它例如由发光二极管技术中传统使用的环氧树脂、硅树脂或丙烯酸盐树脂、或由另外合适的透明材料如无机玻璃组成。

10 在该透明封块 15 上加上一个层 4，它由一种波长转换填料作成，并如图 2 中所示，它覆盖着封块 15 的整个外表面。同样可考虑，层 4 仅覆盖该外表面的部分区域。层 4 例如由一种掺有发光材料颗粒 6 的透明环氧树脂组成。这里对于发白光半导体元件适用的发光材料最好是 YAG: Ce。

15 在图 3 中表示的具有根据本发明填料的、特别优选的元件中，第一及第二电端子 2、3 被埋放在带有槽 9 的透明亦或预制好的基壳 8 中。“预制好”应理解为，在半导体主体装在端子 2 上以前，基壳 8 就已经例如借助注塑构成在端子 2、3 上。基壳 8 例如由一种透明的塑料组成，及槽 9 就其形状言构成半导体工作时发射光束的反射器 17（必要时在槽 9 内壁上采用合适的涂层）。这样的基壳 8 特别适用于可在印刷电路板上安装的发光二极管。
20 它在装半导体主体前例如借助注塑被形成在带有电端子 2、3 的导体带（引线框架）上。

槽 9 中充填填料 5，它们组成成分相应于以上结合图 1 所描述的材料。

图 4 中表示一种所谓辐射二极管。其中电发光半导体主体 1 借助焊接或粘接被固定在构成反射器的第一电端子 2 的部分上。这种外壳的形状是发
25 光二极管技术中公知的，故无需赘述。

半导体主体 1 的自由上表面直接地由带有发光材料颗粒 6 的浇注体 5 覆盖，后者又被另一透明封块 10 包围。

因完整起见，这里应注意到，在图 4 的结构形式中，当然可类似图 1 所示的元件利用带有发光材料颗粒 6 的固化浇注体 5 组成的单一封块。

在图5的实施例中直接地将一个层4(可以用与上述相同的材料)包围在半导体主体1上。这部分以及电端子2、3的部分区域将由另一透明封块10封装,后者对透过层4的光束不起任何波长改变作用,并例如由在发光二极管技术中所使用的透明环氧树脂或玻璃来制作。

5 这种设有层4的半导体主体1在无封块的情况下,也当然可以有利地使用由发光二极管技术中全部公知的外壳结构形成(例如,SMD外壳、辐射状外壳(请参见图4))。

在上述所有元件中,为了优化发光的彩色效果及为了发光性能的适配,浇注体5、需要时,透明封块15和/或需要时,另外的透明封块10具有散
10 射光的颗粒,最好是所谓的扩散剂。这种扩散剂例如为矿物填充材料,尤其是 CaF_2 、 TiO_2 、 SiO_2 、 CaCO_3 或 BaSO_4 或是有机染料。这些材料可用简单方式掺和在环氧树脂中。

在图6、7及8中表示一个发蓝光的半导体主体的发射光谱(图6)(在 $\lambda \sim 430\text{nm}$ 时为最大发光强度)及借助这样的半导体主体制造的发白光的半
15 导体元件的发射光谱(图7及8)。在其横座标上各表示单位为nm的波长,及在纵坐标上各表示相对电致发光(EL)强度。

由图6中所示的半导体主体发出的光线仅有一部分被转换到长波的波长区域,由此形成作为混合色的白光。图7中的虚线表示一个半导体元件的发射光谱,其光线由两个互补的波长区域(蓝及黄)组成并由此发出总的
20 白光。这里发射光谱在约400及约430nm(蓝光)之间的波长及在约550及约580nm(黄光)之间的波长上各具有一个最大值,实线31代表一个半导体元件的发射光谱,其颜色白色是由三个波长区域(由蓝、绿及红组成的三色混合组)混合组成。这里其发射光谱例如在约430nm(蓝)、约500nm(绿)及约615nm的波长时各具有一个最大值。

25 图8表示一个发白光的半导体元件的发射光谱,该半导体元件设有一个发出图6所示发射光谱的半导体主体,并在其中使用了发光材料YAG:Ce。在由该半导体主体发出的图6所示的光线中仅有一部分转换成长波波长区域,由此形成混合色白光。图8中不同类型的虚线30至33表示根据本发明的半导体元件的发射光谱,在其中浇注体5的环氧树脂具有不同的YAG:

Ce 浓度。每个发射光谱在 $\lambda = 420\text{nm}$ 及 $\lambda = 430\text{nm}$ 之间、即蓝色光谱区域中，和在 $\lambda = 520\text{nm}$ 及 $\lambda = 545\text{nm}$ 之间、即绿色光谱区域中各具有一个强度最大值，其中具有长波最大值的发射频带大部分位于黄色频谱区域中，图 12 中所示附图表明，在根据本发明的半导体元件中可以用简单方式通过改变环氧树脂中发光材料浓度来改变白光的 CIE 色点。

借助上述元件对本发明的说明当然不能看作是对本发明的限制。作为半导体主体，例如发光二极管芯片或激光二极管芯片也可理解为聚合物 LED，它发射相应的光线频谱。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8