

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年1月28日(28.01.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/013085 A1


- (51) 国際特許分類:
H01M 2/34 (2006.01) *H01M 2/26* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/069595
- (22) 国際出願日: 2014年7月24日(24.07.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 日立オートモティブシステムズ株式会社 (HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, LTD.)
[JP/JP]; 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 Ibaraki (JP).
- (72) 発明者: 浦野 和昭 (URANO Kazuaki); 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 日立オートモティブシステムズ株式会社内 Ibaraki (JP). 澤田 佳佑 (SAWADA Keisuke); 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 日立オートモティブシステムズ株式会社内 Ibaraki (JP). 西丸 翔 (SAIMARU Shou); 〒3128503 茨城県ひたちなか市稲田 1 4 1 0 番地 日立ビークルエナジー株式会社内 Ibaraki (JP). 小島 直樹 (KOJIMA Naoki); 〒3128503 茨城県ひたちなか市高場 2 5 2 0 番地 日立オートモティブシステムズ株式会社内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 平木 祐輔, 外 (HIRAKI Yusuke et al.); 〒1056232 東京都港区愛宕 2 丁目 5 番 1 号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 3 2 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SECONDARY BATTERY

(54) 発明の名称: 二次電池



(57) Abstract: The secondary battery (100) comprises, disposed on a current path between a collector plate (30A) connected to a wound electrode group (40) inside a battery container (10) and an external terminal (20A), a diaphragm (5) which deforms when there is a rise in internal pressure in the battery container (10) so as to interrupt the current path. The diaphragm (5) has a protruding portion (5e) protruding toward the collector plate (30A). The collector plate (30A) has a through-hole (31g) where the protruding portion (5e) is inserted. Facing each other, an inner wall portion (31w) of the through-hole (31g) and a side wall portion (5w) of the protruding portion (5e) are welded.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2016/013085 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

電池容器 (10) 内の捲回電極群 (40) に接続された集電板 (30A) と外部端子 (20A) との間の電流経路に配置され、電池容器 (10) の内圧上昇によって変形して前記電流経路を遮断するダイヤフラム (5) を備えた二次電池 (100) である。ダイヤフラム (5) は、集電板 (30A) に向けて突出する凸部 (5e) を有する。集電板 (30A) は、凸部 (5e) が挿入される貫通孔 (31g) を有する。互いに対向する貫通孔 (31g) の内壁部 (31w) と凸部 (5e) の側壁部 (5w) とが溶接されている。

明 細 書

発明の名称：二次電池

技術分野

[0001] 本発明は、車載用途等に使用される二次電池に関する。

背景技術

[0002] 従来から、例えば、電気自動車やハイブリッド電気自動車等の車両に搭載された電気モーター等に電力を供給する車載用電源又はその他の機器の電源として、二次電池が用いられている。このような二次電池として、高エネルギー密度を有するリチウムイオン二次電池が着目され、その研究、開発及び商品化が急速に進められている。密閉型のリチウムイオン二次電池では、例えば、過充電や過昇温によって電池内部にガスが発生すると、電池の内圧が上昇する場合がある。

[0003] 例えば、電池外装体内の圧力が高まったときに、外部端子と外装体内部の電極体との間の電氣的接続を遮断する電流遮断機構を備える非水電解質二次電池が知られている（下記特許文献１を参照）。特許文献１に記載の非水電解質二次電池では、例えば、図２、図４、図５及び段落００５０等に記載されているように、正極集電体（１６）の中央部に、接続部形成用孔（１６ｃ）が形成されている。

[0004] 特許文献１に記載の非水電解質二次電池では、正極集電体の接続部形成用孔の縁部に環状に形成された凸部（１６ｐ）の内壁部分と、反転板（３３）との間が、複数個所においてレーザ溶接され、接続部（１６ｑ）が形成されている。特許文献１では、接続部形成用孔の縁部に凸部を形成することで、接続部形成用孔の側面と反転板の境界部分との溶接を行い易くなり、接続部の品質が安定する、としている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献１：特開２０１３－１５７１３７号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] しかしながら、特許文献 1 に記載の非水電解質二次電池では、レーザ溶接によって接続される正極集電体の接続部形成用孔の縁部に設けられた凸部と、反転板とが、正極集電体の厚さ方向に互いに隣接して重なっている。レーザ溶接によって、正極集電体の凸部の内壁部分を反転板に溶接して接続部を形成する際には、通常、正極集電体に概ね垂直な方向からレーザ光が照射される。そのため、反転板は、正極集電体の凸部に覆われた部分が溶接時に溶融し難くなるため、溶接によって形成される接続部に強度不足や割れ等が生じ、接続部の品質が低下する虞がある。

[0007] 本発明は、前記の課題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、電池容器の内圧上昇時に変形して外部端子と集電板との間の電流経路を遮断するダイヤフラムと、集電板との間の溶接品質を向上させることにある。

課題を解決するための手段

[0008] 前記の目的を達成すべく、本発明の二次電池は、電池容器内の捲回電極群に接続された集電板と外部端子との間の電流経路に配置され、前記電池容器の内圧上昇によって変形して前記電流経路を遮断するダイヤフラムを備えた二次電池であって、前記ダイヤフラムは、前記集電板に向けて突出する凸部を有し、前記集電板は、前記凸部が挿入される貫通孔を有し、互に対向する前記貫通孔の内壁部と前記凸部の側壁部とが溶接されていることを特徴とする。

発明の効果

[0009] 本発明の二次電池では、集電板の貫通孔の内壁部とダイヤフラムの凸部の側壁部とが、互に対向した状態で溶接されているので、例えば、集電板に概ね垂直な方向からレーザ光等の高エネルギービームを照射し、貫通孔の内壁部と凸部の側壁部の双方を溶融させて良好に溶接することができる。した

がって、本発明の二次電池によれば、ダイヤフラムと集電板との間の溶接品質を向上させることができる。前記した以外の課題、構成および効果は、以下の発明を実施するための形態の説明によって明らかにされる。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]本発明の実施形態1に係る二次電池の斜視図。

[図2]図1に示す二次電池の分解斜視図。

[図3]図2に示す捲回電極群の分解斜視図。

[図4A]図2に示す電流遮断部の拡大断面図。

[図4B]図4Aに示すダイヤフラムの凸部近傍の溶接前の拡大断面図。

[図4C]図4Aに示すダイヤフラムの凸部近傍の溶接後の拡大断面図。

[図5]図4Aに示すダイヤフラムとその周辺の部材の分解斜視図。

[図6]本発明の実施形態2に係る二次電池の図4Bに相当する拡大断面図。

[図7]本発明の実施形態3に係る二次電池の図4Bに相当する拡大断面図。

[図8A]本発明の実施形態4に係る二次電池の図4Bに相当する拡大断面図。

[図8B]図8Aに示す8B-8B線に沿う拡大断面図。

[図9A]実施形態4の二次電池の変形例1を示す図8Bに相当する拡大断面図

。

[図9B]実施形態4の二次電池の変形例2を示す図8Bに相当する拡大断面図

。

[図9C]実施形態4の二次電池の変形例3を示す図8Bに相当する拡大断面図

。

発明を実施するための形態

[0011] 以下、本発明の二次電池の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

[0012] [実施形態1]

図1は、本発明の実施形態1に係る二次電池100の斜視図である。本実施形態の二次電池100は、例えば、扁平箱形の電池容器10を備える角形二次電池である。電池容器10は、扁平な捲回電極群を収容する扁平角形の

電池缶 12 と、電池缶 12 を封止する長方形の電池蓋 11 とを備えている。
電池容器 10 は、例えばアルミニウム合金等の金属材料によって製作されている。

[0013] 電池容器 10 の幅方向すなわち電池蓋 11 の長手方向の両端には、電池容器 10 の外側で電池蓋 11 の上面に、正極および負極の外部端子 20A, 20B が設けられている。外部端子 20A, 20B と電池蓋 11 との間には、絶縁部材 2 が配置され、外部端子 20A, 20B が電池蓋 11 に対して電氣的に絶縁されている。正極の外部端子 20A は、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金によって製作され、負極の外部端子 20B は、例えば、銅または銅合金によって製作されている。

[0014] 電池蓋 11 には、正極および負極の外部端子 20A, 20B の間に、ガス排出弁 13 と注液口 14 とが設けられている。ガス排出弁 13 は、例えば、電池蓋 11 を薄肉化して溝部 13a を形成することによって設けられ、電池容器 10 の内圧が所定値を超えて上昇したときに開裂して内部のガスを放出することで、電池容器 10 の内圧を低下させる。注液口 14 は、電池容器 10 の内部に電解液を注入するのに用いられ、例えばレーザ溶接によって注液栓 15 が溶接されて封止されている。

[0015] 図 2 は、図 1 に示す二次電池 100 の分解斜視図である。電池蓋 11 の長手方向の両端で、電池容器 10 の内側となる電池蓋 11 の下面には、絶縁部材 3A, 3B を介して正極および負極の集電板 30A, 30B が固定されている。集電板 30A, 30B は、それぞれ、絶縁部材 3A, 3B を介して電池蓋 11 の下面に対向して電池蓋 11 と略平行に配置される基部 31 と、基部 31 から電池缶 12 の底面 12c に向けて延びる端子部 32 と、を有している。正極の集電板 30A は、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金によって製作され、負極の集電板 30B は、例えば、銅または銅合金によって製作されている。

[0016] 二次電池 100 は、正極の外部端子 20A と電池容器 10 内の集電板 30A との間の電流経路を遮断する電流遮断部 50 を備えている。電流遮断部 5

0は、主な構成要素としてダイヤフラム5を有している。なお、本実施形態の二次電池100では、負極の外部端子20Bと集電板30Bとの間には、電流遮断部50が設けられていない。

[0017] ダイヤフラム5は、正極の外部端子20Aと、電池容器10内の電極群40に接続された正極の集電板30Aとの間の電流経路に配置されている。詳細は後述するが、ダイヤフラム5は、電池容器10の内圧上昇によって変形して、正極の外部端子20Aと、正極の集電板30Aとの間の電流経路を遮断する。

[0018] 正極および負極の集電板30A、30Bのそれぞれの端子部32は、電池容器10の厚さ方向における基部31の両側から、電池缶12の最大面積の広側面12bに沿って電池缶12の底面12cに向けて延びる板状に形成されている。集電板30A、30Bのそれぞれの端子部32は、電池蓋11の長手方向すなわち電池容器10の幅方向において、それぞれの基部31の外側の端部から延びて、例えば、超音波圧接又は抵抗溶接によって、電極群40の端部の集電板接合部41d、42dにそれぞれ接合されている。

[0019] これにより、正極の集電板30Aは、電極群40の捲回軸D方向の一方の端部に配置され、電極群40の正電極41（図3参照）に電氣的に接続されている。また、負極の集電板30Bは、捲回軸D方向の他方の端部に配置され、電極群の負電極42（図3参照）に電氣的に接続されている。また、電極群40は、集電板接合部41d、42dが集電板30A、30Bのそれぞれの端子部32に接合されることで、集電板30A、30Bおよび絶縁部材3A、3Bを介して電池蓋11に固定されている。また、外部端子20A、20B、絶縁部材2、絶縁部材3A、3B、集電板30A、30B、電流遮断部50、および電極群40が電池蓋11に組み付けられ、蓋組立体60が構成されている。

[0020] 二次電池100の製造時に、蓋組立体60は、電極群40と電池缶12との間に不図示の絶縁シートを配置し、これらの間を電氣的に絶縁した状態で、電極群40の下方側の湾曲部40bから電池缶12の開口部12aに挿入

される。電極群40は、捲回軸D方向の両側に電池缶12の狭側面12d, 12dが位置し、捲回軸D方向が電池缶12の底面12cおよび広側面12bに略平行に沿うように電池缶12内に收容される。

[0021] これにより、電極群40は、一方の湾曲部40bが電池蓋11に対向し、もう一方の湾曲部40bが電池缶12の底面12cに対向し、平面部40aが広側面12bに対向した状態になる。そして、電池蓋11によって電池缶12の開口部12aを閉塞した状態で、例えば、レーザ溶接によって電池蓋11の全周を電池缶12の開口部12aに接合することで、電池蓋11と電池缶12からなる電池容器10が形成される。

[0022] その後、電池蓋11の注液口14を介して電池容器10の内部に非水電解液を注入し、例えば、レーザ溶接によって注液栓15を注液口14に接合して封止することで、電池容器10が密閉されている。電池容器10の内部に注入する非水電解液としては、例えば、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートとを体積比で1:2の割合で混合した混合溶液中に、六フッ化リン酸リチウム(LiPF₆)を1モル／リットルの濃度で溶解したものを可以用ことができる。

[0023] 図3は、図2に示す電極群40の一部を展開した分解斜視図である。電極群40は、セパレータ43, 44を介在させて積層させた正負の電極41, 42を捲回軸Dに平行な軸心の周りに捲回して扁平形状に成形した捲回電極群である。電極群40は、電池缶12の広側面12bに対向して配置される平坦な一对の平面部40aと、電池蓋11および電池缶12の底面12cに対向して配置される半円筒状の一对の湾曲部40bを有している。セパレータ43, 44は、正電極41と負電極42との間を絶縁すると共に、最外周に捲回された負電極42の外側にもセパレータ44が捲回されている。セパレータ43, 44は、例えば、多孔質のポリエチレン樹脂によって製作されている。

[0024] 正電極41は、正極集電体である正極箔41aと、正極箔41aの両面に塗布された正極活物質合剤からなる正極合剤層41bとを有している。正電

極 4 1 の幅方向の一側は、正極合剤層 4 1 b が形成されず、正極箔 4 1 a が露出した箔露出部 4 1 c とされている。正電極 4 1 は、箔露出部 4 1 c が負電極 4 2 の箔露出部 4 2 c と捲回軸 D 方向の反対側に配置されて、捲回軸 D の周りに捲回されている。

[0025] 正電極 4 1 は、例えば、正極活物質に導電材、結着剤および分散溶媒を添加して混練した正極活物質合剤を、幅方向の一側を除いて正極箔 4 1 a の両面に塗布し、乾燥、プレス、裁断することによって製作することができる。正極箔 4 1 a としては、例えば、厚さ約 20 μm のアルミニウム箔を用いることができる。正極箔 4 1 a の厚みを含まない正極合剤層 4 1 b の厚さは、例えば、約 90 μm である。

[0026] 正極活物質合剤の材料としては、例えば、正極活物質として 100 重量部のマンガン酸リチウム（化学式 LiMn_2O_4 ）を、導電材として 10 重量部の鱗片状黒鉛を、結着剤として 10 重量部のポリフッ化ビニリデン（以下、P V D F という。）を、分散溶媒として N-メチルピロリドン（以下、N M P という。）を、それぞれ用いることができる。正極活物質は、前記したマンガン酸リチウムに限定されず、例えば、スピネル結晶構造を有する他のマンガン酸リチウム、一部を金属元素で置換またはドーブしたリチウムマンガン複合酸化物を用いてもよい。また、正極活物質として、層状結晶構造を有するコバルト酸リチウムやチタン酸リチウム、およびこれらの一部を金属元素で置換またはドーブしたリチウム-金属複合酸化物を用いてもよい。

[0027] 負電極 4 2 は、負極集電体である負極箔 4 2 a と、負極箔 4 2 a の両面に塗布された負極活物質合剤からなる負極合剤層 4 2 b とを有している。負電極 4 2 の幅方向の一側は、負極合剤層 4 2 b が形成されず、負極箔 4 2 a が露出した箔露出部 4 2 c とされている。負電極 4 2 は、その箔露出部 4 2 c が正電極 4 1 の箔露出部 4 1 c と捲回軸 D 方向の反対側に配置されて、捲回軸 D 周りに捲回されている。

[0028] 負電極 4 2 は、例えば、負極活物質に結着剤および分散溶媒を添加して混練した負極活物質合剤を、幅方向の一側を除く負極箔 4 2 a の両面に塗布し

、乾燥、プレス、裁断することによって製作することができる。負極箔42aとしては、例えば、厚さ約10 μ mの銅箔を用いることができる。負極箔42aの厚みを含まない負極合剤層42bの厚さは、例えば、約70 μ mである。

[0029] 負極活物質合剤の材料としては、例えば、負極活物質として100重量部の非晶質炭素粉末を、結着剤として10重量部のP V D Fを、分散溶媒としてN M Pをそれぞれ用いることができる。負極活物質は、前記した非晶質炭素に限定されず、リチウムイオンを挿入、脱離可能な天然黒鉛や、人造の各種黒鉛材、コークスなどの炭素質材料やS i やS nなどの化合物（例えば、S i O、T i S i₂等）、またはそれらの複合材料を用いてもよい。負極活物質の粒子形状についても特に限定されず、鱗片状、球状、繊維状または塊状等の粒子形状を適宜選択することができる。

[0030] なお、前記した正極および負極の合剤層41b、42bに用いる結着材は、P V D Fに限定されない。前記した結着材として、例えば、ポリテトラフルオロエチレン（P T F E）、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリブタジエン、ブチルゴム、ニトリルゴム、スチレンブタジエンゴム、多硫化ゴム、ニトロセルロース、シアノエチルセルロース、各種ラテックス、アクリロニトリル、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン、フッ化プロピレン、フッ化クロロプロレン、アクリル系樹脂などの重合体およびこれらの混合体などを用いてもよい。

[0031] また、セパレータ43、44を介在させて正電極41および負電極42を重ねて捲回する際の軸芯は、例えば、正極箔41a、負極箔42a、セパレータ43、44のいずれよりも曲げ剛性の高い樹脂シートを捲回したものをを用いることができる。

[0032] 電極群40の捲回軸D方向において、負電極42の負極合剤層42bの幅は、正電極41の正極合剤層41bの幅よりも広がっている。また、電極群40の最内周と最外周には負電極42が捲回されている。これにより、正極合剤層41bは、電極群40の最内周から最外周まで負極合剤層42bの

間に挟まれている。

[0033] 正電極 4 1 および負電極 4 2 の箔露出部 4 1 c, 4 2 c はそれぞれ電極群 4 0 の平面部 4 0 a で束ねられて前記した集電板接合部 4 1 d, 4 2 d (図 2 参照) が形成される。正電極 4 1 および負電極 4 2 のそれぞれの集電板接合部 4 1 d, 4 2 d は、例えば超音波溶接等によって、正極および負極の集電板 3 0 A, 3 0 B のそれぞれの端子部 3 2 に接合される。これにより、正極側および負極側において、外部端子 2 0 A, 2 0 B が、それぞれ集電板 3 0 A, 3 0 B を介して、電極群 4 0 を構成する正負の電極 4 1, 4 2 とそれぞれ電氣的に接続される。

[0034] なお、電極群 4 0 の捲回軸 D 方向において、セパレータ 4 3, 4 4 の幅は負極合剤層 4 2 b の幅よりも広いが、正電極 4 1 および負電極 4 2 の箔露出部 4 1 c, 4 2 c は、それぞれセパレータ 4 3, 4 4 の幅方向端部よりも幅方向外側に突出している。したがって、セパレータ 4 3, 4 4 は、箔露出部 4 1 c, 4 2 c を束ねて溶接する際の支障にはならない。

[0035] 図 4 A は、図 2 に示す電流遮断部 5 0 の拡大断面図である。図 4 B は、図 4 A に示すダイヤフラム 5 の凸部 5 e 近傍の溶接前の拡大断面図である。図 4 C は、図 4 A に示すダイヤフラム 5 の凸部 5 e 近傍の溶接後の拡大断面図である。図 5 は、図 4 A に示す電流遮断部 5 0 の周辺の部材の分解斜視図である。なお、図 4 A では、後述する溶接部 W (図 4 C 参照) の図示を省略している。また、図 5 では、電極群 4 0 の図示を省略し、絶縁部材 3 A の突起部 3 d に係合部 3 f が形成される前の状態を表している。

[0036] 正極の外部端子 2 0 A は、電池蓋 1 1 上で電池蓋 1 1 の長手方向に沿って延びる板状部 2 1 と、電池蓋 1 1 を貫通してダイヤフラム 5 に接続される円柱状の接続部 2 2 と、板状部 2 1 および接続部 2 2 を貫通する貫通孔 2 3 と、ボルト 2 4 とを有している。なお、正極の外部端子 2 0 A には、貫通孔 2 3 を設けなくてもよい。

[0037] 板状部 2 1 は、電池蓋 1 1 の長手方向すなわち電池容器 1 0 の幅方向の内側の端部に貫通孔 2 1 a が設けられている。貫通孔 2 1 a には、ボルト 2 4

が板状部 2 1 の下面側から上面側へ向けて挿通されている。板状部 2 1 は、電池容器 1 0 の幅方向における中央部に、電池蓋 1 1 の短手方向すなわち電池容器 1 0 の厚さ方向に沿って溝部 2 1 b が形成されることで、部分的に厚さが薄くされている。

[0038] 接続部 2 2 は、電池容器 1 0 の幅方向外側に位置する板状部 2 1 の端部に設けられ、電池蓋 1 1 を貫通する方向に向けて、直径が拡大された拡径部 2 2 a と、直径が縮小された縮径部 2 2 b と、該縮径部 2 2 b の先端を塑性変形させて拡径したかしめ部 2 2 c と、を有している。外部端子 2 0 A の貫通孔 2 3 は、接続部 2 2 の軸方向に沿って外部端子 2 0 A を貫通し、板状部 2 1 の上面とかしめ部 2 2 c の中央部に開口している。

[0039] 電池容器 1 0 外側の絶縁部材 2 は、例えば絶縁性を有する樹脂材料によって製作され、外部端子 2 0 A の板状部 2 1 の周側面を覆う縁部 2 a と、板状部 2 1 の底面および電池蓋 1 1 の上面に密着する底部 2 b と、を有している。絶縁部材 2 の縁部 2 a は、板状部 2 1 の周側面を覆うことで、板状部 2 1 と電池蓋 1 1 またはその他の部材との短絡を防止している。絶縁部材 2 の底部 2 b は、外部端子 2 0 A の板状部 2 1 と電池蓋 1 1 との間に配置され、これらを電氣的に絶縁している。絶縁部材 2 の底部 2 b には、電池蓋 1 1 の上面に設けられた凹部 1 1 a に係合する凸部 2 c と、外部端子 2 0 A の接続部 2 2 を挿通させる開口部 2 d とが設けられている。凸部 2 c の内側には、ボルト 2 4 の頭部が収容されている。

[0040] ガasket 4 は、例えば絶縁性を有する樹脂材料によって製作され、円筒状の筒状部 4 a と、筒状部 4 a の軸方向において電池容器 1 0 外方側の端部に設けられたフランジ部 4 b とを有している。ガasket 4 の筒状部 4 a は、内側に外部端子 2 0 A の接続部 2 2 を挿通させた状態で、電池蓋 1 1 の貫通孔 1 1 b に挿通され、外部端子 2 0 A の接続部 2 2 と電池蓋 1 1 の貫通孔 1 1 b の内周面との間に配置され、接続部 2 2 と電池蓋 1 1 とを電氣的に絶縁している。ガasket 4 のフランジ部 4 b は、絶縁部材 2 の開口部 2 d 内に配置され、電池蓋 1 1 の貫通孔 1 1 b の周囲に設けられた段差部 1 1 c に

係合し、該段差部 11c と外部端子 20A の板状部 21 の底面との間で圧縮されている。これにより、ガスケット 4 は、凹状の段差部 11c と板状部 21 の底面に密着し、電池蓋 11 の貫通孔 11b を封止している。

[0041] 電池容器 10 内側の絶縁部材 3A は、例えば絶縁性を有する樹脂材料によって製作され、電池容器 10 の幅方向すなわち電極群 40 の捲回軸 D 方向に延在する本体部 3a と、本体部 3a の延在方向中央部に設けられた貫通孔 3b と、を有している。絶縁部材 3A の本体部 3a は、導電板 6 およびダイヤフラム 5 を配置するための凹部 3c と、集電板 30A の基部 31 を固定するための複数の突起部 3d と、を有している。絶縁部材 3A の凹部 3c の電池容器 10 の内方を向く面には、導電板 6 の平面形状に対応する平面形状に形成されて導電板 6 を係合させる係合凹部 3e が設けられている。

[0042] 絶縁部材 3A の複数の突起部 3d は、集電板 30A の基部 31 を貫通する方向、すなわち基部 31 の厚さ方向に突出し、集電板 30A の基部 31 に設けられた固定孔 33 に通されている。突起部 3d を含む絶縁部材 3A は、熱可塑性の樹脂材料によって形成されている。突起部 3d の先端は、集電板 30A の基部 31 の固定孔 33 を貫通し、例えば、基部 31 に熱溶着される。これにより、突起部 3d の先端が拡径されて係合部 3f が形成され、集電板 30A の基部 31 を絶縁部材 3A に固定している。なお、絶縁部材 3A に対する集電板 30A の基部 31 の固定方法は、突起部 3d の熱溶着に限定されない。さらに強固な接合が必要である場合は、ネジやリベットによる接合や、接着剤による接合を採用することも可能である。

[0043] 電池容器 10 内に収容された電流遮断部 50 は、主な構成要素としてダイヤフラム 5 を備えている。また、本実施形態の電流遮断部 50 は、ダイヤフラム 5 の周縁部 5a に接合される導電板 6 を備えている。ダイヤフラム 5 及び導電板 6 は、導電性を有する金属材料、例えば、正極の外部端子 20A 及び集電板 30A と同様のアルミニウム又はアルミニウム合金によって製作されている。

[0044] ダイヤフラム 5 は、電池容器 10 の電池蓋 11 と集電板 30A の基部 31

との間で、かつ導電板 6 と集電板 30A の基部 31 との間に配置されている。本実施形態のダイヤフラム 5 は、電池蓋 11 に垂直な平面視で円形の平面形状を有すると共に、集電板 30A の基部 31 に向けて膨出する凸形状を有し、電池蓋 11 に垂直な方向に深さを有する碗形に形成されている。なお、ダイヤフラム 5 の形状は、本実施形態のような円形の平面形状及び凸形状に限定されない。例えば、ダイヤフラム 5 は、電池蓋 11 の長手方向の寸法が電池蓋 11 の短手方向の寸法よりも大きい、例えば、楕円形又はレーストラック形の平面形状を有してもよく、平板状であってもよい。

[0045] 導電板 6 は、ダイヤフラム 5 に対応する平面形状を有する板状の部材であり、外部端子 20A の接続部 22 を挿通させる貫通孔 6a と、ダイヤフラム 5 の周縁部 5a を係合させる環状溝 6b と、を有している。

[0046] 外部端子 20A の接続部 22 の先端は、集電板 30A の基部 31 に対向する導電板 6 の下面 6c 側で拡張されて塑性変形し、接続部 22 の先端にかしめ部 22c が形成されている。これにより、かしめ部 22c と導電板 6 とが接触して外部端子 20A と導電板 6 とが電氣的に接続されると共に、外部端子 20A、絶縁部材 2、ガスケット 4、絶縁部材 3A、及び導電板 6 が、電池蓋 11 に対して固定されている。この状態で、外部端子 20A 及び導電板 6 は、絶縁部材 2、ガスケット 4、及び絶縁部材 3A によって、電池蓋 11 に対して電氣的に絶縁されている。

[0047] ダイヤフラム 5 の周縁部 5a は、電池蓋 11 に平行な方向に沿うように曲折され、導電板 6 の電池容器 10 内方を向く面に形成された環状溝 6b に係合し、環状溝 6b の底部に当接し、例えば、レーザ溶接によって導電板 6 に全周に亘って接合されている。これにより、ダイヤフラム 5 と導電板 6 との間の空間は、電池容器 10 の内部空間から隔絶され、外部端子 20A の貫通孔 23 によって電池容器 10 の外部空間と連通している。また、ダイヤフラム 5 は、周縁部 5a が導電板 6 を介して外部端子 20A の接続部 22 に接続されている。

[0048] ダイヤフラム 5 の周縁部 5a の内側に隣接する側壁部 5b は、周縁部 5a

から電池蓋 1 1 と垂直な方向に沿って電池缶 1 2 の底面 1 2 c に向けて伸長し、電池蓋 1 1 と垂直な方向に対する角度が電池蓋 1 1 と平行な方向に対する角度よりも小さい。ダイヤフラム 5 の側壁部 5 b の内側に隣接する底壁部 5 c は、電池蓋 1 1 と平行な方向に沿ってダイヤフラム 5 の中央部に向けて伸展し、電池蓋 1 1 と垂直な方向に対する角度が電池蓋 1 1 と平行な方向に対する角度よりも大きい。底壁部 5 c は、集電板 3 0 A の基部 3 1 を向く面が凸曲面とされ、中央部に突起部 5 d が形成されている。

[0049] 突起部 5 d は、ダイヤフラム 5 の中央部すなわち底壁部 5 c の中央部から集電板 3 0 A の基部 3 1 に向けて突出し、電池蓋 1 1 に垂直な平面視でダイヤフラム 5 の平面形状と相似する平面形状に形成されている。例えば、本実施形態のように、ダイヤフラム 5 の平面形状が円形であれば、突起部 5 d の平面形状も円形である。また、電池蓋 1 1 に垂直な平面視で、ダイヤフラム 5 の寸法が、電池蓋 1 1 の短手方向よりも電池蓋 1 1 の長手方向に大きい場合には、突起部 5 d の寸法も同様に、電池蓋 1 1 の短手方向よりも電池蓋 1 1 の長手方向に大きくなる。

[0050] 突起部 5 d の中央部には、突起部 5 d からさらに集電板 3 0 A の基部 3 1 に向けて突出する中空の凸部 5 e が形成されている。すなわち、本実施形態の凸部 5 e は、内側に空間を有する有底筒状に形成され、開口端がダイヤフラム 5 の突起部 5 d に接続されている。本実施形態において、凸部 5 e の肉厚は、凸部 5 e に隣接する突起部 5 d、底壁部 5 c、側壁部 5 b 等の肉厚と同等である。なお、凸部 5 e の肉厚は、突起部 5 d、底壁部 5 c、側壁部 5 b 等の肉厚と同等の場合に限られず、突起部 5 d、底壁部 5 c、側壁部 5 b 等の肉厚よりも薄くても厚くてもよい。換言すると、凸部 5 e の肉厚は、凸部 5 e に隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚以下であってもよく、当該隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚よりも厚くてもよい。

[0051] 集電板 3 0 A の基部 3 1 は、ダイヤフラム 5 と対向して電池容器 1 0 外方を向く上面に、凹部 3 1 d が形成されている。凹部 3 1 d の形成方法は、特に限定されないが、例えばプレス加工によって形成することができる。凹部

31dは、ダイヤフラム5の底壁部5cの凸形状に沿う傾斜面と、ダイヤフラム5の突起部5dに当接する平坦な底部31eと、を有している。凹部31dの底部31eは、ダイヤフラム5の突起部5dの底面に当接するが、凹部31dの底部31eと突起部5dとは溶接されていない。

[0052] 凹部31dの底部31eの中央部には、ダイヤフラム5の凸部5eを挿入するための貫通孔31gが設けられている。貫通孔31gの周囲には、貫通孔31gを囲むように薄肉部31hが設けられている。薄肉部31hは、集電板30Aの基部31のその他の部分よりも薄肉化され、ダイヤフラム5が電池容器10の内圧上昇によって変形する際に破断する部分である。本実施形態では、凹部31dの底部31eに貫通孔31gを囲む環状溝31fを設けることによって、貫通孔31gを囲むように薄肉部31hが設けられている。

[0053] 図4Bに示すように、ダイヤフラム5と集電板30Aとを溶接する前に、ダイヤフラム5の凸部5eは、集電板30Aの貫通孔31gに挿入される。これにより、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとが対向した状態になる。本実施形態では、ダイヤフラム5の凸部5eの下面と、集電板30Aの基部31の下面とが、段差なく面一になっている。

[0054] なお、ダイヤフラム5の凸部5eは、集電板30Aの貫通孔31gから突出させてもよい。より具体的には、ダイヤフラム5の凸部5eの下面を、集電板30Aの下面よりも下方側、すなわち電池容器10の内方側、又は集電板30Aの下面よりも電池蓋11から遠い位置に配置して、凸部5eの下面と集電板30Aの下面との間に段差を形成してもよい。また、ダイヤフラム5の凸部5eの下面を、集電板30Aの下面よりも上方側、すなわち電池容器10の外方側、又は集電板30Aの下面よりも電池蓋11に近い位置に配置して、凸部5eの下面と集電板30Aの下面との間に段差を形成してもよい。

[0055] いずれの場合も、集電板30Aの貫通孔31gにダイヤフラム5の凸部5eを挿入し、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとを対向

させて、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとを溶接する。具体的には、集電板30Aの基部31に概ね垂直な方向から、貫通孔31gの内壁部31w及び凸部5eの側壁部5wに対して、例えば、レーザ光又は電子ビーム等の高エネルギービームを照射する。

[0056] これにより、図4Cに示すように、互いに対向する貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとが溶接されている。そして、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとの溶接によって、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間に溶接部Wが形成されている。また、貫通孔31gを囲む環状溝31fによって形成された薄肉部31hは、溶接部Wを囲むように設けられている。なお、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5eの側壁部5wとは、貫通孔31gの全周に亘って溶接してもよいが、要求される接合強度に応じて、貫通孔31gの周方向に沿って間隔をあけて複数箇所を溶接してもよい。

[0057] 以上、電流遮断部50を有する正極側の構成を中心に説明したが、本実施形態の二次電池100は、図1及び図2に示すように、負極の外部端子20Bと集電板30Bとの間に電流遮断部50を有していない。負極の外部端子20Bは、図4Aに示す正極の外部端子20Aと同様の接続部22を有しているが、貫通孔23を有していない。負極の外部端子20Bの接続部22は、導電板6の代わりに集電板30Bの基部31の貫通孔を貫通し、先端に正極の外部端子20Aと同様のかしめ部22cが形成されている。

[0058] これにより、負極の外部端子20Bが集電板30Bの基部31に電氣的に接続されると共に、外部端子20B及び集電板30Bが、絶縁部材2, 3B及びガスケット4を介して電池蓋11に固定されている。この状態で、図4Aに示す正極側と同様に、負極の外部端子20B及び集電板30Bは、絶縁部材2, 3B及びガスケット4によって、電池蓋11に対して電氣的に絶縁されている。

[0059] 以下、本実施形態の二次電池100の作用について説明する。本実施形態の二次電池100では、正極の外部端子20Aと電池容器10内の電極群4

0に接続された正極の集電板30Aとの間の電流経路にダイヤフラム5が配置され、当該電流経路を遮断する電流遮断部50が構成されている。

[0060] このような構成により、二次電池100は、定常時に、発電機等の電力供給源から供給された電力を、正負の外部端子20A、20B、電流遮断部50、及び正負の集電板30A、30Bを介して、電池容器10の内部に収容された電極群40に蓄積する。また、電極群40に蓄積された電力を、正負の集電板30A、30B、電流遮断部50、及び正負の外部端子20A、20Bを介して、電気モーター等の外部装置に供給する。

[0061] また、二次電池100は、例えば、過充電や過昇温等の異常が発生すると、電池容器10の内部にガスが発生して内圧が上昇する場合がある。このような場合、電池容器10の内圧が所定の圧力まで上昇すると、正極の外部端子20Aと集電板30Aとの間の電流経路に配置された電流遮断部50が当該電流経路を遮断する。

[0062] 具体的には、電流遮断部50のダイヤフラム5が、電池容器10内のガスの圧力によって、電池蓋11に向けて変形し、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間の溶接部Wの周囲に設けられた薄肉部31hに応力が作用する。これにより、薄肉部31hが破断し、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間の接続が断たれ、正極の外部端子20Aと集電板30Aとの間の電流経路が遮断される。その後、さらに電池容器10の内部の圧力が上昇して所定値を超えると、ガス排出弁13が開裂して電池容器10の内部のガスを外部に放出し、電池容器10の内圧を低下させる。

[0063] このように、二次電池100に異常が発生して電池容器10の内圧が上昇したときに、設定された圧力で、確実に正極の外部端子20Aと集電板30Aとの間の電流経路を遮断するには、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間の溶接部Wの品質が重要になる。

[0064] 例えば、前記特許文献1に記載された従来の非水電解質二次電池では、正極集電体の接続部形成用孔の縁部に設けられた凸部と、反転板とが、正極集電体の厚さ方向に互いに隣接して重なっているが、正極集電体に沿う方向に

おいて互いに対向していない。そのため、例えば、レーザ溶接を行う際に、反転板は、正極集電体の凸部に覆われた部分で溶接時に溶融し難くなり、凸部が溶融して反転板上に雪崩のように流れ広がった部分と、その部分に接して溶融した反転板の一部のみが混ざり合って一体化し、溶接される。

[0065] この場合、溶接される双方の部材が溶融して一体化することで溶接された部分は、全体の溶融肉に対して少なく、溶接強度不足や溶融部分固化後の収縮による溶接割れなどの品質不良が生じ易い。すなわち、溶接によって形成される接続部に、強度不足や割れ等が生じ、接続部の品質が低下する虞がある。この場合、定常時に非水電解質二次電池に作用する振動や慣性力によって、接続部が破断する虞がある。また、異常発生時に、接続部の強度が十分でなく、電流遮断機構が予め設定した圧力で正確に作動しない虞がある。

[0066] これに対し、本実施形態の二次電池 100 では、ダイヤフラム 5 が集電板 30A に向けて突出する凸部 5e を有し、この凸部 5e が集電板 30A に設けられた貫通孔 31g に挿入され、貫通孔 31g の内壁部 31w と凸部 5e の側壁部 5w とが互いに対向して溶接されている。そのため、互いに対向する貫通孔 31g の内壁部 31w と凸部 5e の側壁部 5w とを溶融させ、双方の溶融金属を流れ広げることなく、相互間に溜めた状態で、均等に混合、固化、及び一体化させて、集電板 30A とダイヤフラム 5 とを溶接することができる。

[0067] これにより、集電板 30A とダイヤフラム 5 とを溶接する際に、双方が溶融、混合、及び固化して溶接された部分が、溶融肉すなわち溶接部 W の略全体を占めることになる。よって、ダイヤフラム 5 と集電板 30A との間に形成される溶接部 W の体積が比較的小さいレーザ溶接等の高エネルギービーム溶接において、溶接割れが防止されると共に、安定して高い溶接強度を得ることができる。したがって、本実施形態の二次電池 100 によれば、ダイヤフラム 5 と集電板 30A との間の溶接品質を、従来よりも向上させることができる。

[0068] また、本実施形態の二次電池 100 では、ダイヤフラム 5 の凸部 5e は、

中空であり、内側に空間を有している。そのため、例えば、プレス加工によって板材からダイヤフラム 5 を製作する際に、ダイヤフラム 5 の中央部に集める材料の量を少なくすることができる。したがって、ダイヤフラム 5 の製作を容易にして、材料の使用量を低減し、二次電池 100 の生産性及び歩留まりを向上させ、製造コストを低減することができる。

[0069] また、ダイヤフラム 5 の凸部 5 e の肉厚が、隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚以下である場合には、隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚よりも厚い場合と比較して、前記した材料使用量の低減、二次電池 100 の生産性及び歩留まりの向上、及び製造コスト低減等の効果を、より顕著にすることができる。

[0070] 一方、ダイヤフラム 5 の凸部 5 e の肉厚が、隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚よりも厚い場合には、隣接する部分のダイヤフラム 5 の肉厚以下である場合と比較して、溶接時の熔融金属の体積を増加させ、安定して高い溶接強度を得ることができ、溶接品質を向上させることができる。

[0071] また、集電板 30 A は、ダイヤフラム 5 の変形によって破断する薄肉部 31 h を有し、薄肉部 31 h は、溶接部 W を囲むように設けられている。ダイヤフラム 5 は、電池容器 10 の内圧が所定の値を超えて変形する際に、集電板 30 A の薄肉部 31 h に囲まれた部分に溶接部 W を介して電池蓋 11 を向く方向の力を加える。これにより、薄肉部 31 h に応力が作用して、薄肉部 31 h が破断する。このとき、薄肉部 31 h が溶接品質に優れた信頼性の高い溶接部 W を囲むことで、溶接部 W が先に破断することが防止され、薄肉部 31 h を所定の応力で確実に破断させることができる。したがって、電池容器 10 の内圧が所定の圧力に達した時に、外部端子 20 A と集電板 30 A との間の電流経路を確実に遮断することができ、電流遮断部 50 の誤作動を防止して信頼性を向上させることができる。

[0072] また、ダイヤフラム 5 は、集電板 30 A の基部 31 に向けて膨出する凸形状に形成されている。そのため、ダイヤフラム 5 が平板状である場合と比較して、ダイヤフラム 5 の表面積を大きくして、二次電池 100 の異常によっ

て電池容器 10 の内部の圧力が上昇したときに、ダイヤフラム 5 を変形し易くして、より低圧で確実に電流遮断を行うことができる。また、ダイヤフラム 5 が平板状の場合と比較して、電池容器 10 の内部のガス圧が所定の圧力に達するまでの機械的強度を向上させ、ダイヤフラム 5 の誤作動を防止することができる。

[0073] また、ダイヤフラム 5 は、集電板 30A の基部 31 に向けて突出し、集電板 30A の基部 31 に当接する突起部 5d を有している。そのため、二次電池 100 に振動や慣性力が作用したときに、ダイヤフラム 5 が集電板 30A の基部 31 に当接した突起部 5d によって支持され、溶接部 W に作用する振動や慣性力を低減し、電流遮断部 50 の誤作動を防止することができる。また、突起部 5d を集電板 30A の基部 31 に当接させることで、突起部 5d に設けられた凸部 5e を集電板 30A の貫通孔 31g 内に所定の深さで確実に挿入し、ダイヤフラム 5 と集電板 30A との間の溶接品質を向上させることができる。

[0074] また、集電板 30A は、電池蓋 11 に対向して配置されて貫通孔 31g が設けられた基部 31 と、基部 31 から延びて電極群 40 に接続される端子部 32 と、を有している。そのため、集電板 30A の端子部 32 を電極群 40 に接続し、外部端子 20A に接続されたダイヤフラム 5 を基部 31 に接続することで、集電板 30A と外部端子 20A との間の電流経路にダイヤフラム 5 を配置することができる。また、外部端子 20A に接続され、絶縁部材 3A を介して電池蓋 11 に固定されたダイヤフラム 5 を、集電板 30A の基部 31 に対向させて配置することができる。したがって、ダイヤフラム 5 の変形時に基部 31 の薄肉部 31h を破断させて、集電板 30A と外部端子 20A との間の電流経路を遮断することができる。

[0075] また、ダイヤフラム 5 は、正極の外部端子 20A と集電板 30A との間に配置され、アルミニウムまたはアルミニウム合金によって構成されている。そのため、負極の外部端子 20B と集電板 30B との間に、銅または銅合金によって構成したダイヤフラムを配置する場合と比較して、ダイヤフラム 5

の強度を低下させ、ダイヤフラム5の変形を容易にすることができる。したがって、集電板30Aと外部端子20Aとの間の電流経路の遮断をより容易かつ確実に行うことが可能になる。なお、電流遮断部50は、負極側に設けることも可能である。

[0076] 以上説明したように、本実施形態の二次電池100によれば、集電板30Aの貫通孔31gの内壁部31wとダイヤフラム5の凸部5eの側壁部5wとが、互いに対向した状態で溶接されていることで、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間の溶接品質を向上させることができる。

[0077] [実施形態2]

以下、本発明の実施形態2に係る二次電池について、図1から図5までを援用し、図6を用いて説明する。図6は、本実施形態に係る二次電池の図4Bに相当する拡大断面図である。なお、図6では、溶接部Wの図示を省略している。

[0078] 前述の実施形態1の二次電池100では、ダイヤフラム5の凸部5eが中空であったのに対し、本実施形態の二次電池は、ダイヤフラム5の凸部5fが中実である点で、実施形態1の二次電池100と異なっている。本実施形態の二次電池のその他の点は、実施形態1の二次電池100と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して、説明を省略する。

[0079] 本実施形態の二次電池では、例えば、板材をプレス加工してダイヤフラム5を成形する際に、周縁部の材料を中央部に寄せることで、内側に空間を有さず材料が詰まった中実の凸部5fを形成する。本実施形態の二次電池によれば、前述の実施形態1の二次電池100と同様の効果が得られるだけでなく、ダイヤフラム5の凸部5fが中実であるので、ダイヤフラム5の凸部5eが中空である場合と比較して、溶接時の溶融金属の体積を増加させることができる。

[0080] これにより、例えば、レーザ溶接による溶接痕が凸部5fに貫通した穴として形成されることが防止される。また、集電板30Aの貫通孔31gの内壁部31wと、それに対向するダイヤフラム5の凸部5fの側壁部5wとの

間に隙間が発生したとしても、増加した溶融金属で隙間を埋めることができ、溶接強度の低下を防止すると共に、溶接割れを防止することができる。したがって、本実施形態の二次電池によれば、ダイヤフラム5と集電板30Aとの間で、安定して高い溶接強度を得ることができ、溶接品質を向上させることができる。

[0081] なお、本実施形態において、溶融金属の体積を増加させる観点から、凸部5fの下端は、集電板30Aの下面と段差なく面一であるか、又は、集電板30Aの下面よりも下方に突出していることが望ましい。

[0082] [実施形態3]

以下、本発明の実施形態3に係る二次電池について、図1から図5までを援用し、図7を用いて説明する。図7は、本実施形態に係る二次電池の図4Bに相当する拡大断面図である。なお、図7では、溶接部Wの図示を省略している。

[0083] 前述の実施形態1の二次電池100では、ダイヤフラム5の凸部5eが有底筒状であるのに対し、本実施形態の二次電池は、ダイヤフラム5の凸部5gがリブ状である点で、実施形態1の二次電池100と異なっている。本実施形態の二次電池のその他の点は、実施形態1の二次電池100と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して、説明を省略する。

[0084] 本実施形態の二次電池では、ダイヤフラム5の凸部5gが、側壁部5wと反対側に貫通孔31gの内側を向く内方側壁部5xを有し、貫通孔31gの周方向に沿って延在するリブ状に形成されている。凸部5gは、例えば、貫通孔31gの全周に亘って連続する中空の円筒状に形成することができる。また、内壁部31wに沿う複数の円弧状の凸部5gを、貫通孔31gの周方向に間隔をあけて設けてもよい。この場合、凸部5gは、内側に空間を有さない複数の中実のリブ状に形成される。なお、この場合には、複数の凸部5gに対応する複数の貫通孔31gを設けてもよい。

[0085] 本実施形態の二次電池では、貫通孔31gの内壁部31wと凸部5gの側壁部5wとの溶接時に、凸部5gを側壁部5wから内方側壁部5xまでの肉

厚全体に亘って溶融させることができる。これにより、溶融金属が固化して収縮する際に、内方側壁部5 xから収縮を妨げる力を受けることなく、溶融金属を貫通孔3 1 gの内壁部3 1 wに向けて自由に収縮させることができる。

[0086] したがって、本実施形態の二次電池によれば、互いに対向する貫通孔3 1 gの内壁部3 1 wの一部と、凸部5 gの一部を溶融させる場合と比較して、溶接部Wの残留応力を低減し、溶接割れを防止して溶接品質を向上させることができる。

[0087] また、内壁部3 1 wに沿う複数の円弧状の凸部5 gを、貫通孔3 1 gの周方向に間隔をあけて設けることで、個々の凸部5 gの溶接長さを短くして、溶接品質を向上させることができる。なお、凸部5 gを、貫通孔3 1 gの全周に亘って連続する中空の円筒状に形成する場合にも、周方向に間隔をあけて複数の個所で溶接することで、個々の溶接長さを短くして、溶接品質を向上させることができる。

[0088] [実施形態4]

以下、本発明の実施形態4に係る二次電池について、図1から図5までを援用し、図8 A及び図8 Bを用いて説明する。図8 Aは、本実施形態に係る二次電池の図4 Bに相当する拡大断面図である。図8 Bは、図8 Aに示す8 B-8 B線に沿う断面図である。なお、図8 Aは、図8 Bに示す8 A-8 A線に沿う断面図である。また、図8 A及び図8 Bでは、溶接部Wの図示を省略している。

[0089] 本実施形態の二次電池は、ダイヤフラム5が複数の中実の凸部5 fを備え、集電板3 0 Aが複数の貫通孔3 1 gを備える点で、図6に示す実施形態2に係る二次電池と異なっている。本実施形態の二次電池のその他の点は、前述の実施形態2に係る二次電池と同一であるので、同一の部分には同一の符号を付して、説明を省略する。

[0090] ダイヤフラム5の凸部5 fは、例えば、円形の断面を有し、ダイヤフラム5の突起部5 dから集電板3 0 Aに向けて突出する柱状の部分である。また

、集電板 30A の複数の貫通孔 31g は、図 8B に示すように、電池蓋 11 に垂直な方向の平面視で、突起部 5d の断面形状に対応する円形に形成されている。なお、凸部 5f の断面形状及び貫通孔 31g の形状は円形に限られず、例えば、多角形、楕円形、長円形であってもよい。

[0091] 例えば、集電板 30A の貫通孔 31g の数が 3 つ以上の複数である場合には、貫通孔 31g を正多角形の各頂点を中心とする位置に配置することが好ましい。本実施形態では、3 つの貫通孔 31g が、それぞれ、正三角形の頂点 a の位置を中心として配置されている。この場合、集電板 30A の薄肉部 31h は、正多角形の重心を中心とする環状溝 31f によって形成されることが好ましい。本実施形態では、正三角形の重心 g を中心とする円形の環状溝 31f によって薄肉部 31h が形成されている。

[0092] 本実施形態の二次電池によれば、ダイヤフラム 5 が複数の凸部 5f を備えることで、貫通孔 31g の内壁部 31w と凸部 5f の側壁部 5w との溶接を複数の個所で行って、ダイヤフラム 5 と集電板 30A との接合強度を向上させることができる。また、実施形態 1 の凸部 5e よりも凸部 5f の寸法を小さくし、個々の凸部 5f における溶接長さを短くして溶接品質を向上させることができる。

[0093] また、集電板 30A が複数の貫通孔 31g を備えることで、個々の貫通孔 31g に凸部 5f を挿入し、貫通孔 31g の内壁部 31w と凸部 5f の側壁部 5w との溶接長さの合計を増加させ、接合強度を向上させることができる。また、実施形態 1 の貫通孔 31g よりも貫通孔 31g の径を小さくし、個々の溶接長さを短くして溶接品質を向上させることができる。

[0094] また、複数の貫通孔 31g は、それぞれ正多角形の各頂点 a を中心とする位置に配置され、薄肉部 31h は、正多角形の重心 g を中心とする環状溝 31f によって形成されている。そのため、ダイヤフラム 5 が変形する際に、複数の貫通孔 31g と凸部 5f との間の溶接部 W を介して、集電板 30A の環状溝 31f の内側の部分により均等に力を作用させ、薄肉部 31h により均等な応力を作用させることができる。これにより、集電板 30A の環状溝

3 1 f の内側の部分に、ダイヤフラム 5 から偏った力が作用することが防止され、電流遮断部 5 0 の設定圧力よりも低い内圧や高い内圧で薄肉部 3 1 h が破断することが防止され、薄肉部 3 1 h を設定された内圧で正確に破断させることができる。したがって、ダイヤフラム 5 による電流遮断の信頼性及び精度を向上させることができる。

[0095] 最後に、本実施形態の変形例について説明する。

[0096] (変形例 1)

図 9 A は、実施形態 4 の二次電池の変形例 1 を示す図 8 B に対応する断面図である。実施形態 4 の二次電池では、3 つの凸部 5 f と 3 つの貫通孔 3 1 g を備える例を示したが、本変形例の二次電池では、2 つの凸部 5 f と 2 つの貫通孔 3 1 g を備える場合を示している。この場合、凸部 5 f 及び貫通孔 3 1 g は、例えば、電池蓋 1 1 の長手方向に沿う環状溝 3 1 f の中心線 C L 1 上、又は電池蓋 1 1 の短手方向に沿う環状溝 3 1 f の中心線 C L 2 上に、均等に配置することができる。これにより、実施形態 4 の二次電池と同様に、ダイヤフラム 5 の変形時に薄肉部 3 1 h に均等な応力を作用させ、ダイヤフラム 5 による電流遮断の信頼性及び精度を向上させることができる。

[0097] (変形例 2)

図 9 B は、実施形態 4 の二次電池の変形例 2 を示す図 8 B に対応する断面図である。変形例 1 の二次電池では、環状溝 3 1 f が円形である例を示したが、本変形例の二次電池では、環状溝 3 1 f は、楕円形である。また、貫通孔 3 1 g は、環状溝 3 1 f の焦点 f の位置を中心として設けられている。本変形例においても、実施形態 4 の二次電池と同様に、ダイヤフラム 5 の変形時に薄肉部 3 1 h に均等な応力を作用させ、ダイヤフラム 5 による電流遮断の信頼性及び精度を向上させることができる。

[0098] また、前述のとおり、ダイヤフラム 5 の形状は、電池蓋 1 1 に垂直な平面視で、円形に限られず、例えば、長軸が電池蓋 1 1 の長手方向に平行な楕円形に形成される場合がある。この場合、楕円形の環状溝 3 1 f の長軸 L A も電池蓋 1 1 の長手方向に平行であることが好ましい。これにより、ダイヤフ

ラム5が変形する際に、ダイヤフラム5の表面積が大きく、より大きな力を作用させることが可能な、電池蓋11の長手方向両側の位置に溶接部Wを配置して、薄肉部31hを破断させやすくすることができる。なお、この場合、ダイヤフラム5の変形を容易にする観点から、ダイヤフラム5の突起部5dも、長軸が電池蓋11の長手方向に平行な楕円形に形成することが好ましい。

[0099] (変形例3)

図9Cは、実施形態4の二次電池の変形例3を示す図8Bに対応する断面図である。変形例2の二次電池では、環状溝31fが楕円形である例を示したが、本変形例の二次電池では、環状溝31fは、長手方向の両端の半円又は円弧状の部分を直線状の部分によって連続させたフィールドトラック形状を有している。また、貫通孔31gは、環状溝31fの半円又は円弧状の部分の中心c、cの位置と中心c、cの中間の位置に設けられている。本変形例においても、実施形態4の二次電池と同様に、ダイヤフラム5の変形時に薄肉部31hに均等な応力を作用させ、ダイヤフラム5による電流遮断の信頼性及び精度を向上させることができる。

[0100] また、前述のとおり、ダイヤフラム5の形状は、電池蓋11に垂直な平面視で、円形又は楕円形に限られず、例えば、長軸が電池蓋11の長手方向に平行な、フィールドトラック形に形成される場合がある。この場合、フィールドトラック形の環状溝31fの長軸LAも電池蓋11の長手方向に平行であることが好ましい。これにより、ダイヤフラム5が変形する際に、ダイヤフラム5の表面積が大きく、より大きな力を作用させることが可能な電池蓋11の長手方向両側の位置に溶接部Wを配置して、薄肉部31hを破断させやすくすることができる。なお、この場合、ダイヤフラム5の変形を容易にする観点から、ダイヤフラム5の突起部5dも、長軸が電池蓋11の長手方向に平行なフィールドトラック形に形成することが好ましい。

[0101] 以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。前述の実施形態は本

発明を解りやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明したすべての構成を備えるものに限定されない。

符号の説明

[0102] 5 ダイアフラム、5 e, 5 f, 5 g 凸部、5 w 側壁部、5 x 内方側壁部、10 電池容器、11 電池蓋、12 電池缶、20A 外部端子、30A 集電板、31 基部、31 f 環状溝、31 g 貫通孔、31 h 薄肉部、31 w 内壁部、32 端子部、40 電極群（捲回電極群）、100 二次電池、c 中心、CL1 中心線、f 焦点、g 重心、W 溶接部


請求の範囲

- [請求項1] 電池容器内の捲回電極群に接続された集電板と外部端子との間の電流経路に配置され、前記電池容器の内圧上昇によって変形して前記電流経路を遮断するダイヤフラムを備えた二次電池であって、
- 前記ダイヤフラムは、前記集電板に向けて突出する凸部を有し、
- 前記集電板は、前記凸部が挿入される貫通孔を有し、
- 互いに対向する前記貫通孔の内壁部と前記凸部の側壁部とが溶接されていることを特徴とする二次電池。
- [請求項2] 前記内壁部と前記側壁部との溶接によって、前記ダイヤフラムと前記集電板との間に溶接部が形成されていることを特徴とする請求項1に記載の二次電池。
- [請求項3] 前記凸部は、中空であることを特徴とする請求項2に記載の二次電池。
- [請求項4] 前記凸部は、前記側壁部と反対側に前記貫通孔の内側を向く内方側壁部を有するリブ状に形成され、前記貫通孔の周方向に沿って延在することを特徴とする請求項2に記載の二次電池。
- [請求項5] 前記凸部の肉厚は、前記凸部に隣接する部分の前記ダイヤフラムの肉厚以下であることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の二次電池。
- [請求項6] 前記凸部の肉厚は、前記凸部に隣接する部分の前記ダイヤフラムの肉厚よりも厚いことを特徴とする請求項3又は請求項4に記載の二次電池。
- [請求項7] 前記凸部は、中実であることを特徴とする請求項2に記載の二次電池。
- [請求項8] 前記ダイヤフラムは、複数の前記凸部を備えることを特徴とする請求項4又は請求項7に記載の二次電池。
- [請求項9] 前記集電板は、複数の前記貫通孔を備えることを特徴とする請求項8に記載の二次電池。

- [請求項10] 前記集電板は、前記溶接部を囲み前記ダイヤフラムの変形によって破断する薄肉部を有することを特徴とする請求項9に記載の二次電池。
- [請求項11] 複数の前記貫通孔は、それぞれ正多角形の各頂点を中心とする位置に配置され、
前記薄肉部は、前記正多角形の重心を中心とする環状溝によって形成されていることを特徴とする請求項10に記載の二次電池。
- [請求項12] 前記電池容器は、扁平な前記捲回電極群を収容する扁平角形の電池缶と、該電池缶を封止する長方形の電池蓋とを備え、
前記ダイヤフラムは、前記電池蓋の長手方向の寸法が前記電池蓋の短手方向の寸法よりも大きく、
前記薄肉部は、複数の前記貫通孔を囲む環状溝によって形成され、
複数の前記貫通孔は、前記長手方向に沿う前記環状溝の中心線上に設けられていることを特徴とする請求項10に記載の二次電池。
- [請求項13] 前記環状溝は、楕円形であり、
前記貫通孔は、前記環状溝の焦点の位置に設けられていることを特徴とする請求項12に記載の二次電池。
- [請求項14] 前記環状溝は、前記長手方向の両端の円弧状の部分を直線状の部分によって連続させたフィールドトラック形状を有し、
前記貫通孔は、前記円弧状の部分の中心の位置に設けられていることを特徴とする請求項12に記載の二次電池。
- [請求項15] 前記集電板は、前記電池蓋に対向して配置されて前記貫通孔が設けられた基部と、前記基部から延びて前記捲回電極群に接続される端子部と、を有することを特徴とする請求項12に記載の二次電池。


[図1]

図1



[図2]

図2



[図3]

図3






图4A




[図4B]

図4B




[図4C]

図4C




[図5]

図5




[図6]

図 6




[図7]

図 7




[図8A]

図8A




[図8B]

図8B




[図9A]

図9A




[図9B]

図9B



[図9C]

図9C



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/069595

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01M2/34(2006.01)i, H01M2/26(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M2/34, H01M2/26

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-3702 A (Alps Electric Co., Ltd.), 07 January 2000 (07.01.2000), claims; drawings & US 6376120 B1	1-15
A	JP 2013-171817 A (Toyota Motor Corp.), 02 September 2013 (02.09.2013), claims; drawings (Family: none)	1-15
A	JP 2013-157149 A (Toyota Motor Corp.), 15 August 2013 (15.08.2013), claims; drawings (Family: none)	1-15

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 August, 2014 (25.08.14)

Date of mailing of the international search report
07 October, 2014 (07.10.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/069595

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2013-152810 A (Toyota Motor Corp.), 08 August 2013 (08.08.2013), claims; drawings (Family: none)	1-15
A	JP 2012-119183 A (Toyota Motor Corp.), 21 June 2012 (21.06.2012), claims; drawings (Family: none)	1-15

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H01M2/34(2006.01)i, H01M2/26(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H01M2/34, H01M2/26

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2014年
日本国実用新案登録公報	1996-2014年
日本国登録実用新案公報	1994-2014年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2000-3702 A（アルプス電気株式会社）2000.01.07, 特許請求の範囲, 図面 & US 6376120 B1	1-15
A	JP 2013-171817 A（トヨタ自動車株式会社）2013.09.02, 特許請求の範囲, 図面（ファミリーなし）	1-15
A	JP 2013-157149 A（トヨタ自動車株式会社）2013.08.15, 特許請求の範囲, 図面（ファミリーなし）	1-15

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25.08.2014

国際調査報告の発送日

07.10.2014

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

山下 裕久

4 X

3951

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2013-152810 A (トヨタ自動車株式会社) 2013. 08. 08, 特許請求の範囲, 図面 (ファミリーなし)	1-15
A	JP 2012-119183 A (トヨタ自動車株式会社) 2012. 06. 21, 特許請求の範囲, 図面 (ファミリーなし)	1-15