



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102677303 A

(43) 申请公布日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201210168949. 3

(22) 申请日 2012. 05. 29

(71) 申请人 蔡紫林

地址 226014 江苏省南通市崇川区观音山镇
通甲路 830 号南通金林纺织品有限公
司

(72) 发明人 蔡紫林

(74) 专利代理机构 南通市永通专利事务所
32100

代理人 葛雷

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页

(54) 发明名称

一种窗帘布料

(57) 摘要

本发明公开了一种窗帘布料, 经线采用天丝, 纬线采用聚对苯二氧杂环己酮纤维, 其中天丝的直径为 $25.24\mu\text{m}$, 纤度为 379dtex, 聚对苯二氧杂环己酮纤维的直径为 $45.32\mu\text{m}$, 纤度为 356dtex, 经密度为 45.3 根/cm, 纬密度为 14.9 根/cm。本发明结构合理, 使用性能好, 能满足特殊需要的消费者。

1. 一种窗帘布料,其特征是:经线采用天丝,纬线采用聚对苯二氧杂环己酮纤维,其中天丝的直径为 $25.24\mu\text{m}$,纤度为 379dtex ,聚对苯二氧杂环己酮纤维的直径为 $45.32\mu\text{m}$,纤度为 356dtex ,经密度为 $45.3\text{根}/\text{cm}$,纬密度为 $14.9\text{根}/\text{cm}$ 。

一种窗帘布料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种布料。

背景技术

[0002] 现有的布料品种众多,但随着人们生活水平的提高,需要提供能满足不同人群需要的新品种。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种结构合理,性能好的窗帘布料。

[0004] 本发明的技术解决方案是:

一种窗帘布料,其特征是:经线采用天丝,纬线采用聚对苯二氧杂环己酮纤维,其中天丝的直径为 $25.24\mu\text{m}$,纤度为 379dtex ,聚对苯二氧杂环己酮纤维的直径为 $45.32\mu\text{m}$,纤度为 356dtex ,经密度为 45.3根/cm ,纬密度为 14.9根/cm 。

[0005] 本发明结构合理,使用性能好,能满足特殊需要的消费者。

[0006] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

具体实施方式

[0007] 一种窗帘布料,经线采用天丝,纬线采用聚对苯二氧杂环己酮纤维,其中天丝的直径为 $25.24\mu\text{m}$,纤度为 379dtex ,聚对苯二氧杂环己酮纤维的直径为 $45.32\mu\text{m}$,纤度为 356dtex ,经密度为 45.3根/cm ,纬密度为 14.9根/cm 。