



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 108276780 B

(45) 授权公告日 2021.04.27

(21) 申请号 201810178353.9

(51) Int.CI.

(22) 申请日 2013.03.28

C08L 83/12 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

C08L 83/10 (2006.01)

申请公布号 CN 108276780 A

A61K 8/898 (2006.01)

(43) 申请公布日 2018.07.13

A61Q 5/00 (2006.01)

(30) 优先权数据

C07F 7/10 (2006.01)

61/617,173 2012.03.29 US

A61Q 19/00 (2006.01)

(62) 分案原申请数据

C08G 59/68 (2006.01)

201380026000.2 2013.03.28

A61Q 5/12 (2006.01)

(73) 专利权人 莫门蒂夫性能材料有限责任公司

C08G 59/16 (2006.01)

地址 德国莱沃库森

D06M 15/643 (2006.01)

(72) 发明人 R.瓦格纳 K-H.施塔查拉

C08G 59/30 (2006.01)

K-H.索克尔 S.冈萨雷斯

(56) 对比文件

CN 101273082 A, 2008.09.24

(74) 专利代理机构 北京市柳沈律师事务所

CN 102037180 A, 2011.04.27

11105

CN 1805993 A, 2006.07.19

代理人 肖靖泉

CN 1735729 A, 2006.02.15

审查员 刘晓波

权利要求书6页 说明书26页

(54) 发明名称

含季铵基团的低粘度聚有机基硅氧烷、其生产方法和用途

(57) 摘要

低粘度聚有机基硅氧烷，其包含：a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团，b) 至少一个季铵基团，c) 至少一个末端酯基，其制造方法以及它们用于使基材的表面改性的用途。

1. 一种聚有机基硅氧烷组合物, 其包含:


A) 至少一种聚有机基硅氧烷化合物, 该化合物包含a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团, b) 至少一个季铵基团, c) 至少一个末端酯基, 以及

B) 至少一种不同于化合物A) 的聚有机基硅氧烷化合物, 该化合物包含至少一个末端酯基,

其中聚有机基硅氧烷B) 为

(i) 结构M- (K-S-K) -M的 α , ω -酯改性的衍生物, 其中

S=



其中 R^1 为 C_1-C_{22} -烷基、 C_1-C_{22} -氟烷基或芳基, $n=0-1000$;

K为二价或三价直链、环状和/或支链 C_2-C_{40} 烃残基, 其任选被-0-、-H-、三价N、-NR¹-、-C(0)-、-C(S)-中断, 并且任选被-OH取代, 其中 R^1 如上定义, 其中各残基K可彼此相同或不同; 且

M表示末端基团, 包含选自以下的末端酯基: -OC(0)-Z、-OS(0)Z、-OS(0₂)Z、-OP(0)(0-Z)OH、-OP(0)(0-Z)₂, 其中Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基; 或者


(ii) 相同硅氧烷链长n的梳状衍生物, 其在二官能的硅氧烷单元OSiMeR*中包含酯官能团作为侧基, 其中R*为碳连接的酯基, 其中这样的含有酯基团的甲硅烷氧基单元的数量为1-500。

2. 权利要求1的组合物, 其中所述聚有机基硅氧烷基团a) 具有以下通式:

-K-S-K-,

其中

S=



其中 R^1 为 C_1-C_{22} -烷基、 C_1-C_{22} -氟烷基或芳基,

$n=0-1000$, 并且如果在所述聚有机基硅氧烷化合物中存在若干S基团, 则这些可为相同或不同的,


K为二价或三价直链、环状和/或支链 C_2-C_{40} 烃残基, 其任选被-0-、-H-、三价N、-R¹-、-C(0)-、-C(S)-中断, 并且任选被-OH取代, 其中 R^1 如上定义, 其中各残基K可彼此相同或不同。

3. 任一前述权利要求的组合物, 其中所述季铵基团b) 选自如下通式:


-N⁺R₂-,

-N⁺R₂-T-N⁺R₂-,

下式的饱和或不饱和的单季铵杂环或双季铵杂环



下式的芳族铵杂环



其中R选自具有至多22个碳原子和任选一个或多个杂原子的一价有机基团,且其中在氮原子处的自由价与碳原子结合,并且T选自具有至多20个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团。


4. 权利要求1或2的组合物,其中所述末端酯基c) 选自以下:

- OC(0)-Z
- OS(0)2-Z
- OS(02)0-Z
- OP(0)(0-Z)OH
- OP(0)(0-Z)2

其中Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基。


5. 权利要求1或2的组合物,其中化合物A) 还包含d) 至少一个聚氧化烯基团。

6. 权利要求5的组合物,其中所述聚氧化烯基团d) 具有以下通式:



其中A和A' 彼此独立地各自选自单键或具有至多10个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团,和


E为具有以下通式的聚氧化烯基团:





其中q=0-200,r=0-200,s=0-200且q+r+s=1-600。

7. 权利要求6的组合物,其中A和A' 选自以下基团

- CH₂CH(CH₃)-
- [CH₂CH₂O]_q-[CH₂CH(CH₃)O]_r-[CH₂CH(C₂H₅)O]_s-、
- CH₂C(0)O-、-CH₂CH₂C(0)O-、-CH₂CH₂CH₂C(0)O-、
- OC(0)CH₂-、-OC(0)CH₂CH₂-、-OC(0)CH₂CH₂CH₂-、
- CH₂C(0)-、-CH₂CH₂C(0)-、-CH₂CH₂CH₂C(0)-、
- C(0)CH₂-、-C(0)CH₂CH₂-、-C(0)CH₂CH₂CH₂-、
- CH₂CH(OH)CH₂-、-O-CH₂CH(OH)CH₂-、-CH₂CH(OH)CH₂O-、
- [CH₂CH₂O]_q-[CH₂CH(CH₃)O]_r-[CH₂CH(C₂H₅)O]_s-



8. 权利要求1或2的组合物,其中化合物A)具有选自通式(Ia)和(Ib)的式:



其中:

$m > 0$,

k 为0或为大于0至50的平均值,

M 表示末端基团,包含选自以下的末端酯基: $-OC(0)-Z$ 、 $-OS(0)_2-Z$ 、 $-OS(0_2)0-Z$ 、 $-OP(0)(0-Z)OH$ 、 $-OP(0)(0-Z)_2$

其中 Z 如上定义,

$-A-E-A'$ 如上定义,

R^2 选自氢或R,

Y 为下式的基团:

$-K-S-K$ 和 $-A-E-A'$ 或 $-A'-E-A$,各自如上定义,和

T 如上定义。

9. 权利要求1或2的组合物,其中化合物A)具有质子化的铵基团;和/或其中在化合物A)中,季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:10。

10. 权利要求9的组合物,其中在化合物A)中,季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:15。

11. 权利要求1或2的组合物,其中在所述组合物中组分B)的含量为至少10重量%。

12. 权利要求11的组合物,其中在所述组合物中组分A)与组分B)的重量比为90:10至25:75。

13. 权利要求12的组合物,其中在所述组合物中组分A)与组分B)的重量比为90:10至50:50。

14. 权利要求12的组合物,其中在所述组合物中组分A)与组分B)的重量比为90:10至75:25。

15. 权利要求12的组合物,其中在所述组合物中组分A)与组分B)的重量比为75:25至50:50。

16. 权利要求1或2的组合物,其中组分A)在20°C和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度大于50,000mPa.s。

17. 权利要求16的组合物,其中组分A)在20°C和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度大于100,000mPa.s。

18. 权利要求1或2的组合物,其中所述组合物在20°C和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度低于100,000mPa.s。

19. 权利要求18的组合物,其中所述组合物在20℃和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度低于50,000mPa.s。

20. 权利要求1的组合物,其中所述聚有机基硅氧烷A) 为[(A-B)_x-A]类型的线性聚有机基硅氧烷共聚物,其中x>1,并且A不表示在前述权利要求中定义的基团A。


21. 权利要求1的组合物,其中所述聚有机基硅氧烷化合物A) 为在至少两个重复单元中包含上述官能团a) 和b) 的线性共聚物化合物,且至少一部分末端基团为由使用单官能的有机酸作为链终止剂得到的末端酯基c) 。

22. 一种聚有机基硅氧烷组合物,其包含:

A) 至少一种聚有机基硅氧烷化合物,该化合物包含a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团,b) 至少一个季铵基团,c) 至少一个末端酯基,以及

B) 至少一种不同于化合物A) 的聚有机基硅氧烷化合物,该化合物包含至少一个末端酯基,

其中化合物A) 具有选自通式(Ia) 和(Ib) 的式:



其中:

m>0,

k为0或为大于0至50的平均值,

M表示末端基团,包含选自以下的末端酯基:-OC(0)-Z、-OS(0)₂-Z、-OS(0₂)0-Z、-OP(0)(0-Z)OH、-OP(0)(0-Z)₂

Y为下式的基团:-K-S-K-和-A-E-A'-或-A'-E-A-,


T选自具有至多20个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团,

R选自具有至多22个碳原子和任选一个或多个杂原子的一价有机基团,

R²选自氢或R,

A和A'彼此独立地各自选自单键或具有至多10个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团,和


E为具有以下通式的聚氧化烯基团:



其中q=0-200,r=0-200,s=0-200且q+r+s=1-600,

Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基,

S=



其中R¹为C₁-C₂₂-烷基、C₁-C₂₂-氟烷基或芳基,n=0-1000,

K为二价或三价直链、环状和/或支链C₂-C₄₀烃残基,其任选被-O-、-H-、三价N、-R¹-、-C(0)-、-C(S)-中断,并且任选被-OH取代,其中R¹如上定义,其中各残基K可彼此相同或不同。

23. 权利要求22的组合物,其中m为0.01-100。

24. 权利要求22的组合物,其中m为0.1-100。
25. 权利要求22的组合物,其中m为1-100。
26. 权利要求22的组合物,其中m为1-50。
27. 权利要求22的组合物,其中m为1-20。
28. 权利要求22的组合物,其中m为1-10。
29. 权利要求22的组合物,其中k为1-20的平均值。
30. 权利要求22的组合物,其中k为1-10的平均值。

31. 聚有机基硅氧烷组合物,其包含:

A) $[(A-B)_x-A]$ 类型的线性聚有机基硅氧烷共聚物,其中x>1,并且A不表示在下述权利要求中定义的基团A,该共聚物包含

- a) 在至少两个重复单元中的至少一个聚有机基硅氧烷基团,
- b) 在至少两个重复单元中的至少一个季铵基团,
- c) 至少一个末端酯基,且至少一部分末端基团为由使用单官能的有机酸作为链终止剂得到的末端酯基c) ;


其特征在于:

该组合物进一步包含

B) 包含至少一个末端酯基的另外的聚有机基硅氧烷化合物,其为:

- (i) 结构M- (K-S-K) -M的 α , ω -酯改性的衍生物,其中

S=



其中 R^1 为 C_{1-22} -烷基、 C_{1-22} -氟烷基或芳基,n=0-1000;

K为二价或三价直链、环状和/或支链 C_{2-40} 烃残基,其任选被-0-、-H-、三价N、-NR¹-、-C(0)-、-C(S)-中断,并且任选被-OH取代,其中R¹如上定义,其中各残基K可彼此相同或不同;并且

M表示末端基团,包含选自以下的末端酯基:-OC(0)-Z、-OS(0)₂-Z、-OS(0₂)O-Z、-OP(0)(0-Z)OH、-OP(0)(0-Z)₂,其中Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基;或者

(ii) 相同硅氧烷链长n的梳状衍生物,其在二官能的硅氧烷单元OSiMeR*中包含酯官能团作为侧基,其中R*为碳连接的酯基,其中这样的含有酯基团的甲硅烷氧基单元的数量为1-500。

32. 一种用于制造任一前述权利要求的组合物的方法,其包括制造化合物A)的过程,该过程包括使以下物质反应:

- (i) 至少一种二叔二胺,
- (ii) 至少一种氨基-烷基化化合物,所述化合物包含至少一个双环氧基团,和
- (iii) 至少一种单官能的有机酸,

其中化合物(i)和(ii)中的至少一种化合物包含聚有机基硅氧烷结构单元。

33. 一种水乳液，其包含至少一种如权利要求1-31中任一项定义的组合物。
34. 一种表面处理的方法，所述方法包括向基材的表面施用权利要求1-31中任一项的组合物或权利要求33的水乳液的步骤，其中所述组合物或乳液优选地为如下之一：用于皮肤和毛发护理的化妆品制剂，选自冲洗型和免洗型调理剂、香波、定型凝胶、喷雾剂和泵喷雾剂；用于抛光的制剂，其用于处理和配备硬表面；用于干燥汽车和其它硬表面的制剂；用于初始配备纺织品和纺织品纤维的制剂；额外包含非离子源或阴离子/非离子源或阳离子或甜菜碱表面活性剂的软化剂制剂，其用于在洗涤纺织品期间或之后施用；基于非离子或阴离子/非离子或阳离子或甜菜碱表面活性剂的用于纺织品洗涤的洗衣制剂，或用于防止或逆转纺织品起皱的制剂。

含季铵基团的低粘度聚有机基硅氧烷、其生产方法和用途

[0001] 本申请是国际申请日为2013年3月28日、申请号为201380026000.2、发明名称为“包含季铵基团的低粘度聚有机基硅氧烷、其生产方法和用途”的发明专利申请的分案申请。

[0002] 相关申请的交叉引用

[0003] 本申请要求2012年3月29日提交的序列号为61/617,173的美国临时专利申请的优先权。

技术领域

[0004] 本发明提供具有低粘度并且包含季铵基团和末端酯基的聚有机基硅氧烷、其生产方法和用途。

背景技术

[0005] 有机硅季铵化物(quats) (任选含有聚有机基硅氧烷取代基的含有季铵基团的有机硅)已知为十分直接性的(substantive)。DE 3719086描述了在酸存在下 α , ω -双环氧化物与叔胺的反应,得到 α , ω -二季铵硅氧烷。它们可用于毛发护理目的。DE 3719086描述了四烷基衍生物以及芳族咪唑鎓衍生物。

[0006] 在酸存在下 α , ω -双环氧化物与二叔胺的反应得到多环聚季铵盐聚有机基硅氧烷(EP-A-282720)。这些材料的优点为改进的毛发耐洗掉性。

[0007] 在酸存在下 α , ω -双环氧化物与二甲基胺的反应得到在硅氧烷嵌段之间具有一个季铵(quat)基团的多环聚季铵盐聚有机基硅氧烷公开于US6,730,766。

[0008] 聚季铵盐咪唑鎓衍生物描述于US 6,240,929。在化妆品制剂中这些阳离子化合物与阴离子表面活性剂具有改进的相容性。

[0009] 在有机硅季铵盐中掺入氧化烯部分是为了进一步提高亲水性。

[0010] 在侧链中含有季铵基团以及聚环氧乙烷部分的有机硅季铵化物描述于US 5,098,979、US 5,153,294和US 5,166,297。材料的直接性(substantivity)相对低。

[0011] 还包括聚醚部分的含有季铵官能团的基于有机硅的嵌段共聚物描述于WO 02/10257、WO 02/10259和US 2002/0103094 A。氧化烯结构掺入到嵌段共聚物中作为 α , ω -二官能的部分。

[0012] US 6,242,554描述了含有彼此分隔的一个聚醚官能团和一个季铵官能团的 α , ω -二官能的硅氧烷衍生物。这些单季铵化物的直接性不够。

[0013] US 4,921,895描述了聚醚硅氧烷和含有季铵基团的硅氧烷嵌段共聚物的共混物,用于纺织品精整目的。此处,使用聚醚硅氧烷改进精整的货品和亲水性。

[0014] US 2007/0286837、US 2007/0041929、US 2008/0292575和CN 101198311描述了在硅氧烷链长大于200个D-单元的有机硅季铵化物和第二有机硅之间的组合,用于毛发调理目的。第二有机硅的一个可能的选择是选择源自环氧乙烷或环氧丙烷或它们的混合物的有机硅聚醚。未给出具体的结构。

[0015] 上述现有技术公开均未描述用于制备包含季铵基团的低粘度聚有机基硅氧烷的直接的方法。低粘度材料将使得亲水性改进取代基(例如聚醚)的掺入变得多余或重复,因此降低系统复杂性。

发明内容

[0016] 本发明提供如下被季铵基团官能化并且包含一个或多个末端酯基的低粘度有机硅(为均聚物、共聚物或三元共聚物的低聚或聚合硅氧烷):聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含:

[0017] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团,

[0018] b) 至少一个季铵基团,

[0019] c) 至少一个末端酯基,

[0020] 其中所述季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:15,并且另外任选还包含:

[0021] d) 至少一个聚氧化烯基团。

[0022] 本发明还提供制备本发明化合物的方法,所述方法包括以下物质的反应:

[0023] (i) 至少一种二叔二胺,

[0024] (ii) 至少一种氨基-烷基化化合物,所述化合物包含至少一种双环氧化物,和

[0025] (iii) 至少一种单官能的有机酸,

[0026] 其中在化合物(i)和(ii)中,至少一种化合物包含聚有机基硅氧烷结构单元。

[0027] 特别地,本发明包括但不限于如下实施方式:

[0028] 1. 一种聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含:

[0029] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团,

[0030] b) 至少一个季铵基团,

[0031] c) 至少一个末端酯基,

[0032] 其中所述季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:15。

[0033] 2. 项1的聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物还包含

[0034] d) 至少一个聚氧化烯基团。

[0035] 3. 项1或2的聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含至少一个具有以下通式的聚氧化烯基团:

[0036] $-A-E-A'-$

[0037] 其中A和A'彼此独立地各自选自单键或具有至多10个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团,和

[0038] E为具有以下通式的聚氧化烯基团:

[0039] $-[CH_2CH_2O]_q-[CH_2CH(CH_3)O]_r-[CH_2CH(C_2H_5)O]_s-$

[0040] 其中

[0041] $q=0-200$,

[0042] $r=0-200$,

[0043] $s=0-200$

[0044] 和 $q+r+s=1-600$ 。


[0045] 4. 项1-3中任一项的聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含至少一个具有以下

通式的聚有机基硅氧烷基团：

[0046] $-K-S-K-$,

[0047] 其中

[0048] $S=$



[0050] 其中 $R^1=C_1-C_{22}$ -烷基、 C_1-C_{22} -氟烷基或芳基，

[0051] $n=0-1000$ ，并且如果在聚有机基硅氧烷化合物中存在若干S基团，那么这些就可相同或不同，



[0052] K为二价或三价直链、环状和/或支链 C_2-C_{40} 烃残基，其任选被 $-O-$ 、 $-NH-$ 、三价N、 $-NR^1-$ 、 $-C(O)-$ 、 $-C(S)-$ 中断，并且任选被 $-OH$ 取代，其中 R^1 如上定义，从而残基K可彼此相同或不同。

[0053] 5.项1-4中任一项的聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物包含至少一个重复单元，所述重复单元包含至少一个选自以下通式的季铵基团：


[0054] $-N^+R_2-$,

[0055] $-N^+R_2-T-N^+R_2-$,

[0056] 下式的饱和或不饱和的单季铵杂环或双季铵杂环



[0059] 下式的芳族铵杂环



[0061] 其中R选自具有至多22个碳原子和任选一个或多个杂原子的一价有机基团，和，其中在氮原子处的自由价与碳原子结合，并且T选自具有至多20个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团。

[0062] 6.项1-5中任一项的聚有机基硅氧烷化合物，其中

[0063] A和A' 选自以下基团

[0064] $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ 、

[0065] $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}]_s-$ 、

[0066] $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、


[0067] $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、

[0068] $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、



[0069] $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、

[0070] $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-\text{O}-$ 、

[0071] $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}]_s-$



[0072]



[0073] 7. 项1-6中任一项的聚有机基硅氧烷化合物,其中所述末端酯基选自以下:

[0074] $-\text{OC}(\text{O})-\text{Z}$

[0075] $-\text{OS}(\text{O})_2-\text{Z}$

[0076] $-\text{OS}(\text{O}_2)\text{O}-\text{Z}$

[0077] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-\text{Z})\text{OH}$

[0078] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-\text{Z})_2$

[0079] 其中Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基。

[0080] 8. 项1-7中任一项的聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物具有通式(Ia)和(Ib):

[0081] $\text{M}-\text{Y}-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2\text{-T-N}^+\text{R}_2)-\text{Y}-\text{]}_m-\text{[}-\text{(NR}^2\text{-A-E-A'-NR}^2)-\text{Y}-\text{]}_k-\text{M} \quad (\text{Ia})$

[0082] $\text{M}-\text{Y}-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2\text{-T-N}^+\text{R}_2)-\text{Y}-\text{]}_m-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2^2\text{-A-E-A'-N}^+\text{R}_2^2)-\text{Y}-\text{]}_k-\text{M} \quad (\text{Ib})$

[0083] 其中:

[0084] $m > 0$, 优选0.01-100, 更优选0.1-100, 甚至更优选1-100, 具体地为1-50, 更具体地为1-20, 甚至更具体地为1-10,

[0085] k 为0或 >0 -50的平均值, 优选1-20, 更优选1-10,

[0086] M表示末端基团, 包含选自以下的末端酯基:

[0087] $-\text{OC}(\text{O})-\text{Z}$

[0088] $-\text{OS}(\text{O})_2-\text{Z}$

[0089] $-\text{OS}(\text{O}_2)\text{O}-\text{Z}$

[0090] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-\text{Z})\text{OH}$

[0091] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-\text{Z})_2$

[0092] 其中Z如上定义,

- [0093] -A-E-A' -如上定义，
- [0094] R²选自氢或R，
- [0095] Y为下式的基团：
- [0096] -K-S-K-和-A-E-A'-或-A'-E-A-，
- [0097] 各自如上定义，和
- [0098] T如上定义。
- [0099] 9. 项1-8中任一项的聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物具有质子化的铵基团。
- [0100] 10. 一种用于制造项1-9中任一项的聚有机基硅氧烷化合物的方法，所述方法包括使以下物质反应：
- [0101] (i) 至少一种二叔二胺，
- [0102] (ii) 至少一种氨基-烷基化化合物，所述化合物包含至少一个双环氧基团，和
- [0103] (iii) 至少一种单官能的有机酸，
- [0104] 其中在化合物(i)和(ii)中，至少一种化合物包含聚有机基硅氧烷结构单元。
- [0105] 11. 一种聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物通过项10的方法制备。
- [0106] 12. 一种聚有机基硅氧烷组合物，所述组合物包含：
- [0107] A) 至少一种聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物包含
- [0108] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团，
- [0109] b) 至少一个季铵基团，
- [0110] c) 至少一个末端酯基，和
- [0111] B) 至少一种不同于化合物A)的聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物包含至少一个末端酯基。
- [0112] 13. 项12的聚有机基硅氧烷组合物，其中化合物A)与化合物B)的重量比小于90:10。
- [0113] 14. 项12或13的聚有机基硅氧烷组合物，其中在化合物A)中，季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:10。
- [0114] 15. 项1-14中任一项的聚有机基硅氧烷化合物或聚有机基硅氧烷组合物，其在20℃和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度低于100000mPa.s。
- [0115] 16. 一种水乳液，所述乳液包含至少一种项1-15中任一项定义的聚有机基硅氧烷化合物和/或至少一种聚有机基硅氧烷组合物。
- [0116] 17. 一种表面处理的方法，所述方法包括向基材的表面施用如前述项1-16中任一项所定义的聚有机基硅氧烷化合物、聚有机基硅氧烷组合物或其水乳液的步骤。
- [0117] 18. 项17的方法，其中分别施用以下组合物或制剂中的一种：用于皮肤和毛发护理的化妆品制剂，选自冲洗型和免洗型调理剂、香波、定型凝胶、喷雾剂和泵喷雾剂；用于抛光的制剂，其用于处理和配备硬表面；用于干燥汽车和其它硬表面的制剂；用于初始配备纺织品和纺织品纤维的制剂；额外包含非离子源或阴离子/非离子源或阳离子或甜菜碱表面活性剂的软化剂制剂，其用于在洗涤纺织品期间或之后施用；基于非离子或阴离子/非离子或阳离子或甜菜碱表面活性剂的用于纺织品洗涤的洗衣制剂，或用于防止或逆转纺织品起皱的制剂。
- [0118] 19. 一种聚有机基硅氧烷化合物，所述化合物基本上由以下组成：

- [0119] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团，
- [0120] b) 至少一个季铵基团，
- [0121] c) 至少一个末端酯基。
- [0122] 其中所述季铵基团b) 与末端酯基c) 的摩尔比小于100:15。
- [0123] 20. 项1的聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物进一步基本上由以下组成:
- [0124] d) 至少一个聚氧化烯基团。

具体实施方式

[0125] 本发明提供包含季铵基团的低粘度聚有机基硅氧烷、它们的制造和该物质的用途。

[0126] 意外地,通过制备包含季铵基团和末端酯基的聚有机基硅氧烷化合物,实现具有低粘度的包含季铵基团的聚有机基硅氧烷。也就是,根据本发明,提供聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含:

[0127] a) 聚有机基硅氧烷基团，

[0128] b) 季铵基团，

[0129] c) 末端酯基，

[0130] 其中,季铵基团b) 与末端酯基c) 的摩尔比小于100:15,优选小于100:20。在本发明的一种优选实施方式中,聚有机基硅氧烷化合物还包含:

[0131] d) 聚氧化烯基团。

[0132] 本发明的聚有机基硅氧烷化合物优选为在至少两个重复单元中包含上述官能团a)、b) 和任选的d) 的线性共聚物化合物(形式上 $[(A-B)_x-A]$ -类型产品(其中 $x>1$,并且A不表示在权利要求中限定的基团A)),所述化合物中至少一部分末端基团为由使用单官能的有机酸作为链终止剂得到的末端酯基。然而,取决于反应物的化学计量学,本发明的聚有机基硅氧烷化合物还可包含得自二官能的单体与恰好一种化合物在其每一个末端的反应的化合物($[(A-B)_x-A]$ -类型产品(其中 $x=1$,并且A不表示在权利要求中限定的基团A))。

[0133] 在一种优选实施方式中,聚氧化烯基团具有以下通式:

[0134] $-A-E-A'-$

[0135] 其中A和A'彼此独立地各自选自单键或具有至多10个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团,和

[0136] E为具有以下通式的聚氧化烯基团:

[0137] $-[CH_2CH_2O]_q-[CH_2CH(CH_3)O]_r-[CH_2CH(C_2H_5)O]_s-$

[0138] 其中

[0139] $q=0-200$,

[0140] $r=0-200$,

[0141] $s=0-200$


[0142] 并且 $q+r+s=1-600$ 。

[0143] 在本发明的聚有机基硅氧烷化合物的一种优选实施方式中,所述至少一个聚有机基硅氧烷基团具有以下通式:

[0144] $-K-S-K-$,

[0145] 其中

S=



[0147] 其中R¹=C₁-C₂₂-烷基、C₁-C₂₂-氟烷基或芳基，

[0148] n=0-1000，并且如果在聚有机基硅氧烷化合物中存在若干S基团，这些基团可相同或不同，优选例如n例如在0-200或>200-1000范围；



[0149] K为二价或三价直链、环状和/或支链C₂-C₄₀烃残基，其任选被-O-、-NH-、三价N、-NR¹-、-C(O)-、-C(S)-中断，并且任选被-OH取代，其中R¹如上定义，从而残基K可彼此相同或不同。在这样的基团-K-S-K中，经由C-Si-键，残基K与残基S的硅原子连接。

[0150] 在一种优选实施方式中，本发明的聚有机基硅氧烷化合物包含至少一个重复单元，所述重复单元包含至少一个选自以下通式的季铵基团：

[0151] -N⁺R₂-，


[0152] -N⁺R₂-T-N⁺R₂-，

[0153] 下式的饱和或不饱和的单季铵杂环或双季铵杂环



，

[0156] 下式的芳族铵杂环




[0158] 其中R选自具有至多22个碳原子和任选一个或多个杂原子的一价有机基团，和，其中在氮原子处的自由价与碳原子结合，并且T选自具有至多20个碳原子和一个或多个杂原子的二价有机基团。在本发明中，术语季铵基团涉及与4个碳原子结合的带正电荷的氮原子（形式上称为NR⁴⁺基团）。

[0159] 在一种优选实施方式中，基团A和A'选自得自二官能的烷基化聚氧化烯化合物与二叔胺（导致季铵基团）或与二伯胺或二仲胺（导致胺或铵基团）的反应的结果。这样的连接

基团A和A' 可包括例如：

- [0160] 单键，
- [0161] $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ 、
- [0162] $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}]_s-$ 、
- [0163] $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{O}-$ 、
- [0164] $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、
- [0165] $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{O})-$ 、
- [0166] $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 、
- [0167] $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{O}-$ 、
- [0168] $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r-\text{[CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}]_s-$



[0170] 在本发明的一种优选实施方式中,末端酯基选自以下：

- [0171] $-\text{OC}(\text{O})-Z$
- [0172] $-\text{OS}(\text{O})_2-Z$
- [0173] $-\text{OS}(\text{O}_2)\text{O}-Z$
- [0174] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-Z)\text{OH}$
- [0175] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-Z)_2$

[0176] 其中Z选自具有至多40个碳原子、任选包含一个或多个杂原子的一价有机残基。如以下详细解释的,这些末端酯基得自使用单官能的有机酸与双环氧化物反应,所述有机酸像羧酸($-\text{OC}(\text{O})-Z$)、磺酸($-\text{OS}(\text{O})_2-Z$)、硫酸半酯($-\text{OS}(\text{O}_2)\text{O}-Z$)、磷酸单酯($-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-Z)\text{OH}$)、磷酸二酯($-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-Z)_2$)。

[0177] 在一种优选实施方式中,本发明的聚有机基硅氧烷化合物具有通式(Ia)和(Ib)：

- [0178] $M-Y-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2\text{-T-N}^+\text{R}_2)\text{-Y-}]_m-\text{[}-\text{(NR}^2\text{-A-E-A'}\text{-NR}^2\text{)}\text{-Y-}]_k-M \quad (\text{Ia})$
- [0179] $M-Y-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2\text{-T-N}^+\text{R}_2)\text{-Y-}]_m-\text{[}-\text{(N}^+\text{R}_2^2\text{-A-E-A'}\text{-N}^+\text{R}_2^2)\text{-Y-}]_k-M \quad (\text{Ib})$

[0180] 其中：

[0181] $m>0$,优选0.01-100,更优选0.1-100,甚至更优选1-100,具体地为1-50,更具体地为1-20,甚至更具体地为1-10,

[0182] k 为0或>0-50的平均值,优选1-20,更优选1-10,

[0183] M表示末端基团,包含选自以下的末端酯基:

- [0184] $-\text{OC}(\text{O})-Z$
- [0185] $-\text{OS}(\text{O})_2-Z$
- [0186] $-\text{OS}(\text{O}_2)\text{O}-Z$
- [0187] $-\text{OP}(\text{O})(\text{O}-Z)\text{OH}$

- [0188] $-OP(0)(0-Z)_2$
- [0189] 其中Z如上定义,
- [0190] $-A-E-A'$ -如上定义,
- [0191] R^2 选自氢或R,
- [0192] Y为下式的基团:
- [0193] $-K-S-K-$ 和 $-A-E-A'$ -或 $-A'-E-A-$,
- [0194] 各自如上定义,和
- [0195] T如上定义。
- [0196] 由于在本发明的聚有机基硅氧烷化合物中可能存在胺基团($-(NR^2-A-E-A'-NR^2)-$),它们可具有质子化的铵基团,其得自这样的胺基团与有机酸或无机酸的质子化。这样的化合物有时称为本发明的聚有机基硅氧烷化合物的酸加成盐。
- [0197] 在一种优选实施方式中,季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:20,甚至更优选小于100:30,最优选小于100:50。该比率可通过 ^{13}C -NMR测定。
- [0198] 本发明的聚有机基硅氧烷化合物优选通过一种方法制造,所述方法包括以下物质的反应:
- [0199] (i) 至少一种二叔二胺,
- [0200] (ii) 至少一种氨基-烷基化化合物,所述化合物包含至少一种双环氧化物,和
- [0201] (iii) 至少一种单官能的有机酸,
- [0202] 其中在化合物(i)和(ii)中,至少一种化合物包含聚有机基硅氧烷结构单元。在该方法的其它实施方式中,除了组分(i)-(iii)以外,组分(iv)(即,二伯胺或二仲胺)在这样的方法中反应。
- [0203] 在本发明方法的一种优选实施方式中,在化合物(i)和(ii)中,至少一种化合物还包含如前所述的聚氧化烯结构单元。
- [0204] 本发明还涉及聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物可通过如前所述的本发明的方法得到。
- [0205] 本发明的其它实施方式涉及聚有机基硅氧烷组合物,所述组合物包含:
- [0206] A) 至少一种聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含
- [0207] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团,
- [0208] b) 至少一个季铵基团,
- [0209] c) 至少一个末端酯基,和
- [0210] d) 任选至少一个聚氧化烯基团(如前定义),
- [0211] B) 不同于化合物A)的至少一种聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含至少一个末端酯基。
- [0212] 在组分A)的定义中,其可参考本发明的聚有机基硅氧烷化合物的描述。聚有机基硅氧烷化合物B)不同于聚有机基硅氧烷化合物A),优选在于,化合物B)不含季铵基团。优选的聚有机基硅氧烷化合物B)得自单官能的有机酸(特别是羧酸)与含有双环氧化物的聚有机基硅氧烷的反应。
- [0213] 在本发明的聚有机基硅氧烷组合物中,化合物A)与化合物B)的重量比优选小于90:10。或者换言之,组分B)的含量为至少10%重量。在本发明的聚有机基硅氧烷组合物的

其它优选实施方式中,在化合物A)中,季铵基团b)与末端酯基c)的摩尔比小于100:10,甚至更优选小于100:15,最优选小于100:20。

[0214] 本发明的聚有机基硅氧烷化合物或聚有机基硅氧烷组合物二者优选在20℃和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度(板-板系统,板直径40mm,间隙宽度0.5mm)小于100000mPas(100Pas)。

[0215] 本发明还涉及水乳液,所述乳液包含如上或以下定义的至少一种聚有机基硅氧烷化合物和/或至少一种聚有机基硅氧烷组合物。这样的水乳液优选包含至少30%重量,优选至少50%重量,还更优选至少80%重量水,基于乳液的总重量。

[0216] 本发明还涉及表面处理的方法,所述方法包括向基材的表面施用如前述权利要求中任一项所定义的聚有机基硅氧烷化合物、聚有机基硅氧烷组合物或其水乳液的步骤。可想象施用的任何方法,例如,可涉及本领域常规已知的简单的润湿、接触、洗涤、浸渍、喷雾、刷涂、铺展操作。

[0217] 在这样的方法中,优选分别施用以下组合物或制剂中的一种:用于皮肤和毛发护理的化妆品制剂,选自冲洗型和免洗型调理剂、香波、定型凝胶、喷雾剂和泵喷雾剂;用于抛光的制剂,用于处理和配备硬表面;用于干燥汽车和其它硬表面的制剂;用于初始配备纺织品和纺织品纤维的制剂;额外包含非离子源或阴离子/非离子源或阳离子或甜菜碱表面活性剂的软化剂制剂,用于在洗涤纺织品期间或之后施用;基于非离子或阴离子/非离子或阳离子或甜菜碱表面活性剂用于纺织品洗涤的洗衣制剂,或用于防止或逆转纺织品起皱的制剂。

[0218] 本发明的其它优选实施方式:

[0219] 在以下通式的聚氧化烯基团E中:

[0220] $-[\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}]_q - [\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{O}]_r - [\text{CH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{O}]_s -$

[0221] 指数优选:


[0222] $q = 0-200$,优选0-100,更优选0-50,还更优选0-20,

[0223] $r = 0-200$,优选0-100,更优选0-50,还更优选0-20,

[0224] $s = 0-200$,优选0-100,更优选0-50,还更优选0-20,

[0225] 和 $q+r+s=1-600$,优选1-100,更优选1-50,甚至更优选1-40。

[0226] 在具有通式S的聚有机基硅氧烷结构单元中:



[0228] 其中 $\text{R}^1 = \text{C}_1-\text{C}_{22}-\text{烷基}$ 、 $\text{C}_1-\text{C}_{22}-\text{氟烷基}$ 或 芳基 ,

[0229] $n = 0-1000$,优选0-500,更优选0-300,甚至更优选0-200,具体地为0-100,或者在一些情况下,>200-1000。

[0230] K(在基团-K-S-K-中)优选为二价或三价直链、环状或支链C₂-C₂₀烃残基,其任选被-O-、-NH-、三价N、-NR¹-、-C(O)-、-C(S)-中断,并且任选被-OH取代。

[0231] 在本发明的聚有机基硅氧烷中,得自铵基团的正电荷被无机阴离子(例如氯化物、溴化物、硫酸氢根、硫酸根)或有机阴离子(像源自C₁-C₃₀羧酸的羧酸根,例如乙酸根、丙酸

根、辛酸根,尤其是源自C₁₀–C₁₈羧酸,例如癸酸根、十二烷酸根、十四烷酸根、十六烷酸根、十八烷酸根和油酸根、烷基聚醚羧酸根、烷基磺酸根、芳基磺酸根、烷基芳基磺酸根、烷基硫酸酯、烷基聚醚硫酸根、源自磷酸单烷基/芳基酯和磷酸二烷基/芳基酯的磷酸根)中和。基于所用的酸的选择,可尤其改变聚有机基硅氧烷化合物的性质。

[0232] 包含在本发明的聚有机基硅氧烷中的季铵基团通常通过二叔胺与特别是选自双环氧氧化物(有时也称为二环氧氧化物)的烷基化剂在单羧酸和二官能的二卤素烷基化合物存在下反应而产生。



[0233] R¹更优选为C₁–C₁₈烷基、C₁–C₁₈氟烷基和芳基。此外,R¹优选为C₁–C₁₈烷基、C₁–C₆氟烷基和芳基。此外,R¹优选为C₁–C₆烷基、C₁–C₆氟烷基,更优选C₁–C₄氟烷基和苯基。甚至更优选,R¹为甲基、乙基、三氟丙基和苯基。

[0234] 在本发明的框架中,术语“C₁–C₂₂烷基”指具有1–22个碳原子的脂族烃基,其可为直链或支化的。甲基、乙基、丙基、正丁基、戊基、己基、庚基、壬基、癸基、十一烷基、异丙基、新戊基和1,2,3-三甲基己基用作实例。

[0235] 在本发明的框架中,概念“C₁–C₂₂氟烷基”指具有1–22个碳原子的脂族烃化合物,所述化合物可为直链或支化的并且被至少一个氟原子取代。给出单氟甲基、单氟乙基、1,1,1–三氟乙基、全氟乙基、1,1,1–三氟丙基、1,2,2–三氟丁基作为实例。

[0236] 在本发明的框架中,“芳基”指未取代的或被OH、F、Cl、CF₃、C₁–C₆烷基、C₁–C₆烷氧基、C₃–C₇环烷基、C₂–C₆烯基或苯基取代一次或若干次的苯基。如果需要,该表述还可指萘基。

[0237] 在一种优选实施方式中,聚有机基硅氧烷化合物具有通式(Ia)和(Ib):



[0240] 其中每一个基团如上定义。在这样的式中,重复单元通常为统计学排列(即,不是嵌段-方式排列)。

[0241] 在其它优选实施方式中,聚有机基硅氧烷化合物还可具有通式(IIa)或(IIb):



[0244] 其中每一个基团如上定义。另外,在这样的式中,重复单元通常为统计学排列(即,不是嵌段-方式排列)。

[0245] 在如下基团M中的Z优选为直链、环状或支链饱和或不饱和的C₁–C₂₀烃基,优选C₂–C₁₈烃基,甚至更优选-烃基,其可被一个或多个-O-或-C(0)-中断,并且被-OH取代:

[0246] -OC(0)-Z

[0247] -OS(0)₂-Z

[0248] -OS(O₂)O-Z

[0249] -OP(0)(O-Z)OH

[0250] -OP(0)(O-Z)₂。

[0251] 优选的基团M为-OC(0)-Z,其得自正链羧酸,特别是具有多于10个碳原子的正链羧酸例如十二烷酸。

[0252] 在本发明的一种优选实施方式中,聚有机基硅氧烷含有的重复基团-K-S-K-和聚亚烷基重复基团-A-E-A'-或-A'-E-A-的摩尔比为100:1–1:100,优选20:1–1:20,甚至更优

选10:1-1:10。


[0253] 在基团- $(N^+R_2-T-N^+R_2)$ -中,基团R优选表示一价直链、环状或支链C₁-C₂₀烃基,其可被一个或多个-O-、-C(0)-中断,并且可被-OH取代,T优选表示二价直链、环状或支链C₁-C₂₀烃基,其可被-O-、-C(0)-中断,并且可被羟基取代。

[0254] 根据本发明的该实施方式的净聚合物的粘度优选为500-100000mPa.s,优选500-70000mPa.s,更优选500-50000mPa.s,甚至更优选500-20000mPa.s,具体地为500-10000mPa.s,更具体地,500-5.000mPa.s,在20℃和0.1s⁻¹的剪切速率下测定。

[0255] 分子量为10,000-100,000g/mol,作为重均M_w,根据GPC(凝胶渗透色谱法)和聚苯乙烯作为标准物来测量。

[0256] 聚有机基硅氧烷含有的重复基团-K-S-K-和聚亚烷基重复基团-A-E-A'-或-A'-E-A-的该摩尔比可如以下显示的来控制,经由选择母体化合物的摩尔比,尤其是优先用于本发明的 α , ω -卤素烷基羧酸聚氧化烯酯化合物与聚有机基硅氧烷-双环氧化物化合物的比率。产品的性质基本上取决于所用的母体材料的比率和其中包含的聚氧化烯或聚有机基硅氧烷嵌段的长度。

[0257] 在本发明的一种优选实施方式中,K为具有至少4个碳原子的二价烃基,其含有一个羟基并且可被一个氧原子中断。这样的基团包括例如:



[0259] 在基团

[0260] - $(NR^2-A-E-A'-NR^2)$ -和- $(N^+R_2^2-A-E-A'-N^+R_2^2)$ -中,

[0261] 优选,基团-A-E-A'-用下式的基团表示:

[0262] -A-(OCH₂CH₂)_q(OCH₂CH(CH₃))_r-(OCH₂CH(C₂H₅))_s-A'-

[0263] 其中A为单键或直链或支链C₁-C₆烷烃二基

[0264] 其中

[0265] q优选0-100,更优选0-70,甚至更优选0-40,


[0266] r优选0-100,更优选0-70,甚至更优选0-40,

[0267] s优选0-100,更优选0-70,甚至更优选0-40,

[0268] q+r+s=1至300,更优选1-100,甚至更优选1-50,

[0269] 在基团-A-(OCH₂CH₂)_q-(OCH₂CH(CH₃))_r-(OCH₂CH(C₂H₅))_s-A'-中,环氧乙烷和环氧丙烷和环氧丁烷单元可采用任何方式安置,例如,作为统计共聚物单元或作为嵌段共聚物单元。

[0270] 本发明的聚有机基硅氧烷化合物优先在第一实施方式中经由以下方法生产,其中在氢化硅烷化催化剂存在下和在50°C-150°C温度下,使用1.0-1.5mol(基于SiH基团)具有末端烯属键的烯基-环氧化物转化以下通用结构的第一α,ω Si-H官能化的硅氧烷



[0272] 其中所述烯基-环氧化物含有至少4个碳原子,并且可另外含有非环状醚基团。乙烯基环己烯氧化物和烯丙基缩水甘油醚优先用作环氧-官能的前体,用于生产环氧官能化的硅氧烷。如果需要,随后除去过量的烯属环氧化物。

[0273] 双环氧化物优先与一种二胺(例如下式的优选的二胺)和一种α,ω羧酸卤素烷基酸酯(优先具有下式X-A-E-A'-X或X-A-E-A'-X)的混合物反应:

[0274] NR₂-T-NR₂

[0275] 其中R和T如上定义,

[0276] 其中A-E-A'或A'-E-A如上定义,并且X为常规的亲核起源基团,优先氯化物或溴化物,条件是X与末端-CH₂-基团键合,

[0277] 在有机酸存在下,优先在40°C-150°C下进行,其中叔氨基:羧酸卤代酸酯基的摩尔比例例如≥1:1,叔氨基:Σ(环氧基团+羧酸卤代酸酯基)的摩尔比例例如≤1:1,优先≤0.98:1,更优选≤0.9:1,甚至更优选≤0.7:1,具体地≤0.5:1,有机酸:环氧基团的摩尔比在3:1-1:1范围,优先2:1-1:1,更优选1.5:1-1:1,甚至更优选1.2:1-1:1,具体地为1:1。

[0278] 这意味着,即,通过降低叔胺的摩尔量和/或提高有机酸的摩尔量,可合成本发明的低粘度聚有机基硅氧烷化合物。

[0279] 在实施方式的一种优选的变体中,含有各种氨基的物类可与羧酸卤代酸酯衍生物一起加入到批料中,如果需要,同时加入等摩尔量的酸。然而,还在本发明的范围内的是引起第一环氧衍生物、羧酸卤代酸酯衍生物和二叔胺在等同于环氧基团的量的酸存在下反应,随后,如果需要,加入含有伯氨基或仲氨基的氧化烯衍生物,如果需要,加入酸至与氨基等当量的点。

[0280] 同样可使羧酸卤代酸酯衍生物和二叔胺反应,形成亲水嵌段,随后加入环氧衍生物,如果需要,然后在等同于环氧基团的量的酸存在下,向反应混合物中加入含有伯氨基或仲氨基的氧化烯衍生物。

[0281] 优先使用聚氧化烯的双羧酸卤代酸酯作为在硅氧烷共聚物中的聚氧化烯部分的前体,例如聚环氧乙烷的α,ω双-氯乙酸酯、α,ω二氨基封端的聚氧化烯(Jefamine®)和α,ω二环氧封端的聚氧化烯例如DER®,例如,632或636。

[0282] 在其中加入单个组分期间,可影响在待形成的聚合物中的序贯分布。

[0283] 进一步在本发明的范围内的是引起具有各种链长的若干硅氧烷组分和/或氧化烯衍生物反应,同时保持期望的总体化学计量学。由此,接着,例如,通过使用单一硅氧烷组分或通过若干硅氧烷组分的有目的的混合物,可能产生期望的硅氧烷链长。有利地,可制备单峰、双峰或多峰分散体形式的有利的平均氧化烯嵌段长度。此外,氧化烯的期望的共享可在羧酸卤代酸酯组分和氨基组分之间变化地分布。

[0284] 用于生产优选的 α, ω 羧酸卤代酸酯(优选具有下式)的母体材料方便地为通用组成为 $(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_q(\text{OCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3))_r-(\text{OCH}_2\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5))_s\text{OH}$ 的低分子、低聚和聚合氧化烯,其中 q, r 和 s 具有以上指示的含义。

[0285] $\text{X}-\text{A}-\text{E}-\text{A}'-\text{X}$ 或 $\text{X}-\text{A}-\text{E}-\text{A}'-\text{X}$

[0286] 其中 X 优选为氯、溴,

[0287] 优选的代表为一缩二乙二醇、二缩三乙二醇、三缩四乙二醇、摩尔量为300-1,000g/mol,尤其是约400、约600和约800的低聚乙二醇、一缩二丙二醇、二缩三丙二醇、三缩四丙二醇、摩尔量为300-3,000g/mol,尤其是约300、约600和约2000的聚丙二醇和摩尔重量为300-3,000g/mol的聚(乙二醇-丙二醇)共聚物。经由已知的方法完成酯化。关于所述方法的描述,请参考WO 02/10257的实施例11a。

[0288] 根据本发明使用的优选的氧化烯衍生物为市售可得的,名称为Jeffamine[®](Huntsman Corp.)。

[0289] 季铵化和烷基化反应优选在极性有机溶剂中进行。

[0290] 合适的溶剂为例如有机溶剂和水,特别是包括有机溶剂和水的混合物,优选极性有机溶剂和水的混合物。极性有机溶剂通常包括包含至少一个杂原子(特别是像氧)的那些,例如,醇,尤其是甲醇、乙醇、异丙醇和正丁醇;二醇,例如乙二醇、一缩二乙二醇、二缩三乙二醇、它们的甲基-、乙基-和丁基醚,1,2-丙二醇、一缩二丙二醇、二缩三丙二醇、它们的甲基-、乙基-和丁基醚和1,3-丙二醇;酮,例如丙酮和甲乙酮;酯,例如乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲氧基丙酯和乙酸2-乙基-己酯;醚,例如四氢呋喃;和硝基化合物,例如硝基甲烷。

[0291] 优选在 Σ 聚合物组分: Σ (有机溶剂+水)的重量比在100:0-20:80重量范围,优选99.999:0.001-20:80,更优选95:5-20:80,还更优选95:5-50:50,甚至更优选95:5-60:40下进行反应。

[0292] 在一种实施方式中,在反应的组合物中水的量在0.1-0.5重量%范围,在另一实施方式中,优选0.01-0.1重量%;在另一实施方式中,该量在2-10重量%范围,优选0.5-2重量%。在本发明的一种优选实施方式中,单独加入期望量的水。还可加入期望量的水,即,溶剂共沸物形式或在商品级别中存在的量。

[0293] 包含季铵官能团和酯官能团的上述聚有机基硅氧烷化合物可包含含有季铵官能团并且不含酯官能团的单一分子、含有季铵官能团和酯官能团的分子以及含有酯官能团并且不含季铵官能团的分子。

[0294] 包含季铵官能团和酯官能团的上述聚有机基硅氧烷化合物应理解为包含某些平均量和比率的两部分的分子的混合物。

[0295] 本发明的另一不太优选的实施方式涉及聚有机基硅氧烷组合物,所述组合物包含:

[0296] A) 至少一种聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含

[0297] a) 至少一个聚有机基硅氧烷基团,

[0298] b) 至少一个季铵基团,

[0299] c) 至少一个末端酯基,和

[0300] B) 不同于化合物A)的至少一种聚有机基硅氧烷化合物,所述化合物包含至少一个末端酯基。

[0301] 将包含季铵官能团的这样的聚有机基硅氧烷组合物和包含酯官能团的聚有机基硅氧烷化合物物理混合,以根据本发明调节期望的季铵(N^+):酯率和期望的粘度。根据本发明,两种化合物以实现以上描述的粘度要求的比率混合。混合物在20°C和0.1s⁻¹的剪切速率下的粘度<100000mPas,优选<50000mPas,甚至更优选<20000mPas,具体地<10000mPas,更具体地<5000mPa.s。包含季铵官能团的聚有机基硅氧烷化合物A)由WO 02/10257获知。包含酯官能团的聚有机基硅氧烷化合物的合成由WO 2011/064255获知。它们可由相应的环氧硅氧烷通过在叔胺催化剂存在下与酸酯化而合成。包含酯官能团的优选的聚有机基硅氧烷化合物B)为结构M-(K-Sn-K)-M的 α , ω -酯改性的衍生物,其中硅氧烷链长在n=0-1000,优选0-500,更优选0-300,甚至更优选0-200,具体地为0-100范围。或者,也优选相同的链长范围n的梳状衍生物,其在二官能的硅氧烷单元中包含酯官能团作为侧基(OSiMeR*,其中R*=碳连接的酯基)和任选的末端酯部分(O_{1/2}SiMe₂R*,其中R*=碳连接的酯基)。含有酯基团的甲硅烷氧基单元的数量优选为1-500,优选1-250,更优选1-150,甚至更优选1-100,具体地为1-50,甚至更具体地为1-25。

[0302] 产生酯的优选的单官能的有机酸为形成以上提及的反离子的物质。优选的实例为C₁-C₃₀羧酸,例如C₂、C₃、C₈酸、C₁₀-C₁₈羧酸,例如C₁₂、C₁₄、C₁₆酸、饱和、不饱和及羟基官能化的C₁₈酸、烷基聚醚羧酸、烷基磺酸、芳基磺酸、烷基芳基磺酸、烷基硫酸、烷基聚醚硫酸、磷酸单烷基/芳基酯和磷酸二烷基/芳基酯。

[0303] 本发明还涉及上述聚有机基硅氧烷化合物的以下用途:用于皮肤和毛发护理的化妆品制剂,用于处理和涂布硬表面的抛光剂,用于干燥汽车和其它硬表面的制剂,例如在自动洗涤后,用于精整纺织品和纺织品纤维,作为单独的软化剂用于在已使用非离子源或阴离子/非离子源洗涤剂制剂洗涤后的纺织品中使用,作为软化剂用于基于非离子或阴离子/非离子表面活性剂的洗涤纺织品的制剂,和作为防止或除去纺织品中的皱纹的手段。

[0304] 本发明还涉及使用上述聚有机基硅氧烷化合物作为耐洗、亲水性软化剂,用于纺织品的初始精整。

[0305] 本发明还涉及组合物,所述组合物含有至少一种聚有机基硅氧烷化合物,以及至少一种常用于这样的组合物的另外的组分。

[0306] 以下,提供多个这些类型的组合物的典型的实例,其中可有利地使用本发明的聚有机基硅氧烷化合物:

[0307] 在这些类型的组合物中,典型的助剂为例如在以下描述的那些材料:A.Domsch: Die kosmetischen Praeparate[化妆品制备],第I和II卷,第4版,Verl.fuer chem. Industrie[Publishers for the Chemical Industry],U.Ziolkowsky K G, Augsburg,和International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook(国际化妆品成分子典和手册),第7版,1997,J.A.Wenninger,G.N.McEwen,第1-4卷,The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Washington D.C.。

[0308] 阴离子香波

[0309] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。阴离子香波按照惯例含有但不限于以下组分：

[0310] ●烷基硫酸盐、烷基醚硫酸盐、月桂基硫酸钠、月桂基醚硫酸钠、月桂基硫酸铵、月桂基醚硫酸铵、TEA-月桂基硫酸盐、TEA-月桂基-醚硫酸盐、烷基苯磺酸盐、 α -烯属磺酸盐、石蜡磺酸盐、磺基琥珀酸盐、N-酰基氨基乙磺酸盐、硫酸盐-甘油酯、硫酸盐化的链烷醇酰胺、羧酸盐、N-酰基-氨基酸盐、有机硅等。

组分	重量%
月桂基硫酸铵	10.00-30.00
月桂基醚硫酸铵	5.00-20.00
椰油酰胺丙基甜菜碱	0.00-15.00
月桂酰二乙醇胺	0.00-5.00
椰油酰胺 Mea	0.00-5.00
[0311] 聚二甲基硅氧烷共聚醇(二甲基硅氧烷乙二醇共聚物)	0.00-5.00
环五硅氧烷	0.00-5.00
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
聚季铵盐-10	0.00-2.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
氯化钠	适量

[0312] 非离子香波

[0313] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。非离子香波按照惯例含有但不限于以下组分：

[0314] ●单链烷醇酰胺、单乙醇酰胺、单异丙醇酰胺、多羟基衍生物、蔗糖单月桂酸酯、聚甘油醚、氧化胺、聚乙氧基化的衍生物、山梨糖醇衍生物、有机硅等。

组分	重量%
月桂酰二乙醇胺	10.00-30.00
月桂酰胺氧化物	5.00-20.00
椰油酰基单乙醇胺	0.00-5.00
[0315] 聚二甲基硅氧烷共聚醇	0.00-5.00
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
氯化钠	适量

[0316] 两性香波

[0317] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：

[0318] ●N-烷基-亚氨基二丙酸盐、N-烷基-亚氨基丙酸盐、氨基酸、氨基酸衍生物、酰胺

基甜菜碱、咪唑鎓衍生物、磺基甜菜碱、磺基甜菜碱、甜菜碱、有机硅等。

组分	重量%
PEG-80-脱水山梨糖醇月桂酸酯	10.00-30.00
N-月桂酰胺基乙基-N-羟基乙基氨基乙酸钠	0.00-10.00
椰油酰胺丙基-羟基磺基甜菜碱	0.00-15.00
PEG-150-二硬脂酸酯	0.00-5.00
[0319] 月桂基醚-13-甲酸酯(Laurylether-13-carboxylate)	0.00-5.00
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
氯化钠	适量
[0320] 阳离子香波	
[0321] 该制剂实施例旨在仅作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0322] ●双-季铵化合物、双-(三烷基铵乙酰基)二胺、酰氨基胺、铵烷基酯、有机硅等。	
组分	重量%
[0323] 月桂基醚-13-甲酸酯	10.00-30.00
肉豆蔻酸异丙酯	5.00-20.00
组分	重量%
椰油酰胺丙基-甜菜碱	0.00-15.00
月桂酰二乙醇胺	0.00-5.00
椰油酰基单乙醇胺	0.00-5.00
[0324] 在本发明中指定的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
氯化钠	适量
[0325] 定型剂	
[0326] 该制剂实施例旨在仅作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0327] ●脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅等。	

组分	重量%
十六/十八醇聚氧乙烯(20)醚(Ceteareth-20)	0.10-10.00
硬脂基聚氧乙烯(10)醚(Steareth-20)	0.10-10.00
硬脂醇	0.10-10.00
硬脂酰胺丙基-二甲基胺	0.00-10.00
二鲸蜡基二甲基氯化铵	0.00-10.00
[0328] 本发明的聚有机基础氧烷化合物	0.50-5.00
环五硅氧烷	0.00-5.00
聚二甲基基础氧烷	0.00-5.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%

[0329] "澄清的冲洗型"定型剂

[0330] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：

[0331] ●脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅等。

组分	重量%
甘油	0.10-10.00
西曲氯铵	0.00-10.00
[0332] 本发明的聚有机基础氧烷化合物	0.50-5.00
羟乙基纤维素	0.00-5.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%

[0333] 用于毛发的泡沫定型剂

[0334] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂含有但不限于以下组分：

[0335] ●脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂、丁烷、丙烷、异丁烷、CFC的氟化的气溶胶推进剂、二甲基醚、压缩气体等。

组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
壬基苯酚聚醚-15	0.00-2.00
壬基苯酚聚醚-20	0.00-2.00
[0336] 香料	0.00-5.00
气溶胶推进剂	0.00-20.00
防腐剂	0.00-0.50
去离子水	适量至 100%
[0337] 用于毛发的泵喷雾(定型剂)	
[0338] 该制剂实施例旨在仅作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0339] ●脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂等。	
组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
环聚二甲基硅氧烷(Cyclomethicone)	0.00-80.00
[0340] 乙醇	0.00-80.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
[0341] 用于毛发的定型剂喷雾	
[0342] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0343] ●脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂、丁烷、丙烷、异丁烷、CFC的氟化的气溶胶推进剂、二甲基醚、压缩气体等。	

组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
环聚二甲基硅氧烷	0.00-80.00
乙醇	0.00-50.00
[0344] 气溶胶推进剂	0.00-50.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
[0345] 用于毛发的凝胶定型剂	
[0346] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：增稠剂、纤维素衍生物、丙烯酸衍生物、固定剂聚合物、调理化学品、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂等。	
组分	重量%
[0347] 本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
羟乙基纤维素	0.00-2.00
香料	0.00-5.00
[0348] 防腐剂	0.00-0.50
柠檬酸	0.00-2.00
去离子水	适量至 100%
[0349] 冲洗型调理剂	
[0350] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：基于烃的阳离子调理剂、基于有机硅的阳离子调理剂、高熔点脂肪化合物、低熔点油(如酯)化合物、增稠剂、纤维素衍生物、固定剂聚合物、乙二醇、丙二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、一元醇、多元醇、阳离子聚合物、非离子和甜菜碱辅助乳化剂、有机硅、络合剂、溶剂、香料、维生素、溶剂等。	
组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-10.00
鲸蜡基羟乙基纤维素	0.00-3.00
[0351] 鲸蜡硬脂醇	0.00-3.00
甘油基硬脂酸酯和 PEG-100 硬脂酸酯	0.00-3.00
EDTA 四钠	0.00-1.00
去离子水	适量至 100%
[0352] 用于毛发的定型凝胶	
[0353] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0354] ●固定剂聚合物、亮油、丙烯酸衍生物、纤维素衍生物、乙烯基衍生物、调理化学	

品、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂等。

组分	%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
固定剂	0.10-10.00
[0355] 羟乙基纤维素	0.00-2.00
香料	0.00-5.00
柠檬酸	0.00-2.00
去离子水	适量至 100%
[0356] 用于毛发的定型喷雾	
[0357] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0358] ● 固定剂聚合物、亮油、乙烯基衍生物、脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂、丁烷、丙烷、异丁烷、CFC的氟化的气溶胶推进剂、二甲基醚、压缩气体等。	
组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
环聚二甲基硅氧烷	0.00-80.00
固定剂	0.10-10.00
[0359] 乙醇	0.00-50.00
气溶胶推进剂	0.00-50.00
防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%
[0360] 用于毛发的泵喷雾(定型)	
[0361] 该制剂实施例旨在作为基本制剂。这种类型的制剂按照惯例含有但不限于以下组分：	
[0362] ● 乙烯基衍生物、固定剂聚合物、亮油、脂肪酸、脂肪酸酯、乙氧基化的脂肪酸、乙氧基化的脂肪酸酯、脂肪醇、乙氧基化的脂肪醇、二醇、二醇酯、甘油、甘油酯、羊毛脂、羊毛脂衍生物、矿物油、矿脂、卵磷脂、卵磷脂衍生物、蜡、蜡衍生物、阳离子聚合物、蛋白质、蛋白质衍生物、氨基酸、氨基酸衍生物、湿润剂、增稠剂、有机硅、溶剂、乙醇、异丙醇、异链烷烃溶剂、丁烷、丙烷、异丁烷、CFC的氟化的气溶胶推进剂、二甲基醚、压缩气体等。	

组分	重量%
本发明的聚有机基硅氧烷化合物	0.50-5.00
[0363] 固定剂	0.10-10.00
环聚二甲基硅氧烷	0.00-80.00
组分	重量%
乙醇	0.00-50.00
[0364] 防腐剂	0.00-0.50
香料	0.00-5.00
去离子水	适量至 100%


[0365] 使用在本发明中指定的聚有机基硅氧烷衍生物应用于毛发护理领域在以下方面产生有利的结果:加强、光泽、固定(保持)、身体、体积、水分调节、颜色保持、保护免于环境因素(UV、盐水等)、易处理性、抗静电性质、染色能力等。

[0366] 实施例

[0367] 以下实施例旨在更详细地描述本发明,而不是限制本发明的范围。


[0368] 实施例1(非本发明的聚有机基硅氧烷)

[0369] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将150g (58.7mmol 环氧基团) 具有以下结构的有机硅双环氧物、0.91g (7mmol CH₂C1) C1CH₂C(0)OCH₂CH₂OCH₂CH₂OC(0)CH₂C1、12.56g (62.8mmol) 月桂酸、6.06g N,N,N',N'-四甲基己二胺 (70.3mmol叔胺)、31.8g 2-丙醇和10.7g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表1)。




[0371] 实施例2(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0372] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将150g (58.7mmol 环氧基团) 具有以下结构的有机硅双环氧物、0.91g (7mmol CH₂C1) C1CH₂C(0)OCH₂CH₂OCH₂CH₂OC(0)CH₂C1、12.56g (62.8mmol) 月桂酸、4.54g N,N,N',N'-四甲基己二胺 (52.8mmol叔胺)、31.5g 2-丙醇和10.5g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表1)。




[0374] 实施例3(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0375] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将150g (58.7mmol 环氧基团) 具有以下结构的有机硅双环氧氧化物、0.91g (7mmol CH₂C1) C1CH₂C (0) OCH₂CH₂OCH₂CH₂OC (0) CH₂C1、12.56g (62.8mmol) 月桂酸、3.03g N,N,N',N' -四甲基己二胺 (35.2mmol叔氨基) 、31.2g 2-丙醇和10.4g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表1)。



[0377] 实施例4(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0378] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将150g (58.7mmol 环氧基团) 具有以下结构的有机硅双环氧氧化物、0.91g (7mmol CH₂C1) C1CH₂C (0) OCH₂CH₂OCH₂CH₂OC (0) CH₂C1、12.56g (62.8mmol) 月桂酸、1.51g N,N,N',N' -四甲基己二胺 (17.6mmol叔氨基) 、30.9g 2-丙醇和10.3g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表1)。



[0380] 表1

实施例#	固体% 120°C/30 分钟	粘度 mPas 20°C, 0.1s ⁻¹	比率 N ⁺ :酯**	在水中的分散性*
1	98.1	108,000	100:13.6	非常差

2	98.3	47,500	100:27.2	可接受
3	98.3	9,100	100:49.8	良好
4	97.7	700	100:55.8	良好


[0383] *将4g聚有机基硅氧烷材料加入到200g水中,使用Ultra Thurrax进行混合,

[0384] **¹³C-NMR。

[0385] 数据显示,实施例1得到含有一些酯官能团的材料,但是粘度太高。结果是,在水中形成非常差、不均匀、成块和粘性分散体。实施例2-4显示本发明的反应方案得到低粘度材料,其可容易分散成为具有足够稳定性的小液滴。

[0386] 实施例5(本发明的聚有机基硅氧烷组合物)

[0387] 将实施例1的产品与以下结构的月桂酰基酯改性的硅氧烷混合,该硅氧烷根据W0 2011/064255,由相应的环氧硅氧烷、月桂酸和三乙胺(催化剂)在丙二醇单甲基醚中合成。



[0389] 共混实验汇总于表2。

[0390] 表2

[0391]

实施例#	重量比,实施例1:月桂基酯	粘度,mPa.s,20°C,0.1s ⁻¹	在水中的分散性*
5.1	100:0	108,000	非常差
5.2	90:10	43,900	可接受
5.3	75:25	17,000	良好
5.4	50:50	3,100	良好
5.5	25:75	830	良好
5.6	0:100	270	差

[0392] *将4g聚有机基硅氧烷材料加入到200g水中,使用Ultra Thurrax进行混合。

[0393] 在表2中,实施例5.2至5.5的数据显示,将实施例1的非本发明的材料与酯改性的硅氧烷物理共混得到可在水中分散的混合物。

[0394] 实施例6(原料)

[0395] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的250ml三颈烧瓶中,22.83g烯丙基缩水甘油基醚(200mmol环氧基团)和63.3g(200mmol氨基)具有以下结构的胺(Jeffamine ED 600, Huntsman)在室温下混合。

[0396] $H_2NCH(CH_3)CH_2[OCH_2CH(CH_3)]_a(OCH_2CH_2)_9[OCH_2CH(CH_3)]_bNH_2$

[0397] 其中a+b=3.6


[0398] 将混合物加热至120°C达90分钟。随后,经30分钟,在120°C/20mbar下除去挥发物。得到具有以下结构的浅褐色液体。在160°C/15分钟下固含量为98.0%。

[0399] $H(R)NCH(CH_3)CH_2[OCH_2CH(CH_3)]_a(OCH_2CH_2)_9[OCH_2CH(CH_3)]_bN(R)H$

[0400] 其中R=-CH₂CH(OH)CH₂CH=CH₂


[0401] 实施例7(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0402] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将132.8g(52mmol环氧基团)具有以下结构的有机硅双环氧化物、10.4g(52mmol)月桂酸、3.22g(37.4mmol叔胺)N,N,N',N'-四甲基己二胺、4.48g(10.4mmol)仲氨基实施例6的原料、18.7g丙二醇单甲基醚和8.9g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达6小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表3)。



[0404] 实施例8(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0405] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将132.8g(52mmol环氧基团)具有以下结构的有机硅双环氧化物、10.4g(52mmol)月桂酸、1.24g(15.6mmol叔胺)N,N,N',N'-四甲基己二胺、4.48g(10.4mmol仲氨基)实施例6的原料、17.6g丙二醇单甲基醚和8.8g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达6小时。随后,除去溶剂,材料借助NMR和粘度测量法分析(参见表3)。



[0407] 表3

[0408]


实施例	固体% 120°C/30分钟	粘度 mPa.s 20°C, 0.1s ⁻¹	比率 N+:酯**	在水中的分散性*
7	97.4	15,000	100:31.4	良好
8	97.8	1,500	100:98.8	非常良好

[0409] *将4g聚有机基硅氧烷材料加入到200g水中,使用Ultra Thurrax进行混合。**(¹³C-NMR)

[0410] 实施例显示本发明的聚有机基硅氧烷得到低粘度材料,其可在水中容易地分散成为具有足够稳定性的小液滴。

[0411] 实施例9(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0412] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将300g(23.46mmol环氧基团)具有以下结构的有机硅双环氧化物、0.36g(2.8mmol CH₂C1)C1CH₂C(0)OCH₂CH₂OCH₂CH₂OC(0)CH₂C1、5.02g(25.1mmol)月桂酸、1.21g N,N,N',N'-四甲基己二胺(14.05mmol叔氨基)、57.7g 2-丙醇和19.24g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。在反应期间,在2小时后,加入1g三乙胺。随后,除去溶剂,材料借助固体和粘度测量法分析。




[0414] 固体% (120°C/30分钟) :97.24

[0415] 粘度mPa.s (20°C, 0.1s⁻¹) :10.600

[0416] 实施例10(本发明的聚有机基硅氧烷)

[0417] 在配备回流冷凝器、温度计和机械搅拌器的500ml三颈烧瓶中,将300g(23.46mmol

环氧基团)具有以下结构的有机硅双环氧化物、0.36g (2.8mmol CH_2Cl) $\text{ClCH}_2\text{C}(\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OC}(\text{O})\text{CH}_2\text{Cl}$ 、5.02g (25.1mmol) 月桂酸、0.605g $\text{N},\text{N},\text{N}',\text{N}'$ -四甲基己二胺 (7.02mmol叔氨基)、57.5g 2-丙醇和18.88g蒸馏水在室温下混合。将混合物加热回流达13.5小时。在反应期间,在2小时后,加入1g三乙胺。随后,除去溶剂,材料通过固体和粘度测量法分析。



[0419] 固体% (120℃/30分钟) : 96.62

[0420] 粘度mPas (20℃, 0.1s⁻¹) : 3500

[0421] 实施例9-10显示,由长链环氧前体起始,可合成本发明的低粘稠的聚有机基硅氧烷。