【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和6年6月20日(2024.6.20)

【国際公開番号】WO2022/039002
【出願番号】特願2022-543347(P2022-543347)
【国際特許分類】
H01M 4/62(2006.01)
H01M 4/139(2010.01)
H01M 4/13(2010.01)
H01G 11/38(2013.01)
【FI】
H01M 4/62 Z
H01M 4/139
H01M 4/13
H01G 11/38

【手続補正書】
【提出日】令和6年6月12日(2024.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
１．１．１．２．不飽和カルボン酸に由来する繰り返し単位（ａ２）
不飽和カルボン酸に由来する繰り返し単位（ａ２）の含有割合は、重合体（Ａ）中に含まれる繰り返し単位の合計を１００質量％としたときに、１～１０質量％である。繰り返し単位（ａ２）の含有割合の下限は、好ましくは１．２質量％であり、より好ましくは１．５質量％である。繰り返し単位（ａ2）の含有割合の上限は、好ましくは９質量％であり、より好ましくは８質量％である。重合体（Ａ）が繰り返し単位（ａ２）を前記範囲で含有することにより、活物質やフィラーの分散性が良好となる。また、活物質として用いられるケイ素材料との親和性を向上させ、該ケイ素材料の膨潤を抑制することで良好な充放電耐久特性を示すようになる。