



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0107863
(43) 공개일자 2019년09월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/00 (2006.01) H01G 9/20 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 51/0074 (2013.01)
H01G 9/20 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0029143
(22) 출원일자 2018년03월13일
심사청구일자 2018년03월13일

(71) 출원인
울산과학기술원
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(72) 발명자
권태혁
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
김정수
울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 무한


전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 발명의 명칭 유기감응제, 조성물, 염료감응 태양전지 및 이의 제조방법

(57) 요약

본 발명은, 유기감응제, 조성물, 염료감응 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 트리아릴아민 전자 주개 및 상기 전자 주개와 콘주게이트된 디티에노[3,2-b;2',3' '-d]티오펴 (dithieno[3,2-b;2',3' '-d]thiophene, DTT)계 π -브릿지(π -bridge)의 코어 유닛을 포함하고, 상기 코어 유닛은, 상기 전자 주개와 단일, 이중 또는 삼중 결합에 의해 연결된 것인, 유기감응제, 조성물, 염료감응 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

김언영

울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50

김병만

울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711044967

부처명 과학기술정보통신부

연구관리전문기관 한국연구재단

연구사업명 기후변화대응기초원천기술개발

연구과제명 열/광/수에 안정한 다색 염료 및 저차원 탄소소재 전극개발

기 여 율 1/2

주관기관 울산과학기술원

연구기간 2016.12.01 ~ 2017.09.30

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1711057722

부처명 과학기술정보통신부

연구관리전문기관 한국연구재단

연구사업명 나노기술개발

연구과제명 자연광수확시스템 하이브리드 광전극 및 태양광 소자 개발

기 여 율 1/2

주관기관 울산과학기술원

연구기간 2017.07.01 ~ 2018.03.31

명세서

청구범위

청구항 1


트리아릴아민 전자 주개 및 상기 전자 주개와 콘주게이트된 디티에노[3,2-b;2',3''-d]티오펜 (dithieno[3,2-b;2',3''-d]thiophene, DTT)계 π -브릿지(π -bridge)의 코어 유닛을 포함하고, 상기 코어 유닛은, 상기 전자 주개와 단일, 이중 또는 삼중 결합에 의해 연결된 것인, 유기감응제.

청구항 2

제1항에 있어서,


하기의 화학식 1로 표시되는 것인, 유기감응제.

[화학식 1]



(여기서, A는, 탄소 단일, 이중 또는 삼중 결합이고,

R^1 및 R^2 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알킬닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는 탄소수 2 내지 20 아릴이며,



상기 Ar_1 은,


R^3 내지 R^6 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알킬닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는 탄소수 2 내지 20 아릴이다.)

청구항 3


제1항에 있어서,

하기의 화학식 2 내지 4에서 선택되는 것인, 유기감응제.


[화학식 2]



[화학식 3]



[화학식 4]




(여기서, R^1 및 R^2 는, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알킬닐이다.)

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 Ar_1 은, 하기의 화학식 5인 것인, 유기감응제.

[화학식 5]



(여기서, R^5 내지 R^6 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알킬닐이다.)

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 유기감응제의 상기 전자 주개와 상기 코어 유닛은, 바닥(ground) 및 산화된 상태(oxidized state)에서 0 초과 내지 50 ° 의 이면각(dihedral angle)으로 결합된 것인, 유기감응제.

청구항 6

제1항의 유기감응제 중 1종 이상;

을 포함하는,

조성물.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 조성물은, 공-흡착제를 더 포함하는 것인, 조성물.

청구항 8

제6항에 있어서,

상기 조성물은, 금속 산화물을 더 포함하는 것인, 조성물.

청구항 9

제1 전극;

상기 제1 전극 상에 형성된 광흡수층; 및

상기 광흡수층 상에 형성된 제2 전극;

을 포함하고,

상기 광흡수층은, 금속 산화물; 및 제1항의 유기감응제 또는 제6항의 조성물;을 포함하는 것인, 염료감응 태양 전지.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 금속 산화물은, Ti, Zr, Sr, Zn, In, Yr, La, V, Mo, W, Sn, Nb, Mg, Al, Y, Sc, Sm 및 Ga으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함하는 것인, 염료감응 태양전지.

청구항 11

제9항에 있어서,

상기 광흡수층은, 다공성 필름 형태의 금속 산화물 필름을 포함하고,

상기 광흡수층은, 상기 금속 산화물 필름의 적어도 일부분에 조성물의 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 형성된 것인, 염료감응 태양전지.

청구항 12

제9항에 있어서,

상기 금속 산화물은, 1 nm 내지 1000 nm 크기를 갖는 것인, 염료감응 태양전지.

청구항 13

제9항에 있어서,

상기 광흡수층은, 투명하고, 10 μm 이하의 두께를 갖는 것인, 염료감응 태양전지.

청구항 14

제9항에 있어서,

상기 광흡수층 및 제2 전극 사이에 전해질을 더 포함하고,

상기 전해질은, 아이오딘 산화환원 전해질인 것인, 염료감응 태양전지.

청구항 15

제1 전극을 준비하는 단계;

상기 제2 전극을 준비하는 단계; 및

상기 제1 전극 및 제2 전극 사이에 광흡수층을 배치하는 단계;

를 포함하고,

상기 광흡수층은, 금속 산화물; 및 제1항의 유기감응제 또는 제6항의 조성물;을 포함하는 것인, 염료감응 태양전지의 제조방법.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 광흡수층은, 상기 금속 산화물 필름의 적어도 일부분에 조성물의 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 형성된 것인, 염료감응 태양전지의 제조방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은, 유기감응제, 조성물, 염료감응 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 광전기화학적 염료 감응 태양전지(DSSC)는 우수한 착색성과 용이한 공정성으로 인해 실리콘 기반 태양전지에 대한 경제적인 대안으로서 기대되는 차세대 태양전지이다. 광전기화학적 염료 감응 태양전지는, 가시광선의 빛에

너지를 흡수하여 전자-홀 쌍(electron-hole pair)을 생성하는 메커니즘으로 작동되며, 감광성 염료 분자 및 생성된 전자를 전달하는 전이 금속 산화물을 주된 구성 재료로 한다. 이는 기존 실리콘 태양 전지에 비해 제조 단가가 저렴하고 다양한 색상 구현, 유연성 및 구부림이 가능하여 박막 형태로 제조 시 다양한 전자기기제품에 접목이 용이한 장점을 가지고 있지만, 박막 형태의 광전기화학적 염료 감응 태양전지는 현재까지 광전변환 효율이 낮아 실제 적용에는 한계가 있다.

[0003] 박막에 기반한 유연한 광전기화학적 염료 감응 태양전지를 구현하기 위한 얇은 TiO_2 필름은 기계적 안정성과 제조단가를 줄여주는 효과를 가지나, TiO_2 활성층에 적재된 염료의 양을 제한시키기 때문에 광효율이 떨어지는 문제점이 있다. 예를 들어, N719와 같은 루테늄 착물 기반 염료 및 요오드 전해질 시스템은 10 % 이상의 PCE를 달성하기 위해 10 μm 이상의 TiO_2 두꺼운 필름이 요구되고, YD2와 같은 포르피린 코어 유닛(porphyrin core units)을 사용하는 유기감응제는 요오드 전해질 시스템에서 8.8 % PCE를 갖기 위해 11.5 μm 두께의 TiO_2 활성층이 필요한 반면에, 얇은 TiO_2 활성층 (2.4 μm)을 사용하면 훨씬 낮은 PCE (5.6 %)를 나타내고 있다.

[0004] 따라서 광전기화학적 염료 감응 태양전지의 실용화를 위해서는 금속 산화물 반도체 등을 포함하는 얇은 활성층의 적용 시 효율을 향상시키고, 기존의 염료에 비하여 제조비용의 경제성을 높일 수 있는 유기염료에 대한 요구가 높아지고 있으며, 본 발명에는 이와 관련한 염료 디자인 및 디바이스 제조방법을 보고하고자 한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명은, 본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로,

[0006] 전자 주개와 π p-브릿지의 코어의 결합 관계를 조절하여, J_{sc} 및 V_{oc} 를 향상시켜, 얇은 박막형 염료감응 태양전지의 효율을 증가시킬 수 있는, 유기감응제를 제공하는 것이다.

[0007] 본 발명은, 본 발명에 의한 유기감응제를 포함하는 조성물을 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명은, 본 발명에 의한 유기감응제를 포함하는 염료감응 태양전지를 제공하는 것이다.

[0009] 본 발명은, 본 발명에 의한 염료감응 태양전지의 제조방법을 제공하는 것이다.


[0010] 그러나, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 하나의 양상은, 트리아릴아민 전자 주개 및 상기 전자 주개와 콘주게이트된 디티에노[3,2-b;2',3''-d]티오펴 (dithieno[3,2-b;2',3''-d]thiophene, DTT)계 π -브릿지(π p-bridge)의 코어 유닛을 포함하고, 상기 코어 유닛은, 상기 전자 주개와 단일, 이중 또는 삼중 결합에 의해 연결된 것인, 유기감응제에 관한 것이다.

[0012] 본 발명의 일 실시예에 따라, 하기의 화학식 1로 표시되는 것일 수 있다.

[0013] [화학식 1]




[0014]

[0015] (여기서, A는, 탄소 단일, 이중 또는 삼중 결합이고,

[0016] R^1 및 R^2 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알킬닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는

탄소수 2 내지 20 아릴이며,




상기 Ar₁은,


R³ 내지 R⁶은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알키닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는 탄소수 2 내지 20 아릴이다.)

본 발명의 일 실시예에 따라, 하기의 화학식 2 내지 4에서 선택되는 것일 수 있다.


[화학식 2]



[화학식 3]




[화학식 4]



(여기서, R¹ 및 R²는, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알키닐이다.)

본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 Ar₁은, 하기의 화학식 5인 것일 수 있다.

[0028] [화학식 5]



[0029]

[0030] (여기서, R^5 내지 R^6 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알키닐이다.)

[0031] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 유기감응제의 상기 전자 주개와 상기 코어 유닛은, 바닥(ground) 및 산화된 상태(oxidized state)에서 0 초과 내지 50 °의 이면각(dihedral angle)으로 결합된 것일 수 있다.

[0032] 본 발명의 다른 양상은, 본 발명에 의한 유기감응제 중 1종 이상;을 포함하는, 조성물에 관한 것이다.

[0033] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 조성물은, 공-흡착제를 더 포함할 수 있다.

[0034] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 조성물은, 금속 산화물을 더 포함할 수 있다.

[0035] 본 발명의 또 다른 양상은, 상기 제1 전극 상에 형성된 광흡수층; 및 상기 광흡수층 상에 형성된 제2 전극;을 포함하고, 상기 광흡수층은, 금속 산화물; 및 본 발명에 의한 유기감응제 또는 상기 조성물;을 포함하는 것인, 염료감응 태양전지에 관한 것이다.

[0036] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 금속 산화물은, Ti, Zr, Sr, Zn, In, Yr, La, V, Mo, W, Sn, Nb, Mg, Al, Y, Sc, Sm 및 Ga으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함하는 것일 수 있다.

[0037] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 광흡수층은, 다공성 필름 형태의 금속 산화물 필름을 포함하고, 상기 광흡수층은, 상기 금속 산화물 필름의 적어도 일부분에 조성물의 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 형성된 것일 수 있다.

[0038] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 금속 산화물은, 1 nm 내지 1000 nm 크기를 갖는 것일 수 있다.

[0039] 본 발명의 일 실시예에 따라 상기 광흡수층은, 투명하고, 10 μ m 이하의 두께를 갖는 것일 수 있다.

[0040] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 광흡수층 및 제2 전극 사이에 전해질을 더 포함하고, 상기 전해질은, 아이오딘 산화환원 전해질인 것일 수 있다.

[0041] 본 발명의 또 다른 양상은, 제1 전극을 준비하는 단계; 상기 제2 전극을 준비하는 단계; 및 상기 제1 전극 및 제2 전극 사이에 광흡수층을 배치하는 단계;를 포함하고, 상기 광흡수층은, 금속 산화물; 및 본 발명에 의한 유기감응제 또는 조성물;을 포함하는 것인, 염료감응 태양전지의 제조방법에 관한 것이다.

[0042] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 광흡수층은, 상기 금속 산화물 필름의 적어도 일부분에 조성물의 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 형성된 것일 수 있다.

발명의 효과

[0043] 본 발명의 유기감응제는, 전자 주개 및 π -브릿지 사이의 결합을 조절하여, 평탄성 및 낮은 응집성에 의해 넓은 흡수 영역의 제공이 가능하고, J_{sc} 및 V_{oc} 를 향상시켜 박막화, 유연성 및 투명성을 갖고 효율이 향상된 염료감응 태양전지를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 유기감응제는, 컬러 디스플레이 등과 같은 다양한 투명 디바이스에 적용할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0044] 도 1은, 본 발명의 실시예에서 제조된 DTT계 감응제 분자 내의 이면각을 나타낸 것이다.

도 2는, 본 발명의 실시예에서 제조된 DTT계 감응제의 UV-vis 스펙트럼을 나타낸 것으로, (a) 용액 및 (b) 필름 형태에서 측정된 것이다.

도 3은, 본 발명의 실시예에서 제조된 DTT계 감응제가 적용된 DSCs의 J-V curves 및 IPCT(Incident photon to current conversion efficiencies)를 나타낸 것이다.

도 4는, 본 발명의 실시예에서 제조된 DTT계 감응제가 적용된 DSCs의 n_{inj} 평가의 이론적 원리 및 실시예에서 제조된 DTT계 감응제의 PL 감쇠 신호를 나타낸 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0045] 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 용어들은 본 발명의 바람직한 실시예를 적절히 표현하기 위해 사용된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 본 발명이 속하는 분야의 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 본 명세서에서, 본 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.


[0046] 본 발명은, 유기감응제에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 유기감응제는, 트리아릴아민 전자 주개와 디티에노티오펜계 π p-bridge로 이루어진 코어 유닛 간의 결합을 조절하여, 높은 흡광계수의 평탄성, 광여기된 여기자의 자가 소멸을 방지할 수 있는 낮은 응집 및 효과적인 전하 주입 및 강한 ICT (intramolecular charge transfer)특성을 제공할 수 있다.

[0047] 본 발명의 일 예로, 상기 트리아릴아민 전자 주개는, 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 20의 아릴 및 치환 또는 비치환된 헥원자수 5 내지 20의 헤테로 아릴에서 선택될 수 있다. 예를 들어, 상기 치환기는 중수소, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알키닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 및 탄소수 2 내지 20 아릴에서 선택되고, 상기 헤테로 원자는, N, O, S 및 P에서 선택될 수 있다.

[0048] 본 발명의 일 예로, 상기 디티에노티오펜계 π -bridge는, 상기 전자 주개와 콘주게이트된 디티에노[3,2-b;2',3''-d]티오펜(dithieno[3,2-b;2',3''-d]thiophene, DTT)계 π -브릿지(π -bridge)일 수 있다. 예를 들어, 상기 디티에노티오펜계 π -bridge는, 상기 트리아릴아민 전자 주개와 단일, 이중 또는 삼중 결합으로 연결된 것일 수 있다. 즉, 이러한 결합의 조절은, 전자 주개와 π -bridge 사이에 ICT를 향상시키고, 자가-응집 완화에 영향을 주어 고성능의 유기감응제를 제공할 수 있다.


[0049] 본 발명의 일 예로, 상기 유기감응제는, 하기의 화학식 1로 표시되는 것일 수 있다.

[0050] [화학식 1]



[0051]


[0052] 상기 화학식 1에서, A는, 탄소 단일, 이중 또는 삼중 결합이고, R^1 및 R^2 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알키닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는 탄소수 2 내지 20 아릴이며,



[0053] 상기 Ar_1 은, R^3 내지 R^6 이고, R^3 내지 R^6 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 30 알킬, 탄소수 2 내지 30 알케닐, 탄소수 2 내지 30의 알키닐, 탄소수 2 내지 30의 알콕시, 탄소수 1 내지 30 알킬카보닐 또는 탄소수 2 내지 20 아릴일 수 있다.


[0054] 예를 들어, 상기 유기감응제는, 하기의 화학식 2 내지 4에서 선택될 수 있다.

[0055] [화학식 2]




[0056]

[0057] [화학식 3]



[0058]

[0059] [화학식 4]




[0060]

[0061] 상기 화학식 2 내지 4에서, R^1 및 R^2 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알킬닐일 수 있다.

[0062] 예를 들어, 상기 Ar_1 은, 하기의 화학식 5인 것일 수 있다.

[0063] [화학식 5]



[0064]

[0065] 상기 화학식 5에서 R^5 내지 R^6 은, 각각, 수소, 할로젠, 아미드, 시아노, 하이드록실, 니트로, 아실, 탄소수 1 내지 10 알킬, 탄소수 2 내지 10 알케닐 또는 탄소수 2 내지 10의 알킬닐일 수 있다.

[0066] 본 발명의 일 예로, 상기 유기감응제는, 분자 내에서 모이어티 간에 바닥(ground) 및 산화된 상태(oxidized state)에서 0 초과 내지 50 °의 이면각(dihedral angle)을 가질 수 있다.

[0067] 예를 들어, 상기 전자 주개 및 상기 코어 유닛은, 0 초과 내지 20 ° ; 0 초과 내지 15 ° ; 또는 0 초과 내지 5 °의 이면각을 형성하고 결합된 것일 수 있다.

- [0068] 본 발명의 일 예로, 상기 유기감응제는, 광소자에 적용 가능한 염료이며, 예를 들어, 투명하고 유연한 광전극을 적용할 수 있다. 예를 들어, 염료감응 태양전지의 광양극(photoanode)으로 적용될 수 있다.
- [0069] 본 발명은, 조성물에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 조성물은, 본 발명에 의한 유기감응제 중 1종 이상;을 포함할 수 있다.
- [0070] 본 발명의 일 예로, 상기 유기감응제는, 상기 언급한 화학식 2 내지 4의 화합물 중 1종 이상을 포함할 수 있고, 바람직하게는 화학식 1 및 화학식 3의 화합물을 포함할 수 있다.
- [0071] 본 발명의 일 예로, 상기 유기감응제는, 상기 조성물의 100 중량부에 대해 100 중량부 미만; 90 중량부 이하; 또는, 0.001 내지 80 중량부; 0.1 내지 50 중량부; 또는 0.1 내지 10 중량부인 것일 수 있다. 상기 함량 범위 내에 포함되면 반도체 산화물에 흡착, 코팅 등이 잘 이루어지고, 및 성능이 향상되고, 얇고 투명한 광활성 필름 및 이를 적용한 유연한 염료감응 태양전지를 제공할 수 있다.
- [0072] 본 발명의 일 예로, 상기 조성물은, 적용 분야 또는 방법 등에 따라 용매, 첨가제 등을 더 포함할 수 있다.
- [0073] 예를 들어, 상기 용매는, 메탄올, 에탄올, 이소프로판올, n-프로판올, n-부탄올 또는 tert-부탄올 등과 같은 알코올류; 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등과 같은 탄화수소류; 디에틸 에테르, 디이소프로필 에테르, 테트라하이드로퓨란(THF) 등과 같은 에테르류; 에틸렌 글리콜 모노메틸, 에틸렌 글리콜 디메틸 에테르 등과 같은 글리콜 에테르류; 아세톤 등과 같은 케톤류; 트리클로로에틸렌(trichloroethylene), 1,2-디클로로에탄(1,2-dichloroethane), 테트라클로로메탄(tetrachloromethane), 클로로포름, 디클로로메탄(DCM) 등과 같은 염화탄화수소류; 및 아세트아미드, 디메틸아세트아미드, N-메틸피롤리돈(NMP), 디메틸-폼아미드(DMF) 등일 수 있다.
- [0074] 예를 들어, 상기 조성물은, 공-흡착제를 더 포함할 수 있으며, 보다 구체적으로, 탄소나노튜브, 그래핀, 카본블랙, 테옥시콜린산, 테히드로테옥시콜린산, 케노테옥시콜린산, 콜린산 메틸 에스테르, 콜린산 나트륨염, 크라운 에테르, 시클로텍스트린, 칼릭사렌, 폴리에틸렌옥사이드 등을 포함할 수 있다. 상기 공-흡착제는, 상기 유기감응제 100 중량부에 대해 10 내지 200 중량부로 포함될 수 있다.
- [0075] 예를 들어, 상기 조성물은, 반도체 미립자를 더 포함할 수 있으며, 예를 들어, 상기 반도체 미립자는, 금속 및 금속 화합물이며, 상기 금속 화합물은, 산화물, 질화물, 합금 등일 수 있다. 보다 구체적으로, Ti, Zr, Sr, Zn, In, Yr, La, V, Mo, W, Sn, Nb, Mg, Al, Y, Sc, Sm 및 Ga으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 금속, 이의 산화물 또는 이의 합금일 수 있다. 상기 반도체 미립자는, 상기 유기감응제 100 중량부에 대해 10 내지 300 중량부로 포함될 수 있다.
- [0076] 예를 들어, 상기 반도체 미립자의 평균 입경은, 상기 반도체 미립자의 평균 입경은, 1 nm 내지 1000 nm; 1 nm 내지 500 nm; 또는 1 nm 내지 200 nm일 수 있다.
- [0077] 본 발명은, 염료감응 태양전지에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 염료감응 태양전지(dye-sensitized solar cell)는, 본 발명에 의한 유기감응제를 적용하여, 평탄성 및 낮은 응집성에 의해 넓은 흡수 영역의 제공이 가능하고, J_{sc} 및 V_{oc} 의 향상에 의해 얇은 광활성 필름을 포함하고, 우수한 효율을 갖는 박막형 염료감응 태양전지를 제공할 수 있다.
- [0078] 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 염료감응 태양전지는, 제1 전극; 상기 제1 전극 상에 형성된 광흡수층; 및 상기 광흡수층 상에 형성된 제2 전극;을 포함할 수 있다.
- [0079] 본 발명의 일 예로, 제1 전극은, 광전극이며, 투명기관 및 전도성 금속 산화막을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인듐 틴 옥사이드(ITO), 플루오린 틴 옥사이드(FTO), ZnO-(Ga₂O₃ 또는 Al₂O₃), 주석계 산화물, 안티몬 틴 옥사이드(ATO), 산화아연(ZnO) 등일 수 있다. 상기 전도성 금속 산화막은 투명기관 상에 형성될 수 있다.
- [0080] 예를 들어, 상기 투명기관은, 유리 또는 플라스틱일 수 있으며, 예를 들어, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리에틸렌나프탈레이트, 폴리카보네이트, 폴리프로필렌, 폴리이미드, 트리아세틸셀룰로오스 등을 들 수 있다.
- [0081] 본 발명의 일 예로, 상기 제2 전극은, 투명기관, 투명 전극 및/또는 촉매 전극을 포함할 수 있으며, 상기 투명 전극은 투명기관 상에 형성될 수 있다.
- [0082] 예를 들어, 상기 투명전극은, 상기 투명 기관 상에 형성되고, 인듐 틴 옥사이드, 플루오르 틴 옥사이드, 안티몬 틴 옥사이드, 산화아연, 산화주석, ZnO-(Ga₂O₃ 또는 Al₂O₃) 등의 투명 물질로 이루어질 수 있다. 상기 투명기관은, 상기 제1 전극(110)에서 언급한 바와 같고, 상기 제1 전극과 동일하거나 또는 상이할 수 있다.

- [0083] 예를 들어, 상기 촉매전극은, 상기 투명기관 또는 투명전극 상에 형성되고, 산화-환원 쌍(redox couple)을 활성화시키는 역할을 하는 것으로, 백금(Pt), 금(Au), 루테튬(Ru), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh), 이리듐(Ir), 오스뮴(Os), 탄소(C), 산화티탄(TiO_2) 및 전도성 고분자로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.
- [0084] 본 발명의 일 예로, 광흡수층은, 제1 전극 상에 형성되고, 반도체 미립자 및 본 발명에 의한 유기감응제 또는 조성물을 포함할 수 있다.
- [0085] 예를 들어, 상기 반도체 미립자는, 금속 및 금속 화합물이며, 상기 금속 화합물은, 산화물, 질화물, 합금 등일 수 있다. 보다 구체적으로, Ti, Zr, Sr, Zn, In, Yr, La, V, Mo, W, Sn, Nb, Mg, Al, Y, Sc, Sm, In, Ta, V 및 Ga으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 금속, 이의 산화물 또는 이의 합금일 수 있으며, 바람직하게는 금속 산화물일 수 있다. 예를 들어, 상기 금속 산화물은, 산화티탄(TiO_2), 산화주석(SnO_2), 산화아연(ZnO), 산화니오브(Nb_2O_5), 산화티탄스트론튬($TiSrO_3$) 등일 수 있다.
- [0086] 예를 들어, 상기 반도체 미립자의 평균 입경은, 1 nm 내지 1000 nm; 1 nm 내지 500 nm; 또는 1 nm 내지 200 nm 일 수 있다.
- [0087] 예를 들어, 상기 광흡수층은, 반도체 미립자로 이루어진 다공성 필름 형태를 포함하고, 상기 필름의 적어도 일 부분에 본 발명에 의한 유기감응제 또는 조성물이 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 흡착(또는, 결합)된 것일 수 있다. 상기 코팅 및 함침은, 상기 필름의 기공, 표면 또는 이 둘에 유기감응제 또는 조성물을 흡착시킬 수 있다.
- [0088] 예를 들어, 상기 광흡수층은, 10 μm 이하의 두께; 5 μm 이하; 또는 2 μm 이하; 또는 0.5 μm 내지 2 μm 를 갖는 것일 수 있다. 상기 두께 범위 내에 포함되면 투명하고 효율이 향상된 태양전지를 제공할 수 있다.
- [0089] 본 발명의 일 예로, 상기 제1 전극 및 제2 전극 사이에 전해질을 더 포함하고, 예를 들어, 상기 활성층 및 제2 전극 사이에 전해질이 주입될 수 있다. 상기 전해질은, 염료감응 태양전지에 적용 가능한 것이라면 제한 없이 적용될 수 있고, 액체 전해질 또는 이온성 액체 전해질일 수 있으며, 바람직하게는 아이오딘 산화환원 전해질일 수 있다. 예를 들어, 아이오딘(I_2), 리튬아이오다이드 (LiI), 1-부틸-2-메틸 이미다졸리움 요오드(1-butyl-3-methyl imidazolium iodide), 1-알릴-3-메틸이미다졸리움 요오드(1-Allyl-3-methylimidazolium iodide), 1,3-디메틸이미다졸리움 요오드(1,3-Dimethylimidazolium iodide), 1-헥실-2,3-디메틸이미다졸리움 요오드(1-Hexyl-2,3-dimethylimidazolium iodide), 1-부틸-2,3-디메틸이미다졸리움 요오드(1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium iodide), 1-도데실-3-메틸이미다졸리움 요오드(1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide), 1-부틸-3-메틸이미다졸리움 요오드(1-Butyl-3-methylimidazolium iodide), 1,2-디메틸-3-프로필이미다졸리움 요오드(1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide; DMPPI), 1-에틸-3-메틸이미다졸리움 요오드(1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide), 1-헥실-3-메틸이미다졸리움 요오드(1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide), 1-메틸-3-프로필이미다졸리움 요오드(1-Methyl-3-propylimidazolium iodide) 및 4-tert-부틸피리딘(4-tert-butylpyridine; TBP) 등일 수 있고, 메톡시 아세토나이트릴 (3-methoxyacetonitrile), 발레로니트릴, 아세토니트릴 등에 용해된 것을 적용할 수 있다.
- [0090] 본 발명은, 염료감응 태양전지의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상기 제조방법은, 제1 전극을 준비하는 단계; 제2 전극을 준비하는 단계; 및 제1 전극 및 제2 전극 사이에 광흡수층을 배치하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0091] 본 발명의 일 예로, 상기 제1 전극을 준비하는 단계 및 상기 제2 전극을 준비하는 단계는, 상기 언급한 구성에 따라 코팅, 증착 등과 같은 본 발명의 기술 분야에서 적용되는 공정에 따라 제조될 수 있다.
- [0092] 본 발명의 일 예로, 상기 제1 광전극 및 제2 전극 사이에 광흡수층을 배치하는 단계는, 상기 제1 전극 상에 광흡수층을 형성하거나 또는 광흡수층 필름을 준비하여 제1 전극 및 제2 전극 사이에 샌드위치 형태로 결합시킬 수 있다.
- [0093] 예를 들어, 상기 광흡수층은, 반도체 미립자 필름의 적어도 일부분에 유기감응제 또는 조성물의 코팅, 함침 또는 이 둘에 의해 형성된 것일 수 있다.
- [0094] 예를 들어, 상기 광흡수층은, 기재 또는 상기 제1 전극 상에 반도체 미립자 페이스트를 코팅하여 다공성 반도체 미립자 필름을 형성할 수 있다.
- [0095] 예를 들어, 상기 함침은, 유기감응제 또는 조성물 내에 상기 반도체 미립자 필름을 담그어 함침시킬 수 있고,

상기 코팅은, 상기 반도체 미립자 필름의 적어도 일부분에 스핀 코팅, 스프레이 코팅, 딥 코팅, 슬릿 다이 코팅, 바코팅, 스크린 코팅 등을 이용할 수 있다.


[0096] 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고, 하기의 특허 청구의 범위, 발명의 상세한 설명 및 첨부된 도면에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있다.

[0097] 실시예 1

[0098] (2-cyano-3-(5(6-(5-(2-(4-(diphenylamino)phenyl)-2'-3'-hexylthienyl)) dithieno[3,2-b;2',3'-d]thien-2-yl)-4-hexylthien-2-yl)acrylic acid (S-DAHTDIT)의 합성

[0099] 하기의 스킴 1에 따라 합성하였다.

[0100] [스킴 1]



[0101]

[0102] 브로모 알데히드(bromo-aldehyde, 3)을 획득하기 위해 2,6 bis[2'-(3'-hexylthienyl)]dithieno[3,2-b;2',3'-d]thiophene (1)의 Vilsmeier-Haack formylation을 통하여 (2)를 합성한 이후, NBS(N-bromosuccinimide)를 이용하여 브로마 반응을 진행하였다. 붕소화물 (boronate, 5)를 획득하기 위해서 트라이페닐 아민과 (triphenylamine) NBS를 이용해 브로마화물 (4)를 합성한 이후에, n-부틸리튬(n-butyl lithium)과 페닐보론산 (phenylboronic acid, pinacol ester)에 의한 borylation이 진행되었다. 말단 알킨(terminal alkyne, 7)을 획득하기 위해 트라이페닐아민을 포르밀화(formylation)한 이후에 Bestman-Ohira reagent를 사용하여 Syferth-Gilbert procedure를 진행하였다. 다음으로 화합물 (3) 및 (5)의 Suzuki coupling을 통하여 알데하이드 (8)을 획득하였다. 최종적으로, 카르복실산(carboxylic acid, 10)을 얻기 위해 각각의 알데하이드 (8)에 피페리딘 (piperidine) 및 시아노아세트산(cyanoacetic acid)을 이용한 Knoevenagel condensation을 진행하였다.

[0103] 반응혼합물은, CH₂Cl₂로 추출되고, 유기물 추출물은, 1 N HCl, 물 및 식염수로 세정되었다. 유기물층은, MgSO₄로 건조되었다. 용매를 제거한 이후엔, 잔여물은, 염화메틸렌/메탄올/아세트 (in the volume proportions 10/1/0 to 10/1/0.1)로 실리카겔 상에 용리되는 컬럼 크로마토그래피에 의해 정제되어 유기 염료 (화합물 10)을 획득하였다.

[0104] 실시예 2

[0105] (2-cyano-3-(5(6-(5-(2-(4-(diphenylamino)phenyl)ethynyl)-2'-3'-hexylthiophenyl)-dithieno[3,2-b;2',3'-d]thiophen-2-yl)-4-hexylthiophen-2-yl)acrylic acid(T-DAHTDIT)의 합성

[0106] 스킴 1에 따라 화합물 (3) 및 (7)의 Sonogashira coupling에 의하여 알데하이드 (9)를 합성하였다. 최종적으로, 카르복실산(carboxylic acid, 11)을 얻기 위해 각각의 알데하이드 (9)에 피페리딘(piperidine) 및 시아노아세트산(cyanoacetic acid)을 이용한 Knoevenagel condensation을 진행하였다.


[0107] 반응혼합물은, CH₂Cl₂로 추출되고, 유기물 추출물은, 1 N HCl, 물 및 식염수로 세정되었다. 유기물층은, MgSO₄로 건조되었다. 용매를 제거한 이후엔, 잔여물은, 염화메틸렌/메탄올/아세트 (in the volume proportions 10/1/0 to 10/1/0.1)로 실리카겔 상에 용리되는 컬럼 크로마토그래피에 의해 정제되어 유기 염료 (화합물 11)을 획득하였다.

[0108] 실시예 3

[0109] 2-Cyano-3-[5-(6-{5-[2-(4-(diphenylamino)phenyl)vinyl][20-(30-hexylthienyl)]dithieno[3,2-b;20,30-d]thien-2-yl)-4-hexylthien-2-yl]acrylic Acid DAHTDIT(D-DAHTDIT)의 합성

[0110] 하기의 스킴 2에 따라 제조하였다.

[0111] [스킴 2]



[0112]

[0113] 아세토나이트릴(acetonitrile, 10 mL), 과량의 시아노아세트산(cyanoacetic acid, 53 mg, 1.8 mmol)/CHCl₃ (10 mL) 및 피페리딘(piperidine, 0.1 mL)의 혼합물 내에 알데히드(aldehyde, 12, 80 mg, 0.09 mmol) 용액은, 20 분동안 마이크로웨이브 반응기에서 100 °C에서 가열되었다. 반응혼합물은, CH₂Cl₂로 추출되고, 유기물 추출물은, 1 N HCl, 물 및 식염수로 세정되었다. 유기물층은, MgSO₄로 건조되었다. 용매를 제거한 이후엔, 잔여물은, 염화메틸렌/메탄올/아세트 (in the volume proportions 10/1/0 to 10/1/0.1)로 실리카겔 상에 용리되는 컬럼 크로마토그래피에 의해 정제되어 검은색의 유기 염료 (13, 70 mg, 87% 수득율)을 획득하였고, 그 분석

결과는 다음과 같다.

[0114] mp 144 °C, R_f 0.56 (10:1:0.1 CH₂Cl₂/MeOH/Acetic acid) after trituration with petroleum spirits 40-60 °C and CH₂Cl₂. ¹HNMR(500MHz, DMSO-d₆) δ 0.84(6H, t, J=7.0Hz), 1.28 (8 H, br m), 1.37 (4H, br m), 1.62~1.67 (4 H, br m), 2.75 (2 H, t, J = 7.5 Hz), 2.83 (2 H, t, J = 7.5 Hz), 6.88~6.93 (3 H, m), 7.02~7.07 (6 H, m), 7.11 (1 H, s), 7.24 (1 H, d, J = 16 Hz), 7.32 (4 H, t, J = 7.5 Hz), 7.47 (4 H, d, J = 8.5 Hz), 7.66 (1 H, s), 7.89 (1 H, s), 7.90 (1 H, s), 8.36 (1 H, s); ¹³C NMR (125 MHz, DMSO-d₆ at 50 °C) δ 14.6, 22.7, 29.1, 29.2, 29.3, 29.6, 30.1, 30.4, 31.7, 31.8, 117.5, 120.2, 120.4, 122.6, 123.3, 124.1, 125.0, 128.3, 128.8, 128.9, 129.7, 130.3, 130.7, 131.2, 131.7, 134.0, 135.2, 138.1, 141.0, 141.3, 142.0, 142.8, 142.9, 143.0, 143.7, 147.5, 147.6, 147.6, 164.0; m/z (EI) [rel intensity] 892.2 [100, (M)+], 893.2 [60, (M+H)⁺], 894.2 [20, (M+2H)⁺]; m/z (EI) 892.2310 [M⁺], calcd for C₅₂H₄₈N₂O₂S₅ 892.2319; FT-IR (neat cm⁻¹) 2921, 1684, 1569, 1507, 1492, 1391, 1276, 1173, 696.

[0115] 시험예 1

[0116] S-DAHTDIT, D-DAHTDIT 및 T-DAHTDIT의 화학적 구조에 관해서, diarylamine donor 및 DTT core unit 간에 결합 형태에 관해서, 이면각(dihedral angles)에 따른 DFT-optimized ground-state geometries를 확인하였고, 이는 도 1에 나타내었다. 도 1을 살펴보면, 바닥 및 산화된 상태(oxidized state)에서 α° , β° 및 γ° (dihedral angle)의 결과에서, 도너와 DTT π -bridge 간에 단일 결합된 S-DAHTDIT이 가장 큰 α° (25 °)를 나타내고, 이는 표면 상에 자체 응집을 상당히 낮출 수 있고, 삼중결합된 T-DAHTDIT이 가장 낮은 α° (planar dihedral angle)을 나타낸다. 즉, T-DAHTDIT이 더 높은 V_{oc} 값의 제공 가능한 것임을 예측할 수 있다.

[0117] 시험예 2

[0118] 실시예의 DTT계 감응제인 S-DAHTDIT, D-DAHTDIT 및 T-DAHTDIT에 대한 용액 상태 (a) 및 필름 형태 (b)에서 UV-vis 흡광 스펙트럼을 측정하여 도 2 및 표 1에 나타내었다. 염료감응제는, 광여기(photoexcite) 될 경우에, 전자는 도너에서 콘주게이트된 구조를 통해서 엑셉터로 전달되고, 도너와 π -bridge 간의 결합 형태는 염료감응제의 광학 특성에 영향을 준다. 표 1 및 도 1의 (a)는, CH₂Cl₂에서 S-DAHTDIT, D-DAHTDIT 및 T-DAHTDIT의 분자 흡광 계수를 나타내었다. 이러한 DTT계 감응제의 흡광도 스펙트럼은 300-400 nm 및 400-550 nm 영역에서 두 개의 유사한 돌출 밴드를 나타낸다. 전자는 트리아릴아민 그룹의 방향족 π - π^* 천이에 의해 유발되는 반면, 후자는 트리아릴아민 공여체에서 시아노아세트산 수용체에 이르는 ICT에 의해 유도된다. ICT 흡수 스펙트럼 영역에서 π p-공액 D-DAHTDIT 및 S-DAHTDIT에 비해 T-DAHTDIT 가 가장 높은 (λ_{max}) 물흡광 계수를 나타낸다.

[0119] 또한, 도 1의 (b)에서 TiO₂ 필름 상에서 D-DAHTDIT는 가장 적색(red)으로 이동한 흡광도를 나타낸다.

[0120] 실시예의 DTT계 감응제에 대한 HOMO(highest occupied molecular orbital) 및 LUMO(lowest occupied molecular orbital) 및 여기-상태 포텐셜(excited-state potential, E_{ox} 에서 전이 에너지(transition energy, (E_{0-0}))을 뺀 값)을 측정하여 표 1에 나타내었다. 표 1에서 여기-상태 포텐셜은 각각 -1.47 V(단일결합), -1.37 V(이중결합), 및 -1.45 V (삼중결합)인 것을 확인 할 수 있고, 이러한 포텐셜은, 광여기된 감응제(photoexcited sensitizers)로부터 TiO₂ 전도대(conduction band, ca. -0.5 V) 내로 전하주입(charge injection)하는데 충분한 수치이다.

표 1

	abs. ^a ($\epsilon \times 10^4$ M ⁻¹ cm ⁻¹)	E_{ox}^b vs NHE (V)	E_{0-0}^c vs NHE (V)	$E_{ox} - E_{0-0}$ vs NHE (V)	HOMO/LUMO ^d (eV)	HOMO/LUMO ^e (eV)
S-DAHTDIT	441 (4.74)	0.84	2.31	-1.47	-5.34/-3.03	-5.14/-3.06
D-DAHTDIT	439 (5.25)	0.85	2.22	-1.37	-5.35/-3.13	-5.05/-3.06
T-DAHTDIT	434 (5.86)	0.93	2.38	-1.45	-5.43/-3.05	-5.19/-3.07

[0121]

[0122] E_{ox} : ground oxidation potential

- [0123] NHE: normal hydrogen electrode
- [0124] a: 모든 스펙트럼은, 298K에서 20 μM CH_2Cl_2 용액으로 측정되었다.
- [0125] b: 양극 곡선의 시작점을 바탕으로 바닥 상태 산화 전위(ground-state oxidation potential)를 측정하였다.
- [0126] c: 각 염료의 전이 에너지(transition energy)는 흡광 스펙트럼의 시작점으로부터 측정되었다. F_{ct}/F_c 산화 환원 전위 (+0.63V vs NHE)의 첨가에 의해서 모든 전위는, 정상 수소 전극에 비교하여 나타내었다.
- [0127] d: CV에 따른 실험적 HOMO 및 LUMO.
- [0128] e: DFT로부터 계산된 HOMO 및 LUMO.
- [0129] 시험예 3
- [0130] DTT 계 감응제는, 박막(1.3 μm) 활성층으로 DSCs 내에 적용하였다. 광활성 TiO_2 필름은, 스크린 프린팅하여 mesoporous TiO_2 필름으로 제조되고, 공흡착제 10 mM (coadsorbate, chenodeoxycholic acid, CDCA) 및 $\text{CHCl}_3/\text{EtOH}$ (v/v, 7:3) 내의 0.2 mM의 실시예의 염료 용액 내에 빛을 차단한 상태에서 실온에서 5 시간 동안 침하였다. 광전극은, Pt-코팅된 전극과 샌드위치 구조로 조립하여 완성하였다. 다음으로, 아세토나이트릴 (acetonitrile) 및 발레로나이트릴(valeronitrile, v/v, 85:15)의 혼합물 내에 0.055 M I_2 , 0.025 M LiI, 0.05 M 구아니니 티오시아네이트(guanidine thiocyanate), 0.6 M DMPII, 및 0.5 M 4-tert-부틸피리딘(4-tert-butylpyridine)의 조성의 전해질을 주입하였다. 이러한 광전극(DSCs)의 구조는, 도 4에 나타내었다.
- [0131] 1) DSCs의 J-V curve (current voltage curve) 및 IPCE(Incident Photon to Current Conversion Eciency) 측정하여 도 3 및 표 2에 나타내었다. 효율의 과평가를 막기 위하여 소자 위에 마스크를 씌우고 1 sun (AM 1.5) 조건 하에 측정하였다. 도 3의 (a)를 살펴보면, T-DAHTDDT이 적용된 박막 활성층(1.3 μm)이 PCE ($\eta = 8.4\%$, V_{oc} 0.73 V, J_{sc} 15.4 $\text{mA} \cdot \text{cm}^{-2}$, 및 FF 0.75에 관련됨)로 가장 높게 나타난다. 이는, 아이오딘 전해질 시스템(iodine electrolyte system)을 이용한 TiO_2 박막필름(1.3 μm 투명층)에서 감응제의 가장 높은 성능 중 하나이다. 다음으로, S-DAHTDDT이 PCE ($\eta = 7.6\%$, V_{oc} 0.75 V, J_{sc} 14.2 $\text{mA} \cdot \text{cm}^{-2}$ 및 FF 0.72)이고, 가장 높은 V_{oc} 0.75 V를 나타낸다. 즉, 이러한 감응제는, 가장 긴 비틀림각(torsion angle)을 가지므로, TiO_2 필름 상에 응집 수준이 가장 낮고, 가장 낮은 전하재결합율(charge recombination rate)을 유도한다.
- [0132] 또한, IPCE는, T-DAHTDDT이 94 %로 가장 높고, 다음 순으로 S-DAHTDDT (89%) 및 D-DAHTDDT (74%)이다. 이는 JSC의 경향과 유사하다. 이는, T-DAHTDDT의 높은 JSC는 효율적 전하 충전율(icient charge injection rate)에 따른 강화된 ICT에 기여한다.

표 2

	film thickness (μm)	V_{oc} (V)	J_{sc} ($\text{mA} \cdot \text{cm}^{-2}$)	FF	η^a (%)	η_{int}^b (%)	dye loading ($\times 10^{-4}$ mol cm^{-2})
S-DAHTDDT	1.3 + 2.5	0.75	14.2	0.72	7.6	89	3.98
D-DAHTDDT		0.65	13.3	0.73	6.4	74	5.04
T-DAHTDDT		0.73	15.4	0.75	8.4	94	4.09

[0133]

- [0134] a:광변환 효율 (power conversion eciency)은, 하기의 식에 따라 계산되었다.

[0135]
$$\eta = (V_{oc} \cdot J_{sc} \cdot FF) / P_{in}$$

- [0136] (P_{in} 은, 입사광세기 ($1000 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$)이고, V_{oc} 는 개방 회로 전압, J_{sc} 는 광전류 밀도, FF는 필 팩터이다.)

- [0137] 측정시, 블랙 마스크 ($0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$)를 DSCs에 부착하였고, 모든 염료 용액은, CHCl_3 내에 0.2 mM DAHTDDT-계 감응제 및 10 mM CDCA(chenodeoxycholic acid)을 포함한다.

[0138] b: 감응제 전하 충전 효율 (Charge injection efficiencies of sensitizers)은, 하기의 식을 이용하였다.

[0139]
$$(\eta_{inj} = 1 - (\tau_{TiO_2}/\tau_{ZrO_2}))$$

[0140] 염료가 흡착된 TiO_2 상에 엑시톤 수명이고, 염료가 흡착된 ZrO_2 상에 엑시톤 수명이다.

[0141] c: 엑시톤 수명은 일시적인 PL 스펙트럼을 피팅 (도 4의 b 내지 d)한 다음 전체 스펙트럼을 균등화하여 획득하였다.


[0142] 2) DSCs의 η_{inj} 측정의 이론적 원리를 도 4에 나타내었다. 도 4 및 표 2를 참조하면, dyed ZrO_2 층 내에 여기된 광전자(photoelectrons)는 복사 방출(radiative emission)을 통해 자체 완화되고(왼쪽), 염료 내의 여기된 광전자가 TiO_2 의 전도대로 부드럽게 전달되어 복사 방출이 현저히 감소된다(오른쪽). dyed metal oxide layer의 PL 감쇠 신호(decay signals)를 도 4에 나타내었다: (b) S-DAHTDIT, (c) D-DAHTDIT 및 (d) T-DAHTDIT는 각각 상이한 PL 감쇠를 가지며, 이는 전하-주입 능력을 차이를 보여준다.

[0143] 상기와 같이, T-DAHTDIT, S-DAHTDIT 및 D-DAHTDIT는, 광전기 특성에서 우수한 특성을 보이고 있으며, 이들 중 T-DAHTDIT는 우수한 광전류 밀도 (J_{sc})를 가지며, PCE가 8.4 % ($V_{oc} = 0.73V$, $J_{sc} = 15.4mA \cdot cm^{-2}$, FF = 0.75)이며, 이러한 특성은 태양 조명 1 ($AM\ 1.5$, $1000W \cdot m^{-2}$) 하에서 $1.3\mu m$ 활성층으로부터 획득한 것이므로, 기존에 보고된 특성에 비하여 매우 우수한 결과이다. 이는, 활성 전하 주입과 이에 따른 TiO_2 네트워크를 통한 빠른 전하 수송에 의한 것이고, 요오드 전해질 시스템에서 $\sim 1\mu m$ 두께의 활성층에 대해 최고 성능이다. 또한, S-DAHTDIT의 단일 결합은 D-DAHTDIT보다 약 100 mV 높은 고도로 강화된 V_{oc} 를 나타내고, 이는 감소된 염료 응집의 완화에 의한 전하 재조합이 감소되기 때문이다. S-DAHTDIT는 D-DAHTDIT 보다는 더 높은 PCE (7.6%)를 나타낸다.



[0144] 이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 특허청구범위뿐 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

도면


도면1



도면2



도면3



도면4

