



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103351672 A

(43) 申请公布日 2013. 10. 16

(21) 申请号 201310247251. 5

(22) 申请日 2013. 06. 20

(71) 申请人 滁州麦斯特新型建材有限公司

地址 239200 安徽省滁州市来安汊河工业园
向荣路 5 号

(72) 发明人 魏明

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

C09D 4/02(2006. 01)

C09D 4/06(2006. 01)

C09D 7/12(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种环保外墙涂料及其制备方法

(57) 摘要

一种外墙涂料, 它是由下述重量份的原料组成的: 水性丙烯酸乳液 86-90、苯丙乳液 17-20、硅灰石粉 20-50、丙烯酸异辛酯 2-3、四硼酸钾 1-2、二甲基丙烯酸乙二醇酯 0.4-1、硼化钨 3-4、十二烷基硫酸钠 1-2、过氧化二苯甲酰 0.6-1、无水乙醇 3-4、γ - 氨丙基三乙氧基硅烷 0.8-1、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚 0.1-0.2、成膜助剂 3-5、去离子水 10-20; 本发明生产的涂料原料损失少、凝胶生成少、工艺简单、漆膜坚硬、光泽度好、抗冲击力强, 不容易开裂, 质感柔和, 装饰性强、有高耐候性、耐刷洗性、附着力强, 使用寿命长、无特殊气味, 不含汞、铅等重金属, 无甲醛挥发物, 符合环保涂料的技术要求, 加入的成膜助剂具有很高的稳定性、高效粘合性、成膜性, 增加了涂层膜的致密度, 改善了成膜质量, 使得膜层具有附着力强, 无空洞、裂陷, 致密均匀等优点。

1. 一种环保外墙涂料，其特征在于它是由下述重量份的原料组成的：

水性丙烯酸乳液 86-90、苯丙乳液 17-20、硅灰石粉 20-50、丙烯酸异辛酯 2-3、四硼酸钾 1-2、二甲基丙烯酸乙二醇酯 0.4-1、硼化钨 3-4、十二烷基硫酸钠 1-2、过氧化二苯甲酰 0.6-1、无水乙醇 3-4、 γ -氨基丙基三乙氧基硅烷 0.8-1、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚 0.1-0.2、成膜助剂 3-5、去离子水 10-20；

所述的成膜助剂是由下述重量份的原料组成的：

纳米二氧化硅 30-40、聚乙烯醇 4-6、乙烯基三乙氧基硅烷 6-10、烷基酚聚氧烯醚 0.8-1、苯丙乳液 3-4、纳米碳 1-2；

将聚乙烯醇加入到 4-5 倍水中，蒸汽加热至 95-100℃，搅拌溶解，加入苯丙乳液，降低温度为 60-70℃，恒温搅拌 3-4 分钟，加入剩余各原料，低速 300-400 转 / 分分散 2-3 分钟，100-120℃ 保温静置 1-2 小时，冷却至常温，即得所述成膜助剂。

2. 一种如权利要求 1 所述的环保外墙涂料的制备方法，其特征在于包括以下步骤：

将上述重量份的丙烯酸异辛酯加入到无水乙醇中，搅拌溶解，升高温度至 80-90℃，加入十二烷基硫酸钠、苯丙乳液，500-600 转 / 分搅拌 6-8 分钟，继续升高温度至 90-100℃，滴加上述二甲基丙烯酸乙二醇酯，滴加完毕后加入过氧化二苯甲酰，搅拌，冷却至常温；加入水性丙烯酸乳液、去离子水，900-1000 转 / 分搅拌 8-10 分钟；再加入硅灰石粉、硼化钨，在 700-800 转 / 分搅拌 15-20 分钟；加入剩余各原料，在 600-700 转 / 分的速度下，充分搅拌，加入乙酸或者乙酸钠，调节 PH 为 8-9，搅拌均匀即为所述外墙涂料。

一种环保外墙涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明主要涉及一种涂料，尤其涉及一种环保外墙涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 近年来，随着人民生活水平的提高以及社会的不断发展，人们对建筑装饰性涂料的选择日益重视，对涂料的施工要求越简单越好，对于特别是在外墙涂料中，已不仅仅停留在最基本的对底材的保护上，对涂料的装饰效果提出了更高的要求，外墙涂料要求有抗水性能，要求有自洁性，漆膜要硬而平整，脏污一冲就掉。

[0003] 但目前国内市场上投放的丙烯酸涂料存在光泽低、附着力差、耐寒性差，不耐水、水蒸气、酸碱、盐溶液以及有机极性溶剂，室温下的弹性差、耐磨性差等缺点，且高温易返粘、低温易脆裂，导致涂料容易开裂、剥落，雨水等容易渗入墙面、腐蚀墙体，这不但影响建筑物的装饰美观，而且将降低建筑物的使用寿命。

发明内容

[0004] 本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种漆膜稳定、光泽度好、耐受性强的外墙涂料及其制备方法。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种环保外墙涂料，它是由下述重量份的原料组成的：

水性丙烯酸乳液 86-90、苯丙乳液 17-20、硅灰石粉 20-50、丙烯酸异辛酯 2-3、四硼酸钾 1-2、二甲基丙烯酸乙二醇酯 0.4-1、硼化钨 3-4、十二烷基硫酸钠 1-2、过氧化二苯甲酰 0.6-1、无水乙醇 3-4、 γ -氨丙基三乙氧基硅烷 0.8-1、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚 0.1-0.2、成膜助剂 3-5、去离子水 10-20；

所述的成膜助剂是由下述重量份的原料组成的：

纳米二氧化硅 30-40、聚乙烯醇 4-6、乙烯基三乙氧基硅烷 6-10、烷基酚聚氧烯醚 0.8-1、苯丙乳液 3-4、纳米碳 1-2；

将聚乙烯醇加入到 4-5 倍水中，蒸汽加热至 95-100℃，搅拌溶解，加入苯丙乳液，降低温度为 60-70℃，恒温搅拌 3-4 分钟，加入剩余各原料，低速 300-400 转 / 分分散 2-3 分钟，100-120℃ 保温静置 1-2 小时，冷却至常温，即得所述成膜助剂。

[0006] 一种环保外墙涂料的制备方法，包括以下步骤：

将上述重量份的丙烯酸异辛酯加入到无水乙醇中，搅拌溶解，升高温度至 80-90℃，加入十二烷基硫酸钠、苯丙乳液，500-600 转 / 分搅拌 6-8 分钟，继续升高温度至 90-100℃，滴加上述二甲基丙烯酸乙二醇酯，滴加完毕后加入过氧化二苯甲酰，搅拌，冷却至常温；加入水性丙烯酸乳液、去离子水，900-1000 转 / 分搅拌 8-10 分钟；再加入硅灰石粉、硼化钨，在 700-800 转 / 分搅拌 15-20 分钟；加入剩余各原料，在 600-700 转 / 分的速度下，充分搅拌，加入乙酸或者乙酸钠，调节 PH 为 8-9，搅拌均匀即为所述外墙涂料。

[0007] 本发明的优点是：

本发明生产的涂料原料损失少、凝胶生成少、工艺简单、漆膜坚硬、光泽度好、抗冲击力强，不容易开裂，质感柔和，装饰性强、有高耐候性、耐刷洗性、附着力强，使用寿命长、无特殊气味，不含汞、铅等重金属，无甲醛挥发物，符合环保涂料的技术要求，加入的成膜助剂具有很高的稳定性、高效粘合性、成膜性，增加了涂层膜的致密度，改善了成膜质量，使得膜层具有附着力强，无空洞、裂陷，致密均匀等优点。

具体实施方式

[0008] 实施例 1

一种环保外墙涂料，它是由下述重量份（公斤）的原料组成的：

水性丙烯酸乳液 90、苯丙乳液 20、硅灰石粉 40、丙烯酸异辛酯 3、四硼酸钾 2、二甲基丙烯酸乙二醇酯 0.4、硼化钨 4、十二烷基硫酸钠 2、过氧化二苯甲酰 1、无水乙醇 4、 γ -氨丙基三乙氧基硅烷 0.8、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚 0.2、成膜助剂 5、去离子水 20；

所述的成膜助剂是由下述重量份的原料组成的：

纳米二氧化硅 40、聚乙烯醇 6、乙烯基三乙氧基硅烷 10、烷基酚聚氧烯醚 1、苯丙乳液 4、纳米碳 2；

将聚乙烯醇加入到 4 倍水中，蒸汽加热至 100℃，搅拌溶解，加入苯丙乳液，降低温度为 70℃，恒温搅拌 4 分钟，加入剩余各原料，低速 400 转 / 分分散 3 分钟，120℃保温静置 2 小时，冷却至常温，即得所述成膜助剂。

[0009] 一种环保外墙涂料的制备方法，包括以下步骤：

将上述重量份的丙烯酸异辛酯加入到无水乙醇中，搅拌溶解，升高温度至 90℃，加入十二烷基硫酸钠、苯丙乳液，600 转 / 分搅拌 8 分钟，继续升高温度至 100℃，滴加上述二甲基丙烯酸乙二醇酯，滴加完毕后加入过氧化二苯甲酰，搅拌，冷却至常温；加入水性丙烯酸乳液、去离子水，1000 转 / 分搅拌 10 分钟；再加入硅灰石粉、硼化钨，在 800 转 / 分搅拌 20 分钟；加入剩余各原料，在 700 转 / 分的速度下，充分搅拌，加入乙酸或者乙酸钠，调节 PH 为 9，搅拌均匀即为所述外墙涂料。

[0010] 性能测试：

漆膜外观饱满、平整、无硬块、光泽度好；

耐腐蚀性试验：10000 次通过，漆膜无破损；

耐人工老化性试验：2000 小时不起泡、不剥落、无裂纹；

耐温变性（5 次循环）：无异常；

耐碱性：200 小时无异常。