

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成30年2月15日(2018.2.15)

【公開番号】特開2017-1943(P2017-1943A)

【公開日】平成29年1月5日(2017.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2017-001

【出願番号】特願2016-112773(P2016-112773)

【国際特許分類】

C 04 B 38/00 (2006.01)

C 04 B 41/85 (2006.01)

【F I】

C 04 B 38/00 303Z

C 04 B 38/00 304Z

C 04 B 41/85 E

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月26日(2017.12.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0247

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0247】

【表1】

	多孔質体		表層部			バルク部		曲げ強度 [MPa]
	無機 材料	厚み [mm]	気孔率 [%]	90%累積 気孔径 [μm]	厚み [μm]	気孔率 [%]	90%累積 気孔径 [μm]	
実施例1	Al ₂ O ₃	3.0	31	32	100	66	62	3.5
実施例2	SiC	2.9	20	33	88	65	81	43.3
実施例3	SiC	1.3	21	35	77	69	81	38.9
実施例4	SiC	2.6	20	33	68	60	81	44.1
実施例5	SiC	2.9	20	35	75	66	90	22.6
比較例2	Al ₂ O ₃	2.9	-	-	-	66	62	2.6
比較例3	SiC	3.0	-	-	-	70	133	10.1