

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公表番号】特表2014-514183(P2014-514183A)

【公表日】平成26年6月19日(2014.6.19)

【年通号数】公開・登録公報2014-032

【出願番号】特願2013-558558(P2013-558558)

【国際特許分類】

B 2 8 B	11/00	(2006.01)
B 2 8 B	3/20	(2006.01)
C 0 4 B	35/632	(2006.01)
B 2 8 B	1/24	(2006.01)
B 2 2 F	3/02	(2006.01)
B 2 2 F	3/10	(2006.01)
C 2 2 C	38/00	(2006.01)
C 2 2 C	33/02	(2006.01)

【F I】

B 2 8 B	11/00	Z
B 2 8 B	3/20	K
C 0 4 B	35/00	1 0 8
B 2 8 B	1/24	
B 2 2 F	3/02	M
B 2 2 F	3/10	C
B 2 2 F	3/02	S
C 2 2 C	38/00	3 0 4
C 2 2 C	33/02	A

【誤訳訂正書】

【提出日】平成28年3月24日(2016.3.24)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

A) 40~65体積%の少なくとも一種の焼成可能な無機粉末A、

B) 35~60体積%の

B₁) 50~95質量%の一種以上のポリオキシメチレンホモポリマーまたはコポリマーと、

B₂) 均一にB₁)に溶解したあるいはB₁)に分散した5~50質量%のバインダーとしてのポリマーで、平均粒度が1μm未満のものと、の混合物(B=B₁+B₂)、および

C) 0~5体積%の分散助剤、を含む

(なお、成分A)、B)、及びC)の合計が100体積%である)

熱可塑性材料から射出成型または押出で圧密体を形成し、バインダーを除去して焼成する、熱可塑性材料からの金属製又はセラミック製成形体の製造方法であって、

a) 成型物から、バインダー成分B₂)を抽出するが、バインダー成分B₁)は不溶である溶媒で成型物を処理し、

b) 次いで乾燥により成型物から該溶媒を除去し、
 c) 次いで成型物からバインダー成分 B_1 を除く酸含有雰囲気で該成型物を処理することでバインダーを除去する工程を有し、

上記酸処理を、成型物中の残存バインダー含量が 0 . 5 質量 % 未満となるまで行う製造方法。

【請求項 2】

工程 c) において、室温で固体であり、80 ~ 200 で昇華または溶融する酸を用いる請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 3】

工程 c) において、シウ酸無水物を用いる請求項 1 または 2 に記載の製造方法。

【請求項 4】

工程 a) を、室温より高く溶媒の沸点以下の温度で行う請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項 5】

用いる焼成可能な無機粉末 A) が、金属粉末、金属合金粉末、金属カルボニル粉末、セラミック粉末、及びこれらの混合物から選択される粉末である請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項 6】

バインダー成分 B_2) の比率が 10 ~ 30 質量 % である請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項 7】

バインダー成分 B_2) が、ポリオレフィン、脂肪族ポリウレタン、脂肪族未架橋ポリエポキシド、ポリエーテル、脂肪族ポリアミド、ポリアクリレート、及びこれらの混合物からなる群から選ばれる請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の製造方法。

【請求項 8】

バインダー成分 B_2) が、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリ - 1 , 3 - ジオキセパン、ポリ - 1 , 3 - ジオキサン、ポリ - 1 , 3 - ジオキソラン、ポリテトラヒドロフラン(ポリ(テトラメチレン)オキシド)、及びこれらの混合物からなる群から選ばれるポリエーテルである請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の製造方法。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0031

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0031】

本発明は、

A) 40 ~ 65 体積 % の少なくとも一種の焼成可能な無機粉末 A と、

B) 35 ~ 60 体積 % の、

B₁) 50 ~ 95 質量 % の一種以上のポリオキシメチレンホモポリマーまたはコポリマーと、

B₂) 均一に B₁) に溶解したあるいは B₁) に分散した 5 ~ 50 質量 % のバインダーとしてのポリマーで、平均粒度が 1 μm 未満のものと、から構成される混合物 (B = B₁ + B₂) 、および

C) 0 ~ 5 体積 % の分散助剤と、を含む

(なお、成分 A) と B) と C) の合計が 100 体積 % である)

熱可塑記録材料から射出成型または押出で圧密体を作り、

a) 成型物から、バインダー成分 B₂ を抽出するが、バインダー成分 B) が不溶である溶媒で成型物を処理し、

b) 次いで乾燥により成型物からこの溶媒を除き、

c) 次いで成型物からバインダー成分 B₁ を除く酸含有雰囲気でこの成型物を処理して

バインダーを除くことからなる、

バインダー除去と焼成により金属製またはセラミック製成形体を製造する方法を提供する。