

(19)日本国特許庁(JP)

## (12)特許公報(B1)

(11)特許番号  
特許第7121328号  
(P7121328)

(45)発行日 令和4年8月18日(2022.8.18)

(24)登録日 令和4年8月9日(2022.8.9)

(51)国際特許分類

F I

C 0 8 F 214/26 (2006.01)

C 0 8 F 214/26

H 0 1 B 7/02 (2006.01)

H 0 1 B 7/02

Z

C 0 8 F 8/00 (2006.01)

C 0 8 F 8/00

C 0 8 J 7/12 (2006.01)

C 0 8 J 7/12

A C E W

C 0 8 F 214/28 (2006.01)

C 0 8 F 214/28

請求項の数 7 (全29頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2022-29717(P2022-29717)

(22)出願日 令和4年2月28日(2022.2.28)

審査請求日 令和4年2月28日(2022.2.28)

(31)優先権主張番号 特願2021-31102(P2021-31102)

(32)優先日 令和3年2月26日(2021.2.26)

(33)優先権主張国・地域又は機関  
日本国(JP)

(73)特許権者 000002853

ダイキン工業株式会社

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12  
号 梅田センタービル

(74)代理人 110000486

とこしえ特許業務法人

(72)発明者 井坂 忠晴

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12  
号 梅田センタービル ダイキン工業株式  
会社内

(72)発明者 善家 佑美

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12  
号 梅田センタービル ダイキン工業株式  
会社内

(72)発明者 山本 有香里

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 含フッ素共重合体

## (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

テトラフルオロエチレン単位、ヘキサフルオロプロピレン単位およびパーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位を含有する含フッ素共重合体であって、

ヘキサフルオロプロピレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、10.5～11.8質量%であり、

パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位の含有量が、全単量体単位に対して、1.2～1.6質量%であり、

テトラフルオロエチレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、86.6～88.3質量%であり、

372℃におけるメルトフローレートが、17.0～40.0g/10分であり、

—CF<sub>2</sub>H、カルボニル基含有末端基、—CF=CF<sub>2</sub>および—CH<sub>2</sub>OHの合計数が、主鎖炭素数10<sup>6</sup>個あたり、90個以下である

含フッ素共重合体。

## 【請求項2】

ヘキサフルオロプロピレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、10.6～11.8質量%である請求項1に記載の含フッ素共重合体。

## 【請求項3】

パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位の含有量が、全単量体単位に対して、1.3～1.5質量%である請求項1または2に記載の含フッ素共重合体。

## 【請求項 4】

372℃におけるメルトフローレートが、17.1～36.0 g/10分である請求項1～3のいずれかに記載の含フッ素共重合体。

## 【請求項 5】

請求項1～4のいずれかに記載の含フッ素共重合体を含有する射出成形体。

## 【請求項 6】

請求項1～4のいずれかに記載の含フッ素共重合体を含有する被覆層を備える被覆電線。

## 【請求項 7】

請求項1～4のいずれかに記載の含フッ素共重合体を含有する成形体であって、前記成形体が、容器、チューブ、フィルムまたは電線被覆である成形体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本開示は、含フッ素共重合体に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

特許文献1には、372℃で測定したメルトフローレートが35.0～45.0 g/10分であって、スウェルが-8.0～5.0%であって、-CF<sub>2</sub>H基及び不安定末端基の合計数が炭素数1×10<sup>6</sup>個当たり120個以下であることを特徴とするテトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン系共重合体が記載されている。

## 【0003】

特許文献2には、少なくとも一部が含フッ素溶融樹脂から成ることを特徴とする培養器が記載されている。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0004】

【文献】国際公開第2015/119053号

特公平6-40813号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0005】

本開示では、射出成形法により極めて高い射出速度で成形して薄肉で美しい成形品を得ることができ、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、85℃高温時剛性、130℃耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に優れており、薬液にフッ素イオンを溶出させにくい成形体を得ることができる含フッ素共重合体を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0006】

本開示によれば、テトラフルオロエチレン単位、ヘキサフルオロプロピレン単位およびパーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位を含有する含フッ素共重合体であって、ヘキサフルオロプロピレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、10.5～11.8質量%であり、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位の含有量が、全単量体単位に対して、1.2～1.6質量%であり、372℃におけるメルトフローレートが、17.0～40.0 g/10分であり、-CF<sub>2</sub>H、カルボニル基含有末端基、-CF=CF<sub>2</sub>および-CH<sub>2</sub>OHの合計数が、主鎖炭素数10<sup>6</sup>個あたり、90個以下である含フッ素共重合体が提供される。

## 【0007】

ヘキサフルオロプロピレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、10.6～11.8質量%であることが好ましい。

パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位の含有量が、全単量体単位に対して、1

10

20

30

40

50

． 3 ～ 1 . 5 質量 % であることが好ましい。

3 7 2 ° C におけるメルトフローレートが、 1 7 . 1 ～ 3 6 . 0 g / 1 0 分であることが好ましい。

【 0 0 0 8 】

また、本開示によれば、上記の含フッ素共重合体を含有する射出成形体が提供される。

【 0 0 0 9 】

また、本開示によれば、上記の含フッ素共重合体を含有する被覆層を備える被覆電線が提供される。

【 0 0 1 0 】

また、本開示によれば、上記の含フッ素共重合体を含有する成形体であって、前記成形体が、容器、チューブ、フィルムまたは電線被覆である成形体が提供される。

【発明の効果】

【 0 0 1 1 】

本開示によれば、射出成形法により極めて高い射出速度で成形して薄肉で美しい成形品を得ることができ、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、8 5 ° C 高温時剛性、1 3 0 ° C 耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に優れており、薬液にフッ素イオンを溶出させにくい成形体を得ることができる含フッ素共重合体を提供することができる。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 1 2 】

以下、本開示の具体的な実施形態について詳細に説明するが、本開示は、以下の実施形態に限定されるものではない。

【 0 0 1 3 】

本開示の含フッ素共重合体は、テトラフルオロエチレン ( T F E ) 単位、ヘキサフルオロプロピレン ( H F P ) 単位およびパーフルオロ ( プロピルビニルエーテル ) ( P P V E ) 単位を含有する。

【 0 0 1 4 】

特許文献 2 には、培養器は、動植物の細胞、組織、器官等、または微生物を培養するための環境を与える為、種々の性質、たとえば光透過性、低透湿性、耐久性、耐薬品性を満足させることが要求されることが記載されている。そして、特許文献 2 では、雑菌が侵入せず、良好な通気性および低透湿性を有し、しかもガラスに劣らない光透過性をもつ、割れない培養器として、少なくとも一部が含フッ素溶融樹脂から成ることを特徴とする培養器が提案されている。しかしながら、通気性、特にメタン透過性および低透湿性をさらに高いレベルでバランスさせることができるフッ素樹脂が求められている。

【 0 0 1 5 】

T F E 単位、H F P 単位および P P V E 単位を含有する含フッ素共重合体の H F P 単位および P P V E 単位の含有量、メルトフローレートならびに官能基数を極めて限定された範囲内に調整することによって、含フッ素共重合体から得られる成形体の耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、8 5 ° C 高温時剛性、1 3 0 ° C 耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性が著しく向上することが見出された。したがって、たとえば、本開示の含フッ素共重合体を、メタンを発生させる微生物の培養に用いる培養器の形成材料として用いた場合、メタンが容器内に滞留することを抑制することができる。また、培養器に高い防湿性を付与できることから、培養環境を変化させにくい培養器を得ることができる。さらに、培養器の耐摩耗性、高温での形状安定性および高温での耐久性をも向上させることができる。

【 0 0 1 6 】

また、本開示の含フッ素共重合体を、射出成形法により極めて高い射出速度で成形することにより、薄肉で美しい成形品を得ることができる。しかも、本開示の含フッ素共重合体を押出成形法により成形することによって、径の小さい心線上に厚みが均一な被覆層を形成することができる。このように、本開示の含フッ素共重合体は、容器などの材料とし

10

20

30

40

50

て利用できるだけでなく、電線被覆などの幅広い用途に利用することができる。

【0017】

本開示の含フッ素共重合体は溶融加工性のフッ素樹脂である。溶融加工性とは、押出機および射出成形機などの従来の加工機器を用いて、ポリマーを溶融して加工することが可能であることを意味する。

【0018】

含フッ素共重合体のHFP単位の含有量は、全単量体単位に対して、10.5～11.8質量%であり、好ましくは10.6質量%以上であり、好ましくは11.6質量%以下であり、より好ましくは11.5質量%以下であり、さらに好ましくは11.3質量%以下であり、特に好ましくは11.2質量%以下であり、最も好ましくは11.0質量%以下である。HFP単位の含有量が少なすぎると、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性に優れた成形体を得ることができない。HFP単位の含有量が多すぎると、85℃高温時剛性、130℃耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に優れた成形体を得ることができない。

10

【0019】

含フッ素共重合体のPPVE単位の含有量は、全単量体単位に対して、1.2～1.6質量%であり、好ましくは1.3質量%以上であり、好ましくは1.5質量%以下である。PPVE単位の含有量が少なすぎると、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、メタン透過性に優れた成形体を得ることができない。PPVE単位の含有量が多すぎると、水蒸気低透過性、85℃高温時剛性に優れた成形体を得ることができない。

20

【0020】

含フッ素共重合体のTFE単位の含有量は、全単量体単位に対して、好ましくは86.6質量%以上であり、より好ましくは86.7質量%以上であり、さらに好ましくは86.8質量%以上であり、尚さらに好ましくは86.9質量%以上であり、特に好ましくは87.5質量%以上であり、好ましくは88.3質量%以下であり、より好ましくは88.2質量%以下であり、さらに好ましくは88.1質量%以下である。また、HFP単位、PPVE単位、TFE単位およびその他の単量体単位の含有量の合計が100質量%となるように、TFE単位の含有量を選択してもよい。

【0021】

本開示の含フッ素共重合体は、上記の3つの単量体単位を含有するものであれば、上記の3つの単量体単位のみを含有する共重合体であっても、上記の3つの単量体単位およびその他の単量体単位を含有する共重合体であってもよい。

30

【0022】

その他の単量体としては、TFE、HFPおよびPPVEと共重合可能な単量体であれば特に限定されず、フルオロモノマーであっても、フッ素非含有モノマーであってもよい。

【0023】

フルオロモノマーとしては、クロロトリフルオロエチレン、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン、トリフルオロエチレン、ヘキサフルオロイソブチレン、 $\text{CH}_2=\text{CZ}^1(\text{CF}_2)_n\text{Z}^2$  (式中、 $\text{Z}^1$ はHまたはF、 $\text{Z}^2$ はH、FまたはCl、 $n$ は1～10の整数である)で表される単量体、 $\text{CF}_2=\text{CF}-\text{ORf}^1$  (式中、 $\text{Rf}^1$ は炭素数1～8のパーフルオロアルキル基)で表されるパーフルオロ(アルキルビニルエーテル)〔PAVE〕(ただし、PPVEを除く)、 $\text{CF}_2=\text{CF}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{Rf}^2$  (式中、 $\text{Rf}^2$ は、炭素数1～5のパーフルオロアルキル基)で表されるアルキルパーフルオロビニルエーテル誘導体、パーフルオロ-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソール〔PDD〕、および、パーフルオロ-2-メチレン-4-メチル-1,3-ジオキソラン〔PMD〕からなる群より選択される少なくとも1種であることが好ましい。

40

【0024】

$\text{CH}_2=\text{CZ}^1(\text{CF}_2)_n\text{Z}^2$ で表される単量体としては、 $\text{CH}_2=\text{CFCF}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_4\text{F}_9$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{F}_{13}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CF}-\text{C}_3\text{F}_6\text{H}$ などが挙げられる。

50

## 【0025】

$\text{CF}_2=\text{CF}-\text{ORf1}$ で表されるパーフルオロ（アルキルビニルエーテル）としては、 $\text{CF}_2=\text{CF}-\text{OCF}_3$ 、 $\text{CF}_2=\text{CF}-\text{OCF}_2\text{CF}_3$ などが挙げられる。

## 【0026】

フッ素非含有モノマーとしては、TFE、HFPおよびPPVEと共重合可能な炭化水素系モノマーなどが挙げられる。炭化水素系モノマーとしては、たとえば、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレン等のアルケン類；エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル等のアルキルビニルエーテル類；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、n-酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、吉草酸ビニル、ピバリン酸ビニル、カブロン酸ビニル、カプリル酸ビニル、カプリン酸ビニル、バーサチック酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ミリスチン酸ビニル、パルミチン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、パラ-tert-ブチル安息香酸ビニル、シクロヘキサノカルボン酸ビニル、モノクロル酢酸ビニル、アジピン酸ビニル、アクリル酸ビニル、メタクリル酸ビニル、クロトン酸ビニル、ソルビン酸ビニル、桂皮酸ビニル、ウンデシレン酸ビニル、ヒドロキシ酢酸ビニル、ヒドロキシプロピオン酸ビニル、ヒドロキシ酪酸ビニル、ヒドロキシ吉草酸ビニル、ヒドロキシイソ酪酸ビニル、ヒドロキシシクロヘキサノカルボン酸ビニル等のビニルエステル類；エチルアリルエーテル、プロピルアリルエーテル、ブチルアリルエーテル、イソブチルアリルエーテル、シクロヘキシルアリルエーテル等のアルキルアリルエーテル類；エチルアリルエステル、プロピルアリルエステル、ブチルアリルエステル、イソブチルアリルエステル、シクロヘキシルアリルエステル等のアルキルアリルエステル類等が挙げられる。

## 【0027】

フッ素非含有モノマーとしては、また、TFE、HFPおよびPPVEと共重合可能な官能基含有炭化水素系モノマーであってもよい。官能基含有炭化水素系モノマーとしては、例えば、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシプロピルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、ヒドロキシイソブチルビニルエーテル、ヒドロキシシクロヘキシルビニルエーテル等のヒドロキシアルキルビニルエーテル類；グリシジルビニルエーテル、グリシジルアリルエーテル等のグリシジル基を有するフッ素非含有モノマー；アミノアルキルビニルエーテル、アミノアルキルアリルエーテル等のアミノ基を有するフッ素非含有モノマー；（メタ）アクリルアミド、メチロールアクリルアミド等のアミド基を有するフッ素非含有モノマー；臭素含有オレフィン、ヨウ素含有オレフィン、臭素含有ビニルエーテル、ヨウ素含有ビニルエーテル；ニトリル基を有するフッ素非含有モノマー等が挙げられる。

## 【0028】

本開示の含フッ素共重合体におけるその他の単量体単位の含有量としては、全単量体単位に対して、好ましくは0～1.7質量%であり、より好ましくは1.1質量%以下であり、さらに好ましくは0.5質量%以下であり、特に好ましくは0.1質量%以下である。

## 【0029】

含フッ素共重合体のメルトフローレート（MFR）は、17.0～40.0g/10分であり、好ましくは、17.1g/10分以上であり、より好ましくは19.0g/10分以上であり、さらに好ましくは20.0g/10分以上であり、好ましくは39.9g/10分以下であり、より好ましくは39.0g/10分以下であり、さらに好ましくは38.0g/10分以下であり、特に好ましくは37.0g/10分以下であり、尚さらに好ましくは36.0g/10分以下であり、殊さらに好ましくは33g/10分以下であり、最も好ましくは30.0g/10分以下である。MFRが低すぎると、水蒸気低透過性、85℃高温時剛性に優れる成形体を得ることができない。また、MFRが低すぎると、射出成形法により極めて高い射出速度で成形して薄肉で美しい成形品を得ることができず、押出成形法により成形しての小さい心線上に厚みが均一な被覆層を形成することができない。MFRが高すぎると、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、メタン透過性に優れる成形体を得ることができない。また、MFRが高すぎると、押出成形法により成形して

の小さい心線上に厚みが均一な被覆層を形成することができない。

#### 【0030】

本開示において、メルトフローレートは、ASTM D-1238に準拠して、メルトインデクサーG-01（東洋精機製作所製）を用い、372℃、5kg荷重下で、内径2mm、長さ8mmのダイから10分間あたりに流出するポリマーの質量（g/10分）として得られる値である。

#### 【0031】

MFRは、単量体を重合する際に用いる重合開始剤の種類および量、連鎖移動剤の種類および量などを調整することによって、調整することができる。

#### 【0032】

含フッ素共重合体の主鎖炭素数10<sup>6</sup>個当たりの-CF<sub>2</sub>H、カルボニル基含有末端基、-CF=CF<sub>2</sub>および-CH<sub>2</sub>OHの合計数は、90個以下である。これらの官能基の合計数は、好ましくなる順に、80個以下、70個以下、60個以下、50個以下、40個以下、30個以下、25個以下、21個未満である。これらの官能基の合計数が上記範囲内にあることにより、耐オゾン性、メタン透過性に優れており、過酸化水素水などの薬液にフッ素イオンを溶出させにくい成形体を得ることができる。

#### 【0033】

カルボニル基含有末端基は、たとえば、-COF、-COOH、-COOR（Rはアルキル基）、-CONH<sub>2</sub>、および、-O（C=O）O-R（Rはアルキル基）である。-COORおよび-O（C=O）O-Rが有するアルキル基（R）の種類は、含フッ素共重合体を製造する際に用いた重合開始剤、連鎖移動剤などにより決まり、たとえば、-CH<sub>3</sub>などの炭素数1～6のアルキル基である。

#### 【0034】

上記官能基の種類の同定および官能基数の測定には、赤外分光分析法を用いることができる。

#### 【0035】

官能基数については、具体的には、以下の方法で測定する。まず、上記含フッ素共重合体をコールドプレスにより成形して、厚さ0.25～0.30mmのフィルムを作製する。このフィルムをフーリエ変換赤外分光分析により分析して、上記含フッ素共重合体の赤外吸収スペクトルを得、完全にフッ素化されて官能基が存在しないベーススペクトルとの差スペクトルを得る。この差スペクトルに現れる特定の官能基の吸収ピークから、下記式（A）に従って、上記含フッ素共重合体における炭素原子1×10<sup>6</sup>個あたりの官能基数Nを算出する。

#### 【0036】

$$N = I \times K / t \quad (A)$$

I：吸光度

K：補正係数

t：フィルムの厚さ（mm）

#### 【0037】

参考までに、いくつかの官能基について、吸収周波数、モル吸光係数および補正係数を表1に示す。また、モル吸光係数は低分子モデル化合物のFT-IR測定データから決定したものである。

10

20

30

40

50

【表 1】

表1

| 官能基                                    | 吸収周波数<br>( $\text{cm}^{-1}$ ) | モル吸光係数<br>( $\text{l}/\text{cm}/\text{mol}$ ) | 補正係数  | モデル化合物                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| -COF                                   | 1883                          | 600                                           | 388   | $\text{C}_7\text{F}_{15}\text{COF}$                      |
| -COOH free                             | 1815                          | 530                                           | 439   | $\text{H}(\text{CF}_2)_6\text{COOH}$                     |
| -COOH bonded                           | 1779                          | 530                                           | 439   | $\text{H}(\text{CF}_2)_6\text{COOH}$                     |
| -COOCH <sub>3</sub>                    | 1795                          | 680                                           | 342   | $\text{C}_7\text{F}_{15}\text{COOCH}_3$                  |
| -CONH <sub>2</sub>                     | 3436                          | 506                                           | 460   | $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{CONH}_2$                   |
| -CH <sub>2</sub> OH <sub>2</sub> , -OH | 3648                          | 104                                           | 2236  | $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{CH}_2\text{OH}$            |
| -CF <sub>2</sub> H                     | 3020                          | 8.8                                           | 26485 | $\text{H}(\text{CF}_2\text{CF}_2)_3\text{CH}_2\text{OH}$ |
| -CF=CF <sub>2</sub>                    | 1795                          | 635                                           | 366   | $\text{CF}_2=\text{CF}_2$                                |

## 【0038】

-CH<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>H、-CH<sub>2</sub>COF、-CH<sub>2</sub>COOH、-CH<sub>2</sub>COOCH<sub>3</sub>、-CH<sub>2</sub>CONH<sub>2</sub>の吸収周波数は、それぞれ表中に示す、-CF<sub>2</sub>H、-COF、-COOH freeと-COOH bonded、-COOCH<sub>3</sub>、-CONH<sub>2</sub>の吸収周波数から数十カイザー ( $\text{cm}^{-1}$ ) 低くなる。

## 【0039】

たとえば、-COFの官能基数とは、-CF<sub>2</sub>COFに起因する吸収周波数1883  $\text{cm}^{-1}$ の吸収ピークから求めた官能基数と、-CH<sub>2</sub>COFに起因する吸収周波数1840  $\text{cm}^{-1}$ の吸収ピークから求めた官能基数との合計である。

## 【0040】

また、-CF<sub>2</sub>H基の数は、核磁気共鳴装置を用い、測定温度を（ポリマーの融点+20）℃として<sup>19</sup>F-NMR測定を行い、-CF<sub>2</sub>H基のピーク積分値からも求めることができる。

## 【0041】

-CF<sub>2</sub>H基などの官能基は、含フッ素共重合体の主鎖末端または側鎖末端に存在する官能基、および、主鎖中または側鎖中に存在する官能基である。これらの官能基は、たとえば、含フッ素共重合体を製造する際に用いた連鎖移動剤や重合開始剤によって、含フッ素共重合体に導入される。たとえば、連鎖移動剤としてアルコールを使用する、あるいは重合開始剤として-CH<sub>2</sub>OHの構造を有する過酸化物を使用した場合、含フッ素共重合体の主鎖末端に-CH<sub>2</sub>OHが導入される。また、官能基を有する単量体を重合することによって、上記官能基が含フッ素共重合体の側鎖末端に導入される。

## 【0042】

このような官能基を有する含フッ素共重合体に対して、湿潤熱処理、フッ素化処理などの処理をすることによって、上記範囲内の官能基数を有する含フッ素共重合体を得ることができる。本開示の含フッ素共重合体は、湿潤熱処理またはフッ素化処理されたものであることが好ましく、フッ素化処理されたものであることがより好ましい。本開示の含フッ素共重合体は、-CF<sub>3</sub>末端基を有することも好ましい。

## 【0043】

含フッ素共重合体の融点は、好ましくは220～290℃であり、より好ましくは240～280℃である。融点が上記範囲内にあることにより、射出成形法により極めて高い射出速度で成形して薄肉で美しい成形品を得ることができ、押出成形法により成形して、径の小さい心線に厚みが均一な被覆層を形成することができ、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、85℃高温時剛性、130℃耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に一層優れる成形体を得ることができる。

## 【0044】

本開示において、融点は、示差走査熱量計〔DSC〕を用いて測定できる。

## 【0045】

含フッ素共重合体のメタン透過係数は、好ましくは $6.9\text{ cm}^3 \cdot \text{mm} / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm})$ 以上であり、より好ましくは $7.2\text{ cm}^3 \cdot \text{mm} / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm})$ 以上である。本開示の含フッ素共重合体は、HFP単位およびPPVE単位の含有量、メルトフローレートならびに官能基数が適切に調整されていることから、優れたメタン透過性を有している。

## 【0046】

本開示において、メタン透過係数は、試験温度 $60^\circ\text{C}$ 、試験湿度 $0\% \text{RH}$ の条件で、測定できる。メタン透過係数の具体的な測定は、実施例に記載の方法により行うことができる。

10

## 【0047】

本開示の含フッ素共重合体は、水蒸気透過度が、好ましくは $16.0\text{ g} \cdot \text{cm} / \text{m}^2$ 以下である。水蒸気透過度が上記範囲内にあることにより、本開示の含フッ素共重合体を用いて、培養器などの容器を作製した場合に、防湿性に優れた容器を得ることができる。

## 【0048】

本開示の含フッ素共重合体は、過酸化水素水への浸漬試験において検出される溶出フッ素イオン量が、質量基準で、好ましくは $4.0\text{ ppm}$ 以下であり、より好ましくは $3.0\text{ ppm}$ 以下であり、より好ましくは $2.8\text{ ppm}$ 以下である。溶出フッ素イオン量が上記範囲内にあることにより、本開示の含フッ素共重合体を用いて、培養器などの容器を作製した場合に、溶出したフッ素イオンによる影響がほとんどなくなる。

20

## 【0049】

本開示において、過酸化水素水への浸漬試験は、含フッ素共重合体を用いて、成形体（ $15\text{ mm} \times 15\text{ mm} \times 0.2\text{ mm}$ ）10枚に相当する重量を有する試験片を作製し、試験片と $15\text{ g}$ の3質量%過酸化水素水溶液とを入れたポリプロピレン製ボトルを、 $95^\circ\text{C}$ の恒温槽に入れて、20時間放置することにより、行うことができる。

## 【0050】

本開示の含フッ素共重合体は、塊状重合、溶液重合、懸濁重合、乳化重合などのいずれの重合方法によっても製造することができる。これらの重合方法において、温度、圧力等の各条件、重合開始剤、連鎖移動剤、溶媒やその他の添加剤は、所望の含フッ素共重合体の組成や量に応じて適宜設定することができる。

30

## 【0051】

重合開始剤としては、油溶性ラジカル重合開始剤または水溶性ラジカル開始剤を使用できる。

## 【0052】

油溶性ラジカル重合開始剤としては、公知の油溶性の過氧化物であってよく、たとえば、ジノルマルプロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ジsec-ブチルパーオキシジカーボネートなどのジアルキルパーオキシジカーボネート類；

40

tert-ブチルパーオキシイソブチレート、tert-ブチルパーオキシピバレートなどのパーオキシエステル類；

ジtert-ブチルパーオキサイドなどのジアルキルパーオキサイド類；

ジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類；

などが代表的なものとしてあげられる。

## 【0053】

ジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類としては、 $[(\text{RfCOO})-]_2$ （Rfは、パーフルオロアルキル基、ω-ハイドロパーフルオロアルキル基またはフルオロクロロアルキル基）で表されるジアシルパーオキサイドが挙げられる。

## 【0054】

50

ジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類としては、たとえば、ジ（ $\omega$ -ハイドロドデカフルオロヘキサノイル）パーオキサイド、ジ（ $\omega$ -ハイドロ-テトラデカフルオロヘプタノイル）パーオキサイド、ジ（ $\omega$ -ハイドロ-ヘキサデカフルオロノナノイル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロブチリル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロパレリル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロヘキサノイル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロヘプタノイル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロオクタノイル）パーオキサイド、ジ（パーフルオロノナノイル）パーオキサイド、ジ（ $\omega$ -クロロ-ヘキサフルオロブチリル）パーオキサイド、ジ（ $\omega$ -クロロ-デカフルオロヘキサノイル）パーオキサイド、ジ（ $\omega$ -クロロ-テトラデカフルオロオクタノイル）パーオキサイド、 $\omega$ -ハイドロドデカフルオロヘプタノイル- $\omega$ -ハイドロヘキサデカフルオロノナノイル-パーオキサイド、 $\omega$ -クロロ-ヘキサフルオロブチリル- $\omega$ -クロロ-デカフルオロヘキサノイル-パーオキサイド、 $\omega$ -ハイドロドデカフルオロヘプタノイル-パーフルオロブチリル-パーオキサイド、ジ（ジクロロペンタフルオロブタノイル）パーオキサイド、ジ（トリクロロオクタフルオロヘキサノイル）パーオキサイド、ジ（テトラクロロウンデカフルオロオクタノイル）パーオキサイド、ジ（ペンタクロロテトラデカフルオロデカノイル）パーオキサイド、ジ（ウンデカクロロトリアコンタフルオロドコサノイル）パーオキサイドなどが挙げられる。

#### 【0055】

水溶性ラジカル重合開始剤としては、公知の水溶性過酸化物であってよく、たとえば、過硫酸、過ホウ素酸、過塩素酸、過リン酸、過炭酸などのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、 $\alpha$ -ブチルパーマレエート、 $\alpha$ -ブチルヒドロパーオキサイドなどがあげられる。亜硫酸塩類のような還元剤も併せて含んでもよく、その使用量は過酸化物に対して0.1～20倍であってよい。

#### 【0056】

重合開始剤として、油溶性ラジカル重合開始剤を用いると、 $-COF$ および $-COOH$ の生成を回避でき、含フッ素共重合体の $-COF$ および $-COOH$ の合計数を容易に上述した範囲に調整できることから好ましい。また、油溶性ラジカル重合開始剤を用いると、 $-CF_2H$ 、カルボニル基含有末端基、 $-CF=CF_2$ および $-CH_2OH$ の合計数を上述した範囲に調整することも容易になる傾向がある。特に、油溶性ラジカル重合開始剤を用いた懸濁重合により、含フッ素共重合体を製造することが好適である。油溶性ラジカル重合開始剤としては、ジアルキルパーオキシカーボネート類およびジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類からなる群より選択される少なくとも1種が好ましく、ジノルマルプロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネートおよびジ（ $\omega$ -ハイドロドデカフルオロヘプタノイル）パーオキサイドからなる群より選択される少なくとも1種がより好ましい。

#### 【0057】

連鎖移動剤としては、たとえば、エタン、イソペンタン、 $n$ -ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素類；トルエン、キシレン等の芳香族類；アセトン等のケトン類；酢酸エチル、酢酸ブチル等の酢酸エステル類；メタノール、エタノール、2,2,2-トリフルオロエタノール等のアルコール類；メチルメルカプタン等のメルカプタン類；四塩化炭素、クロロホルム、塩化メチレン、塩化メチル等のハロゲン化炭化水素；3-フルオロベンゾトリフルオリド等が挙げられる。添加量は用いる化合物の連鎖移動定数の大きさにより変わりうるが、通常、溶媒100質量部に対して0.01～20質量部の範囲で使用される。

#### 【0058】

たとえば、重合開始剤として、ジアルキルパーオキシカーボネート類、ジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類などを用いる場合、得られる含フッ素共重合体の分子量が高くなりすぎ、所望のメルトフローレートに調整することが容易でない場合があるが、連鎖移動剤を用いて、分子量を調整することができる。特に、アルコール類などの連鎖移動剤および油溶性ラジカル重合開始剤を用いた懸濁重合により、含フッ

10

20

30

40

50

素共重合体を製造することが好適である。

【0059】

溶媒としては、水、水とアルコールとの混合溶媒等が挙げられる。また、本開示の含フッ素共重合体の重合に用いるモノマーを、溶媒として用いることもできる。

【0060】

懸濁重合では、水に加えて、フッ素系溶媒を使用してもよい。フッ素系溶媒としては、 $\text{CH}_3\text{CClF}_2$ 、 $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{F}$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CCl}_2\text{H}$ 、 $\text{CF}_2\text{ClCF}_2\text{CFHCl}$ 等のハイドロクロロフルオロアルカン類； $\text{CF}_2\text{ClCFClCF}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CF}_3\text{CFClCFClCF}_3$ 等のクロロフルオロアルカン類；パーフルオロシクロブタン、 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{CF}_3$ 等のパーフルオロアルカン類等が挙げられ、なかでも、パーフルオロアルカン類が好ましい。フッ素系溶媒の使用量は、懸濁性および経済性の面から、溶媒100質量部に対して、10～100質量部が好ましい。

【0061】

重合温度としては特に限定されず、0～100℃であってよい。また、重合開始剤として、ジアルキルパーオキシカーボネート類、ジ〔フルオロ（またはフルオロクロロ）アシル〕パーオキサイド類などを用いる場合など、重合開始剤の分解速度が速すぎる場合には、重合温度を0～35℃の範囲とするなど、比較的低温の重合温度を採用することが好ましい。

【0062】

重合圧力は、用いる溶媒の種類、溶媒の量、蒸気圧、重合温度などの他の重合条件に応じて適宜定められるが、通常、0～9.8MPaGであってよい。重合圧力は、好ましくは0.1～5MPaG、より好ましくは0.5～2MPaG、さらに好ましくは0.5～1.5MPaGである。また、重合圧力を1.5MPaG以上とすると、生産効率を向上させることができる。

【0063】

重合における添加剤としては、たとえば、懸濁安定剤が挙げられる。懸濁安定剤としては、従来公知のものであれば特に限定されず、メチルセルロース、ポリビニルアルコール等を使用することができる。懸濁安定剤を用いると、重合反応により生成する懸濁粒子が水性媒体に安定に分散するので、グラスライニングなどの付着防止処理を施していないSUS製の反応槽を使用しても、反応槽に懸濁粒子が付着しにくい。したがって、高圧に耐える反応槽を使用することができるので、高圧下での重合が可能となり、生産効率を向上させることができる。これに対し、懸濁安定剤を用いずに重合を行った場合、付着防止処理を施していないSUS製の反応槽を使用すると、懸濁粒子が付着して生産効率が低下するおそれがある。懸濁安定剤の水性媒体に対する濃度は、条件によって適宜調節することができる。

【0064】

重合反応によりフルオロポリマーを含む水性分散液が得られる場合は、水性分散液中に含まれる含フッ素共重合体を凝析させ、洗浄し、乾燥することにより乾燥フルオロポリマーを回収してもよい。また、重合反応により含フッ素共重合体がスラリーとして得られる場合は、反応容器からスラリーを取り出し、洗浄し、乾燥することにより乾燥フルオロポリマーを回収してもよい。乾燥することによりパウダーの形状で含フッ素共重合体を回収できる。

【0065】

重合により得られた含フッ素共重合体を、ペレットに成形してもよい。ペレットに成形する成形方法としては、特に限定はなく、従来公知の方法を用いることができる。たとえば、単軸押出機、二軸押出機、タンデム押出機を用いて含フッ素共重合体を溶融押出しし、所定長さに切断してペレット状に成形する方法などが挙げられる。溶融押出しする際の押出温度は、含フッ素共重合体の溶融粘度や製造方法により変える必要があり、好ましくは含フッ素共重合体の融点+20℃～含フッ素共重合体の融点+140℃である。含フッ

素共重合体の切断方法は、特に限定は無く、ストランドカット方式、ホットカット方式、アンダーウオーターカット方式、シートカット方式などの従来公知の方法を採用できる。得られたペレットを、加熱することにより、ペレット中の揮発分を除去してもよい（脱気処理）。得られたペレットを、30～200℃の温水、100～200℃の水蒸気、または、40～200℃の温風と接触させて処理してもよい。

#### 【0066】

重合により得られた含フッ素共重合体を、空気および水の存在下で、100℃以上の温度に加熱してもよい（湿潤熱処理）。湿潤熱処理の方法としては、たとえば、押出機を用いて、空気および水を供給しながら、重合により得られた含フッ素共重合体を溶融させ、押し出す方法が挙げられる。湿潤熱処理により、含フッ素共重合体の-COF、-COOHなどの熱的に不安定な官能基を、熱的に比較的安定な-CF<sub>2</sub>Hに変換することができ、含フッ素共重合体の-CF<sub>2</sub>H、カルボニル基含有末端基、-CF=CF<sub>2</sub>および-CH<sub>2</sub>OHの合計数を容易に上述した範囲に調整できる。空気および水に加えて、アルカリ金属塩の存在下で、含フッ素共重合体を加熱することにより、-CF<sub>2</sub>Hへの変換反応を促進することができる。しかしながら、含フッ素共重合体の用途によっては、アルカリ金属塩による汚染を回避すべきであることに留意すべきである。

#### 【0067】

重合により得られた含フッ素共重合体を、フッ素化処理してもよい。過酸化水素水などの薬液にフッ素イオンを溶出させにくい成形体を得る観点から、含フッ素共重合体をフッ素化処理することが好ましい。フッ素化処理は、フッ素化処理されていない含フッ素共重合体とフッ素含有化合物とを接触させることにより行うことができる。フッ素化処理により、含フッ素共重合体の-COOH、-COOCH<sub>3</sub>、-CH<sub>2</sub>OH、-COF、-CF=CF<sub>2</sub>、-CONH<sub>2</sub>などの熱的に不安定な官能基、および、熱的に比較的安定な-CF<sub>2</sub>Hなどの官能基を、熱的に極めて安定な-CF<sub>3</sub>に変換することができる。結果として、含フッ素共重合体の-CF<sub>2</sub>H、カルボニル基含有末端基、-CF=CF<sub>2</sub>および-CH<sub>2</sub>OHの合計数を容易に上述した範囲に調整できる。

#### 【0068】

フッ素含有化合物としては特に限定されないが、フッ素化処理条件下にてフッ素ラジカルを発生するフッ素ラジカル源が挙げられる。上記フッ素ラジカル源としては、F<sub>2</sub>ガス、CoF<sub>3</sub>、AgF<sub>2</sub>、UF<sub>6</sub>、OF<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>F<sub>2</sub>、CF<sub>3</sub>OF、フッ化ハロゲン（たとえばIF<sub>5</sub>、ClF<sub>3</sub>）などが挙げられる。

#### 【0069】

F<sub>2</sub>ガスなどのフッ素ラジカル源は、100%濃度のものであってもよいが、安全性の面から不活性ガスと混合し、5～50質量%に希釈して使用することが好ましく、15～30質量%に希釈して使用することがより好ましい。上記不活性ガスとしては、窒素ガス、ヘリウムガス、アルゴンガスなどが挙げられるが、経済的な面より窒素ガスが好ましい。

#### 【0070】

フッ素化処理の条件は、特に限定されず、溶融させた状態の含フッ素共重合体とフッ素含有化合物とを接触させてもよいが、通常、含フッ素共重合体の融点以下、好ましくは20～220℃、より好ましくは100～200℃の温度下で行うことができる。上記フッ素化処理は、一般に1～30時間、好ましくは5～25時間行う。フッ素化処理は、フッ素化処理されていない含フッ素共重合体をフッ素ガス（F<sub>2</sub>ガス）と接触させるものが好ましい。

#### 【0071】

本開示の含フッ素共重合体と、必要に応じてその他の成分とを混合し、組成物を得てもよい。その他の成分としては、充填剤、可塑剤、加工助剤、離型剤、顔料、難燃剤、滑剤、光安定剤、耐候安定剤、導電剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、発泡剤、香料、オイル、柔軟化剤、脱フッ化水素剤等を挙げることができる。

#### 【0072】

充填剤としては、たとえば、シリカ、カオリン、クレー、有機化クレー、タルク、マイ

10

20

30

40

50

カ、アルミナ、炭酸カルシウム、テレフタル酸カルシウム、酸化チタン、リン酸カルシウム、フッ化カルシウム、フッ化リチウム、架橋ポリスチレン、チタン酸カリウム、カーボン、チッ化ホウ素、カーボンナノチューブ、ガラス繊維等が挙げられる。導電剤としてはカーボンブラック等があげられる。可塑剤としては、ジオクチルフタル酸、ペンタエリスリトール等があげられる。加工助剤としては、カルナバワックス、スルホン化合物、低分子量ポリエチレン、フッ素系助剤等があげられる。脱フッ化水素剤としては有機オニウム、アミジン類等があげられる。

【0073】

また、上記その他の成分として、上記した含フッ素共重合体以外のその他のポリマーを用いてもよい。その他のポリマーとしては、上記した含フッ素共重合体以外のフッ素樹脂、フッ素ゴム、非フッ素化ポリマーなどが挙げられる。

10

【0074】

上記組成物の製造方法としては、含フッ素共重合体とその他の成分とを乾式で混合する方法や、含フッ素共重合体とその他の成分とを予め混合機で混合し、次いで、ニーダー、溶融押出し機等で溶融混練する方法等を挙げることができる。

【0075】

本開示の含フッ素共重合体または上記の組成物は、加工助剤、成形材料等として使用できるが、成形材料として使用することが好適である。また、本開示の含フッ素共重合体の水性分散液、溶液、懸濁液、および共重合体／溶媒系も利用可能であり、これらは塗料として塗布したり、包封、含浸、フィルムの流延に使用したりできる。しかし、本開示の含フッ素共重合体は上述した特性を有するものであるため、上記成形材料として使用することが好ましい。

20

【0076】

本開示の含フッ素共重合体または上記の組成物を成形して、成形体を得てもよい。

【0077】

上記含フッ素共重合体または上記組成物を成形する方法は特に限定されず、射出成形法、押出成形法、圧縮成形法、ブロー成形法、トランスファー成形法、ロト成形法、ロトラインニング成形法等が挙げられる。成形方法としては、なかでも、押出成形法、圧縮成形法、射出成形法またはトランスファー成形法が好ましく、高い生産性で成形体を生産できることから、射出成形法、押出成形法またはトランスファー成形法がより好ましく、射出成形法がさらに好ましい。すなわち、成形体としては、押出成形体、圧縮成形体、射出成形体またはトランスファー成形体であることが好ましく、高い生産性で生産できることから、射出成形体、押出成形体またはトランスファー成形体であることがより好ましく、射出成形体であることがさらに好ましい。本開示の含フッ素共重合体を射出成形法により成形することにより、美しい成形体を得ることができる。

30

【0078】

本開示の含フッ素共重合体を含む成形体としては、たとえば、ナット、ボルト、継手、フィルム、ボトル、ガスカート、電線被覆、チューブ、ホース、パイプ、バルブ、シート、シール、パッキン、タンク、ローラー、容器、コック、コネクタ、フィルターハウジング、フィルターケース、流量計、ポンプ、ウェハーキャリア、ウェハーボックス等であってもよい。

40

【0079】

本開示の含フッ素共重合体、上記の組成物、または上記の成形体は、例えば、次の用途に使用できる。

食品包装用フィルム、食品製造工程で使用する流体移送ラインのライニング材、パッキン、シール材、シート等の食品製造装置用流体移送部材；

薬品用の薬栓、包装フィルム、薬品製造工程で 사용되는流体移送ラインのライニング材、パッキン、シール材、シート等の薬液移送部材；

化学プラントや半導体工場の薬液タンクや配管の内面ライニング部材；

自動車の燃料系統並びに周辺装置に用いられるO（角）リング・チューブ・パッキン、バ

50

ルブ芯材、ホース、シール材等、自動車のＡＴ装置に用いられるホース、シール材等の燃料移送部材；

自動車のエンジン並びに周辺装置に用いられるキャブレターのフランジガスケット、シャフトシール、バルブステムシール、シール材、ホース等、自動車のブレーキホース、エアコンホース、ラジエーターホース、電線被覆材等のその他の自動車部材；

半導体製造装置のＯ（角）リング、チューブ、パッキン、バルブ芯材、ホース、シール材、ロール、ガスケット、ダイヤフラム、継手等の半導体装置用薬液移送部材；

塗装設備用の塗装ロール、ホース、チューブ、インク用容器等の塗装・インク用部材；

飲食物用のチューブ又は飲食物用ホース等のチューブ、ホース、ベルト、パッキン、継手等の飲食物移送部材、食品包装材、ガラス調理機器；

廃液輸送用のチューブ、ホース等の廃液輸送用部材；

高温液体輸送用のチューブ、ホース等の高温液体輸送用部材；

スチーム配管用のチューブ、ホース等のスチーム配管用部材；

船舶のデッキ等の配管に巻き付けるテープ等の配管用防食テープ；

電線被覆材、光ファイバー被覆材、太陽電池の光起電素子の光入射側表面に設ける透明な表面被覆材および裏面剤等の各種被覆材；

ダイヤフラムポンプのダイヤフラムや各種パッキン類等の摺動部材；

農業用フィルム、各種屋根材・側壁等の耐候性カバー；

建築分野で使用される内装材、不燃性防火安全ガラス等のガラス類の被覆材；

家電分野等で使用されるラミネート鋼板等のライニング材；

#### 【００８０】

上記自動車の燃料系統に用いられる燃料移送部材としては、更に、燃料ホース、フィルターホース、エバポホース等が挙げられる。上記燃料移送部材は、耐サワーガソリン用、耐アルコール燃料用、耐メチルターシャルブチルエーテル・耐アミン等ガソリン添加剤入燃料用の燃料移送部材として使用することもできる。

#### 【００８１】

上記薬品用の薬栓・包装フィルムは、酸等に対し優れた耐薬品性を有する。また、上記薬液移送部材として、化学プラント配管に巻き付ける防食テープも挙げることができる。

#### 【００８２】

上記成形体としては、また、自動車のラジエータタンク、薬液タンク、ベロース、スパーサ、ローラー、ガソリントank、廃液輸送用容器、高温液体輸送用容器、漁業・養魚タンク等が挙げられる。

#### 【００８３】

上記成形体としては、更に、自動車のバンパー、ドアトリム、計器板、食品加工装置、調理機器、撥水撥油性ガラス、照明関連機器、ＯＡ機器の表示盤・ハウジング、電照式看板、ディスプレイ、液晶ディスプレイ、携帯電話、プリント基盤、電気電子部品、雑貨、ごみ箱、浴槽、ユニットバス、換気扇、照明枠等に用いられる部材も挙げられる。

#### 【００８４】

本開示の含フッ素共重合体を含有する成形体は、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、８５℃高温時剛性、１３０℃耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に優れていることから、容器、チューブ、フィルムまたは電線被覆などに好適に利用することができる。

#### 【００８５】

本開示の含フッ素共重合体を含有する成形体は、ガスケット、パッキンなどの被圧縮部材として好適に利用することができる。本開示の被圧縮部材は、ガスケットまたはパッキンであってよい。

#### 【００８６】

本開示の被圧縮部材の大きさや形状は用途に応じて適宜設定すればよく、特に限定されない。本開示の被圧縮部材の形状は、たとえば、環状であってよい。また、本開示の被圧縮部材は、平面視で円形、長円形、角を丸めた四角形などの形状を有し、かつその中央部

10

20

30

40

50

に貫通孔を有するものであってよい。

【0087】

本開示の被圧縮部材は、非水電解液電池を構成するための部材として用いることが好ましい。本開示の被圧縮部材は、非水電解液電池中の非水電解液と接する状態で用いられる部材として、特に好適である。すなわち、本開示の被圧縮部材は、非水電解液電池中の非水電解液との接液面を有するものであってもよい。

【0088】

非水電解液電池としては、非水電解液を備える電池であれば特に限定されず、たとえば、リチウムイオン二次電池、リチウムイオンキャパシタなどが挙げられる。また、非水電解液電池を構成する部材としては、封止部材、絶縁部材などが挙げられる。

10

【0089】

上記非水電解液は、特に限定されるものではないが、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ブチレンカーボネート、γ-ブチラクトン、1,2-ジメトキシエタン、1,2-ジエトキシエタン、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチルメチルカーボネートなどの公知の溶媒の1種もしくは2種以上が使用できる。非水電解液電池は、電解質をさらに備えてもよい。上記電解質は、特に限定されるものではないが、 $\text{LiClO}_4$ 、 $\text{LiAsF}_6$ 、 $\text{LiPF}_6$ 、 $\text{LiBF}_4$ 、 $\text{LiCl}$ 、 $\text{LiBr}$ 、 $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{Li}$ 、 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{Li}$ 、炭酸セシウムなどを用いることができる。

【0090】

本開示の被圧縮部材は、たとえば、封止ガスケット、封止パッキンなどの封止部材、絶縁ガスケット、絶縁パッキンなどの絶縁部材として、好適に利用できる。封止部材は、液体もしくは気体の漏出または外部からの液体もしくは気体の侵入を防止するために用いられる部材である。絶縁部材は、電気を絶縁するために用いられる部材である。本開示の被圧縮部材は、封止および絶縁の両方の目的のために用いられる部材であってもよい。

20

【0091】

本開示の被圧縮部材は、非水電解液電池用封止部材または非水電解液電池用絶縁部材として好適に使用できる。また、本開示の被圧縮部材は、上記の含フッ素共重合体を含有することから、優れた絶縁特性を有している。したがって、本開示の被圧縮部材を絶縁部材として使用した場合には、2以上の導電部材にしっかりと密着して、短絡を長期間に渡って防止する。

30

【0092】

本開示の含フッ素共重合体は、電線被覆を形成するための材料として好適に利用することができる。本開示の含フッ素共重合体を含有する被覆層を備える被覆電線は、外径の変動がほとんどないことから、電気特性に優れている。

【0093】

被覆電線は、心線と、前記心線の周囲に設けられており、本開示の含フッ素共重合体を含有する被覆層と、を備えるものである。例えば、心線上に本開示の含フッ素共重合体を溶融押出成形した押出成形体を上記被覆層とすることができる。被覆電線は、LANケーブル(Ethernet Cable)、高周波伝送ケーブル、フラットケーブル、耐熱ケーブル等に好適であり、なかでも、LANケーブル(Ethernet Cable)、高周波伝送ケーブルなどの伝送ケーブルに好適である。

40

【0094】

心線の材料としては、例えば、銅、アルミ等の金属導体材料を用いることができる。心線は、直径0.02~3mmであるものが好ましい。心線の直径は、0.04mm以上であることがより好ましく、0.05mm以上が更に好ましく、0.1mm以上が特に好ましい。心線の直径は、2mm以下がより好ましい。

【0095】

心線の具体例としては、例えば、AWG(アメリカンワイヤゲージ)-46(直径40マイクロメートルの中実銅製ワイヤー)、AWG-26(直径404マイクロメートルの中実銅製ワイヤー)、AWG-24(直径510マイクロメートルの中実銅製ワイヤー)

50

、AWG-22（直径635マイクロメートルの中実銅製ワイヤー）等を用いてもよい。

【0096】

被覆層の厚みは、0.1～3.0mmであるものが好ましい。被覆層の厚みは、2.0mm以下であることも好ましい。

【0097】

高周波伝送ケーブルとしては、同軸ケーブルが挙げられる。同軸ケーブルは、一般に、内部導体、絶縁被覆層、外部導体層および保護被覆層が芯部より外周部に順に積層することからなる構造を有する。本開示の含フッ素共重合体を含有する成形体は、含フッ素共重合体を含有する絶縁被覆層として、好適に利用することができる。上記構造における各層の厚さは特に限定されないが、通常、内部導体は直径約0.1～3mmであり、絶縁被覆層は、厚さ約0.3～3mm、外部導体層は、厚さ約0.5～10mm、保護被覆層は、厚さ約0.5～2mmである。

10

【0098】

被覆層は、気泡を含有するものであってもよく、気泡が被覆層中に均一に分布しているものが好ましい。

【0099】

気泡の平均泡径は限定されるものではないが、例えば、60μm以下であることが好ましく、45μm以下であることがより好ましく、35μm以下であることが更に好ましく、30μm以下であることが更により好ましく、25μm以下であることが特に好ましく、23μm以下であることが殊更に好ましい。また、平均泡径は、0.1μm以上であることが好ましく、1μm以上であることがより好ましい。平均泡径は、電線断面の電子顕微鏡画像を取り、画像処理により各泡の直径を算出し、平均することにより求めることができる。

20

【0100】

被覆層は、発泡率が20%以上であってもよい。より好ましくは30%以上であり、更に好ましくは33%以上であり、更により好ましくは35%以上である。上限は特に限定されないが、例えば、80%である。発泡率の上限は60%であってもよい。発泡率は、 $\left( \left( \text{電線被覆材の比重} - \text{被覆層の比重} \right) / \text{電線被覆材の比重} \right) \times 100$ として求める値である。発泡率は、例えば後述する押出機中のガスの挿入量の調節等により、あるいは、溶解するガスの種類を選択することにより、用途に応じて適宜調整することができる。

30

【0101】

被覆電線は、上記心線と上記被覆層との間に別の層を備えていてもよく、被覆層の周囲に更に別の層（外層）を備えていてもよい。被覆層が気泡を含有する場合、本開示の電線は、心線と被覆層の間に非発泡層を挿入した2層構造（スキンフォーム）や、外層に非発泡層を被覆した2層構造（フォームスキン）、更にはスキンフォームの外層に非発泡層を被覆した3層構造（スキンフォームスキン）であってもよい。非発泡層は特に限定されず、TFE/HFP系共重合体、TFE/PAVE共重合体、TFE/エチレン系共重合体、フッ化ビニリデン系重合体、ポリエチレン（PE）等のポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル（PVC）等の樹脂からなる樹脂層であってよい。

【0102】

被覆電線は、たとえば、押出機を用いて、含フッ素共重合体を加熱し、含フッ素共重合体が熔融した状態で心線上に押し出し、被覆層を形成することにより製造することができる。

40

【0103】

被覆層の形成に際しては、含フッ素共重合体を加熱し、含フッ素共重合体が熔融した状態で、含フッ素共重合体中にガスを導入することにより、気泡を含有する上記被覆層を形成することもできる。ガスとしては、たとえば、クロロジフルオロメタン、窒素、二酸化炭素等のガス又は上記ガスの混合物を用いることができる。ガスは、加熱した含フッ素共重合体中に加圧気体として導入してもよいし、化学的発泡剤を含フッ素共重合体中に混和させることにより発生させてもよい。ガスは、熔融状態の含フッ素共重合体中に溶解する。

50

## 【0104】

また、本開示の含フッ素共重合体は、高周波信号伝送用製品の材料として、好適に利用することができる。

## 【0105】

上記高周波信号伝送用製品としては、高周波信号の伝送に用いる製品であれば特に限定されず、(1) 高周波回路の絶縁板、接続部品の絶縁物、プリント配線基板等の成形板、(2) 高周波用真空管のベース、アンテナカバー等の成形体、(3) 同軸ケーブル、LANケーブル等の被覆電線等が挙げられる。上記高周波信号伝送用製品は、衛星通信機器、携帯電話基地局などのマイクロ波、特に3～30GHzのマイクロ波を利用する機器に、好適に使用することができる。

10

## 【0106】

上記高周波信号伝送用製品において、本開示の含フッ素共重合体は、誘電正接が低い点で、絶縁体として好適に用いることができる。

## 【0107】

上記(1) 成形板としては、良好な電気特性が得られる点で、プリント配線基板が好ましい。上記プリント配線基板としては特に限定されないが、例えば、携帯電話、各種コンピューター、通信機器等の電子回路のプリント配線基板が挙げられる。上記(2) 成形体としては、誘電損失が低い点で、アンテナカバーが好ましい。

## 【0108】

本開示の含フッ素共重合体は、フィルムに好適に利用することができる。

20

## 【0109】

本開示のフィルムは、離型フィルムとして有用である。離型フィルムは、本開示の含フッ素共重合体を、熔融押出成形、カレンダー成形、プレス成形、流延成形等により成形して製造することができる。均一な薄膜が得られる観点から、熔融押出成形により離型フィルムを製造することができる。

## 【0110】

本開示のフィルムは、OA機器に用いるロールの表面に適用することができる。また、本開示の含フッ素共重合体を、押出成形、圧縮成形、プレス成形などにより必要な形状に成形してシート状やフィルム状、チューブ状に成形し、OA機器ロールまたはOA機器ベルト等の表面材料に使用することができる。特に熔融押出成形法により薄肉のチューブやフィルムを製造することができる。

30

## 【0111】

本開示の含フッ素共重合体は、チューブ、ボトルなどにも好適に利用することができる。

## 【0112】

以上、実施形態を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。

## 【実施例】

## 【0113】

つぎに本開示の実施形態について実施例をあげて説明するが、本開示はかかる実施例のみに限定されるものではない。

40

## 【0114】

実施例の各数値は以下の方法により測定した。

## 【0115】

(単量体単位の含有量)

含フッ素共重合体の各単量体単位の含有量は、NMR分析装置(たとえば、ブルカーバイオスピン社製、AVANCE 300 高温プローブ)、または、赤外吸収測定装置(パーキンエルマー社製、Spectrum One)を用いて測定した。

## 【0116】

(メルトフローレート(MFR))

含フッ素共重合体のMFRは、ASTM D-1238に準拠して、メルトインデクサ

50

－G－01（東洋精機製作所製）を用い、372℃、5kg荷重下で、内径2mm、長さ8mmのダイから10分間あたりに流出するポリマーの質量（g／10分）を測定することにより、求めた。

【0117】

（－CF<sub>2</sub>Hの数）

含フッ素共重合体の－CF<sub>2</sub>H基の数は、核磁気共鳴装置AVANCE-300（ブルカーバイオスピン社製）を用い、測定温度を（ポリマーの融点+20）℃として<sup>19</sup>F-NMR測定を行い、－CF<sub>2</sub>H基のピーク積分値から求めた。

【0118】

（－COOH、－COOCH<sub>3</sub>、－CH<sub>2</sub>OH、－COF、－CF=CF<sub>2</sub>、－CONH<sub>2</sub>の数）

実施例および比較例で得られた乾燥粉体もしくはペレットを、コールドプレスにより成形して、厚さ0.25～0.3mmのフィルムを作製した。このフィルムをフーリエ変換赤外分光分析装置〔FT-IR（Spectrum One、パーキンエルマー社製）〕により40回スキャンし、分析して赤外吸収スペクトルを得た。得られた赤外吸収スペクトルを、既知のフィルムの赤外吸収スペクトルと比較して末端基の種類を決定した。また、得られた赤外吸収スペクトルと、既知のフィルムの赤外吸収スペクトルとの差スペクトルに現れる特定の官能基の吸収ピークから、下記式（A）に従って試料における炭素原子1×10<sup>6</sup>個あたりの官能基数Nを算出した。

【0119】

$$N = I \times K / t \quad (A)$$

I：吸光度

K：補正係数

t：フィルムの厚さ（mm）

【0120】

参考までに、実施例における官能基について、吸収周波数、モル吸光係数および補正係数を表2に示す。また、モル吸光係数は低分子モデル化合物のFT-IR測定データから決定したものである。

【0121】

【表2】

表2

| 官能基                                    | 吸収周波数<br>(cm <sup>-1</sup> ) | モル吸光係数<br>(l/cm/mol) | 補正係数 | モデル化合物                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------|
| －COF                                   | 1883                         | 600                  | 388  | C <sub>7</sub> F <sub>15</sub> COF                |
| －COOH free                             | 1815                         | 530                  | 439  | H(CF <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> COOH             |
| －COOH bonded                           | 1779                         | 530                  | 439  | H(CF <sub>2</sub> ) <sub>6</sub> COOH             |
| －COOCH <sub>3</sub>                    | 1795                         | 680                  | 342  | C <sub>7</sub> F <sub>15</sub> COOCH <sub>3</sub> |
| －CONH <sub>2</sub>                     | 3436                         | 506                  | 460  | C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> CONH <sub>2</sub>  |
| －CH <sub>2</sub> OH <sub>2</sub> , -OH | 3648                         | 104                  | 2236 | C <sub>7</sub> H <sub>15</sub> CH <sub>2</sub> OH |
| －CF=CF <sub>2</sub>                    | 1795                         | 635                  | 366  | CF <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub>                  |

【0122】

（－OC(=O)O－R（カーボネート基）の数）

国際公開第2019／220850号に記載の方法にて分析を行った。吸収周波数を1817cm<sup>-1</sup>、モル吸光度係数を170（l／cm／mol）、補正係数を1426とした以外は、官能基数Nの算出方法と同様に、－OC(=O)O－R（カーボネート

基) の数を算出した。

【0123】

(融点)

含フッ素共重合体の融点は、示差走査熱量計(商品名:X-DSC7000、日立ハイテクサイエンス社製)を用いて、昇温速度10℃/分で200℃から350℃までの1度目の昇温を行い、続けて、冷却速度10℃/分で350℃から200℃まで冷却し、再度、昇温速度10℃/分で200℃から350℃までの2度目の昇温を行い、2度目の昇温過程で生ずる溶融曲線ピークから融点を求めた。

【0124】

比較例1

容積174Lの攪拌機付きオートクレーブに脱イオン水40.25kgとメタノール0.321kgを投入し、オートクレーブ内を十分に真空窒素置換した。その後、オートクレーブ内を真空脱気し、真空状態となったオートクレーブ内にHFP40.25kgとPPVE0.46kgを投入し、オートクレーブを32.0℃に加温した。続けて、オートクレーブの内部圧力が0.923MPaになるまでTFEを投入し、次に8質量%のジ(ω-ヒドロパーフルオロヘキサノイル)パーオキサイド溶液(以下DHPと略す)0.31kgをオートクレーブ内に投入して重合を開始した。重合開始時点のオートクレーブの内部圧力を0.923MPaに設定し、TFEを連続追加することで設定圧力を保つようにした。重合開始から1.5時間後にメタノール0.321kgを追加投入した。重合開始から2時間後、4時間後、にDHP0.31kgを追加投入するとともに内部圧力を0.001MPa下げ、6時間後に0.24kgを投入するとともに内部圧力を0.001MPa下げた。以降、反応が終了するまで2時間ごとにDHP0.07kgを追加投入した。

【0125】

なお、PPVEはTFEの連続追加投入量が8.1kg、16.2kg、24.3kgに達した時点でそれぞれ0.28kg追加投入した。また、TFEの追加投入量が6.0kg、18.1kgに達した時点でそれぞれ0.321kgのメタノールをオートクレーブ内に追加投入した。そして、TFEの追加投入量が40.25kgに達したところで重合を終了させた。重合終了後、未反応のTFE及びHFPを放出し、湿潤粉体を得た。そしてこの湿潤粉体を純水で洗浄した後、150℃で10時間乾燥し、47.5kgの乾燥粉体を得た。

【0126】

得られた粉末を、スクリュウ押出機(商品名:PCM46、池貝社製)により370℃にて溶融押出して、共重合体のペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法によりHFP含有量とPPVE含有量を測定した。結果を表3に示す。

【0127】

得られたペレットを、電気炉にて200℃で8時間脱気した後、真空振動式反応装置VVD-30(大川原製作所社製)に入れ、200℃に昇温した。真空引き後、N<sub>2</sub>ガスで20体積%に希釈したF<sub>2</sub>ガスを大気圧まで導入した。F<sub>2</sub>ガス導入時から0.5時間後、いったん真空引きし、再度F<sub>2</sub>ガスを導入した。さらにその0.5時間後、再度真空引きし、再度F<sub>2</sub>ガスを導入した。以降、上記F<sub>2</sub>ガス導入及び真空引きの操作を1時間に1回行い続け、200℃の温度下で8時間反応を行った。反応終了後、反応器内をN<sub>2</sub>ガスに十分に置換して、フッ素化反応を終了し、ペレットを得た。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表3に示す。

【0128】

比較例2

容積174Lの攪拌機付きオートクレーブに脱イオン水40.25kgとメタノール0.368kgを投入し、オートクレーブ内を十分に真空窒素置換した。その後、オートクレーブ内を真空脱気し、真空状態となったオートクレーブ内にHFP40.25kgとPPVE0.66kgを投入し、オートクレーブを25.5℃に加温した。続けて、オート

10

20

30

40

50

クレーブの内部圧力が0.843 MPaになるまでTFEを投入し、次に8質量%のジ(ω-ヒドロパーフルオロヘキサノイル)パーオキサイド溶液(以下DHPと略す)1.25 kgをオートクレーブ内に投入して重合を開始した。重合開始時点のオートクレーブの内部圧力を0.843 MPaに設定し、TFEを連続追加することで設定圧力を保つようにした。重合開始から1.5時間後にメタノール0.368 kgを追加投入した。重合開始から2時間後、4時間後、にDHP1.25 kgを追加投入するとともに内部圧力を0.002 MPa下げ、6時間後に0.96 kgを投入するとともに内部圧力を0.002 MPa下げた。以降、反応が終了するまで2時間ごとにDHP0.25 kgを追加投入し、その都度内部圧力を0.002 MPa下げた。

【0129】

なお、PPVEはTFEの連続追加投入量が8.1 kg、16.2 kg、24.3 kgに達した時点でそれぞれ0.17 kg追加投入した。また、TFEの追加投入量が6.0 kg、18.1 kgに達した時点でそれぞれ0.368 kgのメタノールをオートクレーブ内に追加投入した。そして、TFEの追加投入量が40.25 kgに達したところで重合を終了させた。重合終了後、未反応のTFE及びHFPを放出し、湿潤粉体を得た。そしてこの湿潤粉体を純水で洗浄した後、150℃で10時間乾燥し、45.4 kgの乾燥粉体を得た。

【0130】

得られた粉末を、スクリュウ押出機(商品名:PCM46、池貝社製)により370℃にて熔融押出して、共重合体のペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法によりHFP含有量とPPVE含有量を測定した。結果を表3に示す。

【0131】

得られたペレットを、比較例1と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表3に示す。

【0132】

比較例3

容積174 Lの攪拌機付きオートクレーブに脱イオン水40.25 kgとメタノール0.384 kgを投入し、オートクレーブ内を十分に真空窒素置換した。その後、オートクレーブ内を真空脱気し、真空状態となったオートクレーブ内にHFP40.25 kgとPPVE0.63 kg投入し、オートクレーブを30.0℃に加温した。続けて、オートクレーブの内部圧力が0.911 MPaになるまでTFEを投入し、次に8質量%のジ(ω-ヒドロパーフルオロヘキサノイル)パーオキサイド溶液(以下DHPと略す)0.63 kgをオートクレーブ内に投入して重合を開始した。重合開始時点のオートクレーブの内部圧力を0.911 MPaに設定し、TFEを連続追加することで設定圧力を保つようにした。重合開始から1.5時間後にメタノール0.384 kgを追加投入した。重合開始から2時間後、4時間後、にDHP0.63 kgを追加投入するとともに内部圧力を0.001 MPa下げ、6時間後に0.48 kgを投入するとともに内部圧力を0.001 MPa下げた。以降、反応が終了するまで2時間ごとにDHP0.13 kgを追加投入し、その都度内部圧力を0.001 MPa下げた。

【0133】

なお、PPVEはTFEの連続追加投入量が8.1 kg、16.2 kg、24.3 kgに達した時点でそれぞれ0.19 kg追加投入した。また、TFEの追加投入量が6.0 kg、18.1 kgに達した時点でそれぞれ0.384 kgのメタノールをオートクレーブ内に追加投入した。そして、TFEの追加投入量が40.25 kgに達したところで重合を終了させた。重合終了後、未反応のTFE及びHFPを放出し、湿潤粉体を得た。そしてこの湿潤粉体を純水で洗浄した後、150℃で10時間乾燥し、46.6 kgの乾燥粉体を得た。

【0134】

得られた粉末を、スクリュウ押出機(商品名:PCM46、池貝社製)により370℃にて熔融押出して、共重合体のペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法

10

20

30

40

50

により H F P 含有量と P P V E 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0135】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0136】

比較例 4

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.150 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.150 kg に変更し、重合開始前に投入する P P V E の量を 0.56 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する P P V E の量をそれぞれ 0.18 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.897 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により H F P 含有量と P P V E 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0137】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0138】

比較例 5

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.309 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.309 kg に変更し、重合開始前に投入する P P V E の量を 0.35 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する P P V E の量をそれぞれ 0.18 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.897 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により H F P 含有量と P P V E 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0139】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0140】

比較例 6

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.186 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.186 kg に変更し、重合開始前に投入する P P V E の量を 0.83 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する P P V E の量をそれぞれ 0.27 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.897 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により H F P 含有量と P P V E 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0141】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0142】

比較例 7

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.281 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.281 kg に変更し、重合開始前に投入する P P V E の量を 0.51 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する P P V E の量をそれぞれ 0.17 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.891 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットをフッ素化せずにそのまま用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0143】

## 比較例 8

容積 4 L の攪拌機付きオートクレーブに脱イオン水 945 g とメタノール 6.1 g を投入し、オートクレーブ内を十分に真空窒素置換した。その後、オートクレーブ内を真空脱気し、真空状態となったオートクレーブ内に HFP 945 g と PEVE 12.3 g 投入し、オートクレーブを 30.0℃ に加温した。続けて、オートクレーブの内部圧力が 0.900 MPa になるまで TFE を投入し、次に 8 質量% のジ (ω-ヒドロパーフルオロヘキサノイル) パーオキサイド溶液 (以下 DHP と略す) 14.7 g をオートクレーブ内に投入して重合を開始した。重合開始時点のオートクレーブの内部圧力を 0.900 MPa に設定し、TFE を連続追加することで設定圧力を保つようにした。重合開始から 1.5 時間後にメタノール 7.8 g を追加投入した。重合開始から 2 時間後、4 時間後、に DHP 14.7 g を追加投入するとともに内部圧力を 0.001 MPa 下げ、6 時間後に 11.3 g を投入するとともに内部圧力を 0.001 MPa 下げた。以降、反応が終了するまで 2 時間ごとに DHP 3.0 g を追加投入し、その都度内部圧力を 0.001 MPa 下げた。【0144】

なお、PEVE は TFE の連続追加投入量が 190 g、380 g に達した時点でそれぞれ 3.9 g 追加投入した。また、TFE の追加投入量が 140 g に達した時点で 6.1 g のメタノールをオートクレーブ内に追加投入した。そして、TFE の追加投入量が 454 g に達したところで重合を終了させた。重合終了後、未反応の TFE 及び HFP を放出し、湿潤粉体を得た。そしてこの湿潤粉体を純水で洗浄した後、150℃ で 10 時間乾燥し、527 g の乾燥粉体を得た。【0145】

得られた粉末を、14φスクリュウ押出機 (井元製作所製) により 370℃ にて溶融押出して、共重合体のペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PEVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。【0146】

得られたペレットを、電気炉にて 200℃ で 8 時間脱気した後、ポータブルリアクター TVS1 型 (耐圧ガラス工業社製) に入れ、200℃ に加温した。真空引き後、N<sub>2</sub> ガスで 20 体積% に希釈した F<sub>2</sub> ガスを大気圧まで導入した。F<sub>2</sub> ガス導入時から 0.5 時間後、いったん真空引きし、再度 F<sub>2</sub> ガスを導入した。さらにその 0.5 時間後、再度真空引きし、再度 F<sub>2</sub> ガスを導入した。以降、上記 F<sub>2</sub> ガス導入及び真空引きの操作を 1 時間に 1 回行い続け、200℃ の温度下で 8 時間反応を行った。反応終了後、反応器内を N<sub>2</sub> ガスに十分に置換して、フッ素化反応を終了し、ペレットを得た。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。【0147】

## 実施例 1

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.278 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.278 kg に変更し、重合開始前に投入する PPVE の量を 0.49 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する PPVE の量をそれぞれ 0.14 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.915 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PPVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。【0148】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。【0149】

## 実施例 2

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.272 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.272 kg に変更し、重合開始前に投入する PPVE の量を 0.51 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する PPVE の

量をそれぞれ 0.15 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.909 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PPVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0150】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0151】

#### 実施例 3

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.277 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.277 kg に変更し、重合開始前に投入する PPVE の量を 0.50 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する PPVE の量をそれぞれ 0.15 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.903 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PPVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0152】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0153】

#### 実施例 4

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.278 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.278 kg に変更し、重合開始前に投入する PPVE の量を 0.52 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する PPVE の量をそれぞれ 0.17 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.897 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PPVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0154】

得られたペレットを、比較例 1 と同様にしてフッ素化をした。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0155】

#### 実施例 5

重合開始前に投入するメタノールの量を 0.281 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入するメタノールの量をそれぞれ 0.281 kg に変更し、重合開始前に投入する PPVE の量を 0.51 kg に変更し、重合開始後に分割して追加投入する PPVE の量をそれぞれ 0.17 kg に変更し、重合開始前後のオートクレーブ内部の設定圧力を 0.891 MPa に変更した以外は、比較例 3 と同様にして共重合体ペレットを得た。得られたペレットを用いて上記した方法により HFP 含有量と PPVE 含有量を測定した。結果を表 3 に示す。

【0156】

得られたペレットを、電気炉にて 200℃ で 72 時間脱気した後、真空振動式反応装置 VVD-30（大川原製作所社製）に入れ、120℃ に昇温した。真空引き後、N<sub>2</sub> ガスで 20 体積% に希釈した F<sub>2</sub> ガスを大気圧まで導入した。F<sub>2</sub> ガス導入時から 0.5 時間後、いったん真空引きし、再度 F<sub>2</sub> ガスを導入した。さらにその 0.5 時間後、再度真空引きし、再度 F<sub>2</sub> ガスを導入した。以降、上記 F<sub>2</sub> ガス導入及び真空引きの操作を 1 時間に 1 回行い続け、120℃ の温度下で 7 時間反応を行った。反応終了後、反応器内を N<sub>2</sub> ガスに十分に置換して、フッ素化反応を終了し、ペレットを得た。得られたペレットを用いて、上記した方法により各種物性を測定した。結果を表 3 に示す。

【0157】

【表 3】

表3

|      | HFP<br>含有量<br>(質量%) | PPVE<br>含有量<br>(質量%) | MFR<br>(g/10分) | -CF <sub>2</sub> H<br>(個/C10 <sup>6</sup> ) | -COOH<br>-COF<br>-CH <sub>2</sub> OH<br>(個/C10 <sup>6</sup> ) | -OCOOR<br>(個/C10 <sup>6</sup> ) | その他<br>(個/C10 <sup>6</sup> ) | 融点<br>(°C) |
|------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 比較例1 | 13.0                | 1.4                  | 30.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 239        |
| 比較例2 | 9.0                 | 1.5                  | 24.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 262        |
| 比較例3 | 10.8                | 1.7                  | 52.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 250        |
| 比較例4 | 11.5                | 1.6                  | 12.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 245        |
| 比較例5 | 11.5                | 1.0                  | 30.5           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 251        |
| 比較例6 | 11.5                | 2.4                  | 22.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 240        |
| 比較例7 | 11.8                | 1.5                  | 34.0           | 506                                         | 31                                                            | ND                              | <6                           | 245        |
| 比較例8 | 11.5                | 1.5(PEVE)            | 30.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 247        |
| 実施例1 | 10.6                | 1.3                  | 17.1           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 253        |
| 実施例2 | 10.9                | 1.4                  | 20.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 251        |
| 実施例3 | 11.2                | 1.4                  | 24.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 250        |
| 実施例4 | 11.5                | 1.5                  | 30.0           | <9                                          | <6                                                            | ND                              | <6                           | 247        |
| 実施例5 | 11.8                | 1.5                  | 36.0           | 12                                          | 7                                                             | ND                              | <6                           | 245        |

## 【0158】

表3中の「その他(個/C10<sup>6</sup>)」との記載は、-COOCH<sub>3</sub>、-CF=CF<sub>2</sub>および-CONH<sub>2</sub>の合計数を表す。表3中の「<9」との記載は、-CF<sub>2</sub>H基の数(合計数)が9個未満であること意味する。表3中の「<6」との記載は、対象の官能基の数(合計数)が6個未満であることを意味する。表3中の「ND」との記載は、対象の官能基について、定量できる程度のピークを確認できなかったことを意味する。

## 【0159】

次に得られたペレットを用いて、下記の特性を評価した。結果を表4に示す。

## 【0160】

## (摩耗試験)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約0.2mmのシート状試験片を作製し、これから10cm×10cmの試験片を切り出した。テーバー摩耗試験機(No.101 特型テーバー式アブレーションテスター、安田精機製作所社製)の試験台に作製した試験片を固定し、温度25℃、荷重500g、摩耗輪CS-10(研磨紙#240で20回転研磨したもの)、回転速度60rpmの条件で、テーバー摩耗試験機を用いて摩耗試験を行った。1000回転後の試験片重量を計量し、同じ試験片でさらに10000回転試験後に試験片重量を計量した。次式により、摩耗量を求めた。

$$\text{摩耗量 (mg)} = M1 - M2$$

M1: 1000回転後の試験片重量 (mg)

M2: 10000回転後の試験片重量 (mg)

## 【0161】

## (オゾン曝露試験)

含フッ素共重合体を、350℃にて0.5MPaの圧力で圧縮成形して厚さ1mmのシートを作製し、これから10×20mmに切出し、オゾン曝露試験用の試料とした。オゾン発生装置(商品名:SGX-A11MN(改)、住友精機工業社製)で発生させたオゾンガス(オゾン/酸素=10/90容量%)をイオン交換水が入ったPFA製の容器に接続し、イオン交換水中にバブリングしてオゾンガスに水蒸気を添加した後、試料が入ったPFA製のセルに0.7リットル/分で室温にて通して試料を湿潤オゾンガスに曝露した。曝露を開始してから90日後に試料を取り出し、表面をイオン交換水で軽くすすいだ後、透過型光学顕微鏡を用いて倍率100倍で試料表面から深さ5~200μmの部分を観

察し、標準スケールとともに撮影し、試料表面  $1\text{ mm}^2$  あたりの長さ  $10\text{ }\mu\text{m}$  以上のクラックの数を測定した。

評価は、以下の基準で行った。

○：クラック数 10 個以下

×：クラック数 10 個超

#### 【0162】

(熱水クラック試験)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、熱板プレスにて  $360^\circ\text{C}$  で 20 分間加熱後、圧力  $1\text{ MPa}$  で加圧しながら水冷して、厚み約  $2\text{ mm}$  の成形体を作製した。 $13.5\text{ mm} \times 38\text{ mm}$  の長方形ダンベルを用いて、得られたシートを打ち抜くことにより、3 個の試験片を得た。得られた各試験片の長辺の中心に、ASTM D1693 に準じて、 $19\text{ mm} \times 0.45\text{ mm}$  の刃でノッチを入れた。ノッチ試験片 3 個に  $120^\circ\text{C}$  のスチームを 20 時間当て続けた。得られたノッチ試験片 3 個を ASTM D1693 に準じた応力亀裂試験治具に取り付け、電気炉にて  $120^\circ\text{C}$  で 24 時間加熱した後、ノッチおよびその周辺を目視で観察し、亀裂の数を数えた。亀裂が生じないシートは、耐熱老化性が優れている。

○：亀裂の数が 0 個である

×：亀裂の数が 1 個以上である

#### 【0163】

(水蒸気透過度)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約  $0.2\text{ mm}$  のシート状試験片を作製した。試験カップ (透過面積  $12.56\text{ cm}^2$ ) 内に水を  $18\text{ g}$  入れ、シート状試験片で覆い、PTFE ガスケットを挟んで締め付け、密閉した。シート状試験片と水が接するようにして、温度  $95^\circ\text{C}$  で 30 日間保持した後取出し、室温で 2 時間放置後に質量減少量を測定した。次式により、水蒸気透過度 ( $\text{g} \cdot \text{cm} / \text{m}^2$ ) を測定した。

水蒸気透過度 ( $\text{g} \cdot \text{cm} / \text{m}^2$ ) = 質量減少量 ( $\text{g}$ )  $\times$  シート状試験片の厚さ ( $\text{cm}$ )  $\div$  透過面積 ( $\text{m}^2$ )

#### 【0164】

(メタン ( $\text{CH}_4$ ) 透過係数)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約  $0.1\text{ mm}$  のシート状試験片を作製した。得られた試験片を用い、JIS K7126-1:2006 に記載の方法に従って、差圧式ガス透過度計 ( $\text{L100-5000}$  型ガス透過度計、Sytech illinois 社製) を用いて、メタン透過度の測定を行った。透過面積  $50.24\text{ cm}^2$ 、試験温度  $60^\circ\text{C}$ 、試験湿度  $0\% \text{ RH}$  でのメタン透過度の数値を得た。得られたメタン透過度と試験片厚みを用いて、次式よりメタン透過係数を算出した。

メタン透過係数 ( $\text{cm}^3 \cdot \text{mm} / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{atm})$ ) =  $\text{GTR} \times d / 24$

GTR: メタン透過度 ( $\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot 24\text{ h} \cdot \text{atm})$ )

d: 試験片厚み ( $\text{mm}$ )

#### 【0165】

( $85^\circ\text{C}$  荷重たわみ率)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約  $3.5\text{ mm}$  のシート状試験片を作製し、これから  $80 \times 10\text{ mm}$  の試験片を切り出し、電気炉にて  $85^\circ\text{C}$  で 20 時間加熱した。得られた試験片を用いた以外は、JIS K-K 7191-1 に記載の方法に準じて、ヒートディストーションテスター (安田精機製作所社製) にて、試験温度  $30 \sim 150^\circ\text{C}$ 、昇温速度  $120^\circ\text{C} / \text{時間}$ 、曲げ応力  $1.8\text{ MPa}$ 、フラットワイズ法の条件にて試験を行った。次式により荷重たわみ率を求めた。 $85^\circ\text{C}$  での荷重たわみ率が小さいシートは、 $85^\circ\text{C}$  高温時剛性に優れている。

荷重たわみ率 (%) =  $a_2 / a_1 \times 100$

$a_1$ : 試験前の試験片厚み ( $\text{mm}$ )

$a_2$ :  $85^\circ\text{C}$  でのたわみ量 ( $\text{mm}$ )

## 【0166】

## (引張クリープ試験)

日立ハイテックスサイエンス社製TMA-7100を用いて引張クリープ歪を測定した。ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約0.1mmのシートを作製し、シートから幅2mm、長さ22mmのサンプルを作製した。サンプルを治具間距離10mmで測定治具に装着した。サンプルに対して、断面荷重が3.71N/mm<sup>2</sup>になるように荷重を負荷し、130℃に放置し、試験開始後90分の時点から試験開始後600分の時点までのサンプルの長さの変位(mm)を測定し、初期のサンプル長(10mm)に対する長さの変位(mm)の割合(引張クリープ歪(%))を算出した。130℃、600分間の条件で測定する引張クリープ歪(%)が小さいシートは、高温の環境中で引張荷重が長時間負荷されても伸びにくく、高温耐引張クリープ特性(130℃)に優れている。

10

## 【0167】

## (8千回サイクル後引張強度)

島津製作所社製疲労試験機MMT-250NV-10を用いて8千回サイクル後引張強度を測定した。ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約2.4mmのシートを作製し、ASTM D1708マイクロダンベル用いて、ダンベル形状(厚み2.4mm、幅5.0mm、測定部長さ22mm)のサンプルを作製した。サンプルを測定治具に装着し、サンプルを装着した状態で測定治具を110℃の恒温槽中に設置した。ストローク0.2mm、周波数100Hzで、一軸方向への引張りを繰り返し、引張り毎の引張強度(ストロークが+0.2mmの時の引張強度、単位:N)を測定した。

20

## 【0168】

8千回サイクル後引張強度が高いシートは、荷重を8千回負荷した後も高い引張強度を維持しており、繰り返し荷重に対する耐久性(110℃)に優れている。

## 【0169】

## (過酸化水素水への浸漬試験)

ペレットおよびヒートプレス成形機を用いて、厚さ約0.2mmのシートを作製し、15mm四方の試験片を作製した。50mLポリプロピレン製ボトルに、試験片10枚と3質量%過酸化水素水溶液15gを入れ、電気炉にて95℃で20時間加熱後、室温まで冷却した。過酸化水素水溶液から試験片を取り出し、残った過酸化水素水溶液にTISAB溶液(10)(関東化学社製)を添加し、得られた過酸化水素水溶液中のフッ素イオン濃度を、フッ素イオンメーターにて測定した。得られた測定値から、下記式にしたがって、シート重量当たりのフッ素イオン濃度(溶出フッ素イオン濃度)を算出した。

30

溶出フッ素イオン濃度(質量ppm) = 測定値(ppm) × 過酸化水素水溶液量(g) / 試験片重量(g)

## 【0170】

## (射出成形性)

射出成形機(住友重機械工業社製、SE50EV-A)を使用し、シリンダ温度を385℃、金型温度を200℃、射出速度100mm/sとして、含フッ素共重合体を射出成形した。金型として、HPM38にCrめっきを施した金型(15mm×15mm×1mmの4個取り、サイドゲート)を用いた。得られた4個の射出成形体を観察し、以下の基準により評価した。表面の荒れの有無は、射出成形体の表面を触ることにより、確認した。

40

3: 4個の成形体の表面全体が平滑である

2: 4個の成形体のうち、1個について、金型のゲートが位置していた箇所から1cmの範囲内の表面に荒れが確認される

1: 4個の成形体のうち、2~4個について、金型のゲートが位置していた箇所から1cmの範囲内の表面に荒れが確認される

0: 4個の成形体の表面全体に荒れが観察される

## 【0171】

## (電線被覆試験)

50

30mmφ電線被覆成形機（田辺プラスチック機械社製）を用いて、1本が0.08mの19本の撚り線の銀メッキ導体上に、下記被覆厚みで含フッ素共重合体を押出被覆し、被覆電線を得た。電線被覆押出成形条件は以下の通りである。

- a) 心導体：導体径 約0.40mm（0.08mm×19本撚り）
- b) 被覆厚み：0.30mm
- c) 被覆電線径：1.00mm
- d) 電線引取速度：120m/分
- e) 押出条件：

- ・シリンダー軸径＝30mm，L/D＝24の単軸押出成形機

- ・ダイ（内径）／チップ（外形）＝10.0mm／4.0mm

押出機の設定温度：バレル部C-1（330℃）、バレル部C-2（360℃）、バレル部C-3（365℃）、ヘッド部H（370℃）、ダイ部D-1（370℃）、ダイ部D-2（370℃）。心線予備加熱は80℃に設定した。

【0172】

（外径の変動）

外径測定器（Zumbach社製ODAC18XY）を用いて、得られた被覆電線の外径を1時間連続で測定した。測定された外径値のうち、所定の外径値（1.00mm）よりも最も大きく乖離した外径値の小数点3桁目を四捨五入することにより、外径の変動値を求めた。所定の外径（1.00mm）に対する、所定の外径と、外径の変動値との差の絶対値の割合（外径の変動率）を算出し、以下の基準により評価した。

（外径の変動率（%））＝|（外径の変動値）－（所定の外径）|／（所定の外径）×100

±1%：外径の変動率が1%以下である

±2%：外径の変動率が1%超2%以下である

×：外径の変動率が2%超である

【0173】

（フィルム成形性）

φ14mm押出機（井元製作所製）にて、Tダイを用い、フィルムを作成した。

押出成形条件は以下の通りである。

- a) 巻き取り速度：1m/分
- b) ロール温度：120℃
- c) フィルム幅：70mm
- d) 厚み：0.05mm
- e) 押出条件：

- ・シリンダー軸径＝14mm，L/D＝20の単軸押出成形機

押出機の設定温度：バレル部C-1（300℃）、バレル部C-2（310℃）、バレル部C-3（325℃）、Tダイ部（330℃）

（成形状態の確認）

目視で外観を確認し、問題なくフィルムが成形できた。

【0174】

10

20

30

40

50

【表 4】

|      | 25℃<br>摩耗量<br>(mg) | オゾン<br>暴露試験<br>90days | 熱水<br>クラック<br>試験 | 水蒸気<br>透過度<br>(g・cm/m <sup>2</sup> ) | CH <sub>4</sub><br>透過係数<br>cm <sup>3</sup> ・mm<br>/(m <sup>2</sup> ・h・atm) | 85℃<br>荷重<br>たわみ率<br>(%) | 130℃<br>引張<br>クリープ歪<br>(%) | 8千回<br>サイクル後<br>引張強度<br>(N) | 過酸化<br>水素水<br>浸漬試験<br>溶出フッ素<br>イオン量<br>(質量ppm) | 射出<br>成形性 | 電線被覆<br>試験 |  | フィルム<br>成形性 |
|------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--|-------------|
|      |                    |                       |                  |                                      |                                                                            |                          |                            |                             |                                                |           | 外径の変動      |  |             |
| 比較例1 | 21.0               | ○                     | ○                | 16.8                                 | 7.5                                                                        | 74%                      | 9.43                       | 2.25                        | 2.6                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例2 | 23.4               | ×                     | ×                | 14.5                                 | 6.9                                                                        | 40%                      | 2.11                       | 6.51                        | 2.5                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例3 | 24.4               | ×                     | ×                | 13.6                                 | 6.4                                                                        | 53%                      | 4.24                       | 4.43                        | 2.5                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例4 | 17.8               | ○                     | ○                | 18.6                                 | 7.9                                                                        | 68%                      | 4.90                       | 4.26                        | 2.6                                            | 0         | -          |  | -           |
| 比較例5 | 23.7               | ×                     | ×                | 14.0                                 | 6.5                                                                        | 53%                      | 4.95                       | 3.87                        | 2.5                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例6 | 17.9               | ○                     | ○                | 23.8                                 | 8.0                                                                        | 78%                      | 5.87                       | 3.86                        | 2.6                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例7 | 22.3               | ×                     | ○                | 15.2                                 | 6.0                                                                        | 60%                      | 6.08                       | 3.48                        | 7.2                                            | 3         | -          |  | -           |
| 比較例8 | 23.6               | ○                     | ○                | 17.4                                 | 7.5                                                                        | 64%                      | 5.63                       | 5.02                        | 2.6                                            | -         | -          |  | -           |
| 実施例1 | 21.1               | ○                     | ○                | 15.6                                 | 7.4                                                                        | 55%                      | 3.49                       | 4.93                        | 2.5                                            | 2         | ±2%        |  | ○           |
| 実施例2 | 21.2               | ○                     | ○                | 15.6                                 | 7.4                                                                        | 56%                      | 4.06                       | 4.58                        | 2.5                                            | 3         | ±1%        |  | -           |
| 実施例3 | 21.4               | ○                     | ○                | 15.4                                 | 7.3                                                                        | 57%                      | 4.71                       | 4.21                        | 2.5                                            | 3         | ±1%        |  | -           |
| 実施例4 | 21.6               | ○                     | ○                | 15.4                                 | 7.2                                                                        | 58%                      | 5.39                       | 3.83                        | 2.6                                            | 3         | ±1%        |  | -           |
| 実施例5 | 21.8               | ○                     | ○                | 15.0                                 | 7.2                                                                        | 59%                      | 6.08                       | 3.50                        | 2.9                                            | 3         | ±2%        |  | -           |

表4

10

20

30

40

50

## 【要約】

【課題】射出成形法により極めて高い射出速度で成形して薄肉で美しい成形品を得ることができ、耐摩耗性、耐オゾン性、耐熱水性、水蒸気低透過性、メタン透過性、85℃高温時剛性、130℃耐引張クリープ特性、繰り返し荷重に対する耐久性に優れており、薬液にフッ素イオンを溶出させにくい成形体を得ることができる含フッ素共重合体を提供すること。

【解決手段】テトラフルオロエチレン単位、ヘキサフルオロプロピレン単位およびパーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位を含有する含フッ素共重合体であって、ヘキサフルオロプロピレン単位の含有量が、全単量体単位に対して、10.5～11.8質量%であり、パーフルオロ（プロピルビニルエーテル）単位の含有量が、全単量体単位に対して、1.2～1.6質量%であり、372℃におけるメルトフローレートが、17.0～40.0g/10分であり、 $-CF_2H$ 、カルボニル基含有末端基、 $-CF=CF_2$ および $-CH_2OH$ の合計数が、主鎖炭素数10<sup>6</sup>個あたり、90個以下である含フッ素共重合体を提供する。

【選択図】 なし

10

20

30

40

50

---

フロントページの続き

(51)国際特許分類

**C 0 8 F 216/12 (2006.01)**

**F I**

**C 0 8 F 216/12**

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル ダイキン工業株式会社内

審査官 古妻 泰一

(56)参考文献

特開2014-028953 (JP, A)

国際公開第2005/049661 (WO, A1)

国際公開第2015/119053 (WO, A1)

特開2002-249585 (JP, A)

特開2001-064317 (JP, A)

特開2013-082888 (JP, A)

特開昭53-029389 (JP, A)

(58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)

**C 0 8 F 214/26**

**H 0 1 B 7/02**