

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG



S U O M I - F I N L A N D
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patentihakemus – Patentansökan	955765
(51) Kv.1k.6 – Int.cl.6	
C 08L 95/00	
(22) Hakemispäivä – Ansökningsdag	30.11.95
(24) Alkupäivä – Löpdag	30.11.95
(41) Tullut julkiseksi – Blivit offentlig	02.06.96
(32) (33) (31) Etuokeus – Prioritet	
01.12.94 IT 94002437 P	

(71) Hakija – Sökande

1. Agip Petroli S.p.A., Via Laurentina, 449, Roma, Italy, (IT)

(72) Keksijä – Uppfinnare

1. Brandoles, Ernesto, Via Vittorio Veneto, 43-Graffignana (MI), Italy, (IT)
2. D'Elia, Luigi, Via Maggiore di Oratoio, 4-Pisa, Italy, (IT)
3. Italia, Paolo, Via Paolo Giovio, 11-Milano, Italy, (IT)
4. Onorati, Nicola, Via Cav. Vittorio Veneto, 30 Matera, Italy, (IT)

(74) Asiamies – Ombud: Leitzinger Oy

(54) Keksinnön nimitys – Uppfinningens benämning

Menetelmä valmistaa bitumin ja polymeerin pysyviä seoksia
Förfarande för framställning av en stabil blandning av bitumen och polymer

(57) Tiivistelmä – Sammandrag

Varastointia kestäviä bitumin ja kestomuovipolymeerin seoksia valmisteaan menetelmällä, jossa:

(i) sekoitetaan bitumipitoinen tuote, jonka asfalteenihilivetyjen, hart-sien, tyydyttyneiden ja aromaattisten tuotteiden kokonaispitoisuus tyydyttää sen ehdon, että I_c -arvo on välillä 0,200 – 0,270 lausekkeessa:

$$I_c = (C_7+C_5+S)/(A+R)$$

kestomuovipolymeerin, jolloin reaktio suoritetaan lämpötilassa välillä 160 – 200°C ja 15 – 120 minuuttia

kestävän ajan kuluessa ja

(ii) laimennetaan kohdassa (i) saatu bitumipitoinen seos bitumi- tai bitumipitoisella komponentilla, jonka I_c on kohdassa (i) määritellyllä tavalla välillä 0,270 – 0,700 ja jota käytetään sellainen määrä, että polymeeriin lopulliseksi pitoisuudeksi muodostuu 2,5 – 15 paino-%, ja lämmitetään lämpötilaan välillä 160 – 200°C 30 – 90 minuuttia kestäväksi ajaksi.

Lagringsstabil blandning av bitumen och termoplast framställs med ett förfarande, där:

(i) den bitumenhaltiga produkten, vars totalhalt av asfaltenkolväten, hartser, mättade och aromatiska produkter uppfyller kravet, att I_c -värdet är mellan 0,200 – 0,270 i ekvationen: $I_c = (C_7+C_5+S)/(A+R)$

blandas med termopolymer, varvid reaktionen utförs vid en temperatur mellan 160 – 200°C och under 15 – 120 minuters tid och

(ii) den i punkt (i) erhållna bitumenhaltiga blandningen utspäds med bitumen- eller bitumenhaltig komponent, vars I_c definierade i punkten (i) är mellan 0,270 – 0,700 och som används i en sådan mängd, att polymerens slutliga halt uppgår till 2,5 – 15 vikt-%, och uppvärmes till en temperatur mellan 160 – 200°C under 30 – 90 minuters tid.