



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년09월10일

(11) 등록번호 10-2019810

(24) 등록일자 2019년09월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

C08K 5/375 (2006.01) *C08K 5/14* (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01) *C08L 71/02* (2006.01)
H01B 3/44 (2006.01) *H01B 7/17* (2006.01)

(21) 출원번호 10-2013-7033469

(22) 출원일자(국제) 2012년05월15일

심사청구일자 2017년05월02일

(85) 번역문제출일자 2013년12월17일

(65) 공개번호 10-2014-0033140

(43) 공개일자 2014년03월17일

(86) 국제출원번호 PCT/US2012/037882

(87) 국제공개번호 WO 2012/162019

국제공개일자 2012년11월29일

(30) 우선권주장

61/488,375 2011년05월20일 미국(US)

(56) 선행기술조사문헌

US20070203278 A1*

JP2009178854 A

EP1731564 A1

US04088622 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

유니온 카바이드 케미칼즈 앤드 플라스틱스 테크
 날러지 엘엘씨
 미국 48674 미시건주 미드랜드 다우 센터 2020

(72) 발명자

아담크직 안토니

미국 08854 뉴저지주 피스카타웨이 듀밸런 애버뉴
 187

에밀리 디넬

미국 08759 뉴저지주 맨체스터 로씨니 로드 15
 (뒷면에 계속)

(74) 대리인

양영준, 백만기

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 박종철

(54) 발명의 명칭 티오비스 폐놀계 항산화제/폴리에틸렌 글리콜 블렌드

(57) 요약

티오비스 폐놀계 항산화제는 먼저 항산화제와 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)의 블렌드, 바람직하게는 건조 블렌드를 형성하고, 이어서 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합함으로써 트리-내성 가교성 폴리에틸렌과 효율적으로 건식 또는 용융 블렌딩된다. 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG 블렌드의 폴리에틸렌으로의 혼입은 PE의 산화 안정성의 척도인 높은 산화 유도 시간 (OIT)을 갖는 PE를 제공한다.

(72) 발명자

던처스 닐 더블유

미국 07405 뉴저지주 킨넬론 도그우드 트레일 6

코겐 제프리 앤

미국 08822 뉴저지주 플레밍턴 브레이인트리 코트 6

송 수잔

미국 08829 뉴저지주 하이 브리지 매닝 코트 17

명세서

청구범위

청구항 1

- (i) 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀), 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀), 2,2'-티오비스 4-옥틸페놀, 및 4,4'-티오비스-(2-tert-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6) 중 하나인 1종의 티오비스 페놀계 항산화제; 및
 (ii) 중량 평균 분자량이 10,000 이상인 1종 이상의 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)

로 이루어지며, 티오비스 페놀계 항산화제 및 PAG는 0.5:1 내지 1:1의 티오비스 페놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재하는, 첨가제 혼합물.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서, PAG가 폴리에틸렌 글리콜인 첨가제 혼합물.

청구항 4

- (i) 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀), 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀), 2,2'-티오비스 4-옥틸페놀, 및 4,4'-티오비스-(2-tert-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6) 중 하나인 티오비스 페놀계 항산화제를 (ii) 중량 평균 분자량이 10,000 이상인 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)과 용융 블렌딩하는 단계를 포함하며, 이때 티오비스 페놀계 항산화제 및 PAG는 0.5:1 내지 1:1의 티오비스 페놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재하는, 제1항의 첨가제 혼합물의 제조 방법.

청구항 5

- (i) 중량 평균 분자량이 10,000 이상인 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)과, (ii) 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀), 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀), 2,2'-티오비스 4-옥틸페놀, 및 4,4'-티오비스-(2-tert-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6) 중 하나인 티오비스 페놀계 항산화제를 공통의 용매에 용해시키는 단계를 포함하며, 이때 티오비스 페놀계 항산화제 및 PAG는 0.5:1 내지 1:1의 티오비스 페놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재하는, 제1항의 첨가제 혼합물의 제조 방법.

청구항 6

제5항에 있어서, 용매를 증발에 의해 제거하는 추가 단계를 포함하며, 이때 용매는 할로겐화 탄화수소인, 첨가제 혼합물의 제조 방법.

청구항 7

- (i) 중량 평균 분자량이 10,000 이상인 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)과, (ii) 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀), 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀), 2,2'-티오비스 4-옥틸페놀, 및 4,4'-티오비스-(2-tert-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6) 중 하나인 티오비스 페놀계 항산화제를 건식 블렌딩하는 단계를 포함하며, 이때 티오비스 페놀계 항산화제 및 PAG는 0.5:1 내지 1:1의 티오비스 페놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재하는, 제1항의 첨가제 혼합물의 제조 방법.

청구항 8

제7항에 있어서, 건조 블렌드를 압축 물품으로 압축하는 추가 단계를 포함하는, 첨가제 혼합물의 제조 방법.

청구항 9

폴리에틸렌(PE), 제1항의 첨가제 혼합물, 및 유기 과산화물을 포함하는 가교성 폴리에틸렌 조성물.

청구항 10

◆ 청구항 10은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제9항에 있어서, 제1항의 첨가제 혼합물이 조성물의 0.1 내지 3 중량%를 차지하는 가교성 PE 조성물.

청구항 11

◆ 청구항 11은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제9항에 있어서, 유기 과산화물이 PE 100 중량부 당 0.3 내지 3 중량부의 양으로 존재하는 가교성 PE 조성물.

청구항 12

◆ 청구항 12은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제9항에 있어서, PE가 LDPE, LLDPE, ULDPE, VLDPE 및 HDPE 중 적어도 하나인 가교성 PE 조성물.

청구항 13

◆ 청구항 13은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제9항에 있어서, PE가 고압 공정으로 제조된 저밀도 에틸렌 단일중합체인 가교성 PE 조성물.

청구항 14

(A) 티오비스 폐놀계 항산화제를 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)과 혼합하여 블렌드를 형성하는 단계, 및

(B) 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하는 단계를 포함하며,

이때 PAG는 10,000 이상의 중량 평균 분자량을 갖고, 티오비스 폐놀계 항산화제는 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀), 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀), 2,2'-티오비스 4-옥틸페놀, 및 4,4'-티오비스-(2-tert-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6) 중 하나이며, 티오비스 폐놀계 항산화제 및 PAG는 0.5:1 내지 1:1의 티오비스 폐놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재하는, 고체 티오비스 폐놀계 항산화제와 폴리에틸렌의 혼합 방법.

청구항 15

◆ 청구항 15은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제14항에 있어서, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 먼저 공통의 용매에 용해시켜 블렌드를 형성하고, 이어서 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하기 전에 용매를 제거하는, 고체 티오비스 폐놀계 항산화제와 폴리에틸렌의 혼합 방법.

청구항 16

◆ 청구항 16은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제14항에 있어서, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 용융-혼합하여 블렌드를 형성한 다음, 그 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하는, 고체 티오비스 폐놀계 항산화제와 폴리에틸렌의 혼합 방법.

청구항 17

◆ 청구항 17은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제14항에 있어서, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 건식 블랜딩하여 블렌드를 형성한 다음, 그 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하는, 고체 티오비스 폐놀계 항산화제와 폴리에틸렌의 혼합 방법.

청구항 18

◆ 청구항 18은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◆

제17항에 있어서, 블렌드가 균질한, 고체 티오비스 폐놀계 항산화제와 폴리에틸렌의 혼합 방법.

청구항 19

A. 고압 공정으로 제조되는 가교된 저밀도 에틸렌 단일중합체; 및

B. 제1항의 첨가제 혼합물

을 포함하는 조성물에 의해 둘러싸인 전기 전도체를 포함하는 케이블.

청구항 20

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 전선 및 케이블에 관한 것이다. 한 측면에서 본 발명은 트리(tree)-내성 가교성 폴리에틸렌 조성물에 관한 것이고, 한편 다른 측면에서 본 발명은 그러한 조성물을 포함하는 절연 피복층 (sheath) 및 기타 케이블 커버링에 관한 것이다. 여전히 또 다른 측면에서 본 발명은 티오비스 폐놀계 항산화제를 포함하는 그러한 조성물 및 케이블 커버링에 관한 것이고, 한편 그에 또 다른 측면에서 본 발명은 티오비스 폐놀계 항산화제를 폴리에틸렌과 혼합하는 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] USP 6,869,995는 폴리에틸렌 (PE), 티오비스 폐놀계 항산화제 및 분자량이 1000 내지 100,000의 범위인 폴리에틸렌 글리콜 (PEG)을 포함하는 조성물을 기재하고 있다. 이 조성물은 제조 동안에 스코치(scorch) 내성이 양호하고 사용 동안에 워터-트리 내성이 양호한, 전력 케이블 절연 피복층을 제조하는데 유용하다. 전방 를 상에서는 24 rpm (분당 회전수)으로 그리고 후방 를 상에서는 36 rpm으로 작동되며 두 를 상에서의 온도가 125 내지 130°C인 투-롤 밀 (two-roll mill)에서 PE는 PEG와 10분 동안 혼련된다. 한 실시양태에서, 이 과정은 수지를 오븐 중에서 70°C로 예열시키고; 수지를 투-롤 밀 상에서 가능한 한 빨리 (3 내지 4분) 플럭싱(fluxing)하며; PEG 및 4,4'-티오비스-(2-터트-부틸-5-메틸-페놀) (TBM6)을 첨가하여 추가 3 내지 4분간 플럭싱하고; 그 다음에 과산화물을 첨가하여 잘 혼합될 때까지 플럭싱, 필링(peeling), 및 폴딩(folding)하는 것을 포함한다. 이 특허에서는 TBM6와 PEG의 예비형성된 블렌드의 사용은 논의하고 있지 않다.

[0003] TBM6는 가교성 (XL) PE 조성물에 사용되는 고성능 티오비스 폐놀계 항산화제 및 스코치 지연제이고, 이는 162°C의 높은 용융 온도를 갖는다. 이러한 첨가제의 높은 용융점은 전선 및 케이블용 절연 화합물의 제조에 있어서 몇몇 문제점을 야기한다. 이를 문제점은 다음을 포함한다:

[0004] (A) TBM6는 폴리에틸렌 수지 중에 고도로 가용성이지 않아 폴리에틸렌 절연 조성물 중에 용융되지 않은 TBM6 입자를 생성할 수 있다. TBM6의 이러한 용융되지 않은 입자는 재료로부터 제조되는 최종 케이블에서 허용불가능한 전기적 특성을 초래할 수 있기 때문에 XLPE에서 바람직하지 않다.

[0005] (B) TBM6의 높은 용융점은 이 첨가제를 혼련 시설의 액상 첨가제 공급기 시스템에서 사용하는 것을 어렵게 만들어 첨가제의 혼련물로의 정확한 계량투입을 어렵게 한다. 단지 액상 첨가제 공급 시스템만을 이용하는 그러한 혼련 시설의 경우, TBM6는 단순히 혼련 배합물에서 사용하기 위한 선택 사항이 아니다.

[0006] (C) TBM6의 높은 용융점은 첨가제 청정도를 개선하도록 혼련 시설에서 첨가제를 여과하는 것을 어렵게 만든다. 청정도는 불순물이나 결함이 XLPE로부터 제조되는 최종 케이블에서 전기적 결함을 일으킬 가능성으로 인해 XLPE 절연 조성물에 있어서 중요한 특징이다. 개선된 TBM6 첨가제 청정도는 개선된 최종 XLPE 절연 혼련물 청정도로 직결된다.

[0007] (D) 분말형의 TBM6는 폭발성 분진으로 여겨진다. 이로 인해 분말형의 TBM6를 사용하기 위해서는 고가의 폭발방지 재료 취급 장비를 사용하는 것이 필요하다. 그렇지 않으면, 분진 축적을 최소화하기 위해 보다 고가의 압축 펠릿형의 TBM6를 사용해야 한다 (TBM6는 최소 접착 에너지(MIE)가 낮고 분진 폭연 지수(Kst)가 높음).

[0008] 전선 및 케이블용 가교성 폴리에틸렌 (XLPE) 절연 조성물에서 트리 지연 첨가제로 사용되는 PEG 20000 (USP 4,305,849, 4,440,671, 및 6,869,955)은 약 62°C의 용융점을 갖는다.

발명의 내용

해결하려는 과제

과제의 해결 수단

[0009]

<발명의 요약>

[0010]

한 실시양태에서 본 발명은 1종 이상의 티오비스 폐놀계 항산화제와, 중량 평균 분자량이 1,000 이상인 1종 이상의 폴리알킬렌 글리콜 (PAG)의 혼합물이다. 한 실시양태에서 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 0.02:1 내지 3:1의 티오비스 폐놀계 항산화제 대 PAG 중량비로 존재한다.

[0011]

한 실시양태에서 본 발명은 고체 티오비스 폐놀계 항산화제를 폴리에틸렌과 혼합하는 방법으로서, 이 방법은 (A) 티오비스 폐놀계 항산화제를 PAG와 혼합하여 블렌드를 형성하는 단계, 및 (B) 이 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하는 단계를 포함한다. 한 실시양태에서 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 공통의 용매에 용해시켜 블렌드를 형성하고, 그 다음에 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하기 전에 용매를 제거한다. 한 실시양태에서 블렌드를 폴리에틸렌과 혼합하기 전에 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 용융 혼합하여 블렌드를 형성한다. 한 실시양태에서 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 폴리에틸렌과 혼합하기 전에 건식 블렌딩한다. 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 균질 블렌드일 필요는 없지만, 균질 블렌드를 형성하는 것이 바람직하다.

발명의 효과

[0012]

티오비스 폐놀계 항산화제/PAG 블렌드는 예상외로 낮은 주 용융점과 몇몇 소분율 용융점을 갖는다. 예를 들어, 0.6:1 중량비의 TBM6와 PEG 20000의 블렌드는 59°C의 낮은 주 용융점 및 81°C의 소분율 용융점을 갖는다. 또한, 티오비스 폐놀계 항산화제/PAG 블렌드는 120°C를 넘는 온도에서 순수한 PAG 보다 현저하게 낮은 점도를 갖는다. 예를 들어, 0.6:1 중량비의 TBM6와 PEG 20000의 블렌드는 120°C를 넘는 온도에서 순수한 PEG 20000 보다 낮은 점도를 갖는다.

[0013]

티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG의 블렌드를 폴리에틸렌 (PE)에 혼입시킴으로써 PE의 산화 안정성의 척도인 산화 유도 시간 (OIT)이 높랄 정도로 높은 PE를 제공한다. 이러한 OIT는 TBM6 및 PAG, 예를 들어 PEG 20000이, 예를 들어, 예비형성된 블렌드로서가 아니라 개별적으로 가해진 유사 PE에 의해 얻어진 것보다 상당히 더 높다.

[0014]

티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG의 블렌딩된 혼합물의 이러한 예상외의 특징은 전술한 문제점에 대한 해결책을 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0015]

도 1은 0.6:1 비율의 TBM6 대 PEG 20000 블렌드에 대한 시차 주사 열량측정 (DSC) 열 스캔이다.

도 2는 다양한 중량비의 TBM6 대 PEG 20000 블렌드에 대한 DSC 열 스캔이다.

도 3은 0.6:1 비율의 TBM6/PEG 20000 블렌드의 여러 온도에서의 점도를 보고한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0016]

정의

[0017]

달리 언급되거나, 문맥으로부터 암시되거나, 당업계에서 관행적이지 않는 한, 모든 부 및 퍼센트는 중량을 기준으로 하고 모든 시험 방법은 본 개시내용의 출원일 현재로 통용된다. 미국 특히 실시의 목적을 위해, 임의의 인용된 특허, 특히 출원 또는 공보의 내용은 특히 정의 및 당업계의 일반적인 지식의 개시내용과 관련하여 (본 개시내용에서 구체적으로 제공된 임의의 정의와 불일치하지 않는 정도 내에서) 그의 전문이 참고로 포함된다 (또는 그의 US 버전 등가물도 그렇게 참고로 포함된다).

[0018]

본 개시내용에서 수치 범위는 대략적인 것이며, 따라서 달리 언급하지 않는 한 그 범위 밖의 값도 포함할 수 있다. 수치 범위는 더 낮은 값 및 더 높은 값을 비롯한 그로부터 한 단위씩 증가하는 모든 값을 포함하되, 단 임의의 더 낮은 값과 임의의 더 높은 값 사이에 적어도 두 단위가 떨어져 있다. 예로서, 조성, 물리적 또는 기타 특성, 예컨대 예를 들어 분자량 등이 100 내지 1,000인 경우, 그 때 100, 101, 102 등과 같은 모든 개개의 값을, 및 100 내지 144, 155 내지 170, 197 내지 200 등과 같은 하위 범위들이 명백히 열거된다. 1 미만인 값을 포함하거나 1을 초과하는 분수 (예를 들어, 1.1, 1.5 등)를 포함하는 범위에 있어서, 한 단위는 적절하게

는 0.0001, 0.001, 0.01 또는 0.1인 것으로 여겨진다. 10 미만의 한 자리 수를 포함하는 범위 (예를 들어, 1 내지 5)에 있어서, 한 단위는 전형적으로는 0.1인 것으로 여겨진다. 이들은 단지 구체적으로 의도된 것의 예에 불과하고, 열거된 하한 값과 상한 값 사이의 가능한 모든 수치의 조합이 본 개시내용에서 명백히 명시된 것으로 간주되어야 한다. 다른 것들 중에서 PEG의 분자량 및 티오비스 폐놀계 항산화제 대 PEG의 중량비에 관한 수치 범위는 본 개시내용 내에 제공되어 있다.

[0019] "전선" 및 유사 용어는 전도성 금속, 예를 들어 구리 또는 알루미늄으로 된 한 가닥, 또는 광섬유 한 가닥을 의미한다.

[0020] "케이블", "전력 케이블", 및 유사 용어는 보호 자켓 또는 피복층 내의 적어도 하나의 전선 또는 광섬유를 의미한다. 전형적으로, 케이블은 전형적으로 공통 보호 자켓 또는 피복층에서 함께 결합되어 있는 둘 이상의 전선 또는 광섬유이다. 자켓 내부의 개개의 전선 또는 섬유는 피복이 없거나, 피복되어 있거나 절연되어 있을 수 있다. 복합 케이블은 전선과 광섬유를 둘 다 함유할 수 있다. 케이블 등은, 저, 중 및 고 전압 용으로 설계될 수 있다. 전형적인 케이블 설계는 USP 5,246,783, USP 6,496,629 및 USP 6,714,707에 예시되어 있다.

[0021] "조성물" 및 유사 용어는 둘 이상의 성분들의 혼합물 또는 블렌드를 의미한다.

[0022] "블렌드", "혼합물" 및 유사 용어는 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG가 서로 합해져 형성된 조성물을 의미한다. 티오비스 폐놀계 항산화제 및 PAG는, 예를 들어 용융되거나, 공통의 용매 중에 함께 용해되거나, 건식 블렌딩되는 등 임의의 방법으로 조합될 수 있다.

[0023] "항산화제" 및 유사 용어는 중합체의 가공 동안에 일어나는 산화를 최소화하는 화학적 화합물을 의미한다.

[0024] "가교된", "경화된" 및 유사 용어는 중합체가 물품으로 성형되기 전이나 후에 가교를 유도하는 처리를 받았거나 그러한 처리에 노출되었고, 40 내지 100 중량 퍼센트 (즉, 40 중량% 겔 함량 이상)의 자일렌 또는 데칼렌 추출물을 갖는 것을 의미한다.

[0025] "가교성", "경화성" 및 유사 용어는 중합체가 물품으로 성형되기 전이나 후에 경화되거나 가교되지 않았고, 상당한 가교를 유도하는 처리를 받거나 그러한 처리에 노출시 (예를 들어, 물, 열, 또는 방사선 조사에 노출시) 상당한 가교를 유발, 촉진 또는 가능하게 할 첨가제(들) 또는 관능기를 포함함에도 불구하고 그러한 처리를 받았거나 그러한 처리에 노출되지 않았음을 의미한다.

티오비스 폐놀계 항산화제

[0027] 폴리에틸렌이 예를 들어 전선 및 케이블 커버링을 제조할 때와 같이 승온에서 처리될 때 그의 산화에 대한 보호를 제공하는 임의의 티오비스 폐놀계 항산화제를 본 발명의 실시에 사용할 수 있다. 티오비스 폐놀계 항산화제의 대표적인 예는 4,4'-티오비스(2-tert-부틸-5-메틸페놀) (또한 TBM-6로도 알려짐, CAS 96-69-5); 2,2'-티오비스(6-t-부틸-4-메틸페놀); 4,4'-티오비스(2-메틸-6-t-부틸페놀); 2,2'-티오비스(4-옥틸페놀) (CAS 16857-10-6); 2,2'-티오비스(6-t-부틸-p-크레졸) (또한 TBP-6로도 알려짐, CAS 90-66-4) 및 이러한 항산화제 2종 이상의 혼합물을 포함하나 이들로 한정되는 것은 아니다. 한 실시양태에서, 4,4'-티오비스(2-tert-부틸-5-메틸페놀)이 바람직한 티오비스 폐놀계 항산화제이다.

PAG

[0029] 본 발명의 실시에 사용되는 폴리알킬렌 글리콜은 공지된 화합물이고, 이들은 물 및 일-, 이- 또는 다가 화합물 중 하나 이상에 의해 개시되고, 당업계에 공지된 반응 조건하에 (예를 들어, 문헌 ["Alkylene Oxides and Their Polymers", Surfactant Science Series, Vol 35] 참조) 염기 촉매에 의해 촉진되는 알킬렌 옥시드 단량체 또는 알킬렌 옥시드 단량체 혼합물의 중합에 의해 제조된다. 중합 완료시, 반응 혼합물을 탈기시키고, 그 다음에 1 종 이상의 산을 가하여 중화시킨다. 임의로, 중화로부터 생성되는 염을 임의의 공지된 수단에 의해 제거할 수 있다. 중화된 폴리알킬렌 글리콜 생성물은 4.0 내지 8.5의 pH 값을 갖는다. 본 발명의 목적을 위하여, "폴리 알킬렌 글리콜"은 디알킬렌 글리콜, 및 특히 디에틸렌 글리콜을 포함한다.

[0030] 한 실시양태에서 개시제는 에틸렌 또는 프로필렌 글리콜 또는 이들 중 하나의 올리고머이다. 한 실시양태에서, 개시제는 하기 화학식의 화합물이다.



[0032] 상기 식에서, R^1 및 R^3 은 독립적으로 메틸, 또는 선형 또는 분지형 구조를 가지며 하나 이상의 불포화 결합을 함

유할 수 있는 C₂ 내지 C₂₀ 지방족 또는 방향족 기, 또는 수소이되, 단, R¹ 및 R³ 중 적어도 하나는 수소이고; 각 R²는 독립적으로 수소, 메틸, 또는 에틸이며; m은 0 내지 20의 정수이다. 한 실시양태에서 개시제 화합물은 3개 이상의 히드록실 기를 함유하는 탄화수소 화합물, 예컨대 글리세롤 또는 소르비톨이다.

[0033] 한 실시양태에서, 촉매는 염기, 전형적으로는 알칼리 또는 알칼리 토금속 수산화물 또는 탄산염, 지방족 아민, 방향족 아민, 또는 헤테로시클릭 아민 중 1종 이상이다. 한 실시양태에서, 수산화 나트륨 또는 칼륨이 염기 촉매이다.

[0034] 중합에서 단량체로서 사용되는 알킬렌 옥시드는 C₂ 내지 C₈ 옥시드, 예컨대 에틸렌 옥시드, 프로필렌 옥시드, 부틸렌 옥시드, 헥센 옥시드, 또는 옥텐 옥시드이다. 한 실시양태에서, 알킬렌 옥시드는 에틸렌 또는 프로필렌 옥시드이다.

[0035] 본 발명의 한 실시양태에서 폴리알킬렌 옥시드는 폴리에틸렌 옥시드, 또는 에틸렌 옥시드(EO)와 프로필렌 옥시드(PO)의 수용성 공중합체, 또는 이를 중 하나의 모노 메틸, 에틸, 프로필, 또는 부틸 에테르, 또는 폴리에틸렌 옥시드 또는 글리세롤에 의해 개시된 EO와 PO의 공중합체이다. 한 실시양태에서, 폴리알킬렌 글리콜은 분자량이 1,000 내지 100,000인 폴리에틸렌 글리콜이다. 전형적으로 최소 분자량은 5,000, 보다 전형적으로는 10,000 및 보다 더 전형적으로는 15,000이다. 전형적인 최대 분자량은 100,000, 보다 전형적으로는 75,000 및 보다 더 전형적으로는 50,000이다. 폴리에틸렌 글리콜이 바람직하지만, 폴리프로필렌 글리콜 및 폴리에틸렌-폴리프로필렌 글리콜을 비롯한 다른 폴리알킬렌 글리콜 또는 폴리알킬렌 글리콜의 혼합물을 대신 사용할 수도 있다.

티오비스 폐놀계 항산화제/PAG 블렌드

[0036] 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 전형적으로 티오비스 폐놀계 항산화제 대 PAG 중량비 0.02:1 내지 3:1, 보다 전형적으로는 0.1:1 내지 2:1 및 보다 더 전형적으로는 0.5:1 내지 1:1로 존재한다. 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 임의의 적절한 방법, 예를 들어, 용융 블렌딩, 후속적 용매 제거를 포함하는 공통의 용매 중의 용해, 건식 블렌딩 등으로 블렌딩될 수 있다. 본 발명의 실시가 균질한 블렌드를 요구하는 것은 아니지만, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG를 적어도 거의, 바람직하게는 완전히 균질한 혼합물이 얻어질 때까지 서로 혼합하는 것이 바람직하다. 용매 블렌딩 실시양태에서, 용매는 할로겐화 탄화수소, 예를 들어 디클로로메탄, 사염화탄소, o-디클로로벤젠 등을 포함하나 이들로 한정되는 것은 아니며, 용매는 임의의 적절한 방법, 예를 들어 증발에 의해 제거한다. 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 개별적으로 그리고 임의의 순서로 공통의 용매에 용해시킨 후 서로 블렌딩하거나, 동시에 용해시킬 수 있다. 블렌드는 용융되거나 고체인 형태로 사용될 수 있다.

[0037] 바람직한 실시양태에서 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG는 서로 건식 블렌딩되며, 즉, 항산화제와 PAG는 둘 다 블렌딩시 고체이다. 건식 블렌딩을 수행하는데 사용되는 방법 및 장비는 편의에 따라 달라질 수 있으며, 예를 들면 고, 저, 및 중간 강도 건식 고체 블렌더, 절구와 공이(mortar and pestle) 등이 있다. 항산화제 및 PEG는 바람직하게는 분말 형태로 존재하고, 전형적으로 입자 크기가 티오비스 폐놀계 항산화제의 경우에는 1 내지 1,000 마이크로미터이고 PEG의 경우에는 1 내지 10,000 마이크로미터이다.

[0038] 임의로 그리고 바람직하게는, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG의 블렌드는 PE와 혼합하기 전에 임의의 형태, 예를 들어, 펠릿, 태블릿, 플레이크 등으로 압축된다. 필수적인 것은 아니지만 바람직하게는 압축된, 이러한 물리적 블렌드는 원료 취급을 간소화하기 위하여 종래의 고체 공급 시스템을 사용하여 PE 혼련 장비 내로 정확하게 계량투입될 수 있다. 이러한 물리적 블렌드는 티오비스 폐놀계 항산화제의 감소된 용융점을 제공하여 이로써 PE 혼련물로의 용융 혼합을 더 용이하게 하여 이로써 조성물에서의 항산화제의 분산을 개선하고 PE에서 비용 용된 항산화제를 제거해준다. 또한, 티오비스 폐놀계 항산화제와 PAG의 안정적인 압축형 물리적 블렌드는 티오비스 폐놀계 항산화제의 분말형과 관련된 폭발성 문제를 없애준다. 이는, 결국 폭발-방지 원료 취급 장비를 위한 자본적 지출을 절감시키고, 원료 취급을 간소화하고, 생산 시설에서의 보관을 간소화한다. 항산화제와 PAG를 개별적으로 첨가하는 것에 비해 물리적 블렌드의 또 다른 장점은 항산화제에 의해 제공되는 낮은 스웨트-아웃(sweat-out) 및 개선된 스코치 특성, 및 PEG에 의해 제공되는 개선된 워터 트리에 대한 내성의 보존이다. 또 다른 장점은 일단 액체 상태로 전환되면 블렌드의 여과가 촉진되는 점이고, 이는 청정한 절연 조성물의 생산에 있어서 중요하다.

[0039] 한 바람직한 건조 블렌드는 TBM6 및 PEG 20,000이다. TBM6는 162°C의 용융점을 갖는 한편, PEG 20,000은 약 62°C의 용융점을 갖는다. 0.6:1 TBM6 대 PEG 20,000의 비율의 TBM6와 PEG 20,000의 물리적 블렌드는 예상외로

낮은 용융점을 가지며, 혼합물의 거의 전부가 59°C에서 용융된다 (그리고 81°C에서 소분율 용융점이 조성물의 미미한 퍼센트를 나타냄).

[0041] PE와 혼합된 블렌드의 양은 PE 조성물 (PE 수지, 항산화제/PAG 블렌드, 및 임의의 첨가제 및 충전제를 포함함)의 중량을 기준으로 전형적으로 0.1 중량% (wt%) 이상, 보다 전형적으로 0.5 중량% 이상 및 보다 더 전형적으로 0.9 중량% 이상이다. PE 조성물 중 블렌드의 최대량은 전형적으로는 3 중량%를 초과하지 않으며, 보다 전형적으로는 1.5 중량%를 초과하지 않고 보다 더 전형적으로는 1.1 중량%를 초과하지 않는다.

[0042] 폴리에틸렌

[0043] 폴리에틸렌은, 그 용어가 본원에서 사용되는 경우, 에틸렌의 단일중합체, 또는 에틸렌과 3 내지 12개의 탄소 원자, 및 바람직하게는 4 내지 8개의 탄소 원자를 갖는 1종 이상의 알파-올레핀 소량, 및, 임의로 디엔의 공중합체, 또는 그러한 단일중합체 및 공중합체의 혼합물이다. 혼합물은 기계적 블렌드 또는 동일반응계 블렌드일 수 있다. 알파-올레핀의 예는 프로필렌, 1-부텐, 1-헥센, 4-메틸-1-펜텐, 및 1-옥тен이다.

[0044] 폴리에틸렌은 균질 또는 비균질일 수 있다. 균질 폴리에틸렌은 보통 1.5 내지 3.5 범위의 다분산도 (M_w/M_n) 및 본질적으로 균일한 공단량체 분포를 가지며, 단일의 비교적 낮은 DSC 용융점을 특징으로 한다. 한편, 비균질 폴리에틸렌은 3.5 초과의 다분산도 (M_w/M_n)를 가지며, 균일한 공단량체 분포를 갖지 않는다. M_w 는 중량 평균 분자량으로서 정의되고 M_n 은 수 평균 분자량으로서 정의된다. 폴리에틸렌의 밀도는 0.860 g/cc (입방 센티미터 당 그램) 내지 0.950 g/cc의 범위일 수 있지만, 전형적으로는 0.870 내지 0.930 g/cc 범위의 밀도를 갖는다. 이들은 전형적으로는 10분 당 0.1 내지 50 그램 (g/10분) 범위의 용융 지수를 갖는다.

[0045] 폴리에틸렌은 저압 또는 고압 공정으로 제조될 수 있다. 이들은 통상의 기술에 의해 용액 또는 슬러리 중의 액체 상으로 또는 기체 상으로 제조될 수 있다. 저압 공정은 전형적으로는 1000 psi 미만의 압력에서 가동되는 한편, 고압 공정은 전형적으로는 15,000 psi 초과의 압력에서 가동된다.

[0046] 이 폴리에틸렌을 제조하는데 사용될 수 있는 전형적인 촉매계는, 다음을 포함한다: 마그네슘/티타늄 기재의 촉매계 (비균질 폴리에틸렌), 예를 들면 USP 4,302,565에 서술된 촉매계; 바나듐 기재의 촉매계, 예컨대 USP 4,508,842 (비균질 폴리에틸렌) 및 USP 5,332,793, 5,342,907, 및 5,410,003 (균질 폴리에틸렌)에 서술된 것들; 크롬 기재의 촉매계, 예컨대 USP 4,101,445에 서술된 것; 메탈로센 촉매계, 예컨대 USP 4,937,299 및 5,317,036 (균질 폴리에틸렌)에 서술된 것; 또는 기타 전이금속 촉매계. 이들 촉매계 중 다수는 종종 지글러-나타 (Ziegler-Natta) 촉매계 또는 필립스 (Phillips) 촉매계로 지칭된다. 실리카-알루미나 지지체 상에 크롬 또는 몰리브덴 옥시드를 사용하는 촉매계가 여기에 포함될 수 있다. 폴리에틸렌을 제조하는 전형적인 방법도 또한 상기 특허에 서술되어 있다. 전형적인 동일반응계 폴리에틸렌 블렌드 및 방법 및 촉매계는 USP 5,371,145 및 5,405,901에 서술되어 있다. 다양한 폴리에틸렌으로는 고압 공정에 의해 제조된 저밀도 에틸렌 단일중합체 (HP-LDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌 (LLDPE), 초저밀도 폴리에틸렌 (VLDPE), 중간밀도 폴리에틸렌 (MDPE), 및 밀도가 0.940 g/cc를 초과하는 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)을 포함한다. 마지막 4종의 폴리에틸렌은 일반적으로 저압 공정에 의해 제조된다. 통상의 고압 공정은 문헌 [Introduction to Polymer Chemistry, Stille, Wiley and Sons, New York, 1962, pp. 149-151]에 서술되어 있다. 고압 공정은 전형적으로는 튜브형 반응기 또는 교반형 오토클레이브에서 수행되는 자유 라디칼 개시 중합이다. 교반형 오토클레이브에서, 압력은 10,000 내지 30,000 psi (평방 인치 당 파운드)의 범위이고 온도는 175 내지 250°C의 범위이며, 튜브형 반응기에서, 압력은 25,000 내지 45,000 psi의 범위이고, 온도는 200 내지 350°C의 범위이다.

[0047] VLDPE는 에틸렌과 3 내지 12개의 탄소 원자 및 전형적으로는 3 내지 8개의 탄소 원자를 갖는 1종 이상의 알파-올레핀의 공중합체일 수 있다. VLDPE의 밀도는 0.870 내지 0.915 g/cc의 범위일 수 있다. 이는, 예를 들어, (a) 크롬 및 티타늄을 함유한 촉매; (b) 마그네슘, 티타늄, 할로겐을 함유한 촉매, 및 전자 공여체; 또는 (c) 바나듐을 함유한 촉매, 전자 공여체, 알킬 알루미늄 할라이드 개질제, 및 할로카본 촉진제의 존재하에 제조될 수 있다. VLDPE의 제조를 위한 촉매 및 방법은 각각 USP 4,101,445, 4,302,565, 및 4,508,842에 서술되어 있다. VLDPE의 용융 지수는 0.1 내지 20 g/10분의 범위일 수 있으며, 전형적으로는 0.3 내지 5 g/10분의 범위이다. 에틸렌 이외의 공단량체(들)에 기인하는 VLDPE의 비율은, 공중합체의 중량을 기준으로 1 내지 49 중량% (wt%)의 범위일 수 있고, 전형적으로는 15 내지 40 중량%의 범위이다. 제3의 공단량체는, 예를 들어 또 다른 알파-올레핀 또는 에틸리덴 노르보르넨, 부타디엔, 1,4-헥사디엔, 또는 디시클로펜타디엔과 같은 디엔이 포함될 수 있다. 에틸렌/프로필렌 공중합체 및 에틸렌/프로필렌/디엔 삼원중합체는 일반적으로 EPR로 지칭되고 삼원중합체는 일반적으로 EPDM으로 지칭된다. 제3의 공단량체는 공중합체의 중량을 기준으로 1 내지 15 중량%의 양으로 존재할 수 있으며, 전형적으로는 1 내지 10 중량%의 양으로 존재한다. 전형적으로 공중합체는 에틸렌을 비

롯한 2종 또는 3종의 공단량체를 함유한다.

[0048] LLDPE는 VLDPE 및 MDPE를 포함할 수 있으며, 이는 또한 선형이지만, 일반적으로 0.916 내지 0.925 g/cc 범위의 밀도를 갖는다. 이는 에틸렌과 3 내지 12개의 탄소 원자, 및 전형적으로는 3 내지 8개의 탄소 원자를 갖는 1종 이상의 알파-올레핀의 공중합체일 수 있다. 용융 지수는 1 내지 20 g/10분의 범위일 수 있으며, 전형적으로는 3 내지 8 g/10분의 범위이다. 알파-올레핀은 상기 언급한 것들과 동일한 것일 수 있으며, 촉매 및 방법 또한 원하는 밀도 및 용융 지수를 얻도록 필요한 변화를 수행한 동일한 것이다.

[0049] 주지한 바와 같이, 폴리에틸렌의 정의에는 통상의 고압 공정에 의해 제조된 에틸렌의 단일중합체가 포함된다. 본 발명의 한 실시양태에서, 폴리에틸렌은 고압 공정에 의해 제조된 에틸렌의 단일중합체이다. 단일중합체는 바람직하게는 0.910 내지 0.930 g/cc 범위의 밀도를 갖는다. 단일중합체는 또한 1 내지 5 g/10분 범위의 용융 지수를 가질 수 있으며, 전형적으로는 0.75 내지 3 g/10분 범위의 용융 지수를 갖는다. 용융 지수는 ASTM D-1238, 조건 E 하에 결정된다. 이는 190°C 및 2160 그램에서 측정된다.

[0050] 에틸렌과 불포화 에스테르로 이루어진 공중합체는 잘 알려져 있으며, 전술한 통상적인 고압 기술로 제조될 수 있다. 불포화 에스테르는 알킬 아크릴레이트, 알킬 메타크릴레이트, 및 비닐 카르복실레이트일 수 있다. 알킬 기는 1 내지 8개의 탄소 원자 및 바람직하게는 1 내지 4개의 탄소 원자를 가질 수 있다. 카르복실레이트기는 2 내지 8개의 탄소 원자를 가질 수 있고 바람직하게는 2 내지 5개의 탄소 원자를 갖는다. 에스테르 공단량체에 기인하는 공중합체의 비율은 공중합체의 중량을 기준으로 5 내지 50 중량%의 범위일 수 있으며, 바람직하게는 15 내지 40 중량%의 범위이다. 아크릴레이트 및 메타크릴레이트의 예는 에틸 아크릴레이트, 메틸 아크릴레이트, 메틸 메타크릴레이트, t-부틸 아크릴레이트, n-부틸 아크릴레이트, n-부틸 메타크릴레이트, 및 2-에틸헥실 아크릴레이트이다. 비닐 카르복실레이트의 예는 비닐 아세테이트, 비닐 프로피오네이트 및 비닐 부타노에이트이다. 에틸렌/불포화 에스테르 공중합체의 용융 지수는 0.5 내지 50 g/10분의 범위일 수 있으며, 바람직하게는 2 내지 25 g/10분의 범위이다. 에틸렌과 불포화 에스테르의 공중합체를 제조하는 한 가지 방법은 USP 3,334,081에 서술되어 있다. 비닐트리메톡시실란과 같은 실란, 및 에틸렌의 공중합체도 또한 사용될 수 있다.

[0051] 조성물로 1종 이상의 추가 수지가 도입되는 경우, 티오비스 페놀계 항산화제와 PAG 성분의 양은 조성물 중 전체 수지 100 중량부를 기준으로 한다. 이를 수지는 각종 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌, 또는 전선 및 케이블에 통상적으로 사용되는 다른 중합체 첨가제일 수 있다.

첨가제

[0053] 폴리에틸렌 배합물에 도입될 수 있는 종래의 첨가제는, 예를 들면 항산화제, 커플링제, 자외선 흡수제 또는 안정화제, 정전기 방지제, 안료, 염료, 조핵제, 강화 충전제 또는 중합체 첨가제, 카본 블랙, 슬립제, 가소제, 가공 조제, 윤활제, 점도 조절제, 증점제, 블록킹 방지제, 계면활성제, 증량제 오일, 금속 불활성화제, 전압 안정화제, 난연 충전제 및 첨가제, 가교제, 부스터, 및 촉매 및 매연 억제제가 있다. 충전제 및 첨가제는 베이스 수지, 이 경우 폴리에틸렌 100 중량부 당 각각 0.1 중량부 내지 200 중량부 범위의 양으로 가해질 수 있다.

[0054] 항산화제의 예는 입체장애 페놀, 예컨대 테트라카스[메틸렌(3,5-디-tert-부틸-4-히드록시히드로신나메이트)]메탄, 비스[(베타-(3,5-디-tert-부틸-4-히드록시벤질)-메틸카르복시에틸)]술폰, 및 티오디에틸렌 비스(3,5-디-tert-부틸-4-히드록시)히드로신나메이트; 포스파이트 및 포스포나이트, 예컨대 트리(2,4-디-tert-부틸페닐)포스파이트 및 디-tert-부틸페닐-포스포나이트; 티오 화합물, 예컨대 디라우릴티오디프로파오네이트, 디미리스틸티오디프로파오네이트, 및 디스테아릴티오디프로파오네이트; 각종 실록산; 및 각종 아민, 예컨대 중합된 2,2,4-트리메틸-1,2-디히드로퀴놀린 및 디페닐아민이다. 항산화제는 폴리에틸렌 100 중량부 당 0.1 내지 5 중량부의 양으로 사용될 수 있다.

[0055] PE는 조성물에 가교제를 가하거나 PE에 그래프팅 또는 공중합을 통하여 -Si(OR)₃ (여기서 R은 히드로카르빌 라디칼임)와 같은 가수분해가능한 기를 가함으로써 달성되는, 수지를 가수분해가능하게 만듦으로써 가교될 수 있다. 전형적으로 PE는 가교되며, 이는 유기 과산화물의 작용을 통해 가교된다.

[0056] 중합체를 유기 과산화물과 같은 자유 라디칼 개시제로 가교하는 것은 잘 알려져 있다. 일반적으로, 유기 과산화물은 롤 밀, 이축 스크류 혼련 압출기, 또는 밴버리 (BANBURY)TM 또는 브라밴더 (BRABENDER)TM 혼합기에서 과산화물의 상당한 분해를 위한 개시 온도보다 낮은 온도에서 용융 블렌딩함으로써 중합체로 혼입된다. 과산화물은 문헌 [Plastic Additives Handbook, Gachter et al, 1985, pages 646 to 649]에 서술된 바와 같은 그의 반감기 온도에 기초하여 분해에 대해 판단한다. 중합체성 화합물에 유기 과산화물을 혼입하는 대안적인 방법은

액체 과산화물과 중합체의 펠릿을, 유기 과산화물의 동결점을 초과하고 유기 과산화물의 분해 온도 및 중합체의 용융 온도 미만인 온도로 유지되는, 헨셀 (HENSCHEL)™ 혼합기와 같은 블렌딩 장치 또는 단순 드럼 텀블러와 같은 침지 장치에서 혼합하는 것이다. 유기 과산화물 혼입 이후에, 중합체/유기 과산화물 블렌드를 그 다음에, 예를 들어, 압출기로 도입하고, 여기서 유기 과산화물의 분해 온도보다 낮은 온도에서 전기 전도체 주위로 압출 시켜 케이블을 형성한다. 그 다음에 케이블을 더 높은 온도에 노출시키면, 이때 유기 과산화물이 분해되어 자유 라디칼을 제공하고, 이는 중합체를 가교시킨다.

[0057] 적절한 가교제는 유기 과산화물, 예컨대 디쿠밀 퍼옥시드; 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산; t-부틸 쿠밀 퍼옥시드; 및 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산-3이다. 한 실시양태에서, 디쿠밀 퍼옥시드가 바람직한 유기 과산화물이다.

[0058] 가수분해가능한 기는, 예를 들어 하나 이상의 Si(OR)_3 기를 갖는 에틸렌계 불포화 화합물, 예컨대 비닐트리메톡시실란, 비닐트리에톡시실란, 및 감마-메타크릴옥시프로필트리메톡시-실란을 전술한 유기 과산화물의 존재하에 중합체로 그래프팅함으로써 가해질 수 있다. 가수분해가능한 수지는 그 다음에 실라놀 축합 촉매, 예컨대 디부틸주석 디라우레이트, 디옥틸주석 말레이트, 디부틸주석 디아세테이트, 주석(I) 아세테이트, 납나프테네이트, 및 아연 카프릴레이트의 존재하에 수분에 의해 가교된다. 한 실시양태에서, 디부틸주석 디라우레이트는 바람직한 실라놀 축합 촉매이다.

[0059] 가수분해가능한 그래프팅된 공중합체의 예는 비닐트리메톡시 실란 그래프팅된 에틸렌 단일중합체, 비닐트리에톡시 실란 그래프팅된 에틸렌 단일중합체, 및 비닐트리부톡시 실란 그래프팅된 에틸렌 단일중합체이다. 대안적으로, 비닐 트리알콕시실란 가교제와 에틸렌 및 기타 단량체와의 공중합은 에틸렌의 단일중합체 및 비닐 아세테이트와 아크릴레이트와의 공중합체를 제조하는데 사용되는 고압 반응기에서 수행될 수 있다.

케이블 제조

[0061] 본 발명의 조성물을 사용하는 케이블은, 예를 들어 단축 또는 이축 스크류 유형의 다양한 유형의 압출기에서 제조될 수 있다. 혼련은 압출기에서 또는 압출 전에 브라벤더™ 혼합기 또는 밴버리™ 혼합기와 같은 종래의 혼합기에서 수행될 수 있다. 통상의 압출기에 대한 한 설명은 USP 4,857,600에서 찾아볼 수 있다. 하나의 전형적인 압출기는 그 상류 말단에 호퍼를 그리고 그 하류 말단에 다이를 갖는다. 호퍼는 스크류를 포함하는 배럴로 공급한다. 하류 말단에서, 스크류와 다이 말단 사이에 스크린 팩 (screen pack) 및 브레이커 플레이트 (breaker plate)가 있다. 압출기의 스크류 부분은 공급 구간, 압축 구간, 및 계량 구간의 3개 구간, 및 후방 가열 구역 및 전방 가열 구역의 2개 구역으로 나뉘는 것으로 여겨지며, 상기 구간 및 구역은 상류에서 하류로 가동된다. 대안적으로, 상류에서 하류로 가동되는 다수의 (2개 초과) 가열 구역이 축을 따라 존재할 수 있다. 1개 초과의 배럴을 갖는 경우, 배럴은 직렬로 연결된다. 각 배럴의 길이 대 직경 비율은 약 15:1 내지 약 30:1의 범위이다. 재료가 압출 후에 유기 과산화물로 가교되는 전선 코팅에 있어서, 크로스헤드의 다이는 직접 가열 구역으로 공급하고, 이 구역은 130°C 내지 500°C의 범위, 및 바람직하게는 170°C 내지 450°C의 범위의 온도로 유지될 수 있다. 케이블에 대한 가교 공정은 문헌 [Electrical Wire Handbook, The Wire Association International, Inc., Guilford, Connecticut, 1983, pages 112 to 120]에 서술되어 있다.

[0062] 본 발명은 하기 실시예를 통해 보다 상세히 설명된다. 달리 언급되지 않는 한, 모든 부 및 퍼센트는 중량을 기준으로 한다.

<구체적 실시양태>

재료

[0065] 챈투라 코포레이션 로위녹스 (Chemtura Corporation Lowinox) TBM6 (CAS 등록 번호: 96-69-5) [4,4'-티오비스 (6-tert-부틸-m-크레졸) 또는 4,4'-티오비스(2-t-부틸-5-메틸페놀)].

[0066] 폴리에틸렌 글리콜, MW 20,000 (CAS 등록 번호: 25322-68-3).

예비형성된 블랜드

[0068] 가공 전 분자량이 20,000인 PEG를 교반 기능이 있는 고정 가열 장치를 사용하여 100°C 내지 120°C의 온도에서 용융시켰다. 승온에서 일어날 수 있는 PEG 20000의 화학적 분해를 피하기 위해 온도를 이 범위로 유지시켰다. 0.6:1의 TBM6 대 PEG 20000의 비율을 사용하였다. 적절한 중량의 TBM6를 용융된 PEG 20000에 TBM6의 완전한 용해가 일어날 때까지 연속적으로 교반하면서 조심스럽게 가하였다. 예비형성된 혼합물을 열 공급원으로부터

꺼내어 주위 조건 (23°C 및 대기압)에서 냉각되도록 두었다. 냉각된 생성물은 균질 고체였다. TBM6 대 PEG 20000의 비율이 상이한 추가의 샘플을 동일한 방법으로 블렌딩하였지만, TBM6 함량이 높은 샘플에 대해서는 온도를 120°C 초과 내지 대략 170°C로 상승시키는 것이 필요하였다.

[0069]

예비형성된 혼합물을 TA 인스트루먼츠 써멀 어낼리시스 (TA Instruments Thermal Analysis) Q-1000 DSC 유닛을 사용하여 용융 특성에 대해 시험하였다. DSC는 30.0°C에서 평형에 이른 후, 10.0°C/분으로 180.0°C까지 상승시켰다. 이는 1차 가열 DSC 스캔이다. 그 다음에 샘플을 1분 동안 등온으로 유지하고, 10.0°C/분으로 -60.0°C까지 하강시키고, 3분 동안 등온으로 유지한 후, 10.0°C/분으로 200.0°C까지 상승시켰다. 이는 2차 가열 DSC 스캔이다. 0.6:1 비율의 TBM6 대 PEG 20000에 대한 1차 가열 DSC 스캔은 도 1에 나타나 있고, 데이터는 표 1에 열거되어 있다. 0.6:1 TBM6 대 PEG 20000의 비율의 TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 혼합물의 용융점은 TBM6 단독보다 상당히 낮고 (60-80°C 대 162°C), PEG 20000 단독보다 낮았다 (59°C 대 62.5°C). TBM6와 PEG 20000의 다른 예비형성된 혼합물에 대한 1차 가열 DSC 스캔은 도 2에 나타나 있다.

표 1

TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 블렌드의 DSC 용융점 (°C)

	PEG 20000, %						
	0	25	33	50	61	98	100
TBM6%							
0							62.46
2							63.28
39					59.11, 80.54		
50				55.39, 96.33			
67			101.67				
75		130.46					
100	162.43						

[0070]

[0071] 6번 스팬들이 장착된 브룩필드 디지털 비스코미터 (Brookfield Digital Viscometer) 모델 RVT를 사용하여 점도를 측정하기 위해, 예비형성된 혼합물을 교반 기능이 있는 고정 가열 장치를 사용하여 75°C, 100°C, 125°C 및 150°C의 온도로 가열하였다. TBM6 대 PEG 20000의 0.6:1 비율의 TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 혼합물은 120°C 초과에서 순수한 PEG 20000보다 상당히 낮은 점도를 나타냈으며, 데이터는 도 3에 나타나 있다. 완전한 데이터는 표 2에서 보여주고 있다.

표 2

TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 블렌드의 점도

	100% PEG	0.6:1 비율의 TBM6:PEG 20000
온도, °C		
75	12,960	24,000
100	5,920	7,680
125	N.M.	1,904
150	5,280	1,808

N.M. = 측정되지 않음

[0072]

PE 조성물

[0073]

LDPE 중합체를 TBM6와 PEG 20000의 고체 예비형성된 혼합물 (0.6:1 TBM6 대 PEG 20000의 비율)과 브라벤더 모델 프렙 믹서/측정 헤드 실험실 전기 배치식 혼합기를 사용하여 혼련하였다. 유닛에는 중간 전단 속도 캠 블레이드 (Cam Blades)가 장착되어 샘플에 분쇄, 혼합 및 전단을 조합하여 제공하였다. 두 개의 브라벤더 온도 구역을 120°C로 설정하고 로터 속도를 25 rpm으로 설정하였다. LDPE 중합체를 TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 혼합물과 함께 브라벤더 혼합기에 가하였다. 재료를 로딩한 후, 램 암 클로저 어셈블리 (ram arm closure assembly)를 낚추고 혼합 속도를 40 rpm으로 증가시켰다. 혼합 사이클 지속시간은 5분이었다. 혼련물을 브라벤더 혼합기로부터 꺼내어 압축 성형 프레스에서 마일라 (Mylar) 시트 사이에서 압착하여 혼련물을 냉각시켰다. 이 재료는 PE 혼련물로 정의한다.

[0075] TBM6와 PEG 20000이 예비형성된 혼합물로서 첨가되지 않은 PE 혼련물의 샘플을 비교 실시예로 포함시켰다. 이러한 PE 혼련물의 비교 실시예는 고체 TBM6 첨가제와 고체 PEG 20000 첨가제 (0.6:1 TBM6 대 PEG 20000의 비율)를 LDPE 중합체에 브라벤더 모델 프렙 믹서/측정 헤드 실험실 전기 배치식 혼합기를 사용하여 제조하였다. 유닛에는 중간 전단 속도 캠 블레이드가 장착되어 샘플에 분쇄, 혼합 및 전단을 조합하여 제공하였다. 두 개의 브라벤더 온도 구역을 180°C로 설정하고 로터 속도를 45 rpm으로 설정하였다. 재료를 로딩한 후, 램 암 클로저 어셈블리를 낫추고 재료를 3분 동안 혼합하였다. 혼련물을 브라벤더 혼합기로부터 꺼내어 압축 성형 프레스에서 마일라 시트 사이에서 압착하여 혼련물을 냉각시켰다. 이 재료는 TBM6와 PEG 20000이 예비형성된 혼합물로서 첨가되지 않은 PE 혼련물 비교 실시예로 정의한다.

[0076] TBM6와 PEG 20000의 예비형성된 혼합물을 함유하는 PE 혼련물의 일부분을, TA 인스트루먼츠 씨멀 어낼러시스 Q-1000 DSC 유닛을 사용하여 ASTM D 3895-07에 따라 DSC 산화 유도 시간 (OIT)에 대해 시험하였다. 샘플을 130°C의 온도에서 공칭 10 mil 두께의 필름으로 압착시켰고, 약 5 mg의 필름을 시험하였다. TBM6와 PEG 20000이 예비형성된 혼합물로서 첨가되지 않은 PE 혼련물의 한 샘플도 또한 DSC OIT에 대해 시험하였다. TBM6 대 PEG 20000의 0.6:1 비율로 TBM6와 PEG 20000의 예비-블렌딩된 용융 혼합물을 함유한 PE 혼련물은 예비-블렌딩되지 않은 TBM6와 PEG 20000을 함유한 PE 혼련물 보다 상당히 더 높은 평균 DSC OIT를 나타냈으며, 데이터는 표 3에 나타나 있다.

표 3

DSC OIT 결과

	비교 샘플	본 발명 샘플
		TBM6와 PEG 20000의 예비-블렌딩된 혼합물
TBM6, %	0.37	0.37
PEG 20000, %	0.60	0.60
DSC OIT, 200°C, 분	114.8	159.4

[0077]

TR-XLPE 조성물

[0079] LDPE 중합체를 TBM6와 PEG 20000의 고체 예비형성된 혼합물 (0.6:1 TBM6 대 PEG 20000의 비율)과 브라벤더 모델 프렙 믹서/측정 헤드 실험실 전기 배치식 혼합기를 사용하여 혼련하였다. 유닛에는 중간 전단 속도 캠 블레이드가 장착되어 샘플에 분쇄, 혼합 및 전단을 조합하여 제공하였다. 두 개의 브라벤더 온도 구역을 120°C로 설정하고 로터 속도를 25 rpm으로 설정하였다. LDPE 중합체를 TBM6와 PEG 20000의 예비-블렌딩된 혼합물과 함께 브라벤더 혼합기에 가하였다. 재료를 로딩한 후, 램 암 클로저 어셈블리를 낫추고 혼합 속도를 40 rpm으로 증가시켰다. 혼합 사이클 지속시간은 5분이었다. 이어서 용융된 디쿠밀 퍼옥시드를 상기 배합물에 시린지를 통하여 5분간에 걸쳐 가한 후, 40 rpm에서 2분 동안 풀력상하여 원하는 분산액을 얻었다. 배치를 혼합기 보울로부터 꺼내어 유압 프레스에서 마일라 시트 사이에서 원하는 형태로 압축하고 방치하여 냉각시켰다. 이 재료는 TR-XLPE 혼련물로 정의한다.

[0080] TBM6와 PEG 20000이 예비형성된 혼합물로서 첨가되지 않은 TR-XLPE 혼련물의 한 샘플을 비교 실시예로서 포함시켰다. 이러한 TR-XLPE 혼련물의 비교 실시예는 고체 TBM6 첨가제와 고체 PEG 20000 첨가제 (0.6:1 TBM6 대 PEG 20000의 비율)를 LDPE 중합체에 브라벤더 모델 프렙 믹서/측정 헤드 실험실 전기 배치식 혼합기를 사용하여 가하여 제조하였다. 유닛에는 중간 전단 속도 캠 블레이드가 장착되어 샘플에 분쇄, 혼합 및 전단을 조합하여 제공하였다. 두 개의 브라벤더 온도 구역을 180°C로 설정하고 로터 속도를 45 rpm으로 설정하였다. 재료를 로딩한 후, 램 암 클로저 어셈블리를 낫추고 재료를 3분 동안 혼합하였다. 혼련물을 브라벤더 혼합기로부터 꺼내어 압축 성형 프레스에서 마일라 시트 사이에서 압착하여 혼련물을 냉각시켰다. 이어서 과산화물의 첨가를 위해 이 PE 혼련물을 투 롤 밀로 옮겼다. 투 롤 밀 롤리를 120°C로 설정하고 용융된 과산화물을 시린지를 통하여 서서히 가하였다. 일단 과산화물이 혼입되면, 재료를 5분 동안 혼합하였다. 혼련물을 투 롤 밀로부터 꺼내어 스트립으로 절단하였다. 이 재료는 TBM6와 PEG 20000이 예비형성된 혼합물로서 첨가되지 않은 TR-XLPE 비교 실시예로 정의한다.

[0081] TR-XLPE 혼련물을 기계적 및 전기적 시험을 위해 가교된 플라크로 전환시켰다. 인장 시험을 위해 공칭 75 mil 두께의 플라크를 단일 프레스 기술을 사용하여 그리나드 (GREENARD)TM 켄치 쿨 매뉴얼 프레스 상에서 압착하였

다. 마일라 시트를 샘플과 프레스 사이에 놓아 플라크의 청정도를 보장하였다. 재료를 500 psi 및 120°C에서 3분 동안 압착한 후 2600 psi 및 190°C에서 15분 동안 압착하였다. 플라크를 프레스에서 5분 동안 냉각시켰다.

[0082] 인장 강도 및 인장 신장을 시험은 인스트루-메트 (INSTRU-MET)TM 모델 4201 인장 시험기 상에서 ASTM D638에 따라 실시하였다. 샘플은 20 in/분의 속도에서 100 파운드 로드 셀로 시험하였다. 인장 강도 및 인장 신장을 특성은 열 노화 없이 그리고 136°C 및 150°C에서 3주 이하 동안 열 노화시킨 후 플라크 상에서 측정하였다. 열 노화는 인장 바를 블루 엠 일렉트릭 컴파니 (Blue M Electric Company)의 컨백션 오븐에서 특정 시간 기간 동안 걸어 놓아 수행하였다. 허용가능한 열 노화 인장 강도 및 인장 신장을 시험에 대한 기준은 이러한 노화 프로토콜 후에 초기 특성의 75 퍼센트를 초과하여 유지하는 것이다.

[0083] TBM6 대 PEG 20000의 0.6:1 비율로 TBM6와 PEG 20000의 예비-블렌딩된 혼합물을 함유하는 TR-XLPE 혼련물은 열 노화 인장 강도 및 인장 신장을 시험에 대한 기준을 만족시켰으며, 즉, 초기 특성 값의 75 퍼센트를 초과하여 유지하였다. 데이터는 표 4에 나타나 있다.

[0084] 워터 트리 성장 속도는 ASTM D6097에 따라 측정하였다. 시험 표본은 텁 반경 3 마이크로미터의 성형해 넣은 원추형 결합부가 있는 압축 성형 디스크였다. 샘플은 1㎟ 및 실온에서 30일간 5 kV의 전압을 인가하면서 0.01 몽 NaCl 도전성 수용액에서 노화시켰다. 성형해 넣은 결합부에서의 응축된 전기적 스트레스는 배기된 워터 트리의 형성과 성장을 개시하였다. 노화 이후에, 표본을 염색하고 슬라이싱하여 워터 트리를 현미경에 의해 관찰할 수 있었고 워터 트리 길이를 측정할 수 있었다.

[0085] TBM6 대 PEG 20000의 0.6:1 비율로 TBM6와 PEG 20000의 예비-블렌딩된 혼합물을 함유하는 TR-XLPE 혼련물은 비교 실시예에 대한 결과와 본질적으로 대등한 워터 트리 성장에 대한 내성을 나타냈다. 데이터는 표 4에 나타나 있다.

표 4

TR-XLPE 조성물에 대한 인장 강도 및 인장 신장을 결과

	본 발명 샘플	비교 샘플
첨가제 농도, %		
TBM-6	0.4	0.4
디쿠밀 페옥시드	1.8	1.8
PEG 20000	0.6	0.6
워터 트리 정보		
워터 트리 길이, mm	0.076	0.071
포인트 투 플레이 표본 두께 (㎛)	3.525	3.317
워터 트리 성장에 대한 내성	46.4	46.7
인장 강도 (psi)		
초기	2842	2862
136°C에서의 열 노화		
1 주	2955	2441
% 보유율	104	85
2 주	3038	2545
% 보유율	107	89
150°C에서의 열 노화		
1 주	2771	2074
% 보유율	98	72
2 주	2832	2396
% 보유율	100	84
신장을 (%)		
초기	555	558
136°C에서의 열 노화		
1 주	578	541
% 보유율	104	97
2 주	574	555
% 보유율	103	99
150°C에서의 열 노화		
1 주	558	519
% 보유율	101	93
2 주	557	523
% 보유율	100	101

[0087] 추가의 실시예

[0088] 다음 실시예에서는, PEG 20000 및 TBM6를 수득한 채로 사용하였다. 저밀도 폴리에틸렌 (밀도 0.92 g/cc, 용융지수 2.3 g/10분, 에틸렌의 고압 중합을 통해 제조됨)인 DXM-446은, 사용 전에 1 내지 2,000 마이크로미터의 미세 입자 크기 범위로 극저온으로 분쇄되었다. 이어서, 재료는 순수 재료로서 시차 주사 열량측정 (DSC)을 통해 분석하거나 (비교 실시예 1 내지 3), 또는 물리적 블렌드를 형성하도록 절구와 공이를 사용하여 실온에서 친밀히 블렌딩하였다 (실시예 1 및 2).

[0089] DSC는 알루미늄 팬을 사용하여 질소 분위기 하에 10°C에서 200°C까지 10°C/분의 가열 속도로 수행하였다.

[0090] 결과는 표 5에 보고되어 있다. 비교 실시예 1 내지 3은 단독으로 측정된 경우 PEG 20,000은 65°C에서 용융되고, TBM6는 163°C에서 용융되며, DXM-446은 111°C에서 용융됨을 보여주었다. 놀랍게도, 실시예 1에 나타난 바와 같이, 62:38의 PEG 20,000:TBM6 블렌드는 단지 하나의 주된 흡열을 나타내는데, 이는 63°C에서 나타났다 (전체의 단지 약 1%에 해당하는 미미한 흡열이 110°C 및 162°C에서 보여짐). 마찬가지로, 실시예 2에서, 순수 TBM6 중 163°C에서 일어나는 TBM6 용융 흡열은 무시할 만하며 (피크 162°C에서의 엔탈피는 전체 엔탈피의 0.8%로서 무시할 만함), 오직 의미있는 피크는 64°C 및 110°C에서 나타났다. 실시예 3에서, 단지 하나의 주된 흡열이 존재하는데, 이는 60.6°C에서 나타났다. 실시예 4는 61.6°C에서 주된 흡열을 나타내며, 더 높은 온도에서는 단지 소량의 흡열이 있으며, 이는 개개의 성분들에 기초하여 예측할 수 있는 것에 비해 고온 (>100°C) 피크의 엔탈피에서 76%를 초과하는 감소를 보여주었다. 마찬가지로, 실시예 5는 64.2°C에서 주된 흡열을 나타내며, 더 높은 온도에서는 단지 소량의 흡열이 있으며, 이는 개개의 성분들에 기초하여 예측할 수 있는 것에 비해 고온 (>100°C) 피크의 엔탈피에서 77%를 초과하는 감소를 보여주었다. 이론에 의해 구애됨 없이, 실시예 1 및 2에서 63-64°C에서 흡열 피크를 유발하는 현상은 PEG 20,000이 놀랍게도 PEG 20,000 용융물에서 TBM6를 동시에 용해시키면서 용융되는 것으로 여겨진다 (실시예 2에서 110°C에서의 피크는 주로 DXM-446의 용융에 기인한 것임). 결과는 현재 본 발명의 물리적 블렌드가 놀랍게도 TBM6의 고온 용융을 거의 모두 제거함을 보여주었다.

표 5

블렌드 성분 및 블렌드의 용융점 프로파일


	조성 (증량%)			DSC 피크 온도 °C/ 피크의 엔탈피 J/g
	TBM6	PEG 20,000	DXM- 446	
비교 실시예 1	100	0	0	162.6/-109.4
비교 실시예 2	0	100	0	64.8/-185.8
비교 실시예 3	0	0	100	110.8/-95.3
실시예 1	38	62	0	62.9/-107.5 130.4/-0.5 159.4/-0.7
실시예 2	11	19	70	64.2/-38.1 109.5/-78.8 161.9/-0.9
실시예 3	10	90	0	60.6/170.9
실시예 4	90	10	0	61.6/47.9 106.3/2.0 128.8/2.8 141.8/2.2 158.9/16.8
실시예 5	62	38	0	60.9/73.5 102.4/10.9 128.4/4.2 161.5/0.4

[0091]


[0092] 본 발명이 상기 바람직한 실시양태의 설명을 통하여 어느 정도 상세히 서술되었지만, 이러한 상세한 내용은 예시가 주된 목적이다. 수많은 변형 및 수정은 하기 특허청구범위에 기재된 바와 같은 본 발명의 취지 및 범주를 벗어나지 않으면서 당업자에 의해 이루어질 수 있다.

도면

도면1



도면2



도면3

