

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. April 2009 (23.04.2009)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2009/049904 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C08J 7/04 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/008834

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. Oktober 2008 (18.10.2008)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

10 2007 050 192.9

20. Oktober 2007 (20.10.2007) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAYER MATERIALSCIENCE AG [DE/DE]; 51368 Leverkusen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STOLLWERCK,

Gunther [DE/DE]; Bodelschwinghstrasse 16, 47800 Krefeld (DE). MALEIKA, Robert [DE/DE]; Am Hackenbruch 70, 40231 Düsseldorf (DE). BUCKEL, Frank [DE/DE]; Am Eickerhof 21, 47800 Krefeld (DE). CAPELLEN, Peter [DE/DE]; Inrather Str. 791, 47803 Krefeld (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: BAYER MATERIALSCIENCE AG; Law and Patents, Patents and Licensing, 51368 Leverkusen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: COMPOSITION WITH UV PROTECTION

(54) Bezeichnung: ZUSAMMENSETZUNG MIT UV-SCHUTZ



(I)

(57) Abstract: The present invention relates to a composition comprising a) 100 000 parts by weight of a primer composition, suitable as adhesion promoter between a thermoplastic substrate and a siloxane-based topcoat, and comprising (a1) binder material, solvent (a2), and UV absorber (a3); b) from 0 to 900 000 parts by weight of a solvent, and c) from 1 to 3000 parts by weight of a compound of the formula (I): where $X = OR^6$, $OCH_2CH_2OR^6$, $OCH_2CH(OH)CH_2OR^6$ or $OCH(R^7)COOR^8$, in which R^6 = branched or unbranched $C_{1-C_{13}}$ -alkyl, $C_{2-C_{20}}$ -alkenyl, C_6-C_{12} -aryl or $-CO-C_1-C_{18}$ -alkyl, R^7 = H or branched or unbranched C_1-C_8 -alkyl, and R^8 = C_1-C_{12} -alkyl; C_2-C_{12} -alkenyl or C_5-C_6 -cycloalkyl, where the viscosity of the composition, measured to DIN EN ISO 2431 at 23°C using a flow cup with nozzle diameter 2 mm is from 40 sec to 140 sec.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung

enthaltend a) 100.000 Gewichtsteile einer Primerzusammensetzung, geeignet als Haftvermittler zwischen einem thermoplastischen Substrat und einem siloxanbasierten Decklack und enthaltend (a1) Bindermaterial, Lösemittel (a2), und UV-Absorber (a3); b) 0 bis 900.000 Gewichtsteile eines Lösemittels; und c) 1 bis 3.000 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I): wobei $X = OR^6$, $OCH_2CH_2OR^6$, $OCH_2CH(OH)CH_2OR^6$ oder $OCH(R^7)COOR^8$, worin R^6 = verzweigtes oder unverzweigtes C_1-C_{13} -Alkyl, C_2-C_{20} -Alkenyl, C_6-C_{12} -Aryl oder $-CO-C_1-C_{18}$ -Alkyl, R^7 = H oder verzweigtes oder unverzweigtes C_1-C_8 -Alkyl, und R^8 = C_1-C_{12} -Alkyl; C_2-C_{12} -Alkenyl oder C_5-C_6 -Cycloalkyl sind, wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 40 sec bis 140 sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23 °C und einem Auslaufbecher mit einer Düse, die einen Durchmesser von 2 mm aufweist, hat.

WO 2009/049904 A1



MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) Bestimmungsstaaten** (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,


Veröffentlicht:

- *mit internationalem Recherchenbericht*
- *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zusammensetzung mit UV-Schutz

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zusammensetzung enthaltend

- a) 100.000 Gewichtsteile einer Primerzusammensetzung, geeignet als Haftvermittler zwischen einem thermoplastischen Substrat und einem siloxanbasierten Decklack und enthaltend (a1) Bindermaterial, Lösemittel (a2), und UV-Absorber (a3);
 - b) 0 bis 900.000 Gewichtsteile eines Lösemittels, und
 - c) 1 bis 3.000 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I):



(I)

10 wobei

$X = OR^6, OCH_2CH_2OR^6, OCH_2CH(OH)CH_2OR^6$ oder $OCH(R^7)COOR^8$, worin

R^6 = verzweigtes oder unverzweigtes $C_{1-C_{13}}$ -Alkyl, $C_{2-C_{20}}$ -Alkenyl, $C_{6-C_{12}}$ -Aryl oder $-CO-C_{1-C_{18}}$ -Alkyl,

R^7 = H oder verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₈-Alkyl, und

15 R⁸ = C₁-C₁₂-Alkyl; C₂-C₁₂-Alkenyl oder C₅-C₆-Cycloalkyl sind,

wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 40sec bis 140sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher hat.

Weiterhin betrifft sie ein Verfahren zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit von sogenannten Dickprimern (dabei handelt es sich um haftvermittelnde Lacke (sogenannte Primer) zumeist auf Basis

organischer Bindermaterialien mit Schichtdicken gemessen nach Härtung des Lackes von $\geq 1 \mu\text{m}$), ohne Einbußen an den funktionalen Eigenschaften des Dickprimers hinsichtlich UV-Schutzwirkung und Haftungsvermittlung zwischen einem Substrat und einem Decklack. Weiterhin betrifft es eine Lackformulierung bestehend aus der Primerzusammensetzung eines Dickprimers 5 plus speziellen festen und flüssigen Zusatzstoffen, in Form eines speziellen UV-Absorbers und geeigneter Lösemittel, sowie weiterhin die mit dieser Lackformulierung hergestellten mehrschichtigen Erzeugnisse. Diese mehrschichtigen Erzeugnisse haben eine erste Schicht bestehend aus einem Kunststoffsubstrat, eine zweite Schicht bestehend aus der gehärteten Primerschicht basierend auf der erfindungsgemäßen Lackformulierung hergestellt über das erfindungsgemäße Verfahren 10 und einer dritten Schicht bestehend aus einem gehärteten Decklack.

Stand der Technik

Organische Bindermaterialien, die sowohl eine gute Haftung zu Polycarbonat-Oberflächen, wie auch zu siloxanbasierten Decklacken besitzen, sind beispielsweise aus US 5,041,313 sowie US 15 5,391,795 und den dort zitierten Patenten bekannt und werden als Haftvermittler bei der Beschichtung von Polycarbonat eingesetzt. Zusätzlich zu der Haftvermittlung können diese Primerlacke auch noch einen UV-Absorber enthalten wie in US 5,041,313 und US 5,391,795 erwähnt und so einen Beitrag zur Witterungsstabilität des beschichteten Bauteils leisten.

Einen Überblick über die Integration einer UV-Schutzwirkung in ein kratzfestbeschichtetes Polycarbonatsubstrat gibt US 4,410,594, wobei die favorisierte Variante Imprägnieren des Polycarbonatteils mit einem UV-Absorber und anschließendes Beschichten erst mit einem Haftprimer und danach mit einem Decklack zwei gravierende Nachteile hat. Erstens ist das Imprägnieren ein weiterer Verfahrensschritt in einem sowieso schon mehrstufigen Herstellprozess und deshalb ökonomisch ineffizient. Zweitens hat diese Methode den Nachteil, dass das für PC schädliche UV-Licht nicht vor dem Erreichen der PC Oberfläche durch Primer und / oder Decklack herausgefiltert wird, 20 sondern auf die PC Oberfläche trifft und erst dort und aufgrund der Konkurrenz zum ebenfalls absorbierenden PC auch nur teilweise von eindiffundiertem UV-Absorber absorbiert wird. Dementsprechend ist die UV-Schutzwirkung bei dieser Variante geringer verglichen mit der Verwendung des UV-Absorbers in Primer und / oder Decklack. Bei der ebenfalls in US 4,410,594 offenbarten ausschließlichen Verwendung des UV-Absorbers im Decklack ist die Schutzwirkung durch 25 die begrenzte Kompatibilität von organischen UV-Absorbern in dem siloxanbasierten Decklack gering. Dementsprechend ist eine zusätzliche UV-Schutzwirkung durch zusätzliche oder alleinige Verwendung eines UV-Absorbers im Primer sinnvoll. US 6350521 beschreibt einen Primer, der 30 sowohl unsilylierte als auch silylierte Dibenzoylresorcinlderivate enthält

Bei der Verwendung eines UV-Absorbers im Primer wird eine hohe UV-Extinktion und damit gute UV-Schutzfunktion über eine hohe Schichtdicke erreicht. Diese hohe Schichtdicke von so genannten Dickprimern wird wiederum durch einen hohen Feststoffgehalt des Lackes erreicht, der dafür sorgt, dass beim Auftrag des Lackes auf das Bauteil eine große Menge des zu härtenden bzw. zu 5 trocknenden Lackmaterials nach dem Ablüften verbleibt. Dieser hohe Feststoffgehalt wiederum ist mit einer hohen Viskosität und damit schwierigen Verarbeitung verbunden.

Diese schwierigere Verarbeitung äußert sich wie folgt.

- (a) Eine hohe Viskosität führt zu hohen Schichtdickenunterschieden beim Fluten oder Tauchen der Bauteile entlang der Flut- oder Tauchrichtung, ein so genannter Schichtdickenkeil. Dies tritt in 10 besonderem Maße bei großen und kompliziert geformten 3-D Teilen auf. Da das Eigenschaftsniveau eines Lackes nur in einem relative engen Schichtdickenfenster annähernd gleich ist, führen diese großen Schichtdickenunterschiede zu Eigenschaftseinbußen des Bauteils, wie z.B. reduzierte Bewitterungsstabilität oder erhöhte Rissanfälligkeit des über den Dickprimer zu beschichtenden Decklacks.
- 15 (b) Weiterhin ist das Ablaufverhalten eines Lackes beim Beschichten eines Bauteils an der Abtropfkante durch eine hohe Viskosität deutlich ungünstiger als bei niedrigerer Viskosität, was zu Lacknasenbildung bzw. sogar zu Fadenbildung an der unteren Kante, der Abtropfkante, des Bauteil führen kann.
- 20 (c) Dreidimensionale Bauteile mit großer Krümmung lassen sich mit hochviskosen Dickprimern gar nicht beschichten. Hier muss normalerweise die Viskosität des Primers reduziert werden, um das Bauteil überhaupt in guter optischer Qualität beschichten zu können. Das geschieht durch Reduktion des Feststoffgehalts in der Lacklösung, was eine Reduktion der Trockenschichtdicke zur Folge hat. Da die UV-Absorption und damit die UV-Schutzfunktion schichtdickenabhängig ist, reicht der UV-Schutz in der reduzierten Schichtdicke dann nicht aus und es kommt zu Eigenschaftseinbußen.

Aus der EP-A 672732 ist ein Schichtaufbau aus Polycarbonat, Primer und Decklackschicht bekannt, worin die Primerschicht einen UV-Stabilisator auf Basis von Resorcinderivaten enthält. Diese besitzen jedoch nur eine eingeschränkte Löslichkeit, die dazu führt, dass die Primerschicht getrübt wird, wenn man versucht, die Konzentration dieser UV-Stabilisatoren weiter zu erhöhen, um damit die Extinktion im UV-Bereich ausreichend zu erhöhen. Eine UV-Stabilisierung für ein transparentes Substrat ist daher nicht in zufriedenstellender Weise möglich. Auch führt der Zusatz großer Mengen UV-Stabilisator auf Basis

von Resorcinderivaten zu einem Viskositätsanstieg der Primerzusammensetzungen, die ihre Verarbeitung erschwert. Auch andere UV-Stabilisatoren, wie solchen auf Triazinbasis, weisen eine ähnlich geringe Löslichkeit auf, die einer Erhöhung der Konzentration zur Erhöhung der Extinktion im UV-Bereich entgegensteht.

5

Aufgabenstellung:

Ausgehend vom Stand der Technik war eine Aufgabe die Bereitstellung eines UV-Schutz Primers mit guter UV-Schutz Wirkung bei guter, d.h. gleicher oder besserer Verarbeitbarkeit.


Lösung des Problems:

10 Die Aufgabe wird gelöst durch eine Zusammensetzung enthaltend

a) 100.000 Gewichtsteile einer Primerzusammensetzung, geeignet als Haftvermittler zwischen einem thermoplastischen Substrat und einem siloxanbasierten Decklack und enthaltend (a1) Bindermaterial, Lösemittel (a2), und UV-Absorber (a3);

b) 0 bis 900.000 Gewichtsteile eines Lösemittels, und

15 c) 1 bis 3.000 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I):



(I)

wobei

X = OR⁶, OCH₂CH₂OR⁶, OCH₂CH(OH)CH₂OR⁶ oder OCH(R⁷)COOR⁸, worin

R⁶ = verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₁₃-Alkyl, C₂-C₂₀-Alkenyl, C₆-C₁₂-Aryl oder -CO-C₁-C₁₈-

20 Alkyl,

R^7 = H oder verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₈-Alkyl, und

R^8 = C₁-C₁₂-Alkyl; C₂-C₁₂-Alkenyl oder C₅-C₆-Cycloalkyl sind,

wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 40sec bis 140sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher hat.

5 Überraschenderweise wurde gefunden, dass mit den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sich Kunststoffteile verbessert beschichten lassen, was sich in (a) einer engeren Schichtdickenverteilung auf dem Bauteil, (b) einem sauberer Ablaufen des Lackes an der Abtropfkante des Bauteils, (c) einer besseren Beschichtbarkeit auch komplizierter 3-D Bauteile im Sinne einer homogeneren Verteilung des Lackes über dem Bauteil bemerkbar macht, und zwar ohne Einbußen beim UV-10 Schutz, nämlich einer vergleichbaren Extinktion bei 340 nm trotz niedrigerer Schichtdicke.

Gegenstand der Erfindung ist daher auch ein mehrschichtiges Erzeugnis, das durch Härtung der oben beschriebenen erfindungsgemäßen Zusammensetzung erhalten wird. Der Schichtaufbau umfasst:

15 i) ein thermoplastisches Substrat, mit einer darauf befindlichen
ii) Primerschicht,

dadurch gekennzeichnet, dass die Primerschicht durch Härtung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 erhalten wird.

Als weitere Schicht kann eine Decklackschicht enthalten sein.

Weiterhin wurde überraschend gefunden, dass die Verwendung einer Kombination von UV-20 Absorbern der Hydroxybenzophenon-Klasse, insbesondere Resorcin-basierte UV-Stabilisatoren der allgemeinen Formel (II) mit Triazinbasierten UV-Stabilisatoren der Formel (I) insbesondere in Primerzusammensetzungen für transparente thermoplastische Substrate, wie insbesondere solchen aus Polycarbonaten dazu führt, dass ein ausreichender UV-Schutz für die transparenten thermoplastischen Schichtaufbauten erreicht wird, ohne dass es zur Trübung der Primerschicht, mithin 25 des gesamten transparenten Schichtaufbaus kommt.

Beschreibung der Erfindung:

Der Ausdruck „Zusammensetzung“ bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Gemisch von Einzelkomponenten. Diese können bei oder nach der Mischung miteinander reagieren oder auch nicht. Makroskopisch ist eine Zusammensetzung im wesentlichen homogen.


- 5 Der Ausdruck „Primerzusammensetzung“ (Komponente (a)), bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung die typischen und hier geeigneten Dickprimerformulierungen, bestehend aus einem (a1) Bindermaterial in einem Lösemittel (a2), sowie einem UV-Absorber (a3) und eventuell weiteren (a4) Additiven oder Stabilisatoren wie Antioxidantien, gehinderte Amine oder Farbstoffe oder anorganische Füllstoffe.
 - 10 Besonders geeignet und damit bevorzugt ist Polyacrylat als Bindermaterial, wobei sowohl Polyacrylattypen in Frage kommen, die beim Härten der Lackformulierung (a) nur Trocknen ohne eine chemische Reaktion einzugehen, wie auch Typen, die beim Härten über eine chemische Reaktion noch quervernetzt werden. Als Lösemittel (a2) geeignet sind organische Lösemittel wie Alkane, Alkohole, Ether, Ester oder Ketone, wobei auch Emulsionen von Polyacrylat in Wasser bzw. was-
15 serbasierten Lösemittelgemischen prinzipiell in Frage kommen. Geeignete UV-Absorber (a3) sind Derivate der folgenden allgemeinen Gruppen, 2-Hydroxybenzophenone, 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine, Oxalanilide, 2-Cyanacrylate, Benzildinmalonate und Formamidine. Diese Primerformulierungen sind prinzipiell bekannt und beispielsweise in US 5391795, US 5041313 und US 4410594 im Detail offenbart. Beispielsweise
20 ist SHP470 von Momentive Performance Materials Inc. ein Haftvermittler auf Polymethylmethacrylatbasis unter anderem mit 1-Methoxy-2-propanol und Diacetonalkohol als Lösemittel und Dibenzoylresorcin als UV-Absorber. Der applizierfertig verdünnte SHP 470 (Feststoffgehalt ca. 6 Gew.-%) hat eine Viskosität von > 90 sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher. Dieser Primer wird für die Haftvermittlung zwischen Polycarbonatsubstrat
25 und Polysiloxandecklacken, hier bevorzugt dem AS4700 von Momentive Performance Materials Inc. verwendet. US 6350521 beschreibt einen Primer, der sowohl unsilylierte, als auch silylierte Dibenzoylresorcinderivate enthält.
- Der Ausdruck „geeignet als Haftvermittler zwischen einem thermoplastischen Substrat und einem
30 siloxanbasierten Decklack“ bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass der Primer die Haftung eines siloxanbasierten Decklacks auf einem thermoplastischen Substrat verbessert.

Die Komponente (b) sind Lösemittel, die in dem Maße mit einer ersten Schicht, dem Kunststoffsubstrat verträglich sein müssen, sowie in dem Maße ein Dispergieren, Applizieren und Ablüften

der Zusammensetzung ermöglichen müssen, dass nach der Härtung der Zusammensetzung zu einer zweiten Schicht ein mehrschichtiges Erzeugnis mit hoher Transparenz und geringer Trübung erhalten wird. Hier kann es sich beispielsweise und vorzugsweise um Alkane, Alkohole, Ether, Ester, oder Ketone handeln. Unter Lösemittel werden hierbei auch oder Lösemittelgemische verstanden.

5 Besonders bevorzugt werden Alkohole (mit Ausnahme von Methanol), Essigsäureethylester und Butanon eingesetzt. Ganz besonders bevorzugt sind Lösemittel oder Lösemittelgemische ausgewählt aus mindestens einem der Gruppe bestehend aus Diacetonalkohol $(CH_3)_2C(OH)CH_2C(=O)CH_3$, Essigsäureethylester, Methoxypropanol und Butanon.

Die Komponente (c) sind Derivate des Biphenyltriazins der nachfolgenden Formel (I):



10

(I)

wobei

$X = OR^6, OCH_2CH_2OR^6, OCH_2CH(OH)CH_2OR^6$ oder $OCH(R^7)COOR^8$, bevorzugt $OCH(R^7)COOR^8$,

15 $R^6 =$ verzweigtes oder unverzweigtes C_1-C_{13} -Alkyl, C_2-C_{20} -Alkenyl, C_6-C_{12} -Aryl oder $-CO-C_1-C_{18}$ -Alkyl,

$R^7 = H$ oder verzweigtes oder unverzweigtes C_1-C_8 -Alkyl, bevorzugt CH_3 und

$R^8 = C_1-C_{12}$ -Alkyl; C_2-C_{12} -Alkenyl oder C_5-C_6 -Cycloalkyl, bevorzugt C_8H_{17} sind.



Besonders bevorzugt wird als Komponente c) ein UV-Absorber gemäß der Formel (I) mit $X = OCH(R^7)COOR^8$, $R^7 = CH_3$ und $R^8 = C_8H_{17}$, insbesondere steht R^8 für iso-Octyl d.h. 2-[2-Hydroxy-4-[(octyloxycarbonyl)ethylidenoxy]phenyl-4,6-di(4-phenyl)phenyl-1,3,5-triazin eingesetzt. Die Verbindung hat die CAS No. 204848-45-3 und ist erhältlich von Ciba Speciality Chemicals unter dem Namen Tinuvin 479 (im folgenden auch CGL 479).

Die biphenylsubstituierten Triazine der allgemeinen Formel (I) und ihre Herstellung sind aus WO-A 96/28431; DE-A 197 39 797; WO-A 00/66675; US 6,225,384; US 6,255,483; EP-A 1 308 084 und DE-A 101 35 795 bekannt.

In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die UV-Absorber eine hohe UV-Absorption im 5 Bereich der größten Empfindlichkeit der ersten Schicht auf, besonders bevorzugt besitzen die UV-Absorber ein UV-Absorptionsmaximum zwischen 300-340 nm.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden die UV-Absorber der Formel (I) bevorzugt mit 2-Hydroxybenzophenonen als bevorzugte UV-Absorber (a3) eingesetzt.

Bevorzugte 2-Hydroxybenzophenone sind Dibenzoylresorcine. Bevorzugte Dibenzoylresorcine 10 sind Verbindungen der Formel (IIa) und/oder (IIb)



worin jedes A unabhängig ein substituierter oder unsubstituierter monocyclischer oder polycyclischer aromatischer Rest ist und der substituierte monocyclische oder polycyclische aromatische Rest Substituenten hat, die ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogenen, 15 Alkoxygruppen, C₁₋₈ Alkylgruppen und Hydroxygruppen und R Wasserstoff oder eine lineare oder verzweigte aliphatische Kette mit weniger als 10 Kohlenstoffatomen ist.

20 A ist unabhängig voneinander bevorzugt Phenyl oder 4-tert.-Butylphenyl.

R ist bevorzugt H, Propyl oder 3-Triethoxysilylpropyl.

Daraus ergibt sich also als bevorzugte UV-Absorber der Formeln (IIa und IIb) 4,6-Dibenzoylresorcin, 4,6-Di-(4-tert.-butylbenzoyl)resorcin, 4,6-Dibenzoyl-2-propylresorcin, 2,4,6-Tribenzoylresorcin und 4,6-Dibenzoyl-2-(3-Triethoxysilylpropyl)resorcin.

25 UV-Absorber der Formel (I) und UV Absorber a3 werden bevorzugt in einem Gewichtsverhältnis von 1 zu 0,01 bis 100, bevorzugt 1 zu 0,05 bis 50 und besonders bevorzugt 1 zu 0,1 bis 20 bezogen auf die gesamte UV-Absorber Menge eingesetzt.

Bei denen im Rahmen dieser Erfindung geeigneten Kunststoffsubstraten für die erste Schicht der mehrschichtigen Erzeugnisse handelt es sich um Polycarbonat, Polyestercarbonat, Polyester (wie 5 beispielsweise Polyalkylenterephthalat), Polyphenylenether, Ppropfcopolymere (wie beispielsweise ABS) und deren Mischungen.

Die erste Schicht ist bevorzugt Polycarbonat, insbesondere Homopolycarbonat, Copolycarbonat und/oder thermoplastisches Polyestercarbonat.

Bei der im Rahmen dieser Erfindung geeigneten Primerschichten für die zweite Schicht der mehrschichtigen Erzeugnisse, handelt es sich um die aus der erfindungsgemäßen Lackformulierung 10 durch Härtung entstandenen Schichten. Wobei der Begriff Härtung hier sowohl eine chemische Vernetzung wie auch eine Trocknung ohne Reaktion je nach verwendetem Primertyp beinhaltet.

Das spezifische Herstellverfahren für die erfindungsgemäßen Lackformulierungen ist natürlich 15 abhängig von dem genauen Feststoff- und UV-Absorbergehalt bzw. der Extinktion bei gegebener Schichtdicke des verwendeten kommerziellen Dickprimers. Allgemein angewandt werden kann die hier beschriebene Erfindung jedoch im Rahmen der folgenden Grenzen. Bevorzugt ist eine Verdünnung der Komponente (a) auf 10 bis 100% mit der Komponente (b), d.h. das Gewicht der Ausgangsformulierung (Komponente (a)) beträgt 10 bis 100% bezogen auf das Gewicht der Formulierung nach Verdünnung (Komponente (a) plus Komponente (b)), besonders bevorzugt ist eine Verdünnung auf 20 bis 90%. Bevorzugt ist einen UV-Absorberzugabe (Komponente (c)) von 0,01 20 Gew.-% bis 30 Gew.-% bezogen auf den Feststoffgehalt der Formulierung, besonders bevorzugt sind 0,1 bis 15 Gew.-%, dabei erfolgt bevorzugt eine hohe UV-Absorberzugabe, wenn auch stark verdünnt wird. Dabei kann die Zugabe der einzelnen Komponenten nacheinander oder zeitgleich erfolgen, bevorzugt ist jedoch ein Zugabe von Komponente (c), gelöst zumindest in einem Teil von 25 Komponente (b), zu Komponente (a) und eventuell dem Rest von Komponente (b).

Beispielhaft aber nicht einschränkend sei hier das allgemeine Herstellverfahren auf Basis des kommerziell erhältlichen SHP 470 mit einem Feststoffgehalt von ca. 10% und einer Extinktion von etwa 1,2 bei 340nm und einer Schichtdicke von 2µm von der Firma Momentive Performance Materials Inc., Wilton, CT USA, beschrieben. SHP470 ist ein Haftvermittler auf Polymethylmethacrylatbasis unter anderem mit 1-Methoxy-2-propanol und Diacetonalkohol als Lösemittel 30 und Dibenzoylresorcin als UV-Absorber. Der appliziert fertig verdünnte SHP 470 (Feststoffgehalt ca. 6 Gew.-%) hat eine Viskosität von > 90 sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und

einem 2mm Becher. Dieser Primer wird für die Haftvermittlung zwischen Polycarbonatsubstrat und Polysiloxandecklacken, hier bevorzugt dem AS4700 von Momentive Performance Materials Inc. verwendet. Der SHP470 (Komponente (a)) wird auf 20 bis 95%, besonders bevorzugt auf 25 bis 90%, bevorzugt mit Alkoholen (Komponente (b)), besonders bevorzugt mit Diacetonalkohol,

5 Methoxypropanol oder Mischungen davon herunter verdünnt, dies ergibt dann einen Feststoffgehalt von ca. 2 bis 9,5 Gew.-%, bevorzugt 2,5 bis 9 Gew.-%, und mit 0,01 bis 15 Gew.-%, bevorzugt 0,1% bis 10 Gew.-%, besonders bevorzugt 1% bis 7 Gew.-% (bezogen auf den Feststoffgehalt der Komponente a) eines Triazin UV-Absorbers (Komponente (c)), bevorzugt eines Biphenyltriazin UV-Absorbers der allgemeinen Formel (I), besonders bevorzugt des UV-Absorber CGL479) ver-

10 setzt und währenddessen und/oder anschließend auf geeignete Weise homogenisiert. Auch hier ist es vorteilhaft die Komponente (c) in Diacetonalkohol, Methoxypropanol oder Mischungen daraus zu lösen und so zu dem SHP470 zuzugeben. Das ideale Verdünnungsverhältnis ist abhängig von der Dimension und Geometrie des Bauteils sowie der Lackapplikation und sollte im Einzelfall angepasst werden. Vorzugsweise ist das Verhältnis 5 Gew.-% CGL 479 bezogen auf den Fest-

15 stoffgehalt von SHP470 von ca. 6 Gew.-% Feststoffgehalt, wobei man bei 1µm Schichtdicke eine Extinktion von ca. 1,2 erreicht. Dieses ist bei SHP470 ohne zusätzlichen UV-Absorber erst bei 2µm der Fall.

Bei der im Rahmen dieser Erfindung geeigneten Deckschichten für die dritte Schicht der mehrschichtigen Erzeugnisse, handelt es sich um die aus geeigneten Decklacken durch Härtung ent-
20 standenen Schichten.

Geeignete Decklacke sind beispielsweise Formulierungen von kratz- bzw. abriebsbeständigen Laken beispielsweise aber nicht ausschließlich Polysiloxanlacke, wie sie beispielsweise aus US 4,3730,61, US 4,410,594, US 5,041,313, oder auch aus US 5,391,795 bekannt sind, desweiteren seien hier Silikatbeschichtungen (Wasserglas), und nanopartikelhaltige Formulierung genannt, die auf die zweite Schicht, den Primer, aufgebracht und anschließend zu einem gut haftenden mehrschichtigen Erzeugnis ausgehärtet werden können.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Erzeugnisses, wobei

(i) in einem ersten Schritt die zweite Schicht in Form der erfindungsgemäßen Lackformulierung aufgetragen wird auf die erste Schicht, bei der es sich vorzugsweise um ein aus dem thermoplastischen Polymer, besonders bevorzugt Polycarbonat, mittels Spritzgießen oder Extrudieren erzeugtes Kunststoffformteil beliebiger Gestalt handelt, und

- (ii) in einem zweiten Schritt die Primerlackformulierung der zweiten Schicht gehärtet wird, wobei der Begriff Härtung hier sowohl eine chemische Vernetzung wie auch eine Trocknung ohne Reaktion je nach verwendetem Primertyp beinhaltet, und
- 5 (iii) in einem dritten Schritt die dritte Schicht in Form der Decklackformulierung auf die Oberfläche der zweiten Schicht aufgetragen wird, und
- (iv) in einem vierten Schritt die Decklackformulierung der dritten Schicht gehärtet wird.

Vorzugsweise wird im ersten Schritt (i) die Lackformulierung auf die Oberfläche der ersten Schicht durch Fluten, Tauchen, Sprühen, Aufwalzen, Aufschleudern oder ein anderes geeignetes Verfahren aufgebracht und anschließend im zweiten Schritt bei Raumtemperatur und / oder erhöhte 10 Temperatur (vorzugsweise bei 20 – 200°C, besonders bevorzugt bei 40 – 130°C) gehärtet. Die Oberfläche der ersten Schicht kann durch Reinigung oder Aktivierung vorbehandelt sein. Das Aufbringen und Härteten (Schritt (iii) und (iv)) ist abhängig vom verwendeten Decklacktyp.

Weitere Gegenstände der Erfindung sind die Herstellung der mehrschichtigen Erzeugnisse sowie die aus den mehrschichtigen Erzeugnissen aufgebauten Erzeugnisse. Ebenfalls Gegenstand der 15 vorliegenden Erfindung ist die Verwendung besagter mehrschichtiger Erzeugnisse insbesondere für Außenanwendungen mit dauerhaft hohen Anforderungen hinsichtlich des visuellen Eindrucks, wie beispielsweise der Verscheibung. Beispielsweise stellt dieses mehrschichtige Erzeugnis eine Verscheibung wie zum Beispiel Architekturverscheibungen, Automobilverscheibung, Scheinwerferscheiben, Brillengläser oder Helmvisiere dar.

Beispiele**Allgemein**

Im folgenden beziehen sich die Mengen, wenn nicht anders genannt, auf Gew-%.

Alle Lösemittel wurden als techn. Ware bezogen und nicht getrocknet eingesetzt.

5 **Feststoffgehaltsbestimmung (Methode A):**

Der Feststoffgehalt der Lacke wurde mit Hilfe des Feststofftesters Sartorius MA40 bestimmt, wobei eine gewogene Lackprobe so lange bei 140°C eingedampft wurde, bis Massekonstanz erreicht wurde. Der Feststoffgehalt ergibt sich dann in Prozent aus dem Quotienten Masse nach zu Masse vor dem Eindampfen. Der Feststoffgehalt des Lackes nach Härtung des Lackes beträgt hierbei im einfachsten Fall Lackgewicht abzüglich Lösungsmittelgewicht.

10 **Viskositätsbestimmung (Methode B):**

Die Viskositäten der Lacklösungen wurden in Anlehnung an DIN EN ISO 2431 mit Auslaufbechern der Firma Erichsen, wobei der Auslaufbecher eine Düse von Ø 4 mm bzw. Ø 2 mm aufweist, in Sekunden bei 23°C bestimmt.

15 **Schichtdickenbestimmung (Methode C):**

Die Schichtdicke der gehärteten Lacke wird über Weißlichtinterferenz mit Hilfes des Messgerätes Eta SD30 der Firma Eta Optik GmbH, Deutschland bestimmt.

Extinktionsbestimmung (Methode D):

Die Extinktion des Primer nach Applikation auf ein Polycarbonatsubstrat und anschließender Härtung wurde mit Hilfe eines Cary 50 UV-Vis Spektrophotometers von Varian Inc., USA bestimmt, wobei eine unbeschichtete, aber sonst identisches Polycarbonatsubstrat als Hintergrundspektrum verwendet wurde.

Beispiel 1 (Vergleich)

Von dem kommerziell erhältlichen Dickprimer SHP 470 (Momentive Performance Materials Inc.

25 Wilton, CT USA), wurde nach Methode A ein Feststoffgehalt von 9,96% bestimmt.

Die Viskosität dieser Lacklösung wurde mit einem Auslaufbecher Düse Ø 4 mm nach Methode B bestimmt, wobei 53,41 s ermittelt wurden. Die Bestimmung mit einer Düse mit 2 mm Durchmesser war nicht möglich, da die Lacklösung zu zähfließend war.

Dieser Lack wurde im Flutverfahren auf eine Polycarbonatplatte (spritzgegossenen Polycarbonat (PC)-Platten in optischer Qualität aus Makrolon® 2808 (Bayer MaterialScience AG; mittelviskoses Bisphenol A-Polycarbonat, MFR 10g/10min nach ISO 1133 bei 300°C und 1,2kg, ohne UV-Stabilisierung) der Größe 10,5 x 15 x 0,32 cm) aufgebracht, 30min abgelüftet und 15min bei 125°C gehärtet.

Dabei wurde in Flutrichtung von Anflutkante bis Abtropfkante bereits nach 3cm (also noch im Anflutbereich) auf der Platte eine Schichtdicke nach Methode C von 4,4µm ermittelt, die bis 3cm vor der Abtropfkante (also bei 12cm) auf 8,8µm ansteigt.

Da der Lack gemäß Spezifikation des Herstellers sein ideales Eigenschaftsprofil in einem Schichtdickenfenster von 2 bis 4µm besitzt, muss er hier – bei dem verwendeten Lackierverfahren und dem zu lackierenden Bauteil – verdünnt werden, um eine niedrigere, spezifikationsgerechte Schichtdicke auf dem Bauteil zu erzielen. Außerhalb der spezifikationsgerechten Schichtdicke, also unterhalb von 2µm bzw. oberhalb von 4µm ist eine mangelnde Witterungsbeständigkeit zu beobachten. Diese mangelnde Witterungsstabilität äußert sich darin, dass diese Proben, verglichen mit Proben deren Schichtdicke sich innerhalb der 2 bis 4µm Grenze befinden, signifikant früher durch Delamination bzw. Rissbildung bei der Bewitterung ausfallen.

20

Beispiel 2

Es wurde eine Stammlacklösung aus dem kommerziell erhältlichen Dickprimer SHP 470 (Feststoffgehalt 9,90% & Viskosität 4 mm Becher 46,25 s (Bestimmung siehe Methode A & B) und einem 1:1 Lösemittelgemisch aus Diacetonalkohol und 1-Methoxy-2-propanol hergestellt, indem 300,0g SHP 470 (9,9 Gew.-%ig) vorgelegt und unter Rühren mit je 97,5g Diacetonalkohol und 1-Methoxy-2-propanol versetzt wurde. Die erhaltene Lösung wird Stammlösung 2A genannt.

Zu 100g dieser Stammlösung 2A wurde unter Rühren 0,12g CGL 479 zugegeben, wodurch Lacklösung 2B mit 2Gew.-% CGL 479 bezogen auf den experimentell ermittelten Feststoffgehalt von 2A (Bestimmung siehe Methode A) mit 5,95% erhalten wurde.

Zu weiteren 100g Stammlösung 2A wurden unter Rühren 0,30g CGL 479 zugegeben, um Lacklösung 2C mit 5Gew.-% des UV-Absorbers der Biphenyltriazinklasse bezogen auf den experimentell ermittelten Feststoffgehalt von 2A herzustellen.

Folgende Kennwerte wurden für diese drei Lacklösungen erhalten.

5

Beispiel	Feststoffgehalt in Gew.-%	Viskosität 2 mm Becher	Viskosität 4 mm Becher	Bemerkungen
2 A	5,95 %	106,4 sec.	15,15 sec.	-
2 B	5,95 %	108,8 sec.	15,16 sec.	+ 2 Gew.-% CGL 479
2 C	5,95 %	110,1 sec.	15,21 sec.	+ 5 Gew.-% CGL 479

Tabelle 1

Dies zeigt, dass der Zusatz an UV-Absorber die Viskosität nur geringfügig ansteigen lässt, und dass diese modifizierten Lacklösungen nur 1/3 der Viskosität gemessen nach Methode B, im Vergleich zum Originallack (46,25 s) haben.

Diese drei Lacklösungen wurden nun jeweils im Flutverfahren auf Polycarbonatplatten (spritzgossene Polycarbonat-Platten in optischer Qualität aus Makrolon® 2808 (Bayer MaterialScience AG; mittelviskoses Bisphenol A-Polycarbonat, MFR 10g/10min nach ISO 1133 bei 300°C und 1,2kg, ohne UV-Stabilisierung) der Größe 10,5 x 15 x 0,32 cm) aufgebracht, 30min bei RT abgekültet und 15min bei 115°C gehärtet.

Bei den so erhaltenen geprimerten Platten wurde nach Methode D die Extinktion nur des Primers (unbeschichtetes Makrolon® 2808 als Hintergrundspektrum) bei 340nm in Abhängigkeit von der experimentell bestimmten Lackschichtdicke (Bestimmung nach Methode C) am jeweiligen Messpunkt ermittelt.

Beispiel	Zugabe CGL 479	Extinktion des Lackes bei 340nm			
		1,0 µm Schicht- dicke	1,5 µm Schicht- dicke	2,0 µm Schicht- dicke	2,5 µm Schicht- dicke
2 A	0	0,60	0,95	1,20	1,60
2 B	2 Gew-%	0,82	1,16	1,44	1,75
2 C	5 Gew-%	1,17	1,60	1,95	2,30

Tabelle 2

- 5 Tabelle 2 zeigt, dass der SHP 470 ohne weitere UV-Licht absorbierende Zusätze (Stammlösung A) bei der Mindestschichtdicke gemäß Spezifikation des Herstellers von 2µm einen Extinktionsbeitrag von 1,2 bei 340nm hat.

Die Mindestschichtdicke wird hier in erster Linie durch den für das Gesamteigenschaftsprofil des Lackes notwendigen Extinktionsbeitrag des Primers gemäß Lambert-Beer'schen Gesetz

10 $E = \log I_0/I = \epsilon cd$ mit E: Extinktion;

I_0, I : Intensität des eingestrahlten bzw. durchgelassenen Lichts;

ϵ : molarer Extinktionskoeffizient in $1 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$;

c: Konzentration in mol l^{-1} ;

d: Filmdicke in cm

- 15 bedingt (bei gegebener Konzentration des UV-Absorbers mit bestimmtem Extinktionskoeffizient wird die Extinktion nur noch über die Schichtdicke variiert), da eine haftvermittelnde Wirkung solcher Primersysteme - wie das Beispiel SHP 401 (reiner Haftprimer, ohne nennenswerten UV-Schutzbeitrag) von Momentive Performance Materials Inc. mit einem Schichtdickenfenster von 0,5

bis 1,0µm gemäß Spezifikation des Herstellers zeigt – bereits bei deutlich niedrigeren Schichtdicken in analogem Umfang gegeben ist.

Weiterhin zeigt diese Auflistung, dass der Mindestextinktionsbeitrag des puren SHP 470 (Beispiel 2A) für die Gesamteigenschaften des Lackes von 1,2 bei 340nm (also dem Wert bei der Mindestschichtdicke von 2µm (gemäß Spezifikation des Herstellers) bei den mit CGL 479 versetzten Beispiel 2B (2Gew.-% CGL 479) und 2C (5Gew.-% CGL 479) bereits bei 1,5µm bzw. 1 µm erreicht wird, und zwar dies ohne die Verarbeitungseigenschaften wie Feststoffgehalt und Viskosität des verdünnten Lackes negativ zu beeinträchtigen.

Durch Herabsetzen der notwendigen Mindestschichtdicke für das Eigenschaftsprofil des Lackes vergrößert sich das Verarbeitungsfenster des SHP 470 bezüglich der Schichtdicke von Verdopplung der Schichtdicke entlang der Flutrichtung (so genannter Schichtdickenkeil) auf der Platte (Anflutbereich $\geq 2\mu\text{m}$; Abtropfbereich $\leq 4\mu\text{m}$, um innerhalb der Spezifikation zu bleiben). Auf Vervierfachung der Schichtdicke (Anflutbereich $\geq 1\mu\text{m}$; Abtropfbereich $\leq 4\mu\text{m}$) im Fall der Beispiel 2C.

Welche Bedeutung dies bei der Beschichtung größerer Bauteile hat, zeigt die Beschichtung 40 cm langer extrudierter PC-Platten (extrudierte Polycarbonat (PC)-Platten aus Makrolon® 3103 (Bayer MaterialScience AG; hochviskoses Bisphenol A-Polycarbonat, MFR 6,5g/10min nach ISO 1133 bei 300°C und 1,2kg, mit UV-Stabilisierung) der Größe 10 x 40 x 0,4 cm).

<u>Beispiel</u>	Schichtdicke in µm in Abhängigkeit von der Position auf der Platte (Abstand in cm von der Anflutkante)									
	3cm	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	36cm	37cm
2 A	1,3	1,5	2,1	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
2 B	1,3	1,5	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,3	3,4	3,4
2 C	1,4	1,8	2,3	2,5	2,7	3,1	3,2	3,6	3,7	3,9

Tabelle 3

Mit der hier gewählten erfindungsgemäßen Verdünnung auf einen Feststoffgehalt von etwa 6% wurde eine Schichtdicke von ca. 1,3µm im Anflutbereich und ca. 3,5µm im Abtropfbereich er-

reich. Im Beispiel 2A also ohne zusätzlichen UV-Absorber ist aber erst nach 10cm in Flutrichtung auf der Platte eine Schichtdicke erreicht, die die Mindest-UV-Schutzfunktion des Primers gewährleistet. Im Fall der erfindungsgemäßen zusätzlichen Verwendung eines Biphenyltriazinderivats als UV-Absorber ist die Mindest-UV-Schutzfunktion bereits im Anflutbereich erreicht, es kommt also 5 zu keinem frühzeitigen UV-bedingten Ausfall des Lackes im Anflutbereich auch wenn die Mindestdicke gemäß Spezifikation des Original SHP 470 nicht erreicht wird.

Beispiel 3

Es wurde der kommerziell erhältlichen Dickprimer SHP 470 (Feststoffgehalt 9,90 % & Viskosität 4 mm Becher 46,25 s (Bestimmung siehe Methode A & B)) eingesetzt. Zu 100g der Lösung wurden 10 65g eines 1-zu-1 Lösemittelgemisches (bezogen auf Gewicht) aus Diacetonalkohol und 1-Methoxy-2-propanol und 0,49 g an CGL 479 zugegeben. Es wurde Lacklösung Beispiel 3A mit 5 Gew.-% CGL 479 bezogen auf den experimentell ermittelten Feststoffgehalt (Bestimmung siehe Methode A) mit 5,95 % erhalten.

15 Anschliessend werden analog weitere Verdünnungen Beispiel 3B bis 3D hergestellt. Die Einwagen sind in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgeführt:

Beispiel	SHP 470 handels- üblich	UV – Ab- sorber CGL 479	Lösemittel	Feststoff Ist
3 A	100 g	0,49 g	65,00 g	5,95 %
3 B	100 g	0,49 g	98,00 g	5,08 %
3 C	100 g	0,49 g	147,50 g	4,12 %
3 D	100 g	0,49 g	230,00 g	3,18 %

Tabelle 4

Folgende Kennwerte wurden für diese vier Lacklösungen erhalten:

Beispiel	Feststoffgehalt	Viskosität	Viskosität	Bemerkungen
		2 mm Becher	4 mm Becher	
3 A	5,95 %	106,4 sec.	15,15 sec.	
3 B	5,08 %	84,3 sec.	nb	
3 C	4,12 %	69,0 sec.	nb	
3 D	3,18 %	59,4 sec.	nb	
Vergleich 3 E: SHP 401 (im handelsüblichen Originalzustand)	2,30 %	56,2 sec.	nb	Primer des AS 4000 (von Momentive Performance Materials Inc.)

5 Tabelle 5

Der Ausdruck "nb" steht in der Tabelle für „nicht bestimmt“.

Dies zeigt, dass durch die Verdünnung die Viskosität deutlich abgesenkt werden kann, so konnte eine Absenkung der Viskosität um die Hälfte erreicht werden.

Diese vier Lacklösungen wurden nun jeweils im Flutverfahren auf Polycarbonatplatten (extrudierte 0 Polycarbonat (PC)-Platten aus Makrolon® 3103 (Bayer MaterialScience AG; hochviskoses Bisphenol A-Polycarbonat, MFR 6,5g/10min nach ISO 1133 bei 300°C und 1,2kg, mit UV-Stabilisierung) der Größe 10 x 40 x 0,4cm) aufgebracht, 30min bei RT abgelüftet und 15min bei 115°C gehärtet.

Das Flut- und Verarbeitungsverhalten verbesserte sich mit zunehmender Verdünnung. Gleichzeitig sank die Ausbildung von Abtropffäden:

Beispiel	Feststoffgehalt in Gew-%	Verarbeitungsverhalten	
3 A	5,95 %	Guter Verlauf, deutliche Abtropffädenbildung	
3 B	5,08 %	Guter Verlauf, geringe Abtropffädenbildung	
3 C	4,12 %	Sehr guter Verlauf, kaum Abtropfnasen oder -fäden	
3 D	3,18 %	Sehr guter Verlauf, kaum Abtropfnasen oder -fäden	

Tabelle 6

An den beschichteten Musterplatten wurde die Schichtdicke nach Methode C ermittelt,

5

Beispiel	Schichtdicke in μm in Abhängigkeit von der Position auf der Platte (Abstand in cm von der Anflutkante)									
	3cm	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	36cm	37cm
3 A	1,3	1,5	2,1	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
3 B	0,7	1,2	1,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3 C	0,7	0,7	1,2	1,3	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8
3 D	0,4	0,7	1,0	1,2	1,2	1,7	1,3	1,4	1,4	1,5

Tabelle 7**Beispiel 4**

Zu jeweils 50g des kommerziell erhältlichen Dickprimer SHP 470 (experimentell bestimmter Feststoffgehalt 8,69% (Bestimmung siehe Methode A)) wurden unter Rühren einmal 86,9 mg CGL 479

10

(4A mit 2Gew.-% CGL 479)), einmal 217,3mg CGL 479 (4B mit 5 Gew.-% CGL 479) und einmal kein CGL 479 (4C), sowie jeweils 5g Diacetonalkohol (DAA) gegeben.

Diese drei Lacklösungen wurden nun jeweils im Flutverfahren auf Polycarbonatplatten (spritze-
gossene PC – Platten in optischer Qualität aus Makrolon® AL2647 (Bayer MaterialScience AG;
5 mittelviskoses Bisphenol A-Polycarbonat mit UV-Stabilisator und Formtrennmittel; MFR 13
g/10min nach ISO1133 bei 300°C und 1,2 kg) der Größe 10,5 x 15 x 0,32 cm aufgebracht, 30 min
bei Raumtemperatur abgelüftet und 30 min bei 125°C gehärtet. Diese geprimerten Platten wurden
mit AS4700 (UV-absorberhaltiger, polysiloxanbasiertes Decklack von Momentive Performance
Materials) im Flutverfahren überbeschichtet, 30 min bei Raumtemperatur abgelüftet und 60 min
10 bei 130°C gehärtet.

Die Dicke der so erhaltenen transparenten zweilagigen Beschichtung (Primer 4A, 4B und 4C /
Topcoat AS4700) wurde nach Methode C bestimmt. Die Haftung dieser Beschichtung wurde über
folgende Tests bestimmt a.) Klebebandabriß (verwendetes Klebeband 3M® 610) ohne und mit
Gitterschnitt (analog zu ISO 2409 bzw. ASTM D 3359); b.) Klebebandabriß nach 4 h Lagerung in
15 kochendem Wasser. Die Tests a) und b) wurden bestanden, d.h. es kam zu keinerlei Abriss der
Beschichtung (Bewertung 0 gemäß ISO 2409 bzw. 5B gemäß ASTM D 3359). Weiterhin wurden
diese Platten einem beschleunigten Bewitterungstest in einem Atlas Ci 5000 Weatherometer mit
einer Bestrahlungsstärke von 0,75 W/m²/nm bei 340 nm und einem Trocken-/Beregnungszyklus
von 102:18 Minuten unterzogen (im folgenden Xenon WOM 0,75 genannt), wobei nach unter-
20 schiedlichen Bewitterungszeiten folgende Gelbwerte (Bestimmung Yellowness-Index mit dem
Ultrascan XE® der Firma Hunter nach ASTM E 313) bzw. Haze-Werte (Bestimmung Haze-Werte
mit dem Hazegard® der Firma Byk Gardner nach ASTM D 1003) bestimmt wurden.

Der Yellowness-Index (Spalten 2, 3 und 4 in Tabelle 8) nach unterschiedlichen Bewitterungszeiten
(in Stunden (Spalte 1 in Tabelle 8)) Xenon-WOM 0.75 ist in der folgenden Tabelle 8 aufgeführt:

<u>Beschichtung</u>	<u>4A / AS 4700</u>	<u>4B / AS4700</u>	<u>4C / AS4700</u>
<u>zusätzlicher UV-Absorber im Primer</u>	<u>mit 2Gew.-% CGL 479</u>	<u>mit 5Gew.-% CGL 479</u>	<u>ohne CGL 479</u>
<u>Schichtdicke (Primer/Topcoat)</u>	<u>1,4µm/3,8µm</u>	<u>1,6µm/3,6µm</u>	<u>1,4µm/3,8µm</u>
0	1,04	1,03	0,98
987	1,05	1,00	1,11
2000	1,50	1,43	1,53
2553	1,73	1,62	1,80
3000	1,89	1,81	2,09
4055	2,58	2,50	3,42 ^(*)
4994	3,28	2,97	4,96
6000	4,67 ^(*)	3,77 ^(*)	9,42
7055	6,11	5,41	11,93
8000	8,28	6,98	13,69

Tabelle 8

Hierbei und in Tabelle 9 steht der hochgestellte Asterisk (*) für erste witterungsbedingte Defekte wie beginnende Delamination oder Rissbildung.

- 5 Die Haze - Werte in % (Spalten 2,3 und 4 in Tabelle 9) nach unterschiedlichen Bewitterungszeiten (in Stunden (Spalte 1 in Tabelle 9)) Xenon WOM 0.75 sind in folgender Tabelle 9 aufgeführt.

<u>Beschichtung</u>	<u>4A / AS 4700</u>	<u>4B / AS4700</u>	<u>4C / AS4700</u>
<u>zusätzlicher UV-Absorber im Primer</u>	<u>mit 2Gew.-% CGL 479</u>	<u>mit 5Gew.-% CGL 479</u>	<u>ohne CGL 479</u>
<u>Schichtdicke (Primer/Topcoat)</u>	<u>1,4µm/3,8µm</u>	<u>1,6µm/3,6µm</u>	<u>1,4µm/3,8µm</u>
0	0,4 %	0,4 %	0,4 %
987	0,6 %	0,7 %	0,6 %
2000	0,7 %	0,7 %	0,7 %
2553	1,0 %	0,8 %	0,8 %
3000	0,9 %	0,9 %	0,9 %
4055	1,0 %	1,0 %	1,3 % ^(*)
4994	1,15 %	1,14 %	1,91 %
6000	1,5 % ^(*)	1,4 % ^(*)	2,4 %
7055	2,4 %	2,4 %	6,1 %
8000	4,6 %	3,9 %	19,2 %


Tabelle 9

Dieser Bewitterungsvergleich zeigt, dass die erfindungsgemäßen Lackprimerformulierungen (4A und 4B) nicht nur bei niedrigerer Schichtdicke eine höhere Extinktion und damit die gleiche UV-Schutzfunktion wie der Originalprimer bei schwieriger einzustellender höherer Schichtdicke hat (oder umgekehrt bei gleicher Schichtdicke einen höheren UV-Schutz bietet (zu erkennen an dem geringeren YI Anstieg mit der Bewitterungszeit für 4A und 4B verglichen mit 4C), sondern dass auch die anderen typischen Ausfallkriterien bei der Bewitterung beschichteter PC Teile, wie Trübung, Delamination und Rissbildung deutlich später auftreten (bei gleicher Schichtdicke).

Patentansprüche

1. Zusammensetzung enthaltend

- a) 100.000 Gewichtsteile einer Primerzusammensetzung, geeignet als Haftvermittler zwischen einem thermoplastischen Substrat und einem siloxanbasierten Decklack und enthaltend (a1) Bindermaterial, Lösemittel (a2), und UV-Absorber (a3);
- 5 b) 0 bis 900.000 Gewichtsteile eines Lösemittels, und
- c) 1 bis 3.000 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I):



(I)

wobei X = OR⁶, OCH₂CH₂OR⁶, OCH₂CH(OH)CH₂OR⁶ oder OCH(R⁷)COOR⁸, worin

10 R⁶ = verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₁₃-Alkyl, C₂-C₂₀-Alkenyl, C₆-C₁₂-Aryl oder -CO-C₁-C₁₈-Alkyl,

R⁷ = H oder verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₈-Alkyl, und

R⁸ = C₁-C₁₂-Alkyl; C₂-C₁₂-Alkenyl oder C₅-C₆-Cycloalkyl sind,

15 wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 40sec bis 140sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem Auslaufbecher mit einer Düse, die einen Durchmesser von 2 mm aufweist, hat.

2. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 50sec bis 110sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher hat.

3. Die Zusammensetzung nach Anspruch 2, wobei die Zusammensetzung eine Viskosität von 75sec bis 100sec hat.
4. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltend
 - a) 100.000 Gewichtsteile einer Primerzusammensetzung,
 - 5 b) 11.111 bis 400.000 Gewichtsteile eines Lösemittels, und
 - c) 10 bis 1.500 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I).
5. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das Bindermaterial (a1) ein Polyacrylat enthält.
6. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltend (a3) Dibenzoylresorcin als UV-
10 Absorber.
7. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, enthaltend 2-[2-Hydroxy-4-[(octyloxycarbonyl)ethylidenoxy]phenyl-4,6-di(4-phenyl)phenyl-1,3,5-triazin als Verbindung der Formel (I).
8. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Primerzusammensetzung a1) Poly-
15 methylmethacrylat, a2) 1-Methoxy-2-propanol und Diacetonalkohol und a3) Dibenzoylresorcin und eine Viskosität von > 90 sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher hat.
9. Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das Lösemittel b) Diacetonalkohol
20 ($\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, Essigsäureethylester, Methoxypropanol und/oder Butanon ist.
10. Ein Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung nach Anspruch 1, umfassend die Schritte i) Vermischen einer Primerzusammensetzung a) enthaltend a1) Polymethylmethacrylat a2) 1-Methoxy-2-propanol und Diacetonalkohol a3) Dibenzoylresorcin, wobei die Primerzusammensetzung eine Viskosität von > 90 sec gemessen nach DIN EN ISO 2431 bei 23°C und einem 2mm Becher hat mit einem Lösemittel b), bis ein Feststoffgehalt von ca. 2 bis 9,5 Gew.-%, bevorzugt 2,5 bis 9 Gew.-% resultiert; ii) Vermischen der aus Schritt i) erhaltenen Mischung mit 0,01 bis 15 Gew.-%, bevorzugt 0,1% bis 10 Gew.-%, besonders bevorzugt 1% bis 7 Gew.-% c) einer Verbindung der Formel (I); und iii) homogenisieren der aus Schritt ii) erhaltenen Mischung.
25

11. Ein Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Erzeugnisses, umfassend die Schritte

(i) Auftragen der Zusammensetzung nach Anspruch 1 auf eine erste Schicht aus thermoplastischen Polymer unter Bildung einer zweiten Schicht;

(ii) Härt(en) der Zusammensetzung;

5 12. Das Verfahren nach Anspruch 11, weiter umfassend die Schritte

(iii) Auftragen einer Decklackformulierung auf die Oberfläche der zweiten Schicht; und

(iv) Härt(en) der Decklackformulierung.

13. Verwendung der Zusammensetzung nach Anspruch 1 zur Beschichtung von Oberflächen.

14. Mehrschichtiges Erzeugnis, erhältlich nach dem Verfahren nach Anspruch 12 oder 13.

10 15. Schichtaufbau, umfassend:



iii) ein thermoplastisches Substrat, mit einer darauf befindlichen

iv) Primerschicht,

dadurch gekennzeichnet, dass die Primerschicht durch Härtung der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 erhalten wird.

15 16. Schichtaufbau nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass die Primerschicht zusätzlich zu mindestens einer Verbindung der Formel I mindestens eine Verbindung der Formeln (IIa und/oder IIb) enthält:



20 worin jedes A unabhängig ein substituierter oder unsubstituierter monocyclischer oder polycyclischer aromatischer Rest ist und der substituierte monocyclische oder polycyclische aromatische Rest Substituenten hat, die ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogenen, Alkoxygruppen, C₁₋₈ Alkylgruppen und Hydroxygruppen und R

Wasserstoff oder eine lineare oder verzweigte aliphatische Kette mit weniger als 10 Kohlenstoffatomen ist.

- 5 17. Schichtaufbau nach Anspruch 16, worin die Verbindung der Formeln (IIa und/oder IIb) ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus 4,6 -Dibenzoylresorcin, 4,6-Di-(4'-tert.-butylbenzoyl)resorcin, 4,6-Dibenzoyl-2-propylresorcin, 4,6-Dibenzoyl-2-(3-Triethoxysilyl-propyl)resorcin oder 2,4,6-Tribenzoylresorcin.
18. Schichtaufbau nach einem der Ansprüche 15 bis 17, worin die Primerschicht mindestens ein Polyacrylat und das thermoplastische Substrat Polycarbonat enthält.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2008/008834

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. C08J7/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2007/104956 A1 (GRANDHEE SUNITHA [US]) 10 May 2007 (2007-05-10) claims; examples -----	1-5, 7, 9, 12-15
A	US 5 391 795 A (PICKETT JAMES E [US]) 21 February 1995 (1995-02-21) -----	6, 8, 10, 11, 16-18



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 März 2009

Date of mailing of the international search report

26/03/2009

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Devriese, Karel

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2008/008834

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See the supplemental sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-5, 7, 9, 12-15

Composition, method and use with viscosity indication.

2. Claims 16-18, 6, 8, 10, 11

Product, method, composition with dibenzoylresorcin.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2008/008834

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
US 2007104956	A1	10-05-2007	CN	101326222 A	17-12-2008
			EP	1945698 A1	23-07-2008
			KR	20080072041 A	05-08-2008
			WO	2007058724 A1	24-05-2007
US 5391795	A	21-02-1995	CN	1113492 A	20-12-1995
			DE	69502416 D1	18-06-1998
			DE	69502416 T2	10-12-1998
			EP	0668313 A1	23-08-1995
			ES	2116039 T3	01-07-1998
			JP	3648280 B2	18-05-2005
			JP	7278525 A	24-10-1995
			SG	41921 A1	15-08-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/008834

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. C08J7/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C08J

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2007/104956 A1 (GRANDHEE SUNITHA [US]) 10. Mai 2007 (2007-05-10) Ansprüche; Beispiele -----	1-5, 7, 9, 12-15
A	US 5 391 795 A (PICKETT JAMES E [US]) 21. Februar 1995 (1995-02-21) -----	6, 8, 10, 11, 16-18



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

18. März 2009

26/03/2009

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Devriese, Karel

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHTInternationales Aktenzeichen
PCT/EP2008/008834**Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

**Bemerkungen hinsichtlich
eines Widerspruchs**

- Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- Die Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-5,7,9,12-15

Zusammensetzung, Verfahren und Verwendung mit
Vikositaetsangabe

2. Ansprüche: 16-18,6,8,10,11

Erzeugnis, Verfahren, Zusammensetzung mit Dibenzoylresorcin

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/008834

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2007104956	A1 10-05-2007	CN	101326222 A	17-12-2008
		EP	1945698 A1	23-07-2008
		KR	20080072041 A	05-08-2008
		WO	2007058724 A1	24-05-2007
US 5391795	A 21-02-1995	CN	1113492 A	20-12-1995
		DE	69502416 D1	18-06-1998
		DE	69502416 T2	10-12-1998
		EP	0668313 A1	23-08-1995
		ES	2116039 T3	01-07-1998
		JP	3648280 B2	18-05-2005
		JP	7278525 A	24-10-1995
		SG	41921 A1	15-08-1997