

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103332912 B

(45) 授权公告日 2016. 03. 02

---

(21) 申请号 201310208832. 8

审查员 谭晓倩

(22) 申请日 2013. 05. 30

(73) 专利权人 铜陵丰泽建材科技有限公司

地址 244000 安徽省铜陵市郊区铜都大道南  
段 1275 号

(72) 发明人 梅林

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理  
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

C04B 28/14(2006. 01)

C04B 41/64(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102875184 A, 2013. 01. 16,

CN 102918002 A, 2013. 02. 06,

CN 102898080 A, 2013. 01. 30,

CN 102898078 A, 2013. 01. 30,

---

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

多孔加气混凝土砌块及其制备方法

(57) 摘要

一种多孔加气混凝土砌块，其特征在于由下列重量份的原料制成：水泥 16-20、生石灰 20-25、石膏 12-16、铝粉 0.45-0.65、十二烷基苯磺酸钠 1-2、高岭土 12-15、重晶石粉 5-8、河砂 40-45、邻苯二钾酸二丁酯 3-5、聚乙二醇 3-5、过硫酸钠 2-3、油脚 4-7、氯化石蜡 2-4、苯基三乙氧基硅烷 2-3、偏硅酸钠 5-10。本发明中采用铝粉与表面活性剂共同发泡，增加气孔的大小与数量，减少砌块重量，同时，砌块的隔音与隔热效果有明显提高。

1. 一种多孔加气混凝土砌块，其特征在于由下列重量份的原料制成：水泥 16-20、生石灰 20-25、石膏 12-16、铝粉 0.45-0.65、十二烷基苯磺酸钠 1-2、高岭土 12-15、重晶石粉 5-8、河砂 40-45、邻苯二钾酸二丁酯 3-5、聚乙二醇 3-5、过硫酸钠 2-3、油脚 4-7、氯化石蜡 2-4、苯基三乙氧基硅烷 2-3、偏硅酸钠 5-10；

所述的多孔加气混凝土砌块的制备方法，包括以下步骤：

(1)、将高岭土、重晶石粉、河砂、偏硅酸钠加适量水，加热至 60-70℃，搅拌 15-20 分钟，加入油脚、十二烷基苯磺酸钠、苯基三乙氧基硅烷，搅拌 15-25 分钟，然后加入过硫酸钠，搅拌 20-35 分钟后，加入聚乙二醇搅拌 10-30 分钟，搅拌成泥；

(2)、将水泥、河砂加入 40-50℃热水混合 20-35 分钟，然后，加入步骤(1)所得的泥及铝粉、氯化石蜡等其它物料，搅拌 10-15 分钟，得到含水量为 30-38% 的浆料；

(3)、将浆料浇注，送入 40-50℃烘房中预养 1.5-2.5 小时后，切割成砌块坯，在砌块坯的外壁上涂上一层二甲基硅油；

(4)、将砌块送入釜内蒸压养护。

## 多孔加气混凝土砌块及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于一种建材技术,具体是一种混凝土砌块及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 新型墙体材料加气混凝土作为一种低能耗的、环保型的新型建筑材料,属于国家推广的建筑材料,但是由于普通加气混凝土由水泥、粉煤灰、生石灰、石膏等制成,存在干燥收缩值大、强度低、渗水、不耐腐蚀、隔热性不佳、材料来源单一等问题,因此,急需对于加气混凝土砌块技术进行进一步研究,使得更进一步满足市场的要求。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供多孔加气混凝土砌块及其制备方法,通过增加铝粉的量,增加表面活性剂起泡,来增加气孔,减少砌块的重量。

[0004] 一种多孔加气混凝土砌块,其特征在于由下列重量份的原料制成:水泥 16-20、生石灰 20-25、石膏 12-16、铝粉 0.45-0.65、十二烷基苯磺酸钠 1-2、高岭土 12-15、重晶石粉 5-8、河砂 40-45、邻苯二钾酸二丁酯 3-5、聚乙二醇 3-5、过硫酸钠 2-3、油脚 4-7、氯化石蜡 2-4、苯基三乙氧基硅烷 2-3、偏硅酸钠 5-10。

[0005] 所述的多孔加气混凝土砌块的制备方法,其特征在于包括以下步骤:

[0006] (1)、将高岭土、重晶石粉、河砂、偏硅酸钠加适量水,加热至 60-70℃,搅拌 15-20 分钟,加入油脚、十二烷基苯磺酸钠、苯基三乙氧基硅烷,搅拌 15-25 分钟,然后加入过硫酸钠,搅拌 20-35 分钟后,加入聚乙二醇搅拌 10-30 分钟,搅拌成泥;

[0007] (2)、将水泥、河砂加入 40-50℃热水混合 20-35 分钟,然后,加入步骤(1)所得的泥及铝粉、氯化石蜡等其它物料,搅拌 10-15 分钟,得到含水量为 30-38% 的浆料;

[0008] (3)、将浆料浇注,送入 40-50℃烘房中预养 1.5-2.5 小时后,切割成砌块坯、在砌块坯的外壁上涂上一层二甲基硅油;

[0009] (4)、将砌块送入釜内蒸压养护。

[0010] 本发明生产出来的加气混凝土砌块,其中采用油脚成分,经过引发剂改性,增加了砌块的疏水性,大大提高其渗水能力,本发明砌块在小区外墙体使用,历时 3 年多,没有发现墙体渗水现象,而采用传统的加气混凝土砌块,每年春季均有住户出现渗水。本发明中采用铝粉与表面活性剂共同发泡,增加气孔的大小与数量,减少砌块重量,同时,砌块的隔音与隔热效果有明显提高。

[0011] 本发明生产的加气混凝土砌块具有抗压强度高、质轻、隔音、隔热、保温性好、抗冻性能及其收缩小等优点,解决了传统加气混凝土砌块强度低、易开裂的缺陷。

### 具体实施方式

[0012] 一种多孔加气混凝土砌块,其特征在于由下列重量份(公斤)的原料制成:水泥 16、生石灰 25、石膏 12、铝粉 0.45、十二烷基苯磺酸钠 1、高岭土 12、重晶石粉 5、河砂 40、邻苯二

钾酸二丁酯 5、聚乙二醇 3、过硫酸钠 2、油脚 7、氯化石蜡 2、苯基三乙氧基硅烷 2、偏硅酸钠 5。

[0013] 多孔加气混凝土砌块的制备方法，其特征在于包括以下步骤：

[0014] (1)、将高岭土、重晶石粉、河砂、偏硅酸钠加适量水，加热至 60-70℃，搅拌 15-20 分钟，加入油脚、十二烷基苯磺酸钠、苯基三乙氧基硅烷，搅拌 15-25 分钟，然后加入过硫酸钠，搅拌 20-35 分钟后，加入聚乙二醇搅拌 10-30 分钟，搅拌成泥；

[0015] (2)、将水泥、河砂加入 40-50℃热水混合 20-35 分钟，然后，加入步骤(1)所得的泥及铝粉、氯化石蜡等其它物料，搅拌 10-15 分钟，得到含水量为 30-38% 的浆料；

[0016] (3)、将浆料浇注，送入 40-50℃烘房中预养 1.5-2.5 小时后，切割成砌块坯、在砌块坯的外壁上涂上一层二甲基硅油；

[0017] (4)、将砌块送入釜内蒸压养护。

[0018] 将本发明生产的空心砖切割成 100mm×100mm×100mm 的立方体进行性能检测，检测结果如下：抗压强度 5.34Mpa，收缩值 0.47mm/m，抗冻性强度损失 20%。本发明隔热效果提高 30% 以上。