

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
C04B 33/00

(11) 공개번호 특 1988-0000352
(43) 공개일자 1988년 03월 25일

(21) 출원번호	특 1986-0005064
(22) 출원일자	1986년 06월 23일
(71) 출원인	케논세라믹스 주식회사 김용근
(72) 발명자	경남 양산군 양산읍 북정리 237-19 김용근
(74) 대리인	부산직할시 남구 남천동 148 비취맨션 202 박용환

심사청구 : 있음

(54) 인조대리석의 제조방법

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

인조대리석의 제조방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

납석 25%, 도석 25%를 입도 20mm가 되게 건식 분쇄하고, 점토 20%, 장석 15% 고령토 15%에 물을 투입 100매쉬가 되도록 재습식 분쇄를 한 다음 탈수기로 수분 80%로 탈수, 게이크로 된 제품에 납석입자(12매쉬-30매쉬)를 전체 중량의 10%정도로 하여 원하는 색상의 안료를 혼합하고 원료와 재혼합하여 성형, 건조, 소성로에 투입 1150℃-1250℃에서 15시간 소성한 후 다단계 연마기로 표면을 연마 광택을 내게함을 특징으로 하는 인조대리석의 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.