

URZĄD PATENTOWY

**B65b 51/02**

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 15407.

Kl. 81 a 15.

Firma E. Merck
(Darmstadt, Niemcy).

Sposób otrzymywania powłok do opakowań z wełny drzewnej.

Zgłoszono 25 marca 1930 r.

Udzielono 16 stycznia 1932 r.

Pierwszeństwo: 19 sierpnia 1929 r. (Niemcy).

W patencie Nr 14826 opisany jest sposób otrzymywania powłok do opakowań z materiałów krótkowłóknistych, najlepiej z wełny drzewnej, przyczem powłoki te są przeszywane zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym.

Okazało się jednak, że powłoki te można otrzymywać w sposób jeszcze prostszy, a mianowicie, natryskując je w kierunku ich długości zimnym albo ciepłym klejem względnie podobnym spoiwem. Normalnie wystarcza jedna taka linia sklejenia; można jednak oczywiście, zastosować ich kilka, zwłaszcza dlatego, że tego rodzaju połączenie nie tylko spaja powłokę, lecz ją usztywnia. Prócz tego sposób według niniejszego wynalazku wypada znacznie taniej od sposobu według patentu Nr 14826, a przytem powłoki można otrzymywać znacznie szyb-

iej. Poza tem zbyteczne się stają również drogie maszyny do szycia powłok.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób otrzymywania powłok do opakowań z materiałów krótkowłóknistych, najlepiej z wełny drzewnej, znamieny tem, że włókna tych materiałów skleja się zapomocą spryskania wzdłuż powłoki zimnym albo ciepłym klejem lub podobnymi środkami wiążącymi.

2. Sposób według zastrz. 1, znamieny tem, że na włókna natryskuje się jeden lub kilka pasków kleju lub innego spoiwa.

E. Merck.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.