




(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 2015/05/20
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 2015/12/03
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2021/10/26
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 2016/11/21
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: EP 2015/061069
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 2015/181010
(30) Priorité/Priority: 2014/05/30 (BE2014/0411)

(51) Cl.Int./Int.Cl. *E21B 10/26* (2006.01),
E21B 17/10 (2006.01)
(72) Inventeurs/Inventors:
DELWICHE, ROBERT, BE;
OORT, HARRIE, GB;
BIGGS, NICHOLAS, GB;
LAMINE, ETIENNE, BE
(73) Propriétaire/Owner:
FASTIP SA, BE
(74) Agent: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

(54) Titre : STABILISATEUR-ALESEUR POUR TRAIN DE FORAGE
(54) Title: STABILIZER-REAMER FOR DRILL STRING



(57) Abrégé/Abstract:

Stabilisateur-aléreur pour train de forage Stabilisateur-aléreur pour train de forage, caractérisé en ce qu'il comprend un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe (10) et des inserts diamantés résistants à l'usure (12), lesdits inserts diamantés résistants à l'usure ayant une granulométrie du diamant inférieure et une concentration en diamant supérieure à celles desdits inserts diamantés de coupe.



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
3 décembre 2015 (03.12.2015)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2015/181010 A1

(51) Classification internationale des brevets :
E21B 10/26 (2006.01) *E21B 17/10* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2015/061069

(22) Date de dépôt international :
20 mai 2015 (20.05.2015)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
2014/0411 30 mai 2014 (30.05.2014) BE

(71) Déposants : **DIAROTECH S.A.** [BE/BE]; Centre Heracles Zami 2 Chaussée de Charleroi, 95, B-6060 Gilly (BE). **AURORA BIT CONSULTANCY LTD** [GB/GB]; 33 Bruntland Court, Aberdeen AB14 4UQ (GB).

(72) Inventeurs : **DELWICHE, Robert**; Rue Victor Allard, 11 boîte 201, B-1180 Uccle (BE). **OORT, Harrie**; Glenfarquhar House Auchenblae, Laurencekirk AB30 1TS (GB). **BIGGS, Nicholas**; Beechgrove Avenue, 4, Aberdeen AB15 5EJ (GB). **LAMINE, Etienne**; Chemin des Tombelles, 8, B-1490 Court-Saint-Etienne (BE).

(74) Mandataires : **DECAMPS, Alain** et al.; Office Kirkpatrick S.A., Avenue Wolfers, 32, B-1310 La Hulpe (BE).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : STABILIZER-REAMER FOR DRILL STRING

(54) Titre : STABILISATEUR-ALÉSEUR POUR TRAIN DE FORAGE




Fig. 1

(57) Abstract : The invention relates to a stabilizer-reamer for a drill string, characterized in that it comprises a mixture of diamonded inserts, the mixture comprising cutting diamonded inserts (10) and wear-resistant diamonded inserts (12), the wear-resistant diamonded inserts having a lower diamond grain size and diamond concentration which are greater than those of the cutting diamond inserts.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]

WO 2015/181010 A1TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, **Publiée :**

TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Stabilisateur-aléteur pour train de forage Stabilisateur-aléteur pour train de forage, caractérisé en ce qu'il comprend un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe (10) et des inserts diamantés résistants à l'usure (12), lesdits inserts diamantés résistants à l'usure ayant une granulométrie du diamant inférieure et une concentration en diamant supérieure à celles desdits inserts diamantés de coupe.

Stabilisateur-aléseur pour train de forageDomaine de l'invention

La présente invention concerne des dispositifs de forage et plus particulièrement, un stabilisateur-aléseur pour matériel de fond de trou.

Description de l'état de la technique

Le document US 43 855 669 divulgue un outil doté de capacités d'alésage et de stabilisation. La partie stabilisateur de l'outil limite le mouvement latéral du trépan au fur et à mesure qu'il avance à travers la formation rocheuse, la partie aléseur se caractérisant par la présence de pastilles durcies qui exercent une action de coupe sur la paroi du trou. Les pastilles en saillie permettent au stabilisateur-aléseur de maintenir à la dimension voulue toutes les parties de la paroi du trou qui sont de dimension inférieure à la norme. Dans ce document, les pastilles durcies divulguées sont des pastilles en carbure de tungstène ou des pastilles en PDC (de l'anglais « poly-diamond compact » ou diamant polycristallin compact). Les pastilles en carbure de tungstène suffisent dans des conditions normales de forage non abrasif, mais ce type de protection ne répond plus aux besoins des applications actuelles, qui visent des sections plus profondes et plus difficiles à travers ou dans des roches abrasives. Le rechargement dur au carbure de tungstène conduit à une dynamique de fond de trou incontrôlable avec des vibrations latérales, en torsion et axiales, et des résultats peu économiques, obligeant l'exploitant à s'extraire du puits pour remplacer des

composants défaillants ou usés de l'ensemble de fond de trou. D'un autre côté, l'introduction de pastilles en PDC agissant comme des nœuds de coupe provoque des chocs et des variations du couple de torsion qui conduisent à conférer une dynamique inefficace au matériel de fond de trou.

Le document US 8 607 900 décrit un outil de fond de trou doté de fonctionnalités d'alésage et de stabilisation. Il divulgue des nœuds de coupe en PDC situés sur les bords des lames hélicoïdales. Comme expliqué précédemment, bien qu'ils améliorent le pouvoir de coupe des outils, ces nœuds de coupe en PDC provoquent des chocs et des variations du couple de torsion qui conduisent à conférer une dynamique inefficace au matériel de fond de trou.

Le document EP 1 811 126 divulgue également un outil présentant des capacités d'alésage et de stabilisation. Il fait état d'inserts en carbure qui améliorent les capacités d'alésage de l'outil. Les inconvénients liés à cette caractéristique sont ceux qui ont été évoqués précédemment dans le cas plus particulier des inserts en carbure de tungstène.

Le document WO 2004/029 402 divulgue, là encore, un aléreur-stabilisateur comportant des inserts en carbure ou des taillants en PDC et qui présente donc les mêmes inconvénients que les outils divulgués dans les autres documents de l'état de la technique.

Il apparaît également qu'avec les dispositifs de l'état de la technique, environ 90% de la puissance transmise à l'ensemble de fond de trou est perdue dans les vibrations du train de forage. Ces vibrations

peuvent être axiales (phénomène de « bit bounce » ou rebond de l'outil), en torsion (phénomène de « stick/slip » ou adhérence-glissement) ou latérales (flambages) et proviennent de sources d'excitation
5 potentielles extrêmement variées : déséquilibre des masses, désalignement et plis ou coudes, action de coupe du trépan, lames du stabilisateur, moteurs à boue et coefficient de frottement entre le train de forage et la paroi du trou de forage.

10 Résumé de l'invention

L'invention a pour objet de fournir un stabilisateur-aléreur qui pallie les inconvénients susmentionnés des dispositifs de l'état de la technique.

Pour ce faire, est proposée un stabilisateur-
15 aléreur pour train de forage comprenant sur sa surface externe un mélange d'inserts, le mélange comprenant des inserts de coupe et des inserts résistants à l'usure, caractérisé en ce que lesdits inserts de coupe et résistants à l'usure sont diamantés, les inserts
20 diamantés résistants à l'usure ont une granulométrie du diamant inférieure et une concentration en diamant supérieure à celles des inserts diamantés de coupe.

Par « mélange d'inserts diamantés » on entend un ensemble d'inserts diamantés comprenant au moins deux
25 types d'inserts diamantés, lesdits types se caractérisant par des granulométries du diamant et/ou des concentrations en diamant différentes, et éventuellement par d'autres paramètres différents comme la composition de la matrice imprégnée qui compose les
30 inserts. Les expressions « inserts diamantés de coupe » et « inserts diamantés résistants à l'usure » employées

tout au long du présent texte visent à établir une distinction entre les deux types ou plus d'inserts diamantés compris dans l'ensemble d'inserts diamantés.

Il apparaît en effet que les inserts diamantés
5 ayant une granulométrie du diamant grossière et une concentration en diamant moyenne constituent des structures de coupe efficaces, engendrant moins de variations du couple de torsion dans le train de forage que les inserts de coupe en PDC de l'état de la
10 technique, et qu'ils procurent de ce fait une durée de vie nettement supérieure au matériel de forage. D'un autre côté, les inserts diamantés ayant une faible granulométrie du diamant et une forte concentration en diamant présentent un faible coefficient de frottement
15 avec la roche du puits de forage et confèrent donc une grande résistance à l'usure au stabilisateur-aléseur. Il apparaît que les stabilisateurs-aléseurs comprenant un mélange des deux types d'inserts diamantés offrent des capacités de stabilisation et d'alésage nettement
20 supérieures à celles des stabilisateur-aléseurs de l'état de la technique.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, les inserts diamantés de coupe ont une granulométrie du diamant comprise entre 18/20 et
25 40/50 mesh ASTM et une concentration en diamant comprise entre 10% et 35% en volume, et les inserts diamantés résistants à l'usure ont une granulométrie du diamant comprise entre 40/50 et 120/140 mesh ASTM et une concentration en diamant comprise entre 35% et 60% en
30 volume.

Il est apparu que ces concentrations en diamant et ces granulométries de diamant des inserts de coupe permettaient un micro-cisaillement efficace adapté à l'alésage de la paroi du trou de forage, et que les concentrations en diamant et granulométries de diamant susmentionnées des inserts résistants à l'usure procuraient, elles, un faible coefficient de frottement à ces inserts et par conséquent, une protection efficace contre l'abrasion exercée par la paroi du trou de forage. En conséquence, une combinaison des deux types d'inserts confère des capacités d'alésage en même temps que de résistance à l'usure au stabilisateur-aléreur selon l'invention.

Dans un mode de réalisation avantageux, la composition des inserts diamantés comprend au moins un métal et un carbure métallique choisi dans le groupe constitué du carbure de tungstène, du carbure de titane, du carbure de tantale, du carbure de chrome, du carbure de vanadium, carbure de niobium et du carbure de molybdène. L'au moins un métal et le métal du carbure métallique ne sont pas les mêmes. Avantageusement, l'au moins un métal est choisi dans le groupe constitué du cobalt, du nickel, du molybdène, du chrome, du manganèse et du fer. De préférence, l'au moins un métal est le cobalt ou le nickel, ces métaux procurant en effet une bonne résistance mécanique de la phase métallique.

Dans un mode de réalisation avantageux, les inserts diamantés comprennent entre 50% et 95% de carbure métallique.

Il est apparu que cette plage procurait la meilleure résistance à l'usure possible des inserts

diamantés. En dessous de cette plage, les observations montrent que l'usure augmente très nettement. Au-dessus de 95%, les inserts deviennent trop fragiles. Il est important de noter que tout en augmentant la concentration du diamant dans les inserts imprégnés, on diminue avantageusement la proportion de carbure afin d'avoir une matrice plus résiliente. La proportion de carbure est donc généralement plus faible dans les inserts diamantés résistants à l'usure que dans les inserts imprégnés de coupe.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, les inserts diamantés sont brasés sur le stabilisateur-aléseur.

Le brasage se révèle être un procédé très efficace pour préserver l'intégrité des inserts diamantés, notamment des inserts diamantés ayant une forte concentration en diamant.

Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l'invention, les inserts diamantés sont brasés à une température inférieure à 850°C.

Les propriétés structurelles des inserts diamantés brasés sont effectivement mieux préservées en dessous de cette température, car les observations montrent qu'au-dessus de 850°C, le diamant commence à être catalysé par la plus grande partie des métaux utilisés dans la composition des inserts diamantés et se transforme alors en graphite.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, le stabilisateur-aléseur comprend une partie cylindrique centrale et deux parties coniques de part et d'autre de ladite partie cylindrique centrale.

La partie cylindrique centrale comprend des lames avantageusement hélicoïdales.

5 Cette conception limite le niveau de choc du stabilisateur en rotation, tout en laissant un canal permettant de faire circuler le fluide dans le puits de forage.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, la partie cylindrique centrale comprend un mélange d'inserts diamantés comprenant des inserts
10 diamantés de coupe et des inserts diamantés résistants à l'usure. La proportion d'inserts diamantés de coupe dans ce mélange d'inserts diamantés sur la partie cylindrique centrale est avantageusement comprise entre 0% et 70%. Il s'avère qu'une proportion supérieure à 70%, bien
15 qu'elle confère un très grand pouvoir d'alésage au stabilisateur, crée un coefficient de frottement trop élevé entre le stabilisateur et la paroi du trou de forage.

Avantageusement, les bords d'attaque et
20 latéral des lames hélicoïdales comprennent entre une et cinq rangées d'inserts diamantés de coupe et la partie centrale des lames hélicoïdales comprend un mélange d'inserts diamantés de coupe et d'inserts diamantés résistants à l'usure.

25 Dans une conception telle, les inserts de coupe situés sur les bords d'attaque et latéral des lames hélicoïdales améliorent la qualité du puits de forage en alésant efficacement la paroi du trou de forage.

Dans un mode de réalisation avantageux, une fraction comprise entre 40% et 70% de la surface des lames hélicoïdales est recouverte des inserts diamantés.

5 Dans un mode de réalisation avantageux, le diamètre des inserts diamantés est compris entre 6 et 25 mm et leur hauteur est comprise entre 3 et 30 mm.

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, les deux parties coniques comprennent un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe et des inserts diamantés résistants à l'usure.

10 Cette conception des parties coniques rend celles-ci particulièrement adaptées à l'alésage avant et à l'alésage arrière pendant le forage.

15 Avantageusement, la proportion des inserts de coupe dans les deux parties coniques est supérieure à 50% du nombre total d'inserts dans le mélange d'inserts diamantés.

20 Il est apparu que de telles proportions conféraient des capacités d'alésage avant et d'alésage arrière efficaces au stabilisateur-aléreur selon l'invention.

25 Dans un mode de réalisation avantageux, le stabilisateur-aléreur comprend des zones de transition cylindriques entre les lames hélicoïdales et les parties coniques, lesdites zones de transition cylindriques comprenant entre deux et cinq rangées d'inserts diamantés de coupe.

30 Les inserts de coupe prévus dans ces régions augmentent la durée de vie de l'outil, les observations ayant en effet montré que les zones de transition entre

les lames et les parties coniques étaient des régions des outils qui sont fortement exposées aux chocs destructeurs et aux formations extrêmement abrasives provenant de la paroi du trou de forage.

5 Dans un mode de réalisation avantageux, les parties coniques du stabilisateur-aléseur selon l'invention comprennent des inserts diamantés ayant une forme, un diamètre et une longueur adaptés pour former un angle de conicité entre 5° et 25°. Le mélange
10 d'inserts diamantés comprend des inserts avantageusement cylindriques dotés d'une surface supérieure plane et des inserts arrondis de courbure variable.

Cet angle de conicité et cette conception des inserts améliorent l'efficacité d'alésage du
15 stabilisateur-aléseur en augmentant la surface de contact entre les zones d'alésage arrière et d'alésage avant et la paroi du trou de forage.

Dans un autre mode de réalisation avantageux, la partie cylindrique centrale du stabilisateur-aléseur
20 comprend un revêtement laser à diamant, la concentration en diamant dudit revêtement laser à diamant étant comprise entre 20 et 35% en volume, et la granulométrie du diamant étant comprise entre 40/50 mesh ASTM et 120/140 mesh ASTM. Le revêtement laser à diamant peut
25 être appliqué sur toute la surface, ou sur une partie de la surface, avec des couches d'acier intercalées.

Le revêtement laser à diamant offre une alternative intéressante, d'un point de vue économique, au brasage d'inserts diamantés.

30 L'invention a pour autre objet de fournir un procédé permettant d'améliorer encore les capacités de

stabilisation d'un stabilisateur-aléseur pour un puits d'alésage donné.

Les études montrent que pour réduire les vibrations involontaires du train de forage, le coefficient de frottement global optimal entre le stabilisateur-aléseur et la roche du puits de forage varie d'une application à une autre. En effet, il apparaît que certaines applications nécessitent un coefficient de frottement global plus élevé que d'autres pour réduire de manière optimale les vibrations du train de forage. Les observations montrent qu'un coefficient de frottement global plus élevé est par exemple plus adapté à des puits de forage verticaux ou légèrement inclinés, alors qu'un coefficient moins élevé sera plus adapté à des puits de forages déviés ou horizontaux.

Dans cette optique, le procédé d'amélioration des capacités de stabilisation d'un stabilisateur-aléseur selon l'invention est caractérisé en ce qu'on module le coefficient de frottement entre le stabilisateur-aléseur et la paroi du trou de forage.

Cette modulation signifie que le coefficient de frottement global entre le stabilisateur-aléseur et la paroi du trou de forage est adapté pour atteindre une valeur comprise entre 0,02 et 0,8.

Dans un mode de réalisation avantageux, moduler le coefficient de frottement entre le stabilisateur-aléseur et la paroi du trou de forage consiste à faire varier la proportion d'inserts diamantés de coupe et d'inserts diamantés résistants à l'usure dans le mélange d'inserts diamantés.

Dans un mode de réalisation avantageux, moduler le coefficient de frottement entre un stabilisateur-aléseur selon l'invention et la paroi du trou de forage consiste à faire varier la proportion
5 d'inserts diamantés de coupe et d'inserts diamantés résistants à l'usure dans le mélange d'inserts diamantés sur la partie centrale des lames hélicoïdales du stabilisateur-aléseur.

Le coefficient de frottement global entre le
10 stabilisateur et le puits de forage varie en effet lorsque la proportion d'inserts diamantés ayant un coefficient de frottement supérieur augmente ou diminue dans le mélange d'inserts diamantés. En règle générale, l'augmentation de la proportion d'inserts diamantés de
15 coupe fait augmenter la valeur du coefficient de frottement entre le stabilisateur-aléseur et le trou de forage. La valeur du coefficient de frottement étant le résultat d'une interaction entre le matériau du stabilisateur et le trou de forage, elle dépend
20 également de paramètres liés à la roche qui constitue le trou de forage. Il convient donc de prendre en compte ces paramètres intrinsèques au trou de forage pour faire varier la proportion des différents types d'inserts diamantés. Le coefficient de frottement modulé
25 conformément au procédé selon l'invention peut généralement être réglé entre 0,02 et 0,8.

Dans un mode de réalisation de l'invention, le coefficient de frottement d'un stabilisateur-aléseur est modulé entre 0,3 et 0,6 lorsque le stabilisateur est
30 utilisé pour forer un puits qui est sensiblement vertical.

Par « sensiblement vertical » on entend une inclinaison entre 90° et 70° par rapport à l'horizontale.

5 Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le coefficient de frottement d'un stabilisateur-aléseur est modulé entre 0,02 et 0,3 lorsque le stabilisateur est utilisé dans des puits de forage sensiblement horizontaux ou déviés.

10 Par « sensiblement horizontaux ou déviés » on entend une inclinaison entre 0° et 70° par rapport à l'horizontale.

15 Dans un autre mode de réalisation de l'invention, le coefficient de frottement d'un stabilisateur-aléseur est modulé entre 0,3 et 0,6 lorsque le stabilisateur se trouve dans une position proche du trépan ou sur celui-ci dans le train de forage.

20 Les observations ont effectivement montré qu'un coefficient de frottement plus élevé était préférable pour un stabilisateur se trouvant dans une position proche du trépan ou juste au-dessus de celui-ci dans le train de forage, afin de limiter les effets dynamiques destructeurs conférés à l'ensemble de fond de trou.

25 Globalement, la proportion des inserts de coupe par rapport aux inserts résistants à l'usure dans la partie cylindrique des lames se situe autour de 25% de la quantité totale d'inserts dans le mélange d'inserts diamantés.

30 Dans un mode de réalisation avantageux, la proportion d'inserts diamantés de coupe dans le mélange

d'inserts diamantés sur la partie centrale des lames hélicoïdales du stabilisateur-aléseur varie entre 0% et 70% du nombre total d'inserts diamantés dans ledit mélange d'inserts diamantés.

5 Dans certains modes de réalisation, lorsque les exigences en matière de forage dirigé sont élevées, la proportion peut d'ailleurs descendre jusqu'à 5 à 10%, et elle peut même atteindre 0% si le forage doit être horizontal.

10 Dans certains autres modes de réalisation, lorsque des effets dynamiques importants s'exercent sur le trépan, cette proportion peut monter jusqu'à 70%.

Comme cela a déjà été évoqué, il apparaît qu'une proportion supérieure à 70%, bien qu'elle confère
15 un très grand pouvoir d'alésage au stabilisateur, crée un coefficient de frottement trop élevé entre le stabilisateur et la paroi du trou de forage.

Brève description des dessins

Les aspects précités de l'invention, et
20 d'autres encore, vont à présent être expliqués de manière plus détaillée, à titre d'exemple et à la lumière des dessins annexés, sur lesquels :

La figure 1 montre un premier mode de réalisation du stabilisateur-aléseur selon l'invention ;

25 Les figures 2 et 3 montrent de manière plus détaillée des modes de réalisation de la jonction entre les parties coniques et la partie cylindrique d'un stabilisateur-aléseur selon l'invention ;

La figure 4 montre différents modes de
30 réalisation des formes des inserts diamantés selon l'invention ;

La figure 5 montre un autre mode de réalisation d'un stabilisateur-aléteur selon l'invention ;

La figure 6 montre une vue en coupe du mode de réalisation de la figure 5 ;

La figure 7 montre un autre mode de réalisation d'un stabilisateur-aléteur selon l'invention ;

La figure 8 et la figure 9 montrent d'autres modes de réalisation du stabilisateur-aléteur selon l'invention.

Les figures n'ont pas été dessinées à l'échelle. De manière générale, des composants identiques sont désignés par les mêmes repères numériques sur les figures.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

La figure 1 montre un premier mode de réalisation d'un stabilisateur-aléteur selon l'invention. Ce stabilisateur-aléteur comprend une partie cylindrique centrale 2 et deux parties coniques 4 de part et d'autre de ladite partie cylindrique centrale. La partie cylindrique centrale 2 comprend des lames hélicoïdales 6 et des profils à cannelures 8 placés entre les lames hélicoïdales. La partie cylindrique centrale 2 comprend également des inserts diamantés plats ou légèrement arrondis. Les bords d'attaque et latéral des lames hélicoïdales 6 comprennent des inserts diamantés de coupe 10, la partie centrale des lames comprenant quant à elle au moins un type d'inserts résistants à l'usure 12. Les deux parties coniques comprennent un mélange d'inserts diamantés 14,

le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe et des inserts diamantés résistants à l'usure. La conception des parties coniques rend celles-ci adaptées aux opérations d'alésage avant et d'alésage arrière.

5 Tous les inserts diamantés de coupe ont une granulométrie du diamant comprise entre 18/20 et 40/50 mesh ASTM et une concentration en diamant comprise entre 10% et 35% en volume, alors que les inserts
10 diamantés résistants à l'usure ont une granulométrie du diamant comprise entre 40/50 et 120/140 mesh ASTM et une concentration en diamant comprise entre 35% et 60% en volume. Le diamètre des inserts diamantés est généralement compris entre 6 et 25 mm et leur hauteur est généralement comprise entre 3 et 30 mm.

15 Les compositions types de la matrice des inserts diamantés sont les suivantes :

- 1 carbure de tungstène : de 50 à 94%
 cobalt : de 50 à 6%
- 2 carbure de tungstène : de 40 à 96%
 cobalt : de 20 à 2%
 nickel : de 30 à 4%
- 3 carbure de tungstène : de 50 à 94%
 50 à 6% de nickel
- 4 carbure de tungstène : de 40 à 60%
 carbure de titane : de 10 à 50%
 cobalt ou nickel : de 50 à 10%
- 5 carbure de chrome : de 50 à 94%
 nickel : de 50 à 6%
- 6 carbure de titane : de 20 à 40%
 carbure de niobium : de 3 à 10%
 nickel : de 30 à 50%

molybdène : de 10 à 20%

aluminium : de 10 à 20%

La composition type des inserts de coupe est la suivante :

carbure de tungstène/nickel, avec un rapport en poids de 85/15%, une concentration de 25% en volume de diamant, la granulométrie du diamant étant de 30/40 mesh ASTM.

Les compositions types des inserts résistants à l'usure sont les suivantes :

1) carbure de tungstène/cobalt avec un rapport en poids de 75/25%, une concentration de 40% en volume de diamant, la granulométrie du diamant étant de 40/50 mesh ASTM.

2) Carbure de tungstène/cobalt avec un rapport en poids de 50/50%, concentration de 60% en volume de diamant, la granulométrie du diamant étant de 70/80 mesh ASTM.

Ces trois types d'inserts peuvent généralement se trouver sur un seul stabilisateur-aléseur selon l'invention. Un stabilisateur selon l'invention comprend en effet au moins un type d'inserts de coupe et un type d'inserts résistants à l'usure, mais il peut également comprendre plus de deux types d'inserts différents. Il peut comprendre, par exemple, deux types d'inserts résistants à l'usure ayant les compositions types susmentionnées.

Il est important de noter que tout en augmentant la concentration du diamant dans les inserts imprégnés, on diminue avantageusement la proportion de carbure afin d'avoir une matrice plus résiliente. La

proportion de carbure est donc généralement plus faible dans les inserts diamantés résistants à l'usure que dans les inserts imprégnés de coupe.

Les figures 2 et 3 montrent de manière plus
5 détaillée des modes de réalisation de la jonction entre les parties coniques et la partie cylindrique d'un stabilisateur-aléreur selon l'invention. Comme le montre le dessin, les parties coniques du stabilisateur-aléreur selon l'invention comprennent des inserts diamantés
10 ayant une forme, un diamètre et une longueur adaptés pour former un angle de conicité 17 qui est compris entre 5° et 25°. Cet angle relativement doux par rapport à ce qui divulgué dans l'état de la technique, s'est révélé être particulièrement adapté aux fonctionnalités
15 d'alésage arrière et d'alésage avant, en augmentant la surface de contact entre les zones d'alésage arrière et d'alésage avant et la paroi du trou de forage. Les inserts diamantés comprennent des inserts arrondis 16, 18 et 20 de courbure variable.

20 La figure 4 montre différents modes de réalisation des formes des inserts diamantés selon l'invention, ces inserts 16, 18, 20 étant utilisés en combinaison, comme le détaillent les figures précédentes. Les inserts 20 sont des inserts totalement
25 arrondis, alors que les inserts arrondis les moins incurvés 16 peuvent avoir un rayon de courbure d'environ 160 mm. Des inserts tronqués 22 sont également divulgués sur cette figure, ces inserts étant arrondis avec une surface supérieure plane. Des inserts cylindriques 24
30 dotés d'une surface supérieure plane et des inserts cylindriques tronqués longitudinalement 23, utilisés

dans différents modes de réalisation de l'invention sont également représentés sur la figure 4.

La figure 5 montre un autre mode de réalisation d'un stabilisateur-aléseur selon l'invention, ce mode de réalisation étant particulièrement adapté lorsque la formation du puits est ultra-dure et abrasive. Ce stabilisateur-aléseur comprend des inserts tronqués longitudinalement 23 dans les bords latéraux des lames hélicoïdales et des inserts cylindriques 24 dans les parties coniques. Les inserts diamantés peuvent être des inserts de coupe ou des inserts résistants à l'usure, ou un mélange des deux.

La figure 6 montre une vue en coupe du bord latéral du mode de réalisation de la figure 5.

La figure 7 montre un autre mode de réalisation d'un stabilisateur-aléseur selon l'invention. Par rapport au mode de réalisation de la figure 1, ce stabilisateur-aléseur comporte des zones de transition cylindriques 26 entre les lames hélicoïdales 6 et les parties coniques 4, lesdites zones de transition cylindriques 26 comprenant deux rangées d'inserts diamantés de coupe. Les inserts de coupe prévus dans ces régions augmentent la durée de vie de l'outil, les zones de transition entre les lames et les parties coniques étant des régions des outils fortement exposées aux chocs destructeurs avec la paroi du trou de forage.

La figure 8 et la figure 9 montrent d'autres modes de réalisation du stabilisateur-aléseur selon l'invention. Dans ces modes de réalisation, les inserts diamantés résistants à l'usure mentionnés dans

l'invention sont remplacés par un revêtement laser à
diamant 28. La concentration en diamant dudit revêtement
laser à diamant 28 est comprise entre 20 et 35% en
volume, et la granulométrie du diamant est comprise
5 entre 40/50 mesh ASTM et 120/140 mesh ASTM. Sur la
figure 8, le revêtement laser à diamant 28 recouvre
toute la surface de la partie résistante à l'usure du
stabilisateur. Sur la figure 9, le revêtement laser à
diamant 28 est disposé en bandes couvrant toute la
10 largeur de la lame et alternant avec une bande
d'acier 30 beaucoup plus mince, cette disposition
permettant d'éviter la propagation de fissures dans le
revêtement laser à diamant 28. Comme on peut le voir sur
ces figures, les deux bords cylindriques du
15 stabilisateur sont encore recouverts d'inserts diamantés
de coupe 12 brasés dans des poches usinés dans la partie
acier du stabilisateur.

Comme saura l'apprécier l'homme du métier, la
présente invention ne se limite pas aux illustrations et
20 aux explications particulières fournies ci-dessus.
L'invention réside dans chacun des attributs
caractéristiques novateurs et dans chacune des
combinaisons d'attributs caractéristiques. Les repères
numériques des revendications ne limitent en aucun cas
25 la portée de leur protection. L'utilisation du verbe
« comprendre » et de ses formes conjuguées n'exclut pas
la présence d'éléments autres que ceux qui sont cités.
L'utilisation de l'article « un » ou « une » avant un
élément n'exclut pas la présence d'une pluralité de ces
30 éléments.

La présente invention a été décrite par rapport à des modes de réalisation spécifiques qui sont des illustrations de l'invention et qui ne doivent pas être considérés comme limitant cette dernière.

REVENDICATIONS

1.- Stabilisateur-aléseur pour train de forage, comprenant sur sa surface externe un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe ayant une granulométrie du diamant comprise entre 18/20 et 40/50 mesh ASTM et des inserts diamantés résistants à l'usure ayant une granulométrie du diamant comprise entre 40/50 et 120/140 mesh ASTM, lesdits inserts diamantés résistants à l'usure ayant une granulométrie du diamant inférieure et une concentration en diamant supérieure à celles desdits inserts diamantés de coupe.

2.- Stabilisateur-aléseur selon la revendication 1, dans lequel les inserts diamantés de coupe ont une concentration en diamant comprise entre 10% et 35% en volume, et les inserts diamantés résistants à l'usure ont une concentration en diamant comprise entre 35% et 60% en volume.

3.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 2, dans lequel la composition des inserts diamantés comprend au moins un métal et un carbure métallique choisi dans le groupe constitué du carbure de tungstène, du carbure de titane, du carbure de tantale, du carbure de chrome, du carbure de vanadium, du carbure de niobium et du carbure de molybdène.

4.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel les

inserts diamantés sont brasés sur le stabilisateur-aléseur.

5.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel il comprend une partie cylindrique centrale et deux parties coniques de part et d'autre de ladite partie cylindrique centrale.

6.- Stabilisateur-aléseur selon la revendication 5, dans lequel ladite partie cylindrique centrale comprend des lames hélicoïdales.

7.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 5 et 6, dans lequel la partie cylindrique centrale comprend un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe et des inserts diamantés résistants à l'usure.

8.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 6 ou 7, dans lequel les bords d'attaque et latéral des lames hélicoïdales comprennent entre une et cinq rangées d'inserts diamantés de coupe et la partie centrale des lames hélicoïdales comprend des inserts diamantés résistants à l'usure.

9.- Stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 5 à 8, dans lequel lesdites deux parties coniques comprennent un mélange d'inserts diamantés, le mélange comprenant des inserts diamantés de coupe et des inserts diamantés résistants à l'usure, la proportion des inserts de coupe étant supérieure à 50% du nombre total d'inserts dans ledit mélange d'inserts diamantés.

10.- Stabilisateur-aléseur selon les revendications 6 à 9, dans lequel le stabilisateur-aléseur comprend des zones de transition cylindriques entre les lames hélicoïdales et les parties coniques, lesdites zones de transition cylindriques comprenant entre deux rangées et cinq rangées d'inserts diamantés de coupe.

11.- Stabilisateur-aléseur selon les revendications 5 à 10, dans lequel lesdites deux parties coniques comprennent des inserts diamantés ayant une forme, un diamètre et une longueur adaptés pour former un angle de conicité entre 5° et 25° .

12.- Stabilisateur-aléseur selon les revendications 5 à 11, dans lequel la partie cylindrique centrale comprend un revêtement laser à diamant, la concentration en diamant dudit revêtement laser à diamant étant comprise entre 20 et 35% en volume, et la granulométrie du diamant étant comprise entre 40/50 mesh ASTM et 120/140 mesh ASTM.

13.- Procédé pour améliorer les capacités de stabilisation d'un stabilisateur-aléseur selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel

- on module le coefficient de frottement entre le stabilisateur-aléseur et la paroi du trou de forage en faisant varier la proportion d'inserts diamantés de coupe et d'inserts diamantés résistants à l'usure dans le mélange d'inserts diamantés.

14.- Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que moduler le coefficient de frottement entre le stabilisateur-aléseur et la paroi du

trou de forage consiste à faire varier la proportion d'inserts diamantés de coupe et d'inserts diamantés résistants à l'usure dans le mélange d'inserts diamantés sur la partie centrale des lames hélicoïdales du stabilisateur-aléseur.

15.- Procédé selon la revendication 14, dans lequel la proportion d'inserts diamantés de coupe dans le mélange d'inserts diamantés sur la partie centrale des lames hélicoïdales du stabilisateur-aléseur varie entre 0% et 70% du nombre total d'inserts diamantés dans ledit mélange d'inserts diamantés.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

