

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2001-316447(P2001-316447A)

【公開日】平成13年11月13日(2001.11.13)

【出願番号】特願2000-177606(P2000-177606)

【国際特許分類第7版】

C 0 8 G 18/66

C 0 9 J 175/04

C 0 9 K 3/00

F 1 6 F 1/36

F 1 6 F 15/08

【F I】

C 0 8 G 18/66 Z

C 0 9 J 175/04

C 0 9 K 3/00 P

F 1 6 F 1/36 C

F 1 6 F 15/08 D

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月6日(2005.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリオールと有機ポリイソシアネートとを化学反応させてポリウレタン樹脂を合成する際に、ポリオールの主成分として、官能基数2.4～3.0，分子量3,000～6,000ポリオールと、該ポリオールの一部に2級若しくは3級の高級モノアルコールを粘着付与剤として用いた、ゴム硬度が30以下の粘着性を有することを特徴とする軟質組成物。

【請求項2】

前記2級若しくは3級の高級モノアルコールが、sec-ステアリルアルコールである請求項1記載の軟質組成物。

【請求項3】

請求項1又は2記載の軟質組成物を用いた粘着材料、防振・制振材料、衝撃吸収材料又は倒壊防止材料。