



المملكة العربية السعودية  
Kingdom of Saudi Arabia



الهيئة السعودية للملكية الفكرية  
Saudi Authority for Intellectual Property

## براءة اختراع

إن الرئيس التنفيذي لهيئة السعودية للملكية الفكرية و بموجب أحكام نظام براءات الاختراع و التصميمات التخطيطة لدارات المتكاملة و الأصناف النباتية و النماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 و تاريخ 1425/05/29هـ و المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 و تاريخ 1439/10/19هـ , و لأئحته التنفيذية.  
يقرر منح :

..شركة الزيت العربية السعودية  
Saudi Arabian Oil Company

دورها م يونيفيرسيتي  
Durham University

شولومبيرجير أوليفيلد يو كيه ليميتد  
Schlumberger Oilfield UK Limited

بتاريخ : 1444/07/04 هـ

الموافق : 2023/01/26 م

براءة اختراع رقم : SA 12144

### عن الاختراع المسمى :

مركبات هيدروكسيد مزدوجة الطبقات لموائم حفر أساسها الزيت

LAYERED DOUBLE HYDROXIDES FOR OIL-BASED DRILLING FLUIDS

وفق ما هو موضح في وصف الاختراع المرفق، ولمالك البراءة الحق في الانتفاع بكامل الحقوق النظامية في المملكة العربية السعودية خلال فترة سريان الحماية.

الرئيس التنفيذي

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم



[45] تاريخ المنح: 1444/07/04 هـ

الموافق: 2023/01/26 م

## براءة اختراع [12]

[19] الهيئة السعودية للملكية الفكرية

[11] رقم البراءة: SA 12144 B1

<p>[86] رقم الطلب الدولي: PCT/US2018/045907 تاريخ إيداع الطلب الدولي: 2018/08/09 م [87] رقم النشر الدولي: WO/2019/036261 تاريخ النشر الدولي: 2019/02/21 م [51] التصنيف الدولي (IPC<sup>3</sup>): C09K 008/036 [56] المراجع: WO 0149406, US 6475959 الفأحصي: عبدالله بن حسين الغامدي</p>	<p>[21] رقم الطلب: 520411368 [22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: 1441/06/22 هـ الموافق: 2020/02/16 م [30] بيانات الأسبقية: US 62/545,663 2017/08/15 م [72] اسم المخترع: محمد ، مسرة حليلة ، جرينويل ، هيو كريستوفر ، وتينج ، أندرو ، فيرابهادرابا مانوهارا جودبور ، هال ، جون أدريان ، العبيدي ، غسان سلمان ، هودر ، مايكل هايوارد [73] مالك البراءة: (1) شركة الزيت العربية السعودية ، (2) شولومبيرجير اوليفيلد يو كيه ليتمتد ، (3) دورهام يونيفيرسيتي. عنوانه: (1) ص.ب 5000 ، 31311 الظهران ، المملكة العربية السعودية ، (2) شولومبيرجير هاوس ، بوكينجهام جات ، جاتويك ايربورت، ويست سوسيكس ار اتش 0 6 ان زد ، المملكة المتحدة ، (3) ساوث رود، دورهام دي اتش 1 3 ال اي ، المملكة المتحدة جنسيتها: (1) سعودية ، (2) بريطانية ، (3) بريطانية [74] الوكيل: تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي</p>
	<p>[54] اسم الاختراع: مركبات هيدروكسيد مزدوجة الطبقات لموائع حفر أساسها الزيت LAYERED DOUBLE HYDROXIDES FOR OIL-BASED DRILLING FLUIDS [57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بطريقة تحضير وتركيبه مائع حفر أساسه الزيت oil-based drilling fluid. يشتمل مائع حفر أساسه الزيت على طور زيت أساسي مستمر، حيث يشتمل طور الزيت الأساسي المستمر على زيت أساسي، طور مائي مشتمل aqueous dispersed phase، ومعدل انسيابية rheology modifier واحد على الأقل يشتمل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة كربونات مغنسيوم/ألومنيوم معدّل magnesium/aluminum carbonate layered-double hydroxide (Mg/Al- CO<sub>3</sub> LDH).</p>

## مركبات هيدروكسيد مزدوجة الطبقات لموائع حفر أساسها الزيت

### LAYERED DOUBLE HYDROXIDES FOR OIL-BASED DRILLING FLUIDS

#### الوصف الكامل

#### خلفية الاختراع

- تتعلق نماذج الكشف الحالي بصفة عامة بمائع حفر أساسه النفط oil-based drilling fluid للاستخدام في عمليات الحفر drilling operations ذات الضغط العالي والحرارة المرتفعة. وعلى نحو أكثر تحديداً، تتعلق نماذج الكشف الحالي بموائع الحفر التي أساسها الزيت oil-based drilling fluids التي تشتمل على مركب هيدروكسيد سطحي مُعدّل 5 مزدوج الطبقة به كربونات مغنيسيوم/ألومينيوم modified magnesium/aluminum carbonate layered double hydroxide (Mg/Al-CO<sub>3</sub> LDH) كمعدل انسيابية rheology modifier.
- تشتمل عمليات الحفر لحفرة حفر بئر جديدة لاستخلاص الهيدروكربون hydrocarbon، على سبيل المثال، على الممارسة الشائعة المتمثلة في الدوران المستمر لمائع الحفر (والذي يُعرف بدلاً من ذلك بإسم طين الحفر drilling mud) خلال حفرة البئر أثناء عملية الحفر drilling operation. يتم ضخ مائع الحفر إلى أنبوب الحفر drill pipe إلى قاع حفرة البئر حيث يتدفق مائع الحفر بعد ذلك إلى أعلى من خلال الفراغ الحلقي annular space بين جدار حفرة البئر wellbore wall وأنبوب الحفر، وفي النهاية يتدفق من حفرة البئر حيث يتم استخلاصه للمعالجة 10 الثانوية. على نحو محدد، يتم معالجة مائع الحفر ميكانيكياً أو كيميائياً لإزالة المواد الصلبة الملتقطة وفتات الحفر drill cuttings من مائع الحفر وقبل إعادة تدوير سائل الحفر العائد من خلال حفرة البئر.
- نظراً للطبيعة الدوارة لمائع الحفر ووظيفته في التقاط المواد الصلبة وفتات الحفر أثناء عمليات الحفر، يجب أن تتدفق موائع الحفر على نحو حر باستخدام لزوجته منخفضة نسبياً من أجل تسهيل الضخ مع وجود مادة كافية للاحتفاظ ونقل فتات الحفر والمواد الصلبة الأخرى. كما يجب أن يكون لسائل الحفر قوة جل كافية لتعليق 20 المواد الصلبة وفتات الحفر إذا توقف دوران مائع الحفر لمنع تراكم المواد الصلبة في

قاع حفرة البئر. من المحتمل أن تؤدي المواد الصلبة المتراكمة في قاع حفرة البئر إلى تشويش الحفر بالإضافة إلى الانسداد الموجود في مسار تدفق مائع الحفر.

يكون الحفر في الآبار العميقة معقدًا بسبب الظروف الجيولوجية التي تتضمن ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة high pressures and high temperatures (HPHT). عادةً ما يتضمن التعريف المحدد للصناعة لظروف الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة درجة حرارة حفرة بئر أعلى من 300 درجة فهرنهايت (149 درجة مئوية) وضغط حفرة بئر أكبر من 10.000 رطل لكل بوصة مربعة (68.9 ميجا باسكال).

يتعلق الطلب الدولي رقم 0149406أ1 بمجال عوامل تعديل الانسيابية rheology modification agents للاستخدام بموائع مائية أو موائع أساسها الماء، وبشكل محدد أكثر بتحضير تركيبات تُظهر ميوعة تعتمد على الإجهاد stress-dependent fluidity وعوامل مفيدة في تحضير هذه التركيبات.

تتعلق براءة الاختراع الأمريكية رقم 6475959ب1 بطريقة للتحكم بالانسيابية لأطوار مائع fluid phases وتركيبية ملائمة لهذا الغرض.

### الوصف العام للاختراع

وبالتالي، هناك احتياجات مستمرة لموائع الحفر ومعدلات انسيابية موائع الحفر التي تكون مستقرة حراريًا في ظروف الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة ولها خصائص انسيابية مناسبة للاستخدامات في عمليات معالجة الآبار. قد تعزز معدلات الانسيابية Rheology modifiers، عند إضافتها إلى موائع الحفر التي أساسها الزيت، من خصائص الانسيابية، مثل خصائص "جل سهل التفتت fragile gel وسلوك تخفيف القوام بالقص".

بناءً على ذلك، تشتمل بعض نماذج هذا الكشف على مائع حفر أساسه الزيت يشتمل على طور زيت أساسي مستمر، حيث يشتمل الطور الزيت الأساسي المستمر على زيت أساسي، طور مائي مشتت aqueous dispersed phase، ومعدل انسيابية واحد على الأقل يشتمل على مركب هيدروكسيد مُعدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومنيوم.

تشتمل نماذج أخرى لهذا الكشف على طرق لتحضير مائع حفر أساسه الزيت، حيث تتضمن الطريقة خلط زيت أساسي، مادة استحلاب واحدة على الأقل، وعامل ترطيب واحد على الأقل لتكوين طور زيت أساسي مستمر؛ وإضافة معدل انسيابية واحد على الأقل إلى طور الزيت الأساسي المستمر لتكوين حفر أساسه الزيت، حيث يحتوي معدل الانسيابية الواحد على الأقل على مركب هيدروكسيد مُعدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنيسيوم/ألومينيوم.

#### الوصف التفصيلي:

سيتم الآن تحديد نماذج محددة من موائع الحفر التي بها معدلات الانسيابية. يجب أن يكون مفهومًا أنه يمكن أن تجسيد معدلات الانسيابية وموائع الحفر لهذا الكشف في أشكال مختلفة ويجب عدم تفسيرها على أنها مُقيِّدة بالنماذج المحددة المذكورة في هذا الكشف. بدلا من ذلك، يتم توفير نماذج بحيث يكون هذا الكشف شامل وكامل، وسينقل نطاق الموضوع بالكامل إلى أولئك المهرة في المجال.

لحفر بئر جوفي subterranean well، يتم إدخال سلسلة حفر drill string، بما في ذلك لقمة حفر drill bit ووصلات حفر drill collars للإتقال على لقمة الحفر، إلى حفرة تم حفرها مسبقًا ويتم تدويرها لجعل لقمة الحفر تثقب الصخر عند قاع الحفرة. تقوم عملية الحفر بإنتاج شظايا صخور. لإزالة شظايا الصخور من قاع حفرة البئر، يتم ضخ مائع حفر، مثل مائع حفر أساسه الزيت، إلى أسفل من خلال سلسلة الحفر إلى لقمة الحفر. يقوم سائل الحفر بتبريد لقمة الحفر، ويوفر التزليق، ويرفع شظايا الصخور المعروفة باسم فتات الحفر بعيدا عن لقمة الحفر. يحمل مائع الحفر شظايا الصخور إلى أعلى بينما يتم إعادة توزيع مائع الحفر إلى السطح. على السطح، تتم إزالة فتات الحفر من مائع الحفر بواسطة عملية ثانوية، ويتم إعادة توزيع مائع الحفر مرة أخرى أسفل سلسلة الحفر إلى قاع حفرة البئر لجمع المزيد من فتات الحفر.

تشتمل موائع الحفر على طين حفر، موائع حشو packer fluids، وموائع إكمال completion fluids. بصفة عامة، تخدم موائع الحفر عددًا من الوظائف، مع اختلاف أنواع الموائع المتخصصة في وظيفة أو وظائف معينة. في نموذج واحد أو أكثر، يقوم مائع الحفر الذي أساسه الزيت بتعليق فتات الحفر ومواد التثقيب وينقل القطع

- إلى سطح حفرة البئر باستخدام مائع الحفر الذي أساسه الزيت. بالإضافة إلى ذلك، قد يمتص مائع الحفر الذي أساسه الزيت الغازات الموجودة في حفرة البئر، مثل ثاني أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) carbon dioxide، كبريتيد الهيدروجين hydrogen sulfide (H<sub>2</sub>S)، والميثان (CH<sub>4</sub>) methane، وينقلها إلى سطح حفرة البئر لإطلاقها، 5 احتجازها، أو حرقها. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر موائع الحفر التي أساسها الزيت قوة إلى سلسلة الحفر، مما يخفف التوتر على سلسلة الحفر بينما يزيد طول حفرة البئر. في واحد أو أكثر من النماذج، يوفر مائع الحفر الذي أساسه الزيت أيضًا وظيفة التبريد والتزليق لتبريد وتزليق لقمة وسلسلة الحفر المستخدمة في عمليات الحفر. في نماذج أخرى، قد يتحكم مائع الحفر الذي أساسه الزيت في الضغوط 10 السطح الثانوي. على نحو محدد، قد يوفر مائع الحفر الذي أساسه الزيت ضغطًا هيدروستاتيكيًا في حفرة البئر لتوفير الدعم إلى الجدران الجانبية لحفرة البئر ومنع الجدران الجانبية من الانهيار أو حدوث فجوة في سلسلة الحفر. بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر مائع الحفر الذي أساسه الزيت ضغط هيدروستاتيكي في حفرة البئر لمنع الموائع في تكوينات أسفل البئر من التدفق إلى حفرة البئر أثناء عمليات الحفر.
- 15 في ظروف معينة قصوى لأسفل البئر، مثل درجة الحرارة الزائدة أو التكوينات الصعبة، يمكن تغيير بعض خصائص مائع الحفر. على سبيل المثال، قد يؤدي تفاعل مائع حفر مع تكوين به طين منتفخ، محتوى مواد صلبة زائد، أو كلاهما، أو تعرض مائع الحفر لأقصى درجات حرارة أسفل البئر، إلى جعل مائع الحفر رقيقًا أو سميكًا، زيادة أو نقص اللزوجة على نحو مفرط، أو أي توليفة مما سبق. على سبيل 20 المثال، قد يمر مائع حفر مستخدم في عمليات التشغيل ذات الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة بدرجة حرارة حفرة بئر تكون أكبر من 300 درجة فهرنهايت (149 درجة مئوية) وضغط حفرة بئر يكون أكبر من 10000 رطل لكل بوصة مربعة (68.9 ميغا باسكال) مما يكون عبارة عن تعريف معرف بالصناعة لظروف الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. في ظروف الضغوط العالية ودرجات 25 الحرارة المرتفعة، قد تتحلل موائع الحفر أو تمر بتغييرات انسيابية غير مرغوب فيها.

- يتم صياغة نماذج مائع الحفر الذي أساسه الزيت لتوفير مائع انسيابية مناسب لعمليات حفر الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة. على نحو محدد، تم صياغة موائع الحفر التي أساسها الزيت ليكون لها لزوجة أكبر عند معدلات قص أقل من موائع الحفر التي أساسها الزيت لـ الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة المتاحة تجاريًا، بالإضافة إلى لزوجة منخفضة عند معدلات القص الأعلى من موائع الحفر التي أساسها الزيت للضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة المتاحة تجاريًا. عادةً ما تكون معدلات القص المنخفضة أقل من 10 ثانية<sup>-1</sup> وعادةً ما تكون معدلات القص العالية أكبر من 100 ثانية<sup>-1</sup>. تزيد اللزوجة الأكبر عند معدلات القص المنخفضة من قدرة مائع الحفر الذي أساسه الزيت لحمل فتات الحفر عند توقف عمليات الحفر. بالمقابل، تقلل اللزوجة الأقل لموائع الحفر التي أساسها الزيت عند معدلات القص المرتفعة من الطاقة المطلوبة لتدوير مائع الحفر الذي أساسه الزيت أثناء عمليات الحفر.
- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- في واحد أو أكثر من النماذج، يشتمل مائع حفر أساسه الزيت على طور زيت أساسي، طور مائي مشتمل، ومعدل انسيابية واحد على الأقل. يشتمل معدل الانسيابية الواحد على الأقل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات layered-double hydroxide carbonate (LDH). في بعض النماذج، يكون معدل انسيابية واحد على الأقل عبارة عن أو يشتمل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات. في بعض النماذج، يكون مركب الهيدروكسيد مزدوج الطبقة والذي به كربونات عبارة عن أو يشتمل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم. قد يكون لمركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم صيغة تجريبية  $[Mg_{1-x}Al_x(OH)_2](CO_3)_{x/3} \cdot mH_2O$ ، حيث يتراوح x من 0.1 إلى 0.4 ويتراوح m من 0.1 إلى 0.6. في بعض النماذج، على سبيل المثال، يمكن تعديل مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم نفسه، أو سطح جسيمات المركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم. في بعض نماذج موائع الحفر التي أساسها الزيت، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح من 0.05% بالوزن إلى 5.0% بالوزن،

من 0.1% بالوزن إلى 1.0% بالوزن، أو من 0.1% بالوزن إلى 0.5% بالوزن من مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم، بناءً على الوزن الإجمالي للمائع الذي أساسه الزيت.

- 5 يمكن تحضير جسيمات معدل انسيابية . مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم عن طريق تكوين ملاط أو محلول مائي من مركب مغنسيوم magnesium compound ومركب ألومينيوم aluminum compound. يمكن إضافة واحد أو أكثر من المركبات الأساسية إلى الملاط أو المحلول المائي لتكوين خليط تفاعل. قد يشتمل مركب أساسي واحد على الأقل على ملح كربونات carbonate salt وملح بيكربونات bicarbonate salt. يتم تسخين خليط التفاعل عند درجة حرارة تفاعل خاصة بزمن تفاعل لتكوين هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم. 10 على سبيل المثال، قد يشتمل مركب الألومينيوم على  $Al(NO_3)_3$ ،  $Al_2O_3$ ،  $Al(OH)_3$  أو  $AlCl_3$ . على سبيل المثال، قد يشتمل مركب المغنسيوم على  $Mg(OH)_2$ ،  $MgCl_2$ ،  $Mg(NO_3)_2$ ، أو  $MgO$ . في أحد الأمثلة، قد يكون مركب المغنسيوم عبارة عن  $Mg(NO_3)_2$  وقد يكون ملح الألومينيوم aluminum salt عبارة عن  $Al(NO_3)_3$ . في بعض النماذج، على سبيل المثال، قد يكون ملح المغنسيوم magnesium salt وملح الالومينيوم عبارة عن هيدرات hydrate مثل  $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$  أو  $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ . يشتمل المركب الأساسي على ملح كربونات أو ملح بيكربونات. هناك أمثلة على أملاح الكربونات carbonate salts تشتمل على  $Na_2CO_3$  و  $NaHCO_3$ . بالإضافة إلى ملح الكربونات وملح البيكربونات، قد يشتمل المركب الأساسي على نحو اختياري 20 على قلوي مثل  $Mg(OH)_2$ ،  $Al(OH)_3$ ، أو  $NaOH$ .

- قد يشتمل تحضير معدل انسيابية مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم الخاص بمائع الحفر لهذا الكشف على خطوات اختيارية وإضافية. اختياريًا، يمكن ضبط الرقم الهيدروجيني للملاط، المحلول المائي، أو خليط التفاعل باستخدام واحد أو أكثر من المركبات الأساسية أو أحد المحاليل الحمضية، مثل 25  $NaOH$ . قد يحتوي الملاط، المحلول المائي، أو خليط التفاعل على رقم هيدروجيني أولي يتراوح من 7 إلى 12، ويمكن ضبط الرقم الهيدروجيني الأولي ليتراوح من 7

إلى 10.5، من 7 إلى 10، من 9 إلى 12، من 9 إلى 10.5، من 9 إلى 10، من 9.5 إلى 12، من 9.5 إلى 10.5، من 9.5 إلى 10، من 7.5 إلى 9، من 7.5 إلى 9.5، أو من 10 إلى 12. يقلل ضبط الرقم الهيدروجيني من تآكل الأعضاء الأنبوبية tubulars.

- 5 قد يتضمن الملاط الأساسي، المحلول المائي، أو خليط التفاعل لتحضير مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم نسبة مولية مغنسيوم/ألومينيوم تكون 5: 1، 4: 1، 3: 1، 2: 1. تم إضافة أيون الكربونات بنسبة مولية تتعلق بنسبة مغنسيوم/ألومينيوم. في واحد أو أكثر من النماذج، قد تكافئ النسبة المولية لأيون الكربونات النسبة المولية لألومينيوم في المركب.
- 10 قد تتراوح درجة حرارة التفاعل لتحضير مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم من 40 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية أو من 140 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية. قد يكون زمن التفاعل هو 12 ساعة على الأقل. في بعض النماذج، يتراوح زمن التفاعل من 12 إلى 50 ساعة أو من 16 إلى 25 ساعة.
- 15 قد يكون الطور المستمر الذي أساسه الزيت عبارة عن أي مائع مثل زيت أو محلول يحتوي على زيت وواحد أو أكثر من المركبات العضوية أو غير العضوية الذائبة في الزيت أو غير قابلة للامتزاج على نحو كامل مع الزيت. قد يشتمل الطور المستمر الذي أساسه الزيت على زيت أساسي واحد على الأقل. قد يشتمل الطور المستمر الذي أساسه الزيت على مركبات الإستر esters، مركبات الإثير ethers، مركبات الأسيتال acetals، مركبات داي ألكيل كربونات dialkylcarbonates، مركبات الهيدروكربون hydrocarbons، أو توليفات منها.
- 20 يمكن اختيار الزيت الأساسي من المنتجات البترولية الطبيعية أو الزيت التخليقي. قد يتكون الزيت التخليقي أو المنتج البترولي الطبيعي من مركبات الهيدروكربون مثل مركبات n-بارافين n-paraffins، مركبات أيزو بارافين iso-paraffins، مركبات ألكان حلقية cyclic alkanes، مركبات ألكان متفرعة branched alkanes، أو خلائط منها.
- 25 قد يشتمل الزيت الأساسي على زيوت مستخلصة من البترول petroleum، مثل

- الزيوت المعدنية mineral oils، زيوت الديزل diesel oils، مركبات أوليفين olefins متفرعة، مركبات البولي أوليفين polyolefins، إسترات esters الأحماض الدهنية fatty acids، مركبات الإثير alky ethers ذات السلسلة المستقيمة أو المتفرعة أو الحلقية للأحماض الدهنية fatty acids، أو الزيوت الأخرى المستخلصة من البترول أو توليفات أخرى منها. يمكن أن يشتمل الزيت الأساسي أيضًا على زيوت مستخلصة من الحيوانات أو النباتات، مثل زيت السفرة، على سبيل المثال. قد تشتمل الزيوت الأساسية أيضًا على زيوت أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، مركبات بولي داي أورجانو سيلوكسان polydiorganosiloxanes، مركبات سيلوكسان siloxanes، مركبات أولجانو سيلوكسان organosiloxanes، زيوت أخرى أساسها سيليكون silicone-based oils، أو توليفات منها. في بعض النماذج، يكون الزيت الأساسي عبارة عن أي زيت يتم تضمينه في موائع الحفر التقليدية لاستخدامات الحفر drilling applications.
- 5 في بعض النماذج، قد يحتوي مائع الحفر الذي أساسه الزيت على 10.0% بالوزن من الزيت الأساسي أو قد يحتوي على ما يتراوح من 10.0% بالوزن إلى 20.0% بالوزن من الزيت الأساسي، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.
- 10 في نماذج أخرى، قد يحتوي مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح تقريبًا من 13.0% بالوزن إلى 17.0% بالوزن أو من 14.0% بالوزن إلى 16.0% بالوزن من الزيت الأساسي، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.
- 15 قد يكون الطور المائي المشتت لمائع الحفر الذي أساسه الزيت عبارة عن أي مائع غير قابل للامتزاج تمامًا في الطور المستمر الذي أساسه الزيت. على سبيل المثال، قد يكون الطور المائي المشتت عبارة عن ماء أو محلول يحتوي على ماء وواحد أو أكثر من المركبات العضوية أو غير العضوية المذابة في الماء أو غير قابلة للامتزاج على نحو كامل مع الماء. في بعض النماذج، قد يحتوي الطور المائي المشتت على الماء، بما في ذلك الماء العذب، مياه الآبار، الماء المفلتر، الماء المقطر، ماء البحر، الماء المالح، الماء المنتج، محلول تكوين ملحي، نوع آخر من الماء، أو توليفات أخرى من الماء. في النماذج، قد يحتوي الطور المائي المشتت
- 20 aqueous dispersed phase على محلول ملحي، بما في ذلك محلول ملحي طبيعي
- 25

- وصناعي. على سبيل المثال، يشتمل المحلول الملحي على ماء وملح مختاران من كلوريد الكالسيوم calcium chloride، بروميد الكالسيوم calcium bromide، كلوريد الصوديوم sodium chloride، بروميد الصوديوم sodium bromide، وتوليفات منها. في بعض النماذج، قد يشتمل الطور المائي المشتت على مركبات عضوية قابلة للذوبان في الماء water-soluble organic compounds، كإضافات أو شوائب مذابة في الماء. قد تشتمل المركبات العضوية القابلة للذوبان في الماء على: الكحول alcohols، الأحماض العضوية organic acids، الأمينات amines، مركبات الألدريد aldehydes، مركبات الكيتون ketones، الاسترات esters، أو غيرها من المركبات العضوية القطبية القابلة للذوبان في الماء.
- 5
- 10 في واحد أو أكثر من النماذج، قد يحتوي مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح تقريبًا من 1.0% بالوزن إلى 10.0% بالوزن تقريبًا من الـ water-soluble organic compounds غير المستمر، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت. في النماذج الأخرى، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح من 2.0% بالوزن إلى 7.0% بالوزن أو من 2.0% بالوزن إلى 5% بالوزن من الطور المائي غير المستمر.
- 15
- 20 قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على واحد أو أكثر من الإضافات. تشتمل الإضافات التمثيلية على واحد أو أكثر من عوامل الترطيب wetting agents، واحدة أو أكثر من مواد الاستحلاب emulsifiers، واحدة أو أكثر من معدلات الانسيابية، واحدة أو أكثر من الإضافات التي تتحكم بفقد المائع fluid-loss control additives، أو واحدة أو أكثر من مواد التثقيل المضافة weighting additive. قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على عوامل ضبط الرقم الهيدروجيني، مركبات إلكتروليتيّة electrolytes، مركبات جليكول glycols، مركبات جليسرول glycerols، مواد تثبتت مساعدة dispersion aids، عوامل تثبيط تآكل corrosion inhibitors، عوامل مزيلّة للرغوة defoamers، إضافات أخرى أو توليفات من الإضافات معروفة أو مستخدمة في موائع الحفر التقليدية.
- 25

- في واحد أو أكثر من النماذج، قد يحتوي مائع الحفر الذي أساسه الزيت على مادة خافضة للتوتر السطحي مثل عامل ترطيب لتحسين استقرار المعلقات suspensions أو المستحلبات في مائع الحفر الذي أساسه الزيت. قد تشمل عوامل الترطيب المناسبة على أحماض دهنية، إسترات فوسفات عضوية organic phosphate esters، مركبات إيميدازولين معدلة modified imidazolines، مركبات أميدو أمين 5 amidoamines، مركبات سلفات الكيل عطرية alkyl aromatic sulfates، أو مركبات سلفونات sulfonates. على سبيل المثال، تكون مادة SUREWET®، التي تكون متوفرة تجاريًا من M-I SWACO, Houston, Texas، عبارة عن عامل ترطيب أساسه الزيت ومادة استحلاب ثانوية secondary emulsifier يمكن استخدامها لترطيب المواد الدقيقة وحفر المواد الصلبة لمنع ترطيب المواد الصلبة بالماء. علاوة على ذلك، قد 10 تقوم مادة SUREWET® بتحسين الاستقرار الحراري، استقرار الانسيابية، التحكم في الترشيح، التحكم في استحلاب موائع حفرة البئر. تكون مادة VERSAWET®، المتوفرة تجاريًا من M-I LLC, Houston, Texas، عبارة عن عامل ترطيب فعال على نحو خاص في أنظمة الهيماتيت. هناك أحد الأمثلة لمائع الحفر الذي أساسه الزيت 15 قد تشمل اختياريًا على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 2.0% بالوزن من عامل ترطيب بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت. في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على ما يتراوح من 0.25% بالوزن إلى 0.75% بالوزن من SUREWET® بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي 20 أساسه الزيت. قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على عوامل ترطيب معروفة ومُستخدمة في موائع الحفر التقليدية.
- قد تشتمل موائع الحفر التي أساسها الزيت على واحدة أو أكثر من مواد الاستحلاب التي تسهل من تكوين مستحلب وتقلل من التوتر البين بين طور الزيت الأساسي لمائع لحفر الذي أساسه زيت والطور المائي المشتت لمائع الحفر الذي أساسه الزيت. في بعض النماذج، يمكن إضافة واحدة أو أكثر من مواد الاستحلاب إلى 25 مائع الحفر الذي أساسه الزيت. هناك أمثلة على مواد الاستحلاب تشتمل على مواد خافضة للتوتر السطحي surfactants، مركبات ليجنو سلفونات lignosulfonates،

- مركبات لجنيتية lignitic compounds، والمواد المستخلصة من الأحماض الدهنية الزيتية الطويلة (TOFA) tall oil fatty acids. هناك أمثلة إضافية لمواد الاستحلاب تشمل على مادة استحلاب معكوسة وعامل ترطيب بالزيت oil-wetting agent لأنظمة مائع الحفر drilling fluid systems التقليدي التخليقي مثل مادة LE SUPERMUL™ المتاحة تجاريًا من خلال Halliburton Energy Services, Inc. and 5
- MUL XT commercially available from M-I SWACO.
- في واحد أو أكثر من النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على واحد أو مجموعة من المواد المستحلبة، وقد تتراوح إجمالي كمية المادة المستحلبة في مائع الحفر الذي أساسه الزيت من صفر % بالوزن إلى 5 % بالوزن، من 0.1 % بالوزن إلى 2.5 % بالوزن، من 0.1 % بالوزن إلى 2.0 % بالوزن، من 0.1 % بالوزن إلى 1 % بالوزن، من 0.5 % بالوزن إلى 2.5 % بالوزن، من 0.5 % بالوزن إلى 2 % بالوزن، من 0.5 % إلى 1.5 % بالوزن، من 0.5 % بالوزن إلى 1 % بالوزن، من 0.75 % بالوزن إلى 2.5 % بالوزن، أو من 0.75 % بالوزن إلى 2 % بالوزن، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر. 10
- يمكن أن يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على عامل تحكم في فقدان المائع fluid-loss control agent مما يقلل من كمية المادة المرشحة filtrate المفقودة من مائع الحفر إلى تكوينة سطح ثانوي. تشمل أمثلة لعوامل التحكم في فقدان مائع fluid-loss control agents على ليجنيت أليف العضو (على سبيل المثال، المعالج بالأمين amine)، البنتونيت bentonite، البولييمرات المصنعة manufactured 15
- polymers، والمخففات thinners أو المواد المكافئة defloculants. تشمل الأمثلة الإضافية لعوامل التحكم في فقدان المائع على: VERSATROL™، 20
- VERSALIG™ RD، ECOTROL™ HT، ONETROL™ HT، EMI 789، و MI SWACO، NOVATECH™ F حيث يكون كل منها متاح تجاريًا من خلال 25
- Houston, Texas, U.S.A؛ و ADAPTA® التي تكون متوفرة تجاريًا من خلال Halliburton Energy Services, Inc. في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على كلا ONETROL™ HT و ECOTROL™ RD. في

- بعض النماذج، عندما يتم تضمين عوامل التحكم في فقدان المائع في مائع الحفر الذي أساسه الزيت، قد تتراوح إجمالي كمية عوامل التحكم في فقدان المائع من 0.5% بالوزن تقريبًا إلى 3.0% بالوزن تقريبًا من مائع الحفر الذي أساسه الزيت، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر. في النماذج الأخرى، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح من 0.9% بالوزن إلى 2.5% بالوزن، أو من 1.0% بالوزن إلى 2.0% بالوزن.
- 5 قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على عامل تعليق suspending agent يضبط لزوجة مائع الحفر الذي أساسه الزيت لينتج نقطة خضوع عند معدل قص منخفض كافٍ لتعليق جميع مكونات مائع الحفر وبالتالي تجنب استقرار مكونات مائع الحفر. هناك أمثلة لعوامل التعليق suspending agents تشتمل على الأحماض الدهنية والمواد اللدبية fibrous materials. في النماذج التي يشتمل فيها مائع الحفر الذي أساسه الزيت على عامل تعليق suspending agent، قد يحتوي مائع الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح من حوالي صفر% بالوزن إلى حوالي 1.0% بالوزن أو من 0.01 إلى 0.5% بالوزن، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر.
- 10 في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على مادة تثقيل. قد تكون مادة التثقال عبارة عن مادة صلبة جسيمية particulate solid مختارة ليكون لها جاذبية محددة specific gravity (SG) كافية لزيادة كثافة مائع الحفر بمقدار معين. يمكن استخدام مواد التثقال للتحكم في ضغوط التكوين وللمساعدة في محاربة آثار الطين الصفحي المنتزع والمنتفخ التي يمكن مواجهتها في المناطق المجهدة. يمكن استخدام أي مادة أكثر كثافة من الماء ولا تؤثر سلبًا على الخواص الأخرى لمائع الحفر كمادة تثقيل. قد تحتوي مادة التثقال على جاذبية محددة تتراوح من 2 إلى 6. هناك أمثلة لمواد التثقال تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، على باريت (BaSO<sub>4</sub>) barite؛ هيماتيت (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) hematite؛ كربونات الكالسيوم calcium carbonate (CaCO<sub>3</sub>)؛ سيديريت siderite؛ أكسيد حديد مُصنَّع manufactured iron؛ مثل إلمينيت (FeO·TiO<sub>2</sub>) ilmenite، سيديريت siderite (FeCO<sub>3</sub>)، سيليسيت 25 (SrSO<sub>4</sub>) celestite، ودولومييت (CaCO<sub>3</sub>·MgCO<sub>3</sub>) dolomite؛ جالينا (PbS) galena،

ماجنيثايت (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) magnetite و مواد ثقيل weighting materials أخرى، أو أي توليفة من مواد التثقيل المذكورة. قد تشمل بعض نماذج مائع الحفر الذي أساسه الزيت على باريت على أنه مادة التثقيل weighting material.

قد تزيد مواد التثقيل الاختيارية أو عوامل ضبط الكثافة density adjusting agents

5 لمائع الحفر الذي أساسه الزيت من وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، أو كثافة

سائل الحفر الذي أساسه الزيت، أو كلاهما. في بعض النماذج، قد يشمل مائع

الحفر الذي أساسه الزيت على ما يتراوح من 1% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 20%

بالوزن إلى 80% بالوزن، من 20% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 50% بالوزن إلى

80% بالوزن، من 50% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 60% بالوزن إلى 80% بالوزن،

10 من 60% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 65% بالوزن إلى 80% بالوزن، أو من 70%

بالوزن إلى 80% بالوزن من مواد التثقيل بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي

أساسه الزيت. بصفة عامة، تعتبر كمية مادة التثقيل الاختيارية في مائع الحفر الذي

أساسه الزيت كبيرة على نحو كافي لتحقيق كثافة مرغوبة من مائع الحفر الذي

أساسه الزيت وتكون صغيرة على نحو كافي لتجنب مائع حفر أساسه الزيت ولا يمكن

15 تدويره من خلال حفرة البئر.

قد يشمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على عامل ضبط الرقم

الهيدروجيني. في بعض النماذج، قد يشمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا

على مركب ألكالين alkaline compound يزيد من الرقم الهيدروجيني لمائع الحفر

الذي أساسه الزيت. هناك أمثلة لمركبات الألكالين تشمل، على سبيل المثال لا

20 الحصر، على جير (هيدروكسيد كالسيوم calcium hydroxide أو أكسيد كالسيوم

calcium oxide)، كربونات الصوديوم اللامائية soda ash (كربونات الصوديوم

sodium carbonate)، هيدروكسيد الصوديوم sodium hydroxide، هيدروكسيد

البوتاسيوم potassium hydroxide، قواعد قوية أخرى، أو توليفات من مركبات

الألكالين alkaline compounds. قد تتفاعل مركبات الألكالين مع الغازات، مثل

25 ثاني أكسيد الكربون، أو كبريتيد الهيدروجين، على سبيل المثال، في مائع الحفر

الذي أساسه الزيت أثناء عمليات الحفر لمنع الغازات من هدرجة مكونات مائع الحفر

- الذي أساسه الزيت. هناك بعض الأمثلة لموائع الحفر التي أساسها الزيت قد تشتمل اختياريًا على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 1.5% بالوزن، من 0.4% بالوزن إلى 1% بالوزن، أو من 0.6% بالوزن إلى 0.8% بالوزن من الجير. في نماذج معينة، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت على رقم هيدروجيني يتراوح من 7 إلى 12، 5 من 7 إلى 10.5، من 7 إلى 10، من 9 إلى 12، من 9 إلى 10.5، من 9.5 إلى 12، من 9.5 إلى 10.5، من 9.5 إلى 10، من 7.5 إلى 9، من 7.5 إلى 9.5، أو من 10 إلى 12. في بعض النماذج، قد يتضمن مائع الحفر الذي أساسه الزيت رقم هيدروجيني يتراوح من 9 إلى 10.5.
- في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على واحد أو أكثر من معدلات الانسيابية، مثل طين وعوامل إكساب للزوجة بالإضافة إلى 10 مركبات هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم. في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه زيت اختياريًا على طين هكتوريت، بولي أكريل أميد polyacrylamide، سيليلوز بولي أنيوني polyanionic cellulose، أو توليفات من عوامل إكساب للزوجة viscosifiers تلك. في أحد النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه زيت اختياريًا على طين هكتوريت، على سبيل المثال 15 HT VERSAGEL المتاح تجاريًا من MI-SWACO, Houston, TX. في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على طين ألف للهيدروكربونات organophilic clay، على سبيل المثال 42 Bentone® المتاحة تجاريًا من Elements Specialties Inc., Hightstown, NJ. هناك أحد الأمثلة لمائع حفر 20 أساسه الزيت قد يشتمل اختياريًا على ما يتراوح من صفر % بالوزن إلى 2% بالوزن من معدل الانسيابية بالإضافة إلى المركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت. في بعض النماذج، قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت اختياريًا على ما يتراوح من 0.25% بالوزن إلى 0.5% بالوزن من كلا HT VERSAGEL و 42 Bentone بناءً 25 على إجمالي وزن مائع حفر أساسه الزيت. قد يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت

اختيارياً على عوامل إكساب لزوجة أخرى معروفة ومستخدمة في موائع الحفر التقليدية.

بعد أن سبق وصف موائع الحفر التي أساسها الزيت وفقاً لنماذج مختلفة، سيتم الآن وصف الطرق التوضيحية لتحضير موائع الحفر التي أساسها الزيت. في واحد أو

5 أكثر من النماذج، تشتمل طرق تحضير مائع الحفر الذي أساسه الزيت على خلط

زيت أساسي، اختيارياً مادة استحلاب واحدة على الأقل، واختيارياً عامل ترطيب واحد

على الأقل، لتشكيل طور زيت أساسي مستمر. يتم إضافة معدل انسيابية واحد على

الأقل إلى طور الزيت الأساسي المستمر لتكوين مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

يحتوي معدل انسيابية واحد على الأقل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به

10 كربونات مغنسيوم/ألومينيوم، كما هو موضح مسبقاً.

اختيارياً، قد تشتمل طرق تحضير موائع الحفر التي أساسها الزيت على إضافة مادة

مضافة واحدة على الأقل؛ تشتمل المادة المضافة على مادة مضافة تتحكم في فقدان

السوائل، محلول ملحي، مادة تثقل، وتوليفة من المواد المضافة. يمكن إضافة المادة

المضافة التي تتحكم في فقدان المائع في كمية توفر مائع حفر أساسه زيت نهائي

15 يحتوي على ما يتراوح من حوالي 0.5% بالوزن إلى حوالي 3.0% بالوزن من مائع

الحفر الذي أساسه الزيت أو من 0.9% بالوزن إلى 2.0% بالوزن أو من 1.0%

بالوزن إلى 1.5% بالوزن من المادة المضافة المتحكم في فقدان المائع، بناءً على

إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت. بعد إضافة المادة المضافة، يتم خلط

مائع الحفر الذي أساسه الزيت بطريقة رج مناسبة، مثل التقليب الميكانيكي.

20 يمكن إضافة المحلول الملحي بكمية توفر مائع حفر أساسه الزيت نهائي يحتوي على

ما يراوح من 1.0% بالوزن إلى حوالي 6.0% بالوزن بناءً على إجمالي وزن مائع

الحفر الذي أساسه الزيت.

يمكن إضافة مادة التثقل إلى الخليط الرابع بكمية توفر إلى مائع حفر أساسه الزيت

نهائي يحتوي على ما يتراوح من 1% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 20% بالوزن إلى

25 80% بالوزن، من 20% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 50% بالوزن إلى 80% بالوزن،

من 50% بالوزن إلى 75% بالوزن، من 60% بالوزن إلى 80% بالوزن، من 60%

بالوزن إلى 75% بالوزن، من 65% إلى 80% بالوزن، من 65% بالوزن إلى 78% بالوزن، أو من 70% إلى 80% بالوزن من مادة التثقييل بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

5 تكون موائع الحفر التي أساسها الزيت المذكورة مسبقًا، بما في ذلك موائع الحفر التي أساسها الزيت المُحضَّرة وفقًا لنماذج الطرق لتحضير موائع الحفر التي أساسها الزيت هذا الكشف لكن يتم تحضيرها بواسطة تقنيات أخرى مقبولة صناعيًا مفهومة لذي المهارة العادية، مناسبة تمامًا للاستخدام في عمليات الحفر في التكوينات الجوفية، وعلى نحو محدد عمليات الحفر التي تخضع لظروف الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة لحفرة بئر يكون ضغطها أعلى من 68.9 ميغا باسكال (10.000 رطل لكل بوصة مربعة) ودرجة حرارة حفرة بئر أعلى من 300 درجة فهرنهايت (149 درجة مئوية). بناءً على ذلك، قد تشمل نماذج الطرق الخاصة بالحفر في التكوين الجوفي في ظروف عالية الضغط ومرتفعة الحرارة على استخدام مائع الحفر الذي أساسه الزيت لحفر حفرة بئر في تكوين جوفي.

15 في الطرق الخاصة بالحفر في تكوين جوفي، يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم كمعدل انسيابية. عند الظروف التي يكون فيها الضغط عالي وتكون درجة الحرارة مرتفعة، التي تتضمن درجة حرارة تتراوح من 250 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية) إلى 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية) وضغط يتراوح من 68.9 ميغا باسكال (10000 رطل لكل بوصة مربعة) إلى 137.9 ميغا باسكال (20.000 رطل لكل بوصة مربعة)، قد يتضمن مائع الحفر الذي أساسه الزيت لزوجة أقل من لزوجة مائع الحفر المقارن في نفس الظروف. كما هو مستخدم هنا، يكون "مائع الحفر المقارن" عبارة عن مائع حفر يحتوي على نفس المكونات مثل مائع الحفر الذي أساسه الزيت في وزن يتناسب مع بعضها البعض مطابق لنسب وزن نفس المكونات لبعضها البعض في مائع الحفر الذي أساسه الزيت، مع استثناءات (1) مائع الحفر المقارن الذي يفنقر إلى مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم؛ و (2) أحد أو كلا كميتي الزيت الأساسي أو كمية عامل التثقييل في مائع الحفر

المقارن الذي يتم ضبطه بحيث يكون لمائع الحفر المقارن جاذبية محددة تتطابق مع الجاذبية المحددة لمائع الحفر الذي أساسه الزيت ونسبة الزيت إلى الماء التي تطابق نسبة الزيت إلى الماء لمائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الأمثلة

5 توضح الأمثلة التالية واحدة أو أكثر من مزايا الكشف الحالي الإضافية الموصوفة مسبقًا. يجب فهم أنه ليس من المقرر أن تقوم تلك الأمثلة بتقييد نطاق الكشف أو عناصر الحماية الملحقة بأي طريقة.

المثال 1

10 تحضير مركبات الهيدروكسيد مزدوجة التي بها طبقة كربونات مغنسيوم/ألومنيوم Magnesium/Aluminum-Carbonate Layered Double Hydroxides

لتحضير هيدروكسيد مزدوج الطبقة لكربونات المغنسيوم/ألومنيوم بنسبة مولية 2:

1 من مغنسيوم إلى ألومنيوم، و 100 مل لتر بتركيز 0.4 مولار من  $Mg(NO_3)_2$ ،

تم نقل 100 مل لتر بتركيز 0.2 مولار من  $Al(NO_3)_3$  إلى السحاحة. تم شحن وعاء

تفاعل سعته 1000 مل لتر بـ 100 مل لتر تركيز 0.03 مولار من محلول

15  $Na_2CO_3$ . تم إضافة محاليل نترات المعادن ببطء إلى محلول  $Na_2CO_3$  بينما يتم

تقليب خليط التفاعل. تم ضبط الرقم الهيدروجيني للتفاعل على الرقم الهيدروجيني

10 والمحافظة عليه باستخدام 1 نيوتن من هيدروكسيد الصوديوم. تم تقليب التفاعل

بالكامل عند درجة حرارة تفاعل 65 درجة مئوية. بعد إضافة المحاليل، يصل عمر

الملاط المنتج الناتج إلى 24 ساعة. بعد ذلك، تم غسل المنتج بكمية كبيرة من الماء

20 لإزالة الصوديوم الزائد الموجود في العينة. تم إجراء تعديل سطح هيدروكسيد مزدوج

الطبقة لكربونات المغنسيوم/ألومنيوم المُحصَّر حديثاً عن طريق شطف العينة

مرتين باستخدام 50 مل من أسيتيل أسيتون acetylacetonate لمدة دقيقتين تقريبًا. تم

استخلاص العينة بالطرد المركزي متبوعًا بالتسخين في الفرن عند درجة حرارة 70

درجة مئوية طوال الليل.

المثال 2 25

دراسات انسيابية موائع الحفر

- لمقارنة الخواص الفيزيائية وانسيابية مائع الحفر الذي يحتوي على هيدروكسيد مزدوج الطبقة لكاربونات المغنيسيوم/الألومنيوم بتلك الخواص لمائع الحفر المحتوي على معدل انسيابية صناعي قياسي، تم تحضير اثنين من موائع الحفر: مائع الحفر من المثال 1 ومائع مقارن. يتوقف مائعي الحفر على نظام M-I SWACO 5 RHADIANT™ الذي يتضمن مزيجًا من ثلاثة مواد استحلاب ناتجة، وعوامل تحكم في فقدان الموائع، ومعدل انسيابية مصمم على نحو محدد لصيغ المائع الذي أساسه الزيت. تم إعداد مائع حفر المثال 1 باستخدام SUREWET® كعامل ترطيب، SUREMUL® كمادة استحلاب، و هيدروكسيد مزدوج الطبقة لكاربونات المغنيسيوم/الألومنيوم كمعدل انسيابية. تم تحضير المائع المقارن عن طريق استبدال 10 هيدروكسيد مزدوج الطبقة لكاربونات المغنيسيوم/الألومنيوم بـ 42 Bentone مع زيادة كمية الزيت الأساسي.
- تم صياغة اثنين من موائع الحفر يستخدمان المكونات التالية: Saraline 185V، مائع حفر تخليقي أساسه الزيت، متاح من خلال Shell؛ SUREMUL®، مادة استحلاب أميدو أمين amidoamine emulsifier، متاحة من خلال M-I SWACO, LLC 15 (Houston, Texas, USA)؛ SUREWET®، عامل ترطيب، متاح من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA)؛ MUL XT؛ مادة استحلاب للاستخدام في أنظمة المائع غير المائية non-aqueous fluid systems، متاحة من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA)؛ VERSAGEL HT 20 لطين هكتوريك hectorite clay viscosifier للمساعدة في تكوين قالب مرشح filtercake والتحكم في الترشيح، متاحة من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA)؛ ONE-TROL™ HT؛ مادة مضافة تتحكم في ترشيح تين معالج بالأمين مصممة للاستخدام في أنظمة مائع الحفر الذي أساسه الزيت والتخليقي، متاحة من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA)؛ ECOTROL RD؛ مادة مضافة تتحكم في الترشيح مصممة للاستخدام في أنظمة مائع الحفر الذي أساسه الزيت والتخليقي، متاحة من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA) 25

(USA) وعامل تثقيل باريت، متاح من خلال M-I SWACO, LLC (Houston, Texas, USA).

- 5 بالإشارة إلى الجدول 1، تم تحضير اثنين من موائع الحفر بحوالي 771.9 جرام. يتم توفير كميات الصيغ والمكونات الأخرى في الجدول 1 الخاص باثنين من موائع الحفر. لتحضير موائع الحفر، تم مزج الزيت الأساسي، مواد الاستحلاب، وعوامل الترطيب معًا لمدة 10 دقائق خلال المرحلة الأولى، ثم أضيفت مُعدّلات اللزوجة ومعدلات الانسيابية وتم مزجهما لمدة 20 دقيقة أخرى خلال المرحلة الثانية. بعد ذلك، في المرحلة 3، تم إضافة المواد المضافة للتحكم في فقدان المائع وخلطها لمدة 20 دقيقة، متبوعة بإضافة المحلول الملحي والمياه العذبة في المرحلة 4 والباريت في المرحلة 5، وخلطها لمدة 30 دقيقة و 40 دقيقة، بالترتيب. تحتوي هيدروكسيد مزدوج 10 الطبقة لكاربونات المغنيسيوم/الألومنيوم أو موائع الحفر في المثال 1 على واحد جرام من الزيت الأساسي أكثر من المائع المقارن لتوفير جاذبية محددة قدرها 2.20 ونسبة الزيت/الماء 90.0، وهي مطابقة لخصائص السائل المقارن.
- 15 الجدول 1: إجراء صياغة وخط موائع الحفر التي أساسها زيت الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة

المكون	الوظيفة	هيدروكسيد مزدوج الطبقة لكريونات المغنيسيوم/الألومنيوم (المثال 1) (جرام)	المقارن (جرام)	طلب الخلط والزمن
Stage 1 (5 min )	الزيت الأساسي	122.0	122.0	
	مادة استحلاب	10.0	10.0	
	عامل ترطيب	4.0	4.0	
	مادة استحلاب	4.0	4.0	
المرحلة 2 (10 دقائق)	عامل إكساب اللزوجة	2.75	2.75	
	معدل انسيابية	2.75	صفر	
	معدل انسيابية	2.75	صفر	
هيدروكسيد مزدوج به طبقة لكريونات المغنيسيوم/الألومنيوم م				

	6.0	6.0	التحكم في القلوية	جير
المرحلة 3 (10 دقائق)	8.0	8.0	التحكم في فقد المائع	ONE-TROL HT
	0.8	0.8	التحكم في فقد المائع	ECOTROL RD
المرحلة 4 (15 دقائق)	28.5	28.5	الطور الداخلي	CaCl <sub>2</sub> brine
	5.9	5.9	الطور الداخلي	ماء عذب
المرحلة 5 (20 دقيقة)	577.2	577.3	مادة التثقيل	باريت
60 دقيقة	771.9	772		الإجمالي
	2.20	2.20		جاذبية نوعية
	90.0 تقريبًا	90.0 تقريبًا		نسبة الزيت/الماء (حجمية)

عادةً ما يتم استخدام خصائص الانسيابية المقاسة بمقياس اللزوجة الدوراني على نحو شائع لاحتساب المكونات الهيدروليكية hydraulics لمائع الحفر. يتم استخدام مقياس اللزوجة الدوراني rotational viscometer لقياس نسبة القص/ضغط القص لمائع الحفر، والذي يتم من خلاله احتساب لزوجة المادة اللدنة والنقطة الناتجة مباشرة. تم اختبار مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن لتحديد خصائص الانسيابية قبل وبعد الجلطنة

5

على الساخن، والتي تعرف باسم تعتيق عالي الحرارة. كانت خواص الانسيابية المدروسة عبارة عن اللزوجة، قوة الجل، فقدان الموائع، اللزوجة اللدنة ونقطة خضوع موائع الحفر. تمت دراسة هذه الخصائص باستخدام مقياس Fann Model 35 VG Meter، وهو مقياس لزوجة دوراني. تم اختبار الاستقرار الكهربائي وسمك قالب مرشح لموائع الحفر بأدوات أخرى موصوفة في الفقرات السابقة. 5

تم تعتيق مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن بواسطة تقنية تعتيق مائع fluid aging technique ديناميكية ذي درجة حرارة مرتفعة، والمعروفة باسم الجلفنة على الساخن. تم إجراء هذه التقنية لتقييم التأثير الذي تقوم به درجات الحرارة التي تزيد عن 121.1 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت) على أداء موائع الحفر. تم جلفنة مائع الحفر التي أساسها الزيت تحت ضغط 1 ميغا باسكال (150 رطل لكل بوصة مربعة) 10 عند 350 درجة مئوية لمدة 16 ساعة في خلية تعتيق aging cell. تحاكي الجلفنة على الساخن في نظام مضغوط المائع تحت ظروف الحفر، وبالتالي تعتيقها. عن طريق اختبار اللزوجة، قوى الجل، وخصائص الانسيابية الأخرى لموائع الحفر قبل وبعد الجلفنة على الساخن، يجب أن تدل النتائج على قدرة موائع الحفر على تحمل ظروف الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة في حفرة البئر. 15

تم قياس لزوجة مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن عند 48.9 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) في مقياس لزوجة دوراني. تم وضع 350 مل لتر من مائع الحفر المذكور في المثال 1 أو المائع المقارن في أكواب التسخين Fann 35 وتسخينها إلى 48.9 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت). تم اختبار مائع الحفر المذكور في المثال 1 وتم اختبار المائع المقارن عند معدلات القص 600، 300، 200، 100، 6، و3 دورة في الدقيقة لتحديد لزوجة كل مائع حفر بمعدل معين. تم إجراء هذا الاختبار قبل وبعد الجلفنة على الساخن. بصفة عامة، تدل اللزوجة الأعلى عند معدل القص المرتفع على الحاجة إلى مزيد من الطاقة لتحريك أو ضخ المائع. إن سائل الحفر ذو اللزوجة المنخفضة عند معدل قص مرتفع في حفرة البئر يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. 20

إن قوة الجل هي إجهاد القص الذي يتم قياسه عند معدل قص منخفض بعد أن يتم تعيين مائع الحفر على نحو خامد لفترة زمنية (عادةً 10 ثوانٍ و10 دقائق). توضح قوة الجل 25

قدرة مائع الحفر على تعليق المادة الصلبة ومادة التثقيب عند توقف الدوران في حفرة البئر. تم قياس قوى الجل لموائع الحفر قبل وبعد الجلفنة على الساخن. تم اختبار قوى جل مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن عند 10 ثوانٍ و 10 دقائق وفقاً لـ American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 13B-1، التي يتم تضمينها بالكامل في الكشف كمرجع. 5

ترتبط لزوجة المادة اللدنة لمائع بمقاومة تدفق هذا المائع بسبب التفاعلات الميكانيكية بين مكونات السائل. يمكن احتساب لزوجة المادة اللدنة لمائع الحفر بقياس إجهاد القص لمائع الحفر باستخدام مقياس لزوجة عند معدلات قص 5 هرتز (300 دورة في الدقيقة) و 10 هرتز (600 دورة في الدقيقة) وطرح اللزوجة 5 هرتز من لزوجة 10 هرتز كما هو موضح في المعادلة (1). 10

$$PV = (\text{viscosity at } 10 \text{ Hz}) - (\text{viscosity at } 5 \text{ Hz}) \text{ (المعادلة 1)}$$

يتم اختيار معدلات القص المرتفعة لهذا القياس لأن لزوجة موائع Bingham اللدنة تظهر سلوك أعلى خطياً عند معدلات القص المرتفعة.

تمثل نقطة الخضوع yield point (YP) الحد الأدنى من إجهاد القص المطلوب لتدفق المائع. إذا تعرض مائع لإجهاد قص أقل من نقطة الخضوع المائع، فسوف يتصرف المائع على أنه جسم صلب. إذا تعرض مائع لإجهاد قص عند نقطة الخضوع مائع أو نقطة أعلى منها، سيتدفق المائع. تمثل نقطة الخضوع لقدرة حمل المائع. ستكون الموائع ذات نقاط الخضوع الأكبر قادرة على حمل المزيد من الكتلة. يمكن أن يحمل مائع حفر ذو نقطة خضوع أكبر كتلة أكبر من فتات حفر التكوين. يمكن تصميم نقطة خضوع مائع حفر لحالات محددة أو أنواع محددة من إزالة قطع التكوين عن طريق تغيير تركيبة المائع. 15 20

يتم تحديد نقطة خضوع مائع عن طريق استنتاج نموذج انسيابية Bingham اللدن لمعدل قص صفر وفقاً لـ American Petroleum Institute Recommended Practice 13B-1. يمكن احتساب نقطة خضوع مائع حفر من بيانات الانسيابية ولزوجة المادة اللدنة وفقاً للمعادلة (2) 25

$$YP = (\text{viscosity at } 5 \text{ Hz}) - PV \text{ (المعادلة 2)}$$

يتم التعبير عن نقطة الخضوع على أنها قوة لكل منطقة، مثل أرطال قوة لكل 100 قدم مربع ( $lbf/100ft^2$ ) أو نيوتن لكل متر مربع ( $N/m^2$ ). يكون رطل واحد من القوة لكل 100 قدم مربع مساوي لحوالي 4788 نيوتن لكل متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع = 4788 نيوتن/متر مربع).

5 يقيس اختبار فقدان الموائع (FL) fluid loss ترشيح مائع الحفر مع درجة حرارة محيطية وضغط تفاضلي 0.7 ميغا باسكال (100 رطل لكل بوصة مربعة). عندما يكون لمائع الحفر خاصية فقد مائع جيدة، تكون النتيجة عبارة عن قالب طيني رقيقة وغير منفذة. تم إجراء اختبار ترشيح American Petroleum Institute أو اختبار فقدان الموائع على مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن بعد تقنية التعتيق باستخدام جهاز ترشيح (جهاز American Petroleum Institute filter press OFITE®). تم وضع كل مائع حفر في غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ بها فتحة في القاع. تم وضع ورقة ترشيح على الجزء السفلي وتم تعرض الطين إلى ضغط قدره 3.4 ميغا باسكال (500 رطل لكل بوصة مربعة) عند 176.7 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت) لمدة 30 دقيقة وتم تضاعف كميات الموائع التي تم جمعها عند التسجيل (انظر الجدول 3). تم مضاعفة النتائج لخلق مقارنة كافية مع اختبار الضغط المنخفض، الذي يحتوي على مرشح ضعف حجم درجة الحرارة المرتفعة وضغط مرشح الضغط. يكون حجم المادة الناتجة من الترشيح ضعف الاختبار الذي أساسه الزيت لدرجة الحرارة المرتفعة وعالي ضغط وفقاً لمعايير American Petroleum Institute.

20 يتم قياس الاستقرار الكهربائي electrical stability لمائع حفر أساسه الزيت من خلال تطبيق جهد تبديل كهربائي جيبي متزايد على نحو ثابت عبر زوج من أقطاب الألواح المسطحة المتوازية المغمورة في مائع الحفر الذي أساسه الزيت. سيظل التيار الناتج منخفضاً جداً حتى يتم الوصول إلى قيمة حديّة للجهد الكهربائي. عند الجهد الكهربائي المذكور، يحدث التوصيل بين القطبين، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في التيار. عندما يصل هذا التيار إلى 61 ميكرو أنجستروم، يتم قياس ذروة الجهد الكهربائي وعمل تقرير به على أنه ثابت كهربائياً لمائع الحفر أو مادة أخرى. يتأثر الثبات الكهربائي لمائع حفر أساسه الزيت بعوامل مثل مقاومة طور الزيت المستمر، موصلية الطور غير المستمر

مثل الماء، المواد الصلبة أو الأملاح المذابة، خصائص المواد الصلبة المعلقة، درجة الحرارة، حجم القطيرات، أنواع المستحلبات أو المواد المضافة، خصائص العزل الكهربائي للموائع، وتاريخ القص للعينة التي يتم اختبارها. بصفة عامة، ترتبط زيادة بيانات الجهد الكهربائي للثبات الكهربائي باستقرار مستحلب أكبر.

- 5 تم تقييم مائع الحفر الذي أساسه الزيت المذكور في المثال 1 والمائع المقارن مرتين، مرة واحدة قبل عملية الجلفنة على الساخن ومرة بعد عملية الجلفنة على الساخن، من أجل اللزوجة، قوة الجل، لزوجة المادة اللدنة (PV) plastic viscosity، نقطة الخضوع، والاستقرار الكهربائي (ES) electrical stability وفقاً للطرق الموضحة سابقاً. تم تسجيل أول مجموعات من القياسات قبل الجلفنة على الساخن وعرضها في الجدول 2. تم تسجيل المجموعات الثانية من القياس بعد الجلفنة على الساخن وعرضها في الجدول 3.
- 10 الجدول 2: موائع الحفر التي أساسها الزيت للضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة: الخصائص عند 48.9 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) قبل الجلفنة على الساخن.

المائع المقارن	المثال 1		
152	124	600 دورة لكل دقيقة	اللزوجة (سنتي بواز)
86	66	300 دورة لكل دقيقة	
62	47	200 دورة لكل دقيقة	
37	27	100 دورة لكل دقيقة	
9	6	6 دورة لكل دقيقة	
7	5	3 دورة لكل دقيقة	
(7) 33.516	(7) 33.516	10 قوة جل نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)	
(8) 38.304	(10) 47.880	10 دقائق قوة جل نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)	
66	58	لزوجة المادة اللدنة (سنتي بواز)	
(20) 95.760	(8) 38.304	نقطة الخضوع نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)	
1173	1422	الاستقرار الكهربائي (فولت)	
3~2.5~	2.5~2.0~	سُمك قلب الترشيح (مل متر)	

الجدول 3: مواعيد الحفر التي أساسها الزيت لـ الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة:  
الخصائص عند 48.9 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) بعد الجلفنة على الساخن.

المائع المقارن	المثال 1		
149	106	600 دورة لكل دقيقة	اللزوجة (سنتي بواز)
80	54	300 دورة لكل دقيقة	
55	39	200 دورة لكل دقيقة	
32	22	100 دورة لكل دقيقة	
6	5	دورة لكل 6 دقيقة	
5	4	3 دورة لكل دقيقة	
(7) 33.516	(6) 28.728	10 قوة جل نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)	
(7) 33.516	(7) 33.516	10 دقائق قوة جل نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)	

69	52	لزوجة المادة اللدنة (سنتي بواز)
(11) 52.688	(2) 9.576	نقطة الخضوع نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع)
402	1212	الأستقرار الكهربائي (فولت)
6.8	5.2	الضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة فقد الموائع (مل لتر) عند نتائج يتم مضاعفتها عند 176.7 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت)

ترتبط بيانات تخفيف القص الواردة في الجدول 2 والجدول 3 باللزوجة في السعة خلال عملية الحفر، حيث يكون السائل الأقل لزوجة على نحو عام مرغوباً أكثر من السائل اللزج. تكون حلقة بئر الزيت عبارة عن أي فراغ بين أي أنابيب، سلاسل أو أغلفة. تمثل قراءة القرص على 35 Fann بسرعة دوران تبلغ 100 دورة في الثانية للزوجة في الحلقة، وبالتالي تكون الكثافة المكافئة المتداولة. كما هو مبين في الجدول 2 والجدول 3، يتضمن مائع الحفر في المثال 1 لزوجة أقل من مائع المقارنة قبل وبعد الجلفنة على الساخن عند 100 دورة في الدقيقة. يتضمن مائع الحفر في المثال 1 لزوجة أقل من اللزوجة المقاسة عند 600 دورة في الدقيقة، 300 دورة في الدقيقة، 200 دورة في الدقيقة، 100 دورة في الدقيقة، 3 دورة في الدقيقة. كانت اللزوجة بعد الجلفنة على الساخن لمائع الحفر المذكور في المثال 1 أقل من المائع المقارن عند 6 دورة في الدقيقة بعد الجلفنة على الساخن. يرجع الانخفاض في لزوجة مائع الحفر في المثال 1 بالمقارنة مع لزوجة المائع المقارن إلى معدل الانسيابية، وهو عبارة عن مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومنيوم. وبالتالي، كان مائع الحفر الذي يحتوي على

5

10

مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم معدل أقل عرضة للانخفاض الحراري مقارنة بالسائل المقارن.

كانت قوى جل مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن بعد 10 ثوانٍ وبعد 10 دقائق قبل وبعد الجلفنة على الساخن تُقدّر بحوالي 33.516 نيوتن/متر مربع (7 رطل لكل بوصة مربعة/100 قدم مربع) مما يدل على أن الموائع تكون مستقرة حراريًا.

أدى مائع الحفر الذي أساسه الزيت المذكور في المثال 1 الذي يحتوي على مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدل إلى انخفاض في لزوجة المواد المرنة عند المقارنة بالمائع المقارن. كما هو موضح مسبقًا، تمثل نقطة الخضوع الإجهاد أو الطاقة اللازمة لتحريك المائع. كان نقطة الخضوع لمائع الحفر

المذكور في المثال 1 هو 8 سنتي بواز قبل الجلفنة على الساخن و20 سنتي بواز بعد الجلفنة على الساخن. كان نقطة الخضوع للسائل المقارن هو 20 سنتي بواز قبل الجلفنة على الساخن و11 سنتي بواز بعد الجلفنة الساخن. يرجع نقصان نقطة الخضوع إلى مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدل في مائع الحفر المذكور في المثال 1. وبالتالي، يتطلب مائع الحفر المذكور في المثال 1 طاقة أقل لتدوير مائع الحفر من معدلات الانسيابية المتاحة تجارياً بدلاً من مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدل، على سبيل المثال بينتون 42، الموجود في المائع المقارن.

يتضمن مائع الحفر الذي أساسه الزيت المذكور في المثال 1 فقد للمائع عند درجة حرارة 121.1 درجة مئوية (250 درجة فهرنهايت) يُقدّر بـ 5.2 مل لتر (الضعف). يتضمن المائع المقارن فقد مائع يُقدّر بـ 6.8 مل لتر. يرجع انخفاض فقد المائع إلى معدل الانسيابية، هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدّل. وبالتالي، لا تتضمن موائع الحفر المطابقة، لكنها تحتوي على معدل انسيابية متاح تجاريًا، مستحلب مستقر أو مائع حفر منفصل إلى ماء فصل وطبقات زيت.

يمكن توفير دليل إضافي على استقرار المستحلب في بيانات الاستقرار الكهربائي. يحتوي مائع الحفر المذكور في المثال 1 على خصائص استقرار كهربائية تُقدّر بـ 1422 فولت قبل الجلفنة على الساخن و1212 فولت بعد الجلفنة على الساخن. كان الاستقرار

- الكهربائي للمائع المقارن يُقدَّر بـ 1173 فولت قبل الجلفنة على الساخن و 402 فولت بعد الجلفنة على الساخن. بالإضافة إلى ذلك، يكون الفرق في الاستقرار الكهربائي بين مائع الحفر المذكور في المثال 1 والمائع المقارن أكثر من 800 فولت. يدل ذلك على أن مائع الحفر في المثال 1 يكون أكثر استقرارًا حراريًا من المائع المقارن. قد ترجع زيادة الاستقرار الكهربائي قبل وبعد الجلفنة على الساخن والاستقرار الحراري الأكبر إلى مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدل. وبالتالي، يتضمن مائع الحفر المحتوي على هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم المعدل استقرارًا أفضل للمستحلب وكان أكثر استقرارًا حراريًا من المائع المقارن، الذي يحتوي على معدل الانسيابية التجارية ولكنها متطابقة.
- 10 يتم توجيه الاختراع الحالي إلى واحد على الأقل من الجوانب التالية.
- الجانب 1: مائع حفر أساسه زيت: طور زيت أساسي مستمر، حيث يشتمل طور الزيت الأساسي المستمر على زيت أساسي؛ طور مائي مشتمل؛ ومعدل انسيابية واحد على الأقل يشتمل على مركب هيدروكسيد معدل مزدوج الطبقة به كربونات ألومينيوم/مغنسيوم.
- 15 الجانب 2: مائع الحفر الذي أساسه الزيت للجانب 1، حيث يشتمل مركب الهيدروكسيد مزدوج الطبقة والذي به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم على نسبة مولية 2: 1 مغنسيوم إلى ألومينيوم.
- الجانب 3: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقًا لأي جانب من الجوانب 1 أو 2، حيث يتم تحضير مركب الهيدروكسيد مزدوج الطبقة والذي به كربونات ألومينيوم/مغنسيوم عن طريق: خلط مركب مغنسيوم، مركب ألومينيوم، محلول مائي لتشكيل محلول أولي؛ إضافة مركب أساسي واحد على الأقل إلى المحلول الأولي لتكوين محلول تفاعل، حيث يشتمل المركب الأساسي الواحد على الأقل على ملح كربونات أو ملح بيكربونات؛ اختياريًا ضبط الرقم الهيدروجيني باستخدام محلول؛ وتسخين محلول التفاعل عند درجة حرارة التفاعل لوقت التفاعل لتكوين مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم.
- 20 الجانب 4: مائع الحفر الذي أساسه الزيت لأي جانب من الجوانب السابقة، يتم فيها اختيار الزيت الأساسي من زيت أساسي مختار من زيت تخليقي يشتمل على إستر أو أوليفين، زيت ديزل، زيت معدني، حيث يشتمل فيه الزيت التخليقي، زيت الديزل، أو
- 25

الزيت المعدني على مركبات هيدروكربون مختارة من مركبات n- بارافين، مركبات أيزو بارافين، مركبات ألكان حلقية، مركبات ألكان متفرعة، أو خلائط منها.

الجانب 5: مائع حفر أساسه الزيت لأي جانب من الجوانب السابقة، حيث يكون به نسبة زيت إلى ماء بالحجم تتراوح من 50:50 إلى 95:5.

5 الجانب 6: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، حيث يشتمل أيضاً على مادة مضافة واحدة على الأقل مختارة من مواد الاستحلاب، عوامل الترطيب، عوامل التحكم في القلوية، عوامل التحكم في فقد المائع، عوامل تعليق، عوامل ضبط الوزن، عوامل ضبط الكثافة، أو توليفات منها.

10 الجانب 7: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل أيضاً على مادة استحلاب واحدة على الأقل، عامل ترطيب واحد على الأقل، عامل تحكم في القلوية واحد على الأقل، عامل تحكم في فقد المائع واحد على الأقل، عامل تعليق واحد على الأقل، وعامل ضبط كثافة واحد على الأقل.

15 الجانب 8: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، فيه يحتوي الطور المائي المشتت على محلول ملحي مختار من كلوريد الكالسيوم، بروميد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، بروميد الصوديوم، وتوليفات منها.

الجانب 9: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، حيث يشتمل على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 1.0% بالوزن من معدل الانسيابية، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

20 الجانب 10: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 10% بالوزن إلى 17% بالوزن من الزيت الأساسي.

الجانب 11: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 0.5% بالوزن إلى 2.0% بالوزن من مادة الاستحلاب.

الجانب 12: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 0.2% بالوزن إلى 0.6% بالوزن من عامل الترطيب.

الجانب 13: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 0.2% بالوزن إلى 1.0% بالوزن من معدل الانسيابية.

الجانب 14: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 0.5% بالوزن إلى 1.5% بالوزن من المادة المضافة التي تتحكم في فقد المائع.

الجانب 15: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 2.5% بالوزن إلى 5% بالوزن من المحلول الملحي.

الجانب 16: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، يشتمل، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت، ما يتراوح من 65.0% بالوزن إلى 78.0% بالوزن من مادة التثقيب المضافة.

الجانب 17: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، حيث يقوم مائع الحفر الذي أساسه الزيت بعرض الخصائص المادية المناسبة لاستخدام مائع الحفر الذي أساسه الزيت في ظروف درجة الحرارة المرتفعة والضغط العالي أثناء عمليات الحفر.

الجانب 18: مائع الحفر الذي أساسه الزيت وفقاً لأي جانب من الجوانب السابقة، حيث تشتمل ظروف درجة الحرارة المرتفعة والضغط العالي على ضغط حفرة بئر أكبر من 68.9 ميغا باسكال (10.000 رطل لكل بوصة مربعة) ودرجة حرارة حفرة بئر أكبر من 148.9 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت).

الجانب 19: طريقة لتحضير مائع حفر أساسه الزيت، حيث تشتمل الطريقة على: خلط زيت أساسي، عند مادة استحلاب واحدة على الأقل، وعامل ترطيب واحد على الأقل لتكوين طور زيت أساسي مستمر؛ وإضافة معدل انسيابية واحد على الأقل إلى طور

الزيت الأساسي المستمر لتكوين مائع حفر أساسه زيت، حيث يشتمل معدل انسيابية واحد على الأقل على مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم.

5 الجانب 20: الطريقة وفقاً للجانب 19، يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت أيضاً على مادة مضافة واحدة على الأقل مختارة من مادة مضافة تتحكم في فقد المائع، محلول ملحي، مادة تثقيب واحدة مضافة على الأقل، معدل انسيابية، وتوليفات منها.

الجانب 21: الطريقة وفقاً للجانب 19 أو 20، حيث يتم تحضير مركب كربونات المغنسيوم/ألومينيوم magnesium/aluminum carbonate (Mg/Al-CO<sub>3</sub>) المعدّل عن

طريق: خلط مركب مغنسيوم، مركب ألومينيوم، ومحلول مائي لتشكيل محلول أولي؛

10 إضافة مركب أساسي واحد على الأقل إلى المحلول الأولي لتكوين محلول تفاعل، حيث يشتمل المركب الأساسي الواحد على الأقل على ملح كربونات أو ملح بيكربونات؛ اختيارياً ضبط الرقم الهيدروجيني باستخدام محلول؛ وتسخين محلول التفاعل عند درجة حرارة التفاعل لوقت التفاعل لتكوين مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومينيوم.

15 الجانب 22: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 21، يشتمل فيها طور الزيت الأساسي المستمر على زيت أساسي مختار من زيت تخليقي يشتمل على إستر أو أوليفين، زيت ديزل، زيت معدني، حيث يشتمل فيه الزيت التخليقي، زيت الديزل، أو الزيت المعدني على مركبات هيدروكربون مختارة من مركبات n- بارافين، مركبات أيزو بارافين، مركبات ألكان حلقية، مركبات ألكان متفرعة، أو خلائط منها.

20 الجانب 23: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 22، حيث تشتمل على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 1.0% بالوزن من معدل الانسيابية، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 24: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 23، حيث يتم اختيار المحلول الملحي فيها من كلوريد الكالسيوم، بروميد الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، بروميد الصوديوم، وتوليفات منها.

25

الجانب 25: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 24، حيث تشتمل على ما يتراوح من 10% بالوزن إلى 20% بالوزن من الزيت الأساسي، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 26: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 25، حيث تشتمل على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 2.0% بالوزن من مادة الاستحلاب، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 27: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 26، حيث تشتمل على ما يتراوح من 0.1% بالوزن إلى 2.0% بالوزن من عامل الترطيب، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 28: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 27، حيث تشتمل على ما يتراوح من 0.5% بالوزن إلى 3.0% بالوزن من المادة المضافة المتحكمة في فقدان المائع، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 29: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 28، حيث تشتمل على ما يتراوح من 2.0% بالوزن إلى 6.0% بالوزن من المحلول الملحي، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 30: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 19 إلى 29، حيث تشتمل على ما يتراوح من 20% بالوزن إلى 80% بالوزن من مادة التثقيب المضافة، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر الذي أساسه الزيت.

الجانب 31: طريقة لحفر تكوين جوفي في ظروف ضغط عالي ودرجة حرارة مرتفعة، حيث تشتمل الطريقة على: توفير أو استخدام في حفر حفرة البئر إلى التكوين الجوفي مائع حفر أساسه زيت وفقاً لأي جانب من الجوانب من 1 إلى 18.

الجانب 32: الطريقة وفقاً للجانب 31، تشتمل فيها ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة على ضغط حفرة بئر أكبر من 68.9 ميغا باسكال (10.000 رطل لكل بوصة مربعة) ودرجة حرارة حفرة بئر أكبر من 148.9 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت).

الجانب 33: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجانبين 31 أو 32، والتي فيها يكون لمائع الحفر الذي أساسه الزيت الذي به معدل انسيابية، في ظروف الضغط العالي ودرجة

الحرارة المرتفعة، لزوجة منخفضة، مقارنةً بمائع حفر به جاذبية نوعية مطابقة ونسبة ماء إلى زيت ومكونات مطابقة في النسب المطابقة لمائع الحفر الذي أساسه الزيت لكنها تفتقر لمعدل الانسيابية.

5 الجانب 34: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 31 إلى 33، والتي فيها يكون لمائع الحفر الذي أساسه الزيت الذي به معدل انسيابية، في ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة، لزوجة منخفضة، مقارنةً بمائع حفر به جاذبية نوعية مطابقة ونسبة ماء إلى زيت ومكونات مطابقة في النسب المطابقة لمائع الحفر الذي أساسه الزيت لكنها تفتقر لمعدل الانسيابية.

10 الجانب 35: الطريقة وفقاً لأي جانب من الجوانب من 31 إلى 34، والتي فيها يكون لمائع الحفر الذي أساسه الزيت الذي به معدل انسيابية، في ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة المرتفعة، استقرار كهربائي، مقارنةً بمائع حفر به جاذبية نوعية مطابقة ونسبة ماء إلى زيت ومكونات مطابقة في النسب المطابقة لمائع الحفر الذي أساسه الزيت لكنها تفتقر لمعدل الانسيابية.

15 الجانب 36: طريقة لحفر تكوين جوفي، تشتمل الطريقة على: عملية حفر في حفرة بئر في وجود مائع حفر أساسه الزيت تشتمل على: زيت أساسي؛ مادة مضافة واحدة على الأقل مختارة من مادة استحلاب، مادة تثقيل، مادة فقد مائع مضافة، عوامل إكساب الزوجة، أو مركب قلوي؛ ومن 0.1% بالوزن إلى 1% بالوزن، بناءً على إجمالي وزن مائع الحفر، لمركب الهيدروكسيد مزدوج الطبقة والذي به كربونات ألومينيوم/مغنسيوم.

20 الجانب 37: الطريقة وفقاً للجانب 36، تشتمل أيضاً على إضافة مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات المغنسيوم/الألومينيوم إلى مائع الحفر قبل أو أثناء عملية حفر حفرة البئر.

الجانب 38: الطريقة وفقاً لأي من الجوانب من 35 إلى 37، والتي يتم فيها إضافة المركب الذي يتضمن مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقة به كربونات المغنسيوم/الألومينيوم إلى مائع الحفر أثناء عملية الحفر في حفرة البئر.

25 الجانب 39: الطريقة وفقاً لأي من الجوانب من 35 إلى 38، والتي يشتمل مائع الحفر فيها على استقرار كهربائي يتراوح من 1200 فولت إلى 1500 فولت وقوة جل 10 ثانية

تتراوح من 4.788 نيوتن/متر مربع (1 رطل قوة/100 قدم مربع) إلى 47.880 نيوتن/متر مربع (10 رطل قوة/100 قدم مربع) كما هو محدد وفقًا لطرق الاختبار الموصوفة في API RP 13B-1.

5 سيتضح لذوي المهارة في المجال أن عمليات التعديل والتغيرات المختلفة يمكن القيام بها في النماذج الموصوفة هنا بدون الخروج عن نطاق وفحوى الموضوع المحمي بعناصر الحماية. وبالتالي يكون من المقرر لوصف الاختراع تغطية التعديلات وتساعد تغيرات النماذج المختلفة الموصوفة هنا على توفير تلك التعديلات والتغيرات الموجودة في نطاق عناصر الحماية وما يكافئها.

### عناصر الحماية

1. طريقة لحفر بئر بتكوين جوفي subterranean well، تشتمل الطريقة على:  
ضخ مائع بحفرة بئر wellbore في وجود مائع حفر أساسه زيت oil-based drilling fluid تحت ظروف ضغط عالي ودرجة حرارة عالية تشتمل على ضغط حفرة بئر wellbore تتجاوز 68.9 ميغا باسكال (10.000 رطل لكل بوصة مربعة) ودرجة حرارة حفرة بئر wellbore تتجاوز 148.9 درجة مئوية (300 درجة فهرنهايت)، تشتمل على: 5  
من 14% بالوزن إلى 16% بالوزن طور زيتي قاعدي مستمر base oil continuous phase، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid، حيث يشتمل طور الزيت القاعدي المستمر base oil continuous phase على زيت قاعدي base oil؛
- 10 من 0.75% بالوزن إلى 2% بالوزن مستحلب emulsifier، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid؛  
من 0.2% بالوزن إلى 0.6% بالوزن عامل ترطيب wetting agent، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid؛
- 15 من 0.6% بالوزن إلى 0.7% بالوزن عامل ضبط درجة الحموضة pH adjuster (الرقم الهيدروجيني pH)، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid؛  
من 2% بالوزن إلى 5% بالوزن طور مشتت مائي aqueous dispersed phase، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid؛
- 20 من 0.1% بالوزن إلى 0.5% بالوزن معدل انسيابية rheology modifier يشتمل على مركب هيدروكسيد مزدوج الطبقات مغنسيوم مخفف/كربونات ألومونيوم (Mg/Al-CO<sub>3</sub>) layered-double hydroxide، اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid و LDH؛
- 25 من 70% بالوزن إلى 80% بالوزن مادة تثقيل weighting material اعتماداً على الوزن الإجمالي لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid.

2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، تشتمل كذلك على إضافة مركب هيدروكسيد معدّل مزدوج الطبقة به كربونات مغنسيوم/ألومنيوم magnesium/aluminum carbonate layered double hydroxide compound إلى مائع الحفر الذى أساسه الزيت oil-based drilling fluid قبل أو أثناء تنفيذ الحفر بحفرة البئر wellbore. 5
3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون الزيت الأساسي base oil عبارة عن زيت تخليقي synthetic oil يشتمل على إستر ester أو أوليفين olefin. 5
4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل عامل الاستحلاب emulsifier على عوامل خفض للتوتر السطحي surfactants، منظفات detergents، لجنوسلفونات lignosulfonates، مركبات ليجنيت lignitic compounds، مواد مشتقة من أحماض دهنية لزيت الصنوبر الراتنجي tall oil fatty acids، أو توليفات منها. 10
5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل عامل الترطيب wetting agent على أحماض دهنية fatty acids، استرات فوسفات عضوية organic phosphate esters، مركبات إמידازولين مخففة modified imidazolines، مركبات أميدوأمين amidoamines، كبريتات عطرية قلوية alkyl aromatic sulfates، مركبات كبريتية sulfonates، أو توليفات منها. 15
6. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل عامل ضبط الحموضة pH adjuster على الجير lime. 20
7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون لمائع الحفر الذى أساسه الزيت oil-based drilling fluid pH من 9 إلى 10.5. 25

8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل الطور المشتت المائي aqueous dispersed phase على ماء نقي ومحلول كلوريد كلسيوم ملحي calcium chloride .brine

5 9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل مائع الحفر الذى أساسه الزيت oil-based drilling fluid على نسبة من 2.0% بالوزن إلى 6.0% بالوزن محلول كلوريد كلسيوم ملحي calcium chloride brine.

10 10. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون لمركب هيدروكسيد مزدوج الطبقات magnesium/aluminum carbonate layered-double hydroxide (Mg/Al-CO<sub>3</sub> LDH) صيغة تجريبية  $[Mg_{1-x}Al_x(OH)_2](CO_3)_{x/3} \cdot mH_2O$ ، حيث x تكون من 0.1 إلى 0.4 و m من 0.1 إلى 0.6.

11 15. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل عامل التثقال weighting material على كبريتات الباريوم barite.

12. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث:

يكون الزيت الأساسي base oil عبارة عن زيت تخليقي synthetic oil يشتمل على إستر ester أو أوليفين olefin؛

20 يشتمل عامل الاستحلاب emulsifier على عوامل خفض للتوتر السطحي surfactants، منظفات detergents، لجنوسلفونات lignosulfonates، مركبات ليجنيت lignitic compounds، مواد مشتقة من أحماض دهنية لزيت الصنوبر الراتنجي tall oil fatty acids، أو توليفات منها؛

يشتمل عامل الترطيب wetting agent على أحماض دهنية fatty acids، استرات فوسفات عضوية organic phosphate esters، مركبات إמידازولين مخففة modified

- alkyl imidazolines، مركبات أميدوأمين amidoamines، كبريتات عطرية قلوية  
aromatic sulfates، مركبات كبريتية sulfonates، أو توليفات منها؛  
يشتمل عامل ضبط الحموضة pH adjuster على الجير lime؛  
يكون لمائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid pH من 9 إلى 10.5؛
- 5 يشتمل الطور المشتت المائي aqueous dispersed phase على ماء نقي ومحلول كلوريد  
كلسيوم ملحي calcium chloride brine؛  
يشتمل مائع الحفر الذي أساسه الزيت oil-based drilling fluid على نسبة من 2.0%  
بالوزن إلى 6.0% بالوزن محلول كلوريد كلسيوم ملحي calcium chloride brine؛  
يكون لمركب هيدروكسيد مزدوج الطبقات مغنسيوم مخفف/كربونات ألومنيوم  
10 (Mg/Al-CO<sub>3</sub> LDH) magnesium/aluminum carbonate layered-double hydroxide صيغة تجريبية  
 $[Mg_{1-x}Al_x(OH)_2](CO_3)_{x/3} \cdot mH_2O$ ، حيث x تكون من 0.1 إلى 0.4 و  
m من 0.1 إلى 0.6؛ و  
يشتمل عامل التثقيل weighting material على كبريتات الباريوم barite.



## مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب

وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية.

صادرة عن

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ص ب ٦٥٣١ ، الرياض ١٣٣٢١ ، المملكة العربية السعودية

[SAIP@SAIP.GOV.SA](mailto:SAIP@SAIP.GOV.SA)