

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成26年4月17日(2014.4.17)

【公開番号】特開2012-35111(P2012-35111A)

【公開日】平成24年2月23日(2012.2.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-008

【出願番号】特願2011-242998(P2011-242998)

【国際特許分類】

A 6 1 F 13/02 (2006.01)

A 6 1 F 13/00 (2006.01)

【F I】

A 6 1 F 13/02 3 1 0

A 6 1 F 13/00 3 0 1 G

【誤訳訂正書】

【提出日】平成26年3月4日(2014.3.4)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0017

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0017】

パッチは、好ましくは50～400g/m²/6h、更に好ましくは60～300g/m²/6h、最も好ましくは70～250g/m²/6hの吸収度を有する可能性がある。吸収度は、パッチを37℃で6時間にわたり0.9M塩水中に漬け、次に、水吸収を測定することにより測定した。