



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 83365 6

(51) Kv.lk.³/Int.Cl.³ C 09 D 3/64

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 7.10.83

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 9.4.84

(86) Kv. hakemus-Int. ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 8.10.82 NL 820 390 4

(71) Hakija/Sökande: DSM RESINS B.V., Ceintuurbaan 5, Zwolle, Alankomaat

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Verwer, Andreas Nicolaas Jacobus 2. Evers, Johannes Theodorus Maria

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Päällyste jauhe. Beläggningspulver.

(57) Tiivistelmä

Jauheinen päällysteaine, sopiva käytettäväksi muottipäällystetekniikassa, sisältäen kovettumiskatalyyttiä ja pääkomponenttina muiden lisäaineiden ohella kiteistä tyydyttämätöntä polyesteriä, jonka sulamispiste on vähintään 40°C, ja jonka tyydyttämättömyysaste on välillä 1 ja 5 moolia per 1000 g polyesteriä, ja jonka viskositeetti sulaneena lämpötilassa 120°C on vähintään 1 dPa.s.

(57) Sammandrag

Granulerat beläggningspulver, lämpat att användas vid formbeläggningsteknik, och innehållande hårdningskatalyt och som huvudkomponent förutom andra tillsatsämnen kristallin omättad polyester, vars smältpunkt är minst 40°C och vars mättningsgrad är mellan 1 och 5 mol per 1000 g polyester, och vars viskositet som smälta i temperaturen 120°C är minst 1 dPa.s.