

(12)

Patentschrift

(21) Anmeldenummer: A 50444/2016
(22) Anmeldetag: 13.05.2016
(45) Veröffentlicht am: 15.03.2019

(51) Int. Cl.: **B24B 27/033** (2006.01)
B21D 53/14 (2006.01)
F16G 1/20 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
B29C 41/28 (2006.01)

(56) Entgegenhaltungen:
AT 413679 B


(73) Patentinhaber:
Berndorf Band GmbH
2560 Berndorf (AT)

(74) Vertreter:
Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt
GmbH
4580 Windischgarsten (AT)

(54) Verfahren zur Bearbeitung eines Endlosbandes

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bearbeitung eines Endlosbandes (1) mit einem Bandkörper (2) aus Metall, wobei das Endlosband (1) eine Bandinnenseite (3) und eine Bandaußenseite (4) sowie die Bandinnenseite (3) und die Bandaußenseite (4) verbindende Seitenkanten (5) aufweist, wobei in einem Bereich (6) um eine Stelle (7), an welcher das Endlosband (1) eine geringere Dicke aufweist als in einem anderen Bereich (8) des Endlosbandes (1), Material abgetragen wird, sodass ein Betrag einer Steigung einer Dickenabweichung (Δd) in Längsrichtung (x) und/oder Querrichtung des Endlosbandes (1) jeweils kleiner oder gleich 1:1000, insbesondere kleiner oder gleich 1:4000 oder 1:5000 ist, wobei das Abtragen des Materials mittels Schleifen erfolgt, wobei gleichzeitig mit einem Abtragen des Materials das Endlosband (1) in dem Bereich (6), in welchem das Material abgetragen wird, gerichtet wird, sodass ein Betrag einer Steigung (k_2) einer Planheitsabweichung (Δp) des Endlosbandes in Längsrichtung (x) und/oder Querrichtung des Endlosbandes (1) kleiner oder gleich 1:500, insbesondere kleiner oder gleich 1:1000, ist, wobei der Bereich (6) des Endlosbandes (1), in welchem das Material abgetragen wird, zwischen einem rotierenden Schleifkopf (9) und einer Unterlageplatte (10) angeordnet ist, der Schleifkopf (9) mehrere Schleifsteine (11) aufweist, die mit einem vorgegebenen Druck in Richtung der Unterlageplatte (10) gegen das Endlosband (1) gepresst werden.

Fig. 1



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bearbeitung eines Endlosbandes mit einem Bandkörper aus Metall gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Endlosband mit einem Bandkörper aus Metall, wobei das Endlosband eine Bandinnenseite und eine Bandaußenseite sowie die Bandinnenseite und die Bandaußenseite verbindende Seitenkanten aufweist.

[0003] Ein Endlosband der eingangs genannten Art sind beispielsweise aus der AT413679B und der US3728066A2 bekannt geworden. Bei bekannten Endlosbändern werden die freien Enden des Bandkörpers miteinander verschweißt, um einen geschlossenen Ring zu erhalten. Die dabei entstehende auch als Querschweißnaht bezeichnete Schweißnaht wird durch Abschleifen einer Schweißraupe und Abtragen von Verunreinigungen nachbearbeitet. Hierdurch entsteht im Bereich der Querschweißnaht eine Stelle geringerer Dicke. Diese Stelle kann bei unterschiedlichen Produkten, welche auf oder mit dem Endlosband hergestellt werden, als Abdruck oder Kante sichtbar werden, was eine Minderung der Produktqualität zur Folge haben kann. Vor allem bei der Herstellung von Filmen, insbesondere Triacetatfilmen, welche beispielsweise für die Produktion von LCD-Bildschirmen verwendet werden, können die Stellen geringerer Dicke in dem fertigen Produkt als Abdrücke sichtbar sein. Derartige Abdrücke sind jedoch unerwünscht und mindern die Qualität des Filmes. Auch bei der Herstellung von Produkten, beispielsweise Platten, mittels Doppelbandpressen, bei welchen Endlosbänder zum Einsatz kommen, können Stellen geringerer Dicke als unerwünschte Abdrücke auf die Produkte übertragen werden. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass Stellen geringerer Dicke nicht nur durch bearbeitete Schweißnähte entstehen können, sondern auch andere Ursachen haben können. So können derartige Stellen durch Reparaturstellen, beispielsweise durch Einsetzen von Reparaturflecken, wie Ronden, etc. verursacht oder auch ganz allgemein durch Fehlstellen in dem Endlosband gebildet sein. Aus der DE 10 2015 218688 A1 ist ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Endlosbändern und aus der US 2 191 256 A eine Schleifvorrichtung bekannt geworden.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung die oben genannten Nachteile des Stands der Technik zu überwinden und zu verhindern, dass Dickenabweichungen des Endlosbandes nicht in einem mit dem Endlosband hergestellten Produkt sichtbar sind.

[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in einem Bereich um eine Stelle, an welcher das Endlosband eine geringere Dicke aufweist als in einem anderen Bereich des Endlosbandes, Material abgetragen wird, sodass ein Betrag einer Steigung einer Dickenabweichung in Längsrichtung und/oder Querrichtung des Endlosbandes jeweils kleiner oder gleich 1:1000, insbesondere kleiner oder gleich 1:4000 oder 1:5000 ist, wobei gleichzeitig mit einem Abtragen des Materials das Endlosband in dem Bereich, in welchem das Material abgetragen wird, gerichtet wird, sodass ein Betrag einer Steigung einer Planheitsabweichung des Endlosbandes in Längsrichtung und/oder Querrichtung des Endlosbandes kleiner oder gleich 1:500, insbesondere kleiner oder gleich 1:1000, ist, wobei der Bereich des Endlosbandes, in welchem das Material abgetragen wird, zwischen einem rotierenden Schleifkopf und einer Unterlageplatte angeordnet ist, der Schleifkopf mehrere Schleifsteine aufweist, die mit einem vorgegebenen Druck in Richtung der Unterlageplatte gegen das Endlosband gepresst werden.

[0006] Die Steigung der Dickenabweichung ist ein Maß dafür, wie stark sich die Dicke des Endlosbandes in eine Richtung betrachtet verändert, oder anders gesagt, wie steil ein Übergangsbereich von einer Stelle geringerer Dicke zu einer anderen Stelle des Endlosbandes ist. Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird ein sehr flacher Anstieg der Dickenabweichung und somit ein sehr flacher Übergang, von der Stelle geringerer Dicke zu einer anderen Stelle des Endlosbandes erzielt. Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich zudem dadurch aus, dass Übergänge von Stellen geringerer Dicke zu benachbarten Bereichen keine Abstufungen aufweisen, die als Abdrücke in einem Produkt sichtbar sind.

[0007] Durch die Erfindung ist es möglich, mit geringem Aufwand ein Endlosband mit einer sehr geringen Dickenabweichung als auch mit einer sehr geringen Planheitsabweichung herzustellen. Durch die geringe Planheitsabweichung wird die Qualität des hergestellten Produktes weiter wesentlich verbessert, da Welligkeiten des Endlosbandes, welche in dem Produkt ebenfalls sichtbar sein können, beseitigt werden.

[0008] Eine sehr genaue Bearbeitung des Endlosbandes lässt sich dadurch erzielen, dass während des Schleifens die Lage von Schleifflächen des Schleifkopfes, die mit dem Endlosband in Berührung stehen, parallel zu einer Auflagefläche der Unterlageplatte für das Endlosband gehalten wird.

[0009] Hierbei kann es vorgesehen sein, dass der Schleifkopf an zumindest einem mit einem Fluid gefüllten Druckbalg angeordnet ist, wobei durch den Druckbalg die Lage der Schleifflächen parallel zu der Auflagefläche gehalten wird.

[0010] Ein optimaler Verlauf der Steigung der Dickenabweichung lässt sich dadurch erzielen, dass ausgehend von der Stelle, an welcher das Endlosband eine geringere Dicke aufweist, in Umfangsrichtung des Endlosbandes und/oder in Richtung der Seitenkanten betrachtet, ein Druck mit dem die Schleifsteine gegen das Endlosband gepresst und/oder eine Rotationsgeschwindigkeit des Schleifkopfes und/oder die Zeit, mit welcher der Schleifkopf an einer Stelle des Endlosbandes anliegt, verringert wird.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Variante der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die Stelle geringerer Dicke durch Bearbeiten, insbesondere Abschleifen, zumindest einer Schweißnaht des Endlosbandes, insbesondere einer zwei Enden des Bandkörpers miteinander zu einem geschlossenen Ring verbindenden Schweißnaht, hergestellt wird.

[0012] Als besonders günstig, um eine exakte Bearbeitung des Endlosbandes zu ermöglichen, hat es sich herausgestellt, dass eine Bearbeitung des Endlosbandes in einem zwischen zumindest zwei Umlenkelementen, insbesondere Umlenkrollen, aufgespannten Zustand erfolgt, wobei das Endlosband während der Bearbeitung unter Zugspannung gehalten wird.

[0013] Zudem kann das Endlosband relativ zu dem Schleifkopf bewegt werden.

[0014] Weiters hat es sich besonders bewährt, wenn in dem Bereich um die zumindest eine Stelle geringerer Dicke sowohl an der Bandinnenseite als auch an der Bandaußenseite Material abgetragen wird. Gemäß dieser Variante der Erfindung lässt sich unter anderem eine besonders geringe Planheitsabweichung des Endlosbandes erreichen.

[0015] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert.

[0016] Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

[0017] Fig. 1 einen Abschnitt eines Endlosbandes;

[0018] Fig. 2 ein Diagramm der Dickenabweichung des Endlosbandes aus Fig. 1;

[0019] Fig. 3 einen Abschnitt eines Endlosbandes;

[0020] Fig. 4 ein Diagramm einer Planheitsabweichung des Endlosbandes aus Fig. 3;

[0021] Fig. 5 einen Abschnitt eines Endlosbandes mit einem auf einer Bandaußenseite des Endlosbandes angeordneten Schleifkopf;

[0022] Fig. 6 den Abschnitt des Endlosbandes aus Fig. 5 mit einem auf der Bandinnenseite angeordneten Schleifkopf;

[0023] Fig. 7 einen Abschnitt eines Endlosbandes mit einer Querschweißnaht;

[0024] Fig. 8 den Abschnitt aus Fig. 7 nach einem Bearbeiten der Querschweißnaht.

[0025] Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen verse-

hen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lageangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

[0026] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 5,5 bis 10.

[0027] Gemäß Fig. 1 weist ein Endlosband 1 einen Bandkörper 2 aus Metall auf. Eine Bandinnenseite 3 und eine Bandaußenseite 4 des Endlosbandes 1 sind über Seitenkanten 5 miteinander verbunden.

[0028] Erfindungsgemäß wird in einem Bereich 6 um eine Stelle 7, an welcher das Endlosband 1 eine geringere Dicke aufweist als in einem anderen Bereich 8 des Endlosbandes 1, Material abgetragen. In Fig. 2 liegt die Stelle 7 in dem Koordinatenursprung. Die Dickenabweichung Δd ist in der Darstellung somit im Koordinatenursprung am größten. In dem dargestellten Beispiel beträgt die Dickenabweichung im Koordinatenursprung 100 μm . Somit ist das Endlosband an der Stelle 7 um 100 μm dünner als an der Stelle 8.

[0029] Wie aus Fig. 2 erkennbar ist erfolgt das Abtragen des Materials in dem Bereich 6 so, dass ein Betrag einer Steigung k_1 einer Dickenabweichung Δd in Längsrichtung x und Querrichtung des Endlosbandes jeweils kleiner oder gleich 1:1000, insbesondere kleiner oder gleich 1:4000 oder 1:5000 ist. In der dargestellten Ausführungsform geht die Dickenabweichung Δd ausgehend von der Stelle 7 bei ca. 0,5 m in einen annähernd konstanten Bereich über. Die Dickenabweichung Δd beträgt in der dargestellten Ausführungsform in etwa 100 μm auf 0,5 m.

[0030] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, kann das Endlosband 1 auch eine Planheitsabweichung Δp aufweisen, welche von Spannungen in dem Endlosband 1 hervorgerufen sein können.

[0031] Um die Planheitsabweichung Δp zu beseitigen kann das Endlosband 1 in dem Bereich 6, in welchem das Material abgetragen wird, gleichzeitig mit dem Abtragen des Materials, gerichtet werden. Durch diese Bearbeitung des Endlosbandes 1 können in diesem vorhandene Spannungen abgebaut werden.

[0032] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, erfolgt das Richten so, dass ein Betrag einer Steigung k_2 der Planheitsabweichung Δp des Endlosbandes 1 in Längsrichtung x und/oder Querrichtung des Endlosbandes kleiner oder gleich 1:500, insbesondere kleiner oder gleich 1:1000, ist. Auch in Fig. 4 ist die Stelle 7, an welcher die Planheitsabweichung Δp am größten ist, wieder in den Koordinatenursprung verschoben. In Fig. 4 beträgt die maximale Planheitsabweichung Δp 0,1 mm. Die Planheitsabweichung Δp beträgt in der dargestellten Ausführungsform in etwa 0,1 mm auf 200 mm.

[0033] Das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bearbeitete Endlosband 1 weist somit eine Steigung k_1 der Dickenabweichung in Längs- und/oder Querrichtung des Endlosbandes 1 kleiner oder gleich 1:1000, insbesondere kleiner oder gleich 1:4000 oder 1:5000, und/oder eine Steigung k_2 einer Planheitsabweichung Δp in Längs- und/oder Querrichtung des Endlosbandes kleiner oder gleich 1:500, insbesondere kleiner oder gleich 1:1000, auf.

[0034] Um sowohl die gewünschte Steigung k_1 der Dickenabweichung Δd als auch die gewünschte Steigung k_2 der Planheitsabweichung Δp zu erzielen, kann das Abtragen des Materials mittels Schleifen erfolgen.

[0035] Hierbei kann der Bereich 6 des Endlosbandes 1, in welchem das Material abgetragen wird, zwischen einem rotierenden Schleifkopf 9 und einer Unterlageplatte 10 angeordnet sein. Der Schleifkopf 9 und die Unterlageplatte 10 liegen an einander gegenüberliegenden Seiten

des Endlosbandes 1 an diesem an. Gemäß Fig. 5 liegt der Schleifkopf 9 in dem Bereich 6 an der Bandaußenseite 4 an während die Unterlageplatte 10 an der Bandinnenseite 3 anliegt. In Fig. 6 ist die Situation genau umgekehrt. Es hat sich auch herausgestellt, dass besonders gute Ergebnisse hinsichtlich der gewünschten Planheitsabweichung Δp und der Dickenabweichung Δd erzielt werden können, wenn die Bearbeitung des Endlosbandes 1 sowohl an der Bandinnenseite 3 als auch an der Bandaußenseite 4 durchgeführt wird. Insbesondere kann in dem Bereich 6 sowohl an der Bandinnenseite 3 als auch an der Bandaußenseite 4 Material abgetragen werden. Somit erfolgt das Schleifen des Endlosbandes 1 in dem Bereich 6 bevorzugterweise sowohl an der Bandinnenseite 3 als auch an der Bandaußenseite 4.

[0036] Der Schleifkopf 9 kann mehrere Schleifsteine 11 aufweisen, die mit einem vorgegebenen Druck in Richtung der Unterlageplatte 10 gegen das Endlosband 1 gepresst werden, wobei der Schleifkopf 9 während des Abtragens des Materials eine rotierende Bewegung ausführt. Die Schleifsteine 11 können an einem Drehteller 13 befestigt sein. Das Abschleifen bzw. Bearbeiten des Endlosbandes erfolgt hierbei in einem relativ großen Bereich. So beträgt in dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel die Bearbeitungslänge in Längsrichtung x des Endlosbandes 1 ausgehend von der Stelle 7 jeweils 0,5 m in beide Richtungen. Um eine exakte Bearbeitung zu gewährleisten, kann während des Schleifens die Lage von Schleifflächen des Schleifkopfes 9 bzw. der Schleifsteine 11, die mit dem Endlosband 1 in Berührung stehen, parallel zu einer Auflagefläche der Unterlageplatte 10 gehalten werden. Der Schleifkopf 9 kann beispielsweise an einem mit einem Fluid gefüllten Druckbalg 12 angeordnet ist, wobei durch den Druckbalg 12 die Lage der Schleifflächen parallel zu der Auflagefläche gehalten wird. Der Druckbalg 12 kann beispielsweise mit dem Drehteller 13 verbunden sein und sich mit dem Drehteller 13 mitdrehen und zwischen dem Drehteller 13 und einem sich ebenfalls gleichsinnig mit dem Drehteller 13 mitdrehenden Widerlager angeordnet sein. Auch kann der Druckbalg torusförmig ausgebildet sein und beispielsweise rotationssymmetrisch um eine mit dem Drehteller 13 verbundene Antriebsachse angeordnet sein.

[0037] Ausgehend von der Stelle 7, an welcher das Endlosband eine geringere Dicke aufweist, kann in Umfangsrichtung bzw. Längsrichtung x des Endlosbandes 1 und/oder in Richtung der Seitenkanten betrachtet, ein Druck mit dem die Schleifsteine 11 gegen das Endlosband 1 gepresst und/oder eine Rotationsgeschwindigkeit des Schleifkopfes 9 und/oder die Zeit, mit welcher der Schleifkopf 9 an einer Stelle des Endlosbandes anliegt, verringert werden. Auf diese Weise kann in von der Stelle 7 entfernteren Bereichen immer weniger Material abgetragen werden, sodass sich die gewünschte Steigung k_1 der Dickenabweichung Δd bzw. die gewünschte Steigung k_2 der Planheitsabweichung Δp ergibt. Das erfindungsgemäße Verfahren kann iterativ durchgeführt werden, so kann nach einem ersten Schleifvorgang in dem Bereich 6 gemessen werden, wie viel Material abgetragen worden ist und wie viel noch abzutragen ist um die gewünschte Dickenabweichung Δd zu erzielen. Es ist auch möglich, die Bearbeitung zu automatisieren, indem ausgehend von der Tiefe der Stelle 7 bzw. der Dickenabweichung Δd an dieser Stelle, gespeicherte Profile für das Abtragen des Materials verwendet werden.

[0038] Die Bearbeitung des Endlosbandes 1 erfolgt bevorzugt in einem zwischen zwei hier nicht dargestellten Umlenkrollen aufgespannten Zustand, wobei das Endlosband während der Bearbeitung unter Zugspannung gehalten wird. Zudem kann das Endlosband 1 während der Bearbeitung auch relativ zu dem Schleifkopf 9 in einer Umlaufrichtung des Endlosbandes 1 bewegt werden.

[0039] Wie in den Figuren 7 und 8 dargestellt, kann die Stelle 7 geringerer Dicke durch Bearbeiten, insbesondere Abschleifen, zumindest einer Schweißnaht 14 des Endlosbandes 1, insbesondere einer zwei Enden 15, 16 des Bandkörpers 2 miteinander zu einem geschlossenen Ring verbindenden Schweißnaht 14, hergestellt werden. Eine Schweißbraupe 17 der Schweißnaht 14 kann in einem ersten Schritt abgeschliffen und hernach Verunreinigungen abgetragen werden. Hierdurch entsteht aus der in Fig. 7 dargestellten Schweißnaht 14 die in Fig. 8 dargestellte. Diese in Fig. 8 dargestellte Schweißnaht 14 stellt die Stelle 7 geringerer Dicke dar und kann dann in weiterer Folge wie oben beschrieben bearbeitet werden.

[0040] Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Aufbaus Elemente teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

BEZUGSZEICHENLISTE

- 1 Endlosband
- 2 Bandkörper
- 3 Bandinnenseite
- 4 Bandaußenseite
- 5 Seitenkante
- 6 Bereich
- 7 Stelle
- 8 Bereich
- 9 Schleifkopf
- 10 Unterlageplatte
- 11 Schleifstein
- 12 Druckbalg
- 13 Drehteller
- 14 Schweißnaht
- 15 Ende
- 16 Ende

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung eines Endlosbandes (1) mit einem Bandkörper (2) aus Metall, wobei das Endlosband (1) eine Bandinnenseite (3) und eine Bandaußenseite (4) sowie die Bandinnenseite (3) und die Bandaußenseite (4) verbindende Seitenkanten (5) aufweist, wobei in einem Bereich (6) um eine Stelle (7), an welcher das Endlosband (1) eine geringere Dicke aufweist als in einem anderen Bereich (8) des Endlosbandes (1), Material abgetragen wird, sodass ein Betrag einer Steigung (k_1) einer Dickenabweichung (Δd) in Längsrichtung (x) und/oder Querrichtung des Endlosbandes (1) jeweils kleiner oder gleich 1:1000, insbesondere kleiner oder gleich 1:4000 oder 1:5000 ist, wobei das Abtragen des Materials mittels Schleifen erfolgt, **dadurch gekennzeichnet**, dass gleichzeitig mit einem Abtragen des Materials das Endlosband (1) in dem Bereich (6), in welchem das Material abgetragen wird, gerichtet wird, sodass ein Betrag einer Steigung (k_2) einer Planheitsabweichung (Δp) des Endlosbandes in Längsrichtung (x) und/oder Querrichtung des Endlosbandes (1) kleiner oder gleich 1:500, insbesondere kleiner oder gleich 1:1000, ist, wobei der Bereich (6) des Endlosbandes (1), in welchem das Material abgetragen wird, zwischen einem rotierenden Schleifkopf (9) und einer Unterlageplatte (10) angeordnet ist,
wobei der Schleifkopf (9) mehrere Schleifsteine (11) aufweist, die mit einem vorgegebenen Druck in Richtung der Unterlageplatte (10) gegen das Endlosband (1) gepresst werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass während des Schleifens die Lage von Schleifflächen des Schleifkopfes (9), die mit dem Endlosband (1) in Berührung stehen, parallel zu einer Auflagefläche der Unterlageplatte (10) für das Endlosband (1) gehalten wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Schleifkopf (9) an zumindest einem mit einem Fluid gefüllten Druckbalg (12) angeordnet ist, wobei durch den Druckbalg (12) die Lage der Schleifflächen parallel zu der Auflagefläche gehalten wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass ausgehend von der Stelle (7), an welcher das Endlosband (1) eine geringere Dicke aufweist, in Umfangsrichtung des Endlosbandes (1) und/oder in Richtung der Seitenkanten (2) betrachtet, ein Druck mit dem die Schleifsteine (11) gegen das Endlosband (1) gepresst und/oder eine Rotationsgeschwindigkeit des Schleifkopfes (9) und/oder die Zeit, mit welcher der Schleifkopf (9) an einer Stelle des Endlosbandes (1) anliegt, verringert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Stelle (7) geringerer Dicke durch Bearbeiten, insbesondere Abschleifen, zumindest einer Schweißnaht (14) des Endlosbandes (1), insbesondere einer zwei Enden (15, 16) des Bandkörpers (2) miteinander zu einem geschlossenen Ring verbindenden Schweißnaht (14), hergestellt wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Bearbeitung des Endlosbandes (1) in einem zwischen zumindest zwei Umlenkelementen, insbesondere Umlenkrollen, aufgespannten Zustand erfolgt, wobei das Endlosband (1) während der Bearbeitung unter Zugspannung gehalten wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Endlosband (1) relativ zu dem Schleifkopf (9) bewegt wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass in dem Bereich um die zumindest eine Stelle (7) geringerer Dicke sowohl an der Bandinnenseite (3) als auch an der Bandaußenseite (4) Material abgetragen wird.

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

