

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和3年11月11日(2021.11.11)

【公開番号】特開2020-100764(P2020-100764A)

【公開日】令和2年7月2日(2020.7.2)

【年通号数】公開・登録公報2020-026

【出願番号】特願2018-240979(P2018-240979)

【国際特許分類】

C 0 9 K	3/00	(2006.01)
C 0 8 L	83/07	(2006.01)
C 0 8 L	83/08	(2006.01)
B 3 2 B	27/00	(2006.01)
C 0 9 J	7/40	(2018.01)
C 0 9 J	7/38	(2018.01)
C 0 9 J	183/04	(2006.01)
C 0 9 J	11/06	(2006.01)

【F I】

C 0 9 K	3/00	R
C 0 8 L	83/07	
C 0 8 L	83/08	
B 3 2 B	27/00	L
B 3 2 B	27/00	1 0 1
C 0 9 J	7/40	
C 0 9 J	7/38	
C 0 9 J	183/04	
C 0 9 J	11/06	

【手続補正書】

【提出日】令和3年9月28日(2021.9.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 0 7】

<剥離力>

剥離フィルムに粘着テープA又は粘着テープBを貼り合わせて2kgローラーで1往復圧着してエージングさせ、引っ張り試験機を用いて粘着テープを剥離フィルムから180°方向に0.3m/分の速度で剥離したときの剥離力(N/25mm)を測定した。なお、エージングは下記の2条件とした。

- ・25で70g/cm²の荷重をかけて1日静置
- ・70で20g/cm²の荷重をかけて7日静置