



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 39402

Kl. 80 b, 9/20

Ignacy Luboński

Poznań, Polska

Materiał izolacyjny

Patent trwa od dnia 28 lipca 1955 r.

Przedmiotem wynalazku jest materiał izolacyjny, który można stosować w kształtkach lub jako masę do powlekania ścian, zapewniającą dobrą izolację cieplną do urządzeń takich jak lodówki, urządzenia chłodnicze, pomieszczenia klimatyzacyjne itp.

Materiał według wynalazku składa się zasadniczo w połowie z odpadowej słomy lnianej roszarniczej, uważanej dotąd jako uciążliwy produkt odpadowy przemysłu lniarskiego, który przeważnie spalano, przy czym jako drugi składnik materiału stosuje się lepik. Odpadową słomę lnianą roszarniczą miesza się zatem z mniej więcej równą ilością lepika i z masy tej formuje się kształtki lub ugniata na masę, którą pokrywa się

bezpośrednio płaszczyzny urządzeń, które zamierza się odizolować cieplnie.

Zastrzeżenie patentowe

Materiał izolacyjny w postaci kształtek lub mas wykładzinowych do cieplnej izolacji ścian lodówek, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych itp., znamienny tym, że stanowi go mieszanina odpadowej słomy lnianej roszarniczej i lepika najlepiej w stosunku 1:1.

Ignacy Luboński

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych