



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0065543
(43) 공개일자 2024년05월14일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 4/04 (2006.01) H01M 4/139 (2010.01)
H01M 4/62 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01M 4/0435 (2013.01)
H01M 4/139 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-0143746
(22) 출원일자 2022년11월01일
심사청구일자 2022년11월01일

(71) 출원인
주식회사 윤성에프앤씨
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23
한국재료연구원
경상남도 창원시 성산구 창원대로 797 (상남동)
경상국립대학교산학협력단
경상남도 진주시 진주대로 501 (가좌동)
(72) 발명자
김한성
경기도 용인시 처인구 양지면 송주로236번길 1-4
황옥렬
경남 진주시 에나로 175번길 12 303동 2401호 (중
흥S클래스 센트럴시티 3단지)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인대한


전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 전해액 침투성을 향상한 이차전지용 전극의 건식 제조방법

(57) 요약

이차전지 제조방법에 있어서 a. 활물질과 바인더 및 도전재를 혼합한 혼합물하여 스크류믹서에 투입하는 단계; b. 상기 혼합물을 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 1차가열 및 용융시키는 단계; c. 상기 가열 및 용융시킨 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 교반시키는 단계; d. 상기 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 2차가열 및 교반시키는 단계; e. 상기 2차가열 및 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 가압하여 노즐단으로 전진시키는 단계; f. 상기 노즐을 통해 필름 모양으로 토출된 상기 혼합물을 상하에 위치한 롤러 압착하여 뽑아내는 필름제조단계; g. 상기 제조된 필름을 금속박판에 부착시켜 전극을 제조하는 단계;를 포함하여 이루어져 2차전지용 전극을 제조하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법에 관한 것이다.

대표도 - 도6



(52) CPC특허분류

H01M 4/622 (2013.01)

H01M 4/624 (2013.01)

(72) 발명자

유정근

경남 창원시 성산구 창원대로797(상남동) KIMS, 복합재료연구본부

윤지희

경남 창원시 성산구 창원대로797(상남동) KIMS, 복합재료연구본부

이진우

경남 창원시 성산구 창원대로797(상남동) KIMS, 복합재료연구본부

오영석

경남 창원시 성산구 창원대로797(상남동) KIMS, 복합재료연구본부

엄문광

경남 창원시 성산구 창원대로797(상남동) KIMS, 복합재료연구본부

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 1415175169

과제번호 20014404

부처명 산업통상자원부

과제관리(전문)기관명 한국산업기술평가관리원

연구사업명 기계산업핵심기술개발사업

연구과제명 중대형 배터리 전극용 35 LPM급 연속식 슬러리 믹싱 시스템 및 in-line 품질 측정 기술개발

기 여 율 1/1

과제수행기관명 (주)윤성에프앤씨

연구기간 2021.04.01 ~ 2023.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

이차전지 용 건식 전극 제조방법에 있어서

- a. 활물질과 바인더를 혼합하여 스크류믹서에 투입하는 단계;
- b. 상기 혼합물을 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 1차가열 및 용융시키는 단계;
- c. 상기 가열 및 용융시킨 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 교반시키는 단계
- d. 상기 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 2차가열 및 교반시키는 단계
- e. 상기 2차가열 및 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 가압하여 노즐단으로 전진시키는 단계
- f. 상기 노즐을 통해 필름형태로 토출된 상기 혼합물을 상하에 위치한 롤러를 통해 뽑아내는 필름제조단계;
- g. 상기 제조된 필름을 금속박판에 부착시켜 전극을 제조하는 단계;를 포함하여 이루어져 2차전지용 전극을 제조하되

상기 바인더 재료는 열가소성 수지를 적용하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 2

제1항에 있어서

상기 혼합물에 도전재를 추가하여 혼합하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 3

제2항에 있어서

상기 a단계에서 상기 혼합물에는 열에 의해 가스로 분해되는 유기 혹은 무기 발포재로서 상기 발포제는 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물중의 하나이상을 포함시켜 혼합물을 제조하며,

상기 b단계에서 1차 가열온도는 상기 바인더의 용융온도보다 높음에 따라 상기 바인더가 용융되면서 상기 활물질과 도전재 및 발포제와 섞이게 되고

상기 d단계에서 2차 가열온도는 상기 발포제의 기화온도보다 높음에 따라 상기 발포제는 기화하여 상기 용융된 바인더에 섞이게 되며

상기 e단계에서 상기 교반된 혼합물을 가압하면서 전진함에 따라 상기 기화된 발포제는 상기 용융된 바인더에 섞이게 되고

상기 f단계에서 상기 노즐로 상기 혼합물이 토출되면 상기 바인더 용액에 섞인 발포제는 기체가 팽창하여 기포를 형성하여, 상기 기포로 인해 생성된 공극에 전해액이 채워지는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 4

제3항에 있어서

상기 발포제는 발포전 상태에서 상기 바인더 100 중량부에 대하여 0.1 내지 3 중량부를 갖도록 믹싱되는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 5

제4항에 있어서

상기 발포제는 유기발포제를 사용하는 경우 아조다이- 카본아마이드(ACDA, azodi- carbonamide), 다이나이트로-

소펜타 메틸테트라민(DPT, dinitro- sopenta methylenetetramine), 옥시비스- 벤젠설햐닐하이드라자이드(oxybis-benzene sulfonylhydrazide) 중의 하나를 사용하고

무기발포제를 사용하는 경우 탄산수소 소듐(NaHCO₃)를 사용하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 6

이차전지 용 건식 전극 제조방법에 있어서

- a. 활물질과 바인더를 혼합하여 스크류믹서에 투입하는 단계;
- b. 상기 혼합물을 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 가열 및 용융시키는 단계;
- c. 상기 스크류믹서에 기체 또는 초임계유체 상태로 투입하는 단계,
- d. 상기 가열 및 용융시킨 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 교반시키는 단계
- e. 상기 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 가압하여 노즐단으로 전진시키는 단계
- f. 상기 노즐을 통해 필름 모양으로 토출된 상기 혼합물을 상하에 위치한 로울러를 통해 압착하는 필름제조단계;
- g. 상기 제조된 필름을 금속박판에 부착시켜 전극을 제조하는 단계;를 포함하여 이루어져 2차전지용 전극을 제조하되

상기 바인더 재료는 열가소성 수지를 적용하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 7

제6항에 있어서

상기 혼합물에 도전재를 추가하여 혼합하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 8

제2항 또는 제6항에 있어서

상기 바인더 재료인 열가소성 수지는 페녹시 (Phenoxy resin), 폴리우레탄 (polyurethane resin), 고분자량 에폭시 (Epoxy), 부틸 아크릴레이트 (Butyl acrylate) 중의 하나를 선택하여 사용하는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 9

제8항에 있어서

상기 바인더는 상기 활물질 100 중량부에 대하여 0.5 내지 4 중량부를 갖도록 믹싱되는 것을 특징으로 하는 이차전지 용 건식 전극 제조방법.

청구항 10

제9항의 제조공정을 적용하여 건조공정을 적용하지 않고도 바인더에 공극을 형성하여 제작된 건식 전극용 이차전지

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 이차전지를 제조함에 있어서 건조공정을 생략하는 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 활물질을 바인딩하는 소재로 열가소성 바인더를 적용하되 상기 열가소성 바인더를 사용했을 때 활물질 사이의 공극이 생성되지 않아 전해액 함침이 불가능한 문제를 해결하기 위해 활물질 사이의 공극을 생성하는 제조방법에 관한

것이다.

배경 기술

- [0002] 최근 이차전지는 내연기관을 대체하여 전기자동차가 보급되면서 급성장을 하고 있다.
- [0003] 전 세계적으로 한 해에 1억 대에 가까운 내연기관 자동차가 판매되고 있고, 이 내연기관 자동차에서 배출되는 이산화탄소로 인해 전 지구적인 온난화 현상 및 이로 인한 각 중 자연재해가 전 세계에서 발생하고 있어서, 수소 연료 전지를 사용한 전기차, 배터리를 이용한 전기차 등이 부각되고 있으며 이 중에서 배터리를 사용하는 전기차가 현실적인 대안으로 채택되고 있다.
- [0004] 이 전기 자동차에 사용되는 배터리는 현재 리튬이온전지가 주로 사용되고 있으며, 향후에 전고체 전지 등이 그 자리를 대체할 것으로 예상된다.
- [0005] 리튬이온전지(LIB)는 기존에는 노트북이나 핸드폰 등에 들어가는 소형 전지가 주력이었으나, 전기 자동차가 보급되면서 한 번 충전에 500km 이상 주행 가능한 대형 전지 수요가 폭발적으로 늘어나고 있고, 전지 생산에 필요한 생산 시설 역시 점점 커지는 추세이다.
- [0006] 리튬이온 전지는 양극 전극과 음극 전극을 제조한 후에 분리막을 사이에 두고 결합하고 이를 적층하여 케이스에 넣은 다음, 전지 안에 전해액을 충전하고 초기 충전하여 완성한다.
- [0007] 이렇게 만들어진 이차전지의 기본구조는 도 1과 같다.
- [0008] 도 1을 참조해 설명하면 음극과 양극을 구성하는 활물질이 집전체에 특정 두께로 붙어 있고, 두 극판 사이에 분리막이 있으며 전해액이 활물질 사이의 공극에 가득 차 있다.
- [0009] 충전과 방전을 하면 각각 반대 쪽 극판에 있던 리튬 이온이 전자를 얻거나(충전), 전자를 잃으면서(방전) 분리막을 통하여 반대 쪽으로 이동하여 극판에 연결된 도선으로 전기의 흐름을 만들어낸다.
- [0010] 이때 리튬이온이 원만하게 활물질 사이를 통과하여 이동하기 위해서는 전해액이 필요하며, 현재의 리튬이온전지는 해당 전해액이 액체로 구성되어 있다.
- [0011] 미래의 전지로 평가받는 전고체 전지는 전해액이 고체로 구성되어 있고 분리막 대신 전해질로 만들어진 필름이 존재한다.
- [0012] 상술한대로 이차전지를 제조하기 위해서는 양극 및 음극 극판을 제조해야하며 이 극판은 집전체와 활물질 가루(분체)로 구성되어 있다.
- [0013] 활물질은 각각 양극은 리튬화합물(Li, Ni, Co, Mn, Al 등)의 분체(직경 약 10um)이고 음극은 흑연이나 실리콘 분체(직경 약 10um)이다.
- [0014] 전극은 이 활물질 분체를 양극의 경우 두께 약 10um 정도의 알루미늄 박판에 약 100um 두께로 양극 활물질을 적층하여 제조하고 음극의 경우 두께 약 10um 정도의 구리 박판에 약 100um 두께로 음극활물질을 적층하여 제조한다.
- [0015] 문제는 극판을 만들 때 분체를 서로 달라붙도록 만들어야 하고, 또한 집전체에 붙도록 만들어야 하며, 또한 활물질 분체 사이에 공극을 형성하여 해당 공극에 전해액을 넣을 수 있도록 해주어야 한다는 점이다.
- [0016] 공극이 없으면 전해액을 함침 할 수 없어서 이온이 분리막을 통해 이동할 수 없기 때문에 전지가 동작을 하지 않는다. 이 문제를 해결하기 위해서 현재 사용되고 있는 전극 제작법은 다음과 같다.
- [0017] 우선 바인더 용액을 만든다. 바인더 용액은 양극의 경우 PVDF(폴리비닐리덴플루오라이드)를 NMP(N-Methyl-2-Pyrrolidone) 용액에 녹여서 만들고, 음극은 SBR(styrene=butadiene rubber) 용액과 CMC(carboxy methyl cellulose)를 초순수(DI)에 녹여서 만든다.
- [0018] 이렇게 만들어진 바인더 용액에 활물질 분체를 넣어서 교반한다. 결과물은 활물질 분체가 바인더 용액에 골고루 교반된 슬러리(Slurry) 용액이 얻어진다.
- [0019] 이 슬러리 용액을 코팅 장비에 공급하고, 티다이(T-Die)를 통해 집전체 위에 코팅하면 일차 전극판이 얻어진다.
- [0020] 그러나 이 경우, 코팅된 활물질 막 안에 들어있는 활물질 분체 사이에 용매(양극은 NMP, 음극은 초순수)가 남아있으며 따라서 전해액을 함침할 수 없어 이 상태로 전지를 만들 수 없다.

- [0021] 이 활물질 분체 사이 사이의 용매는 코팅 공정 후에 건조 공정을 통해서 제거된다.
- [0022] 건조 과정까지 거친 전극은 프레스를 거쳐서 약 20% 정도의 두께를 압축한 후에 전지로 제조된다.
- [0023] 이때 건조 과정에서 활물질 분체 사이의 용매가 날아가면 해당 공간이 비고, 그 공간에 전해액을 채울 수 있는 공극이 생성되는 것이다.
- [0024] 이러한 이차전지 제조공정에서 가장 비용이 많이 드는 공정은 건조 공정이다.
- [0025] 건조는 약 150도에서 약 1분 정도가 소요되며, 현재 전지사들의 최대 전극판 생산속도는 분당 약 100m이므로 건조로 역시 100m가 필요하다.
- [0026] 건조로에서 증발되는 용매는 회수되어야 하며 이 건조로에서 증발되는 용매 회수 장치가 추가로 필요하다.
- [0027] 이에 필요한 비용은 전극 제조 시설 하나 당 약 300억에서 500억원 정도라고 알려져 있으므로, 최소한 전극제조 시설을 음극 및 양극 한 라인씩을 갖춰야 하는 전지 회사는 건조에 관계된 시설 비용만 전지 한 개 라인(양, 음극 전극 제조 시설)에 최대 천 억원 가량의 시설투자가 들어가는 문제가 있다.
- [0028] 도 2는 습식기반의 전극제조공정에서 사용되는 건조장치를 보여준다. 도 2에서 보는 바와 같이 용매를 회수하기 위해 대단위의 건조장치가 필요함을 알 수 있다.
- [0029] 이에 따라 이차전지 제조공정에서 상기 공극을 확보하기 위해 바인더를 건조시켜야 하기 때문에 생산량을 맞추기 위해서는 대용량 건조기가 필요하고 이러한 대용량의 건조기는 생산단가와 운영에 많은 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0030] 본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명은 이차전지를 제조함에 있어서 건조공정을 생략하는 이차전지의 건식전극 제조방법을 제안하는 것에 목적이 있다.
- [0031] 이를 위해 본 발명은 용매를 사용하지 않고도 대량으로 건식전극을 제조하는 방법과 이러한 제조공정을 통해 제조된 이차전지용 전극을 제안한다.
- [0032] 따라서 본 발명은 활물질을 바인딩하는 소재로 열가소성 바인더를 적용하되 상기 열가소성 바인더를 사용했을 때 활물질 사이의 공극이 생성되지 않아 전해액 함침불가 문제를 해결하기 위해 활물질 사이의 공극을 생성하는 제조방법을 제안한다.
- [0033] 그러나 본 발명의 목적은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0034] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 이차전지용 건식 전극 제조방법에 있어서, 용매가 없는 바인더를 사용하되 상기 바인더에 용매를 사용하지 않으므로 인해 공극이 형성되지 않은 문제를 해결하기 위해 발포 공정을 적용하는 방식을 제안한다.
- [0035] 여기서 이차전지용 건식전극이란 바인더에 용매를 사용하지 않고 공정을 진행하되 용매가 적용되지 않음으로 인해 건조과정이 생략되며, 이때 바인더에 용매를 사용하지 않아 생기는 무공극(공극이 생기지 않아 전해액이 함침되지 못하는 문제)으로 인해 생기는 문제를 해결하기 위해 발포제를 사용하여 공극을 형성시켜 제조하는 전극을 의미한다.
- [0036] 또한 바인더에 발포를 도입하기 위해 사용되는 발포제는 화학발포제, 기체 등 다양한 방법으로 진행될 수 있다.
- [0037] 먼저 화학발포제를 사용하는 경우에 대해 설명한다.
- [0038] 이차전지 용 건식 전극 제조방법에 있어서
- [0039] a. 활물질과 바인더를 혼합하여 스크류믹서에 투입하는 단계;
- [0040] b. 상기 혼합물을 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 1차가열 및 용융시키는 단계;
- [0041] c. 상기 가열 및 용융시킨 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 교반시키는 단계

- [0042] d. 상기 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 2차가열 및 교반시키는 단계
- [0043] e. 상기 2차가열 및 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 가압하여 노즐단으로 전진시키는 단계
- [0044] f. 상기 노즐을 통해 필름형태로 토출된 상기 혼합물을 상하에 위치한 로울러를 통해 뽑아내는 필름제조단계;
- [0045] g. 상기 제조된 필름을 금속박판에 부착시켜 전극을 제조하는 단계;를 포함하여 이루어져 2차전지용 전극을 제조하되
- [0046] 상기 바인더 재료는 열가소성 수지를 적용하는 것을 특징으로 한다.
- [0047] 또한 본 발명은 상기 혼합물에 도전재를 추가하여 혼합하게 된다.
- [0048] 또한 본 발명은 상기 a단계에서 상기 혼합물에는 열에 의해 가스로 분해되는 유기 혹은 무기 발포재를 포함시켜 혼합물을 제조하며, 상기 b단계에서 1차 가열온도는 상기 바인더의 용융온도보다 높음에 따라 상기 바인더가 용융되면서 상기 활물질과 도전재 및 발포제와 섞이게 되고, 상기 d단계에서 2차 가열온도는 상기 발포제의 기화 온도보다 높음에 따라 상기 발포제는 기화하여 상기 용융된 바인더에 섞이게 되며, 상기 e단계에서 상기 교반된 혼합물을 가압하면서 전진함에 따라 상기 기화된 발포제는 상기 용융된 바인더에 섞이게 된다.
- [0049] 또한 상기 f단계에서 상기 노즐로 상기 혼합물이 토출되면 상기 바인더 용액에 섞인 발포제는 기체가 팽창하여 기포를 형성하여, 상기 기포로 인해 생성된 공극에 전해액이 채워지는 것을 특징으로 한다.
- [0050] 이때 상기 발포제는 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물중의 하나이상을 포함하는 것이 바람직하다.
- [0051] 또한 본 발명에서 상기 발포제는 발포전 상태에서 상기 바인더 100 중량부에 대하여 0.1 내지 3 중량부를 갖도록 믹싱되는 것을 특징으로 한다.
- [0052] 또한 본발명은 상기 발포제가 발포되면, 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물 중의 하나이상으로 변환되어 증발함에 따라 상기 바인더에 오픈셀공극을 만드는 것을 특징으로 한다.
- [0053] 또한 본 발명에서 상기 발포제는 유기발포제를 사용하는 경우 아조다이- 카본아마이드(ACDA, azodi-carbonamide), 다이나이트로- 소펜타 메틸테트라민(DPT, dinitro- sopenta methylenetetramine), 옥시비스- 벤젠설햐닐하이드라자이드(oxybis-benzene sulfonylhydrazide) 중의 하나를 사용하고, 무기발포제를 사용하는 경우 탄산수소 소듐(NaHCO₃)을 사용하는 것이 바람직하다.
- [0054] 다음으로 기체 또는 초임계 유체를 투입하여 상기 공극을 만드는 다른 실시예를 소개하고자 한다.
- [0055] 이차전지 용 건식 전극 제조방법에 있어서
- [0056] a. 활물질과 바인더를 혼합하여 스크류믹서에 투입하는 단계;
- [0057] b. 상기 혼합물을 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 가열 및 용융시키는 단계;
- [0058] c. 상기 스크류믹서에 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물 기체 중 하나를 기체 또는 초임계유체 상태로 투입하는 단계,
- [0059] d. 상기 가열 및 용융시킨 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 전진시키면서 교반시키는 단계
- [0060] e. 상기 교반된 혼합물을 상기 스크류를 회전시켜 앞으로 가압하여 노즐단으로 전진시키는 단계
- [0061] f. 상기 노즐을 통해 필름 모양으로 토출된 상기 혼합물을 상하에 위치한 로울러를 통해 압착하는 필름제조단계;
- [0062] g. 상기 제조된 필름을 금속박판에 부착시켜 전극을 제조하는 단계;를 포함하여 이루어져 2차전지용 전극을 제조하되, 상기 바인더 재료는 열가소성 수지를 적용하는 것을 특징으로 한다.
- [0063] 또한 본 발명은 상기 혼합물에 도전재를 추가하여 혼합하는 것을 특징으로 한다.
- [0064] 나아가 본 발명은 상기 e단계에서 상기 교반된 혼합물을 가압하면서 전진함에 따라 상기 기체는 상기 용융된 바인더에 섞이게 되고, 상기 f단계에서 상기 노즐로 상기 혼합물이 토출되면 상기 바인더 용액에 섞인 기체는 팽창하여 기포를 형성하되 상기 기포로 인해 생성되는 공극에 전해액이 채워지는 것을 특징으로 한다.
- [0065] 또한 본 발명은 상기 바인더 재료인 열가소성 수지는 페녹시 (Phenoxy resin), 폴리우레탄 (polyurethane

resin), 고분자량 에폭시 (Epoxy), 부틸 아크릴레이트 (Butyl acrylate) 중의 하나를 선택하여 사용하는 것을 특징으로 한다.

[0066] 또한 본 발명은 상기 바인더는 상기 활물질 100 중량부에 대하여 0.5 내지 4 중량부를 갖도록 믹싱되는 것이 바람직하다.

[0067] 이와 같이 본 발명의 제조공정에 사용되는 바인더는 열가소성수지를 적용하는 것이 바람직하며, 용매를 사용하지 않기 때문에 건조공정을 삭제하는 한편 발포제를 적용하여 바인더에 공극을 형성시켜 전해액을 함침시키는 공간을 확보하며 이를 통해 이차전지 용 건식 전극을 제작하는 제조방법이 본 발명의 핵심기술이다.

[0068] 본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다.

[0069] 이에 앞서 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이고 사전적인 의미로 해석되어서는 아니 되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.

발명의 효과

[0070] 이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명에 따르면, 이차전지용 건식 전극을 쉽게 제작할 수 있는 장점이 기대된다.

[0071] 또한 현재 이차전지 기준 길이 약 100m의 건조기가 필요 없고, 용매가 증발하지 않으므로 용매 회수 장치가 필요없어, 건조기 운영에 따른 전기 비용을 절감할 수 있으며 건조기 생략에 따른 공장 부지도 크게 절감할 수 있는 효과가 있다.

[0072] 나아가 길이 100m 용매 건조기가 필요 없기 때문에 용매 회수장치도 가동할 필요가 없고, 이에 따라 배터리 제조원가 감소와 이산화탄소, 유기용매 배출 등 환경문제가 유발되지 않는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0073] 도 1은 이차전지의 기본구조를 도시한 것이다

도 2는 이차전지용 건조장비를 도시한 것이다

도 3은 이차전지용 전극 구조를 도시한 것이다

도 4는 습식 전극 공정에서 활물질 사이의 공극을 형성하는 프로세스를 설명한 그림이다.

도 5는 일반적인 트윈 스크류 믹서 구성을 도시한 것이다.

도 6는 스크류 믹서를 적용하여 건식전극 용 혼합물을 만드는 과정을 도시한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0074] 이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다.

[0075] 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 하여 내려져야 할 것이다.

[0076] 아울러, 아래의 실시예는 본 발명의 권리범위를 한정하는 것이 아니라 본 발명의 청구범위에 제시된 구성요소의 예시적인 사항에 불과하며, 본 발명의 명세서 전반에 걸친 기술사상에 포함되고 청구범위의 구성요소에서 균등물로서 치환 가능한 구성요소를 포함하는 실시 예는 본 발명의 권리범위에 포함될 수 있다.

[0077] 현재 검토되고 있는 건식 전극 제조 공정(건조공정이 배제된 공정)은 공극 형성을 위해서 활물질에 붙지 않는 PTFE(폴리테트라 플루오로에틸렌, Polytetrafluoroethylene)를 섬유화하여 필름을 만드는 방법이 있지만 이는 PTFE의 고온 특성으로 인해 양산 제조가 어려운 단점이 있다.

[0078] 이를 극복하기 위한 방법으로 열가소성 수지와 활물질을 가열하여 교반하면 일반적인 이축 스크류 압출기로도 연속적으로 필름을 생산할 수는 있지만 이 경우 활물질 사이에 공극이 없어서 전해액이 주입되지 못하는 문제가 발생한다.

- [0079] 이 경우 공극을 만들기 위해 유, 무기 발포제를 사용하여 공극을 강제로 생성하는 방법을 적용할 수 있는데 이는 이축 스크류 압출기를 사용하여 활물질 분체와 바인더를 교반할 때 역시 발포제를 투입하여 같이 교반을 통해 가능하다.
- [0080] 즉 교반 중 바인더가 녹아서 활물질, 발포제와 고르게 섞인 다음, 발포제가 분해되는 온도 이상으로 설정된 구간을 통과시킨다.
- [0081] 이 구간에서 발포제는 열에 의하여 분해되면서 이산화탄소, 질소, 수증기 등의 가스를 배출하고 이 가스가 바인더 용융액 사이에 녹아 들어간 다음, 노즐을 통과하여 필름 모양으로 압출되면서 압력이 낮아지면 이 가스가 팽창하여 활물질 사이의 공간에 공극을 형성할 수 있다.
- [0082] 이 방법은 모든 유, 무기 발포제가 이산화탄소나 물을 소량이라도 배출하기 때문에, 전극 제조 공정 중 건조기를 제거하여 전기를 적게 소모하여 이산화탄소 저감에 도움을 주려는 목표와 배치가 되어서 이차전지 용 건식 전극에 사용할 수는 있으나 바람직하지는 않다.
- [0083] 만약 유, 무기 발포제를 사용하여 공극을 형성한다면 이때 배출되는 이산화탄소를 포집 시설을 이용하여 포집하는 것을 고려해 볼 수 있다.
- [0084] 이때 상기 발포제는 유기발포제를 사용하는 경우 아조다이- 카본아마이드(ACDA, azodi- carbonamide), 다이나이트로- 소펜타 메틸테트라민(DPT, dinitro- sopenta methylenetetramine), 옥시비스- 벤젠설폰하이드라자이드(oxybis-benzene sulfonylhydrazide) 중의 하나를 사용하고, 무기발포제는 탄산수소 소듐(NaHCO_3)을 사용하는 것이 바람직하다.
- [0085] 또한 상기 발포제는 발포전 상태에서 상기 바인더 100 중량부에 대하여 0.1 내지 3 중량부를 갖도록 믹싱되는 것이 바람직하다.
- [0086] 이때 상기 발포제는 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물중의 하나이상을 포함하는 것이 바람직하다.
- [0087] 여기서 상기 발포제가 발포되면, 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물중의 하나이상으로 변환되어 증발함에 따라 상기 바인더에 오픈셀 공극이 만들어 지게 된다.
- [0088] 또 다른 발포 방법으로는 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물 등의 가스 또는 초임계유체를 이용하는 방법을 소개한다.
- [0089] 활물질과 바인더를 스크류 압출기에 넣어서 열을 가해 바인더를 녹여 교반을 하고, 용융 교반된 액체에 가스 또는 초임계 상태로 만든 질소나 이산화탄소를 함침하여 추가 교반한다.
- [0090] 이 물질이 노즐을 통하여 압출되어 나오면, 바인더 사이에 고르게 퍼져 있던 가스 또는 초임계 상태의 질소나 이산화탄소가 팽창하여 미세 기포를 형성한다.
- [0091] 도 3은 이차전지용 전극 구조를 도시한 것이다
- [0092] 도 3을 보면 약 10um의 입경을 가진 동그란 활물질들이 사이 사이에 연결된 기공을 가진 바인더에 의해 붙어 있다.
- [0093] 즉 도 3은 배터리 전극의 절단면을 3차원으로 시각화한 사진으로 a)는 전극의 일부분에 구멍을 뚫은 것을 500배 확대한 SEM 사진이고, b)는 이 a) 사진의 구멍 부분 중 노란색 사각 영역 부분을 4000배 확대한 SEM 사진이며, c)는 b) 사진의 초록색 부분을 확대한 사진으로, d)는 c)사진의 공극 부분을 선명하게 처리한 사진이다.
- [0094] 위 습식 공정에서는 슬러리를 코팅 후에 용매를 날려서 이 공극(도 3의 d.에서 검정색 으로 도시됨)을 형성한다.
- [0095] 습식 전극 공정에서 활물질 사이의 공극을 형성하는 프로세스는 도 4에 도시되어 있다.
- [0096] 도 4는 LIB(리튬이온배터리) 전극의 현재의 생산방식을 도시한 것으로 a) 균일한 분포를 갖는 습식 필름에서 b) 솔벤트가 증발되어 수축되면서 내부가 채워지고, c) 계속하여 솔벤트가 증발하지만 모세관에 부분적으로 채워져 네트워크를 형성하여 수축이 종료되고, d) 공극에 남아있는 잔여 액체가 보이고 e) 액체가 모두 증발된 건조된 필름이 보이고 있다.
- [0097] 그러나 건식 전극은 상술한 습식 공정과 같이 용매를 사용할 수 없고, 바인더를 열로 녹여서 교반을 해야하기

때문에 건조 과정을 통해서 공극을 형성할 수 없다.

- [0098] 따라서 본 발명에서는 전극 내부의 기공을 발포 방법을 사용하여 구현하려고 하며 유, 무기 발포제를 사용하는 방법과 가스 또는 초임계유체를 사용하는 방법을 적용하고자 한다.
- [0099] 이 과정을 자세히 도 5 및 도 6를 통해 설명한다.
- [0100] 스크류 믹서는 싱글이나 트윈으로 사용되며 하나의 긴 축에 교환 가능한 여러 가지 모양의 블레이드를 직렬로 연결한 구성으로 되어 있다.
- [0101] 도 5를 통해 설명하면 블레이드 피치가, 동일길이에 대해 블레이드 직경 대비 1 턴의 피치를 가지는 블레이드 다음에 블레이드 직경 대비 2턴의 피치를 가지는 블레이드를 배치하는 경우, 2 피치 블레이드 영역에서는 전 단계에 비해 고압이 걸린다.
- [0102] 반대로 2 피치 블레이드 다음에 1 피치 블레이드를 배치하면 1피치 블레이드 구간에서는 저압이 걸리기 때문에, 믹서에 교반되는 물질 표면에 붙어 있는 가스 등을 빼주기 위해서는 이와 같은 저압 구간에서 배럴에 구멍을 마련하여 이곳으로 가스를 배출한다.
- [0103] 도 5에서 보는 바와 같이 일반적인 트윈 스크류 믹서 구성 예에서 'Y' 구간은 'X' 구간에 비해 저압 구간(즉 Y 구간의 블레이드 피치가 X 구간의 블레이드 피치에 비해 큼)이므로 여기에 구멍을 형성시키면 이 곳으로 가스를 배출할 수 있다.
- [0104] 이러한 방법을 이용하여 건식 전극 용 혼합물을 만들 때 다음과 같은 방법으로 바인더 내부에 공극을 형성한다.
- [0105] 도 6에서 1번은 파우더 혼합물, 2번구간은 가열 및 용융, 3번구간은 이송 및 교반, 4번구간은 추가 가열 및 교반, 5번구간은 이송, 6구간은 가입 구간이다.
- [0106] 이 구조에서 발포제를 사용하여 기공을 형성하기 위해서는, 우선 1번에 파우더 혼합물(활물질+바인더+도전재)에 발포제 분말을 같이 첨가하여 공급한다.
- [0107] 이 혼합물은 2번 구간을 통과하며 가열이 되어 용융되고, 3번 구간에서 이 용융된 혼합물이 골고루 교반된다.
- [0108] 교반된 용융 혼합물의 발포제는 해당 발포제의 발포 온도 이상으로 가열된 4번 구간을 통과하며 기체가 되어서 용융 혼합물에 섞이고, 6번 구간을 거치며 압축된 후 노즐을 통과하여 나오면, 용융액에 섞여 있던 기체가 부피 팽창하여 기포를 형성한다.
- [0109] 이때 6번 구간에는 추가적인 교반 용 블레이드를 배치하면 기체를 골고루 섞는데 유리하다.
- [0110] 여기서 첨가된 발포제의 양이나 온도 조건에 따라서 닫힌 기공 또는 연결된 기공이 된다.
- [0111] 또다른 실시예로 발포제를 기체 또는 초임계유체를 사용하는 경우를 설명한다.
- [0112] 1번 파우더 혼합물에는 발포제를 넣지 않고 활물질+바인더+도전재만 넣어 공급 한 다음 마찬가지로 2번 구간을 지나며 가열되어 바인더가 용융되고 3, 4번 구간을 지나며 혼합된다.
- [0113] 다음으로 5번 이송 단계 마지막 부분에 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물 등을 기체 또는 초임계유체 상태로 적용하여 함침하는 것이 바람직하다.
- [0114] 상기 바인더는 열가소성 수지가 사용되며 페녹시 (Phenoxy resin), 폴리우레탄 (polyurethane resin), 고분자량 에폭시 (Epoxy), 부틸 아크릴레이트 (Butyl acrylate) 중의 하나를 선택하여 사용하는 것이 바람직하다.
- [0115] 또한 상기 바인더는 상기 바인더는 상기 활물질 100 중량부에 대하여 0.5 내지 4 중량부를 갖도록 믹싱되는 것이 바람직하다.
- [0116] 상기 함침한 기체나 초임계유체는 바인더에 섞여서 6번 고압 부분을 지나면서, 고압 상태에서 추가 교반을 실시하여 용융된 혼합물과 함침된 기체 또는 초임계 유체를 골고루 섞여주게 되므로, 노즐을 통하여 나오는 순간 압력이 해제되면서 바인더 사이에 섞여 있던 압축된 가스가 팽창하여 기포를 형성한다.
- [0117] 이러한 과정을 거쳐 함침된 가스 양이나 온도조건에 따라서 닫힌 기공 또는 연결된 기공이 된다.
- [0118] 위에서 설명한 바와 같이, 기존에 이차전지 다공성 전극을 제조하기 위해서는 바인더를 용매에 녹여서 바인더 용액을 제조하고 이를 집전체에 코팅한 다음 건조 과정을 통해 기공을 만든다.
- [0119] 이 과정에서 고가의 건조기가 필요하고 이의 운용을 위해서는 전기 비용도 많이 발생하지만, 본 발명에서는 트

원스크류 믹서를 사용하여 바인더를 열로 녹여서 활물질과 교반을 하고 여기에 유, 무기 화학 발포제 또는 일산화탄소, 이산화탄소, 헬륨, 부탄, 펜탄, 질소, 수증기, 질소화합물 등의 가스나 이 가스들의 초임계유체를 교반한 다음, 노즐을 통하여 필름 형상으로 만들 때 발포가 되면서 기공을 형성하는 제조방법을 제안한다.

[0120] 이와 같은 기공 형성 방법은 현재 이차전지 기준 길이 약 100m의 건조기가 필요 없고, 용매가 증발하지 않으므로 용매 회수 장치가 필요없고, 건조기 운영에 따른 전기 비용을 절감할 수 있으며 건조기 생략에 따른 공장 부지도 크게 절감할 수 있다.

[0121] 이상 본 발명을 구체적인 실시 예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함이 명백하다.


[0122] 본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 범주에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해 명확해질 것이다.

부호의 설명


[0123] 1번은 파우더 혼합물, 2는 가열 및 용융, 3은 이송 및 교반, 4는 추가 가열 및 교반, 5는 이송, 6은 가입 구간임

도면

도면1



도면2



도면3






Figure 2. (a) SEM micrograph taken at 500 $\times$ depicting two of the trenches milled into the NMC electrode. The yellow box depicts the area of focus of the serial sectioning. (b) SEM micrograph taken at 4000 $\times$ depicting the electrode with the green box outlining the CBD slice used successively. (c) Closeup of the SEM micrograph in panel b. (d) Threshold segmentation of the image in panel c.

도면4



도면5



도면6

