

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願




(51) 国際特許分類6 B32B 27/00, G11B 7/24, G02B 3/00, 5/08	A1	(11) 国際公開番号 WO99/21711 (43) 国際公開日 1999年5月6日(06.05.99)
(21) 国際出願番号 PCT/JP98/03817		
(22) 国際出願日 1998年8月27日(27.08.98)		
(30) 優先権データ 特願平9/292780 1997年10月24日(24.10.97)	JP	(81) 指定国 US, 欧州特許(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書
(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 日本板硝子株式会社 (NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED)[JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町三丁目5番11号 Osaka, (JP)		
(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 仲間健一(NAKAMA, Kenichi)[JP/JP] 新毛勝秀(SHINMOU, Katsuhide)[JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町三丁目5番11号 日本板硝子株式会社内 Osaka, (JP)		
(74) 代理人 弁理士 萩野 平, 外(HAGINO, Taira et al.) 〒107-6028 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル28階 栄光特許事務所 Tokyo, (JP)		

(54) Title: MULTI-LAYERED COATED SUBSTRATE AND METHOD OF PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称 多層被覆基板およびその製造方法

(57) Abstract

A multi-layered coated substrate having compact unevennesses on the surface thereof and having high heat resistance and high integrity; and a method of production of the substrate by the so-called "sol-gel method". The method comprises premolding each layer laminated on a substrate into a gel shape and laminating the same on the substrate by main molding. A mold for premolding each layer has various surface shapes depending on the intended applications of the multi-layered coated substrate. Because each layer is premolded into a predetermined shape, the occurrence of cracks in each layer during main molding can be effectively prevented. In main molding, the substrate and a plurality of layers laminated thereon are heated while being pressed by the mold. Therefore this method provides a multi-layered coated substrate having the surface shape of the pressing mold transferred thereto.



(57)要約

本発明は、表面の凹凸形状が緻密であり、かつ耐熱性と一体性とが高い多層被覆基板およびその製造方法を提供する。

本発明では、基板上に積層される各層を、個別にゲル状にまで予め仮成形し、このゲルを基板上に積層し本成形する。いわゆるゾルゲル法により多層被覆基板を製造する。各層を仮成形させる型は、多層被覆基板の使用目的により様々な表面形状を持つ。各層を一定の形状に仮成形しておくことにより、本成形での各層のクラックの発生を効果的に防止することができる。本成形においては、基板とその上に積層される複数の層とを型で押圧しながら加熱する。したがって、押圧する型の表面形状が転写された多層被覆基板が得られる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	ES スペイン	LI リヒテンシュタイン	SG シンガポール
AL アルバニア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SI スロヴェニア
AM アルメニア	FR フランス	LR リベリア	SK スロヴァキア
AT オーストリア	GA ガボン	LS レソト	SL シエラ・レオネ
AU オーストラリア	GB 英国	LT リトアニア	SN セネガル
AZ アゼルバイジャン	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SZ スウェーデン
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE グルジア	LV ラトヴィア	TD チャード
BB バルバドス	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴー
BE ベルギー	GM ガンビア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BF ブルキナ・ファソ	GN ギニア	MG マダガスカル	TM トルクメニスタン
BG ブルガリア	GW ギニア・ビサオ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR トルコ
BJ ベナン	GR ギリシャ	共和国	TT トリニダッド・トバゴ
BR ブラジル	HR クロアチア	ML マリ	UA ウクライナ
BY ベラルーシ	HU ハンガリー	MN モンゴル	UG ウガンダ
CA カナダ	ID インドネシア	MR モーリタニア	US 米国
CF 中央アフリカ	IE アイルランド	MW マラウイ	UZ ウズベキスタン
CG コンゴー	IL イスラエル	MX メキシコ	VN ヴィエトナム
CH スイス	IN インド	NE ニジェール	YU ユーロースラビア
CI コートジボアール	IS アイスランド	NL オランダ	ZA 南アフリカ共和国
CM カメルーン	IT イタリア	NO ノルウェー	ZW ジンバブエ
CN 中国	JP 日本	NZ ニュージーランド	
CU キューバ	KE ケニア	PL ポーランド	
CY キプロス	KG キルギスタン	PT ポルトガル	
CZ チェコ	KP 北朝鮮	RO ルーマニア	
DE ドイツ	KR 韓国	RU ロシア	
DK デンマーク	KZ カザフスタン	SD スーダン	
EE エストニア	LC セントルシア	SE スウェーデン	

明 紹 書

多層被覆基板およびその製造方法

5 技術分野

本発明は、磁気もしくは光を利用する情報記録媒体または光通信などの光学部品として利用される多層被覆基板およびその製造方法に関するものである。さらに詳しくは、CD-ROMなどの情報記録媒体、または平板マイクロレンズもしくはグレーティング素子などの光学部品として利用される多層被覆基板およびその製造方法に関するものである。

10 背景技術

CD-ROMなどの情報記録媒体、平板マイクロレンズあるいはグレーティング素子などの光学部品は、その表面に微少な凸部を具える必要がある。この表面の微少な凸部は、情報記録媒体においては、ピットまたはトラッキングガイドとして機能し、光学部品においては、光の集束もしくは拡散を行いマイクロレンズもしくは回折格子として機能する。

これら表面の凸部を形成させるために、紫外線硬化樹脂を基板上に均一に展開し、凹部を具えた型で押圧しながら樹脂に紫外線を照射する方法（特開昭63-49702号公報）が知られている。

また、特開昭62-102445号公報、特開平6-242303号公報には、ガラス基板上にシリコンアルコキシドを含む溶液を塗布し、凹部を具えた型を押し当てながら加熱して凸部を形成させるいわゆるゾルゲル法による製造方法が記載されている。

25 その他に、特開昭63-197382号公報には、基板上に紫外線硬化樹脂を均一に展開し、フォトレジストで形成されたパターンをマスクとして、反応性イオンビームエッチングにより凸部を形成させる方法が記載されている。

ところが、上記従来の技術には、以下のような問題点があった。先ず、紫外線

硬化樹脂は、耐熱性が低く、250°C以上になると分解や黄変が発生する。したがって、紫外線硬化樹脂の凸部を有する基板は、はんだ付けなどの加熱加工ができず、装置などへの取り付けが難しかった。

これに対し、ゾルゲル法で形成されたシリコンアルコキシドの凸部は、耐熱性が高く、はんだ付けなどが可能である。しかし、ゾルゲル法では、厚い膜の成形ができないという問題があった。実際にゾルゲル法により、数十μmのシリコンアルコキシドの層を成形すると、その表面に微少なひび（以下、クラックと称する）が発生する。これは、シリコンアルコキシド溶液がゲル化および固化する際に、その層の表面と内部とで縮重合反応の進行度に差ができるため、表面に大きな応力が発生するからである。さらには、この応力が原因となって、この層と基板とが剥離する場合もあった。

また、反応性イオンビームエッティングを用いて凸部を形成させる場合は、その製造工程が複雑で製造コストが高くなってしまう点、凸部の均一性を向上させることが難しい点が問題であった。さらには、このような原因から、表面面積の大きな層を成形することが難しい点が問題であった。

本発明は、このような従来技術に存在する問題に着目してなされたものである。その目的とするところは、耐熱性が高く、厚い層であってもその表面にクラックが発生せずかつ基板と剥離しない、また大きな面積であっても凸部が均一な層を有する多層被覆基板を提供することにある。さらには、これらの多層被覆基板を容易かつ安価に製造する方法を提供することにある。

発明の開示

上記の目的は、下記本発明の多層被覆基板およびその製造方法により達成された。

- 25 1. オルガノポリシロキサンを含む複数の層が積層し一体化したものであり、その最外層が複数の凸部を具えた基板において、これら凸部の高さのはらつきが、 $1 \mu\text{m}$ 以下である多層被覆基板。
2. 上記最外層の凸部の断面形状が、円弧、橢円弧および山形からなる群より

選ばれた少なくとも 1 つである前項 1 に記載の多層被覆基板。

3. 上記最外層の凸部に合わせて、下層も凸部を具える前項 1 または前項 2 に記載の多層被覆基板。

4. 上記複数の層において、最も厚い層と最も薄い層との厚さの比が、1 ~ 5
5 である前項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。

5. 上記複数の層において、各層の線膨張率が基板から最外層に向かって段階的に変化する前項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。

6. 上記複数の層が、2 層である前項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。

10 7. 上記基板が透明体である前項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。

8. 上記複数の層が、基板から最外層に向かって各層の屈折率が段階的に変化する前項 7 に記載の多層被覆基板。

9. 上記複数の層において、任意の層の厚さを t_x 、その屈折率を n_x 、透過する光の波長を λ とする場合、

$$15 \quad t_x / n_x = \lambda / 4$$

の関係を充たす前項 7 または前項 8 に記載の多層被覆基板。

10. 上記複数の層において、最外層の屈折率が n_o 、中間層の屈折率が n_b 、最下層の屈折率が n_a 、基板の屈折率が n_s である場合、

$$n_a / n_b = \sqrt{(n_s / n_o)}$$

20 の関係を充たす前項 9 に記載の多層被覆基板。

11. 上記透過する光の波長が 380 ~ 2,000 nm である前項 9 または前項 10 に記載の多層被覆基板。

12. 上記複数の層において、最外層がメチルトリエトキシシランからなり、下層がメチルトリエトキシシランもしくはテトラエトキシシランからなる前項 1 ~ 10 のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。

25 13. 上記オルガノポリシロキサンの溶液を基板上および型内に流し込み、これらを個別にゲル化させ、その後これらのゲルを基板上に積層し、最外層の型で押圧しながら基板と一体化させる多層被覆基板の製造方法。

14. 上記型は、任意の層が前項2または前項3に記載の形状に整形されるものである前項13に記載の多層被覆基板の製造方法。
15. 上記オルガノポリシロキサンの溶液をゲル化させる温度が20～120°Cであって、その後の基板とゲルの積層体とを一体化させる温度が50～150°Cである前項13または前項14に記載の多層被覆基板の製造方法。
- 5 16. 粘度が $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$ Pのゲルを積層する前項13～15のいずれか1項に記載の多層被覆基板の製造方法。

図面の簡単な説明

- 10 第1図の(a)は、最外層の凸部が錐状の山形である多層被覆基板の斜視図である。第1図の(b)は、最外層の凸部が柱状の山形である多層被覆基板の斜視図である。第1図の(c)は、A-A鎖線にしたがう断面図である。尚、図中、1はガラス板、2は最下層、3は中間層、10は凸部が錐状の山形である最外層、11は凸部が柱状の山形である最外層、である。
- 15 第2図の(a)は、最外層の凸部が半球状である多層被覆基板の斜視図である。第2図の(b)は、最外層の凸部が半円柱状である多層被覆基板の斜視図である。第2図の(c)は、B-B鎖線にしたがう断面図である。尚、図中、1はガラス板、4は最下層、5は中間層、12は凸部が半球状である最外層、13は凸部が半円柱状である最外層、である。
- 20 第3図は、最外層の凸部が半円柱状である多層被覆基板の要部断面図である。尚、図中、1はガラス板、4は最下層、5は中間層、13は凸部が半円柱状である最外層、Lは凸部の高さ、である。
- 第4図の(a)は、ガラス板にオルガノポリシロキサンの溶液を塗布した状態の概要図である。尚、図中、1はガラス板、4は最下層、である。
- 25 第4図の(b)は、中間球面型にオルガノポリシロキサンの溶液を塗布した状態の概要図である。尚、図中、30は中間球面型(中間層の型)、5は中間層、である。
- 第4図の(c)は、球面型にオルガノポリシロキサンの溶液を塗布した状態の

概要図である。尚、図中、31は球面型（最外層の型）、13は凸部が半円柱状である最外層、Dは型に注がれた溶液の最も厚い部分、である。

第5図の（d）は、仮成形されたゲルを積層し、本成形させる際の概要図である。尚、図中、1はガラス板、4は最下層、5は中間層、13は凸部が半円柱状である最外層、31は球面型（最外層の型）、である。

第5図の（e）は、本成形後、複数の層が一体化した多層被覆基板の断面図である。尚、図中、1はガラス板、40は一体化した複数の層、Hは一体化した複数の層の厚さ、である。

10 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。

本発明は、基板上に複数の層を積層し、基板と複数の層とを一体化させ、その最外層に複数の凸部を設けるものである。この複数の凸部は、高さのばらつきが小さく、均一性が極めて高い。この凸部の高い均一性は、高さのみならず外形全般について同様である。すなわち、凸部の幅や奥行きも均一性が高い。さらには、この凸部および複数の層に発生する内部応力もしくは成分濃度に関しても均一性が高い。したがって、複数の層と一体化した基板すなわち多層被覆基板は、それぞれの用途において、極めて高い性能を発揮する。すなわち、この多層被覆基板は、均一な性能のマイクロレンズを多数具えた、極めて精度の高い平板マイクロレンズアレイとなりうる。あるいは、分解能力が極めて高い回折格子になりうる。

複数の層において、最外層とは、基板を基準として最も上にある表層をいい、また下層とは、最外層以外の層をいう。さらに、この下層は、基板に接する最下層とそれ以外の中間層とからなる。

この多層被覆基板は、ゾルゲル法により形成される。まず、各層は、オルガノポリシロキサンを含む溶液が個別にそれぞれの型に注がれ、加熱もしくは減圧されることにより、ゲル状に仮成形される。このとき、最下層を形成する溶液は、基板上に直接注がれてもよい。つぎに、ゲル状の各層は、型から抜かれ、基板の上に積層される。そして、この積層ゲルは、最外層の型で基板に押圧されながら

加熱され、基板と一体化される。

この基板上の積層ゲルを加熱することにより、オルガノポリシロキサンの縮重合反応が完了する。すなわち、ゲルが完全に固化し、多層被覆基板が形成される。この再度の加熱の際に、積層ゲルを最外層の型で基板に押圧することにより、この型の表面形状を最外層に転写することができる。したがって、この型の表面形状がそのまま最外層に写し取られることになる。また、この型の表面形状を変更することにより、最外層の凸部の形状を様々に調節することができる。

本発明の特徴は、ゾルゲル法を用いて、各層を個別にゲル状に仮成形し、その後に各層を積層し、多層被覆基板を製造する点にある。ゾルゲル法を用いた多層被覆基板の製造方法は、従来から知られていた（特開平6-242303号）。

しかし、従来の製造方法は、基板の上に各層の構成成分を溶液もしくはゾルで展開し、型で押圧しながら加圧加熱し、層を一気に形成させるものであった。そして、完全に固化した層の上に、さらに溶液もしくはゾルを注ぎ、上層を形成させていた。

このように各層を順次形成させる方法は、製造工程が長くなるので、コスト上昇の要因となり、実生産には不適であった。また、この方法は、下層が完全に硬化してから、次の層を注入するので、型と溶液もしくはゾルとの間に不要な空気が入り易く、多層被覆基板の寸法精度が高くなかった。

これに対して、本発明は、ゲル状で各層を積層するので、多層被覆基板の製造工程が短く、かつその寸法精度が極めて高くなる。具体的には、本発明による最外層の凸部の高さのばらつきは、 $1 \mu\text{m}$ 以下である。ここで、最外層の凸部の高さとは、第3図に示す距離Lである。

この最外層の凸部は、この層の断面において、円弧、橢円弧もしくは山形からなる群より選ばれた少なくとも1つの形状を有するものであることが好ましい。ここで、層の断面において円弧もしくは橢円弧とは、第2図(a)に示すように最外層に半球状の突起物が並んだもののほか、第2図(b)のような半円柱状のものも含まれる。また、この層の断面において山形とは、第1図(a)に示すような錐状体のほか、第1図(b)に示すような柱状も含まれる。

最外層の凸部の形状を変えることにより、多層被覆基板に様々な機能を付与することができる。例えば、多層被覆基板を光学部品として使用する場合は、第2図(a)もしくは(b)に記載の凸部を設けることにより、これに平板マイクロレンズアレイとしての機能を付与することができる。同様に、第1図(a)もしくは(b)に記載の形状の凸部を設けることにより、多層被覆基板にグレーティングレンズとしての機能を付与することができる。このように、上記最外層の凸部の形状は、その目的に応じて変更することができる。そして、本発明の多層被覆基板は、それらの目的を高い次元で達成することができる。

上述のように多層被覆基板の製造にはゾルゲル法を用いるが、ゾルゲル法の特徴として、厚い層を成形し難いという点が挙げられる。これは、層が厚くなるにしたがって、層の表面と内部との縮重合反応の進行度の差が大きくなり易いことに起因する。すなわち、ゾルゲル法では、金属アルコキシドが縮重合する反応の進行にしたがって、層が順次、溶液→ゾル→ゲル→固体へと変化する。この縮重合反応が進行するにしたがって、水が発生する。そして、この水が飽和した状態においては、縮重合反応が進行し難くなる。層の表面は、縮重合反応で発生した水を外部に放出できるので、水が飽和し難く、縮重合反応が進行し易い。これに対し、層の内部は、縮重合反応により発生した水が滞留するので、飽和状態になり易い。すなわち、層の内部は、縮重合反応が進行し難く、固化し難い。

したがって、層の内部の縮重合反応が進行していなくても、層の表面はゲル化もしくは固化してしまうので、層の表面に引張り応力が発生する。これにより、層の表面にクラックが発生し易くなる。この引張り応力は、層の厚さが厚くなるにしたがって、大きくなる傾向にある。このため、ゾルゲル法では、層の厚いものが製造できない。実際にゾルゲル法で、3 μm厚のテトラアルコキシランの層を、ゾルから直接固化させた場合、その表面にクラックが発生する。また、20 μm厚のメチルトリアルコキシランの層を、ゾルから直接固化させた場合、その表面にクラックが発生する。

最外層の凸部を大きくすれば、多層被覆基板に新たな特徴を付加することができる。例えば、多層被覆基板をレンズアレイとして利用する場合、

焦点距離を短くすることができる。また、グレーティング素子として利用する場合、周期構造が粗なエシェル格子やエシェレット格子を製造できる。情報記録媒体として利用する場合には、多層記録といった機能を付与できる。

最外層の凸部を大きくし、多層被覆基板に上記機能を与えるために、最外層の形状に合わせて、下層にも凸部を設けることが好ましい。これは、具体的には、第1図(c)もしくは第2図(c)に示す態様をいう。このように下層に凸部を設けることにより、各層の厚さを厚くすることなく、凸部の大きい多層被覆基板を得ることができる。すなわち、各層表面のクラックの発生を防ぐと同時に、最外層に大きな凸部を具える多層被覆基板を製造することができる。

この多層被覆基板の各層は、ゲル状の仮成形時に、凸部を形成されることが好ましい。これは、各層の成形型に凹部を設けることで達成される。

仮成形された各層は、ゲル状で積層され、その後最外層の型で加圧され、加熱されて固化する。積層基板全体として厚くても、積層により各層自体を薄くすることができる。したがって、各層は、その表面と内部とで縮重合反応の進行度に差ができ難く、応力が発生し難い。すなわち、各層をゲル状で積層することにより、各層の表面には、クラックが発生し難くなる。

上記複数の層において、最も厚い層と最も薄い層との厚さ比すなわち（最も厚い層の厚さ）／（最も薄い層の厚さ）は、1～5であることが好ましい。ここで、層の厚さとは、溶液もしくはゾルが型に注がれた段階における最も厚い部分、すなわち第4図(c)に示すDの部分である。厚さ比がこの範囲内にある場合は、ゲル化および固化における縮重合反応の進行度にはらつきが難い。したがって、各層の厚さが近い範囲にあるので、多層被覆基板全体において均一な層を製造することができる。これにより、各層にクラックが発生し難くなる。この比のさらに好ましい値は、1～1.2であり、最も好ましい値は1であって、すべての層が同じ厚さであることが最適である。

この複数の層において、各層の厚さは、特に限定されるものではないが、0.1～20μmであることが好ましい。各層の厚さが20μmよりも厚くなると、クラックの発生が著しくなる。反対に、0.1μmより薄くなると、最外層およ

び下層の凸部を成形し難くなり、製造上問題がある。

上記最外層の凸部の高さは、特に限定されるものではないが、0.1～4.0 μmであることが好ましい。ここで、凸部の高さとは、第3図におけるLをいう。

これは、この値が0.1 μmより小さくなると、凸部の機能が発揮し難くなる。

5 すなわち、光学レンズに使用する場合は、0.1 μm以下になると光の集束もししくは拡散性能が低くなり、レンズとしての機能を発揮し難くなる。反対に、この値が、4.0 μmより大きくなると、製造過程において表面にクラックが発生し易くなる。

複数の層は、その成分が各層同じあってもよいし、それぞれに異なっていてもよい。各層の成分が同じ場合は、均一で厚い被覆層を具えた多層被覆基板を得ることができる。対して、各層の成分を変更すると、多層被覆基板に様々な性質を付加することができる。

10 例えれば、オルガノポリシロキサンに、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、鉛、タンタルなどの金属の酸化物を加えることにより、その層の屈折率を高くすることができる。また反対に、屈折率を低くするには、オルガノポリシロキサンに、ボロン、フッ素などを加えることで実現できる。このように各層の屈折率を変えることにより、多層被覆基板を光学部品として使用する場合、光の集束もししくは拡散特性を自由に調節できるようになる。

15 また、オルガノポリシロキサンにおける有機性官能基の比率を調節することにより、各層に新たな機能を持たせることができる。ここで、有機性官能基とは、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-(β -アミノエチル)- γ -アミノプロピル、フェニルまたはクロロフェニル基などである。例えれば、この有機性官能基の重量率が高いオルガノポリシロキサンからなる層は、この重量率の低い層よりも脆性が抑制され、その表面にクラックが発生し難い。ただし、有機性官能基の重量率が高くなりすぎると、多層被覆基板の耐熱性が悪くなる。したがって、オルガノポリシロキサンにおける有機性官能基の重量率は、20～60重量%が好ましい。

20 多層被覆基板において、上述のように各層の成分を変更すると、各層の線膨張

率が変化する。この線膨張率は、基板から最外層に向かって段階的に変化することが好ましい。すなわち、各層の線膨張率が段階的に変化することにより、この基板が熱に曝されても、各層が剥離しに難くなる。つまり、多層被覆基板の耐熱性が高くなる。

5 また、隣接層間の線膨張率の差は、 $\pm 5 \times 10^{-6} \text{ mm}/\text{°C}$ であることが好ましい。この範囲にあるときに、多層被覆基板は、 300°C に加熱されても層間剥離を起こさない。すなわち、このような多層被覆基板は、はんだ付けにも耐えられる。

また、複数の層は、2層であることが好ましい。層の数が少ないほど、製造工数が少なくなるからである。

10 基板の種類は、特に限定されるのもではないが、ガラスなどの透明体であることが好ましい。透明体を基板に持つ多層被覆基板は、レンズもしくは透過型回折格子としての機能を発揮することができる。対して、基板が不透明な場合は、反射型回折格子、反射型フレネルリフレクタ、もしくはCD-ROMなどの情報記録媒体としての利用が適当である。例えば、アルミニウム基板などがこれに当たる。

15 さらに、多層被覆基板をレンズあるいは回折格子とする場合は、上述のように各層の成分を変更し、その屈折率を最下層から最外層に向けて段階的に変えることが好ましい。例えば、最下層から最外層に向けて屈折率が段階的に高くなると、光の集束がよくなり、レンズの集光性能が高くなる。また、内部反射による迷光が減り、光の分解能が高くなるので、回折格子としての性能が高くなる。

20 また、この多層被覆基板を光学素子として使用する場合は、 $t_x/n_x = \lambda/4$ の関係が充たされていることが好ましい。ここで、 t_x は任意の層の厚さであり、 n_x はその層の屈折率であり、 λ はその層を透過する光の波長である。この条件が充たされている多層被覆基板は、光の内部反射量が極めて少なくなる。したがって、この条件を充たす各層を有する多層被覆基板は、レンズあるいは回折格子としての高い機能を発揮することができる。使用する光の波長が決まっているのであれば、この式にしたがうことにより、各層の厚さと屈折率との最適値を求めることができる。

さらには、最下層の屈折率を n_a 、中間層の屈折率を n_b 、最外層の屈折率を n_c 、基板の屈折率を n_s とする場合、多層被覆基板は、

$$n_a / n_b = \sqrt{(n_s / n_c)}$$

の関係を充たすことが好ましい。なお、この関係式において、 $n_a \geq n_b$ であれば、
5 さらに好適である。この関係を充たす多層被覆基板は、通常光学素子表面に成膜
される無反射コーティングでは防止できない反射光も取り除くことができる。

多層被覆基板を光学素子として使用する場合、使用する光は、その波長が
10 380～2,000 nm であることが好ましい。この範囲の波長には、可視光と赤
外光とが含まれるので、この多層被覆基板の汎用性が極めて高くなる。したがって、可視光であれば、液晶プロジェクタの液晶窓への集光レンズ、赤外光であれ
ば、信用のレーザもしくはLEDと光ファイバとの結合レンズとして、この多
層被覆基板を使用することができる。

多層被覆基板の各層は、オルガノポリシロキサンを含むものであればその材料
15 を特に限定されないが、最外層がメチルトリエトキシシランからなり、下層がメ
チルトリエトキシシランもしくはテトラエトキシシランからなることが好ましい。
メチルトリエトキシシランは、有機性官能基の重量率が比較的高く、層の仮成形
および固化においてその表面にクラックが発生し難い。すなわち、メチルトリエ
トキシシランを最外層に用いることにより、多層被覆基板の不良品発生率を低く
抑えることができる。また、メチルトリエトキシシランからなる層は、その骨格
20 である Si-O 結合すなわち共有結合の比率が高いので、耐熱性がよい。したがって、メチルトリエトキシシランを最外層と下層とに用いることにより、クラック
が発生し難くかつ耐熱性のよい多層被覆基板を製造することができる。

また、最外層にメチルトリエトキシシラン、下層にテトラエトキシシランを用
いることにより、多層被覆基板全体の一体性を高めることができる。これは、基
25 板にガラス板を用いる場合、テトラエトキシシランの性質が、ガラス板とメチル
トリエトキシシランの中間であることによる。ここで、中間の性質とは、具体的
には屈折率と線膨張率とを指す。すなわち、下層（テトラエトキシシラン）の屈
折率と線膨張率とが、基板（ガラス板）と最外層（メチルトリエトキシシラン）

との中間であることにより、基板、下層および最外層の接着性が向上し、多層被覆基板全体としての一体性が高まる。

上述のように、本発明は、オルガノポリシロキサンを含む溶液を基板上もしくは型内に流し込み、各層を個別にゲル状まで仮成形し、このゲルを積層し基板と一体化させることを特徴とする。ここで、仮成形後積層時のゲルの粘度は、 $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$ Pの範囲であることが好ましい。粘度がこの範囲の場合は、積層作業ではゲルは変形しないが、その後の最外層の型の押圧によっては、ゲルの変形が可能である。

本発明の製造方法は、各層をゲル状で積層し、その後最外層の型でこれらの層を押圧し密着させて、基板と層あるいは層と層との間に隙間ができ難い。これも、本発明の製造方法の利点である。

上述のようにゾルゲル法においては、表面のクラックの発生を防止するために、各層は薄い方が好ましい。しかしながら、多層被覆基板は、大きな凸部を具える必要がある。これは、多層被覆基板が大きな凸部を具えることにより、新たな性能を具えることができるからである。例えば、多層被覆基板がレンズアレイに使用される場合、凸部が大きいことにより焦点距離を短くすることができる。

したがって、層の厚さは薄くかつ凸部は大きくという相反する要件を充たすために、最外層の凸部の形状に合わせて、下層にも凸部を設けることが好ましい。下層に凸部を設ける具体的方法として、第4図および第5図に記載の方法が挙げられる。この方法は、オルガノポリシロキサンの溶液を、窪みができるように、型内に少な目に注ぐことが特徴である。この窪みと凸部をえた各層を積層することにより、各層の厚さは薄くかつ凸部は大きくという要件を充たすことができる。

溶液もしくはゾル状をゲルに仮成形する硬化温度は、 $20 \sim 120^\circ\text{C}$ であることが好ましい。これは、 20°C 以下では加水分解、縮重合反応が進行し難くなり、 120°C 以上では、反応が早すぎてゲル状で反応を一度停止することが困難だからである。この仮成形時において、反応が進行しすぎた場合、層同士の接着強度が落ち、多層被覆基板の耐熱性が悪くなる。

そして、その後これらのゲルを積層し、積層ゲルを基板と一体化（固化）させる。その時の温度は、50～150°Cであることが好ましい。これは、50°C以下では固化に要する時間が非常に長くなり、150°C以上では、反応が急速に進行するため、各層の表面にクラックが発生し易くなるからである。

5

実施例

以下、実施例および比較例により、本発明をさらに具体的に説明する。なお、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。

多層被覆基板の製造方法は、概略以下の手順で行われる。①オルガノポリシロキサン溶液を製造する→②この溶液を型に塗布する→③各層を仮成形（ゲル化）させる→④このゲルを基板上に積層する→⑤積層ゲルと基板とを一体化させる。そして、上記手順により製造された多層被覆基板を、各種の性能試験で評価した。

（多層被覆基板の製造方法）

①オルガノポリシロキサン溶液を製造する

テトラエトキシシラン64gをエタノール14gに混合した。この溶液を濃度0.2重量%の希塩酸（水溶媒）22gと混合し、濃度64重量%、100gのテトラエトキシシラン溶液を製造した。これを溶液1とする。

つぎに、メチルトリエトキシシラン60gをエタノール16gに混合した。この溶液を濃度0.2重量%の希塩酸（水溶媒）24gと混合し、濃度60重量%、100gのメチルトリエトキシシラン溶液を製造した。これを溶液2とする。

また、100gの溶液1にチタンノーマルブトキシド26gを混合し、 $TiO_2 \cdot 80SiO_2$ を得た。これを溶液3とする。

②溶液を型に塗布する

上記の溶液を、基板上および型に塗布した。

まず、溶液1～3のいずれかを第4図（a）に示すように、ガラス板1の上にスピンドルコーティング法により塗布した。ここで、スピンドルコーティング法の代わりに、ディップコーティング法を用いてもよい。この溶液が塗布されたガラス板を室温（26°C）で30分間放置し自然乾燥させ、溶液がガラス板上で所望の厚さ

になるように調節した。この所望の厚さは、各層の溶液の種類により異なる。なお、各層の厚さ t_x は、He-Ne レーザの波長 $\lambda = 0.63 \mu\text{m}$ と固化した層の屈折率 n_x とにより、 $t_x = \lambda / 4 \times n_x$ で算出される。このガラス板に接した層が、多層被覆基板の最下層となる。

5 同様に、前記溶液 1～3 のいずれかを最外層の型に、スピンドルコーティング法により塗布した。上記同様、スピンドルコーティング法の代わりに、ディップコーティング法を用いてもよい。この塗布溶液を室温（26°C）で 30 分間自然乾燥させた。最外層の型は、曲率半径 50 μm、深さ 25 μm の略球面弧の凹部を複数有する Ni 型（以下、球面型と称する）と、ピッチ 4 μm、深さ 2 μm、頂角 45° の V 溝を複数有する Ni 型（以下、V 溝型と称する）との 2 種類を用いた。なお、上記球面型を第 4 図（c）に示す。

10

最外層の型に塗布された溶液は、その凹部に入り込み、多層被覆基板の最外層の凸部を形作る。

15 また、中間層は、最外層の凸部の形状に合わせて、最外層の凸部より小さい凸部を具えるように形成された。すなわち、中間層の型は、中間層の凸部が最外層の凸部と同じ位置に形成されるように、凹部を具える。本実施例では、3 層に積層された多層被覆基板を製造するので、中間層は 1 層である。したがって、最外層の型が球面型の場合は、中間層の型に、曲率半径 25 μm、深さ 12.5 μm の凹部を具えたもの（以下、中間球面型と称する）を使用した。この中間球面型を第 4 図（b）に示す。中間層の数が多くなる場合は、基板から最外層に向かって段階的に凹部が大きく深くなる中間層の型を使用することで、本発明の効果を発揮できる。

20

25 ただし、最外層の型が V 溝型の場合は、V 溝が浅いので、中間層は、凸部を具えていなくても構わない。また、凸部を具えていない中間層の方が、離型し易いという利点がある。したがって、本実施例では、最外層の型に V 溝型を使用する場合は、ポリカーボネートの平板を中間層の型として用いた。

中間層を成形するために、溶液 1～3 のいずれかを中間球面型もしくはポリカーボネート板に、スピンドルコーティング法により塗布した。この溶液を室温（26

°C)で30分間自然乾燥させ、所望の厚さとなるように調節した。

③各層を仮成形させる

溶液を塗布したガラス板や型を、真空チャンバー中に配置し、減圧下で所定の温度に昇温して、仮成形した。仮成形時の背圧は、 1×10^{-4} mmHgで、時間は30分であった。また、仮成形時温度は、クラックの発生を防止するため、溶液1または溶液3の場合は50°C、溶液2の場合は80°Cとした。これらの仮成形条件は、各層毎に最適な条件を選択した。そして、ゲルの粘度は 1×10^4 Pとした。

④ゲルを基板上に積層する

中間層のゲルを離型し、これをガラス板上の最下層のゲル上に積層した。さらに、型に入ったままの最外層のゲルと前記積層ゲルとを接触させた。

⑤積層ゲルと基板とを一体化させる

前記最外層のゲルと積層ゲルとを、最外層の型で押圧しながら、減圧加熱して本成形した。本成形時の背圧は、 1×10^{-4} mmHgで、時間は120分であった。また、最外層の押圧力は2~2.5 kgf/cm²で、温度は、溶液1または溶液3の場合80°C、溶液2の場合120°Cとした。

(多層被覆基板の性能評価)

(凸部の高さのばらつき測定)

多層被覆基板の最外層表面の任意の10mm角をサンプリングし、レーザ顕微鏡を用いて凸部の高さを測定した。

(耐熱性試験)

多層被覆基板を300°Cで2時間保持し、その後室温に戻して、クラックあるいは層間剥離の発生を目視により観察した。

(光学特性測定)

上記耐熱性試験の前後で、He-Neレーザを用いて、回折格子の回折パターン、マイクロレンズの集光性能を測定し、その変化をみた。また、He-Neレーザを用いて、入射角約6°で基板表面へレーザを照射した。そして、その反射総量から基板表面でのフレネル反射計算値を算出し、その値を差し引くことによ

り、基板内部での反射量を算出し、その変化を評価した。さらに、アッペ屈折率計を用いて、型平坦部におけるd線の屈折率を測定し、その変化を評価した。

(実施例1)

ソーダライムガラス板（基板）、ポリカーボネート板（中間層の型）およびV溝型（最外層の型）それぞれに、固化したときの厚さが2 μmになるように溶液1を塗布し、仮成形を行った。ここで、V溝型における2 μmは、仮成形後のゲルの最も厚い部分であり、第4図（c）におけるDである。また、本成形時におけるV溝型の押圧力は、2 kgf/cm²であった。

以上の条件で製造された多層被覆基板は、透明であり、複数の層の厚さ6 μm、屈折率1.39であった。この多層被覆基板は、回折格子として利用可能である。また、この多層被覆基板の凸部の高さのはらつきは、0.7 μmであった。耐熱性試験の結果、この多層被覆基板にクラックまたは層間剥離は発生しなかった。さらに、光学特性測定の結果、回折パターン、内部反射量および屈折率に変化は見られなかった。

なお、この多層被覆基板は、各層の成分が同じため、ゲルで積層された面が分からなかった。すなわち、複数の層は全く一体化していた。

(実施例2)

ソーダライムガラス板、中間球面型および球面型それぞれに、固化したときの厚さが17 μmになるように溶液2を塗布し、仮成形を行った。ここで、前記17 μmは、仮成形後のゲルの最も厚い部分の厚さである。また、本成形における球面型の押圧力は、2.5 kgf/cm²であった。実施例2の多層被覆基板の製造工程を第4図および第5図に示す。

以上の条件で製造された多層被覆基板は、透明であり、複数の層の厚さ50 μm、屈折率1.45であった。ここで、複数の層の厚さとは、第5図（e）におけるHである。この多層被覆基板はマイクロレンズとして機能し、その焦点距離が105 μmであった。また、この多層被覆基板の凸部の高さのはらつきは、0.4 μmであった。耐熱性試験の結果、多層被覆基板にクラックまたは層間剥離は発生しなかった。光学特性測定の結果、集光性能、内部反射量および屈折率

に変化は見られなかった。

なお、この多層被覆基板は、各層の成分が同じため、ゲルで積層された面が分からなかった。すなわち、複数の層は全く一体化していた。

(実施例 3)

5 屈折率が 1.70 の光学ガラス板に、固化したときの厚さが 0.24 μm になるように溶液 3 を塗布した。また、ポリカーボネート板に、固化したときの厚さが 2 μm になるように溶液 1 を塗布し、これらを個別に仮成形した。実施例 3 では、実施例 1 および実施例 2 と異なり、最外層の型すなわち球面型もしくは V 溝型を使用しなかった。したがって、製造される多層被覆基板は、光学ガラス板上の積層が 2 層であった。また、本成形時において、ポリカーボネート板を光学ガラス板に圧力 2 kgf/cm² で押圧して、多層被覆基板を製造した。

10 以上の条件で製造された多層被覆基板は、複数の層の厚さ 2 μm であった。耐熱性試験の結果、多層被覆基板にクラックまたは層間剥離は発生しなかった。また、光学特性測定の内、内部反射量の測定のみ行った。その結果、内部反射量は、
15 0.1 % 以下で、加熱前後でその値に変化は見られなかった。

実施例 1 ~ 3 の条件と結果とを、以下の表 1 にまとめる。

表 1

項目	実施例 1	実施例 2	実施例 3
最外層の型	V 溝型	球面型	—
層の厚さ(μm)	6	5.0	2
屈折率	1.39	1.45	1.51
押圧力(kgf/cm ²)	2	2.5	2
凸部のバラツキ(μm)	0.7	0.4	—
耐熱性試験	変化なし	変化なし	変化なし
光学特性	変化なし	変化なし	変化なし

以上の実施例により、以下のことが判る。本発明のオルガノポリシロキサンを含む複数の層を有する多層被覆基板は、耐熱性が高く、変色および層間剥離などの性能変化が発生しない。

産業上の利用可能性

本発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。

前項 1 に記載の発明の多層被覆基板によれば、オルガノポリシロキサンを含む複数の層が積層し一体化したものであり、その最外層が複数の凸部を具えた基板
5において、この凸部の高さのばらつきが、 $1 \mu\text{m}$ 以下であるので、性能の高い情報記録媒体および光学部品を得ることができる。

前項 2 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 に記載の発明の効果に加え、上記最外層の凸部の断面が、円弧、橢円弧および山形からなる群より選ばれた少なくとも 1 つであるので、多層被覆基板をさまざまな用途に使用することができる。
10

前項 3 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 または 2 に記載の発明の効果に加え、最外層の凸部に合わせて、下層も凸部を具えるので、各層のクラックの発生を防止することができる。

前項 4 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の発明の効果に加え、任意の各層の厚さの比が 1 ~ 5 であるので、各層の性質
15 が近く、クラックの発生をより効果的に抑制することができる。

前項 5 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の発明の効果に加え、各層の線膨張率が基板から最外層に向かって段階的に変化するので、多層被覆基板の一体性を高めることができる。

前項 6 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の発明の効果に加え、積層が 2 層であるので、製造工程を短くすることができる。
20

前項 7 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の発明の効果に加え、基板が透明体であるので、多層被覆基板を高性能な光学
25 部品として使用することができる。

前項 8 に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項 7 に記載の発明の効果に加え、基板から最外層に向かって複数の層の屈折率が段階的に変化するので、多層被覆基板の光学部品としての性能をさらに高めることができます。
30

前項9に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項7または前項8に記載の発明の効果に加え、任意の層の厚さを t_x 、その屈折率を n_x 、透過する光の波長を λ とする場合、

$$t_x / n_x = \lambda / 4$$

5 の関係を充たすので、多層被覆基板の内部反射を防止することができる。

前項10に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項9に記載の発明の効果に加え、最外層の屈折率が n_o 、中間層の屈折率が n_b 、最下層の屈折率が n_a 、基板の屈折率が n_s である場合、

$$n_a / n_b = \sqrt{(n_s / n_o)}$$

10 の関係を充たすので、多層被覆基板の内部反射をさらに効果的に防止することができる。

前項11に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項9または前項10に記載の発明の効果に加え、透過する光の波長が380～2,000nmであるので、多層被覆基板を光学部品として幅広い範囲で使用できる。

15 前項12に記載の発明の多層被覆基板によれば、前項1～10のいずれか1項に記載の発明の効果に加え、最外層がメチルトリエトキシランからなり、下層がメチルトリエトキシランもしくはテトラエトキシランからなるので、多層被覆基板の耐熱性と一体性とを高めることができる。

前項13に記載の発明の多層被覆基板の製造方法によれば、オルガノポリシロキサンの溶液を基板上および型内に流し込み、これらを個別にゲル化させ、その後これらのゲルを基板上に積層し、最外層の型で押圧しながら基板と一体化させてるので、各層表面にクラックを発生させることなく、最外層の凸部の寸法精度の高い多層被覆基板を製造することができる。

前項14に記載の発明の多層被覆基板の製造方法によれば、前項13に記載の発明の効果に加え、任意の層が前項2または前項3に記載の形状に整形される型を使用するので、最外層の凸部が大きい多層被覆基板を製造することができる。

前項15に記載の発明の多層被覆基板の製造方法によれば、前項13または前項14に記載の発明の効果に加え、オルガノポリシロキサンの溶液をゲル化させる温度

が20～120°Cであって、その後の基板とゲルの積層体と一体化させる温度が50～150°Cであるので、各層にクラックを発生させることなく、能率良く多層被覆基板を製造することができる。

前項16に記載の発明の多層被覆基板の製造方法によれば、前項13～15のいずれか1項に記載の発明の効果に加え、 $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$ Pのゲルを積層するので、積層する際にゲルの変形がなく、かつ基板と複数の層とが密着した多層被覆基板を容易に製造することができる。

請求の範囲

1. オルガノポリシロキサンを含む複数の層が積層し一体化したものであり、その最外層が複数の凸部を具えた基板において、
 - 5 これら凸部の高さのはらつきが、 $1 \mu\text{m}$ 以下である多層被覆基板。
 2. 上記最外層の凸部は、その断面形状が、円弧、橢円弧および山形からなる群より選ばれた少なくとも1つである請求の範囲第1項に記載の多層被覆基板。
 3. 上記最外層の凸部に合わせて、下層も凸部をえる請求の範囲第1項または第2項に記載の多層被覆基板。
- 10 4. 上記複数の層において、最も厚い層と最も薄い層との厚さの比は、1～5である請求の範囲第1項～第3項のいずれか1項に記載の多層被覆基板。
5. 上記の複数の層において、各層の線膨張率は、基板から最外層に向かって段階的に変化する請求の範囲第1項～第4項のいずれか1項に記載の多層被覆基板。
- 15 6. 上記の複数の層は、2層である請求の範囲第1項～第5項のいずれか1項に記載の多層被覆基板。
7. 上記基板が透明体である請求の範囲第1項～第6項のいずれか1項に記載の多層被覆基板。
8. 上記複数の層は、基板から最外層に向かってその屈折率が段階的に変化する請求の範囲第7項に記載の多層被覆基板。
- 20 9. 上記複数の層において、任意の層の厚さを t_x 、その屈折率を n_x 、透過する光の波長を λ とする場合、
$$t_x / n_x = \lambda / 4$$
の関係を充たす請求の範囲第7項または第8項に記載の多層被覆基板。
- 25 10. 上記複数の層において、最外層の屈折率が n_o 、中間層の屈折率が n_b 、最下層の屈折率が n_a 、基板の屈折率が n_s である場合、
$$n_a / n_b = \sqrt{(n_s / n_o)}$$
の関係を充たす請求の範囲第9項に記載の多層被覆基板。

11. 上記透過する光は、その波長が 380～2,000 nm である請求の範囲第 9 項または第 10 項に記載の多層被覆基板。

12. 上記複数の層において、最外層がメチルトリエトキシシランからなり、下層がメチルトリエトキシシランもしくはテトラエトキシシランからなる請求の範囲第 1 項～第 10 項のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板。
5




13. 上記オルガノポリシロキサンの溶液を基板上および型内に流し込み、これらを個別にゲル化させ、その後これらのゲルを、基板上に積層し最外層の型で押圧しながら基板と一体化させる多層被覆基板の製造方法。

14. 上記型は、任意の層が請求の範囲第 2 項または第 3 項に記載の形状に整形されるものである請求の範囲第 13 項に記載の多層被覆基板の製造方法。
10

15. 上記オルガノポリシロキサンの溶液をゲル化させる温度が 20～120 °C であって、その後の基板とゲルの積層体とを一体化させる温度が 50～150 °C である請求の範囲第 13 項または第 14 項に記載の多層被覆基板の製造方法。


16. 粘度が 1×10^4 ～ 1×10^6 P のゲルを積層する請求の範囲第 13 項～
15 第 15 項のいずれか 1 項に記載の多層被覆基板の製造方法。
15

第1図




第2図


(a)




(b)




(c)



第3図




第4図




第5図

(d)



(e)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/03817

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁶ B32B27/00, G11B7/24, G02B3/00, 5/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁶ B32B1/00-35/00, G11B7/24-7/26, G02B3/00-3/14, 5/00-5/32

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1926-1998	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-1998
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-1998	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-1998

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 4-47541, A (Nippon Sheet Glass Co., Ltd.), 17 February, 1992 (17. 02. 92), All references & US, 5234717, A	1-16

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
19 November, 1998 (19. 11. 98)

Date of mailing of the international search report
1 December, 1998 (01. 12. 98)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C1° B32B27/00, G11B7/24, G02B3/00, 5/08

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1° B32B1/00-35/00, G11B7/24-7/26, G02B3/00-3/14, 5/00-5/32

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926 - 1998 年

日本国公開実用新案公報 1971 - 1998 年

日本国実用新案登録公報 1996 - 1998 年

日本国登録実用新案公報 1994 - 1998 年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	J P, 4-47541, A (日本板硝子株式会社), 17. 2月. 1992 (17. 02. 92), 全文献&US, 5234717, A	1-16

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

19. 11. 98

国際調査報告の発送日

01.12.98

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

155

4F

9633

野村 康秀

印

電話番号 03-3581-1101 内線 3431