



مدينة الملك عبدالعزيز
للعلم والتكنولوجيا KACST

[11] رقم البراءة: ٣٤٠٠

[45] تاريخ المنح: ١٤٣٥/٠٧/٠٩ هـ

الموافق: ٢٠١٤/٠٥/٠٨ م

[19] المملكة العربية السعودية SA

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[12] براءة اختراع

[30] بيانات الأسبقية:

US ١٢/٦١٨,٤٨٤ ٢٠٠٩/١١/١٣ م

[51] التصنيف الدولي (IPC⁸):

B01J 021/008, B01J 031/002

[56] المراجع:

WO ٢٠٠٦/٠١٠٤٣٨ ٢٠٠٦/٠٢/٠٢ م

US ٢٠٠٩/٠٧/١٦ ٢٠٠٩/١٨/٠٩٧٦ م

اسم الفاحص: خالد بن أحمد الحازمي

[72] اسم المخترع: شابمان . ديفيد أم

[73] مالك البراءة : كريستال يو اس ايه انك.

عنوانه: ٦٧٥٢ بايمادو درايف، جلين بورني،

ماريلاند ٢١٠٦٠، الولايات المتحدة الامريكية

جنسيته: امريكية

[74] الوكيل: شركة الهدف لخدمات العلامات المحدودة

[21] رقم الطلب: ١١٠٣١٠٨٢٣

[22] تاريخ الإيداع: ١٤٣١/١١/٢٦ هـ

الموافق: ٢٠١٠/١١/٠٣ م

كذا فان تلك الاطوار السائلة المنتجة Sols produced according طبقاً للاختراع الحالي يمكن استخدامها على سبيل المثال فى التطبيقات الحفزية catalytic applications مثل المدعّمات الحفزية catalyst supports الخاصة بالتحكم فى انبعاث الديزل diesel emission control أو فى التطبيقات الخاصة بالتحفيز الضوئى للملوثات والتي يفضل فيها أن تكون التيتانيا فى صورة الطور السائل titania in sol.

عدد عناصر الحماية (١٧)، عدد الاشكال (٣)

[54] اسم الاختراع: الأطوار السائلة تحت الميكرونية الثابتة للتيتانيا

Stable sub-micron titania sols

[57] الملخص: تم توجيه الاختراع الحالي نحو التركيبات

والعمليات الخاصة بإنتاج الأطوار السائلة من التيتانيا

sub-micron titania sols والتي تتميز بثباتها

وقلويتها alkaline وارتفاع محتواها من المواد الصلبة

high solids وانخفاض كلا من لزوجتها low

viscosity و توترها السطحي low surface

tension وقدرتها على الوميض وكذلك فإنها تتميز

بالأحجام تحت ميكرونية لجزيئيتها وكذا تحمل

الحد الأدنى من الرائحة الكريهة. وكذلك فإن

الاختراع الحالي قد وجه اهتمامه نحو طرق استخدامها.

وتشتمل تركيبات الاختراع الحالي على سبيل المثال على

مخاليط mixtures من القواعد العضوية القوية weak

organic bases والضعيفة والتي تستخدم كناشرات

للعمل على تثبيت الطور السائل للتيتانيا. كذلك فإنه

وجد أن مخاليط mixtures هذه الناشرات تنتج من

خلال تلك المعلقات التي تتميز بالارتفاع النسبى فى


محتواها من المواد الصلبة متمثلة فى التيتانيا وكذلك

انخفاض كلا من لزوجتها وتوترها السطحي وقدرتها

على الوميض.

علاقة بين اللزوجة النسبية و لكسر الكتلى للمواد الصلبة

$$\eta_{sp}/C = \Phi_{sp} \quad \text{و} \quad \eta_{sp}/C = \Phi_{sp}$$



الشكل (١)

الأطوار السائلة تحت الميكرونية الثابتة للتيتانيا

Stable sub-micron titania sols

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق الاختراع الحالي بتركيبات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية للتيتانيا ألكالين titania alkaline السائلة ذات مساحة السطح المرتفعة high-surface area والتي تعد مفيدة كروابط binders ومدعمات للمحفز catalyst supports وكذلك فإن هذا الاختراع يتعلق بطرقاً لتصنيعها. وتعتبر خامة أكسيد التيتانيوم anatase titania (TiO_2) ذات مساحة السطح المرتفع High surface area أو ٥ الدقيقة جداً شائعة الاستخدام كمادة مدعمة للمحفز catalyst support material للتفاعل مع الملوثات الجوية atmospheric pollutants مثل أكاسيد النيتروجين oxides nitrogen وخاصة تلك العوادم الناجمة عن محركات الديزل diesel engine exhaust وذلك من خلال الاختزال باستخدام النشادر ammonia أو اليوريا urea وفي عملية تعرف بالاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction ١٠. وعادة ما يستخدم في تلك العملية الحفزية أكسيد التيتانيوم anatase titania كمادة مدعمة للمعدن النشط حفزياً support material active catalytic metal أو أكسيده oxide والذي عادة ما يكون الفاناديا vanadia أو غيره من المواد النشطة active materials مثل الحديد iron والسيريوم cerium والنحاس copper و/ أو أكاسيد المنجنيز manganese oxides. كذلك فإن خامة أكسيد التيتانيوم Anatase titania تعد نشطة بنفسها فيما يخص التأكسيد الحفزي الخفيف light-catalyzed (التحفيز الضوئي photocatalysis) للملوثات الجوية atmospheric pollutants ١٥ مثل أكاسيد النيتروجين oxides nitrogen والكبريت sulfur والاوزون ozone وكذلك الروائح الكريهة unpleasant odors والسامة toxic مثل الـ VOCS وكذلك بعض المواد بعينها مثل الغبار dust والقاذورات dirt. هذا ويمكن استخدام خامة أكسيد التيتانيوم titania بمفردها أو أن يتم مزجها mixed مع غيرها من المواد حيث تستخدم كأغلفة على السطح حيث تعمل اغشية أكسيد

التيتانيوم titania عندما يتم إضاءتها بضوء الأشعة فوق البنفسجية illuminated by UV light على امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية absorbs the UV light thereby driving تؤدي إلى عملية التحفيز الضوئي والتي من شأنها تكسير أو اختزال أو أكسدة الملوثات oxidizes pollutants. ويمكن أن يتواجد أكسيد التيتانيوم anatase titania في صورة منتشرة من الغرويات المائية الثابتة (الطور السائل) (aqueous colloidal dispersion (a sol)، والذي تكون فيه جزيئات أكسيد التيتانيوم titania particles صغيرة بالقدر الكافي small enough لمقاومة الترسيب resist sedimentation خلال الزمن. ولعل من أمثلة خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية السائلة ultrafine anatase titania sols include هذه S٣٠٠-٥S، A٣٠٠-٥B® والتي ترتبط بببتديا peptized مع الحمض acid والقاعدة على الترتيب. كذلك فإنها متوفرة من خلال شركة Millennium للكيماويات Chemical. وعلى سبيل المثال نجد ان B٣٠٠-٥S® تشتمل على خامة أكسيد التيتانيوم comprises titania بنسبة وزنية weight مقدارها ١٧,٥ +/- ٢,٥٪ وزناً عند أس هيدروجيني pH يبلغ ١١,٥ +/- -. كذلك فإن مساحة السطح الخاص بها تكون أكبر من ٢٥٠م²/ جم للمنتج الجاف dried product كما تم القياس بـ BET. وبالإضافة إلى العمل كمادة محفز catalyst material فإن الجزيئات الصغيرة small particles من خامة أكسيد التيتانيوم titania المعدنية في الصورة السائلة يمكن أن تستخدم كمادة رابطة binder material وذلك لتحسين خاصية تلاحق جزيئات أكسيد التيتانيوم الأخرى بالمدعم الاحادى عمودى الشكل. كذلك فان إمكانية توفير كلا من مواد أكسيد التيتانيوم titania المحفزة والمواد المدعمة فى صورة جزيئات صغيرة small particle يعتبر أمراً مفيداً على وجه التحديد حيث يعمل على اضافة النشاط الاختزالى الحفزى الانتقائى للمرشح الجزيئى الخاص بالديزل diesel particulate filter وذلك من خلال تغطية مسام الجدران الخاصة بالمرشح الجزيئى لجدران التدفق. وتعرف تلك التوليفة من المرشح الجزيئى والمحفز ذو النشاط الاختزالى الحفزى الانتقائى باسم SCR-F ويقدم ذلك مميزات معنوية فيما يخص محفزات catalyst الـ SCRDPF المنفصلة catalysts.

في حين أن خامة التيتانيا السائلة titania sol S ٣٠٠-٥ B® قد اظهرت تلك المنافع الكبيرة كمصدر للتيتانيا titania source في إنتاج المواد المحفزة catalytic materials فإن لها العديد من التحركات القصيرة several short comings. كذا فإن B٣٠٠-٥ S® يكون محتواها من التيتانيا titania حوالي ١٧,٥٪ وزناً كما سبق الإشارة الى ذلك فإنه يفضل زيادة المحتوى من المواد الصلبة solids في ذلك السائل وذلك لعدة أسباب أولها أن ذلك الطور السائل sol ذو المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids سيكون ذو تكاليف أقل من حيث الخدمات والشحن.

وثانيا أنه عندما يتم الاستخدام في عملية الانتاج كما هو الحال في عمود طلاء الغسيل فإن الطور السائل sol ذو المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids سيجعل المزيد من مواد التيتانيا الصلبة بإمكانها ان تودع في خطوة واحدة لطلاء الغسيل الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تحسين الأداء او تقليل تكاليف المعالجة أو كلاهما. وعلاوة على ذلك فإن S٣٠٠-٥ S® تكون ثابتة عند اس هيدروجيني pH مقداره حوالي ١١,٥ وذلك بواسطة الناشر العضوي ثنائي ايثيل أمين organic dispersant diethylamine والذي يعتبر قلوي alkaline وشديد الامتزاج بالماء miscible water كذلك يعتبر عامل جيد للربط الببتيدى القلوي good alkaline peptizing agent. وعلى أية حال فإن S٣٠٠-٥ S® تكون ذو قدرة عالية على الوميض high flammability (نقطة اشتعاله flash point هي ٣٥°م) وذلك بسبب الضغط البخارى المرتفع high vapor pressure وانخفاض نقطة غليان low boiling point ثنائي ايثيل أمين diethyl amine الذي يكون حوالي ٢,٦٪ وزناً من الطور السائل sol.

وحيث أن S٣٠٠-٥ S® تكون خصائصه غير مرغوبة فيما يتعلق بكونه ذو محتوى منخفض نسبياً من المواد الصلبة solids مع ارتفاع الضغط البخارى للناشر فإنه من جانب آخر يكون ذو خصائص مرغوبة فيما يتعلق بانخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface

tension.

ولعل هذه الخصائص المرغوبة تكون مفيدة من حيث كونها تعمل على تسهيل دخول ذلك الطول السائل الى داخل القنوات channels و/ او الثغور الخاصة بالمدعم الاحادي عمودي pores monolith support الشكل مما يجعل تحسين عملية الطلاء بالغسيل.

ومن ثم فانه من المفضل العمل على تطوير سائل محسن يتواجد بمستوى مرتفع من المواد الصلبة high solids مع انخفاض الضغط البخارى، الامر الذى يمكن أن يتم تحت ظروف معتدلة نسبيا مع الحفاظ على الخصائص المفضلة المتعلقة بانخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface tension.

- هذا وقد كشفت براءة الاختراع الامريكية رقم ٥,٠٤٩,٣٠٩ US عن طريقة الربط الببتيدى peptization route لتحضر محلول التيتانيا الثابت prepare stable titania sols كما قامت بذلك مؤخرًا براءة الاختراع الامريكية ايضا رقم ١٨ ٢٠٠٩/٠٠٦٢١١١ US. وفيما يتعلق بهذا الاتجاه ١٠ فان تريد التيتانيا المهيدر المترسب hydrous titania precursor من العملية الخاصة بالكبريتات sulfate process يمكن استخدامه - وفيما يختص بالتركيب الفيزيائي physical structure لتريد التيتانيا المهيدر المترسب hydrous titania precursor فإنه تم وصفه فى اثنين من المراجع وهى Sathgamoorthy, S. وآخرون والنمو والتصميم البلورى ٢٠٠١ الجزء الاول رقم ٢ الصفحات ١٢٣ : ١٢٩. وكذلك Jalava, J.-P. فى (بحث الكيمياء الصناعية والهندسية Engineering Chemistry Research ٢٠٠٠ الجزء ٣٩ رقم ٢ الصفحات ٣٤٩ - ٣٦١). وبإيجاز فان تلك المادة المترسبة material comprised تكون محتوية على بللورات صغيرة small anatase primary crystallites من اكسيد التيتانيوم anatase titania والتي عادة ما يكون حجمها لا يتعدى قليلا من النانومترات nanometers حيث ترتبط تلك البللورات بعد ذلك مع بعضها البعض مكونة ما يشار اليه بالتجمعات الأولية والتي عادة ما يتراوح قطرها ما بين ٥٠ - ١٠٠ نانومتر. ٢٠ وترتبط أيضاً تلك التجمعات الأولية مع بعضها البعض بعد ذلك مكونة تكتلات يصل قطرها من ١ : ٢ ميكرومتر. وبذلك فان الجزئ النهائي المتكثّل سيحتوى على شبكة داخلية مثقبة وكذا فانه

يعتقد ان خلال عملية الربط الببتيدى تستخدم ظروف مادة (من حيث درجة الحرارة والزمن والأس الهيدروجيني pH) للحصول على تلك القوى الكيميائية create chemical التي من شأنها عرقلة تلك القوى التى تربط التكتلات الأولية سويًا لتكون التكتلات ميكرونية الحجم micron-sized agglomerate. وعندما يتم التغلب على تلك القوى الاخيرة فانه التكتلات ستتكرر الى التكتلات الأولية التى يبلغ حجمها نحو ٥٠ - ١٠٠ نانومتر. وتحت ظروف الارتباط الببتيدى peptization ٥ conditions الأكثر حدة يمكن أن تتكرر تلك التكتلات الأولية الى بلورات أولية primary crystallites. ولعل من أحد أهداف الاختراع الحالى توفير وسائل بديلة لتكسير تلك التكتلات الى اجزاء أصغر والتي يمكن ان تتم تحت ظروف أقل حدة من حيث قيمة الأس الهيدروجيني pH والزمن ودرجة الحرارة وكذا يتم الحصول على الطور السائل sol ذو المحتوى المرتفع من المواد الصلبة higher solids content ١٠.

وفيما يتعلق باستخدام الأطوار السائلة من التيتانيا كمواقد نشطة حفزياً titania sols active catalyst materials أو كمدعّمات للمحفز catalyst supports وكرابطات للمحفز catalyst binders لعله من المفيد استخدام الأكاسيد الهيدروجينية hydroxides لعناصر المجموعة IIA, IA كناشرات أو كعوامل للارتباط الببتيدى peptizing agents حيث أن القلويات مثل الصودا الكاوية NaOH والبوتاسا الكاوية KOH، تعتبر سموم قوية للمحفز فى تفاعلات الاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction فعلى سبيل المثال فإن الناشرات القاعدية الخاصة بالاختراع الحالى تكون قاصرة على القواعد العضوية weak organic bases، وبالتالي يمكن ان تحترق أثناء عملية انتاج المادة المحفزة catalyst material النهائية وذلك فيما يخص تطبيقات معينة مثل الاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction. كذا فإن الأمثلة الأخرى لتلك القواعد العضوية الضعيفة weak organic bases مثل الـ $3NH$ وإمينات الالكانول alkanolamines والتي تعتبر أقل من ثنائى إيثيل أمين من حيث القابلية للاشتعال ومن حيث التكاليف لا تعتبر بنفس القوة القلوية alkaline للثنائى إيثيل أمين وبالتالي فانها ليست فعالة فى

أحداث الارتباط الببتيدى peptizing agents للتيتانيا لتحضير ذلك الطور السائل الثابت lower flammability DEA. هذا ويعتبر رباعي ميثيل المونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide من أمثلة تلك القواعد القوية جدا والتي تكون قدرتها على الوميض أقل من أو DEA. كذا فإن هذا الجوهر الكشاف، استناداً على الحقيقة القائلة بأنه يكون عبارة عن ملح salt في محلول مائي aqueous solution. على أية حال ينتج ذلك الطور السائل اذى يكون ذو التوتر سطحى مرتفع نسبياً relatively high surface tension. وعلاوة على ذلك فإن رباعي ميثيل المونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide والمنتجات الناتجة عن انحلاله (الامينات amines) يكونوا ذوى رائحة قوية offensive odors وكريهة جداً. وأخيراً فإن رباعي ميثيل المونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide يعتبر جوهر كشاف غالى نسبياً مقارنة بغيره من القواعد العضوية organic bases مثل أمينات الالكانول alkanolamines. ١٠

هذا وبفضل بشدة ذلك الطور السائل للتيتانيا titania sol الذي يفي بالخصائص المثالية من حيث المحتوى المرتفع من المواد الصلبة وكذلك الثبات. وكذا انخفاض الخصائص المتعلقة بالقدرة على الوميض واللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface tension.

الوصف العام للاختراع

١٥ يوجه هذا الاختراع اهتمامه نحو تلك العمليات والتركيبات الخاصة بانتاج الاطوار السائلة من التيتانيا titania sol والتي تتميز بالثبات والقلوية alkaline وارتفاع محتواها من المواد الصلبة وانخفاض اللزوجة viscosity وانخفاض التوتر السطحي surface tension وانخفاض القدرة على الوميض. وكذا حجمها يكون تحت الميكرون microns والتي يكون لها ايضا الحد الأدنى من الرائحة الكريهة وكذلك فإنه يوجه اهتمامه نحو طرق استخدامها.

٢٠ وتشتمل التركيبات الخاصة بالاختراع الحالى على سبيل المثال على مخاليط mixtures من القواعد القوية والضعيفة والتي تستخدم كناشرات لتثبيت الطور السائل من التيتانيا titania sol. هذا وقد وجد أن مخاليط تلك المواد الناشرة dispersant تنتج فى صورة معلقات ذات محتوى

مرتفع نسبياً من التيتانيا titania مع انخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي low surface tension والقدرة على الوميض.

شرح مختصر للرسومات

الشكل رقم (١) : رسم بياني graph يقارن ما بين لزوجة comparing viscosities المعلقة المفترضة hypothetical anatase particle لجزيئات خامة اكسيد التيتانيوم كدالة في الكسر الكتلي للجزيء particle mass fraction وذلك للجزيئات ذات الأحجام المختلفة particles various pore volumes من الثغور.

الشكل رقم (٢) : TEM للطور السائل sol الخاص بال ٣S-٣٠٠B®.

الشكل رقم (٣) : يوضح صورة الـ TEM الخاصة بجزيئات particles الطور السائل sol لخامة اكسيد التيتانيوم titania sol (المثل ٢٣) الخاصة بالاختراع الحالي وذلك بعد طحن البيئة وكما تم وصف ذلك هنا.

الوصف التفصيلي

يوجه هذا الاختراع اهتمامه نحو تلك العمليات processes والتركيبات الخاصة بإنتاج الطور السائلة من التيتانيا titania sol والتي تتميز بالثبات والقوية alkaline وارتفاع محتواها من المواد الصلبة high solids وانخفاض اللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface tension والقدرة على الوميض وكذلك فإن حجمها يكون تحت الميكرون micron والتي أيضاً يكون لها الحد الأدنى من الرائحة الكريهة وكذلك فإنه يوجه اهتمامه نحو طرق استخدامها. وتشتمل التركيبات الخاصة بالاختراع الحالي على سبيل المثال على مخاليط mixtures من القواعد العضوية القوية weak organic bases والضعيفة التي تستخدم كناشرات لتثبيت الطور السائل من التيتانيا titania sol. هذا وقد وجد أن مخاليط تلك المواد الناشرة dispersant تنتج في صورة معلق ذات محتوى مرتفع نسبياً من التيتانيا titania مع انخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي low surface tension والقدرة على الوميض. كذلك فإن العملية تتضمن طحن البيئة الخاصة بمواد

- تزيد التيتانيا titania وذلك باستخدام بيئة طحن صغيرة منخفضة الكثافة وذلك بغرض الكفاءة في انتاج جزيئات التيتانيا titania particles فائقة الدقة وتحت ظروف الطحن النسبية من زمن ودرجة حرارة temperature وأس هيدروجيني pH. كذلك فإن تلك العملية تعتبر على درجة عالية من المرونة. كذلك فإنها تعمل على تعزيز سطح التيتانيا titania surface من حيث تحسين الأداء الوظيفية - فعلى سبيل المثال عندما يتم طحن التيتانيا titania is milled في وجود صورة من صورة السيليكا silica مثل رباعي (الكيل) أمونيوم سيليكات tetra(alkyl)ammonium silicate (مثل رباعي ميثيل أمونيوم سيليكات tetramethylammonium silicate) فان سطح جزيئات التيتانيا surfaces titania particles يتم تثبيته مما يجعله مقاوماً للتلبد مما يعمل على الحفاظ بكفاءة على طور قامة أكسيد التيتانيوم المعدنية الخاصة بالتيتانيا maintain anatase phase titania وكذلك يمنع النمو البللوري crystal growth تحت الظروف الحرارية والمائية الحرارية الحادة hydrothermal conditions حتى في وجود الفاناديا vanadia التي تضاف للتيتانيا titania ليستخدم الناتج كمحفز product catalyst. هذا ويعتبر هذا التحسن الأخير على وجه التحديد ذو التطبيقات الخاصة بأطوار التيتانيا السائلة titania sol في الـ SCR-F حيث يمكن لدرجة الحرارة أن تكون مرتفعة جداً كنتيجة لاختراق السخام أثناء تجديدة المرشح.
- ١٥ هذا وفيما تتعلق بالتركيبات الخاصة بالاختراع الحالي فإنها ذات محتوى مرتفع من مواد التيتانيا الصلبة (titania solids ٣٠٪ وزناً في مقابل ١٧,٥ +/- ٢٪ وزناً في حالة ٣٠٠-٥S @B) وكذلك فان قدرتها على الوميض تعتبر منخفضة مقارنة بالـ ٣٠٠-٥S @B المتاحة. وكذلك فانها توجد بقيم منخفضة لكلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface tension وكذلك من المميزات الأخرى أن المخاليط mixtures لا تكون ذات رائحة كريهة نسبياً relatively inoffensive odor. وفي توليفة مع تلك التركيبات - تعتبر عملية طن البيئة من الوسائل الفعالة جداً في توليد للطور السائل للتيتانيا titania sol ذو الجزيئات صغيرة الحجم جداً generating very small particle size titania sols. وكذلك يمكن تحسين مساحة سطح التيتانيا titania

surface المسترخية من تلك الأطوار السائلة المنضجة حراريا aged sols أو بالمعاملة الهيدروجينية الحرارية thermally hydrothermally وكذلك كما أشير اليه سابقا عن طريق المعاملة بالصورة الذائبة من السيليكا silica. كذلك فانه يمكن تحسين ثابت طور اكسيد التيتانيوم tungsten trioxide during والذي يعد أمرا مرغوبا فيما يخص التطبيقات الحفزية catalytic applications ٥

وكذلك فان الأداء الحفزي catalytic لاطوار التيتانيا السائلة titania sols يمكن أن يتم تحسينه بدمج اضافات غير عضوية additional inorganic additives مثل ثلاثي اكسيد التنجستين tungsten trioxide during أثناء عملية الطحن الرطب wet-milling process. وفي هذه الطرق يقوم الاختراع الحالى بتوفير تركيبات ناشره بديلة والتي تسمح بالنسبة الوزنية المرتفعة من المواد الصلبة high solids مع انخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتر السطحي surface tension ١٠ وكذلك صغر حجم جزيئات small particle size الطور السائل sol وذلك تسهيلا لعملية التحضير. وتشتمل المخاليط mixtures المفضلة لذلك الناشر dispersant على قاعدة عضوية ضعيفة weak organic base (مثل أمين الالكانول alkanolamine) وقاعدة عضوية قوية strong organic base (مثل الالكيل أمونيوم هيدروكسيد الرباعي quaternary alkylammonium hydroxide). وبالإضافة إلى ذلك فإن السيليكا silica تعمل على تثبيت الأطوار السائلة والحفاظ على ارتفاع مساحة السطح higher surface area وكذلك فإنها تظهر أداء أفضل من حيث ثبات الطور أكثر مما فى حالة وجود تلك الأطوار السائلة sols بدون السيليكا silica كوسيلة للتثبيت او حتى بأشكال أخرى من السيليكا silica وعلاوة على ذلك فان تلك الأطوار السائلة بما تحتويه demonstrate better phase stability من السيليكا silica والتنجستا tungsta المضافين إليها تعتبر مدعّمات جيدة للمحفز catalyst supports وذلك لمحفزات catalyst الاختزال الحفزي ٢٠

الانتقائي selective catalytic reduction المعتمدة على الفاناديا vanadia.

هذا ويمكن استخدام تلك الأطوار السائلة sols المنتجة طبقاً للاختراع على سبيل المثال في التطبيقات الحفزية catalytic applications مثل استخدامها كمدعمات للمحفز catalyst supports فيما يخص عملية التحكم في تحرير الديزل diesel emission control - أو حتى التطبيقات الخاصة بالتحفيز الضوئي للملوثات pollutant photocatalyst applications والتي يفضل فيها أن تكون التيتانيا titania في صورة سائلة.

وقبل الشروع في الوصف التفصيلي لتمثيلات الاختراع يبدو جلياً أنه من المعتقد أن الشخص ذو المهارة بهذا المجال يمكنه من خلال الوصف المرفق هاهنا أن يوظف الاختراع الحالي على أكمل وجه. هذا وتصف الأمثلة والتمثيلات التالية كيفية صنع التركيبات المختلفة كذلك فإنها تصف العمليات المختلفة الخاصة بهذه الاختراع والتي تم تفسيرها هنا لمجرد التوضيح وليس الحصر والتقييد بما تم الكشف عنه ، وسيتعرف الشخص ذو المهارة بهذا المجال على التحويلات والتغيرات المناسبة في اجراء العمل procedures.

ولعل الهدف المحدد للاختراع الحالي هو إنتاج معلق قلوي (سائل) produce a high solids ذو نسبة وزنية مرتفعة من المواد الصلبة high solids (نسبة وزنية مرتفعة من التيتانيا titania) وثابت ويتميز بانخفاض كلا من اللزوجة viscosity والتوتير السطحي low surface والقدرة على الوميض وذلك للتيتانيا titania ذات الجزيئات صغيرة الحجم small particle size وذات مساحة السطح المرتفعة high-surface area وفي الصورة البلورية لخامة اكسيد التيتانيوم titania المعدنية. ويشير المصطلح " ثابتة " الى غياب عملية الترسيب خلال الوقت وكذلك الحفاظ على اللزوجة viscosity خلال الوقت حيث أن الأطوار السائلة الغير ثابتة تميل لتكوين كميات غير مقبولة من المترسبات على مدار الشهور او أن تلك الأطوار السائلة تزداد كثافتها مكونة الطور الهلامي "ultimately forming a gel". ويتم تجنب ذلك الترسيب بانتاج جزيئات ذات أحجام

صغيرة producing particles small size.

ومن استخدامات هذه الأطوار السائلة sols على سبيل المثال وليس الحصر استخدامها كمحفزات ضوئية photocatalytics وكذلك استخدامها فى التطبيقات الخاصة بالتحكم فى تحرير الديزل diesel emission control catalyst applications. ويتم إنتاج تلك الأطوار السائلة sols باستخدام العملية التى تتضمن طحن البيئة والذى يمكن أن يتم بأبسط الطرق على النطاق الصناعى industrial scale. وكذلك فان هناك خطوة اضافية للتحويلات السطحية surface modification - إذا وجدت - تتضمن معاملة تلك الأطوار السائلة sols للتيتانيا titania بمادة غير عضوية inorganic material أخرى مثل التنجستا tungsta و/ أو السيليكا silica فى الصورة النشطة active form. وتتضمن تمثيلات أخرى تحويرات فى سطح التيتانيا titania surface بمصدر source من التنجستا tungsta أو السيريا ceria أو المنجنيز manganese أو النحاس copper أو الفاناديا vanadia أو غيرهم من المحفزات النشطة active catalyst أو منشط المحفز catalyst promoter أو مثبت المحفز catalyst stabilizer، وتمتلك منتجات هذا الاختراع خصائص منفردة

كما سيأتى ذلك مواد التيتانيا الابتدائية Titania Starting Materials:

فى هذا الاختراع عادة ما يتم استخدام اكسيد التيتانيوم المهيذر المترسب TiO₂ hydrous من العملية الخاصة بالكبريتات sulfates process وذلك كصدر للمادة الابتدائية لخامة اكسيد التيتانيوم المعدنية ذات مساحة السطح المرتفعة anatase high surface area source material. وعلى سبيل المثال فانه يتم الحصول على ما يتم استخدام اكسيد التيتانيوم titania material المهيذر المترسب anatase crystal structure من العملية الخاصة بالكبريتات sulfates process وذلك كمصدر source للمادة الابتدائية لخامة اكسيد التيتانيوم المعدنية anatase representative ذات مساحة السطح المرتفعة high-surface area. وعلى سبيل المثال فانه يتم الحصول على مادة التيتانيا titania ذات التركيب البلورى لخامة اكسيد التيتانيوم المعدنية anatase crystal structure من مصنع MIC plant in Thann فى فرنسا France والتي تحتوى على مقادير مختلفة - يتم فقد الوزن فى عملية الاشعال - بنحو ١٦٪ وزناً بما فى ذلك المحتوى على الكبريتات المتبقية

- residual sulfate content التي تكون في صورة ثالث أكسيد الكبريت SO_3 بمقدار أقل من ٠,٨٪ وزناً وكذلك تكون ذات مساحة سطح مرتفعة (أكبر من حوالي ٢٥٠ م^٢/جم) وذات ثغور كبيرة الحجم - أكبر من حوالي ٠,٢٥ سم^٣/جم - وكذا فإن حجم جزئياتها D particle size ٥٠ - وتم القياس بالتشتت الضوئي measured by light scattering - يبلغ حوالي ١,٥ ميكرون ٥ microns. وعلى أية حال فإنه يمكن استخدام المصادر الأخرى للتيتانيا titania أيضا وبالأخص تلك التي تتميز بارتفاع مساحة السطح higher surface area (حتى ٤٠٠ م^٢/جم) وكذلك حجم ثغورها pore volume حتى ٠,٤ سم^٣/سم. هذا وتم معادلة المادة السابقة باستخدام النشادر المائية aqueous ammonia وتم الغسيل باستخدام الماء وذلك لتوفير منتج ذو مستوى منخفض نسبياً من الكبريتات sulfate product. كذلك فإن تلك التيتانيا titania يمكن الحصول عليها من خطوات العملية السابقة والتي على سبيل المثال تكون ذات محتوى متغير ومرتفع من الكبريتات ١٠ higher sulfate content. وفي هذه الحالة فإن عملية انتاج الطور السائل sol يجب أن تتضمن خطوات اضافية لخفض مستوى الكبريتات حيث أن المستويات المرتفعة من الكبريتات high sulfate levels تتسبب كما هو معروف في فقد المحاليل الغروية لثباتها ، وبذلك يفضل استخدام التيتانيا titania ذات المحتوى المنخفض جدا من الكبريتات low sulfate titania.
- ١٥ تعريف المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids: لعل من السمات المنفردة unique feature للاختراع الحالي هي إمكانية تحضير أطوار سائلة للتيتانيا تتميز بارتفاع محتواها من المواد الصلبة high solids - وبالأخص particularly ذات حجم مرتفع - مع انخفاض لزوجتها low viscosity titania وذلك باستخدام مصادر التيتانيا titania sources التي تتميز بارتفاع مساميتها - على سبيل المثال مثل ماتم وصفه في مبادئ كيمياء الغرويات والأسطح لـ ٢٠ Ragapopalan, Hiemenz الصفحة رقم ١٦٨ ويصف نموذج Dougherty- Krieger اللزوجة viscosity النسبة للمعلق المثالي للجزئيات الكروية وفقا للحجم المشغول والذي تعرضه تلك

الجزئيات ϕ واثنين من الثوابت وهى الحجم المشغول المحدد ϕ_{max} واللزوجة الجوهرية intrinsic

viscosity η حيث :

$$[\eta / \eta_0] = \phi_{max} - \eta (\phi / \phi_{max})$$

حيث :

٥ η : هى لزوجة معلق الجزئيات

η_0 : هى لزوجة المذيب النقى.

كذلك فإنه يخص الجزئيات particles المسافية يوجد علاقة ما بين ϕ والكسر الكتلى mass

fraction للمواد الصلبة x solids والذي يعتمد على الكثافة الهيكلية للجزئ particle skeletal

density ρ_s والتي أخذت بـ ٣,٨ / سم^٣ من خامة اكسيد التيتانيوم anatase المعدنية. وكذلك كثافة

١٠ المائع fluid density ρ_f وحجم ثغور particle pore volume الجزئ p_v كما تم القياس على سبيل

المثال باستخدام مقياس المسامية للنيتروجين nitrogen porosimetry.

$$\Phi = (1 - p / \rho_s) - x (1 / \rho_s + p_v) \rho_f x$$

ويوضح الشكل رقم ١ المنحنيات التى تم حسابها بغرض تمثيل جزئيات خاصة اكسيد التيتانيوم

المعدنية representative anatase particles مع أحجام الثغور pore volumes PV وذلك عند

١٥ ٠,٠٠ سم^٣/ جم و ٠,٤٠ سم^٣/ جم و ٠,٥٠ سم^٣/ جم على الترتيب وباستخدام القيم المعتادة

والمقرره لـ :

$$\Phi = ٠,٦٣٢ - ٣,١٣[\eta]$$

كذلك يمكن من خلال الشكل رقم ١ ملاحظة أنه بزيادة محتوى الملاط من المواد الصلبة solids

عن الكسر الكتلى mass fraction ٠,٤٠ فإن اللزوجة viscosity تزداد أيضاً بشكل متدرج ومع

٢٠ حجم مسام الجزئيات فى حين أن الزوجة تظل منخفضة جداً فى حالة الجزئيات الغير مسامية

non-porous particles. وعلاوة على ذلك فإنه بزيادة حجم ثغور pore volumes الجزئ تزداد

اللزوجة viscosity وذلك مع ثبات الكسر الكتلى mass fraction. والخلاصة من كل هذه

المناقشات أن معلقات التيتانيا ذات المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids السابقة والتي تشمل على التيتانيا الخاصة بطور معدن اكسيد التيتانيوم والخاصة لأغراض الاصباغ تكون من جزيئات التيتانيا titania particles التي تكون حجم ثغورها pore volume منخفض أو معدم - وبالتالي فإن هناك تحدياً كبيراً أمام تكوين جزيئات خامة اكسيد التيتانيوم المعدنية representative anatase particles للتيتانيا والتي تكون مسامية بدرجة عالية والخاصة بالاختراع الحالي وفي أطوار سائلة ذات محتوى مرتفع من المواد الصلبة high solids ومع الحفاظ على قيمة منخفضة للزوجة حيث أن المائع يتغلغل في ثغور الجزيء fluid entrained particle pores.

الناشرات Dispersants :-

يعد هذا الاختراع الحالي كما سبق الإشارة إلى ذلك هو توفير طور سائل ثابت مائي قلوي يكون ذو محتوى مرتفع من المواد الصلبة high solids وقدرة منخفضة على الوميض lower flammability من ذلك المنتج التقليدي S conventional product ٣٠٠-٥® ولكن مع الحفاظ على خصائص ذلك المنتج أو الحصول على ما هو أفضل منها. ويتم تكوين المادة التي تعتبر هي مصدر التيتانيا titania source material في صورة ملاط بإضافة الماء مع وجود ناشر قلوي alkaline dispersant present. كما يفضل أن يكون هذا الناشر dispersant هو مركب عضوي organic compound لا يترك أية متبقيات بعد الاحتراق الحادث أثناء الكلسنة calcination والخاصة بالتطبيقات مثل الاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction والتي تعبر فيها ايونات الصوديوم ions sodium أو البوتاسيوم potassium سموماً قوية للمحفز strong catalyst poisons. كذلك فإن هذه المتبقيات يمكنها العمل على تثبيط النشاط الحفز photocatalytic activity للتيتانيا عند استخداما في التطبيقات الخاصة بالتحفيز الضوئي. وكذلك فإنه يفضل أن يكون ذلك الناشر dispersant يقبل الامتزاج بالماء miscible water وذلك لمنع انفصال الطور السائل النهائي final sol إلى طور - مائي aqueous phase وآخر عضوي ويوضح الجدول رقم ١ قائمة بتلك الناشرات dispersants التي يمكن استخدامها في الاختراع

- الحالي حيث يلاحظ انه يوجد هناك تشكيكه من المركبات العضوية التي تتميز بكونها قلوية وذات ضغط بخارى منخفض (ارتفاع نقطتى الغليان higher boiling والوميض flash points) اكثر مما فى حالة الـ DEA وكذلك فإنها قابلة للامتزاج بالماء فعلى سبيل المثال من المجموعات المناسبة لهذا الغرض هى مجموعة أمينات الألكانول alkanolamines والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر أحادى الميثانول أمين monoethanolamine وثنائى إيثانول أمين diethanolamine وأحادى ايزو بربانول أمين monoisopropanolamine والأمينو ميثيل بربانول aminomethylpropanol. كذلك فمن الأمثلة الاخرى لأمينات الالكانول alkanolamines التي يمكن استخدامها فى الاختراع الحالى على سبيل المثال وليس الحصر ثلاثي ايثانول أمين triethanolamine وإيزو بربانول أمين isopropanolamine وثنائي أيزوبروبانول أمين diisopropanolamine وثنائي أيزو بربانول أمين triisopropanolamine.
- وبدلاً من ذلك فإنه يمكن استخدام أمينات الالكانول alkanolamines المستبدلة مثل أمينات الالكانول المستبدلة بالالكيل والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر N,N - ثنائي ميثيل إيثانول أمين N,N-dimethylethanolamine و N - ميثيل ثنائي إيثانول أمين N-methylethanolamine و N - ميثيل إيثانول أمين N,N-diethylethanolamine. وتعتبر هذه المركبات جواهر كشافة متوفرة ويمكن استخدامها بالفعل على سبيل المثال فى التطبيقات الخاصة بتنقية غازات العوادم exhaust gas scrubbing applications وكذلك وجد أنها يمكن استخدامها كناشرات للتيتانيا dispersants for titania. كذلك فهناك مادة أخرى تم الإشارة إليها فى الجدول رقم ١ وهى رباعى ميثيل أمونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide وعلى أية حال فان رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide لا يكون من المرغوب استخدامه بالكميات المقدره كناشر لأنه غالى الثمن نسبيا وكذلك فإنه ذو رائحة ننته ويمكنه أن يعطى مخاليط mixtures مع الماء تقسم بارتفاع نسبى فى توترها السطحى high surface tension

mixtures. كذلك فإن الالكيل أمونيوم هيدروكسيدات الرباعية quaternary alkylammonium hydroxides التي تتسم بنفس الخصائص هي على سبيل المثال وليس الحصر رباعي ايثيل أمونيوم هيدروكسيد tetraethylammonium hydroxide ورباعي بروبيل أمونيوم هيدروكسيد tetrapropylammonium hydroxide.. الخ.

٥ كذلك فإن الجدول رقم ١ يوضح - لمعظم أمثلة الناشرات dispersant examples - مقياسا لقوة القاعدة - وكذلك الـ PKa اللوغاريتم السالب لثابت انحلال الحمض acid dissociation حيث أنه كلما ارتفعت قيمة الـ PKa كلما زادت قوة القاعدة. ومن ثم فإن ثنائي ايثيل أمين diethylamine على سبيل المثال يكون أقوى من أحادي ايثانول أمين monoethanolamine والذي يعتبر قاعدة أقوى من ثنائي ايثانول أمين diethanolamine حيث أن الـ $PKa \ 10.8 > 9.5 > 8.9$. وفي حين أن الأمينات amines السابقة تعتبر قواعد قوية نسبيا فإن القاعدة الأقوى في الجدول رقم ١ هي رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide حيث أن هذا الجوهر الكشاف ينحل تقريبا بصورة كاملة في الماء حيث يعتبر موصل كهربى بنسبة ١ : ١ وبذلك فإن تركيز الهيدروكسيد من الضروري أن يكون مساويا للتركيز الابتدائي رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide.

الجدول رقم (١)

١٥

أمثلة للناشرات المستخدمة في تعليق التيتانيا في الطور السائل المائي

الكاشف	الاختصار	الوزن الجزيئي	الكثافة	الذوبانية في الماء	درجة الغليان (م°)	درجة الوميض (م°)	الحموضة PKa
هيدروكسيد الأمونيوم	NH ₄ OH	١٨,٠	٠,٩٠	يمتزج بالماء	٣٦	-	٩,٣
ثنائي ايثيل	DEA	٧٣,١	٠,٧١	يمتزج	٥٥	٢٨-	١٠,٨

الكاشف	الاختصار	الوزن الجزيئي	الكثافة	الذوبانية في الماء	درجة الغليان (م°)	درجة الوميض (م°)	الحموضة PKa
أمين				بالماء			
رباعي ميثيل أمين هيدروكسيد	TMAOH	٩١,١	١,٠٠	يمنتج بالماء	-	١٠٠	-
احادى ميثانول أمين	MEAHOH	٦١,١	١,٠١	تام	١٧٠	٨٥	٩,٥
احادى ميثيل ايتانول أمين	MMEAHOH	٧٥,١	٠,٩٠	اكبر من ١٠	١٥٨	٧١	-
ثنائي ايتانول أمين	DEAHOH	١٠٥,١	١,٠٩	يمنتج بالماء	٢١٧	١٦٩	٨,٩
ثلاثي ايتانول امين	TEAHOH	١٤٩,٢	١,١٣	يمنتج بالماء	٣٦٠	١٧٩	٧,٨
ميثيل ثنائي ايتانول أمين	MDEAHOH	١١٩,١	١,٠٤	تام	٢٤٢	١٤٠	-
ثنائي ميثيل ايتانول امين	MDEAHOH	٨٩,١	-	-	١٣٥	٤١	١٠,٣
أمينو ميثيل ببروبانول	AMP	٨٩,١	٠,٩٤	-	-	٧٧	٩,٨
احادى ايزو	MIPA	٧٥,١	٠,٩٦	تام	١٥٩	٧٣	٩,٧

الكاشف	الاختصار	الوزن الجزيئي	الكثافة	الذوبانية في الماء	درجة الغليان (م°)	درجة الوميض (م°)	الحموضة PKa
بروبانول أمين							
ثنائي أيزو نرونانول أمين	DIPA	١٣٣,٢	٠,٩٩	تام	٢٤٩	١٣٥	٩,١
ثلاثي أيزو برونانول أمين	TIPA	١٩١,٣	٠,٩٩	-	٣٠٦	١٦٠	٨,١

الأمثلة : توصيف وخصائص الأطوار السائلة للزجة :-

المثال رقم (١) : B ٣٠٠-٥S :-

يعتبر ناشر التيتانيا B ٣٠٠-٥titania S من المواد السابق والمتوفره والتي يتم الحصول عليها من شركة MIC في THANN بفرنسا France. وقد تم تحضير هذا الطور السائل sol (سيشار إليها هنا في أي موضع آخر بـ E١) من خلال طريقة الربط الببتيدى peptization route باستخدام قاعدة عضوية قوية strong organic base وهى ثنائي ايثيل أمين diethylamine DEA. ويمكن توصيف ذلك الطور السائل sol بالعديد من الوسائل لتحديد خصائصه الفيزيائية determine physical properties. وتم قياس التوتر السطحي surface tension لملاطات الـ TiO₂ باستخدام مقياس التوتر السطحي K-surface tension Kruss ١٠٠ وباستخدام طريقة الحلقة Tensiometer ١٠. using DU Nouy. وكذلك تم قياس اللزوجة viscosity باستخدام مقياس اللزوجة Brookfield وكذلك تم قياس مدى القدرة على الوميض باستخدام طريقة Peusky - Martens. وكذلك فان العينة قد تم تحليلها باستخدام المجهر الالكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy. كذا فانه قد تم تجهيز العينة لتكون مناسبة للتحليل بالمجهر الالكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy بتخفيف ذلك الملاط ١ : ١٠٠٠ وذلك باستخدام using مخلوط mixture ١٥

٥٠: ٥٠ بين الايزوبروبانول isopropanol والماء - وقد تم رج المعلق المخفف يدويا ثم تم غمس شريحة المجهر الالكتروني الكاسح النحاسية المغلفة بالكربون carbon مباشرة في المعلق ثم سمح للشريحة بالتجفيف هوائيا ثم تم فحصها باستخدام المجهر الالكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy عند مدى تكبير يتراوح ما بين ٥٠ وحتى ٤٠٠,٠٠٠ ٥ مره. وتم إجراء التحليل باستخدام المجهر الالكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy JEOL ٢٠٠٠Microscopy ١١FX TEM و الذي تم تشغيله عند ٢٠٠ كيلو فولت. وتم توجيه الاهتمام أثناء عملية التصوير توصيف حجم وتوزيع الطور وتم التقاط الصور باستخدام كاميرا GATAN متعددة المسح CCD ووضعت بصيغة JPEG.

المثال رقم (٢) : SB-X ١ :

١٠ تم الحصول على عينة التيتانيا titania الناشرة dispersant SB-X ١ من شركة Mix في Tahnn بفرنسا وقد تم تحضير ذلك الطور السائل sol من خلال طريقة الربط البيتيدي peptization route وباستخدام قاعدة عضوية قوية strong organic base وهى رباعى ميثيل امونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide TMAOH وقد تم توصيف الطور السائل sol كما سبق.

الجدول رقم (٢)

خصائص الأطوار السائلة sols السابقة

١٥

الطور السائل	المثال	الوزن: % TiO ₂	الناشر dispersant	الوزن % لِلناشر	الأس الهيدروجيني	اللزوجة (بالستيبوان)	التوتر السطحي (مللي نيوتن/ متر)	نقطة الوميض (م°)
S5-300 B	١	١٧,٥	DEA	٢,٦	١١,٥	٢,٥	٤٧	٣٨
SB-X1	٢	١٧,٥	TMAOH	١,٢	١٢,١	٢,٤	٧١	اكبر من ١٠٠

ويتضح من الجدول رقم ٢ أن كلا من الأطوار السائلة sol S ٣٠٠-٥ و B و ١SB-X الخاصة بالأمثلة ١ ، ٢ تم تكوينها باستخدام قواعد عضوية قوية strong organic base ولكن منفصلة ومن خلال طريقة الرباط الببتيدى peptization method. كذلك فإن كلا منهما ذو محتوى منخفض من المواد الصلبة المتمثلة فى التيتانيا low titania solids حيث يبلغ هذا المحتوى ١٧,٥ ٪ وزناً فقط. كذلك فإن هذه الأطوار السائلة sols تكون لزوجتها منخفضة ولكنها على أية حال تختلف من حيث نقطة الوميض وقيمة التوتر السطحي surface tension.

ولا يفضل انخفاض نقطة اشتعال low flash point الـ ٣٠٠-٥S و B وكذلك قيمة التوتر السطحي surface tension المرتفعة في حالة الـ ١SB-X. كذلك فإن الشكل ٢ يوضح أن جزيئات التيتانيا titania particles فى حالة الطور السائل sol الـ ٣٠٠-٥S تتكون من التكتلات الابتدائية primary aggregates التي يكون حجمها ٥٠-٦٠ نانومتر وكذلك فإن هذه التكتلات تتكون من بلورات خامة اكسيد التيتانيوم المعدنية representative anatase والتي يصل حجمها إلى قليل النانومترات nanometers.

كذلك فإن اتضح من خلال تحليل المجهر الالكترونى الكاسح للطور السائل TEM analysis ١SB-X sol لا أن جزيئات التيتانيا titania particles فى هذه الحالة تتكون أيضاً تلك التكتلات الابتدائية primary aggregates التي يكون حجمها ٥٠-٦٠ نانومتر وكذلك فإن هذه التكتلات تكون من بلورات خامة اكسيد التيتانيوم المعدنية representative anatase والتي يصل حجمها إلى قليل من النانومترات nanometers.

الأمثلة من (٣-٩) :

فى الأمثلة التالية تم تحضير العديد من الأطوار السائلة sols باستخدام تشكيلة من الناشرات dispersants سواء فى صورة مفردة او فى صورة توليفات مع بعضها البعض. وفيما يتعلق بهذه التجارب فغن الناشرات المائية كانت محتوية على ٣٠ ٪ من اكسيد التيتانيوم anatase titania وينسبة ثابتة من الكتلة الكلية للناشر منسوباً ذلك إلى اكسيد التيتانيوم anatase titania

TiO₂ وهى ٢٠٪ وزناً وبالتالى فان المحتوى الكلى من المواد الصلبة solids (التيتانيا titania + dispersant) يكون حوالي ٣٧,٥٪ وزناً. وحيث أن المقدار الكلى من الناشر dispersant يكون حوالي ٧,٥٪ وزناً. كذا فان التيتانيا titania الابتدائية تم الحصول عليها من شركة MIC فى THANN بفرنسا France حيث كانت هذه المادة material فى صورة بلورات خامة اكسيد التيتانيوم المعدنية anatase crystal form. وحيث يكون هناك فقدا مقداره ١٧٪ وزناً عند الاحتراق عند ١٠٠٠م وكذلك تحتوى على اقل من ٠,٨٪ وزناً من ثالث اكسيد الكبريت SO₃ وكذا فإن متوسط حجم الجزيء particle size D ٥٠ كان ١,٢ ميكرون microns. تم تحضير ١٠٠ جرام من كل ملاط و ٧٥ جرام من بيئة الطحن و (٠,٣ مللم من بيئة YTZ) قد تمت اضافتهم. ثم بعد ذلك تم اختزال حجم جزيئات التيتانيا titania particles بطحن البيئة باستخدام الطاحونه الكوكبية Brinkman Retzsch لمدة ساعة واحدة وبعد ذلك تم تحديد مواصفات المنتجات وذلك بقياس الأس الهيدروجينى pH واللزوجة viscosity وحجم الجزيئات particles size (عن طريق التشتت الثابت للضوء فى الماء Malvern Masterizer ٢٠٠٠) وتوضح نتائج ذلك فى الجدول رقم ٣.

الجدول رقم (٣)

خصائص الأطوار السائلة اللزجة التى تم تحضيرها من خلال الطحن الكوكبي

اللزوجة بالسنتيوار	بالميكرون		الملاحظات	الأس الهيدروجينى PH	النسبة المئوية الكلية للناشر (وزن / وزن لـ TiO ₂)	النسبة المئوية للمواد الصلبة TiO ₂	وصف المنتج و/ أو الناشر	مثال
	D90*	D50*						
٢,٥	٠,١٢	٠,٠٩	مائع	١١,٨	١٥	١٧,٥	S5-300 B (DEA)	١.
٢,٤	١,٢٠	٠,١١	مائع	١٢,١	٧	١٧,٥	SB-X1 (TMAOH)	٢.

اللزوجة بالسنتيوار	بالمكرون		الملاحظات	الأس الهيدروجيني PH	النسبة المئوية الكلية للناشر (وزن / وزن لـ TiO_2)	النسبة المئوية للمواد الصلبة TiO_2	وصف المنتج و/أو الناشر	مثال
	D90*	D50*						
٤,٦	٠,١٨	٠,١٠	مائع	١٣,٧	٢٠	٣٠	رباعي ميثيل أمونيوم هيدروكسيد TMAOH	٣.
٣,٢٩٩	٠,٢١	٠,١١	مائع غليظ	١٠,٧	٢٠	٣٠	احادي إيثانول أمين MEAOH	٤.
١٩٠	٠,٢٣	٠,١٢	مائع غليظ	٩,٩	٢٠	٣٠	ثنائي إيثانول أمين DEAOH	٥.
٤,١٩٩	٠,٢٤	٠,١١	مائع غليظ	٩,٧	٢٠	٣٠	ميثيل ثنائي إيثانول أمين MDEAOH	٦.
-	١,٢٩	٠,٧٢	هلامي	-	٢٠	٣٠	NH4 OH	٧.
١,٢٠٠	٠,٢٣	٠,١٢	مائع غليظ	١٠,٢	٢٠	٣٠	DEAOH + MEAOH (15-5)	٨.
١,٨٢٤	٠,٢٣	٠,١١	مائع غليظ	١٠,٢	٢٠	٣٠	DEAOH + NH4 OH (18-2)	٩.
٤,٧	٠,٢٧	٠,١٢	مائع	١٢,٤	٢٠	٣٠	DEAOH + TMAOH (15-5)	١٠.
٣,٥	٠,٢٧	٠,١٢	مائع	١١,٠	٢٠	٣٠	DEAOH +	١١.

اللزوجة بالسنتيوار	بالمكرون		الملاحظات	الأس الهيدروجيني PH	النسبة المئوية الكلية للناشر (وزن / وزن لـ TiO_2)	النسبة المئوية للمواد الصلبة TiO_2	وصف المنتج و/أو الناشر	مثال
	D90*	D50*						
							TMAOH (18-2)	
٦,٨	٠,٢٦	٠,١١	مائع	١٠,٤	٢٠	٣٠	DEAOH + AMP (15-5)	١٢
٥,١	٠,٢٦	٠,١١	مائع	١١,٣	٢٠	٣٠	DEAOH + TMAOH (18-2)	١٣
٦,٩	٠,٢٤	٠,١١	مائع	١٠,٨	٢٠	٣٠	DEAOH + TMAOH (18-2)	١٤
٦,١	٠,٢٥	٠,١١	مائع	١٠,٤	٢٠	٣٠	DEAOH + TMAOH (19-1)	١٥
١,٦٨٦	٠,٢١	٠,١١	هلامي	١٠,٧	٢٠	٣٠	MEAHOH + AMP (15-5)	١٦
١٣,٣	٠,٢٥	٠,١١	مائع	١٠,١	٢٠	٣٠	DEAOH + AMP (18-2)	١٧
٥,٨	٠,٢٧	٠,١١	رغوى ولكنه مائع	١٠,٦	٢٠	٣٠	DEAOH + AMP + TMAOH (15- 4-1)	١٨

اللزوجة بالسنتيوار	بالمكرون		الملاحظات	الأس الهيدروجيني PH	النسبة المئوية الكلية للناشر (وزن / وزن لـ TiO_2)	النسبة المئوية للمواد الصلبة TiO_2	وصف المنتج و/أو الناشر	مثال
	D90*	D50*						
٧,٠	٠,٢٥	٠,١١	مائع	١٠,٢	٢٠	٣٠	TEAOH + TMAOH (18-2)	١٩.
١٠,٠	٠,٤٢	٠,١٣	رغوى	٩,٩	٢٠	٣٠	TEAOH + AMP (15-5)	٢٠.
٢,١٦٦	٠,٢١	٠,١١	مائع غليظ	١٠,٧	٢٠	٣٠	MEAHOH + MIPA (15-5)	٢١.
٨٠	٠,٢٥	٠,١١	رغوى خفيف	١٠,١	٢٠	٣٠	DEAOH + MIPA (15-5)	٢٢.

وفى الأمثلة من رقم ٣ وحتى رقم ٧ نجد أن كل طور سائل sol يحتوى على ناشر واحد فقط وذلك فيما عدا الطور السائل الخاص بالمثال رقم ٣ (رباعى ميثيل أمونيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide) وكذا فإنه يلاحظ أن لزوجة كلا من تلك الأطوار السائلة sols المحضرة تكون مرتفعة جداً وكذلك فإنه فى أحد الحالات (٧E - هيدروكسيد الامونيوم ammonium hydroxide) نجد أن هذا الطور السائل sol تتم تقسيته بحيث يكون فى صورة هلامية بحيث يقاوم فعل التدفق. كذلك فإنه فى المثال رقم ٣ - TMAOH نجد أن اللزوجة viscosity تكون منخفضة نسبياً ولكن قيمة الأس الهيدروجيني pH تزداد استثنائياً كذلك فإنه كما أشير إلى ذلك سابقاً نجد أن قيمة التوتر السطحي surface tension للطور السائل للـ SB-X ١

والذى يتم تحضيره باستخدام رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide فقط تكون مرتفعة جدا وكذا فإن رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide يكون غالى الثمن جداً وذو رائحة ننته.

كذلك فإنه فيما يتعلق بالاطوار السائلة sols الخاصة بالأمثلة رقم ٨ و ٩ والتي تم تحضيرها

٥ باستخدام مخاليط mixtures من اثنين من الناشرات DEAOH / MEOH dispersants فى

المثال ٨ و OH, DEAOH٤NH فى المثال رقم ٩ فان المقدار الكلي من الناشر dispersant فى

حالة تلك المخاليط mixtures قد تم الحفاظ عليه ثابتا ومساويا لـ ٢٠٪ وزناً من التيتانيا titania.

فى حين أن نسبة الناشرات dispersants تباينت كما يتضح ذلك فى الأقواس الموضحة فى

الجدول رقم ٣. ومن ثم فإن الطور السائل sol الخاص بالمثال رقم ٨ قد تم تحضيره بمزج ثنائي

١٠ ايثانول أمين mixing diethanolamine واحادى ايثانول أمين monoethanolamine بنسبة ١٥ :

٥٪ وزناً وعلى أساس الـ TiO_2 .

المثال رقم ١٠-٢٢

كذلك يتضح من الجدول رقم ٣ أنه حتى فى حالة تلك الناشرات الممزوجة mixed dispersants

نجد أن لزوجة تلك الأطوار السائلة sols تكون مرتفعة جدا من تلك الناشرات dispersants ثابت

١٥ ومساويا لـ ٢٠٪ وزناً من التيتانيا titania. كذلك فإن نسبة تلك الناشرات dispersants تباينت كما

هو موضح فى الأقواس الموضحة فى الجدول رقم ٣ ولعله من المدهش أنه يلاحظ فى الجدول

رقم ٣ أن مخاليط mixtures رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium

hydroxide مع أمينات الالكانول alkanolamines DMEAOH, TEAOH, DEAOH, MEAOH

قد أظهرت قيماً منخفضة جداً يتواجد . رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد

٢٠ tetramethylammonium hydroxide بمقادير منخفضة نسبياً تتراوح من ١-٥٪ وزناً - على

أساس الـ TiO_2 . كذلك فان تأثير ذلك المقدار الصغير من رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد

tetramethylammonium hydroxide المضاف على اللزوجة viscosity عندما تم مزجه مع

أمينات الالكانول alkanolamines يتضح تماما بمقارنة تلك الأطوار السائلة sols الخاصة بهذه الأمثلة بتلك الأمثلة (الأطوار السائلة الخاصة بالأمثلة ٥,٤) حيث توجد أمينات الالكانول alkanolamines كناشر فقط. كذلك يتضح أن لزوجة تلك الأطوار السائلة sols المصنوعة من مخاليط الناشر dispersant الخاص بأمينات الالكانول alkanolamines مع رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide تكون مشابه للزوجات الـ ٣٠٠-٥S و B-300 - المثال رقم ١ - وذلك على الرغم من الزيادة في محتوى المواد الصلبة solids (حوالي ٣٠٪ TiO_2) للأطوار السائلة sols الخاصة بالاختراع الحالي.

كذلك فقد تم تحضير المخاليط mixtures الثنائية والرباعية وباستخدام الطريقة الموضحة سابقا وبالتحديد فانه قد تم استبدال القاعدة القوية جدا رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide بالقواعد القوية MIPA, AMP و $\text{PKA} = 9.8, 9.7$ على الترتيب وذلك لتكوين مخاليط mixtures مع الـ DEAOH, MEAOH الـ TEAOH. وعندما يتم مزج الـ AMP بمقدار يتراوح من ٢-٥٪ وزناً (على أساس الـ TiO_2) مع الـ DEAOH - الأمثلة ١٢ و ١٧ فإن المخاليط mixtures تكون ذات لزوجة منخفضة بشدة بالنسبة لذلك الطور السائل sol الذي تم تكوينه بالـ DEAOH فقط - المثال ٥ وبالمثل فانه عندما يتم مزجه مع الـ TEAOH - المثال رقم ٢٠ - فإن اللزوجة viscosity ستكون منخفضة نسبياً وعلى أية حال عندما يتم مزج الـ AMP مع الـ MEAOH - المثال رقم ١٦ فإن اللزوجة ستكون مرتفعة وسيكون الخليط صوره هلامية وبالتالي فإن الـ AMP ليس له نفس هذا التأثير القوي الخاص بالـ رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide. وبالمثل يمكن تسجيل الملاحظات المتعلقة بمخاليط mixtures الـ MIPA مع أمينات الالكانول alkanolamines MEAOH المثال رقم ٢١ - والـ DEAOH - كذا فإنه في حالة المثال رقم ٢١ نجد أن لزوجة الطور السائل sol تكون مرتفعة جداً في حين أنه في حالة المثال رقم ٢٢ نجد أن لزوجة الطور

السائل sol تكون متوسطة. وبدون التقيد بنظرية معينة فإنه يمكن الانحراف شيئاً ما عن عن البيانات السابقة.

أولاً :- عند تحضير هذه الأطوار السائلة sols التي تتميز بقلوبتها وارتفاع محتواها من المواد الصلبة المتمثلة في التيتانيا high solids titania sols وعندما يتم استخدام القواعد الضعيفة التي يكون Pka أقل من ٩,٥ ، على أنها الناشر dispersant الوحيد وعند مستويات منخفضة نسبياً (٢٠٪ وزناً على أساس الـ TiO_2) - كذلك فإن الأطوار السائلة sols المنتجة تميل إلى أن تكون ذات لزوجة مرتفعة نسبياً desired low viscosity.

ثانياً : - المخاليط mixtures المكونة من القاعدة القوية جداً من رباعي ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide وقواعد امينات الالكانول alkanolamines الضعيفة نسبياً يمكنها أن تنتج الأطوار السائلة sols ذات اللزوجة المنخفضة المرغوبة desired low viscosity.

أمثلة عمليات الطحن :

يتضمن أيضاً الاختراع الحالي انحلال التكتلات وانحلال التجمعات لجزيئات التيتانيا titania particles الابتدائية المتكتلة والمتجمعة وذلك عن طريق الطحن باستخدام بيئة صغيرة جداً وفي وجود تلك التوليفات في الناشر dispersant. وتعد تلك الطريقة من التحضير ضرورية للاختراع الحالي حيث وجد أن طريقة الربط الببتيدى الكيميائي والتي تستخدم لتحضير هذه الأطوار السائلة sols لا تكون فعالة مع مخاليط الناشر السابق وصفها. كذا فإنه في عملية الطحن تعبر المتفاعلات (بما في ذلك مصدر التيتانيا titania source material ومخاليط الناشر ٩ خلال طاحونة البيئة (مثل طاحونة الـ Netsch Labstar LR MKZ-١٠)). وبعد زمن قصير في غرفة الطحن نجد أن تكتلات وتجمعات التيتانيات titania في المادة الابتدائية تتحل مكونة الطور السائل sol الثابت الفائق الدقة للتيتانيا titania والذي يشتمل بصورة أساسية على الجزيئات ذات الحجم البالغ نحو ٥ نانومتر مع وجود بعض البقايا من هذه التجمعات والتي يكون حجمها ٣٠-٣٤٠٠.

- ٦٠ نانو متر وكذلك التجمعات الأكبر حجما والتي يكون حجمها أكبر من ١٠٠ نانومتر. وفي عملية الطحن هذه يتم توفير الطاقة الميكانيكية mechanical energy بواسطة بيئة الطحن التي تعمل على التزويد بالطاقة الكيميائية mechanical energy الخاصة بعملية الربط الببتيدى للألكالين alkaline peptization process مما يسمح بتكوين الأطوار السائلة sols ذات المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids والذي يتم تكوينه تحت ظروف معتدلة نسبيا من حيث الزمن ودرجة الحرارة وقيمة الأس الهيدروجيني pH. كذلك فان من السمات الاساسية لتلك العملية الخاصة بالطحن هي انها تسمح بتكوين المرونة عندما يتم اجراءها مع اضافة محورات سطح التيتانيا titania surface modifiers والتي من أمثلتها على سبيل المثال وليس الحصر السيليكا silica والتنجس tungsta والألومينا alumina. وفي المقابل فان مثل هذه الاضافات تتداخل مع عملية الربط الببتيدى الكيميائى حيث أن تلك الاضافات تعمل على زيادة تثبيت سطح التيتانيا titania surface. كذا فإنه من المفيد أن يتم دمجها أثناء خطوة التفتيت، كذلك فإن الخصائص الكيميائية المتفرده للناشر تكون مطلوبة لتثبيت جزيئات التيتانيا titania particles الصغيرة وتوجيهها نحو عملية اعادة التجمع وكذلك لتوفير الأطوار السائلة sols ذات اللزوجة المنخفضة low viscosity والتوتر السطحي المنخفض low surface والتي يتم تكوينها تحت طحن معتدله mild milling conditions ١٥.

المثال رقم (٢٣) :-

- تحضير الطور السائل sol ذو المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids من خلال طحن بيئة التيتانيا titania مع الناشر dispersant المكون الـ DEAOH/ TMAOH الممزوجين : يوضح هذا المثال مدى سهولة تحضير لتركيبات الخاصة بالاختراع الحالى والتي تتم طورها السائل بارتفاع محتواه من المواد الصلبة high solids وذلك عن طريقة طحن البيئة via media milling. ٢٠
- تم تحضير تركيبة الملاط عن طريق مزج ٦,٦٦ كجم من ثنائى ايثانول أمين diethanolamine ٨٥٪ من الـ DEAOH و ٢,٥٢ كجم من رباعي ميثيل أمونيوم هيدروكسيد

(tetramethylammonium hydroxide ٢٥٪ TMAOH) مع ٤٤,٥١ كجم من الماء. وتم إضافة ٣٠,٣ كجم من خامة اكسيد التيتانيوم المعدنى للتيتانيا (anatase titania ١٧٪ فقد عند الاحتراق وأقل من ٠,٨٪ وزناً من ثالث اكسيد الكبريت SO_3) إلى هذا المحلول ومع المزج الجيد good mixing. ويحتوى هذا المخلوط على ٣٠٪ وزناً من اكسيد التيتانيوم TiO_2 anatase titania ٥ و ٦,٧٥٪ وزناً من DEAOH و ٠,٧٥٪ وزناً من الـ TMAOH. وتم طحن كل ذلك باستخدام طاحونة الـ Netzsch LMZ- ١٠ ومع ٠,٢ - ٠,٣ ملغم من البيئة - وتم اعادة تدوير الملاط خلال غرفة الطحن ومقداره ١٧٣ دقيقة ، وقد تم تعيين المادة هنا كما فى حالة E٢٣. وتتضح بعض خصائص الطور السائل sol الخاص بالمثال ٢٣ فى الجدول ٤. كذلك فإنه يلاحظ أن قيمته الأس الهيدروجين pH للطور السائل sol كان مقدارها ١٠,٨ والتي بذلك تكون أقل من تلك الخاصة بـ S٥ - ٣٠٠٠ B٢ وكذلك يتميز الطور السائل sol بارتفاع نقطة اشتعاله flashpoint ١٠ وانخفاض رائحته essentially odor-less.

الجدول رقم (٤)

الأطوال السائلة المختلفة التى تم تحضيرها عن طريق طحن البيئة

المثال	الاكسيد الغير عضوى	النسبة المئوية للمركب الغير عضوى	الناشر ١/	النسبة المئوية لوزن الناشر ١	الناشر ٢/	النسبة المئوية لوزن الناشر ٢	الاس الهيدروجينى PH	D50 بالميكرون	اللزوجة بالسنتيبواز	التوتر السطحي بالملى نيوتن / متر
٢٣.	TiO_2	٣٠	DEAOH	٦,٧٥	TMAOH	٠,٧٥	١٠,٨	٠,١٠	٥,١	٥٥
٢٤.	TiO_2	٣٥	MEAHOH	٦,٣٠	TMAOH	٠,٨٠	١١,٢	٠,١٢	٨,٥	٤٣
٢٥.	TiO_2 WO_3	٣٠	MEAHOH	٢,٩٦	TMAOH	٠,٥٥	١٠,٣	٠,١٢	٩,٠	٤٢
٢٦.	TiO_2	٣٠	MEAHOH	٢,٤٠	TMAOH	٠,٩٠	١٠,٢	٠,١٢	٤,٥	٤٦

المثال	الاكسيد الغير عضوى	النسبة المئوية للمؤكسيد الغير عضوى	الناشر ١ /	النسبة المئوية لموزن للناشر ١	الناشر ٢ /	النسبة المئوية لموزن للناشر ٢	الاس الهيدروجيني PH	D50 بالمكرون	اللزوجة بالسنتيواز	التوتر السطحي بالملي نيوتن / متر
	SiO ₂ WO ₂									
٢٧.	TiO ₂	٣٠	DEAOH	٤,٦٠	TMAOH	٠,٥٨	١٠,٢	٠,١١	٥٣,٠	٤٥
٢٨.	TiO ₂ SiO ₂ WO ₃	٣٠	DEAOH	٢,٣٥	TMAOH	١,٨٣	١١,٨	٠,١١	٤,٠	٣٦

ولتقييم ومقارنة أحجام الجزيئات particle sizes الخاصة بذلك الطور السائل sol مع تلك الخاصة

بالـ ٥S-٣٠٠B فإنه تم استخدام كلا من المجهر الالكتروني النافذ Transmission Electron

Microscopy والطرء المركزى بقرص أشعة x-ray disc centrifuge analysis. وفيما يخص

٥ الطريقة الاخيرة فإن الأطوار السائلة sols تم تخفيضها إلى ٣-٤٪ وزناً من الـ TiO₂ وتم التشغيل

عند ٩٠٠٠ لفة فى الدقيقة ولمدة ٤٥ دقيقة وذلك على آلة XOC1B- الخاصة بشركة

Brookhaven للأدوات. وتتضح نتائج التحليل analysis الخاص بالطرء المركزى بقرص أشعة X

فى الجدول (٥) والى تم حسابها على أساس عدد الجزيئات وكذلك فإن نتائج تحليل المجهر

الالكترونى الكاسح تتضح فى الشكل رقم ٣.

الجدول رقم (٥)

١٠

الأطوال السائلة sols المختلفة التى تم تحضيرها عن طريق طحن البيئة

E 23	S5- 300 B	
١٨	٣٢	D10 ، نانومتر

E 23	S5- 300 B	
٢٠	٣٤	D16 ، نانومتر
٢٨	٤٠	D50 ، نانومتر
٤٠	٤٩	D84 ، نانومتر
٤٦	٥٣	D90 ، نانومتر
٠,٩٧	٠,٥١	المدى (D90- D10)/ D50

كذلك فان مقاييس الـ XDC توضح أن تلك التركيبة المخترعة والتي تم تحضيرها بعملية الطحن تكون ذات حجم منخفض لجزيئات البيئة lower median particle size وذلك على الرغم من أن توزيع حجم الجزيئات particles size يكون أعرض من ذلك الخاص بالـ ٥S-٣٠٠ B. كذلك فإن الصورة الخاصة بالمجهر الإلكتروني النافذ Transmission Electron Microscopy الشكل رقم ٣ (تشير أن العينة المطحونة تتكون أيضا من بللورات يبلغ حجمها حوالي ٥ نانومتر. وعلى أية حال فإن درجة التكتل قد انخفضت بشدة مقارنة بالـ ٥S-٣٠٠ B (الشكل رقم ٢) ولذلك فإنه يوجد العديد من الجزيئات الصغيرة small particles من تلك العينة المطحونة (الشكل رقم ٣). كذلك فان مستويات التكتل او التجمع في الـ ٢٣E (الشكل رقم ٣) تتراوح ما بين ما يقرب من الصفر مع مقدار كافى من العينة المكنة من البللورات free (الغير متكتلة - non-agglomerated) وحتى جزء صغير من التكتل القياسى وذلك مع مماثلة التجمع / التكتل البلوري crystallite aggregation لذلك الخاص بالعينة القياسية.

الأمثلة أرقام (٢٥ - ٢٦ - ٢٨):-

التحويرات السطحية surface modification للتيتانيا أثناء التحضير ٨٠١:-

١٥ فيما يتعلق بالتطبيقات الحفزية catalytic applications الخاصة بالتيتانيا titania يفضل تقليل حجم الجزيء particle size وتكبير مساحة السطح لمدعم التيتانيا وكذلك يفضل الحفاظ على التيتانيا titania في صورة بللورة اكسيد التيتانيوم titania المعدنية وعلاوة على ذلك فإنه يفضل

أن يتم دمج محورات ومثبتات مختلفة وذلك لتعزيز النشاط الحفزي enhance catalytic activity. وعلى سبيل المثال فإن المحفزات catalyst التي تعتمد على التيتانيا titania والتي تكون متوفرة تجارياً والخاصة بتطبيقات الاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction تحتوى على الفاناديا المضافة (الاكسيد النشط حفزياً catalytically active oxide) وكذلك التنجستا tungsta واختيارياً يمكن أن تحتوى على السيليكا silica. وتعتبر التنجستا tungsta محور/ مشجع حيث تعمل على جعل النشاط الحفزي catalytic activity للفاناديا vanadia معتدلاً - فعلى سبيل المثال فإنها تعمل على تثبيت ميل الفاناديا لأكسدة ثانى أكسيد الكبريت surface improve thermal stability catalyst.

كذلك فإنه من الأمور الاختيارية أن تتواجد السيليكا silica على السطح لتعمل على تحسين الثبات الحرارى للمحفز low viscosity silica-surface. هذا وفيما يخص الأطوار السائلة sols القلوية alkaline منخفضة اللزوجة viscosity المعاملة سطحياً بالسيليكا silica والخاصة بالاختراع الحالى فإنه قد تم تحضيرها بواسطة طحن البيئة فى وجود الصورة السائلة من السيليكا silica مشتملة على رباعى ميثيل أمونيوم سيليكات tetramethylammonium silicate و/ أو التنجستا tungsta كما هو موضح فى الجدول رقم (٤).

كذا فإنه فيما يخص المثال ٢٦ فإنه قد تم تحضير الطور السائل sol E ٢٦ مع التركيبة على أساس الاكسيد الغير عضوى inorganic oxide basis المحتوية على ٩٠٪ من TiO_2 و ٤٪ من SiO_2 و ٦٪ من WO_3 وذلك بالطريقة التالية : تم تحضير تركيبة الملاط اولا بمزج ٤٠ جرام من أحادي ايثانول أمين (monoethanolamine ٨٥٪ MEAOH) و ٢٣٣ جرام من رباعى ميثيل أمونيوم سيليكات (tetramethylammonium silicate ٩٪ من SiO_2) و ٣٦ جرام من بارانتجستات الأمونيوم ammonium paratungstate WO₃, ٨٨٪ APT , و ٨٦٤ جرام من الماء.

وتم إضافة ٥٦٩ جرام من خامة اكسيد التيتانيوم المعدنى للتيتانيا anatase titania بنسبة فقد تبلغ ١٧٪ عند احتراق - وأقل من ٨,٠٪ وزناً من ثالث اكسيد الكبريت - إلى المحلول السابق مع

المزج الجيد good mixing. ويحتوى هذا المخلوط mixture على ٣٠٪ وزناً من الاكاسيد الغير عضوية الكلية inorganic oxides. وتم طحن ذلك باستخدام طاحونة Netzsch Labstar ٠,٥ L ومع مقدار يتراوح ما بين ٠,٢ - ٠,٣ من البيئة YTZ. تم إعادة تدوير الملاط خلال غرفة الطحن بمعدل تدفق يبلغ ٠,٥٦ لتر/ دقيقة ولمدة كلية بلغت ٣٠ دقيقة. كذلك فإن الأطوار السائلة sols الخاصة بالأمثلة ٢٥ - ٢٨ E ٢٥, ٢٨ قد تم تحضيرها بنفس الطريقة ولكن مع اختلاف التركيبات النهائية final compositions. كذا فإنه يتضح من خلال بيانات الجدول ٤ أن الأطوار السائلة المنتجة sols produced بالتركيبات لسابقة وعن طريق عملية طحن البيئة يكون حجم جزيئاتها particle size صغيراً ولذلك تتميز بانخفاض لزوجتها low viscosity وتوترها السطحي low surface tension. وتعتبر هذه الأطوار السائلة sols مفيدة فيما تم توضيحه هنا مثل التطبيقات مثل الاختزال الحفزي الانتقائي selective catalytic reduction.

المثال رقم (٢٩):

تم توجيه المثال رقم ٢٩ نحو الفوائد الحفزية التي تم تحقيقها بدمج محورات السيليكا silica والتنجستا tungsta أثناء إنتاج ذلك الطور السائل sol. كذا فقد تم عقد مقارنة ما بين مادة الـ $2\text{TiO} \cdot \text{SiO}_2 - \text{WO}_3$ ونفس التركيبة الخاصة بالمثال ٢٦ (2SiO_2 ٤٪ و 2TiO ٩٠٪ و ٦٪ 3WO) حيث اضيف في هذه الحالة الـ 2SiO_2 WO ٣ فقط في صورة سيليكا غروية incorporating silica - وذلك بعد تحضير الطور السائل sol لـ 2TiO . ومن ثم فإنه لا ١٠٠ جرام من الطور السائل sol مثلاً يضاف ٢,٢٧ جرام من الـ (APT ٨٨٪ 3WO) و ٤,٤ جرام من الـ LNDX ٣٠ AS - ٣٠٪ من الـ 2SiO_2) مع التقليب وتم تعيين هذه المادة كـ ٢٩E.

هذا وقد تم تقييم كلا من E ٢٦-, E ٢٩E, ١ كمدعمات للمحفزات catalyst supports التي تعتمد على الفاناديا vanadia وذلك بالطريقة التالية : يضاف في كل حالة ٠,٣١ جرام من الفاناديا vanadia إلى مقدار مناسب من الطور السائل sol على سبيل المثال ٥٠ جرام من الطور السائل sol ٣٠٪ وزناً وذلك لينتج حمل ثابت من الـ ٥٠٢٧ ٢٪ وزناً ثم تم تجفيف المخلوط تحت تفريغ

عند ٧٥°م وباستخدام المبخر الدوار ثم تم إنضاج مواد الفاناديا المحملة vanadia-loaded materials عند درجة حرارة مرتفعة high temperature وفى بيئة تستخدم الحرارة الناتجة عن الماء - هيدرو حرارية 750° - hydrothermal environment لمدة ١٦ ساعة وفى ١٠٪ ماء - وذلك لمحاكاة ذلك الانضاج المتسارع فى الاستخدام الواقعة والخاص على سبيل المثال بمحفزات catalyst الاختزال الحفزى الانتقائى selective catalytic reduction الخاصه بتطبيقات محرك الانبعاث النقل المستخدم للديزل mobile diesel emission ثم تم بعد ذلك تقييم المحفزات catalysts المنضجة وذلك من أجل توفير القدرة على تحويل ال NO إلى ال ٢N DENOX - باستخدام عينة من ٠,١ جرام من كل عينة لمحفز الفاناديا المحملة vanadia-loaded catalyst sample. تم ترسيب المحفز وتشبيكه بشبكة - ٢٠ +/- ٤٠ وتم تحميل المفاعل به وذلك لتعين تحول ال NO فى وجود النشادر ٣NH . كذلك فقد تم امرار تيار متدفق يحتوى على ٥٪ اكسجين ٢oxygen O و ٥٠٠ جزئ فى المليون من النشادر ٣NH و ٥٠٠ جزء فى المليون NO و ٥٪ من الماء وذلك فوق المحفز وبسرعة فراغ بلغت ٦٥٠ I/g. cat - hr . كذلك فإن نتائج تحول ال NO والتي تم تعيينها عند ٣ درجات حرارة تتضح فى الجدول رقم (٦).

الجدول رقم (٦)

نتائج اختبار DENOX لعدد مختلف من المحفزات catalyst

المثال	تحول ال NO		
	درجة الحرارة = ٢٥٠°م	درجة الحرارة = ٣٥٠°م	درجة الحرارة = ٤٥٠°م
E26	١٢,٩	٤٢,٩	٤٣,٧
E29	٣,٦	١٢,٦	١٠,٩
E1	٣,٨	١٤,٧	١٣,٠

ويتضح من خلال النتائج أن مادة المحفز catalyst material الخاص بالمثال E٢٦ تكون نشطة أكثر من غيرها من التركيبات المشابهة وكذلك ال E٢٩ والتي تم تكوينها باضافة ال ٢SiO , ٣WO او التركيبات المشتقة من الطور السائل sol الخاص بالمثال E١.

كذلك فانه فى التمثيل المفضل للاختراع الحالى يمكن أن يتم مزج أكثر من نوع واحد من الناشرات dispersants وبالنسب المناسبة للحصول على تلك الأطوار السائلة sols القلوية التي تتميز بانخفاض قدرتها على الوميض والخاصة بالاختراع الحالى. ومن ثم فانه فى بعض التمثيلات يمكن استخدام مقداراً صغيراً من رباعى ميثيل الومنيوم هيدروكسيد tetramethylammonium hydroxide (ذو الثمن الغالى والرائحة النتنة) وذلك فى صورة مخلوط مقدار أكبر من الالكانول أمين مثل ثنائى ايثانول أمين diethanolamine وذلك للحصول على الطور السائل sol الثابت الذي يتميز بارتفاع قيمة الأس الهيدروجينى pH.

وعلى غير المتوقع فانه وجد أن هناك مخاليط mixtures معينة من بعض الناشرات dispersants والتي تم الإفصاح عنها هنا تكون ذات لزوجة وتوتر سطحي surface tension منخفض جداً حتى عند استخدامها فى تحضير الأطوار السائلة للنتيتانيا ذات المحتوى المرتفع من المواد الصلبة high solids titania sols والخاصة بالاختراع الحالى.

وفى أحد التمثيلات يمكن الاسترشاد بالـ PKa للأمين فى اختيار الناشرات dispersants المستخدمة فى المخلوط mixture والتي يمكن عن طريقها أن تظهر قلوية الأمين basicity amine وكذلك قيمة الأس الهيدروجينى pH للطور السائل. فعلى سبيل المثال فإن الامين amine الذي يعتبر قاعدة ضعيفة نسبياً (حيث أن الـ PKa أقل من ١٠,٥) يمكن استخدامه كمكون ناشر ابتدائي. فى حين أن الأمين amine الذى يعتبر قاعدة قوية نسبياً (حيث أن الـ PKa أكبر من ١٠,٥) يمكن استخدامه كمكون ناشر ثانوى secondary dispersant component.

وعلى الرغم من أنه قد تم وصف الاختراع ومميزاته بالتفصيل فإنه يجب أن يفهم أنه يمكن اجراء مختلف التغيرات والتحويلات والتبديلات ولكن بدون الاخلال بجوهر الاختراع وذلك كما تم تعريفه من خلال عناصر الحماية الملحقة. وعلاوة على ذلك فإن هذا الجوهر الخاص بالطلب الحالى لا يميل إلى كونه مقيدا بالتمثيلات الخاصة بالعملية او تركيبات المادة او الوسائل أو الخطوات او الطرق والتي من شأنها أن تحقق نفس النتيجة التى تحققها تلك التمثيلات الموضحة هنا والتي

ربما تستخدم طبقاً للاختراع وتبعاً لذلك فإن عناصر الحماية تميل إلى كونها محتواه ضمن جوهر الاختراع فيما يتعلق بالعمليات أو التركيبات الخاصة بالمادة أو الوسائل أو الطرق أو الخطوات. كذلك يذكر أن كل المراجع أو براءات الاختراع أو المنشورات التي تم الاستشهاد بها هنا قد تم دمجها كلية بصورة مرجعية.

٥ كذلك فإنه يتم الكشف هنا عن المفاهيم التالية على الأقل :

المفهوم رقم (١) : الطور السائل المائي للنتيتانيا aqueous titania sol والذي يحتوي على :-
• مكون صلب يحتوي على ٥٠٪ على الأقل من جزيئات TiO_2 للأنتايز و أقل من ٥٠٪

من الأكاسيد الغير عضوية inorganic oxides ماعدا TiO_2 ؛ و

• مكون مائي solids component يحتوي على مخلوط من كاشف (جوهـر كشاف) قلوي

١٠ أول first alkaline على الأقل والذي يشتمل على قاعدة ضعيفة ذات قيمة PKa أقل من ١٠,٥ وكذلك كاشف قلوي ثاني second alkaline على الأقل والذي يشتمل على قاعدة قوية ذات قيمة PKa أكبر من ١٠,٥ ؛ و

• حيث أن الطور السائل المائي للنتيتانيا aqueous titania sol يكون الأس الهيدروجيني

١٥ PH له أكبر من ١٠ وكذلك فإن حجم جزيئات TiO_2 للأنتايز anatase يكون فعلياً أقل من ١ ميكرومتر وكذا فإنهم يتواجدوا في الطور السائل المائي aqueous sol بكسر (جزء) كتلي و/ أو كسر حجمي أكبر من ٠,٢٥.

المفهوم رقم (٢) :

• الطور السائل المائي للنتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول حيث أن

٢٠ تلك الأكاسيد الغير عضوية inorganic oxides تشتمل على الأقل على واحد من الأكاسيد

الاضافية من السيليكا additional oxides silica، التنجستا tungsta، الألومينا alumina، السيريا

ceria، النحاس copper، الحديد iron، المنجنيز manganese و/ أو الفناديا vanadia.

المفهوم رقم (٣) :

الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول حيث أن مساحة سطح جزيئات الأناتيز للتيتانيا anatase titania particles have surface area تجاوز ٥٠ متر مربع/ جرام و تتضمن أحجام مسامية (ثغور) تجاوز ٠,١ سم^٣ / جم.

٥ المفهوم رقم (٤) :

• الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول حيث أن الكاشف القلوي alkaline الأول يكون هو الألكانول أمين alkanolamine.

المفهوم رقم (٥) :

• الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول، حيث أن الكاشف القلوي الثاني second alkaline reagent يكون هو الالكيل أمينيوم هيدروكسيد رباعي aquaternary alkylammonium hydroxide.

المفهوم رقم (٦) :

• الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول، تكون لزوجته viscosity أقل من ١٠٠ سنتيبواز.

١٥ المفهوم رقم (٧) :

• الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول يكون توتره السطحي surface tension أقل من ٧٠ مللي نيوتن/ متر.

المفهوم رقم (٨) :

• الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بالمفهوم الأول تكون نقطة اشتعاله flash point (وميضه) أكبر من ١٠٠ درجة مئوية.

٢٠ المفهوم رقم (٩) :

طريقة لإنتاج الطور السائل المائي فائق الدقة للتيتانيا producing an ultrafine aqueous titania

sol والتي تتضمن :-

• توفير الطور السائل المائي للتيتانيا ultrafine aqueous titania sol والذي يشتمل على

:-

• ٥ مكون صلب يحتوى على الأقل على ٥٠٪ من جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية

TiO₂ representative anatase particles و أقل من ٥٠٪ من الأكاسيد الغير عضوية

inorganic oxides ما عدا الـ TiO₂؛ و

• مكون مائي يحتوى على مخلوط mixture من الكاشف القلوي الأول first alkaline

reagent على الأقل والذي يشتمل على قاعدة ضعيفة ذات قيمة PKa أقل من ١٠,٥ وكذلك

١٠ الكاشف القلوي الثاني second alkaline reagent على الأقل والذي يشتمل على قاعدة قوية ذات

قيمة PKa أكبر من ١٠,٥؛ و

• وكذلك حيث أن ذلك الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol يكون الأس

الهيدروجيني pH له أكبر من ١٠ وكذلك فإن حجم جزيئات particles خامة أكسيد التيتانيوم

المعدنى للأناتيز يكون أقل من ١ ميكرومتر وكذا فإنهم يتواجدوا في الطور السائل المائي

١٥ aqueous sol عند كسر كتلي mass fraction و/ أو كسر حجمي volume fraction أكبر من

٤٠,٢٥؛ و

• وكذلك معالجة ذلك الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol وذلك من خلال

أوساط طحن والتي بعدها نجد أن جزيئات الـ ٢TiO يكون حجمها أقل من ١ ميكرومتر وبذلك

يتم تكوين الطور السائل المائي الفائق الدقة للتيتانيا ultrafine aqueous titania sol.

٢٠ المفهوم رقم (١٠) :

• الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن تلك الأكاسيد الغير عضوية inorganic oxides تشمل على الأقل على أحد الأكاسيد الإضافية للسيليكا silica، التنجستا tungsta، الألومينا، السيريا ceria، النحاس copper، الحديد iron، المنجنيز manganese و/أو الفناديا vanadia. المفهوم رقم (١١) :

٥ • الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية representative anatase particles (TiO_2) للتيتانيا titania تكون مساحة سطحها أكبر من ٥٠ م^٢ / جم وكذلك يزيد حجم ثغورها pore volume عن ٠,١ سم^٣ / جم. المفهوم رقم (١٢) :

الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن الكاش quaternary alkaline ammonium hydroxide ف القلوي alkaline الأول يكون هو الالكانول أمين ١٠ • alkanolamine. المفهوم رقم (١٣) :

• الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن الكاشف القلوي الثاني second alkaline reagent يكون هو الالكيل أمونيوم هيدروكسيد رباعي quaternary alkaline ammonium hydroxide ١٥. المفهوم رقم (١٤) :

• الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن قيمة الأس الهيدروجيني pH للطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol تكون أكبر من ١٠. المفهوم رقم (١٥) :

٢٠ • الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن لزوجة viscosity للطور السائل المائي الفائق الدقة للتيتانيا ultrafine aqueous titania sol تكون أقل من ١٠٠ سنتيبواز (cp). المفهوم رقم (١٦) :

- الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن الطور السائل المائي الفائق الدقة للتيتانيا titania يكون ذا توتر سطحي ultrafine aqueous titania sol surface tension أقل من ٧٠ ملي نيوتن / متر (m.N/m).
- المفهوم رقم (١٧) :

- الطريقة الخاصة بالمفهوم (٩) حيث أن نقطة اشتعال flash point ذلك الطور السائل المائي الفائق الدقة للتيتانيا ultrafine aqueous titania sol تكون أكبر من ١٠٠ درجة مئوية.

عناصر الحماية

- ١ - طور سائل مائي للتيتانيا aqueous titania sol يحتوي على:
- ٢ - مكون صلب solids component له على الأقل على ٥٠٪ بالوزن من جزيئات
- ٣ خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية anatase TiO_2 particles وأقل من ٥٠٪ بالوزن من
- ٤ أكسيد غير عضوي inorganic oxide واحد على الأقل ماعدا الـ TiO_2 ؛ و
- ٥ - مخلوط مائي aqueous mixture به قاعدة ضعيفة ذات قيمة pK_a أقل من أو
- ٦ تساوي ١٠,٥ و قاعدة قوية ذات قيمة pK_a أكبر من أو تساوي ١٠,٥؛ و
- ٧ حيث أن ذلك الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol يكون الأس
- ٨ الهيدروجيني pH له أكبر من أو يساوي ١٠ وكذلك فإن جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم
- ٩ المعدني للأناييز anatase TiO_2 particles (i) تضم أحجام أقل من ١ ميكرومتر و (ii)
- ١٠ وهي توجد في الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol عند كسر كتلي و/
- ١١ أو كسر حجمي volume fraction أكبر من ٠,٢٥.

- ١ -٢ الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١ حيث
- ٢ يتم اختيار أكسيد غير عضوي inorganic oxide واحد على الأقل غير TiO_2 من
- ٣ المجموعة المؤلفة من السيليكا silica، التنجستا tungsta، الألومينا alumina، السيريا
- ٤ ceria، النحاس copper، الحديد iron، المنجنيز manganese، الفناديا vanadia،
- ٥ وتوليفات منها combinations thereof.

- ١ -٣ الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١،
- ٢ حيث أن مساحة سطح جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية للتيتانيا anatase titania

- ٣ particles surface area تزيد عن ٥٠م^٢/ جم وحجم الثغور pore volume يزيد عن
- ٤ ٠,١٠ سم^٣/جم .
- ١ ٤- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١ حيث
- ٢ أن القاعدة الضعيفة weak base هي الالكانول أمين alkanolamine .
- ١ ٥- محلول التيتانيا titania sol والخاص في عنصر الحماية رقم ١ حيث أن القاعدة
- ٢ القوية strong base هي الكيل امونيوم هيدروكسيد رباعي quaternary
- ٣ .alkylammonium hydroxide
- ١ ٦- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol، مشتملاً على :
- ٢ - مكون صلب solids component يحتوي على ٥٠٪ على الأقل من الوزن من
- ٣ جزيئات TiO₂ للأنايتز anatase TiO₂ particles وأقل من ٥٠٪ من الوزن من أكسيد
- ٤ غير عضوي inorganic oxide واحد على الأقل مختار من المجموعة المكونة من
- ٥ أكاسيد السيليكا silica oxides، التنجستا tungsta، الألومينا، السيريا ceria، النحاس
- ٦ copper، الحديد iron، المنجنيز manganese، الفناديا vanadia، و توافقات منها؛ و
- ٧ مخلوط مائي aqueous mixture به قاعدة ضعيفة ذات قيمة pKa أقل من
- ٨ ١٠,٥، و قاعدة قوية ذات قيمة pKa أكبر من ١٠,٥ ؛ و
- ٩ حيث أن الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol يتضمن درجة أس
- ١٠ هيدروجيني pH أكبر من أو تساوي ١٠ و لزوجة viscosity أقل من أو تساوي ١٠٠
- ١١ سنتيبواز ، و جزيئات TiO₂ للأنايتز anatase TiO₂ particles .
- ١٢ (١) تتضمن أحجام أقل أو تساوي من ١ ميكرومتر، و

١٣ (٢) تتواجد في الطور السائل المائي aqueous sol بـ كسر كتلي mass fraction و/أو

١٤ كسر حجمي volume fraction أكبر من ٠,٢٥.

١ ٧- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ٦ حيث

٢ أن مساحة سطح جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية للتيتانيا anatase titania

٣ particles surface area تزيد عن ٥٠ م^٢/جم وكذلك فإن حجم الثغور pore volume

٤ يزيد عن ٠,١٠ سم^٣/جم .

١ ٨- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ٦

٢ حيث أن القاعدة الضعيفة weak base عبارة عن ألكانول أمين alkanolamine.

١ ٩- الطور السائل المائي للتيتانيا titania sol في عنصر الحماية رقم ٦ حيث أن

٢ القاعدة القوية strong base هي عبارة عن ألكيل أمونيوم هيدروكسيد رباعي quaternary

٣ .alkylammonium hydroxide

١ ١٠- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ٦ يكون توتره

٢ السطحي surface tension أقل من أو يساوي ٧٠ مللي نيوتن / متر.

١ ١١- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ٦

٢ تكون درجة الاشتعال له أكبر من أو تساوي ١٠٠ درجة مئوية.

١ ١٢- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol، مشتملاً على :

- ٢ - مكون صلب solids component يحتوي على ٥٠٪ على الأقل من الوزن من
- ٣ جزيئات TiO_2 للأناتيز TiO_2 particles وأقل من أو يساوي ٥٠٪ من الوزن
- ٤ من أكسيد غير عضوي inorganic oxide واحد على الأقل ما عدا TiO_2 ؛ و
- ٥ - مخلوط مائي aqueous mixture به قاعدة ألكانول أمين alkanolamine base
- ٦ ذات قيمة pK_a أقل من أو تساوي ١٠,٥، وقاعدة من هيدروكسيد أمونيوم ألكيل
- ٧ رباعي quaternary alkylammonium hydroxide base ذات قيمة pK_a أكبر من أو
- ٨ تساوي ١٠,٥ ؛ و
- ٩ حيث أن الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol يتضمن درجة أس
- ١٠ هيدروجيني pH أكبر من أو يساوي ١٠ أو جزيئات TiO_2 للأناتيز anatase
- ١١ particles.
- ١٢ (١) تتضمن أحجام أقل من أو تساوي ١ ميكرومتر، و
- ١٣ (٢) تتواجد في الطور السائل المائي aqueous sol بكسر كتلي mass fraction و/أو
- ١٤ كسر حجمي volume fraction أكبر من ٠,٢٥.
- ١ ١٣- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١٢،
- ٢ حيث يختار الأكسيد الغير عضوي inorganic oxide الواحد على الأقل من غير TiO_2
- ٣ من المجموعة المكونة من أكاسيد السيليكا oxides silica، التنجستا tungsta، الألومينا
- ٤ alumina، السيريا ceria، النحاس copper، الحديد iron، المنجنيز manganese،
- ٥ الفناديا vanadia، وتوافقات منها combinations thereof.
- ١ ١٤- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١٢،
- ٢ حيث أن مساحة سطح جزيئات خامة أكسيد التيتانيوم المعدنية للتيتانيا anatase titania

٣ particles surface area تزيد عن ٥٠م^٢/جم وكذلك فإن حجم الثغور pore volume

٤ يزيد عن ٠,١٠ سم^٣/جم.

١ ١٥- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١٢،

٢ ويكون لزوجته viscosity أقل من أو تساوي ١٠٠ سنتيبواز.

١ ١٦- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol والخاص بعنصر الحماية رقم ١٢،


٢ متضمنا على توتر سطحي surface tension أقل من أو تساوي ٧٠ مللى نيوتين/متر mN/m.

١ ١٧- الطور السائل المائي للتيتانيا aqueous titania sol في عنصر الحماية رقم ١٢ له درجة


٢ اشتعال أكبر من ١٠٠ درجة مئوية.

علاقة بين اللزوجة النسبية و الكسر الكتلي للمواد الصلبة


$$0.622 = \Phi_{\max}, \quad 2.12 = \eta$$



الشكل (١)



الشكل (٢)



الشكل (٣)