

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】平成19年6月28日(2007.6.28)

【公開番号】特開2001-348429(P2001-348429A)

【公開日】平成13年12月18日(2001.12.18)

【出願番号】特願2000-171476(P2000-171476)

【国際特許分類】

C 08 G 77/50 (2006.01)
 C 09 D 5/00 (2006.01)
 C 09 D 183/14 (2006.01)

【F I】

C 08 G 77/50
 C 09 D 5/00 Z
 C 09 D 183/14

【手続補正書】

【提出日】平成19年5月11日(2007.5.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更


【補正の内容】

【0042】

[実施例8]

ロスミキサーに、粘度が700mPa·sである分子鎖両末端トリメトキシシロキシ基封鎖ジメチルポリシロキサン94重量部、平均粒径が10μmである真球状のアルミナ粉末450重量部、平均粒径が2.2μmである不定形状のアルミナ粉末450重量部、および実施例4で調製した、式：

【化35】



で表されるシリアルキレンオリゴシロキサン5重量部を投入し、予備混合した後、真空下、150℃で加熱攪拌した後、室温まで冷却して、in-situで表面処理されたアルミナ粉末を含有するシリコーンゴムベースを調製した。