【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年2月12日(2009.2.12)

【公開番号】特開2006-188685(P2006-188685A)
【公開日】平成18年7月20日(2006.7.20)
【年通号数】公開・登録公報2006-028
【出願番号】特願2005-367926(P2005-367926)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｌ　75/04　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/13　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/1535　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/3435　(2006.01)
Ｃ０８Ｋ　5/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｌ　75/04
Ｃ０８Ｋ　5/13
Ｃ０８Ｋ　5/1535
Ｃ０８Ｋ　5/3435
Ｃ０８Ｋ　5/24

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月18日(2008.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
セグメント化されたポリウレタン、並びに
ａ）１種又はそれより多くのフェノール系酸化防止剤、
ｂ）ベンゾフラノン安定剤及び／又は立体障害アミン安定剤、及び
ｃ）ヒドラジン又はヒドラジド安定剤
を含む組成物。
【請求項２】
紫外線吸収剤が更に存在する請求項１記載の組成物。
【請求項３】
セグメント化されたポリウレタンの耐熱性及び／又は耐候性を向上させる方法であって、
前記セグメント化されたポリウレタンに、
ａ）１種又はそれより多くのフェノール系酸化防止剤、
ｂ）ベンゾフラノン安定剤及び／又は立体障害アミン安定剤、及び
ｃ）ヒドラジン又はヒドラジド安定剤
を配合することからなる方法。