



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 4807/89 (51) Int.Cl. 5: D 06 P 3/60
(22) Indleveringsdag:.... 29 sep 1989 D 06 P 1/22
(24) Løbedag:..... 29 sep 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 31 mar 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 30 sep 1988 DE 3833194
(71) Ansøger: *BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse 38; 6700
Ludwigshafen, DE
(72) Opfinder: Ulrich *Baumgarte, Hardenburgstrasse 18; 6703 Limburgerhof, DE
Peter *Freyberg, Virchowstrasse 18; 6700 Ludwigshafen, DE
Sigismund *Heimann, Am Weidenschlag 46; 6700 Ludwigshafen, DE
Jochen *Mangold, Meerspinnstrasse 35; 6730 Neustadt, DE
Michele *Vescia, Carl-Bosch-Strasse 62; 6703 Limburgerhof, DE
(74) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

-
- (54) Fremgangsmåde til farvning af tekstilmaterialer af cellulosefibre
(57) Sammendrag

4807-89

Fremgangsmåden til farvning af tekstilmaterialer af cellulosefibre i alkalisk-vandigt medium med kypefarvestoffer foretages i nærværelse af reduktionsmiddelblandinger af

a) natriumdithionit og/eller thiourinstofdioxid og

b) α -hydroxycarbonylforbindelser

i vægtforholdet 1:1 til 1:15, ved pH-værdier af mindst 13 og ved temperaturer over 75 °C samt ved at færdiggøre farvningerne på sædvanlig måde. Man opnår farvninger med god egalitet.