



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203080181 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220684214. 1

(22) 申请日 2012. 12. 13

(73) 专利权人 杭州申铭纺织有限公司

地址 311266 浙江省杭州市萧山区楼塔镇岩
下开发区大同二村

(72) 发明人 俞冲辉 陈叶峰 俞小锋

(74) 专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限
公司 33241

代理人 周豪靖

(51) Int. Cl.

D03D 15/00 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种全涤绞棕布

(57) 摘要

本实用新型是一种面料,特别涉及一种全涤绞棕布。织布由经线和纬线交织而成,所述的经线由100D网络丝和300D网络丝相缠绕而成,所述的纬线为150D网络丝。一种全涤绞棕布结构简单,花型突出,显示效果好。



1. 一种全涤绞棕布,织布由经线(1)和纬线(2)交织而成,其特征在于:所述的经线(1)由 100D 网络丝和 300D 网络丝相缠绕而成,所述的纬线(2)为 150D 网络丝。
2. 根据权利要求 1 所述的一种全涤绞棕布,其特征在于:所述的经线(1)的密度为 125 根 /cm,所述的纬线(2)的密度为 60 根 /cm。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种全涤绞棕布,其特征在于:由双股经丝(1)和单股纬丝(2)相交织而成。

一种全涤绞棕布

技术领域

[0001] 本实用新型是一种面料,特别涉及一种全涤绞棕布。

背景技术

[0002] 现有技术中的相应面料,生产成本低,而且生产工艺复杂,而且在使用时,使用效果存在不足,花型不清晰。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的全涤绞棕布。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种全涤绞棕布,织布由经线和纬线交织而成,所述的经线由 100D 网络丝和 300D 网络丝相缠绕而成,所述的纬线为 150D 网络丝。

[0006] 作为优选,所述的经线的密度为 125 根/cm,所述的纬线的密度为 60 根/cm。

[0007] 作为优选,由双股经丝和单股纬丝相交织而成。

[0008] 因此,本实用新型提供的一种全涤绞棕布,结构简单,花型突出,显示效果好。

[0009] 附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的剖视结构示意图。

[0011] 具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 实施例:如图 1 所示,一种全涤绞棕布,织布由经线 1 和纬线 2 交织而成,所述的经线 1 由 100D 网络丝和 300D 网络丝相缠绕而成,所述的纬线 2 为 150D 网络丝。所述的经线 1 的密度为 125 根/cm,所述的纬线 2 的密度为 60 根/cm。由双股经丝 1 和单股纬丝 2 相交织而成。




图 1