



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103637498 B

(45) 授权公告日 2015. 10. 14

(21) 申请号 201310586912. 7

CN 203121172 U , 2013. 08. 14, 全文 .

(22) 申请日 2013. 11. 20

审查员 郭凯

(73) 专利权人 璧山县利利鞋业有限公司

地址 402775 重庆市璧山县七塘镇七兴街
37 号

(72) 发明人 伍仁利

(74) 专利代理机构 重庆市前沿专利事务所 (普
通合伙) 50211

代理人 方洪

(51) Int. Cl.

A43B 7/08(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 201226852 Y , 2009. 04. 29, 全文 .

CN 201384115 Y , 2010. 01. 20, 全文 .

CN 201948093 U , 2011. 08. 31, 全文 .


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 发明名称

一种易于穿戴的防潮皮鞋

(57) 摘要

本发明公开了一种易于穿戴的防潮皮鞋,在鞋帮(1)的前部从前往后设有多条第一橡胶带(4),在每层第一橡胶带上均密布有透气孔;在所述鞋帮(1)后部的左右两侧各设有一条第二橡胶带(41),在第二外层橡胶带(41a)及第二内层橡胶带(41b)上均密布有透气孔;在所述鞋帮(1)后端的中间位置设有一条第三橡胶带(42),所述第三橡胶带(42)由第三外层橡胶带(42a)和第三内层橡胶带(42b)叠置而成,在第三外层橡胶带(42a)及第三内层橡胶带(42b)上均密布有透气孔。本发明能有效增强皮鞋的透气功能,以防止脚和皮鞋受潮,避免细菌的滋生。



1. 一种易于穿戴的防潮皮鞋,包括鞋帮(1)、鞋底(2)和鞋跟(3),其特征在于:在所述鞋帮(1)的前部从前往后设有多个宽度为8-18mm且相互平行的第一开口,该第一开口从鞋底(2)的左侧延伸至右侧,并在每条第一开口处设置有与之形状大小相适应的第一橡胶带(4),所述第一橡胶带(4)由第一外层橡胶带(4a)、第一中层橡胶带(4b)和第一内层橡胶带(4c)叠置而成,在第一橡胶带的每层上均密布有透气孔,且第一外层橡胶带(4a)上的透气孔孔径是第一中层橡胶带(4b)上的透气孔孔径的1.2-2.5倍,第一中层橡胶带(4b)上的透气孔孔径是第一内层橡胶带(4c)上的透气孔孔径的1.2-2倍;在所述鞋帮(1)后部的左右两侧各设有一条第二开口,左右两边的第二开口相对称,所述第二开口从鞋帮(1)后部的上端延伸至下端,并在每条第二开口处设置有与之形状大小相适应的第二橡胶带(41),所述第二橡胶带(41)由第二外层橡胶带(41a)和第二内层橡胶带(41b)叠置而成,在第二外层橡胶带(41a)及第二内层橡胶带(41b)上均密布有透气孔,且第二外层橡胶带(41a)上的透气孔孔径是第二内层橡胶带(41b)上的透气孔孔径的1.5-3倍;在所述鞋帮(1)后端的中间位置设有一条第三开口,所述第三开口从鞋帮(1)后部的上端延伸至下端,并在该第三开口处设置有与之形状大小相适应的第三橡胶带(42),所述第三橡胶带(42)由第三外层橡胶带(42a)和第三内层橡胶带(42b)叠置而成,在第三外层橡胶带(42a)及第三内层橡胶带(42b)上均密布有透气孔,且第三外层橡胶带(42a)上的透气孔孔径是第三内层橡胶带(42b)上的透气孔孔径的1.5-3倍;

所述鞋底(2)与鞋跟(3)为一体结构,且由高强度耐磨塑胶制成;

在所述鞋底(2)的顶面上分布有起按摩作用的半圆形凸起。

2. 根据权利要求书1所述的易于穿戴的防潮皮鞋,其特征在于:所述第一橡胶带(4)的前后边缘缝制在鞋帮(1)上,第一橡胶带(4)的左右端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

3. 根据权利要求书1所述的易于穿戴的防潮皮鞋,其特征在于:所述第二橡胶带(41)的左右边缘缝制在鞋帮(1)上,第二橡胶带(41)的下端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

4. 根据权利要求书1所述的易于穿戴的防潮皮鞋,其特征在于:所述第三橡胶带(42)的左右边缘缝制在鞋帮(1)上,第三橡胶带(42)的下端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

5. 根据权利要求书1所述的易于穿戴的防潮皮鞋,其特征在于:所述鞋底(2)的前端以及鞋跟(3)的后端均向上翘起。

一种易于穿戴的防潮皮鞋

技术领域

[0001] 本发明属于皮鞋类技术领域,具体地说,特别涉及一种易于穿戴的防潮皮鞋。

背景技术

[0002] 皮鞋已经成为人们日常生活中必不可少的穿戴用品,虽然皮鞋与用人造革等其它材质生产的鞋相比,具有较好的透气性,但若是脚长期处于皮鞋密闭的空间内,并在运动或劳动量较大的情况下,脚容易出汗,当皮鞋的透气性达不到实际要求时,所出汗水无法在短时间透气风干,密闭在皮鞋内的脚和皮鞋就很容易受潮变臭而滋生细菌,这样不但不卫生环保,而且在特定场合下有损个人形象。除此之外,人们在穿戴皮鞋时,尤其是当皮鞋较新的时候,由于皮鞋缺乏足够的弹性,穿戴的过程比较困难,往往需要用外力将鞋帮后部的敞口撑大,才能顺利将鞋穿好,这样不但穿戴极为不便,而且不利于皮鞋的保养,尤其会缩短皮鞋的使用寿命。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于提供一种透气效果好的易于穿戴的防潮皮鞋。

[0004] 本发明的技术方案如下:一种易于穿戴的防潮皮鞋,包括鞋帮(1)、鞋底(2)和鞋跟(3),在所述鞋帮(1)的前部从前往后设有多个宽度为8-18mm且相互平行的第一开口,该第一开口从鞋底(2)的左侧延伸至右侧,并在每条第一开口处设置有与之形状大小相适应的第一橡胶带(4),所述第一橡胶带(4)由第一外层橡胶带(4a)、第一中层橡胶带(4b)和第一内层橡胶带(4c)叠置而成,在每层第一橡胶带上均密布有透气孔,且第一外层橡胶带(4a)上的透气孔孔径是第一中层橡胶带(4b)上的透气孔孔径的1.2-2.5倍,第一中层橡胶带(4b)上的透气孔孔径是第一内层橡胶带(4c)上的透气孔孔径的1.2-2倍;在所述鞋帮(1)后部的左右两侧各设有一条第二开口,左右两边的第二开口相对称,所述第二开口从鞋帮(1)后部的上端延伸至下端,并在每条第二开口处设置有与之形状大小相适应的第二橡胶带(41),所述第二橡胶带(41)由第二外层橡胶带(41a)和第二内层橡胶带(41b)叠置而成,在第二外层橡胶带(41a)及第二内层橡胶带(41b)上均密布有透气孔,且第二外层橡胶带(41a)上的透气孔孔径是第二内层橡胶带(41b)上的透气孔孔径的1.5-3倍;在所述鞋帮(1)后端的中间位置设有一条第三开口,所述第三开口从鞋帮(1)后部的上端延伸至下端,并在该第三开口处设置有与之形状大小相适应的第三橡胶带(42),所述第三橡胶带(42)由第三外层橡胶带(42a)和第三内层橡胶带(42b)叠置而成,在第三外层橡胶带(42a)及第三内层橡胶带(42b)上均密布有透气孔,且第三外层橡胶带(42a)上的透气孔孔径是第三内层橡胶带(42b)上的透气孔孔径的1.5-3倍。

[0005] 本发明在鞋帮的前部、后部两侧和后端中间位置设置有多条橡胶带并密布有透气孔,透气区域大,透气效果显著,能有效地使密闭在皮鞋内的脚以及皮鞋内部与外界进行充分的气体交换,以防止或者减少脚部出汗,即使脚部出汗也能在较短时间内进行风干,这样不但能防止脚和皮鞋受潮,而且还能防止细菌的滋生,十分卫生环保。设在鞋帮前部的透气

孔分为三层,且外层透气孔大于中层透气孔,中层透气孔又大于内层透气孔;设在鞋帮后端中间位置的透气孔分为两层,且外层透气孔大于内层透气孔,以上设计在确保透气效果的同时,还能够起到过滤的作用,能够防止灰尘、沙粒等进入鞋内,并且下小雨的时候,雨水也不会飘入鞋内。同时,设置多条橡胶带可以减少鞋帮皮革的用量,大大降低了皮鞋的生产成本。另外,由于设置在鞋帮后端的橡胶带具有较好的弹性,因而能在不损伤皮鞋的前提下,更为容易地进行穿戴,一方面能节约穿戴时间,使穿戴更便捷,另一方面又能防止皮鞋损坏,从而延长了皮鞋的使用寿命。

[0006] 为了便于制作,并确保第一橡胶带连接牢固,所述第一橡胶带(4)的前后边缘缝制在鞋帮(1)上,第一橡胶带(4)的左右端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

[0007] 为了便于制作,并确保第二橡胶带连接牢固,所述第二橡胶带(41)的左右边缘缝制在鞋帮(1)上,第二橡胶带(41)的下端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

[0008] 为了便于制作,并确保第三橡胶带连接牢固,所述第三橡胶带(42)的左右边缘缝制在鞋帮(1)上,第三橡胶带(42)的下端通过粘接或缝制与鞋底(2)相固定。

[0009] 为了进一步降低成本,并防止皮鞋底部过快磨损,所述鞋底(2)与鞋跟(3)为一体结构,且由高强度耐磨塑胶制成。

[0010] 在所述鞋底(2)的顶面上分布有起按摩作用的半圆形凸起,半圆形凸起起到按摩足底穴位的作用,具有舒筋活血的效果,使皮鞋具有保健功能。

[0011] 由于行走时皮鞋底部的前后端最容易发生磨损,因此,所述鞋底(2)的前端以及鞋跟(3)的后端均向上翘起,这样不仅能有效减小磨损,而且皮鞋与地面之间的摩擦力更小,行走更轻松、舒适。

[0012] 有益效果:本发明通过在皮鞋鞋帮的前部、后部两侧和后端中间位置设置带透气孔的橡胶带,能有效增强皮鞋的透气功能,以防止脚和皮鞋受潮,避免细菌的滋生。

附图说明

[0013] 图1为本发明的结构示意图。

[0014] 图2为第一橡胶带的层状结构示意图。

[0015] 图3为第二橡胶带的层状结构示意图。

[0016] 图4为第三橡胶带的层状结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:

[0018] 如图1所示,本发明由鞋帮1、鞋底2和鞋跟3三大部分组成,所述鞋底2与鞋跟3为一体结构,且由高强度耐磨塑胶制成,在所述鞋底2的顶面上分布有起按摩作用的半圆形凸起,并且鞋底2的前端以及鞋跟3的后端均向上翘起。所述鞋帮1位于鞋底2的上方,并由皮革制成,该鞋帮1的造型以及与鞋底2的连接方式与现有技术相同,在此不作赘述。

[0019] 如图1、图2所示,在所述鞋帮1的前部从前往后设有多条宽度为8-18mm且相互平行的第一开口,该第一开口从鞋底2的左侧沿鞋帮曲面延伸至右侧,两相邻第一开口之间的距离相等。在每条第一开口处设置有与之形状大小相适应的第一橡胶带4,第一橡胶带4的前后边缘缝制在鞋帮1上,第一橡胶带4的左右端通过粘接或缝制与鞋底2相固定。

所述第一橡胶带 4 由厚度相等的第一外层橡胶带 4a、第一中层橡胶带 4b 和第一内层橡胶带 4c 叠置而成,在每层第一橡胶带上均密布有透气孔,且第一外层橡胶带 4a 上的透气孔孔径大于第一中层橡胶带 4b 上的透气孔孔径,第一中层橡胶带 4b 上的透气孔孔径大于第一内层橡胶带 4c 上的透气孔孔径。作为优选,第一外层橡胶带 4a 上的透气孔孔径是第一中层橡胶带 4b 上的透气孔孔径的 1.2-2.5 倍,第一中层橡胶带 4b 上的透气孔孔径是第一内层橡胶带 4c 上的透气孔孔径的 1.2-2 倍。

[0020] 如图 1、图 3 所示,在所述鞋帮 1 后部的左右两侧各设有一条宽度为 6-15mm 的第二开口,左右两边的第二开口相对称,所述第二开口从鞋帮 1 后部的上端延伸至下端,并在每条第二开口处设置有与之形状大小相适应的第二橡胶带 41,第二橡胶带 41 的前后边缘缝制在鞋帮 1 上,第二橡胶带 41 的下端通过粘接或缝制与鞋底 2 相固定。所述第二橡胶带 41 由厚度相等的第二外层橡胶带 41a 和第二内层橡胶带 41b 叠置而成,在第二外层橡胶带 41a 及第二内层橡胶带 41b 上均密布有透气孔,第二外层橡胶带 41a 上的透气孔孔径大于第二内层橡胶带 41b 上的透气孔孔径,且第二外层橡胶带 41a 上的透气孔孔径是第二内层橡胶带 41b 上的透气孔孔径的 1.5-3 倍。

[0021] 如图 1、图 4 所示,在所述鞋帮 1 后端的中间位置设有一条宽度为 8-20mm 的第三开口,第三开口从鞋帮 1 后端的上端延伸至下端,并在该第三开口处设置有与之形状大小相适应的第三橡胶带 42,所述第三橡胶带 42 的左右边缘缝制在鞋帮 1 上,第三橡胶带 42 的下端通过粘接或缝制与鞋底 2 相固定。所述第三橡胶带 42 由厚度相等的第三外层橡胶带 42a 和第三内层橡胶带 42b 叠置而成,在第三外层橡胶带 42a 及第三内层橡胶带 42b 上均密布有透气孔,第三外层橡胶带 42a 上的透气孔孔径大于第三内层橡胶带 42b 上的透气孔孔径,且第三外层橡胶带 42a 上的透气孔孔径是第三内层橡胶带 42b 上的透气孔孔径的 1.5-3 倍。




图 1



图 2




图 3




图 4