


31 października 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



329 d 19/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 219.

Samuel Cukier,
Warszawa (Polska).

Kl. ~~39a~~.39a³ 19/04

Sposób wyrobu guzików fibrowych.

Zgłoszono: 24 kwietnia 1918 r.

Udzielono: 26 maja 1924 r.

Dotychczas znane guziki do zapinania ubrań są wyrabiane z metalu, drzewa, kokosu, kości oraz masy papierowej. Wszystkie te rodzaje guzików posiadają wiele braków: drewniane, kokosowe i kościane łamią się łatwo, metalowe i papierowe gną się oraz nie nadają się do wyraźnego odbijania deseni, papierowe zaś oprócz tego do polerowania.

Przedstawiony wynalazek daje możliwość wyrabiania guzików niełamiwych, giętkich, nadających się do obrabiania pod prasą, dla otrzymania ornamentu wyraźnego i do polerowania zwykłym sposobem w bębnie.

Jako materiał służy fibra wulkanizowana o wszelkich barwach.

Fibra znajdująca się w sprzedaży nie nadaje się bezpośrednio do wyrobu, gdyż jest zbyt miękka. W myśl niniejszego wynalazku wycięte z fibry krążki zostają umieszczone w gorącej wodzie poczem dopiero w stanie mokrym są prasowane.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób wyrobu guzików fibrowych, tem znamieny, że odpowiednio wycięte krążki fibry przed prasowaniem umieszcza się w gorącej wodzie, a potem dopiero w stanie mokrym prasuje.