

B 29 D

Ans.nr.: 0890/82

Indleveret: 01 mar 1982

Løbedag: 01 mar 1982

Alm. tilgængelig: 28 aug 1982

Prioritet: 27 feb 1981 JP 29223/81

05 mar 1981 JP 32181/81

*JUNKOSHA CO. LTD.; Tokyo, JP.

Opfinder: Hiroshi *Kato; JP.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree

Fremgangsmåde til fremstilling af porøse tetrafluorethylenrør

SAMMENDRAG

890-82

Et porøst tetrafluorethylenrør fremstilles ved, at der af tetrafluorethylen indeholdende et additiv fremstilles en plade, at pladen gives en tubulær form, at der omkring den tubulære form vikles et forstærkende materiale til frembringelse af et rørformet produkt, at det rørformede produkt rulles til tilvejebringelse af en ensartet vægtykkelse, at det rørformede produkt foropvarmes til en temperatur under 327°C , at det rørformede produkt strækkes i længderetningen, og at det, medens det holdes i den strakte stilling, opvarmes ved en temperatur over 327°C .

