

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第3区分  
 【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公表番号】特表2014-501321(P2014-501321A)  
 【公表日】平成26年1月20日(2014.1.20)  
 【年通号数】公開・登録公報2014-003  
 【出願番号】特願2013-547517(P2013-547517)  
 【国際特許分類】

C 0 8 L 53/00 (2006.01)

C 0 8 L 91/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 53/00

C 0 8 L 91/00

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月12日(2014.12.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

エチレン/ - オレフィン多元ブロックコポリマーであるオレフィンブロックコポリマーと、

組成物の全重量を基準として、少なくとも25wt%の油分と、  
マイクロクリスタリンワックスと

を含む、油展オレフィンブロックコポリマー組成物。

【請求項2】

充填材を含まない、請求項1に記載の組成物。

【請求項3】

100phr～250phrの油分と、

30phr～100phrのマイクロクリスタリンワックスと

を含む、請求項1又は2に記載の油展オレフィンブロックコポリマー組成物であって、

5～50のショアA硬さ及び30以下の、23 において3週間後の規格化油分ブリード指数を有する前記組成物。

【請求項4】

ペトラタムを含む、請求項1に記載の油展オレフィンブロックコポリマー組成物。

【請求項5】

20wt%～50wt%のエチレン/ - オレフィン多元ブロックコポリマー及び80wt%～50wt%の石油ゼリーを含む、請求項4に記載の組成物であって、

5～50のショアA硬さ及び30未満の、23 において3週間後の規格化油分ブリード指数を有する、組成物。