

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 12 月 11 日 (2014.12.11)

【公開番号】特開 2013-161904 (P2013-161904A)

【公開日】平成 25 年 8 月 19 日 (2013.8.19)

【年通号数】公開・登録公報 2013-044

【出願番号】特願 2012-21771 (P2012-21771)

【国際特許分類】

H 0 5 K 9/00 (2006.01)

F 1 6 J 15/12 (2006.01)

B 3 2 B 15/14 (2006.01)

B 3 2 B 25/02 (2006.01)

B 3 2 B 5/28 (2006.01)

B 3 2 B 15/06 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 9/00 E

F 1 6 J 15/12 F

B 3 2 B 15/14

B 3 2 B 25/02

B 3 2 B 5/28 Z

B 3 2 B 15/06

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 10 月 24 日 (2014.10.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 3 】

導電性シール層 2 における導電性ゴムは、ゴムに導電性を有するカーボンブラックを配合して均一に混合することによって、前記ゴム中前記カーボンブラックによるマトリクス状の導電構造を形成したもので、前記カーボンブラックの配合率等の条件によって、導電率が 1 0 S / m 以上（体積抵抗率が 0 . 1 Ω m 以下）、好ましくは導電率が 2 0 S / m 以上（体積抵抗率が 0 . 0 5 Ω m 以下）となっている。