

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成25年3月7日 (2013.3.7)

【公開番号】特開2012-197445(P2012-197445A)

【公開日】平成24年10月18日 (2012.10.18)

【年通号数】公開・登録公報2012-042

【出願番号】特願2012-120513(P2012-120513)

【国際特許分類】

C 0 8 F 214/22 (2006.01)

C 0 8 F 214/18 (2006.01)

C 0 8 J 5/18 (2006.01)

C 0 8 F 2/22 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 F 214/22

C 0 8 F 214/18

C 0 8 J 5/18 C E W

C 0 8 F 2/22

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月22日 (2013.1.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

水分バリアコポリマーであって、該コポリマーの総重量を基準として、  
 90重量%～99.9重量%のクロロトリフルオロエチレン；および  
 10重量%～0.1重量%のフルオロモノマー；  
 を含み、水分を透過しないコポリマー。

【請求項 2】

水分バリアコポリマーであって、該コポリマーの総重量を基準として、  
 90重量%～99.9重量%のクロロトリフルオロエチレン；  
 10重量%～0.1重量%の、 $\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}=\text{CF}_2$ 、 $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CF}_2$ 、 $\text{CF}_3\text{CF}=\text{CFH}$ 、シス- $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CFH}$ 、トランス- $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CFH}$ 、 $\text{CF}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ 、およびこれらの組み合わせから選択されるフルオロモノマー；  
 および  
 フッ素化されていないモノマー；  
 を含み、水分を透過しないコポリマー。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載のコポリマーであって、該クロロトリフルオロエチレンが 93重量%～99.9重量%の量で存在し、該フルオロモノマーが 7重量%～0.1重量%の量で存在するコポリマー。

【請求項 4】

請求項 1 又は 2 に記載のコポリマーであって、該クロロトリフルオロエチレンが 96重量%～99.9重量%の量で存在し、該フルオロモノマーが 4重量%～0.1重量%の量で存在するコポリマー。