

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公表番号】特表2006-521986(P2006-521986A)

【公表日】平成18年9月28日(2006.9.28)

【年通号数】公開・登録公報2006-038

【出願番号】特願2006-503994(P2006-503994)

【国際特許分類】

C 01 B 39/46 (2006.01)

B 01 J 20/18 (2006.01)

A 01 N 59/06 (2006.01)

A 01 N 59/16 (2006.01)

A 01 P 3/00 (2006.01)

【F I】

C 01 B 39/46

B 01 J 20/18 D

A 01 N 59/06

A 01 N 59/16 A

A 01 N 59/16 Z

A 01 P 3/00

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月15日(2008.5.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項28

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項28】

製造された、下記式の組成を有するゼオライトN。

(M_{1-a}, P_a)₁₋₂(Al_bSi_c)₁₀O₄₀(X_{1-d}, Y_d)₂nH₂O

(式中、M = アルカリ金属またはアンモニウムであり、

P = アルカリ金属またはアンモニウムと交換されるアルカリ金属、アンモニウム、または金属カチオンであり、

X = ハロゲン化物、Yはアニオンであり、

0 a 1、1 c / b 、0 d 1、1 n 10である。

ただし、a = 0のとき、b = 1、c = 1、d = 0、X = Cl、M = Kである。)