

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING⁽¹⁰⁾ DK 1108/91 A

Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 1108/91 (51) Int.Cl. 5: C 08 G 61/12
(22) Indleveringsdag:.... 11 jun 1991
(24) Løbedag:..... 15 nov 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 11 jun 1991
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... PCT/US89/04992
(86) International indleveringsdag: 15 nov 1989
(85) Videreførselsdag: 11 jun 1991
(30) Prioritet: 13 dec 1988 US 283695
(71) Ansøger: *E. I. du Pont de Nemours & Company, 1007, Market Street;
Wilmington; Delaware 19898, US
(72) Opfinder: Joy S. *Bloom, 2204 Regal Drive; Wilmington; DE 19810, US
(74) Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., H.C. Andersens Boulevard 4
, 1553, København V

-
- (54) Termoformbart polyaryletherketon-ark
(57) Sammendrag

1108-91

Termoformbart polyaryletherketon-ark med en tykkelse på ca. 625-5000 μm , som har gentagelsesenheder, der er afledt af diphenylether og terephthalyl- og isophthalylgrupper, især en polyetherketonketon, i hvilken terephthalyl/isophthalyl-isomerforholdet er ca. 70:30 til 0:100, især 60:40 til 50:50, hvilket termoformbart ark har en krystallinitet på 5% eller mindre, kan forarbejdes til tredimensionale genstande, f.eks. paneler og kanaler til det indre af flyvemaskiner, som har god formbarhed og formgengivelse.

fortsættes

1108-91

FIG.1

