

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成20年4月17日(2008.4.17)

【公開番号】特開2001-305356(P2001-305356A)

【公開日】平成13年10月31日(2001.10.31)

【出願番号】特願2001-56618(P2001-56618)

【国際特許分類】

G 0 2 B 6/02 (2006.01)

G 0 2 B 6/44 (2006.01)

C 0 3 C 25/24 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 6/10 C

G 0 2 B 6/44 3 0 1 A

C 0 3 C 25/02 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月3日(2008.3.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

コアと、前記コアに沿って形成されるブラッググレーティングと、前記コアの周囲のガラスクラッド層とを有する一定の長さのガラスファイバを備える、ある温度範囲で動作する、改良型光ファイバブラッググレーティング装置であって、
 前記改良型グレーティング装置が、
 クラッドモード損失を低減するための重合体被覆材を、前記ガラスクラッド層の周囲に備えており、前記重合体被覆材が、(a) 5 ないし 100 重量%のフッ素含有ウレタンアクリラート(メタクリル酸エステル)、(b) 約 95 重量%までの一官能性または二官能性アクリラート(メタクリル酸エステル)単量体、および(c) 約 95 重量%までの脂肪族または芳香族ウレタンアクリラートオリゴマーの重合生成物からなることを特徴とする改良型光ファイバブラッググレーティング装置。

【請求項 2】

コアと、前記コアに沿って形成されるブラッググレーティングと、前記コアの周囲のガラスクラッド層とを有する一定の長さのガラスファイバを備える、ある温度範囲で動作する、改良型光ファイバブラッググレーティング装置であって、
 前記改良型グレーティング装置が、
 クラッドモード損失を低減するための重合体被覆材を、前記ガラスクラッド層の周囲に備えており、前記重合体被覆材が、フッ化アルコール、ジイソシアナート、およびヒドロキシ含有光硬化性炭化水素を反応させることによって調合されたウレタンアクリラートまたはアクリラート(メタクリル酸エステル)からなることを特徴とする改良型光ファイバブラッググレーティング装置。

【請求項 3】

前記フッ化アルコールがトリデカフルオロオクタノールからなり、前記ジイソシアナートがイソホロンジイソシアナートからなり、前記ヒドロキシ含有炭化水素がヒドロキシエチ

ルアクリラートからなることを特徴とする請求項 2 に記載の装置。

【請求項 4】

前記重合体被覆材が、過フッ化尾部を有するウレタンアクリラートからなることを特徴とする請求項 2 に記載の装置。

【請求項 5】

コアと、前記コアに沿って形成されるブラッググレーティングと、前記コアの周囲のガラスクラッド層とを有する、一定の長さのガラスファイバを備える改良型光ファイバブラッググレーティング装置であって、

前記改良型グレーティング装置は、

前記ガラスクラッド層の周囲に重合体被覆材を備え、

前記重合体被覆材が、

(a) 40 ないし 85 重量%の、フッ化アルコール、ジイソシアナート、およびヒドロキシ含有光硬化性炭化水素の反応生成物、(b) 60 重量%までのウレタンアクリラートオリゴマー、(c) 60 重量%までのヘキサンジオールジアクリラート、および (d) 約 0.01 ないし 10%の光イニシエータの、

混合生成物および／または重合生成物からなる調合物を調合したものであり、

前記ガラスクラッド層の屈折率が n_{cladding} であり、前記重合体被覆材の屈折率が n_{polymer} であって、前記重合体被覆材がクラッドモード損失を低減するように、 $-0.01 < n_{\text{polymer}} - n_{\text{cladding}} < 0.02$ であることを特徴とする改良型光ファイバブラッググレーティング装置。

【請求項 6】

前記調合物が、

(a) 50 ないし 75 重量%の、トリデカフルオロオクタノール、イソホロンジイソシアナート、およびヒドロキシルアクリラートの反応生成物、(b) 9 ないし 35%のウレタンアクリラートオリゴマー、(c) 10 ないし 20%のヘキサンジオールジアクリラート、および (d) 1 ないし 3%の光イニシエータからなることを特徴とする請求項 5 に記載の装置。

【請求項 7】

前記調合物が、

約 (a) 75 重量%のトリデカフルオロオクタノール、イソホロンジイソシアナート、およびヒドロキシエチルアクリラートの反応生成物、(b) 0%のウレタンアクリラートオリゴマー、(c) 25 重量%のヘキサンジオールジアクリラート、および (d) 1%の光イニシエータからなることを特徴とする請求項 5 に記載の装置。