




6044 15/10

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY



Nr 36909

Kl. 37 d, 6/01

Aleksander Chmielowski

(Warszawa, Polska)

i Karol Keber

(Częstochowa, Polska)

37d, 15/10

Sposób wykonywania podłogi z masy ksylolitowej (skałodrzewnej)

Udzielono patentu z mocą od dnia 6 sierpnia 1953 r.

Podłogi ksylolitowe dotychczas wylewano z masy ksylolitowej bezpośrednio na pokład, posadzki z płytek zaś wykonywano fabrycznym sposobem, po czym układano na cementowym podkładzie w przeznaczonych miejscach na budowie. Podłogi wylewane z masy ksylolitowej (magnezyt, farba, mączka drzewna lub trociny i chlorek magnezu) mają te wady, że w krótkim czasie dają pęknięcia o nieregularnych kształtach, poza tym wygląd ich jest podobny do kolorowego betonu lub linoleum, a przy pęknięciach nie dają się reperować. Płytki ksylolitowe — fabryczne imitujące posadzki z drewna mają te wady, że słabo wiążą się z podkładem, co pociąga za sobą paczenie i rozluźnienie się płytek. Sposób według wynalazku usuwa te wady. Podłoga wylana z masy ksylolitowej tworzy posadzkę, wzrokowo podobną do posadzki drzewnej nie odpryskuje się od podkładu i w razie pęknięcia daje się z łatwością reperować. Sposób ten polega na tym, że bezpośrednio na pod-

kład przeznaczony pod ksylolit układa się w szachownicę dowolnych kształtów i wymiarów płytki z miękkiej masy plastycznej grubości równej grubości mającej być wykonanej podłogi z masy ksylolitowej. Puste miejsca wytworzone między tymi płytkami z masy plastycznej zalewa się masą ksylolitową i po związaniu się masy ksylolitowej, płytki z masy plastycznej usuwa się, a miejsca po usunięciu płytek zapełnia się masą ksylolitową.

Tak ułożona podłoga z masy ksylolitowej odpowiednio przed tym zabarwiona ładując imituje posadzkę z drewna, uformowane płytki mocno wiążą się z podkładem, a zatem nie podlegają paczeniu się ani też rozluźnieniu. W razie zaś pęknięcia podkładu, co za sobą pociąga pęknięcie ksylolitu, reperacja jest łatwa, gdyż pęknięte płytki wycina się z miejsca, a puste miejsca po nich ponownie zalewa się masą ksylolitową.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wykonywania podłogi z masy ksylo-litowej (skało-drzewnej) bezpośrednio na podkładzie, znamienny tym, że bezpośrednio na podkładzie układa się w szachownicę dowolnych wymiarów i kształtów płytki z miękkiej masy plastycznej o grubości równej grubości mającej być wykonanej podłogi z masy ksylo-litowej.
2. Sposób wykonywania podłogi z masy ksylo-litowej (skałodrzewnej) bezpośrednio na podkładzie według zastrz. 1, znamienny tym, że

puste miejsca utworzone między płytkami z masy plastycznej wylewa się masą ksylo-litową.

3. Sposób wykonywania podłogi z masy ksylo-litowej (skałodrzewnej) bezpośrednio na podkładzie według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że po związaniu się masy ksylo-litowej, płytki z masy plastycznej usuwa się, a puste miejsca po usunięciu płytek z masy plastycznej zalewa się masą ksylo-litową.

Aleksander Chmielowski

Karol Keber

Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych