

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【公開番号】特開2002-328225(P2002-328225A)

【公開日】平成14年11月15日(2002.11.15)

【出願番号】特願2001-129219(P2001-129219)

【国際特許分類】

G 02 B	5/30	(2006.01)
C 08 J	5/18	(2006.01)
F 21 V	8/00	(2006.01)
G 02 B	6/00	(2006.01)
G 02 F	1/13357	(2006.01)
G 09 F	9/00	(2006.01)
C 08 L	101/00	(2006.01)
F 21 Y	103/00	(2006.01)

【F I】

G 02 B	5/30	
C 08 J	5/18	C E R
C 08 J	5/18	C E Z
F 21 V	8/00	6 0 1 A
F 21 V	8/00	6 0 1 C
G 02 B	6/00	3 3 1
G 02 F	1/13357	
G 09 F	9/00	3 3 6 J
C 08 L	101:00	
F 21 Y	103:00	

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月8日(2008.2.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0065

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0065】

[比較例1]

P E T 99.7重両部にカオリン 0.3重量部を加えて1軸混練機で280で混練・製膜し、そのまま連続でT D方向に140で4倍に1軸延伸した。このフィルムを用いた以外は実施例1と同様に実施した。