

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
19. Oktober 2017 (19.10.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2017/178610 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A61K 8/26 (2006.01) C09C 1/62 (2006.01)
C09C 1/64 (2006.01) C09C 1/66 (2006.01)
C09C 1/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/058980

(22) Internationales Anmeldedatum:
13. April 2017 (13.04.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
16000855.3 15. April 2016 (15.04.2016) EP

(71) Anmelder: ECKART GMBH [DE/DE]; Günterstal 4,
91235 Hartenstein (DE).

(72) Erfinder: GEBHARD, Ann-Katrin; ALTANA CHEMIE
GmbH - Patentabteilung - Günterstal 4, 91235
Hartenstein (DE). PIPPIER, Christina; c/o ALTANA
CHEMIE - Patente Günterstal 4, 91235 Hartenstein (DE).
SCHMIDT, Ulrich; c/o ALTANA CHEMIE - Patente
Günterstal 4, 91235 Hartenstein (DE). SCHILLING,
Christine; c/o ALTANA CHEMIE - Patente Günterstal 4,
91235 Hartenstein (DE).

(74) Anwalt: HENGLEIN, Frank; ALTANA CHEMIE GmbH
- Patentabteilung - Günterstal 4, 91235 Hartenstein (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,
RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV,
SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC,
VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: SURFACE-MODIFIED EFFECT PIGMENT AND NAIL VARNISH COMPOSITION

(54) Bezeichnung : OBERFLÄCHENMODIFIZIERTES EFFEKTPIGMENT UND NAGELLACKKOMPOSITION

(57) Abstract: The invention relates to a surface-modified effect pigment comprising particular additives and to the production thereof. The present invention further provides a nail varnish composition comprising a) at least one effect pigment that has been surface-modified with a starting material (additive), where the effect pigment comprises a substrate in platelet form and optionally at least one coating applied to the substrate, b) at least one hydrocarbon resin as binder, and c) at least one solvent or solvent mixture, where the starting material (additive) for surface modification of the effect pigment is at least one compound taken from the group consisting of phosphoric ester-containing, phosphonic ester-containing, phosphonic acid-containing, fatty acid-containing and/or silane-containing compounds or mixtures thereof.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment mit bestimmten Additiven sowie die Herstellung desselben. Weiterhin ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine Nagellackkomposition enthaltend a) wenigstens ein mit einem Ausgangsmaterial (Additiv) oberflächenmodifiziertes Effektpigment wobei das Effektpigment ein plättchenförmiges Substrat und optional wenigstens eine auf dem Substrat aufgebrachte Beschichtung umfasst, b) wenigstens ein Kohlenwasserstoffharz als Bindemittel, und c) wenigstens ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch, wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Effektpigments wenigstens eine Verbindung aus der Gruppe bestehend aus phosphorsäureesterhaltigen, phosphonsäureesterhaltigen, phosphonsäurehaltigen, fettsäurehaltigen und/oder silanhaltigen Verbindungen oder Mischungen hiervon, entnommen wird.

WO 2017/178610 A1

Oberflächenmodifiziertes Effektpigment und Nagellackkomposition

Die vorliegende Erfindung betrifft ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben sowie Nagellackkompositionen enthaltend dieses
5 oberflächenmodifizierte Effektpigment.

EP 1 812 518 A2 offenbart Perlglanzpigmente, welche an der Oberfläche mit wenigstens einer phosphorhaltigen Verbindung versehen sind. Die Perlglanzpigmente eignen sich insbesondere für die Verwendung in Pulverlacken.

10

EP 2 227 508 A1 beschreibt mit mindestens einer Metalloxidschicht beschichtete Metalleffektpigmente, wobei die Oberfläche der Metalloxidschicht mindestens ein fluoralkyl- und/oder fluorarylhaltiges Oberflächenmodifizierungsmittel bzw. kovalent gebundenes Polysiloxan aufweist. Die Metalleffektpigmente kommen insbesondere in
15 Pulverlacken zu Anwendung.

EP 2 318 463 A1 offenbart mit mindestens einer Metalloxidschicht beschichtete Metalleffektpigmente, wobei die Oberfläche der Metalloxidschicht kovalent gebundenes Polysiloxan aufweist. Die Metalleffektpigmente eignen sich insbesondere zur Verwendung
20 in Pulverlacken.

EP 2 576 702 A1 betrifft die Verwendung oberflächenmodifizierter Effektpigmente insbesondere in Pulverlacken. Die Effektpigmentoberfläche ist hier mit wenigstens einer epoxidgruppenhaltigen Verbindung oberflächenmodifiziert.

25

EP 1 462 085 A1 offenbart eine Nagellackkomposition mit Spiegeleffekt, welche Partikel mit metallischem Glanz in einem Anteil von ≥ 2 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Nagellackkomposition, umfasst. EP 1 462 085 A1 offenbart keine
oberflächenmodifizierten Effektpigmente.

30

EP 1 299 066 A2 beschreibt einen Aluminiumplättchen enthaltenden Nagellack mit spiegelartigem Aussehen. Gemäß EP 1 299 066 A2 muss der Nagellacks als Filmbildner Nitrocellulose mit einem Molekulargewicht von > 56000 umfassen, damit ein spiegelartiger Effekt auf einem Fingernagel erzielt werden kann. Dennoch sind die hiermit erreichbaren
35 Spiegeleffekte limitiert und verbesserungswürdig.

EP 1 746 913 A2 offenbart einen flexiblen Artikel umfassend wenigstens eine Klebeschicht zur Fixierung des Artikels auf einem Fingernagel, wenigstens einen organischen Film sowie wenigstens eine, für z.B. einen optischen Effekt verantwortliche Komponente. Letztere kann beispielsweise dazu dienen, dem flexiblen Artikel einen
5 Spiegeleffekt zu verleihen.

EP 1 792 598 A1 beschreibt einen Nagellack mit Spiegelglanz, welcher kolloidale Edelmetallpartikel mit einer mittleren Partikelgröße von 10 bis 100 nm in einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Nagellacks, enthält.
10

EP 1 796 794 A1 offenbart eine kosmetische Zusammensetzung, welche ein PVD-Aluminiumpigment in einer Pigmentierungshöhe von 0,05 bis 5,0 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der kosmetischen Zusammensetzung, und wenigstens ein leafing-Additiv umfasst. Als leafing-Additiv dienen langkettige Phosphorsäureester oder ein
15 Gemisch aus mehreren langkettigen Phosphorsäureestern. In den meisten Nagellacken jedoch kommt der leafing-Effekt nicht voll zur Geltung.

EP 1 082 952 A1 offenbart eine kosmetische Zusammensetzung, beispielsweise einen Nagellack, welche metallbeschichtete Glaspartikel umfasst.
20

JP 2012081236 A offenbart die Befestigung eines Spiegels an einem Fingernagel.

EP 2 248 514 A2 beschreibt nitrocellulosefreie Nagellackkompositionen, welche wenigstens ein Styrol/Maleinsäureanhydrid-Copolymer als hochglänzenden Filmbildner, wenigstens ein Epoxyharz als Co-Filmbildner, wenigstens eine reaktive Komponente sowie wenigstens ein Lösungsmittel umfasst. Die nitrocellulosefreie Nagellackkomposition soll vergleichbare oder bessere Haftungseigenschaften als nitrocellulosehaltige Nagellackkompositionen aufweisen. In EP 2 248 514 A2 kommen keine
25 oberflächenmodifizierten Effektpigmente als Farbmittel zum Einsatz.

30 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Effektpigment für die Verwendung in einer Nagellackkomposition bereitzustellen, welches das optische Erscheinungsbild der Nagellackkomposition nach Applikation und Trocknung maßgeblich bestimmt. Im Fall von hochwertigen Metalleffektpigmenten soll ein Spiegelglanz und bevorzugt ein
35 besonderer Spiegelglanz ermöglicht werden.

Insbesondere ist es eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Nagellackkomposition bereitzustellen, die einen guten leafing Effekt oberflächenmodifizierter Effektpigmente ermöglicht.

- 5 Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird durch die Bereitstellung eines oberflächenmodifizierten Effektpigments umfassend ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes, metallisches plättchenförmiges Substrat oder ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes nichtmetallisches
- 10 plättchenförmiges Substrat, wobei
- a) das metallische plättchenförmige Substrat durch Nassvermahlung hergestellt wird und einen h_{50} -Wert aus einem Bereich von 20 nm bis kleiner 100 nm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
- i) Phosphorsäurecetylestere oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 2
- 15 Gew.-% bis unter 40 Gew.-% oder
- ii) Phosphorsäurestearylestere oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis unter 20 Gew.-% oder
- iii) Phosphonsäuren der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge
- 20 bevorzugt aus einem Bereich von 4 Gew.-% bis 45 Gew.-% jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats verwendet wird oder
- b) das metallische plättchenförmige Substrat durch PVD-Verfahren hergestellt wird und eine mittlere Dicke h_{50} aus einem Bereich von 13 nm bis 60 nm
- 25 aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
- i) Phosphorsäurecetylestere oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 10 Gew.-% bis 50 Gew.-% oder
- ii) Phosphorsäurestearylestere oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 13 Gew.-% bis 50 Gew.-% oder
- 30 iii) Phosphonsäuren der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats, verwendet wird oder
- 35 c) das nichtmetallische plättchenförmige Substrat einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2 μm bis 360 μm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung

- i) Phosphorsäurecetylester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 30 Gew.-% oder
- ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 2 Gew.-% bis 25 Gew.-%,
- 5 jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, nichtmetallischen plättchenförmigen Substrats, verwendet wird oder
- d) das nichtmetallische Substrat ein Glasplättchen ist, welches mit metallischen Silber beschichtet ist und einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2 μm bis 360 μm sowie eine mittlere Dicke $h_{50, \text{Glas}}$ des Glasplättchens in einem Bereich von 70
- 10 nm bis 530 nm sowie eine mittlere Dicke der metallischen Silberbeschichtung in einem Bereich von 9 nm bis 27 nm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
- i) Phosphorsäurecetylester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 3 Gew.-% bis unter 40 Gew.-% oder
- 15 ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis unter 30 Gew.-% oder
- iii) Phosphonsäuren R-P(O)(OH)_2 mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} in einem Anteil aus einem Bereich von 15 Gew.-% bis 43 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht
- 20 des mit Silber beschichteten Glasplättchens, verwendet wird.

Die Aufgabe der Erfindung wird des Weiteren durch ein Verfahren zur Herstellung des oberflächenmodifizierten Effektpigments gemäß Anspruch 3 gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- 25 i. Suspendieren des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats oder des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichteten nichtmetallischen plättchenförmigen Substrats in wenigstens einem Lösemittel,
- 30 ii. Zugabe des Phosphorsäurecetylesters oder des Phosphorsäurestearylesters oder der Phosphonsäure bei optional erhöhter Temperatur zu der Suspension aus Schritt i. und Rühren der nun erhaltenen Suspension,
- iii. Filtrieren, optional Trocknen, des gemäß Schritt ii. erhaltenen oberflächenmodifizierten Effektpigments.

35

Die Aufgabe der zugrunde liegende Erfindung wird auch durch die Bereitstellung einer Nagellackkomposition enthaltend

a) wenigstens ein mit einem Ausgangsmaterial (Additiv) oberflächenmodifiziertes Effektpigment wobei das Effektpigment ein plättchenförmiges Substrat und optional wenigstens eine auf dem Substrat aufgebrachte Beschichtung umfasst

b) wenigstens ein kohlenwasserstoffhaltiges Harz und

- 5 c) wenigstens ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch, wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Effektpigments wenigstens eine Verbindung aus der Gruppe bestehend aus phosphorsäureesterhaltigen, phosphonsäureesterhaltigen, phosphonsäurehaltigen, fettsäurehaltigen und/oder silanhaltigen Verbindungen oder Mischungen hiervon, entnommen wird.

10

Bevorzugte Weiterbildungen der Nagellackkomposition sind in den Ansprüchen 5 bis 15 angegeben.

15

Weiterhin wird die Aufgabe gelöst durch Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition gemäß Anspruch 16.

20

Weiterhin wird die Aufgabe der zugrundeliegenden Erfindung gelöst durch die Verwendung eines oberflächenmodifizierten Effektpigments nach Anspruch 1 oder 2 in Nagellacken.

25

Die erfindungsgemäß oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 können ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes, metallisches plättchenförmiges Substrat oder ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat umfassen.

30

Die metallischen plättchenförmigen Substrate können über konventionelle Nass- oder Trockenvermahlung oder über PVD-Verfahren hergestellt werden.

35

Die metallischen plättchenförmigen Substrate können aus der Gruppe, bestehend aus Aluminiumplättchen, Kupferplättchen, Zinkplättchen, Eisenplättchen, Titanplättchen, Edelstahlplättchen, Silberplättchen, Legierungen und Mischungen der vorstehend aufgeführten Metalle, ausgewählt werden. Bevorzugt werden die metallischen plättchenförmigen Substrate aus der Gruppe, bestehend aus Aluminiumplättchen, Kupferplättchen, Zinkplättchen, Eisenplättchen, Edelstahlplättchen, Legierungen und Mischungen der vorstehend aufgeführten Metalle, ausgewählt. Die vorgenannten

metallischen plättchenförmigen Substrate können auch eine oder mehrere Schichten aus oder mit wenigstens einem hoch- und/oder niedrigbrechendem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat aufweisen und optional getrocknet und/oder optional kalziniert sein. So können als metallische plättchenförmige Substrate also auch kommerziell

5 erhältliche beschichtete Metalleffektpigmente verwendet werden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die erfindungsgemäß zu verwendenden metallischen, plättchenförmigen Substrate nicht beschichtet.

Besonders bevorzugt werden die metallischen plättchenförmigen Substrate aus der

10 Gruppe, bestehend aus Aluminiumplättchen, Kupferplättchen, Zinkplättchen, Eisenplättchen, Legierungen und Mischungen der vorstehend aufgeführten Metalle, ausgewählt. Ganz besonders bevorzugt werden die metallischen plättchenförmigen Substrate aus der Gruppe, bestehend aus Aluminiumplättchen, Kupferplättchen, Zinkplättchen, Legierungen und Mischungen der vorstehend aufgeführten Metalle,

15 ausgewählt. Insbesondere bevorzugt werden als metallische plättchenförmige Substrate Aluminiumplättchen eingesetzt.

Weiterhin bevorzugt sind Aluminiumplättchen, die durch PVD-Verfahren hergestellt werden.

20 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die metallischen plättchenförmigen Substrate PVD-Pigmente, insbesondere Aluminium-PVD-Pigmente. Diese weisen bevorzugt eine mittlere Dicke h_{50} aus einem Bereich von 13 nm bis 80 nm, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 13 nm bis 60 nm und besonders bevorzugt aus einem Bereich von 20 nm bis 40 nm auf.

25 Unterhalb von 13 nm werden die metallischen PVD-Pigmente, insbesondere Aluminiumpigmente zu dunkel und zu transparent. Oberhalb von 80 nm lassen die optischen Eigenschaften sowie die Deckkraft erheblich nach und ein Spiegelglanz ist nur schwer erreichbar.

30 Werden Metalleffektpigmente in kosmetischen Formulierungen eingesetzt, so müssen sie gewissen Reinheitsanforderungen genügen wie beispielsweise die EU Cosmetic Regulation 1223/2009 oder FDA 21CFR part 73.

Werden beispielsweise Aluminiumplättchen als metallisches plättchenförmiges Substrat eingesetzt, weisen diese bevorzugt einen Aluminiumgehalt von ≥ 97 Gew.-%, weiter

35 bevorzugt von ≥ 98 Gew.-%, besonders bevorzugt von ≥ 99 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von $\geq 99,7$ Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Aluminiumplättchens, auf. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weisen die

Aluminiumplättchen weiterhin einen Quecksilbergehalt von bevorzugt ≤ 1 ppm, einen Arsengehalt von bevorzugt ≤ 2 ppm, einen Bleigehalt von bevorzugt ≤ 10 ppm, einen Cadmiumgehalt von bevorzugt ≤ 1 ppm, einen Bariumgehalt von bevorzugt ≤ 10 ppm, einen Chromgehalt von bevorzugt ≤ 20 ppm, einen Nickelgehalt von bevorzugt ≤ 20 ppm, einen Kupfergehalt von bevorzugt ≤ 20 ppm, einen Cobaltgehalt von bevorzugt ≤ 20 ppm, einen Antimongehalt von bevorzugt ≤ 2 ppm, einen Selengehalt von bevorzugt ≤ 10 ppm und einen Zinkgehalt von bevorzugt ≤ 20 ppm auf.

Werden Kupferplättchen als metallisches plättchenförmiges Substrat eingesetzt, weisen diese bevorzugt einen Kupfergehalt von ≥ 95 Gew.-%, weiter bevorzugt von ≥ 96 Gew.-%, besonders bevorzugt von ≥ 97 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt von ≥ 98 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Kupferplättchens, auf. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Kupferplättchen weiterhin einen Quecksilbergehalt bevorzugt von ≤ 1 ppm, einen Arsengehalt bevorzugt von ≤ 3 ppm, einen Bleigehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Cadmiumgehalt bevorzugt von ≤ 15 ppm, einen Bariumgehalt bevorzugt von ≤ 10 ppm, einen Chromgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Nickelgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Cobaltgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Antimongehalt bevorzugt von ≤ 2 ppm und einen Selengehalt bevorzugt von ≤ 10 ppm auf.

Werden Goldbronzeplättchen als metallisches plättchenförmiges Substrat eingesetzt, weisen diese bevorzugt einen Kupfergehalt aus einem Bereich von 70 Gew.-% bis 95 Gew.-%, einen Zinkgehalt aus einem Bereich von < 5 Gew.-% bis < 30 Gew.-%, einen Aluminiumgehalt aus einem Bereich von 0,01 Gew.-% bis $\leq 1,5$ Gew.-%, einen Zinngehalt aus einem Bereich von 0,001 Gew.-% bis $\leq 0,5$ Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Goldbronzeplättchen, auf. Bei einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Goldbronzeplättchen weiterhin einen Quecksilbergehalt bevorzugt von ≤ 1 ppm, einen Arsengehalt bevorzugt von ≤ 3 ppm, einen Bleigehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Cadmiumgehalt bevorzugt von ≤ 15 ppm, einen Bariumgehalt bevorzugt von ≤ 10 ppm, einen Chromgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Nickelgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Cobaltgehalt bevorzugt von ≤ 20 ppm, einen Antimongehalt bevorzugt von ≤ 2 ppm und einen Selengehalt bevorzugt von ≤ 10 ppm auf.

Werden Eisenplättchen als metallisches plättchenförmiges Substrat eingesetzt, werden diese vorzugsweise aus reduzierend behandeltem Carbonyleisenpulver gemäß Hauptanspruch der EP 1 251 152 A1 hergestellt.

Bei einer weiteren Ausführungsform sind die als metallisches plättchenförmiges Substrat verwendbaren Aluminium- oder Aluminiumlegierungsplättchen gemäß Hauptanspruch der WO 96/38505 A1 nasschemisch oxidiert und weisen optional eine hochbrechende Metallchalcogenidschicht gemäß Hauptanspruch der WO 2005/049739 A2 auf.

5

Bei einer weiteren Ausführungsform umfassen die in der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition zu verwendenden oberflächenmodifizierten Effektpigmente kommerziell erhältliche Leafing-Aluminiumeffektpigmente, wie beispielsweise Eternabrite Premier 251, Eternabrite Premier 255 oder Eternabrite Premier 351, jeweils Fa. Silberline.

10

Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfassen die in der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition zu verwendenden oberflächenmodifizierten Effektpigmente als metallisches plättchenförmiges Substrat durch PVD-Verfahren hergestellte Aluminiumplättchen oder Metalleffektpigmente gemäß dem Hauptanspruch der

15

WO 2010/086165 A1, wie beispielsweise METALURE A41010 AE, METALURE A41506 EN, METALURE A 41510 EN, METALURE A31017 AE, METALURE A31010 BG, METALURE A31010 AE, METALURE A21010 AE, METALURE L55350AE, METALURE L63418, METALURE L 55700, METALURE A 61010 BG, METALURE A61010 AE, METALURE A61006 AE, METALURE A61006 BG, METALURE A41010 BG oder

20

METALURE L71011AE, alle Fa. ECKART GmbH.

Die mittlere Dicke h_{50} der optional zu beschichtenden metallischen plättchenförmigen Substrate liegt bevorzugt in einem Bereich von 10 nm bis 2000 nm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 13 nm bis 1500 nm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 15 nm bis 900 nm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 18 nm bis 600 nm. Unter der mittleren Dicke h_{50} wird erfindungsgemäß das der Medianwert der Summenverteilungskurve der Dickenverteilung verstanden, sofern nicht anders angegeben.

25

30

Die Bestimmung von h_{50} erfolgte bevorzugt gemäß der in der WO 2004/087816 A2 (Seiten 24 und 25) beschriebenen Methode mittels REM.

35

Der h_{50} -Wert der Summenhäufigkeitsverteilung der Dickenverteilungsfunktion, wie sie bevorzugt durch Auszählung im REM erhalten wird, gibt an, dass 50% der vermessenen oberflächenmodifizierten Effektpigmente eine Dicke aufweisen, der gleich oder kleiner als der jeweils angegebene Wert ist.

Bei weiter bevorzugten Ausführungsformen werden als metallisches plättchenförmiges Substrat nassvermahlene Aluminiumplättchen mit einem Span der Dickenverteilung $\Delta h = (h_{90} - h_{10})/h_{50}$ aus einem Bereich von 30 bis 140 % und bevorzugt aus einem Bereich von 30 bis 70 % und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 30 bis 50 % eingesetzt. Die Herstellung derartiger Metalleffektpigmente sind in der WO 2004/087816 A2 oder der WO 2008/077612 A2 beschrieben, die hiermit unter Bezugnahme aufgenommen sind.

Bei einer weiteren Ausführungsform werden als metallisches plättchenförmiges Substrat Kupferplättchen oder Goldbronzepplättchen mit einer Dickenverteilung, charakterisiert durch einen h_{50} -Wert von 10 bis 50 nm, und einem h_{90} -Wert von 20 bis 70 nm. Die Herstellung derartiger metallischer Effektpigmente kann der WO 2009/152941 A2 entnommen werden.

Bei einer weiteren Ausführungsform beträgt die relative Standardabweichung der Dickenverteilung der metallischen plättchenförmigen Substrate 11% bis 98%, bevorzugt 22% bis 78%, besonders bevorzugt 28% bis 68% und ganz besonders bevorzugt 34% bis 64%. Die relative Standardabweichung in [%] ist dabei der Quotient aus berechneter Standardabweichung der Dickenverteilung und mittlerer Dicke h_{50} .

Die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen, nicht beschichteten, plättchenförmigen Substraten können optional wenigstens eine Schicht aus oder mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat aufweisen, wobei das Metallion ausgewählt aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Al, Si, Sn, Zn Ti und Fe, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Al und Si, ist. Vorstehend aufgeführte Metalloxide, Metallhydroxide und/oder Metalloxidhydrate können als (i) separate Schichten, (ii) gemischtes Metalloxid, gemischtes Metallhydroxid und/oder gemischtes Metalloxidhydrat oder (iii) in separaten Schichten auf dem metallischen plättchenförmigen Substrat vorliegen.

Die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten können eine beliebige mittlere Teilchengröße D_{50} aufweisen. Die D_{50} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden,

oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 2 µm bis 150 µm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 2,5 µm bis 170 µm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 3 µm bis 140 µm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 3,5 µm bis 90 µm und ganz
5 besonders bevorzugt in einem Bereich von 3,8 µm bis 56 µm. Äußerst bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten einen D₅₀-Wert aus einem Bereich 2,5 µm bis 14 µm oder aus einem Bereich von 15 µm bis 35 µm auf. Unter 2 µm nehmen die Glanzwerte deutlich ab und oberhalb
10 von 150 µm erhält man keine einheitlich geschlossene metallische Oberfläche.

Bevorzugt weisen die metallischen plättchenförmigen Substrate, die durch Nassvermahlung hergestellt werden und eine mittlere Dicke h₅₀ unter 100 nm aufweisen, einen D₅₀-Wert aus einem Bereich von 8 µm bis 25 µm auf.
15

Die D₁₀-Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 1 µm bis 60 µm,
20 weiter bevorzugt in einem Bereich von 2 µm bis 40 µm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 4 µm bis 31 µm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 5 µm bis 19 µm. Unter 1 µm nehmen die Glanzwerte deutlich ab und oberhalb von 60 µm erhält man keine einheitlich geschlossene metallische Oberfläche.

25 Die D₉₀-Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 10 µm bis 600 µm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 30 µm bis 200 µm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 40 µm bis 150 µm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 45
30 µm bis 120 µm. Unter 10 µm nehmen die Glanzwerte deutlich ab und oberhalb von 600 µm erhält man keine einheitlich geschlossene metallische Oberfläche.

Bei einer Ausführungsform besitzen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente
35 basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten einen Span ΔD, definiert als $\Delta D = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}}$, aus einem Bereich von 0,7 bis 2,5, bevorzugt aus einem Bereich von 0,8 bis

2,2, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 0,9 bis 1,9, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 0,9 bis 1,8 und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 1 bis 1,7.

Bei einer weiteren Ausführungsform weisen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer
5 Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente
basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten ein Aspektverhältnis, definiert
als Quotient aus D_{50} und mittlerer Dicke, bevorzugt aus einem Bereich von 10 bis 2000,
weiter bevorzugt aus einem Bereich von 30 bis 1200, besonders bevorzugt aus einem
Bereich von 100 bis 1100 und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 200 bis
10 1000 auf. Unterhalb der Untergrenzen sind die optischen Eigenschaften der metallischen
Effektpigmente noch nicht ausreichend zur Erreichung eines Spiegelglanzes und oberhalb
von 2000 sind die metallischen Effektpigmente nur sehr schwer herstellbar.

Bei einer weiteren Ausführungsform weisen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer
15 Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente
basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten bevorzugt eine mittlere
Gesamtdicke h_{50} aus einem Bereich von 20 nm bis 4000 nm, weiter bevorzugt aus einem
Bereich von 30 nm bis 3000 nm, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 70 nm bis
2000 nm und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 230 nm bis 1300 nm auf.
20 Unter mittlerer Gesamtdicke wird die komplette mittlere Dicke des
oberflächenmodifizierten Effektpigments, also metallisches plättchenförmiges Substrat
plus optionale Beschichtung plus Oberflächenmodifizierung, verstanden.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfassen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in
25 einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente
als metallisches plättchenförmiges Substrat Metallplättchen hergestellt durch ein PVD-
Verfahren mit einem D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2,5 μm bis 90 μm , weiter bevorzugt
aus einem Bereich von 8 μm bis 25 μm und einer mittleren Dicke aus einem Bereich von
13 nm bis 60 nm eingesetzt. Bei dieser Ausführungsform werden die Aluminiumplättchen
30 vorzugsweise nicht beschichtet. Die auf Aluminiumplättchen vorhandene natürliche
Oxidschicht wird hierbei nicht als aufgetragene Beschichtung verstanden.
Überraschenderweise können auch Spiegelglanzeffekte mit sehr kleinen PVD-Pigmenten
erreicht werden. Diese Pigmente können z.B. hergestellt werden, indem man gewöhnliche
PVD-Pigmente weiter vermahlt oder durch Ultraschalleinwirkung zerkleinert.
35 Besonders bevorzugt handelt es sich bei diesen Metallplättchen um Aluminiumplättchen.
Besonders bevorzugt weisen diese Aluminium-PVD Pigmente einen D_{50} -Wert aus einem
Bereich von 6 μm bis 18 μm und einer mittleren Dicke aus einem Bereich von 14 nm bis

40 nm auf. Ganz besonders bevorzugt sind Aluminium-PVD Pigmente mit einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 7 μm bis 16 μm und einer mittleren Dicke aus einem Bereich von 15 nm bis 35 nm.

5

In weiteren Ausführungsformen werden nassvermahlene Metallplättchen und insbesondere Aluminiumplättchen verwendet, die eine ähnliche mittlere Dicke wie PVD-Pigmente aufweisen.

So sind bevorzugt nassvermahlene Metallplättchen und insbesondere

- 10 Aluminiumplättchen, mit einer mittleren Dicke h_{50} aus einem Bereich von 20 bis unter 100 nm und ganz besonders bevorzugt einer mittleren Dicke h_{50} aus einem Bereich von 25 bis 60 nm.

Mit derartigen Metalleffektpigmenten lassen sich auch Spiegelglanzeffekte erzielen, wenn gleich in der Regel durch PVD-Verfahren hergestellte Metallpigmente noch bessere

- 15 Ergebnisse liefern.

Die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate können aus der Gruppe, bestehend aus natürlichen Glimmerplättchen, synthetischen Glimmerplättchen, Glasplättchen, SiO_2 -Plättchen, Al_2O_3 -Plättchen, Kaolinplättchen, Talkplättchen und

- 20 Bismuthoxychloridplättchen, ausgewählt werden. Die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente bzw. die oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 können auch auf Gemischen der vorstehend angegebenen nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate basieren. Die vorgenannten nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate können
- 25 weiterhin eine oder mehrere Schichten aus oder mit wenigstens einem hoch- und/oder niedrigbrechendem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat aufweisen und kalziniert sein. So können als Substrate also auch Perlglanzpigmente oder Interferenzpigmente verwendet werden.

- 30 Bevorzugt werden die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate aus der Gruppe, bestehend aus natürlichen Glimmerplättchen, synthetischen Glimmerplättchen, Glasplättchen, SiO_2 -Plättchen, Al_2O_3 -Plättchen und deren Gemische, ausgewählt. Besonders bevorzugt werden die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate aus der Gruppe, bestehend aus natürlichen Glimmerplättchen, synthetischen Glimmerplättchen,
- 35 Glasplättchen und deren Gemische, ausgewählt. Ganz besonders bevorzugt sind als nichtmetallische plättchenförmige Substrate synthetische Glimmerplättchen und/oder

Glasplättchen. Insbesondere Glasplättchen sind als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat bevorzugt.

Die als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat verwendbaren Glasplättchen können
5 im Hinblick auf ihre Zusammensetzung aus Silikatglas, wie Kalknatronglas, Bleikristallglas, E-Glas, A-Glas, C-Glas, ECR-Glas, Duranglas, Fensterglas, Laborglas, Aluminosilikatglas oder Borosilikatglas bestehen. Bevorzugt weisen die Glasplättchen eine Zusammensetzung entsprechend der Lehre, insbesondere entsprechend dem Hauptanspruch, der EP 1 980 594 B1, besonders bevorzugt entsprechend der Lehre,
10 insbesondere entsprechend dem jeweiligen Hauptanspruch, der EP 1 829 833 B1 oder der EP 2 042 474 B1, auf. Die Herstellung der als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat einsetzbaren Glasplättchen erfolgt vorzugsweise nach dem in EP 289 240 B1 beschriebenen Verfahren.

15 Bei einer Ausführungsform können die Glasplättchen durch den Zusatz von wenigstens einem anorganischen Farbmittel bei ihrer Herstellung gezielt eingefärbt werden. Geeignete Farbmittel sind solche, die sich bei der jeweiligen Schmelztemperatur der Glaszusammensetzung nicht zersetzen. Der Anteil an Farbmittel liegt hierbei bevorzugt in einem Bereich von insgesamt 0,1 Gew.-% bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem
20 Bereich von insgesamt 0,2 Gew.-% bis 15 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von insgesamt 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Glaszusammensetzung. Geeignete Farbmittel sind insbesondere elementare Edelmetalle, wie Au, Pd oder Pt, die Kationen oder komplexe Anionen der Elemente Cu, Cr, Mn, Fe, Ti und/oder Co sowie Mischungen der vorstehend aufgeführten
25 Farbmittel.

Bei einer weiteren Ausführungsform liegt der Brechungsindex der als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat einsetzbaren Glasplättchen in einem Bereich von 1,45 bis 1,80, vorzugsweise in einem Bereich von 1,50 bis 1,70.

30

Bei einer weiteren Ausführungsform können die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate, insbesondere Glasplättchen, mit einer Schicht, die Siliziumoxid, Siliziumhydroxid, Siliziumoxidhydrat umfasst oder daraus besteht, umhüllt sein. Beispielsweise kann durch die vorgenannte Beschichtung bei Verwendung von
35 Glasplättchen die Glasoberfläche vor chemischer Veränderung, wie Quellung, Auslaugen von Glasbestandteilen oder Auflösung in aggressiven sauren Belegungs-lösungen, geschützt werden.

Die als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat verwendbaren synthetischen Glimmerplättchen können eine Zusammensetzung gemäß Hauptanspruch der CN 102718229 A oder gemäß Hauptanspruch der US 2014/0251184 A1 aufweisen. Sie
 5 können weiterhin gemäß den Angaben in der EP 0 723 997 A1, Seite 3 bis Seite 4, hergestellt werden.

Bei den als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat verwendbaren synthetischen Glimmerplättchen handelt es sich vorzugsweise um plättchenförmigen Fluorphlogopit der
 10 Formel $\text{KMg}_3\text{AlSi}_3\text{O}_{10}\text{F}_2$, $\text{KMg}_2\frac{1}{2}(\text{Si}_4\text{O}_{10})\text{F}_2$ oder $\text{NaMg}_2\frac{1}{2}(\text{Si}_4\text{O}_{10})\text{F}_2$, insbesondere um plättchenförmigen Fluorphlogopit der Formel $\text{KMg}_3\text{AlSi}_3\text{O}_{10}\text{F}_2$, welcher gemäß Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) vorzugsweise die in Tabelle 1 genannten Bestandteile als jeweiliges Metalloxid in den dort aufgeführten Bereichen umfasst.

15 Tabelle 1: Bevorzugte Zusammensetzungen von synthetischen Glimmerplättchen gemäß RFA

Zusammensetzung synthetischer Glimmerplättchen, Angaben in Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der synthetischen Glimmerplättchen	
SiO_2	38 bis 46
Al_2O_3	10 bis 14
K_2O	9 bis 13
Fe_2O_3	0,01 bis 0,25
MgO	26 bis 34
MnO	0 bis 0,05
Na_2O	0 bis 13

Die mittlere Dicke h_{50} der optional zu beschichtenden nichtmetallischen plättchenförmigen
 20 Substrate liegt bevorzugt in einem Bereich von 50 nm bis 5000 nm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 60 nm bis 3000 nm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 70 nm bis 2000 nm.

Bei einer Ausführungsform liegt die mittlere Dicke $h_{50, \text{Glas}}$ für Glasplättchen als optional zu
 25 beschichtendes nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat in einem Bereich von 750 nm bis 1500 nm, bevorzugt in einem Bereich von 850 nm bis 1400 nm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 900 nm bis 1300 nm. Dünnere nichtmetallische plättchenförmige Substrate führen zu einer geringeren Gesamtdicke der optional zu beschichtenden, erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu
 30 verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente bzw. der

oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1. So sind als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat ebenfalls bevorzugt Glasplättchen, deren mittlere Dicke $h_{50, \text{Glas}}$ in einem Bereich von 50 nm bis 700 nm, weiter bevorzugt in einem Bereich von 101 nm bis 600 nm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 160 nm bis 500 nm und ganz
5 besonders bevorzugt in einem Bereich 200 nm bis 400 nm liegt.

Bei einer weiteren Ausführungsform liegt die mittlere Dicke $h_{50, \text{Glimmer}}$ der natürlichen oder synthetischen Glimmerplättchen als optional zu beschichtendes nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat bevorzugt in einem Bereich von 80 nm bis 1300 nm, weiter
10 bevorzugt in einem Bereich von 90 nm bis 1000 nm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 99 nm bis 800 nm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 200 nm bis 600 nm.

Beschichtet man nichtmetallische plättchenförmige Substrate unterhalb einer mittleren
15 Dicke h_{50} von 50 nm mit beispielsweise hochbrechenden Metalloxiden, so werden extrem bruchempfindliche Effektpigmente erhalten, die schon beim Einarbeiten in das jeweilige Anwendungsmedium zerbrechen können, was wiederum eine signifikante Herabsetzung des Glanzes bedingt.

20 Oberhalb einer mittleren Dicke des nichtmetallischen plättchenförmigen Substrats von 5000 nm können die Effektpigmente insgesamt zu dick werden. Damit geht eine schlechtere spezifische Deckfähigkeit einher, d.h. die abgedeckte Fläche pro Gewichtseinheit an Effektpigment ist geringer. Außerdem orientieren sich derartig dicke Effektpigmente in geringerem Ausmaß planparallel zum Untergrund im
25 Anwendungsmedium. Aus einer schlechteren Orientierung wiederum resultiert ein verminderter Glanz. Auch im Hinblick auf die Haptik können insgesamt zu dicke Effektpigmente unvorteilhaft in einer Anwendung sein.

Bei einer Ausführungsform beträgt die relative Standardabweichung der Dickenverteilung
30 der nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate 15% bis 100%, bevorzugt 17% bis 70%, besonders bevorzugt 19% bis 61% und ganz besonders bevorzugt 21% bis 41%. Die relative Standardabweichung in [%] ist dabei der Quotient aus berechneter Standardabweichung und mittlerer Dicke h_{50} .

35 Die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate können optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtet werden. Diese optionale Beschichtung kann wenigstens eine hochbrechende und/oder wenigstens eine

niedrigbrechende Schicht umfassen. Unter einer hochbrechenden Schicht wird eine Schicht mit Brechungsindex von $n \geq 1,8$, bevorzugt von $n \geq 2,0$ und besonders bevorzugt von $n \geq 2,2$ verstanden. Unter einer niedrigbrechenden Schicht wird eine Schicht mit Brechungsindex von $n < 1,8$ und bevorzugt von $n < 1,6$ verstanden. Für die Zuordnung in
5 hochbrechende Schicht und in niedrigbrechende Schicht werden literaturbekannte Brechungsindexe herangezogen.

Die optional vorhandene Beschichtung kann wenigstens eine hochbrechende Schicht aus oder mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat
10 umfassen, wobei das Metallion aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Ti, Fe, Sn, Mn, Zr, Ca, Sr, Ba, Ni, Ag, Zn, Cu, Ce, Cr und Co, ausgewählt ist, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Ti, Fe, Sn, Zr, Ag, Zn, Cu, Ce und Cr, und besonders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Ti, Fe und Sn, ist. Vorstehend aufgeführte Metalloxide, Metallhydroxide und/oder Metalloxidhydrate
15 können als (i) Mischschicht, (ii) gemischtes Metalloxid, gemischtes Metallhydroxid und/oder gemischtes Metalloxidhydrat, vorzugsweise als Eisentitanat, wie Ilmenit, Pseudobrookit oder Pseudorutil, oder (iii) in separaten Schichten auf dem nichtmetallischen plättchenförmigen Substrat vorliegen.

20 Alternativ oder zusätzlich zu der vorstehend erwähnten wenigstens einen hochbrechenden Schicht kann die optional vorhandene Beschichtung wenigstens eine niedrigbrechende Schicht aus oder mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat umfassen, wobei das Metallion aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Si, Al und B ausgewählt ist. Sofern hochbrechende und niedrigbrechende
25 Schichten in der optional vorhandenen Beschichtung vorhanden sind, ist es bevorzugt, dass diese alternierend vorliegen.

Bei einer Ausführungsform kann die wenigstens eine hochbrechende und/oder die wenigstens eine niedrigbrechende Schicht dotiert sein, wobei die Dotierung Metalloxide,
30 Metallhydroxide und/oder Metalloxidhydrate umfassen kann, deren Metallion aus der Gruppe der Metalle, bestehend aus Al, Ce, Zr und Sn, bevorzugt bestehend aus Al, Zr und Sn, ausgewählt ist. Der Anteil an Dotierung liegt bevorzugt bei insgesamt ≤ 1 Gew.-%, besonders bevorzugt bei insgesamt $\leq 0,5$ Gew.-% und ganz besonders bevorzugt bei insgesamt $\leq 0,2$ Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der
35 oberflächenmodifizierten Effektpigmente.

Bei einer weiteren Ausführungsform kann die optional vorhandene Beschichtung alternativ oder zusätzlich zu der wenigstens ein Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metallhydroxid umfassenden Schicht wenigstens eine semitransparente Metallschicht umfassen. Die Metalle der semitransparenten Metallschicht können aus der Gruppe, bestehend aus Ag, Al, Cr, Ni, Au, Pt, Pd, Cu, Zn und Ti, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus Ag, Au und Cu, ausgewählt sein. Selbstverständlich kann die semitransparente Metallschicht auch Legierungen oder Mischungen der vorstehend aufgeführten Metalle umfassen. Die mittlere Dicke der semitransparenten Metallschicht liegt bevorzugt in einem Bereich von 1 nm bis 30 nm, besonders bevorzugt in einem Bereich von 4 nm bis 26 nm und besonders bevorzugt in einem Bereich von 7 nm bis 21 nm.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform weisen die nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate wenigstens eine der vorstehend beschriebenen Schichten, besonders bevorzugt wenigstens eine Schicht aus oder mit hochbrechenden Metalloxiden, Metallhydroxiden und/oder Metalloxidhydraten auf.

Bei einer weiteren Ausführungsform besitzen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente bzw. die oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1, jeweils basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten einen Span ΔD , definiert als $\Delta D = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}}$, aus einem Bereich von 0,7 bis 2,0, bevorzugt aus einem Bereich von 0,7 bis 1,5, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 0,8 bis 1,3, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 0,8 bis 1,2 und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 0,85 bis 1,1. Die Vorteile einer engen Größenklassierung in Bezug auf Farbreinheit und/oder Glanz der resultierenden Effektpigmente werden beispielsweise in EP 2 217 664 A1, EP 2 346 950 A1, EP 2 356 181 A1, EP 2 346 949 A1, EP 2 367 889 A1 beschrieben.

Die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten weisen eine mittlere Teilchengröße D_{50} aus einem Bereich von 2 μm bis 360 μm auf. Die D_{50} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 3 μm bis 350 μm , weiter bevorzugt in einem Bereich von 4 μm bis 211 μm , weiter bevorzugt in einem Bereich von 6 μm bis 147 μm , besonders bevorzugt in einem

Bereich von 7 μm bis 99 μm und ganz besonders bevorzugt in einem Bereich von 8 μm bis 56 μm . Äußerst bevorzugt weisen die erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten einen D_{50} -Wert aus einem

5 Bereich von 3 bis 15 μm oder aus einem Bereich von 10 bis 35 μm oder aus einem Bereich von 25 bis 45 μm oder aus einem Bereich von 30 bis 65 μm oder aus einem Bereich von 40 bis 140 μm oder aus einem Bereich von 135 bis 250 μm auf.

Die D_{10} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 120 μm . Besonders bevorzugt liegen die D_{10} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten in einem Bereich von 1 μm

10 bis 5 μm oder in einem Bereich von 5 μm bis 25 μm oder in einem Bereich von 10 μm bis 30 μm oder in einem Bereich von 20 μm bis 45 μm oder in einem Bereich von 25 μm bis 65 μm oder in einem Bereich von 75 bis 110 μm .

Die D_{90} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten liegen bevorzugt in einem Bereich von 6 bis 500 μm . Besonders bevorzugt liegen die D_{90} -Werte der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten in einem Bereich von 8 μm

20 bis 250 μm oder in einem Bereich von 10 μm bis 150 μm oder in einem Bereich von 40 μm bis 70 μm oder in einem Bereich von 68 μm bis 110 μm oder in einem Bereich von 120 μm bis 180 μm oder in einem Bereich von 400 μm bis 490 μm .

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfassen die in einer

30 Nagellackkomposition zu verwendenden oberflächenmodifizierte Effektpigmente als nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat Glasplättchen mit einem D_{50} Wert aus einem Bereich von 9 μm bis 390 μm , einer mittleren Dicke aus einem Bereich von 90 nm bis 590 nm, bevorzugt aus einem Bereich von 110 nm bis 340 nm, einer Glaskomposition gemäß Hauptanspruch der WO 2007/148758 A1 oder der WO 2010/024283 A1 und einer

35 semitransparenten Schicht aus oder mit metallischem Silber.

Die mittlere Dicke des mit einer Metalloxid, Metallhydroxid und/oder einem Metalloxidhydrat beschichteten metallischen oder nichtmetallischen plättchenförmigen Substrates sowie die mittlere Gesamtdicke des oberflächenmodifizierten Effektpigments wird anhand eines gehärteten Lackfilmes, in dem die erfindungsgemäßen, bevorzugt in
5 einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente im Wesentlichen planparallel zum Untergrund ausgerichtet sind, bestimmt. Hierzu wird ein Querschliff des gehärteten Lackfilmes unter einem Rasterelektronenmikroskop (REM) untersucht, wobei die Dicke des metallischen oder nichtmetallischen plättchenförmigen Substrates bzw. die Gesamtdicke des oberflächenmodifizierten Effektpigments von
10 wenigstens 100 oberflächenmodifizierten Effektpigmenten bestimmt und statistisch gemittelt wird. Mit dem Begriff „mittlere“ ist erfindungsgemäß stets der h_{50} -Wert gemeint, sofern nicht anders angegeben.

Im Fall von erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu
15 verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmenten, die nicht mit einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder einem Metalloxidhydrat beschichtet sind, erfolgt die Bestimmung der mittleren Dicke h_{50} bevorzugt gemäß der in der WO 2004/087816 A2 (Seiten 24 und 25) beschriebenen Methode mittels REM.

20
Der D_{10} -, D_{50} - bzw. D_{90} -Wert der Summenhäufigkeitsverteilung der volumengemittelten Größenverteilungsfunktion, wie sie durch Laserbeugungsmethoden erhalten wird, gibt an, dass 10%, 50% bzw. 90% der vermessenen oberflächenmodifizierten Effektpigmente einen volumengemittelten Durchmesser aufweisen, der gleich oder kleiner als der jeweils
25 angegebene Wert ist. Hierbei wird die Größenverteilungskurve der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente sowie der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1, jeweils basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten, mit dem Gerät Mastersizer 2000 der Fa. Malvern gemäß Herstellerangaben bestimmt. Die Auswertung
30 der Streulichtsignale erfolgt nach der Fraunhofer-Theorie, welche auch Brechungs- und Absorptionsverhalten der Partikel beinhaltet. Die Größenverteilungskurve der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente sowie der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1, jeweils basierend auf metallischen plättchenförmigen
35 Substraten, wird mit dem Gerät Cilas 1064 der Fa. Quantachrome oder dem Gerät Horiba LA-930 der Fa. Horiba ermittelt. Die Auswertung der Streulichtsignale erfolgt nach der

Fraunhofer-Theorie, welche auch Brechungs- und Absorptionsverhalten der Partikel beinhaltet.

Es hat sich gezeigt, dass die erfindungsgemäß oberflächenmodifizierten Effektpigmente
5 nicht in allen Nagellacksystemen, wie sie zum Beispiel in der EP 1796794 B2 offenbart wurden, gute Ergebnisse zeigt. Häufig geht der Leafing-Effekt bei der Applikation oder danach verloren und damit einhergehend kommen die optischen Eigenschaften der Effektpigmente nicht vollkommen zur Geltung.

10 Daher ist ein wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Erfindung die Bereitstellung eines Nagellacks, in dem die leafing-Eigenschaften der oberflächenmodifizierten Effektpigmente sehr gut zur Geltung kommen.

Die Erfindung richtet sich daher auch auf eine Nagellackkomposition enthaltend
15 a) wenigstens ein mit einem Ausgangsmaterial (Additiv) oberflächenmodifiziertes Effektpigment wobei das Effektpigment ein plättchenförmiges Substrat und optional wenigstens eine auf dem Substrat aufgebrachte Beschichtung umfasst
b) wenigstens ein kohlenwasserstoffhaltiges Harz und
c) wenigstens ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch,
20 wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Effektpigments wenigstens eine Verbindung aus der Gruppe bestehend aus phosphorsäureesterhaltigen, phosphonsäureesterhaltigen, phosphonsäurehaltigen, fettsäurehaltigen und/oder silanhaltigen Verbindungen oder Mischungen hiervon, entnommen wird.

25 Bei den zur Oberflächenmodifizierung einsetzbaren Phosphorsäureestern und/oder Phosphorsäuren und/oder Phosphonsäureestern und/oder Phosphonsäuren kann es sich um Phosphorsäureester der allgemeinen Formel $(R-O)_n-P(O)(OR')(OR'')_m$ bzw. Phosphonsäureester der allgemeinen Formel $R-P(O)(OR')(OR'')$ handeln, wobei die Reste R, R' und R'' bevorzugt folgende Bedeutung haben:

30 R = linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C₁₀ bis C₂₀ und R' = R'' = H, linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C₁ bis C₆, bevorzugt C₁ bis C₃, wobei R' und R'' identisch oder verschieden voneinander sein können und wobei n = 1 oder 2 und m = n - 1 und n + m = 2 ist.

35 Hierbei können hinsichtlich der Zahl n sowohl reine Formen der Monoester (n = 1) oder Diester (n = 2) als auch Mischungen hiervon vorliegen.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform werden zur Oberflächenmodifizierung der in einer erfindungsgemäßen Nagellackkomposition einzusetzenden Effektpigmente primäre Phosphorsäuren oder Phosphonsäuren mit $R =$ linearer, unsubstituierter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{12} bis C_{18} , vorzugsweise aus einem Bereich von C_{14} bis C_{18} und $R' = R'' = H$ eingesetzt. Weiter bevorzugt ist hierbei $n = 1$ (Monoester).

Eine bevorzugte Phosphonsäure ist Laurylphosphonsäure und bevorzugte Phosphorsäuren sind Cetylphosphat oder Stearylphosphat.

10

Zur Oberflächenmodifizierung können beispielsweise 2-Ethylhexylphosphorsäureester (CAS: 12645-31-7), Laurylphosphorsäureester (CAS: 12751-23-4), Cetylphosphorsäureester (CAS: 3539-43-3), Stearylphosphorsäureester (CAS: 39471-52-8) und/oder Monoethylmono-(9Z)-9-octadecenylphosphorsäureester (CAS: 10483-96-2) eingesetzt werden.

15

Besonders bevorzugt sind Cetylphosphorsäureester, Stearylphosphorsäureester oder Laurylphosphorsäureester und besonders bevorzugt sind Cetylphosphorsäureester oder Stearylphosphorsäureester und ganz besonders bevorzugt sind Cetylphosphorsäureester.

20

Bei den zur Oberflächenmodifizierung einsetzbaren Fettsäuren kann es sich um Fettsäuren der allgemeinen Formel $R-COOH$ handeln, wobei der Rest R bevorzugt folgende Bedeutung hat:

- i. $R =$ linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{12} bis C_{26} , bevorzugt aus einem Bereich von C_{14} bis C_{24} , weiter bevorzugt aus einem Bereich von C_{16} bis C_{22} und besonders bevorzugt aus einem Bereich von C_{18} bis C_{20} ; oder
- ii. $R =$ linearer und/oder verzweigter Alkenylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{12} bis C_{26} , bevorzugt aus einem Bereich von C_{14} bis C_{24} , weiter bevorzugt aus einem Bereich von C_{16} bis C_{22} und besonders bevorzugt aus einem Bereich von C_{18} bis C_{20} ; oder
- iii. $R =$ linearer und/oder verzweigter Alkynylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{12} bis C_{26} , bevorzugt aus einem Bereich von C_{14} bis C_{24} , weiter bevorzugt aus einem Bereich von C_{16} bis C_{22} und besonders bevorzugt aus einem Bereich von C_{18} bis C_{20} .

35

Bei einer bevorzugten Ausführungsform werden zur Oberflächenmodifizierung der in einer erfindungsgemäßen Nagellackkomposition einsetzbaren Effektpigmente Fettsäuren mit R = linearer, unsubstituierter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{12} bis C_{20} , vorzugsweise aus einem Bereich von C_{14} bis C_{18} eingesetzt.

5

Bei den zur Oberflächenmodifizierung einsetzbaren Silanen kann es sich um Silane der allgemeinen Formel $R-Si(OR')_3$ handeln, wobei die Reste R und R' bevorzugt folgende Bedeutung haben:

R = linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_6 bis C_{23} , bevorzugt aus einem Bereich von C_7 bis C_{20} , besonders bevorzugt aus einem Bereich von C_8 bis C_{18} und R' = linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_1 bis C_4 , bevorzugt aus einem Bereich von C_1 bis C_3 und besonders bevorzugt aus einem Bereich von C_1 bis C_2 , wobei der Alkylrest R in weiteren Ausführungsformen wenigstens einen Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus $-OH$, $-OCH_3$, $-OC_2H_5$, $-NH_2$, linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_1 bis C_6 umfassen kann.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente wird das Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung bevorzugt in einer Menge aus einem Bereich von 1,5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 3,2 Gew.-% bis 40 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 4,8 Gew.-% bis 23 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, eingesetzt.

Da sich die hier angegebenen Mengen des Additivs auf das Ausgangsmaterial beziehen, kann die tatsächliche Additivmenge des fertig beschichteten Effektpigments geringer sein, da z.B. bei einer Menge von 50 Gew.-% nicht alles Additiv auf die Pigmentoberfläche aufziehen kann. Dementsprechend können auch geringere Mengen der leafing-Additive in den die Pigmente enthaltenden Anwendungen, insbesondere in Nagellacken gefunden werden.

Die recht hohen Additivmengen im Ausgangsmaterial bewirken eine sehr hohe und dichte Beschichtung der Effektpigmentoberfläche mit dem Additiv.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten, die durch Nassvermahlung hergestellt wurden und eine mittlere Substratdicke h_{50} aus einem Bereich von 20 nm bis 100 nm aufweisen,

wenigstens eine Phosphonsäure der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge bevorzugt aus einem Bereich von 4 Gew.-% bis 45 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 43 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 6 Gew.-% bis 42 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 9 Gew.-% bis 41 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, eingesetzt.

Bei einer weiteren besonders bevorzugten erfindungsgemäßen Ausführungsform wird als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten, die durch PVD-Verfahren hergestellt wurden und eine mittlere Substratdicke h_{50} aus einem Bereich von 13 nm bis 60 nm aufweisen, wenigstens eine Phosphonsäure der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 6 Gew.-% bis 48 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 7 Gew.-% bis 45 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 10 Gew.-% bis 42 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, eingesetzt.

Unterhalb der angegebenen Mengen an Phosphonsäureester findet kein ausreichendes Leaking der Effektpigmente statt. Oberhalb der angegebenen Mengen an Phosphonsäureester können gegebenenfalls zu große Mengen der Phosphonsäuren in die fertige Nagellackkomposition eingetragen werden.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass die Effektpigmente in einem separaten Schritt mit dem Phosphonsäureester beschichtet werden, bevor sie in das Nagellacksystem eingetragen werden.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten, die durch Nassvermahlung oder durch PVD-Verfahren hergestellt sein können, mit einer mittleren Substratdicke aus einem Bereich von 20 nm bis 90 nm wenigstens eine Fettsäure in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 4 Gew.-% bis 28 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 4 Gew.-% bis 25 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 6 Gew.-% bis 20 Gew.-%

und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 8 Gew.-% bis 17 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, eingesetzt.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird als Ausgangsmaterial (Additiv) zur
 5 Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen
 plättchenförmigen Substraten, die durch Nassvermahlung oder durch PVD-Verfahren
 hergestellt sein können, mit einer mittleren Substratdicke aus einem Bereich von 20 nm
 bis 90 nm wenigstens ein Silan in einer Gesamtmenge bevorzugt aus einem Bereich von
 5 Gew.-% bis 39 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 10 Gew.-% bis 35
 10 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 15 Gew.-% bis 32 Gew.-% und
 ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 18 Gew.-% bis 30 Gew.-%, jeweils
 bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, eingesetzt.

Bei ganz besonders bevorzugten Ausführungsformen werden wenigstens ein
 15 Phosphorsäureester und/oder wenigstens eine Phosphorsäure der Formel $(R-O)_n-P(O)(OR')(OR'')_m$, wobei jeweils R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus
 einem Bereich von C_{14} bis C_{18} , und wobei R' und R'' unabhängig voneinander H, CH_3 ,
 C_2H_5 oder C_3H_8 sind und wobei $n = 1$ oder 2 und $m = n - 1$ und $n + m = 2$ ist, in einer
 Gesamtmenge aus einem Bereich von 14 Gew.-% bis 40 Gew.-%, bezogen auf das
 20 Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, als Ausgangsmaterial (Additiv) zur
 Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen
 plättchenförmigen Substraten, die durch PVD-Verfahren hergestellt wurden mit einer
 mittleren Substratdicke h_{50} aus einem Bereich von 15 nm bis 40 nm, bevorzugt 20 bis 40
 nm verwendet. Weiter bevorzugt ist hierbei $R' = R'' = H$. Zudem ist besonders bevorzugt,
 25 dass $n = 1$ ist.

Bei ganz besonders bevorzugten Ausführungsformen werden wenigstens ein
 Phosphorsäureester eine Phosphorsäure der Formel $(R-O)_n-P(O)(OR')(OR'')_m$, wobei
 jeweils R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{14} bis C_{18} ,
 30 und wobei R' und R'' unabhängig voneinander H, CH_3 , C_2H_5 oder C_3H_8 sind, und wobei n
 $= 1$ oder 2 und $m = n - 1$ und $n + m = 2$ ist, in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von
 14 Gew.-% bis 31 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten
 Effektpigments, als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung von
 Effektpigmenten basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten, die durch
 35 Nassvermahlung hergestellt wurden, mit einer mittleren Substratdicke aus einem Bereich
 von über 40 nm bis 90 nm, bevorzugt von 45 nm bis 80 nm verwendet. Weiter bevorzugt

ist hierbei $R' = R'' = H$. Zudem ist besonders bevorzugt, dass $n = 1$ ist.

Bei weiter bevorzugten Ausführungsformen werden wenigstens eine Fettsäure $R-COOH$
5 mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{15} bis C_{19} in
einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 11 Gew.-% bis 15 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, als Ausgangsmaterial (Additiv) zur
Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen
plättchenförmigen Substraten mit einer mittleren Substratdicke aus einem Bereich von 20
10 nm bis 90 nm und/oder
wenigstens ein Silan $R-Si(OR')_3$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus
einem Bereich von C_{14} bis C_{20} in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 21 Gew.-%
bis 29 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments, zur
Oberflächenmodifizierung von Effektpigmenten basierend auf metallischen
15 plättchenförmigen Substraten mit einer mittleren Substratdicke aus einem Bereich von 20
nm bis 90 nm verwendet.

Unter „Gesamtmenge“ wird erfindungsgemäß die komplette Menge an Ausgangsmaterial
(Additiv) verstanden und zwar unabhängig davon, ob es sich ausschließlich um
20 wenigstens einen Phosphorsäureester oder ausschließlich um wenigstens einen
Phosphonsäureester oder um eine Mischung aus wenigstens einem Phosphorsäureester
und wenigstens einem Phosphonsäureester oder um eine Mischung unterschiedlicher
Phosphonsäuren oder um eine Mischung unterschiedlicher Fettsäuren oder um eine
Mischung unterschiedlicher Silane handelt.

25 Die erfindungsgemäßen oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1
können in kosmetischen Formulierungen, insbesondere in Nagellackkompositionen,
Verwendung finden. Die oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1
zeichnen sich insbesondere in Nagellackkompositionen durch ihr ausgezeichnetes
30 Leafing-Verhalten aus.

Erfindungsgemäße Nagellackkomposition:

Die Erfindung richtet sich weiterhin auf eine Nagellackkomposition, die den leafing-Effekt
der Effektpigmente in ausgezeichneter Weise ermöglicht und erhält.
35 Diese erfindungsgemäße Nagellackkomposition enthält:
a) wenigstens ein mit einem Ausgangsmaterial (Additiv) oberflächenmodifiziertes
Effektpigment wobei das Effektpigment ein plättchenförmiges Substrat und optional

wenigstens eine auf dem Substrat aufgebrachte Beschichtung umfasst

b) wenigstens ein Kohlenwasserstoffharz als Bindemittel und

c) wenigstens ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch,

wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Effektpigments

- 5 wenigstens eine Verbindung aus der Gruppe bestehend aus phosphorsäureesterhaltigen, phosphonsäureesterhaltigen, phosphonsäurehaltigen, fettsäurehaltigen und/oder silanhaltigen Verbindungen oder Mischungen hiervon, entnommen wird.

- 10 Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition, welche wenigstens ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment umfasst, weist im Unterschied zu den meisten kommerziell erhältlichen Nagellackkompositionen vorzugsweise keine Nitrocellulose auf. Das optische Erscheinungsbild der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition wird, nach Applikation und Trocknung, maßgeblich durch das wenigstens eine
15 oberflächenmodifizierte Effektpigment bestimmt.

- Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition umfasst das wenigstens eine oberflächenmodifizierte Effektpigment bevorzugt in einem Anteil aus einem Bereich von 0,3 Gew.-% bis 8,5 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 0,5 Gew.-% bis 5,0
20 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 0,6 Gew.-% bis 3,0 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 0,8 Gew.-% bis 1,9 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Nagellackkomposition.

- Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße
25 Nagellackkomposition wenigstens ein oberflächenmodifiziertes, optional beschichtetes, Aluminiumpigment, wobei das oberflächenmodifizierte Aluminiumpigment einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 5 μm bis 100 μm , bevorzugt aus einem Bereich von 2 μm bis 60 μm , aufweist und die mittlere Dicke des Aluminiumplättchens in einem Bereich von 10 nm bis 100 nm, bevorzugt in einem Bereich von 20 nm bis 40 nm, liegt. Bei dieser
30 Ausführungsform wird als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des optional beschichteten Aluminiumpigments bevorzugt wenigstens ein Phosphorsäureester $\text{R-O-P(O)(OR')}(OR'')$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{14} bis C_{18} , $\text{R}' = \text{R}'' = \text{H}$ in einem Anteil aus einem Bereich von 10 Gew.-% bis 50 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des eingesetzten Effektpigments,
35 eingesetzt. Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition umfasst hierbei das vorstehend beschriebene oberflächenmodifizierte, optional beschichtete, Aluminiumpigment bevorzugt in einem Anteil aus einem Bereich von 0,6 Gew.-% bis 3,0 Gew.-%, besonders

bevorzugt aus einem Bereich von 0,8 Gew.-% bis 1,9 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Nagellackkomposition.

Unterhalb der bei den erfindungsgemäß oberflächenmodifizierten Effektpigmenten gemäß
5 Anspruch 1 bzw. der verschiedenen, vorstehend beschriebenen Effektpigment-
/Additivkombinationen für die jeweils für verschiedene Effektpigmenttypen angegebenen
Mengen der als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung zu
verwendenden spezifischen Substanzen findet kein ausreichendes Leasing der
Effektpigmente statt. Oberhalb der jeweils angegebenen Mengen der Additive können
10 gegebenenfalls zu große Mengen der Additive in die fertige Nagellackkomposition
eingetragen werden.

Hierbei ist es besonders bevorzugt, dass die Effektpigmente in einem separaten Schritt
mit dem Additiv beschichtet werden, bevor sie in das Nagellacksystem eingetragen
werden.

15

Ein bevorzugtes Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßer
oberflächenmodifizierten Effektpigmente umfasst daher die folgenden Schritte:

- i. Suspendieren des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid
und/oder Metalloxidhydrat beschichteten, metallischen plättchenförmigen
20 Substrats oder des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid
und/oder Metalloxidhydrat beschichteten nichtmetallischen plättchenförmigen
Substrats in wenigstens einem Lösemittel,
- ii. Zugabe des Phosphorsäurecetylesters oder des Phosphorsäurestearylesters
bei optional erhöhter Temperatur zu der Suspension aus Schritt i. und Rühren
25 der nun erhaltenen Suspension,
- iii. Filtrieren, optional Trocknen, des gemäß Schritt ii. erhaltenen
oberflächenmodifizierten Effektpigments.

Als Lösemittel wird bevorzugt ein mit dem erfindungsgemäßen Nagellack kompatibles
30 Lösemittel verwendet. Besonders bevorzugt wird Butylacetat verwendet.

Bei PVD-Metallpigmenten oder bei besonders dünnen, durch Nassvermahlung
hergestellten Metallpigmenten wird man auf den Trocknungsschritt nach iii. verzichten und
statt dessen diese Pigmente in einer Dispersion belassen.

35 Ein Teil der eingesetzten Additive wird nicht auf der Oberfläche des Effektpigments
anhaften, da die Oberfläche bereits abgesättigt ist. Für eine hohe und gleichmäßige

Bedeckung ist es jedoch wichtig, ausreichende Mengen an Additiv zur Verfügung zu stellen, da nur dann ein starker leafing-Effekt zu erwarten ist.

- 5 In den erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen ordnen sich die oberflächenmodifizierten Effektpigmente bevorzugt an der Oberfläche des Klarlacks, also der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition ohne oberflächenmodifizierte Effektpigmente, an. Unter „an der Oberfläche anordnen“ wird erfindungsgemäß verstanden, dass sich die oberflächenmodifizierten Effektpigmente auf der Nagellackbasis und/oder ausgehend von der Grenzfläche Nagellackkomposition/Luft bzw. Nagellackkomposition/Überlackierung in Richtung des lackierten Untergrunds im an diese Grenzfläche anschließenden Drittel der Nagellackkomposition befinden. Bevorzugt schwimmen die oberflächenmodifizierten Effektpigmente im Klarlack auf und richten sich an der Klarlackoberfläche aus. Die oberflächenmodifizierten Effektpigmente zeichnen sich
10 mithin in der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition durch ein ausgeprägtes leafing-Verhalten aus.

- Aufgrund dieses ausgeprägten leafing-Verhaltens der oberflächenmodifizierten Effektpigmente lassen sich erfindungsgemäß Nagellackkompositionen herstellen, welche
20 ihr optisches Erscheinungsbild hauptsächlich dem der Nagellackbasis zugesetzten wenigstens einem oberflächenmodifizierten Effektpigment verdanken. In Abhängigkeit von dem wenigstens einem oberflächenmodifizierten Effektpigment sind so auf einfache Art und Weise Nagellackkompositionen zugänglich, welche sich nach Applikation und Trocknung durch ihren metallischen Charakter, ihren perlmuttartigen Schimmer, ihre
25 Interferenzfarbe, einen Farbwechsel bei unterschiedlichem Betrachtungswinkel, intensive Glitzereffekte und/oder seidenmattes Aussehen auszeichnen, um nur einige erzielbare Effekte beispielhaft zu nennen. Selbstverständlich können der Nagellackkomposition je nach zu erzielendem optischen Effekt auch verschiedene oberflächenmodifizierte Effektpigmente zugesetzt werden, wobei hierbei sowohl die Oberflächenmodifizierung als
30 auch die Effektpigmente verschieden voneinander sein können. Unter „voneinander verschiedenen Effektpigmenten“ werden auch in ihrer Art identische Effektpigmente, beispielsweise Aluminiumpigmente, verstanden, die sich jedoch beispielsweise in ihrer Teilchengröße voneinander unterscheiden.

- 35 Als eine Besonderheit bei der Verwendung oberflächenmodifizierter Effektpigmente basierend auf Aluminiumplättchen oder basierend auf mit metallischem Silber beschichteten nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten sei noch erwähnt, dass

sich hiermit, nach Applikation und Trocknung Nagellackkompositionen mit Spiegelglanz erhalten lassen. Im Idealfall weisen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen dann nach Applikation und Trocknung eine derart hohe Abbildschärfe auf, so dass ein Betrachter sich darin nahezu spiegeln kann.

5

Unter „Spiegelglanz“ wird erfindungsgemäß verstanden, dass die Nagellackkomposition nach Applikation auf Glasplatten mittels einer Kastenraker (Filmapplicator Erichsen System Wasag Model 288, Fa. Erichsen) in einer Nassfilmschichtdicke von 110 µm und nach anschließender Trocknung bei Raumtemperatur wenigstens 120 Glanzeinheiten, gemessen bei der 20° Geometrie (Byk-Gardner, Digitaler Katalog „Qualitätskontrolle für Lacke und Kunststoffe“, Seite 16) und wenigstens 1100 Hazeeinheiten (Hlog) aufweist. Unter einem ausgezeichneten Spiegelglanz wird erfindungsgemäß verstanden, wenn wenigstens 150 Glanzeinheiten, gemessen bei der 20° Geometrie (Byk-Gardner, Digitaler Katalog „Qualitätskontrolle für Lacke und Kunststoffe“, Seite 16) und wenigstens 1100 Hazeeinheiten (Hlog) erreicht werden. Die Glanz- und Hazeeinheiten (Hlog) werden hierbei vorzugsweise mit dem Messgerät haze-gloss, Fa. Byk-Gardner, bestimmt. Weisen die erfindungsgemäßen Nagellackapplikationen mikroskopisch kleine Strukturen auf, so wird hieran Licht nahe dem Reflexionswinkel gestreut, was die Abbildschärfe der Nagellackapplikationen reduziert. Glanz (20° Geometrie) und Haze werden bei der Beurteilung des Spiegelglanzes vorzugsweise nicht unabhängig voneinander betrachtet. Je höher der Zahlenwert der Glanzeinheiten bei der 20° Geometrie ist, desto niedriger kann der Zahlenwert der Hazeeinheiten (Hlog) sein bzw. umgekehrt, je höher der Zahlenwert der Hazeeinheiten (Hlog) ist, desto niedriger kann der Zahlenwert der Glanzeinheiten bei der 20° Geometrie sein, um vom menschlichen Auge noch als Spiegelglanz wahrgenommen zu werden. Je höher der Zahlenwert der Glanzeinheiten bei der 20° Geometrie und je höher der Zahlenwert der Hazeeinheiten (Hlog) ist, desto höher ist die visuell wahrgenommene Abbildschärfe der Nagellackapplikation.

Bei einer ganz bevorzugten Ausführungsform weisen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen nach Applikation auf Glasplatten mittels einer Kastenraker (Filmapplicator Erichsen System Wasag Model 288, Fa. Erichsen) in einer Nassfilmschichtdicke von 110 µm und nach anschließender Trocknung bei Raumtemperatur wenigstens 200 Glanzeinheiten, bevorzugt wenigstens 300 Glanzeinheiten, besonders bevorzugt wenigstens 400 Glanzeinheiten, ganz besonders bevorzugt wenigstens 450 bis 1500 Glanzeinheiten, jeweils gemessen bei der 20° Geometrie, und wenigstens 1200 Hazeeinheiten (Hlog), bevorzugt wenigstens 1300 Hazeeinheiten (Hlog), besonders bevorzugt wenigstens 1400 Hazeeinheiten (Hlog) und

ganz besonders bevorzugt wenigstens 1410 bis 2000 Hazeeinheiten (Hlog) auf. Auch bei dieser Ausführungsform ist bei einem niedrigeren Zahlenwert der Glanzeinheiten, gemessen bei der 20° Geometrie, ein höherer Zahlenwert der Hazeeinheiten (Hlog) bevorzugt.

5

Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfassen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen, welche sich nach Applikation und Trocknung durch einen ausgezeichneten Spiegelglanz auszeichnen, 0,4 Gew.-% bis 2,7 Gew.-%, bevorzugt 0,5 Gew.-% bis 1,8 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der

- 10 Nagellackkomposition, oberflächenmodifizierte Effektpigmente basierend auf Aluminiumplättchen, wobei die Aluminiumplättchen einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2 μm bis 500 μm , bevorzugt aus einem Bereich von 2,5 μm bis 90 μm , und eine mittlere Dicke aus einem Bereich von 15 nm bis 1000 nm, bevorzugt aus einem Bereich von 18 nm bis 60 nm, aufweisen.

15

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfassen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen, welche sich nach Applikation durch einen ausgezeichneten Spiegelglanz auszeichnen, 0,6 Gew.-% bis 4,9 Gew.-%, bevorzugt 0,3 Gew.-% bis 3,8 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Nagellackkomposition,

- 20 oberflächenmodifizierte Effektpigmente basierend auf Aluminiumplättchen, wobei die Aluminiumplättchen einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 5 μm bis 150 μm , bevorzugt aus einem Bereich von 10 μm bis 60 μm , und eine mittlere Dicke aus einem Bereich von 10 nm bis 600 nm, bevorzugt aus einem Bereich von 20 nm bis 100 nm, aufweisen.

- 25 Bei einer bevorzugten Ausführungsform weisen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen nach Applikation auf einer Glasplatte mittels einer Kastenrakel (Filmapplicator Erichsen System Wasag Model 288, Fa. Erichsen) in einer Nassfilmschichtdicke von 100 μm und anschließender Trocknung bei Raumtemperatur wenigstens 200 Glanzeinheiten, gemessen bei der 20° Geometrie, und wenigstens 1200
30 Hazeeinheiten (Hlog) auf.

- Bei einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Nagellackkomposition wenigstens ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment in einem Anteil aus einem Bereich von 0,1 Gew.-% bis 8,4 Gew.-%, bevorzugt in einem Anteil aus
35 einem Bereich von 0,15 Gew.-% bis 6,9 Gew.-%, besonders bevorzugt in einem Anteil aus einem Bereich von 0,2 Gew.-% bis 4,3 Gew.-%, jeweils bezogen auf das

Gesamtgewicht der Nagellackkomposition, wenigstens ein kohlenwasserstoffhaltiges Harz und wenigstens ein Lösemittel.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße

- 5 Nagellackkomposition wenigstens ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment basierend auf einem metallischen plättchenförmigen Substrat, wobei das Effektpigment eine mittlere Teilchengröße D_{50} aus einem Bereich von 2 μm bis 60 μm und eine mittlere Gesamtdicke aus einem Bereich von 10 nm bis 150 nm aufweist.

10 Bindemittel:

Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen umfassen als Bindemittel wenigstens ein Kohlenwasserstoffharz, wobei das Bindemittel bevorzugt einen

Bindemittelfestkörperanteil aus einem Bereich von 25 Gew.-% bis 64 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem Bereich von 25 Gew.-% bis 60 Gew.-%, weiter bevorzugt aus einem

- 15 Bereich von 28 Gew.-% bis 55 Gew.-%, besonders bevorzugt aus einem Bereich von 29 Gew.-% bis 50 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt aus einem Bereich von 35 Gew.-% bis 43 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Nagellackkomposition, aufweist.

Unterhalb eines Bindemittelanteils von 25 Gew.-% waren keine guten optischen Effekte

- 20 durch die Effektpigmente im applizierten Nagellack mehr zu erkennen.

Oberhalb von 60 Gew.-% lässt die optische Qualität der Effektpigmente ebenfalls nach und zunehmend wird die Viskosität der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen zu hoch.

- 25 Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen umfassen vorzugsweise als Bindemittel Kohlenwasserstoffharze mit einem mittleren Molekulargewicht (M_w) aus einem Bereich von 800 bis 6000, bevorzugt aus einem Bereich 900 bis 5000, oder aus einem Bereich von 8000 bis 10000, bevorzugt aus einem Bereich von 8500 bis 9300. Das mittlere Molekulargewicht M_w wurde mittels Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) mit einem
- 30 Polystyrol Standard bestimmt.

Unter Kohlenwasserstoffharze versteht man synthetische Harze, die durch Reaktion von Kohlenwasserstoffen (außer Olefinen) mit sich selbst in Gegenwart von Aluminiumchlorid oder Schwefelsäure als Katalysator entstehen. Die Kohlenwasserstoffharze werden

- 35 entsprechend ihres Aufbaues in Petrolharze, Terpenharze und Cumaron-Inden-Harze unterteilt. Zu den Kohlenwasserstoffharze werden auch die Reaktionsprodukte aus Xylol und Formaldehyd, die Xylol-Formaldehyd-Harze gerechnet.

Die Herstellung der Kohlenwasserstoffharze erfolgt in bekannter Weise durch Erhitzen von hochsiedenden Fraktionen der Benzinpyrolyse (Pyrolyseöl) oder der isoprenfreien C₅-Fraktion der Benzinpyrolyse in Anwesenheit von Aluminiumchlorid. Die Kohlenwasserstoffharze sind in den meisten organischen Lösungsmitteln, z. B. Ester, Ether, Chlorkohlenwasserstoffe und Aromaten, löslich.

Ohne an eine Theorie gebunden zu sein, vermuten die Erfinder, dass bei der Verwendung von polaren Bindemitteln die mit geeigneten Additiven beschichteten Effektpigmente immer noch teilweise von dem Bindemittel benetzt werden und daher nicht den gewünschten leafing- Effekt aufweisen. Hingegen sind die Harze der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition sehr unpolar und benetzen demzufolge die Effektpigmente nicht. Dadurch können die Effektpigmente den leafing-Effekt besser ausbilden.

In bevorzugten Ausführungsformen werden Nagellackkompositionen enthaltend aromatische Kohlenwasserstoffharze verwendet.

Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen können als Bindemittel Kohlenwasserstoffharze, wie beispielsweise Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, Kristalex 3070 Hydrocarbon Resin, Kristalex 3085 Hydrocarbon Resin, Kristalex F115 Hydrocarbon Resin, jeweils Fa. Eastman umfassen.

Bevorzugt umfassen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen als Bindemittel die Kohlenwasserstoffharze Kristalex F100 Hydrocarbon Resin und Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin.

In besonders bevorzugten Ausführungsformen enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition kohlenwasserstoffhaltiges Harz in einer Menge, die 80 bis 100 Gew.-%, weiter bevorzugt 90 bis 99 Gew.-% des gesamten organischen Bindemittels ausmacht.

Die Verwendung von Kohlenwasserstoffharzen in Nagellacken als Hauptbestandteil des Bindemittels ist nach den Kenntnissen der Erfinder nicht üblich. Gewöhnlicherweise sind Kohlenwasserstoffharze sehr selten Bestandteile von Nagellacken und wenn, so werden sie mit anderen Bindemitteln in vergleichsweise eher geringen Anteilen eingesetzt.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfassen die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen wenigstens zwei voneinander verschiedene Kohlenwasserstoffharze mit einem ersten mittleren Molekulargewicht M_w von 1200 bis 1600 g/mol und einem zweiten mittleren Molekulargewicht M_w 4500 bis 5500 g/mol im Gewichtsverhältnis 1:1 bis 1:10, bevorzugt 1:1 bis 1:8, besonders bevorzugt 1:1 bis 1:4 und ganz besonders bevorzugt 1:1 bis 1:2 der beiden verschiedenen Kohlenwasserstoffharze.

In weitere Ausführungsformen enthält die Nagellackkomposition keine oder nahezu keine zusätzlichen Bindemittel der Gruppe aus Nitrocellulose, Polyesterharze, Polyvinylharze, Alkydharz, Epoxidharze oder Celluloseacetatbutyrat. Diese Bindemittel sind bevorzugt in Mengenanteilen von unter 10 Gew.-%, weiter bevorzugt unter 5 Gew.-% und besonders bevorzugt von unter 1 Gew.-% und ganz besonders bevorzugt unter 0,1 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Kohlenwasserstoffharze sowie zusätzliche Bindemittel, enthalten. Diese Bindemittel haben sich eher als hinderlich zur Erzielung eines wirklich starken Spiegeleffekts erwiesen.

Ohne an eine Theorie gebunden zu sein vermuten die Erfinder, dass bei Nagellackkompositionen die die oben genannten Bindemittel enthalten, diese aufgrund ihrer stärkeren Polarität zumindest teilweise die Effektpigmente benetzen und diese dadurch schlechtere leveling-Eigenschaften aufweisen.

Lösemittel:

Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen enthalten bevorzugt bestimmte Lösemittel. Als Lösungsmittel können den erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen Ethylacetat, Butylacetat, Isopropanol zugesetzt werden.

Bevorzugt enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition als Lösemittel eine Mischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylacetat.

Besonders bevorzugt enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition die Lösemittelmischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylacetat in einer Menge, die 70 bis 100 Gew.-%, weiter bevorzugt 75 bis 98 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Lösemittel der Nagellackkomposition.

Hierbei ist es unerheblich, ob diese bevorzugten Lösemittel über die Bindemittel oder die Effektpigmentdispersion eingetragen werden.

In weiteren bevorzugten Ausführungsformen beträgt bei dieser Lösemittelmischung das Verhältnis von Butylacetat zur Lösemittelmischung 50 bis 99 Gew.-% und besonders bevorzugt 55 bis 98,5 Gew.-%.

5

Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform liegt der Anteil von Isopropanol unter 20 Gew.-%, vorzugsweise unter 15 Gew.-%, und weiter bevorzugt unter 10 Gew.-%, jeweils bezogen auf das gesamte Lösemittel.

10 Zu hohe Anteile an Isopropanol in der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition führen zu einem schlechten optischen Erscheinungsbild der Effektpigmente. Vermutlich ist dies auf eine zu schnelle Trocknung der Nagellacke nach ihrer Applikation zurückzuführen.

Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst die
15 erfindungsgemäße Nagellackkomposition wenigstens ein oberflächenmodifiziertes Effektpigment basierend auf einem metallischen plättchenförmigen Substrat, wenigstens zwei voneinander verschiedene Kohlenwasserstoffharze sowie die Lösungsmittel Ethylacetat, Butylacetat, Isopropanol.

20 Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen sind äußerst einfach auf einem menschlichen oder künstlichen Finger- und/oder Fußnagel applizierbar. Sie zeichnen sich während der Applikation durch einen guten Verlauf aus und bilden nach der anschließenden Trocknung einen homogenen Film auf einem menschlichen oder künstlichen Finger- und/oder Fußnagel.

25

In bevorzugten Ausführungsformen enthält der erfindungsgemäße Nagellack 50 Gew.-% bis 70 Gew.-%, bevorzugt 55 Gew.-% bis 68 und besonders bevorzugt 57 bis 65 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gewicht des gesamten Nagellacks.

30 Unterhalb von 55 Gew.-% steigt die Viskosität des Nagellacks zu stark an und die Effektpigmente können sich nicht optimal orientieren, was zu einer Verminderung bis Verlust des Spiegelglanzes führt.

Oberhalb von 70 Gew.-% verringert sich die Viskosität des Nagellacks, was zu einem
35 schlecht kontrollierbaren Auftrag des Nagellacks auf den Fingernagel führt.

Weitere Bestandteile:

Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen können zusätzlich einen oder mehrere weitere Bestandteile enthalten. Hier sind insbesondere Weichmacher und Antioxidantien zu nennen.

5

Als Weichmacher können beispielsweise Glycole und ihre Derivate wie beispielsweise Diethylen- glycolethylether, Diethylen glycolmethylether, Diethylen glycolbutylether oder weiterhin Diethylen glycolhexylether, Ethylen glycolethylether, Ethylen glycolmethylether, Ethylen glycolbutylether, Ethylen glycolhexylether, Glycolesters, Derivate von Propylenglycol und insbesondere Propylenglycolphenylether, Propylenglycoldiacetate, Dipropylenglycolbutylether, Tripropylenglycolbutylether, Propylenglycolmethylether, Dipropylenglycolethylether, Tripropylenglycolmethylether und Diethylen glycolmethylether, Propylenglycobutylether, oder Mischungen hiervon, verwendet werden.

10

Weiterhin können als Weichmacher insbesondere Ester von Carbonsäuren, wie beispielsweise von Citraten, insbesondere von Trimethylcitrat, Tributylcitrat, Trimethylacetylcitrat, Tributylacetylcitrat, Triethyl-2-hexylacetylcitrate oder von Phthalatesn, insbesondere Dimethoxyethylphthalat; oder von Phosphaten, insbesondere von Tricresylphosphat, Tributylphosphat, Triphenylphosphat, Tributoxyethylphosphate oder von Tartraten, insbesondere Dibutyl tartrat; Adipaten, Carbonaten, Sebacaten; Benzylbenzoat, Butylacetylricinoleat, Glycerylacetylricinoleat, Butylglycolat, Kampher, Glyceroltriacetate, N-ethyl-o,p-toluolsulfonamid, Oxyethylen Verbindungen wie beispielsweise Oxyethylenöle, insbesondere pflanzliche Öle, wie beispielsweise Castoröl, Kohlenwasserstofföle und Mischungen hiervon.

15

20

Bevorzugte Weichmacher sind insbesondere Kohlenwasserstofföle.

25

Die Gewichtsanteile der Weichmacher an der gesamten Nagellackkomposition betragen bevorzugt einen Bereich von 0 bis 15 Gew.-%, weiter bevorzugt von 1 bis 10 Gew.-%, und besonders bevorzugt von 5 bis 10 Gew.-%.

Antioxidantien:

Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition kann weiterhin ein oder mehrere Antioxidantien enthalten.

30

Unter "Antioxidantien" werden Verbindungen verstanden, die die Bestandteile des erfindungsgemäßen Nagellacks, insbesondere die Kohlenwasserstoffbindemittel, vor dem Einfluss von Sauerstoff, Hitze, Ozon, und/oder UV-Strahlung schützen. Es können eine oder mehrere derartige Verbindungen verwendet werden.

35

Beispiele für derartige Verbindungen sind IRGANOX® 1010, IRGANOX® 565, IRGANOX® 1076 (Fa. BASF) oder Schwefel-haltige Antioxidantien wie beispielsweise Zinkdibutyldithiocarbamat (PERKACIT ZDBC.(Fa. Performance additives Italy S.p.A).

Bevorzugt werden die Antioxidantien in Mengen aus einem Bereich von 0 bis 5 Gew.%,
5 weiter bevorzugt aus einem Bereich von 0,05 bis 1 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Nagellackkomposition, eingesetzt.

Weitere Additive:

Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition kann weiterhin übliche weitere Additive
10 enthalten, wie sie dem Fachmann bekannt sind.

Derartige weitere Additive sind beispielsweise Antiabsetzmittel, Konservierungsstoffe, Öle, Wachse, Radikalfänger, Benetzungssadditive, Dispergierhilfsmittel, Benetzungshilfsmittel, Antischaummittel, Parfüm, Neutralisiermittel, Verdicker, UV-Blocker Feuchthaltemittel, Vitamine, Proteine und Mischungen hiervon.

15

In weiteren Ausführungsformen enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition vorzugsweise keine Antiabsetzmittel. Etwaig abgesetztes oberflächenmodifiziertes Effektpigmente lassen sich erstaunlicherweise in aller Regel auch ohne den Zusatz von Antiabsetzmitteln durch einfaches Aufschütteln wieder dispergieren.

20

Die erfindungsgemäße Nagellackkomposition weist vorzugsweise eine Viskosität von 10 sec bis 16 sec auf, gemessen mit einem DIN Auslaufbecher (DIN 4 mm) gemäß DIN 53211.

25 In bevorzugten Ausführungsformen enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition Aluminium-PVD Effektpigmente mit einer mittleren Dicke h_{50} aus einem Bereich von 14 bis 40 nm, bevorzugt aus einem Bereich von 15 bis 35 nm, die mit Phosphorsäurecetyylester oder Laurylphosphonsäure als leafing-Additiv beschichtet sind, aromatische Kohlenwasserstoffharze als Bindemittel und eine Mischung aus Isopropanol, Ethylacetat
30 und Butylacetat als Lösemittel, wobei diese Lösemittelmischung 70 bis 100 Gew.-% des gesamten Lösemittels der Nagellackkomposition ausmachen.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Nagellackkomposition Aluminium-PVD Effektpigmente mit einer mittleren Dicke h_{50} aus
35 einem Bereich von 14 bis 40 nm, bevorzugt aus einem Bereich von 15 bis 35 nm, sowie

- wenigstens zwei voneinander verschiedene aromatische Kohlenwasserstoffharze und eine Mischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylacetat als Lösemittel, wobei diese Lösemittelmischung 70 bis 100 Gew.-% des gesamten Lösemittels der Nagellackkomposition ausmachen. Bevorzugt werden auch hier als leafing-Additiv
- 5 Phosphorsäurecetylesther oder Laurylphosphonsäure verwendet.

- Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition, umfassend die Schritte
- 10 i) Oberflächenmodifizierung des Effektpigments durch ein Additiv in einer Dispersion in einem Lösemittel,
- ii) Lösen des Kohlenwasserstoffharzes in einem Lösemittel oder Lösemittelgemisch
- iii) Vermischen und Homogenisieren der Dispersion nach i) mit der Bindemittellösung nach ii).

15

Bevorzugt wird hierbei der Schritt i) gemäß Anspruch 3 ausgeführt.

- Das Lösen des Kohlenwasserstoffharzes in einem Lösemittel erfolgt bevorzugt in einem Gemisch aus mindestens zwei, bevorzugt drei Lösemitteln. Besonders bevorzugt wird
- 20 eine Mischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylglycol verwendet.

- In weiteren bevorzugten Ausführungsformen wird das Lösemittel des Schrittes i) ebenfalls aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylglycol oder einer Mischung hiervon bestehen, um nicht weitere, möglicherweise störende Lösemittel in den Nagellack einzutragen.

25

- Weiterhin ist es bevorzugt, bei der Auswahl der metallischen Effektpigmente solche zu wählen, die in einer Paste oder einer Dispersion der bevorzugten Lösemittel Isopropanol, Ethylacetat und Butylglycol vorliegen, da das Lösemittel der Metalleffektpigmentpaste ebenfalls in geringen Mengen in den erfindungsgemäßen Nagellack gelangt, falls nicht
- 30 aufwendige Umnetzungsschritte eingesetzt werden.

- Gegenstand der Erfindung ist ebenfalls ein Verfahren zur Beschichtung eines natürlichen oder künstlichen Fingernagels umfassend die Schritte:
- a) Beschichtung des natürlichen oder künstlichen Fingernagels mit einer
- 35 erfindungsgemäßen Nagellackkomposition und anschließendem Trocknen des

Nagellacks,

b) optional darauffolgende Beschichtung des Nagellacks mit einem Klarlack.

Das Aufbringen des Klarlacks erhöht beträchtlich die Abriebbeständigkeit der
5 Nagellackierung. Aufgrund des ausgeprägten leafing-Effektes der Effektpigmente im
Nagellack weist dieser naturgemäß eine eher geringe Abriebbeständigkeit auf.

Vor dem Schritt a) kann ebenfalls schon eine Beschichtung des natürlichen oder
künstlichen Fingernagels mit einem Klarlack erfolgen, um eine möglichst ebene
10 Oberfläche herzustellen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, falls die Fingernägel eine
hohe Rauigkeit aufweisen.

Die nachfolgende Beschichtung mit Klarlack in Schritt b) kann mit dem gleichen oder
einem anderen Klarlack wie der erfindungsgemäße Nagellack durchgeführt werden.
15 Allerdings enthält dieser Klarlack auf keinen Fall Effektpigmente, da diese den
gewünschten Effekt des erfindungsgemäßen Nagellacks überlagern würden.

Allerdings kann der Klarlack in Schritt b) konventionelle Farbpigmente oder Farbstoffe
enthalten. Gerade in Kombination mit metallischen PVD-Aluminiumpigmenten oder mit
20 dünnen, durch Nassvermahlung hergestellten Aluminiumeffektpigmenten mit einem h_{50} -
Wert von 20 bis unter 100 nm lassen sich optisch sehr reizvolle Effekte realisieren.
Bevorzugt weisen hierbei die mit den Effektpigmenten pigmentierte erfindungsgemäße
Nagellackkompositionen nach Schritt a) einen Spiegelglanz auf.

25 Bei einer weiteren Ausführungsform kann die erfindungsgemäße Nagellackkomposition
mit einem niedrig viskosen UV härtenden Klarlack überlackiert werden um die
Abriebbeständigkeit der erfindungsgemäßen Nagellackkomposition zu erhöhen.

Bevorzugt können auch lösemittelbasierende Klarlacke verwendet werden. Ohne an eine
30 Theorie gebunden zu sein, basiert der Klarlack bevorzugt auf polaren Bindemitteln, die
nur gering mit den Kohlenwasserstoffharzen des erfindungsgemäßen Klarlacks
wechselwirken. In besonders bevorzugten Ausführungsformen basierend diese Klarlacke
auf Bindemitteln wie Polyvinyl Butyral (PVB), Polyvinylpyrrolidon (PVP) oder Mischungen
hiervon.

35

Weiterhin enthält der Klarlack bevorzugt Lösemittel, die nicht die unpolaren
Kohlenwasserstoffharze des erfindungsgemäßen Lacks lösen bzw. anlösen.

Beispielsweise kann hierfür Isopropanol verwendet werden. Andernfalls können auch die leafig-Effektpigmente wieder angelöst und in ihrer Orientierung gestört werden, wodurch der Spiegelglanzeffekt gestört wird.

- 5 Überraschenderweise weisen die erfindungsgemäßen Klarlacke eine sehr gute Haftungsbeständigkeit auf dem erfindungsgemäßen Nagellack auf.

- In einem weiteren Aspekt der Erfindung können die oberflächenmodifizierten Effektpigmente nach Anspruch 1 oder 2 in verwendet werden in weiteren kosmetischen Anwendungen. Hierzu zählen beispielsweise Körperpuder, Gesichtspuder, gepresstes oder loses Puder, Pudercreme, Augenmakeup wie beispielsweise Lidschatten, Mascara, Eyeliner, flüssige Eyeliner, Augenbrauenstift, Lippenpflegestift, Lippenstift, Lip Gloss, Lip Liner, Haarstylingkompositionen wie Haarspray, Haarmousse, Haar Gel, Haarwachs, Haarmascara, permanente oder semi-permanente Haarfarben, temporäre Haarfarben oder Hautpflegekompositionen wie Lotionen, Gele, Emulsionen.

- Die erfindungsgemäßen oberflächenmodifizierten Effektpigmente werden hierbei mit für die jeweilige Anwendung geeigneten Roh-, Hilfs- und Wirkstoffen kombiniert. Die Gesamtkonzentration erfindungsgemäßen oberflächenmodifizierten Effektpigmente in der kosmetischen Formulierung kann zwischen 0,001 Gew.-% für Rinse-off-Produkte und 40,0 Gew.-% für Leave-on-Produkte, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung, liegen.

25 Beispiele

- Die nachfolgenden Beispiele dienen der näheren Beschreibung der Erfindung und sollen in keinerlei Hinsicht einschränkend sein. Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozentangaben. Die Begriffe NFA (nichtflüchtiger Anteil), Festkörperanteil und Feststoffgehalt sind austauschbar verwendbar.

30

I Herstellung der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente und Herstellung der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1

35

Beispiele 1 bis 7:

In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments METALURE A 41010 AE (Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 9,5 µm bis 10,5 µm, Fa. ECKART GmbH) in einem Lösemittel gemäß nachstehender Tabelle 2 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 40°C erhitzt. Anschließend wurde das Additiv Phosphorsäurecetyltester (CAS Nummer: 3539-43-3, Hostaphat CC 100, Fa. Clariant) gemäß nachstehender Tabelle 2, gelöst in 30 g des zum Dispergieren verwendeten Lösemittels, zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 90°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente als 5-25%ige Dispersionen erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung einen Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz ergaben.

Tabelle 2:

Beispiel	Lösemittel	Menge Lösemittel [g]	Menge Additiv [g]	NFA [%] ¹⁾
1	Butylacetat 85/100	0	3	10
2	Butylacetat 85/100	50	3	9
3	Butylacetat 85/100	100	3	11
4	Butylacetat 85/100	200	3	7
5	Butylacetat 85/100	300	3	23
6	Butylacetat 85/100	300	6	21
7	Ethylacetat	200	5,4	6

¹⁾ Nichtflüchtiger Anteil des oberflächenmodifizierten Effektpigments.

Beispiele 8 bis 12:

In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments METALURE A 41506 EN (Dispersion in Ethanol, Feststoffgehalt 15%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 5,5 µm bis 6,5 µm, Fa. ECKART GmbH) in 300 g Lösemittel gemäß nachstehender Tabelle 3 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 40°C erhitzt. Anschließend wurde das Additiv gemäß nachstehender Tabelle 3 in 30 g des entsprechenden Lösemittels zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 90°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden jeweils oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente als 10-20%ige Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung einen Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz ergaben.

30

Tabelle 3

Beispiel	Lösemittel	Additiv	Menge [g]	NFA [%]
8	Butylacetat 85/100	Hostaphat CC 100 ²⁾	3	18
9	Butylacetat 85/100	Hostaphat CC 100	6	15
10	Methoxypropanol	Hostaphat CC 100	9	18
11	Methoxypropanol	Laurylphosphonsäure ³⁾	6	14
12	Butylacetat 85/100	Laurylphosphonsäure	6	15

²⁾ Phosphorsäurecetyylester, CAS Nummer: 3539-43-3, Fa. Clariant.

³⁾ Fa. Rhodia.

Beispiel 13 :

- 5 In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments METALURE A 41010 AE (Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 9,5 µm bis 10,5 µm, Fa. ECKART GmbH) in 50 g Butylacetat 85/100 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 80°C erhitzt. Anschließend wurden 3 g des Additivs Phosphorsäurecetyylester (CAS Nummer: 3539-43-3, Hostaphat CC 100, Fa. Clariant) in
- 10 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 40°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurde ein oberflächenmodifiziertes Aluminiumeffektpigment als 15%ige Dispersion erhalten, welches nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks),
- 15 Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung einen Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz ergab.

Beispiel 14:

- In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments
- 20 METALURE A 41010 AE (Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 9,5 µm bis 10,5 µm, Fa. ECKART GmbH) in 50 g Butylacetat 85/100 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 60°C erhitzt. Anschließend wurden 3 g des Additives Phosphorsäurecetyylester (CAS Nummer: 3539-43-3, Hostaphat CC 100, Fa. Clariant) in 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6
- 25 Stunden rühren bei 40°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurde ein oberflächenmodifiziertes Aluminiumeffektpigment als 10%ige Dispersion erhalten, welches nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung einen
- 30 Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz ergab.

Beispiele 15 bis 18:

- In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g Effektpigment gemäß nachstehender Tabelle 4 in 300 g Lösemittel gemäß nachstehender Tabelle 4 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 90°C erhitzt. Anschließend wurde das Additiv Phosphorsäurecetylesther (CAS Nummer: 3539-43-3, Hostaphat CC 100, Fa. Clariant) in 30 g des entsprechenden
- 5 Lösemittels zur Effektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 40°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden jeweils oberflächenmodifizierte Effektpigmente als Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und
- 10 anschließender Trocknung einen Nagellack ergaben, dessen optisches Erscheinungsbild auf das jeweils eingesetzte Effektpigment zurückzuführen war.

Tabelle 4

Beispiel	Effektpigment	Additiv [g]	Lösemittel	NFA [%]
15	SILVERSHINE S 1500 ⁴⁾	3	Monopropylenglykol-monomethylether ⁸⁾	35
17	SYNCRYSTAL Silk Blue ⁵⁾	3	Monopropylenglykol-monomethylether	72
17	METALURE A 31017 AE ⁶⁾	3	Butylacetat 85/100	12
18	METALURE A 31017 AE ⁶⁾	6	Butylacetat 85/100	12

- ⁴⁾ Aluminiumeffektpigmentpaste, Feststoffgehalt 23 bis 27 %, D₅₀ (CILAS 1064) = 12 µm bis 18 µm, Fa. ECKART GmbH.
- 15 ⁵⁾ Titandioxidbeschichtetes Perlglanzpigment mit blauer Interferenzfarbe, D₅₀ (Malvern Mastersizer 2000) = 13 µm, Fa. ECKART GmbH. ⁶⁾ Aluminiumeffektpigment, Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 17 µm, Fa. ECKART GmbH.

- 20 Beispiele 19 bis 24:

- In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments METALURE L 55350 AE (Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀ (Horiba LA-930) = 11 µm bis 12 µm, Fa. ECKART GmbH) in 300 g Lösemittel gemäß nachstehender Tabelle 5 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 40°C erhitzt. Anschließend
- 25 wurde das jeweils verwendete Additiv in 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 100°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente jeweils als 11-20%ige Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe:
- 30 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung einen Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz ergaben.

Tabelle 5

Beispiel	Additiv	Lösemittel	Menge [g]	NFA [%]
19	Laurylphosphonsäure	Butylacetat 85/100	3	18
20	Laurylphosphonsäure	Butylacetat 85/100	6	18
21	Laurylphosphonsäure	Monopropylenglykolmonomethylether	6	18,5
22	Hostaphat CS 120 ⁶⁾	Butylacetat 85/100	6	15
23	Hostaphat CS 120	Butylacetat 85/100	15	15
24	Hostaphat CC 100	Butylacetat 85/100	3	11,7

⁶⁾ Phosphorsäurestearylester, CAS-Nummer: 39471-52-8, Fa. Clariant.

5 Beispiele 25 bis 31, Vergleichsbeispiel 1:

- In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 200 g Silverdream Moonlight 50IL (Feststoffgehalt 50%, D₅₀ (CILAS 1064) = 15 µm bis 20 µm, Fa. ECKART GmbH) in 525 g Butylacetat 85/100 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 40°C erhitzt. Anschließend wurde das gemäß Tabelle 6 verwendete Additiv in 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-
- 10 Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 90°C wurde die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente als 45-60%ige Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender
- 15 Trocknung bei Verwendung der oberflächenmodifizierten Aluminiumeffektpigmente aus den Beispielen 26 bis 32 einen Nagellack mit spiegelähnlichem Glanz bzw. bei Verwendung des oberflächenmodifizierten Aluminiumeffektpigments aus Vergleichsbeispiel 1 einen Nagellack ohne spiegelähnlichen Glanz, mit matten Aluminium Grauton, ergaben.

20

Tabelle 6

Beispiel/ Vergleichsbeispiel	Additiv	Menge [g]	NFA [%]
Beispiel 25	Hostaphat CC 100	2,5	50
Beispiel 26	Hostaphat CC 100	5	53
Beispiel 27	Hostaphat CC 100	7,5	53
Beispiel 28	Hostaphat CC 100	20	61
Beispiel 29	Hostaphat CS 120	5	55
Beispiel 30	Hostaphat CS 120	10	53
Beispiel 31	Amphisol ⁷⁾	10	46
Vergleichsbeispiel 1	Hostaphat CS 120	20	58

⁷⁾ 1-Hexadecanolphosphat, 2,2'-Iminobis[ethanol] 1:1, CAS 69331-39-1, Fa. DSM.

25 Vergleichsbeispiele 2 bis 8:

In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g des Aluminiumeffektpigments METALURE L 55350 AE (Dispersion in Essigsäureethylester, Feststoffgehalt 10%, D₅₀

- (Horiba LA-930) = 11 µm bis 12 µm, Fa. ECKART GmbH) in 300 g Butylacetat 85/100 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 100°C erhitzt. Anschließend wurde das gemäß Tabelle 7 verwendete Additiv in 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 40°C wurde die Mischung abgekühlt und über
- 5 einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente jeweils als 10-20%ige Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 0,4 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung
- 10 Aluminium Grauton, ergaben.

Tabelle 7

Vergleichs- beispiel	Additiv	Menge [g]	NFA [%]
2	SilCare Silicone 41M80 ⁸⁾	3	18
3	SilCare Silicone 41M80	15	15
4	Hostaphat KW 340 D ⁹⁾	3	13
5	Hostaphat KW 340 D	15	13
6	Hostaphat KL 340 D ¹⁰⁾	3	16
7	Hostaphat KL 340 D	15	14
8	Hostaphat CC 100	12	13

⁸⁾ INCI: C24-28 Alkyl Dimethicone, CAS-Nummer: 192230-29-8, Fa. Aako BV oder Fa. Clariant.

- ⁹⁾ Mono-, di- und tri-(alkyltetraglycolether)-o-phosphorsäureester, CAS-Nummer: 119415-05-3, Fa.
- 15 Clariant.

¹⁰⁾ Mono-, di- und tri-(alkyltetraglycolether)-o-phosphorsäureester, CAS-Nummer: 121158-63-2; 121158-61-0; 121158-62-1, Fa. Clariant.

Vergleichsbeispiele 9 bis 11:

- 20 In einem 1L-Doppelwandreaktor wurden 300 g Silverdream Moonlight 50IL (Feststoffgehalt 50%. D₅₀ (CILAS 1064) = 15 µm bis 20 µm, Fa. ECKART GmbH), in 470 g Butylacetat 85/100 bei 200 rpm/min dispergiert und auf 90°C erhitzt. Anschließend wurde das gemäß Tabelle 8 verwendete Additiv in 30 g Butylacetat 85/100 zur Aluminiumeffektpigment-Dispersion zugegeben. Nach 6 Stunden rühren bei 40°C wurde
- 25 die Mischung abgekühlt und über einen Büchnertrichter filtriert. Es wurden oberflächenmodifizierte Aluminiumeffektpigmente als 55-65%ige Dispersion erhalten, welche nach Einarbeitung in den Klarlack gemäß IIa (Pigmentierungshöhe: 1,5 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht des Klarlacks), Applikation auf einen künstlichen Fingernagel

und anschließender Trocknung einen Nagellack ohne spiegelähnlichen Glanz und/oder ohne Leafing-Effekt ergaben.

Tabelle 8

Vergleichsbeispiel	Additiv	Menge [g]	NFA [%]
8	Hostaphat CK 100 ¹¹⁾	7,5	59
9	Hostaphat CK 100	15	61
10	Hostaphat CK 100	30	59
11	Hostaphat CC 100	75	57

5 ¹¹⁾ Kaliumhexadecylhydrogenphosphat, CAS 19035-79-1, Hostaphat CK 100; Fa. Clariant.

Vergleichsbeispiel 12:

10 PVD-Aluminiumpigmentdispersion in Ethylacetat METALURE A-41010 AE, Fa. ECKART GmbH, NFA: 10%, D_{50} = 9,50 μm bis 10,50 μm .

Vergleichsbeispiel 13:

15 PVD-Aluminiumpigmentdispersion in Ethylacetat METALURE L-55350 AE, Fa. ECKART GmbH, NFA: 10%, D_{50} = 11,00 μm bis 12,00 μm .

Vergleichsbeispiel 14:

PVD-Aluminiumpigmentdispersion in Ethylacetat METALURE A-31017 AE, Fa. ECKART GmbH, NFA: 10%, D_{50} = 9,50 bis 10,50 μm .

20 Vergleichsbeispiel 15:

Aluminiumpigmentpaste SILVERSHINE S2100, Fa. ECKART GmbH, NFA: 48,0% bis 52,0%, D_{50} = 17,0 μm bis 23,0 μm .

Vergleichsbeispiel 16:

25 Mischung aus 13 Gew.-% METALURE A-41010 AE, Fa. ECKART GmbH und 0,2 Gew.-% Hostaphat CS 120, Fa. Clariant.

II Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen

30 IIa Herstellung des Klarlacks:

In einem geeigneten Rührgefäß wurde eine 70 Gew.-%ige Bindemittellösung F100 hergestellt. Hierzu wurden 30 g Butylacetat 98/100 vorgelegt, unter Rühren und Kühlen (12 °C) mit dem Dissolver Dispermat CNf2 (Fa. Getzmann GmbH) 70 g des Bindemittels

Kristalex F100 Hydrocarbon Resin (Fa. Eastman) zugegeben und anschließend 30 Minuten bei 3000 bis 4000 rpm/min nachgerührt.

- In einem zweiten geeigneten Rührgefäß wurde eine 60 Gew.-%ige Bindemittellösung 5140 hergestellt, Hierzu wurden 40 g Butylacetat 98/100 vorgelegt, unter Rühren und
- 5 Kühlen (12 °C) mit dem Dissolver Dispermat CNf2 (Fa. Getzmann GmbH) 60 g des Bindemittels Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin (Fa. Eastman) zugegeben und anschließend 30 Minuten bei 3000 bis 4000 rpm/min nachgerührt.

Der nichtflüchtige Anteil (Bindemittelfestkörperanteil) der vorstehend beschriebenen Bindemittellösungen wurde gemäß DIN EN ISO 3251:2008 bestimmt.

- 10 Zur Herstellung des Klarlacks wurden die 70 Gew.-%ige Bindemittellösung F100 sowie die 60 Gew.-%ige Bindemittellösung 5140 gemäß nachstehender Tabelle unter Rühren mit 900 rpm/min mit dem Laborrührer IKA RW 20 Digital (Fa. IKA) bei Raumtemperatur zusammengegeben und 5 bis 10 Minuten nachgerührt. Anschließend wurden die Lösungsmittel gemäß jeweiliger nachstehender Tabelle nacheinander unter Rühren mit
- 15 600 rpm/min zugegeben.

IIb Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen

- Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 32 bis 35 wurden 4 g des jeweiligen oberflächenmodifizierten Effektpigments gemäß
- 20 nachstehenden Tabellen 9, 10 und 11 vorgelegt und 96 g des Klarlacks unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben.

- Tabelle 9: Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 32 bis 35 wiesen einen Bindemittelfestkörperanteil von 30 Gew.-%, bezogen auf das
- 25 Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

Beispiel		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Beispiel 32	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	5,0	
		Ethylacetat	18,7	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 33	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	14,8	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin

		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	34,6	1 : 2
		Isopropanol	4,5	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	27,5	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 34	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	8,9	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 4
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	41,6	
		Isopropanol	4,5	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	26,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 35	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	4,8	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 8
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	46,3	
		Isopropanol	4,5	
		Ethylacetat	17,9	
		Butylacetat 98/100	26,5	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23	4,0	

Tabelle 10: Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 36 bis 39 wiesen einen Bindemittelfestkörperanteil von 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

Beispiel		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Beispiel 36	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	27,9	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	32,5	
		Isopropanol	3,0	
		Ethylacetat	11,6	
		Butylacetat 98/100	25,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 37	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	19,8	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	46,3	
		Isopropanol	3,1	
		Ethylacetat	12,3	
		Butylacetat 98/100	18,5	

		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 38	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	11,8	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 4
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	55,4	
		Isopropanol	2,9	
		Ethylacetat	11,9	
		Butylacetat 98/100	20,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 39	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	6,7	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 8
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	61,5	
		Isopropanol	2,9	
		Ethylacetat	11,5	
		Butylacetat 98/100	17,4	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	

Tabelle 11: Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 40 bis 43 wiesen einen Bindemittelfestkörperanteil von 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

5

Beispiel		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Beispiel 40	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	42,9	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	50,0	
		Isopropanol	0,6	
		Ethylacetat	2,6	
		Butylacetat 98/100	3,9	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 41	Klarheit	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	28,6	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	66,7	
		Isopropanol	0,4	
		Ethylacetat	1,7	
		Butylacetat 98/100	2,6	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 42	Klar	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	17,1	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 4

		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	80,0	
		Isopropanol	0,2	
		Ethylacetat	1,0	
		Butylacetat 98/100	1,7	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 43	Klarheit	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	9,6	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 8
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	88,8	
		Isopropanol	0,1	
		Ethylacetat	0,6	
		Butylacetat 98/100	0,9	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	

Das optische Erscheinungsbild der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 32 bis 43 wurde nach Applikation auf einem künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung durch das jeweils eingesetzte oberflächenmodifizierte Effektpigment aus Beispiel 5 bestimmt. Das jeweils eingesetzte oberflächenmodifizierte Effektpigment zeigte in dem gemäß IIa hergestellten Klarlack ein ausgeprägtes Leafing-Verhalten und teilweise einen ausgeprägten Spiegelglanz. Im Hinblick auf das Applikationsverhalten wurde festgestellt, dass sich die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen mit einem Bindemittelfestkörperanteil von 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, aufgrund ihrer höheren Viskosität schlechter applizieren ließen als die erfindungsgemäßen Nagellackapplikationen mit einem Bindemittelfestkörperanteil von 30 Gew.-% oder 40 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks.

Für die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 44 bis 48 erfolgte die Herstellung des Klarlacks wie vorstehend unter IIa beschrieben. Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 44 bis 48 wurden 4 g des jeweiligen oberflächenmodifizierten Effektpigments gemäß nachstehender Tabelle 12 vorgelegt und 96 g des Klarlacks unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben.

Tabelle 12:

Pigmentierung, Proben		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
-----------------------	--	-------------	--------------	--------------------

Beispiel 44	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	4,7	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Beispiel 45	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	4,7	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,8	
Beispiel 46	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	4,7	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	2,0	
Beispiel 47	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	4,7	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	7,0	
Beispiel 48	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	4,7	
		Ethylacetat	19,0	
		Butylacetat 98/100	28,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	9,0	

Für die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 49 bis 64 erfolgte die Herstellung des Klarlacks gemäß Tabelle 13 wie vorstehend unter IIa beschrieben.

Tabelle 13: Klarlack für die Beispiele 49 bis 64 und die Vergleichsbeispiele 24 bis 30

	Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Klarlack für die Beispiele 49 bis 64 und Vergleichsbeispiele 24 bis 30	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	19,8	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
	Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	46,3	
	Isopropanol	3,1	
	Ethylacetat	12,3	
	Butylacetat 98/100	18,5	

5

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 49 bis 64 wurde das jeweilige oberflächenmodifizierte Effektpigments gemäß nachstehender Tabelle 14 vorgelegt und der Klarlack aus Tabelle 13 gemäß Tabelle 14 unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben. Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 50 bis 66 wiesen einen Bindemittelfestkörperanteil von 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

10

Tabelle 14: Einwaagen an Effektpigmentdispersion und Klarlack für die Beispiele 49 bis 64.

Beispiel	Nagellackkomposition	Einwaage (g)
49	Effektpigment gemäß Beispiel 1, NFA: 10%	13,20
	Klarlack aus Tabelle 13	86,80
50	Effektpigment gemäß Beispiel 15, NFA: 35%	3,80
	Klarlack aus Tabelle 13	96,20
51	Effektpigment gemäß Beispiel 14, NFA: 10%	14,60
	Klarlack aus Tabelle 13	85,40
52	Effektpigment gemäß Beispiel 11, NFA: 14%	9,65
	Klarlack aus Tabelle 13	90,35
53	Effektpigment gemäß Beispiel 12, NFA: 15%	9,65
	Klarlack aus Tabelle 13	90,35
54	Effektpigment gemäß Beispiel 10, NFA: 18%	7,65
	Klarlack aus Tabelle 13	92,35
55	Effektpigment gemäß Beispiel 21, NFA: 18,5%	7,36
	Klarlack aus Tabelle 13	92,64
56	Effektpigment gemäß Beispiel 45, NFA: 11,7%	11,64
	Klarlack aus Tabelle 13	88,36
57	Effektpigment gemäß Beispiel 17, NFA: 12%	11,44
	Klarlack aus Tabelle 13	88,56
58	Effektpigment gemäß Beispiel 18, NFA: 12%	11,44
	Klarlack aus Tabelle 13	88,56
59	Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	6,00
	Klarlack aus Tabelle 13	94,00
60	Effektpigment gemäß Beispiel 26, NFA: 53%	2,60
	Klarlack aus Tabelle 13	97,40
61	Effektpigment gemäß Beispiel 28, NFA: 61%	2,23

	Klarlack aus Tabelle 13	97,70
62	Effektpigment gemäß Beispiel 29, NFA: 55%	2,47
	Klarlack aus Tabelle 13	97,53
63	Effektpigment gemäß Beispiel 25, NFA: 50%	2,72
	Klarlack aus Tabelle 13	97,28
64	Effektpigment gemäß Beispiel 27, NFA: 53%	2,57
	Klarlack aus Tabelle 13	97,43

Vergleichsbeispiele

- Für die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 17 bis 20 erfolgte die Herstellung des Klarlacks wie vorstehend unter IIa beschrieben. Zur Herstellung der
- 5 Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 18 bis 20 wurden 4 g des jeweiligen oberflächenmodifizierten Effektpigments gemäß nachstehender Tabelle 15 vorgelegt und 96 g des Klarlacks unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben.

Tabelle 15:

Vergleichs- beispiel		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Vergleichs- beispiel 17	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	22,25	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin: Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,0	
		Isopropanol	14,31	
		Ethylacetat	-	
		Butylacetat 98/100	37,44	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5	4,0	
Vergleichs- beispiel 18	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	19,13	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin: Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	19,13	
		Isopropanol	22,33	
		Ethylacetat	39,42	
		Butylacetat 98/100	-	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5	4,0	
Vergleichs- beispiel 19	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	14,87	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin: Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	34,63	
		Isopropanol	18,5	
		Ethylacetat	32,0	
		Butylacetat 98/100	-	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5	4,0	
Vergleichs- beispiel 20	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	14,9	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin: Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	34,69	
		Isopropanol	4,6	
		Ethylacetat	15,18	
		Butylacetat 98/100	27,5	
		Aceton	3,12	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5	4,0	

Die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 17 bis 20 zeigten nach der Applikation auf einem künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung ein deutlich schlechteres optisches Erscheinungsbild als die erfindungsgemäßen

5 Nagellackkompositionen, was vermutlich auf das Weglassen eines der Lösungsmittel (Vergleichsbeispiel 17) und/oder einem zu hohen relativen Anteil der Lösemittel

Isopropanol und/oder Ethylacetat im Verhältnis zu Butylacetat (Vergleichsbeispiele 18 und 19) zurückzuführen ist. Ferner wirkt sich das Hinzufügen eines zusätzlichen Lösungsmittels (Aceton in Vergleichsbeispiel 20) negativ aus. Die Nagellackapplikationen der Vergleichsbeispiele waren vermutlich aufgrund einer zu schnellen Trocknung weiß angelaufen und trüb. Die genauen Zusammensetzungen der Nagellacke der 5 erfindungsgemäßen Beispiele und der Vergleichsbeispiele können auch Tabelle 18 entnommen werden.

Für die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 21 bis 24 erfolgte die Herstellung 10 des Klarlacks wie vorstehend unter IIa beschrieben. Zur Herstellung der Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 21 bis 24 wurden 4 g des jeweiligen oberflächenmodifizierten Effektpigments gemäß nachstehender Tabelle 16 vorgelegt und 96 g des Klarlacks unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben. Die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 21 bis 24 wiesen einen 15 Bindemittelfestkörperanteil von 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

Tabelle 16

Vergleichs- beispiel		Produktname	Einwaage (g)	Gewichtsverhältnis
Vergleichs- beispiel 21	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	14,3	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 1
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	16,6	
		Isopropanol	6,3	
		Ethylacetat	25,1	
		Butylacetat 98/100	37,9	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Vergleichs- beispiel 22	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	9,6	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 2
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	22,2	
		Isopropanol	6,2	
		Ethylacetat	24,8	
		Butylacetat 98/100	37,2	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
Vergleichs- beispiel 23	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	5,7	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 4
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	26,6	

Vergleichs- beispiel 24	Klarlack	Isopropanol	6,1	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin : Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin 1 : 8
		Ethylacetat	24,4	
		Butylacetat 98/100	37,0	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	
	Klarlack	Kristalex F100 Hydrocarbon Resin, 70 Gew.-% in Butylacetat	3,1	
		Kristalex 5140 Hydrocarbon Resin, 60 Gew.-% in Butylacetat	29,6	
		Isopropanol	6,1	
		Ethylacetat	24,5	
		Butylacetat 98/100	36,7	
		Effektpigment gemäß Beispiel 5, NFA: 23%	4,0	

Die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 21 bis 24 zeigten nach Applikation auf einem künstlichen Fingernagel und anschließender Trocknung ein deutlich schlechteres optisches Erscheinungsbild als die applizierten erfindungsgemäßen

5 Nagellackapplikationen, was vermutlich auf den zu geringen Bindemittelfestkörperanteil von ca. 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, zurückzuführen ist. Das oberflächenmodifizierte Effektpigment wurde vermutlich durch das im Klarlack vorhandene Lösungsmittel benetzt, weshalb sich das Effektpigment bei bzw. nach der Applikation nicht an der Oberfläche des Klarlacks orientieren konnte.

10

Zur Herstellung der Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 25 bis 30 wurde das jeweilige oberflächenmodifizierte Effektpigments gemäß nachstehender Tabelle 17 vorgelegt und der Klarlack aus Tabelle 13 gemäß Tabelle 17 unter Rühren mit 600 rpm/min zugegeben. Die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 25 bis 30

15 wiesen einen Bindemittelfestkörperanteil von 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Klarlacks, auf.

Tabelle 17:

Vergleichsbeispiel	Nagellackkomposition	Einwaage (g)
25	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 10, NFA: 59%	2,30
	Klarlack aus Tabelle 13	97,70
26	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 1, NFA: 58%	2,40
	Klarlack aus Tabelle 13	97,60
27	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 15, NFA: 48-52%	2,70
	Klarlack aus Tabelle 13	97,30
28	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 12, NFA: 10%	13,00
	Klarlack aus Tabelle 13	87,00
29	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 13, NFA: 10%	13,00
	Klarlack aus Tabelle 13	87,00
30	Effektpigment gemäß Vergleichsbeispiel 14, NFA: 10%	13,00
	Klarlack aus Tabelle 13	87,00

In Tabelle 18 sind die berechneten Kompositionen der erfindungsgemäßen Beispiele und der Vergleichsbeispiele, die sich mit der Variation der Nagellackparameter (bei immer demselben Effektpigment des Beispiels 5) befassen, zusammengefasst.

Tabelle 18:

Probe	Kristallex F100	Kristallex 5140	Isopropanol	Ethylacetat	Butylacetat	weiteres Löse- mittel	Pigment gem. Beispiel 5:	Gesamt- gehalt BM in Gew.-%	Gehalt Effekt- pigment	Gehalt Iso	Gehalt Ethyl- acetat	Gehalt Butylacetat gesamt
Beispiel 32	22,3	26	5	18,7	28		4	30,0	0,88	6,96	26,02	67,02
Beispiel 33	14,8	34,6	4,5	19	27,5		4	29,8	0,88	6,22	26,26	67,52
Beispiel 34	8,9	41,6	4,5	19	26		4	30,0	0,88	6,26	26,43	67,31
Beispiel 35	4,8	46,3	4,5	17,9	26,5		4	29,9	0,88	6,26	24,88	68,86
Beispiel 36	27,9	32,5	3	11,6	25		4	37,5	0,88	4,68	18,11	77,21
Beispiel 37	19,8	46,3	3,1	12,3	18,5		4	40,0	0,88	5,05	20,02	74,93
Beispiel 38	11,8	55,4	2,9	11,9	20		4	39,2	0,87	4,56	18,72	76,72
Beispiel 39	6,7	61,5	2,9	11,5	17,4		4	40,0	0,88	4,72	18,70	76,58
Beispiel 40	42,9	50	0,6	2,6	3,9		4	57,7	0,88	1,39	6,04	92,57
Beispiel 41	28,6	66,7	0,4	1,7	2,6		4	57,7	0,88	0,93	3,95	95,12
Beispiel 42	17,1	80	0,2	1	1,7		4	57,7	0,88	0,46	2,32	97,22
Beispiel 43	9,6	88,8	0,1	0,6	0,9		4	57,7	0,88	0,23	1,39	98,38
Beispiel 44	22,3	26	4,7	19	28		4	30,0	0,88	6,54	26,44	67,02
Beispiel 45	22,3	26	4,7	19	28		4,8	29,8	1,05	6,48	26,21	67,30
Beispiel 46	22,3	26	4,7	19	28		2	30,6	0,45	6,68	27,02	66,30
Beispiel 47	22,3	26	4,7	19	28		7	29,2	1,50	6,34	25,61	68,05
Beispiel 48	22,3	26	4,7	19	28		9	28,6	1,90	6,21	25,09	68,70
Vergleichs- beispiel 17	22,25	26	14,31	0	37,44		4	30,0	0,88	19,90	0,00	80,10
Vergleichs- beispiel 18	19,13	19,13	22,33	39,42	0		4	23,9	0,88	28,55	50,40	21,06

Vergleichs- beispiel 19	14,87	23,63	18,5	32	0		4	93	26,4	0,99	27,41	47,41	25,18
Vergleichs- beispiel 20	14,9	34,69	4,6	15,18	27,5	3,12 (Aceton)	4	103,99	30,0	0,88	6,40	21,13	68,12
Vergleichs- beispiel 21	14,3	16,6	6,3	25,1	37,9		4	104,2	19,2	0,88	7,56	30,13	62,31
Vergleichs- beispiel 22	9,6	22,2	6,2	24,8	37,2		4	104	19,3	0,88	7,47	29,87	62,67
Vergleichs- beispiel 23	5,7	26,6	6,1	24,4	37		4	103,8	19,2	0,89	7,36	29,42	63,22
Vergleichs- beispiel 24	3,1	29,6	6,1	24,5	36,7		4	104	19,2	0,88	7,34	29,46	63,20

**III Charakterisierung der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer
Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten
Effektpigmente sowie der oberflächenmodifizierten Effektpigmente**

IIIa Teilchengrößenmessung

- Die Größenverteilungskurve der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente, der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 sowie der Pigmente der Vergleichsbeispiele, jeweils basierend auf nichtmetallischen plättchenförmigen Substraten, wurde mit dem Gerät Mastersizer 2000, Fa. Malvern, gemäß Herstellerangaben bestimmt. Hierzu wurden ca. 0,1 g des jeweiligen Pigments als wässrige Suspension, ohne Zusatz von Dispergierhilfsmitteln, unter ständigem Rühren mittels einer Pasteurpipette in die Probenvorbereitungszelle des Messgerätes gegeben und mehrmals vermessen. Aus den einzelnen Messergebnissen wurden die Mittelwerte gebildet. Die Auswertung der Streulichtsignale erfolgte dabei nach der Fraunhofer Methode.
- Die Größenverteilungskurve der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente, der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 und der Pigmente der Vergleichsbeispiele, jeweils basierend auf metallischen plättchenförmigen Substraten, wurde mit dem Gerät Cilas 1064, Fa. Quantachrome, bzw. dem Gerät Horiba LA-930, Fa. Horiba, jeweils gemäß Herstellerangaben vermessen. Hierzu wurden ca. 50 ml des jeweiligen Pigments in Isopropanol suspendiert, 300 Sekunden im Ultraschallbad (Gerät: Sonorex IK 52, Fa. Bandelin) behandelt und anschließend mittels einer Pasteurpipette in die Probenvorbereitungszelle des Messgerätes gegeben und mehrmals vermessen. Aus den einzelnen Messergebnissen wurden die Mittelwerte gebildet. Die Auswertung der Streulichtsignale erfolgte dabei nach der Fraunhofer Methode.
- Unter der mittleren Teilchengröße D_{50} wird im Rahmen dieser Erfindung der D_{50} -Wert der Summenhäufigkeitsverteilung der volumengemittelten Größenverteilungsfunktion, wie sie durch Laserbeugungsmethoden erhalten werden, verstanden. Der D_{50} -Wert gibt an, dass 50% der Pigmente einen volumengemittelten Durchmesser aufweisen, der gleich oder kleiner als der angegebene Wert, beispielsweise 20 μm , ist. Entsprechend gibt der D_{10} - bzw. D_{90} -Wert an, dass 10% bzw. 90% der Pigmente einen volumengemittelten Durchmesser aufweisen, der gleich oder kleiner als der jeweilige Messwert ist.

Der Span ΔD , definiert als $\Delta D = \frac{D_{90} - D_{10}}{D_{50}}$, gibt die Breite der Teilchengrößenverteilung an. Im Hinblick auf das optische Erscheinungsbild der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente bzw. der oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 ist ein kleiner Wert von ΔD , d.h. ein enger Span, bevorzugt.

IIIb Bestimmung der mittleren Dicke der metallischen oder nichtmetallischen plättchenförmigen Substrate, Bestimmung der mittleren Gesamtdicke des oberflächenmodifizierten Effektpigments

Die Bestimmung der mittleren Dicken h_{50} der erfindungsgemäßen, bevorzugt in einer Nagellackkomposition zu verwendenden, oberflächenmodifizierten Effektpigmente, die oberflächenmodifizierten Effektpigmente gemäß Anspruch 1 sowie die Pigmente der Vergleichsbeispiele erfolgte gemäß der in der WO 2004/087816 A2 (Seiten 24 und 25) beschriebenen Methode mittels REM.

IIIc Bestimmung des Metalloxidgehaltes der synthetischen Glimmerplättchen

Die Metalloxidgehalte der synthetischen Glimmerplättchen wurden mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) bestimmt. Hierzu wurden die synthetischen Glimmerplättchen in eine Lithiumtetraboratglastablette eingearbeitet, in Festprobenmessbechern fixiert und daraus vermessen. Als Messgerät diente das Gerät Advantix ARL, Fa. Thermo Scientific.

IV Optische Charakterisierung der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen

IVa Bestimmung von Glanz (20° Geometrie) und Haze

Zur objektiven Bestimmung des optischen Erscheinungsbilds der erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen sowie der Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele wurde die jeweilige Nagellackkomposition mittels einer Kastenrakel (Filmapplicator Erichsen System Wasag Model 288, Fa. Erichsen) in einer Nassfilmschichtdicke von 110 μm auf Glasplatten appliziert und anschließend bei Raumtemperatur getrocknet. Von den so applizierten Nagellackkompositionen wurde der Glanzwert (20° Geometrie) sowie der Hazewert (Hlog) mit dem Gerät haze gloss (Fa. BYK Gardner) vermessen. Für die Glanzmessung wurde die 20° Geometrie für hochglänzende Oberflächen herangezogen (Byk-Gardner, Digitaler Katalog „Qualitätskontrolle für Lacke und Kunststoffe“, Seite 16). Sowohl der Glanz (20° Geometrie) als auch der Haze (Hlog)

wurde an mindestens 5 verschiedenen Stellen der Nagellackapplikation bestimmt. In nachstehender Tabelle 18 sind die hieraus gebildeten Mittelwerte für Glanz (20° Geometrie) und Haze (Hlog) aufgeführt.

5

V Ergebnisse:

In Tabelle 19 werden die Glanz- und Haze-Werte ausgewählter Beispiele und Vergleichsbeispiele aufgeführt. Ferner sind die Pigmentierungshöhen, die Bindemittelkonzentrationen und die Zusammensetzungen der Lösemittel in den Nagellackkompositionen berechnet worden.

Die in Tabelle 19 aufgeführten Glanz- und Haze-Werte sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Somit kann eine Nagellackkomposition mit einem hohen Haze- sowie gleichzeitig einem niedrigen Glanzwert dennoch einen spiegelähnlichen Effekt aufweisen.

Die erfindungsgemäßen Nagellackkompositionen der Beispiele 48 bis 64 zeigten nach der Applikation ein ausgeprägtes leafing Verhalten bis hin zu einem spiegelähnlichen Effekt. Die optisch hochwertigsten Nagellackapplikationen mit hervorragend ausgebildetem Spiegeleffekt wurden dabei durch die Verwendung von PVD-Pigmenten beschichtet mit Phosphorsäurecetylestern (Hostaphat CC 100) erhalten (Beispiele 49, 51, 54, 56, 57, 58 und 59).

Die Nagellackkompositionen der Vergleichsbeispiele 27 bis 30, bei denen kein Additiv verwendet wurde, zeigten hingegen keinen leafing Effekt und zum Teil sogar eine starke Stippenbildung nach der Applikation auf. Dementsprechend schlecht fielen die Glanz- und Hazewerte aus.

Bei Vergleichsbeispiel 25 wurde das Kaliumsalz der Cetylphosphorsäureesters verwendet, was unvorteilhaft ist.

Bei Vergleichsbeispiel 26 enthielt die Applikation Stippen. Vermutlich ist dies auf einen zu hohen Anteil des Additivs bei der Herstellung des beschichteten Metallpigments zurückzuführen.

Tabelle 19: Ergebnisse optischer Untersuchungen und wichtigste Kompositionsparameter ausgewählter Beispiele und Vergleichsbeispiele

Beispiel/ Vergleichs- beispiel	Effekt- pigment- typ	Additiv	Additiv- Pigment- Verhältnis in %	Pigment- gehalt [Gew.-%]	Gehalt des bevorzugten 3-Löse- mittel- gemischs*** bzgl. dem gesamten Lösemittel- gehalt	Gehalt Kohlen- wasserstoff- harz [Gew.-%]	Glanz (20° Geometrie)	Haze (Hlog)
Beispiel 49	PVD*	CC 100	10	1,20	71,2	57,4	624,3	1353,9
Beispiel 50	Pt-\$**	CC 100	4	1,28	95,8	63,6	137,5	1344,9
Beispiel 51	PVD	CC 100	10	1,33	95,8	63,6	358,4	1510,7
Beispiel 52	PVD	Lauryl- phosphon -säure	13,3	1,19	75,9	56,4	84,1	1289,1
Beispiel 53	PVD	Lauryl- phosphon -säure	13,3	1,28	78,7	59,7	130,7	1415,0
Beispiel 54	PVD	CC 100	20,0	1,15	90,8	59,7	221,2	1450,5
Beispiel 55	PVD	Lauryl- phosphon -säure	20,0	1,13	83,3	61,0	120,2	1383,1
Beispiel 56	PVD	CC 100	10,0	1,24	84,8	61,2	149,6	1390,4
Beispiel 57	PVD	CC 100	20,0	1,14	88,5	58,4	240,1	1568,0
Beispiel 58	PVD	CC 100	40,0	0,98	88,4	58,5	455,8	1496,1
Beispiel 59	PVD	CC 100	10,0	1,25	88,4	58,5	176,6	1499,3
Beispiel 60	Pt-\$	CC 100	5,0	1,31	95,1	62,1	101,0	1290,0
Beispiel 61	Pt-\$	CC 100	20,0	1,13	100,0	64,4	107,0	1317,7
Beispiel 62	Pt-\$	CS 100	5,0	1,29	100,0	64,6	125,1	1366,0
Beispiel 63	Pt-\$	CC 100	2,5	1,33	100,0	64,5	121,1	1347,6
Beispiel 64	Pt-\$	CC 100	7,5	1,27	100,0	64,3	99,9	1289,0
Vergleichs- beispiel 28	PVD	--	0	1,30	100,0	36,2	101,8	121,6
Vergleichs- beispiel 29	PVD	--	0	1,30	100,0	36,2	19,2	565,6

Vergleichs- beispiel 30	PVD	--	0	1,30	100,0	36,2	100,4	134,5
Vergleichs- beispiel 27	Pt-\$	--	0	1,35	96,1	40,5	104,4	175,5
Vergleichs- beispiel 25	Pt-\$	Hostaphat CK 100	20	1,13	100,0	64,6	73,2	1154,9
Vergleichs- beispiel 26	Pt-\$	CS 120	20	1,16	100,0	64,5	125,2	1363,5

* Hier sind alle PVD-Pigmente lediglich mit „PVD“ abgekürzt, die weiteren Details entnehme man den entsprechenden vorangegangenen Tabellen.

** Mit „Pt-\$“ werden in dieser Tabelle alle nassvermahlenden Pigmente mit einer mittleren Dicke von unter 100 nm bezeichnet. Weitere Details entnehme man den entsprechenden vorangegangenen Tabellen.

*** Mischung aus Essigsäureethylester, Butylacetat und Isopropanol.

Patentansprüche:

1. Oberflächenmodifiziertes Effektpigment umfassend ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes, metallisches
5 plättchenförmiges Substrat oder ein optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichtetes nichtmetallisches plättchenförmiges Substrat, wobei
 - a) das metallische plättchenförmige Substrat durch Nassvermahlung hergestellt wird und einen h_{50} -Wert aus einem Bereich von 20 nm bis kleiner 100 nm aufweist und als
10 Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
 - i) Cetylphosphorsäureester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 2 Gew.-% bis unter 40 Gew.-% oder
 - ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis unter 20 Gew.-% oder
 - 15 iii) Phosphonsäuren der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge bevorzugt aus einem Bereich von 4 Gew.-% bis 45 Gew.-% jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats verwendet wird oder
 - b) das metallische plättchenförmige Substrat durch PVD-Verfahren hergestellt wird und eine
20 mittlere Dicke h_{50} aus einem Bereich von 13 nm bis 60 nm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
 - i) Cetylphosphorsäureester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 10 Gew.-% bis 50 Gew.-% oder
 - 25 ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 13 Gew.-% bis 50 Gew.-% oder
 - iii) Phosphonsäuren der Formel $R-P(O)(OH)_2$ mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} , in einer Gesamtmenge aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats, verwendet wird oder
 - 30 c) das nichtmetallische plättchenförmige Substrat einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2 μm bis 360 μm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
 - i) Cetylphosphorsäureester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis 30 Gew.-% oder

- ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 2 Gew.-% bis 25 Gew.-%,
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des optional beschichteten, nichtmetallischen plättchenförmigen Substrats, verwendet wird oder
- 5 d) das nichtmetallische Substrat ein Glasplättchen ist, welches mit metallischen Silber beschichtet ist und einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 2 μm bis 360 μm sowie eine mittlere Dicke $h_{50,\text{Glas}}$ des Glasplättchens in einem Bereich von 70 nm bis 530 nm sowie eine mittlere Dicke der metallischen Silberbeschichtung in einem Bereich von 9 nm bis 27 nm aufweist und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung
- 10 i) Cetylphosphorsäureester oder Cetylphosphorsäure aus einem Bereich von 3 Gew.-% bis unter 40 Gew.-% oder
- ii) Phosphorsäurestearylester oder Stearylphosphat aus einem Bereich von 5 Gew.-% bis unter 30 Gew.-% oder
- 15 iii) Phosphonsäuren R-P(O)(OH)_2 mit R = linearer Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_8 bis C_{14} in einem Anteil aus einem Bereich von 15 Gew.-% bis 43 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des mit Silber beschichteten Glasplättchens, verwendet wird.
- 2) Oberflächenmodifiziertes Effektpigment nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet;
dass das metallische plättchenförmige Substrat ein Aluminiumeffektpigment ist und nach
a) durch Nassvermahlung hergestellt wird und einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von 8 μm bis 25 μm aufweist oder
nach b) durch PVD-Verfahren hergestellt wird und einen D_{50} -Wert aus einem Bereich von
25 2,5 μm bis 90 μm aufweist.
- 3) Verfahren zur Herstellung des oberflächenmodifizierten Effektpigments nach Anspruch 1, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
- 30 i. Suspendieren des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichteten, metallischen plättchenförmigen Substrats oder des optional mit wenigstens einem Metalloxid, Metallhydroxid und/oder Metalloxidhydrat beschichteten nichtmetallischen plättchenförmigen Substrats in wenigstens einem Lösemittel,

- ii. Zugabe des Cetylphosphorsäureesters oder des Phosphorsäurestearylesters oder der Phosphonsäure bei optional erhöhter Temperatur zu der Suspension aus Schritt i. und Rühren der nun erhaltenen Suspension,
- iii. Filtrieren, optional Trocknen, des gemäß Schritt ii. erhaltenen oberflächenmodifizierten Effektpigments.

4) Nagellackkomposition enthaltend

- a) wenigstens ein mit einem Ausgangsmaterial (Additiv) oberflächenmodifiziertes Effektpigment wobei das Effektpigment ein plättchenförmiges Substrat und optional wenigstens eine auf dem Substrat aufgebrachte Beschichtung umfasst
- b) wenigstens ein Kohlenwasserstoffharz als Bindemittel und
- c) wenigstens ein Lösemittel oder Lösemittelgemisch, wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Effektpigments wenigstens eine Verbindung aus der Gruppe bestehend aus phosphorsäureesterhaltigen, phosphonsäureesterhaltigen, phosphonsäurehaltigen, fettsäurehaltigen und/oder silanhaltigen Verbindungen oder Mischungen hiervon, entnommen wird.

5) Nagellackkomposition nach Anspruch 4, wobei als Ausgangsmaterial (Additiv)

Phosphorsäureestern und/oder Phosphorsäuren der allgemeinen Formel $R-O-P(O)(OR')(OR'')$ und/oder Phosphonsäureestern und/oder Phosphonsäuren der allgemeinen Formel

$R-P(O)(OR')(OR'')$ handeln,

wobei die Reste R, R' und R'' folgende Bedeutung haben:

R = linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_{10} bis C_{20} und $R' = R'' = H$, linearer und/oder verzweigter Alkylrest mit einer Kohlenstoffkette aus einem Bereich von C_1 bis C_6 , bevorzugt C_1 bis C_3 , wobei R' und R'' identisch oder verschieden voneinander sein können.

6) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 oder 5, enthaltend wenigstens ein Effektpigment nach einem der Ansprüche 1 oder 2.

7) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Substrats oder der Beschichtung Laurylphosphorsäureester und insbesondere Laurylphosphonsäure eingesetzt wird.

- 8) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei als Effektpigment ein PVD-Aluminiumpigment und als Ausgangsmaterial (Additiv) zur Oberflächenmodifizierung des Substrats oder der Beschichtung Cetylphosphorsäureester eingesetzt wird.
- 5 9) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei das Kohlenwasserstoffharz 80 bis 100 Gew.-% des gesamten organischen Bindemittels ausmacht.
- 10 10) Nagellackkompositionen nach einem der Ansprüche 4 bis 9, wobei das Kohlenwasserstoffharz aus wenigstens zwei voneinander verschiedenen Kohlenwasserstoffharzen mit einem mittleren Molekulargewicht M_w von 1200 bis 1600 und einem mittleren Molekulargewicht M_w 4500 bis 5500 im Gewichtsverhältnis 1:1 bis 1:10 besteht.
- 15 11) Nagellackkompositionen nach einem der Ansprüche 4 bis 10, wobei der Gehalt an Kohlenwasserstoffharzen in einem Bereich von 25 Gew.-% bis 64 Gew.-%, bezogen auf die gesamte Nagellackkomposition, liegt.
- 12) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 11, enthaltend als Lösemittel eine Mischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylacetat.
- 20 13) Nagellackkomposition nach Anspruch 12, wobei die Lösemittelmischung aus Isopropanol, Ethylacetat und Butylacetat 70 bis 100 Gew.-% des gesamten Lösemittels ausmacht.
- 14) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 12 oder 13, wobei der Anteil von Isopropanol unter 20 Gew.-%, vorzugsweise unter 15 Gew.-%, bezogen auf das gesamte Lösemittel, liegt.
- 25 15) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 14 enthaltend zusätzlich Weichmacher, Antioxidantien, Antiabsetzmittel, Konservierungsstoffe, Öle, Wachse, Radikalfänger, Benetzungssadditive, Dispergierhilfsmittel, Benetzungshilfsmittel, Antischaummittel, Parfüm, Neutralisiermittel, Verdicker, UV-Blocker Feuchthaltemittel, Vitamine, Proteine und Mischungen hiervon.
- 30 16) Nagellackkomposition nach einem der Ansprüche 4 bis 15, wobei die Nagellackkomposition nach Applikation auf einer Glasplatte mittels einer Kastenraker in einer Nassfilmschichtdicke von 100 μm und anschließender Trocknung bei Raumtemperatur wenigstens 150

Glanzeinheiten, gemessen bei der 20° Geometrie, und wenigstens 1200 Hazeeinheiten (Hlog) aufweist.

- 5 17) Verfahren zur Herstellung der Nagellackkomposition nach den Ansprüchen 4 bis 16, umfassend die Schritte
- i) Oberflächenmodifizierung des Effektpigments durch ein Additiv in einer Dispersion in einem Lösemittel,
 - ii) Lösen des Kohlenwasserstoffharz in einem Lösemittel oder Lösemittelgemisch
 - iii) Vermischen und Homogenisieren der Dispersion nach i) mit der Bindemittellösung nach ii).
- 10 18) Verfahren nach Anspruch 17, wobei Schritt i) gemäß Anspruch 3 erfolgt.
- 19) Verwendung eines oberflächenmodifizierten Effektpigments nach Anspruch 1 oder 2 in Nagellacken.
- 15 20) Verwendung eines oberflächenmodifizierten Effektpigments nach Anspruch 1 oder 2 in Körperpuder, Gesichtspuder, gepresstes oder loses Puder, Pudercreme, Augenmakeup wie beispielsweise Lidschatten, Mascara, Eyeliner, flüssige Eyeliner, Augenbrauenstift, Lippenpflegestift, Lippenstift, Lip Gloss, Lip Liner, Haarstylingkompositionen wie Haarspray,
- 20 Haarmousse, Haar Gel, Haarwachs, Haarmascara, permanente oder semi-permanente Haarfarben, temporäre Haarfarben oder Hautpflegekompositionen wie Lotionen, Gele, Emulsionen.
- 21) Verfahren zur Beschichtung eines natürlichen oder künstlichen Fingernagels umfassend die
- 25 Schritte:
- a) Beschichtung des natürlichen oder künstlichen Fingernagels mit einer Nagellackkomposition gemäß der Ansprüche 4 bis 15,
 - b) optional darauffolgende Beschichtung des Nagellacks mit einem Klarlack.
- 30 22) Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass eine Beschichtung des Nagellacks mit einem lösemittelbasierendem Klarlack erfolgt, der auf Bindemitteln der Gruppe bestehend aus Polyvinyl Butyral, Polyvinylpyrrolidon und Mischungen hieraus, besteht.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/058980

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A61K8/26 C09C1/64 C09C1/00 C09C1/62 C09C1/66
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61K C09C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2005 036333 A1 (ECKART GMBH & CO KG [DE]) 1 February 2007 (2007-02-01)	1-21
A	paragraphs [0001], [0007] - paragraph [0057]; example 1	22
X	----- US 2010/047199 A1 (TRUMMER STEFAN [DE] ET AL) 25 February 2010 (2010-02-25)	4,5,9-22
A	cited in the application paragraphs [0001], [0002], [0023] - paragraph [0152]; examples 8-10; table 4 examples 8,10 table 4	1-3,6-8
	----- -/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 June 2017

Date of mailing of the international search report

21/06/2017

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bomm, Jana

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2017/058980

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 10 2007 034928 A1 (ECKART GMBH [DE]) 29 January 2009 (2009-01-29)	4,5, 9-11, 15-21
A	paragraphs [0031], [0032], [0160] - paragraphs [0162], [0205]; example 20; table 5	1-3,6-8, 12-14,22
A	----- DE 198 20 112 A1 (ECKART STANDARD BRONZEPULVER [DE]) 11 November 1999 (1999-11-11) page 2, line 45 - page 4 examples 1-10 -----	1-22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP2017/058980

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/058980

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 102005036333 A1	01-02-2007	AT 383182 T	15-01-2008
		DE 102005036333 A1	01-02-2007
		EP 1796794 A1	20-06-2007
		JP 2009502839 A	29-01-2009
		US 2008131383 A1	05-06-2008
		WO 2007014680 A1	08-02-2007

US 2010047199 A1	25-02-2010	CN 101578339 A	11-11-2009
		DE 202007018979 U1	17-12-2009
		EP 2102294 A2	23-09-2009
		ES 2390321 T3	08-11-2012
		JP 6016320 B2	26-10-2016
		JP 2010513619 A	30-04-2010
		JP 2014159583 A	04-09-2014
		KR 20090094857 A	08-09-2009
		US 2010047199 A1	25-02-2010
		WO 2008077612 A2	03-07-2008

DE 102007034928 A1	29-01-2009	AT 535579 T	15-12-2011
		CN 101932660 A	29-12-2010
		DE 102007034928 A1	29-01-2009
		EP 2176359 A1	21-04-2010
		US 2010196296 A1	05-08-2010
		WO 2009012995 A1	29-01-2009

DE 19820112 A1	11-11-1999	AU 753298 B2	17-10-2002
		CA 2329976 A1	11-11-1999
		DE 19820112 A1	11-11-1999
		EP 1084198 A1	21-03-2001
		ES 2178450 T3	16-12-2002
		JP 4610082 B2	12-01-2011
		JP 2002513838 A	14-05-2002
		US 6761762 B1	13-07-2004
		US 2004226480 A1	18-11-2004
		WO 9957204 A1	11-11-1999

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A61K8/26 C09C1/64 C09C1/00 C09C1/62 C09C1/66 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K C09C		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2005 036333 A1 (ECKART GMBH & CO KG [DE]) 1. Februar 2007 (2007-02-01)	1-21
A	Absätze [0001], [0007] - Absatz [0057]; Beispiel 1	22
X	US 2010/047199 A1 (TRUMMER STEFAN [DE] ET AL) 25. Februar 2010 (2010-02-25) in der Anmeldung erwähnt	4,5,9-22
A	Absätze [0001], [0002], [0023] - Absatz [0152]; Beispiele 8-10; Tabelle 4 Beispiele 8,10 Tabelle 4	1-3,6-8
X	DE 10 2007 034928 A1 (ECKART GMBH [DE]) 29. Januar 2009 (2009-01-29)	4,5, 9-11, 15-21
A	Absätze [0031], [0032], [0160] - Absätze [0162], [0205]; Beispiel 20; Tabelle 5	1-3,6-8, 12-14,22
	-/-	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
12. Juni 2017		21/06/2017
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Bomm, Jana

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 198 20 112 A1 (ECKART STANDARD BRONZEPULVER [DE]) 11. November 1999 (1999-11-11) Seite 2, Zeile 45 - Seite 4 Beispiele 1-10 -----	1-22

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☐ Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☒ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- ☐ Die zusätzlichen Recherchegebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- ☐ Die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN**PCT/ISA/ 210**

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/058980

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102005036333 A1	01-02-2007	AT 383182 T	15-01-2008
		DE 102005036333 A1	01-02-2007
		EP 1796794 A1	20-06-2007
		JP 2009502839 A	29-01-2009
		US 2008131383 A1	05-06-2008
		WO 2007014680 A1	08-02-2007

US 2010047199 A1	25-02-2010	CN 101578339 A	11-11-2009
		DE 202007018979 U1	17-12-2009
		EP 2102294 A2	23-09-2009
		ES 2390321 T3	08-11-2012
		JP 6016320 B2	26-10-2016
		JP 2010513619 A	30-04-2010
		JP 2014159583 A	04-09-2014
		KR 20090094857 A	08-09-2009
		US 2010047199 A1	25-02-2010
		WO 2008077612 A2	03-07-2008

DE 102007034928 A1	29-01-2009	AT 535579 T	15-12-2011
		CN 101932660 A	29-12-2010
		DE 102007034928 A1	29-01-2009
		EP 2176359 A1	21-04-2010
		US 2010196296 A1	05-08-2010
		WO 2009012995 A1	29-01-2009

DE 19820112 A1	11-11-1999	AU 753298 B2	17-10-2002
		CA 2329976 A1	11-11-1999
		DE 19820112 A1	11-11-1999
		EP 1084198 A1	21-03-2001
		ES 2178450 T3	16-12-2002
		JP 4610082 B2	12-01-2011
		JP 2002513838 A	14-05-2002
		US 6761762 B1	13-07-2004
		US 2004226480 A1	18-11-2004
		WO 9957204 A1	11-11-1999
