【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和4年9月20日(2022.9.20)

【国際公開番号】WO2022/070695
【出願番号】特願2022-501374(P2022-501374)
【国際特許分類】
*C08L101/12(2006.01)*
*C08L 77/12(2006.01)*
*C08K 3/36(2006.01)*
*C08K 3/30(2006.01)*
*C08L 63/00(2006.01)*
【FI】
C08L101/12
C08L 77/12
C08K 3/36
C08K 3/30
C08L 63/00 Z

【手続補正書】
【提出日】令和4年1月11日(2022.1.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）液晶性樹脂、
（Ｂ）粒状充填剤Ａ、及び
（Ｃ）粒状充填剤Ｂ
を含有し、
前記（Ｂ）粒状充填剤Ａは、シリカ及び硫酸バリウムからなる群より選択される１種以上であり、
前記（Ｃ）粒状充填剤Ｂは、シリカ及び硫酸バリウムからなる群より選択される１種以上であり、
前記（Ｂ）粒状充填剤Ａのメディアン径は、０．３μｍ以上２．５μｍ以下であり、
前記（Ｃ）粒状充填剤Ｂのメディアン径は、２．５μｍ超５．０μｍ以下であり、
前記（Ｂ）粒状充填剤Ａの含有量は、２．５～２２．５質量％であり、
前記（Ｃ）粒状充填剤Ｂの含有量は、２．５～２２．５質量％であり、
前記（Ｂ）粒状充填剤Ａと前記（Ｃ）粒状充填剤Ｂとの合計の含有量は、１２．５～３２．５質量％である耐ボールベアリング摺動摩耗部材用液晶性樹脂組成物。
【請求項２】
更に（Ｄ）エポキシ基含有共重合体を含有する請求項１に記載の組成物であって、
前記（Ｄ）エポキシ基含有共重合体の含有量は、１～５質量％である組成物。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の組成物からなる耐ボールベアリング摺動摩耗部材。