【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成18年9月7日(2006.9.7)

【公開番号】特開2006-192908(P2006-192908A)
【公開日】平成18年7月27日(2006.7.27)
【年通号数】公開・登録公報2006-029
【出願番号】特願2006-90013(P2006-90013)
【国際特許分類】
Ｂ２９Ｃ　49/04　(2006.01)
Ｂ２９Ｃ　49/42　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２９Ｃ　49/04
Ｂ２９Ｃ　49/42

【手続補正書】
【提出日】平成18年7月18日(2006.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
請求項１に述べたパリソンガイドを、マルテンサイト変態終了温度 M_f点が成形後の中空品取り出し時のパリソン内空気温より高く、マルテンサイト逆変態終了温度 A_f点がパリソン垂下時の該パリソン内空気温より低いという性質を有する形状記憶合金で構成したことを特徴とする請求項１に述べたブロー成形方法。