



[11] رقم البراءة: ٢٠١٠
[45] تاريخ المنح: ١٥/٠٥/١٤٢٩ هـ
الموافق: ٢٠/٠٥/٢٠٠٨ م

[19] المملكة العربية السعودية SA
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

[12] براءة اختراع

<p>[51] التصنيف الدولي ^٨: Int. Cl.⁸:C07C 409/16</p>	<p>[72] اسم المخترع: بوت سيمون، فان دين بيرج. رولف هندريك، فيشر بارت، هوجيستيجر فرانس جوهانس</p>
<p>[56] المراجع:</p>	<p>[73] مالك البراءة : اكزو نوبل ان في</p>
<p>طلب دولي ٩٦٠٣٣٩٧ ١٩٩٦/٠٢/٠٨ م</p>	<p>عنوانه: فيليبرويچ ٧٦، ارنهيم، ٦٨٢٤ ب م، هولندا</p>
<p>طلب ياباني ١٠٠٨٧٦٥٢ ١٩٩٨/٠٤/٠٧ م</p>	<p>[74] الوكيل: احمد نجدت بازارباشي</p>
<p>طلب دولي ٩٩٣٢٥٨٤ ١٩٩٩/٠٧/٠١ م</p>	<p>[21] رقم الطلب: ٠٤٢٥٠٠١٩</p>
<p>اسم الفاحص: عبدالله بن سعد العبدالجبار</p>	<p>[22] تاريخ الإيداع : ١٢/٠١/١٤٢٥ هـ الموافق : ٠٣/٠٣/٢٠٠٤ م</p>

[54] اسم الاختراع: تركيبات فوق أكسيد كيتون حلقية
cyclic ketone peroxide محسنة

[57] الملخص: يتعلق هذا الاختراع بتركيبات فوق أكسيد كيتون حلقية cyclic ketone peroxide تتضمن واحد أو أكثر من فوق أكاسيد الكيتون الحلقية المتبلرة crystallizing cyclic ketone peroxide ، وواحد أو أكثر من المركبات الإسهامية التبلر والتي تتصلب في تركيبه فوق أكسيد الكيتون الحلقية المذكورة عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة تبلر فوق أكسيد الكيتون الحلقية المتبلر ، واختيارياً واحد أو أكثر من مكونات الهلام المعروفة (مخففات).

تركيبات فوق أكسيد كيتون حلقية cyclic ketone peroxide محسنة

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق هذا الاختراع بتركيبات فوق أكسيد peroxide تتضمن واحد أو أكثر من فوق أكاسيد كيتون حلقية متبلرة crystallizing cyclic ketone peroxide ، وواحد أو أكثر من فوق أكاسيد ثنائي الأكيل dialkyl peroxide والأفضل واحد أو أكثر من المبردات الشائعة . ويتعلق هذا الاختراع أيضاً باستعمال هذه التركيبات في عمليات البلمرة وفي عمليات تعديل البوليمر التساهمي (co)polymer .

وتوضح البراءة الأمريكية رقم US ٥,٨٠٨,١١٠ تركيبات فوق أكسيد كيتون حلقية cyclic ketone peroxide ثابتة عند التخزين ويمكن نقلها ، والتي تتضمن واحد أو أكثر من فوق أكاسيد كيتون حلقية وواحد أو أكثر من عوامل التخفيف المختارة من المجموعة المكونة من مخففات سائلة لفوق أكاسيد كيتون حلقية ، وعوامل تلدن ، وحوامل بوليمرية polymeric صلبة ، وعوامل دعامية ، وفوق أكاسيد عضوية organic peroxides ومخاليط منها . وفي هذه التركيبات ، يجب إرجاع ٢٠٪ على الأقل من محتوى الأكسجين oxygen الكلي النشط إلى وجود واحد أو أكثر من فوق أكاسيد الكيتون الحلقية . ومع ذلك ، فإن هذه التركيبات الموضحة تتضمن محتوى أكسجين نشط بدرجة عالية من فوق أكاسيد الكيتون الحلقية لدرجة أنها تكون مصدر خطورة من حيث الأمان عند تخزينها عند ١٠°م أو أقل نظراً لتكون بلورات متفجرة explosive crystals ، والتي ينتج عنها حدوف انفجار عندما تسخن وبذلك تكون مصدر خطورة بالغة.


وقد ورد حل لهذه المشكلة الناشئة عن بلورات المتفجرة في طلب البراءة الغير مشهر عنه رقم ٠٢٠٨٠١٢٨ EP-A- ، والذي يبين تركيب فوق أكسيد كيتون حلقى يتضمن واحد أو أكثر من فوق الأكاسيد المتبلرة crystallizing peroxides ، ويفضل واحد أو أكثر من عوامل التخفيف الشائعة (مخففات) ، ومركب إسهامي التبلر والذي يتصلب في التركيب النهائي عند درجة حرارة تصلب أعلى من درجة حرارة تبلر فوق الأكاسيد المتبلر . وبالرغم من أن تركيبات طلب البراءة ٠٢٠٨٠١٢٨ EP-A- ، تتضمن خواص مميزة

كثيرة ، مثال ذلك أن بها محتوى أكسجين عالي النشاط ، كما أنها مأمونة وثابتة عند التخزين ، إلا أن هذه التركيبات غير مناسبة لجميع أنواع عمليات البلمرة الإسهامية . وعلى سبيل المثال في عملية إنتاج متعدد الإثيلين polyethylene المنخفض الكثافة (LDPE) ، يتصلب مركب التبلر الإسهامي co-crystallizing تحت ظروف تفاعل الضغط المرتفع المستخدمة ، والذي يمكن أن يسد أنابيب (مجموعة أنابيب) الجهاز المفاعل ، وبصفة خاصة أنابيب تحديد مقادير فوق الأكسيد المستعملة.

ولا يكون من المرغوب فيه أن يتم ببساطة تخفيف تركيبات البراءة ٠٢٠٨٠١٢٨ US حيث ينتج عن ذلك تركيبات ذات محتوى أكسجين oxygen له نشاط شديد الانخفاض . ويعتبر تصنيع تركيب فوق أكسيد كيتون حلقي cyclic ketone peroxide بمحتوى أكسجين ذى نشاط إجمالي مرتفع ، مميزاً بالنسبة للاستعمال الفعال للمفاعل والكواشف ولمنع تلوث البوليمرات polymers الناتجة بتركيبات فوق الأكسيد peroxide هذه ، بمخفف غير مرغوب . وتبعاً لذلك ، فإن الهدف من هذا الاختراع هو تقديم تركيبات فوق أكسجين كيتون حلقي يتضمن واحد أو أكثر من فوق أكاسيد كيتون حلقيّة متبلرة حيث يتضمن التركيب محتوى أكسجين عالي النشاط وفضلاً عن ذلك ، يتميز بدرجة أمان جيدة وثبات عند التخزين . ومن أهداف هذا الاختراع الأخرى تقديم تركيب فوق أكسيد كيتون حلقي مناسب للاستعمال في عمليات البلمرة وتغيير البلمرة الإسهامية ، وحتى في العمليات التي تحتاج إلى ضغط زائد أو مرتفع.

الوصف العام للاختراع

ويقدم هذا الاختراع تركيب فوق أكسيد كيتون حلقيّة متبلرة crystallizing cyclic ketone peroxide ذات الصيغة (I).



التي فيها R₁-R₆ يتم اختيار كل منها على حدة من المجموعة المكونة من هيدروجين ، وألكيل C₁-C₂₀ alkyl مستقيم أو متفرع ، وسيكلو ألكيل C₃-C₂₀ cycloalkyl ، وأريل C₆-C₂₀ aryl ، وأرألكيل C₇-C₂₀ aralkyl وألكاريل C₇-C₂₀ alkaryl ، وكل من R₁-R₆ يمكن أن تستبدل اختياريًا بوحدة أو أكثر من المجموعات المختارة من هيدروكسي hydroxy ، وألكوكسي C₁-C₂₀ alkoxy ، وألكيل C₁-C₂₀ alkyl مستقيم أو متفرع ، وأريلوكسي C₆-C₂₀ aryloxy ، هالوجين halogen ، وإستر ester ، وكربوكسي carboxy ، ونتريل nitrile وأميدو amidi ، واحد أو أكثر من فوق أكاسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxides وفقاً للصيغة (II) R₇-O-O-R₈ ، التي فيها R₇ و R₈ يتم اختيار كل منها على حدة من المجموعة المكونة من سيكلو ألكيل C₄-C₂₀ cycloalkyl ، C₃-C₂₀ ، وأريل C₆-C₂₀ aryl ، وأرألكيل C₇-C₂₀ aralkyl ، مستبدلة أو غير مستبدلة ، مستقيمة أو متفرعة ؛ و اختياريًا ، واحد أو أكثر من عوامل التخفيف الشائعة (المخففات) .

ويتم حساب أو تقدير محتوى الأوكسجين النشط لفوق الأوكسيد كما هو موضح في هذا الوصف وفقاً للصيغة أو المعادلة : ١٦ × عدد روابط فوق الأوكسيد / الوزن الجزيئي لفوق الأوكسيد × ١٠٠٪ . ويكون محتوى الأوكسجين النشط بالتركيب عبارة عن معدل محسوب من جميع مركبات التركيب .

ويستعمل المصطلح " فوق أكسيد كيتون حلقي متبلر " في هذا الوصف لأي فوق أكسيد كيتون حلقي به محتوى أوكسجين نشط يساوي ٣,٥٪ أو أكثر ويفضل أن يكون مخففات Isopnr®M الذي يكون بللورات عند تعرضه لـ " اختبار تبللر crystallization " كما هو موضح فيما يلي .

ولا تقوم صيغ أو تراكيب فوق أكسيد الكيتون الحلقية cyclic ketone peroxide وفقاً للاختراع بتكوين بللورات متفجرة عند تعرضها لـ " اختبار تبللر " كما أنها تتضمن محتوى أوكسجين نشط مرتفع بدرجة كافية للسماح باستعمال طبيعي . فضلاً عن ذلك ، فإن إضافة بللورة أساس بذرية إلى التركيب موضوع هذا الاختراع لا ينشأ عنه نمواً وتكاثر بللوري لوحدات الأساس البذرية ، كما أنه لا ينتج عنه تكون بللورات إضافية ، ولا حتى عند درجة حرارة منخفضة حتى -٢٥° م ، مثل تل المستخدمة في " اختبار تبللر " . والوضع المفضل بصفة خاصة هو الذي فيه تضاف بللورات بذرية تتحلل في التركيب ، حتى عند

درجة حرارة منخفضة حتى مستوى -٢٥° م . وتبعاً لذلك ، تكون التركيبات وفقاً لهذا الاختراع مأمونة وثابتة عند التخزين والمصطلحات " ثابت عند التخزين " و " ثبات التخزين " ، المستعملة في الوصف معناها أن التركيب لا يكون معرضاً للانفجار عند التخزين ، أو يسخن بعد التخزين ، عند أقل درجة حرارة تخزين تساوي -٢٠° م وعند أعلى درجة حرارة تخزين والتي تتحدد على أساس أعلى درجة حرارة وتخزين لفوق الأكسيد الأكثر قابلية للتغير في التركيب . وبالإضافة إلى ذلك ، تعتبر هذه التركيبات مناسبة لأنواع عديدة من عمليات البلمرة وتغيير البوليمر الإسهامي (co)polymer ، بما في ذلك العمليات التي تحتاج إلى ضغط زائد أو مرتفع.

وفوق أكاسيد الكيتون الحلقية المفضلة التي لا يمكن أن تستعمل في تركيب فوق أكسيد كيتون حلقي وفقاً لهذا الاختراع ، تشمل فوق أكاسيد الكيتون الحلقية المشتقة من أسيتون acetone ، وأستيل أسيتون acetyl acetone ، ومثيل إيثيل كيتون methyl ethyl ketone ، ومثيل بروبيل كيتون methyl propyl ketone ، ومثيل أيزوبروبيل كيتون methyl isopropyl ketone ، ومثيل بيوتيل كيتون methyl butyl ketone ، ومثيل أيزوبيوتيل كيتون methyl isobutyl ketone ، ومثيل أميل كيتون methyl amyl ketone ، ومثيل أيزوأميل كيتون methyl isoamyl ketone ، ومثيل هكسيل كيتون methyl hexyl ketone ، ومثيل هبثيل كيتون methyl heptyl ketone ، وثنائي إيثيل كيتون diethyl ketone ، وإثيل بروبيل كيتون ethyl propyl ketone ، وإثيل أميل كيتون ethyl amyl ketone ، ومثيل أكتيل كيتون methyl octyl ketone ، ومثيل نونيل كيتون methyl nonyl ketone ، وسيكلوبنتانون cyclopentanone ، وسيكلو هكسانول cyclohexanone ، و ٢ ميثيل سيكلو هكسانول 2-methylcyclohexanone ، و ٣ ، ٣ ، ٥ - ثلاثي ميثيل سيكلو هكسانون 3,3,5-trimethyl cyclohexanone ، ومخاليط منها . والأفضل هو استعمال فوق أكاسيد كيتون حلقية مشتقة cyclic ketone peroxide من أسيتون acetone ، ومثيل إيثيل كيتون methyl ethyl ketone ، ومثيل بروبيل كيتون methyl propyl ketone ، ومثيل أيزوبروبيل كيتون methyl isopropyl ketone ، ومثيل بيوتيل كيتون methyl butyl ketone ، ومثيل أيزوبيوتيل كيتون methyl isobutyl ketone ، ومثيل أميل كيتون methyl amyl ketone ، ومثيل أيزوأميل كيتون methyl isoamyl ketone ، وسيكلو هكسانون cyclohexanone ، ومخاليط منها . والأكثر أفضلية هو استعمال فوق أكاسيد كيتون حلقية cyclic ketone peroxides

مشتقة من مثيل إثيل كيتون methyl ethyl ketone ، وكيثونات ketones أخرى اختياريًا . وينتج عن تحضير فوق أكاسيد كيتون حلقيه من الكيتون المناسب ، بوجه عام تكون خليط من فوق أكاسيد والتي تتكون في معظمها من أشكال تريميرية وديمرية (ثلاثية الأصل وثنائية الأصل) . ومع ذلك ، فإن خليط فوق الأكاسيد يمكن أن يتضمن أيضاً بعض التراكيب المستقيمة علاوة على بعض التراكيب التترامزية (الرباعية الأصل) والتراكيب الحلقية الأوليجومرية oligomeric cyclic الأعلى . وتعتمد النسبة بين الأشكال المختلفة ، وبصفة خاصة نسبة التريمير trimer / الديمر dimer ، أساساً على ظروف التفاعل أثناء التحضير ، وعلى الشخص ذي المهارة في هذا المجال ، كما هو موضح في طلب البراءة WO ٩٦/٠٣٣٩٧ بالنسبة للتغيرات أو الاختلافات في ظروف التفاعل الذي يمكن إجراؤه للتأثير على النسبة . وعلى نحو مفضل ، يتكون فوق أكاسيد الكيتون الحلقي أساساً من تريمير وديمر . وحسب الرغبة ، يمكن فصل خليط التفاعل إلى مكونات فوق أكاسيد كيتون حلقي فردية . ومع ذلك ، لتجنب إجراء خطوات تنقية شاقة ، فإن تركيب الاختراع سوف يحتوي في العادة على بعض التراكيب اليميرية التالية للتراكيب التريميرية ، كما سبق أيضاً . وتفضيل تركيبات معينة أو مركبات فردية يمكن أن يتوقف على اختلافات في الخواص أو المتطلبات عند استعمال فوق الأكاسيد مثل ثبات التخزين ، وزمن العمر النصفى مقابل درجة الحرارة وقابلية التطاير ، ودرجة الغليان وقابلية الذوبان ، الخ .

وعلى نحو مفضل ، يتضمن التركيب وفقاً للاختراع محتوى أكسجين إجمالي نشط يزيد عن ٣٪ بالوزن (وزن٪) ، على أساس الوزن الكلي من التركيب . وعلى نحو مفضل يتضمن التركيب على الأكثر ١١٪ بالوزن ، والأفضل على الأكثر ١٠٪ بالوزن والأكثر أفضلية على الأكثر ٨٪ بالوزن من أكسجين نشط على أساس الوزن الكلي من التركيب . ولتخزين ونقل كميات ضخمة من تركيب وفقاً للاختراع ، يمكن أن يكون من الضروري تخفيف التركيب بمخفف (خامل) شائع ، وبذلك ينخفض محتوى الأكسجين الكلي النشط التركيب .

وعلى نحو مفضل ، يتضمن تركيب الاختراع ١٪ بالوزن على الأقل ، والأفضل ٥٪ بالوزن على الأقل والأكثر أفضلية ١٠٪ بالوزن على الأقل من فوق أكاسيد الكيتون الحلقي ، ويفضل ٥٠٪ بالوزن على الأكثر ، والأفضل ٢٥٪ بالوزن على الأكثر ،

وحتى الأفضل ٢٠٪ بالوزن على الأكثر ، وأيضاً الأفضل حتى ١٧,٥٪ بالوزن على الأكثر ، والأكثر أفضلية ١٥٪ بالوزن على الأكثر من فوق أكسيد الكيتون الحلقي ، على أساس الوزن الإجمالي من التركيب ، ويفضل ذلك بحيث أن محتوى الأوكسجين oxygen النشط المعتمد على فوق أكسيد الكيتون الحلقي يظل أقل من ٦٪ بالوزن ، ويفضل أقل من ٣,٥٪ بالوزن ، والأكثر أفضلية أقل من ٣٪ بالوزن ، على أساس الوزن الكلي من تركيب فوق أكسيد الكيتون الحلقي.

ويمكن أن يكون فوق الأكسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxide ذي الصيغة $R_7-O-O-R_8$ (II) في التركيب موضوع هذا الاختراع عبارة عن أي فوق أكسيد ثنائي ألكيل dialkyl peroxide متماثل أو غير متماثل الوضع مع R_7 و R_8 كما سبق إيضاحه . ويفضل فوق أكاسيد ثنائي الألكيل وفقاً للصيغة $R_7-O-O-R_8$ (II) التي فيها R_7 و R_8 مختارتين على حدة من المجموعة المتكونة من أجزاء ألكيل C_4-C_{12} متفرعة ، وحتى الأفضل فوق أكاسيد ثنائي الألكيل وفقاً للصيغة $R_7-O-O-R_8$ (II) التي فيها يتم اختيار كلتا R_7 و R_8 على حدة من المجموعة المكونة من أجزاء C_4-C_{12} متفرعة . وفوق أكاسيد ثنائي الألكيل المفضلة تشمل فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) di(tert-butyl) peroxide ، وفوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - أميل) di(tert-amyl) peroxide ، وفوق أكسيد (ثلاثي - بيوتيل) (ثلاثي - أميل) tert-butyl(tert-amyl) peroxide ، و ٢ ، ٥ - ثنائي مثيل - ٢ ، ٥ - ثنائي بيوتيل بيروكسي) هكسان 2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane ، و ٢ ، ٥ - ثنائي (ثلاثي - بيوتيل بيروكسي) - ٣ - هكسين 2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne ، وفوق أكسيد (١ ، ١ ، ٣ ، ٣ - رباعي مثيل بيوتيل) (ثلاثي بيوتيل) (1,1,3,3-tetramethylbutyl)tert-butyl) peroxide ، والأفضل أن فوق أكاسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxides تشمل فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) di(tert-butyl) peroxide ، وفوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - أميل) di(tert-amyl) peroxide ، والأكثر أفضلية أن فوق أكسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxides يكون فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) di(tert-butyl) peroxide . ويفضل أن يتضمن التركيب وفقاً للاختراع ١٠٪ بالوزن على الأقل ، والأفضل ٢٠٪ بالوزن على الأقل ، والأفضل حتى ٤٠٪ بالوزن على الأقل ، وأيضاً الأفضل حتى ٥٠٪ بالوزن على الأقل والأكثر أفضلية ٦٠٪ بالوزن على الأقل من واحد أو أكثر من فوق أكاسيد ثنائي

الألكيل dialkyl peroxides ، ويفضل ٩٩٪ بالوزن على الأكثر ، والأفضل ٩٥٪ على الأكثر ، والأكثر أفضلية ٩٠٪ على الأكثر من واحد أو أكثر من فوق أكاسيد ثنائي الألكيل ، على أساس الوزن الإجمالي من التركيب.

ويمكن أن يكون المخفف الشائع (مخفف خامل) الذي يمكن أن يضاف اختياريًا للتركيب موضوع هذا الاختراع عبارة عن أي مخفف شائع . وأيضاً يمكن استعمال مخاليط من واحد أو أكثر من هذه المخففات الشائعة . وعند إضافة مخفف شائع ، فإن التركيب موضوع هذا الاختراع يفضل أن يتضمن حينئذ ١٪ بالوزن على الأقل ، والأفضل ٥٪ بالوزن على الأقل ، والأكثر أفضلية ١٠٪ على الأقل من واحد أو أكثر من المخففات الشائعة ، ويفضل ٩٩٪ بالوزن على الأكثر ، والأفضل ٩٠٪ بالوزن على الأكثر والأكثر أفضلية ٨٠٪ بالوزن على الأكثر من واحد أو أكثر من المخففات الشائعة ، على أساس الوزن الإجمالي من تركيب فوق أكسيد الكيتون الحلقي . والمخففات الشائعة المفضلة لفوق أكاسيد الكيتون الحلقية ، تشمل الكانولات alkanols ، وسيلكو ألكانولات cycloalkanols ، وجليكولات ألكيلين alkylen glycols ، وإثيرات ألكيلين جليكول أحادي ألكيل alkylen glycol monoalkyl ethers ، وكحولات حلقية مستبدلة الإثير cyclic ether substituted alcohols ، وأميدات حلقية cyclic amides ، وألدهيدات aldehydes ، وكيثونات ketones ، وإبوكسيدات epoxides ، وإسترات esters ، وفوسفانات phosphates ، ومذيبات كربون hydrocarbon solvents ، ومذيبات هيدروكربون مهلجنة halogenated hydrocarbon solvents ، وزيت بارافين paraffinic oils ، وزيت بيضاء white oils ، وزيت سيليكون silicone oils ، ومخاليط منها.

والإسترات esters المفضلة التي يمكن أن تستعمل كمخفف شائع في تركيب هذا الاختراع تشمل ، وبدون تحويلها ، إسترات أحادي كربوكسيلية monocarboxylic esters من كحولات أحادي- وثنائي هيدريك mono- and dihydric alcohols ، وإسترات حمض ثنائي كربوكسيليك dicarboxylic acid esters من كحولات أحادي هيدريك monohydric alcohols ، وكربونات carbonates من كحولات أحادي هيدريك monohydric alcohols ، وإسترات ألكوكسي ألكيل alkoxyalkyl esters ، وإسترات بيتا - كيتو β -keto esters ، وفتالات phthalates وفوسفانات phosphates ، وبنزوات benzoates ، وأديبات adipates وسيترات

citrates . والإسترات الأفضل المفيدة كمخفف شائع في تركيب هذا الاختراع يتم إختيارها من المجموعة المكونة من فتالات ثنائي إيثيل dimethyl phthalate ، وفتالات ثنائي بيوتيل dibutyl phthalate ، وفتالات ثنائي أكتيل dioctyl phthalate ، وفتالات ثنائي بنزول dibenzyl phthalate ، وفتالات بيوتيل بنزين butyl benzyl phthalate ، وفتالات ثنائي اللاليل diallyl phthalate ، وأسيتات ع-بنتيل n-pentyl acetate ، وأسيتات أيزو بنتيل isopentyl acetate ، وأسيتات ع-هكسيل n-hexyl acetate ، وأسيتات -٢- إيثيل هكسيل 2-ethylhexyl acetate ، وأسيتات بنزول benzyl acetate ، وبنزوات ميثيل methyl benzoate ، وبنزوات إيثيل ethyl benzoate ، وبنزوات أيزوبروبيل isopropyl benzoate ، وبنزوات ع-أكتيل n-octyl benzoate ، وبنزوات أيزوديسيل isodecyl benzoate ، وبيفتالات ع-بيوتيل n-butyl pivalate ، وبيفتالات أيزوأميل isoamyl pivalate ، وبيفتالات ث-أميل sec-amyl pivalate ، وبيفتالات ع-هكسيل n-hexyl pivalate ، وأديبات ثنائي أكتيل dioctyl adipate ، وأديبات ثنائي أيزوديسيل diisodecyl adipate ، ونيوديكانات ميثيل methyl neodecanoate ، ونيوديكانات ع-بيوتيل n-butyl neodecanoate ، وثنائي أسيتات بروبيلين جليكول propylene glycol diacetate ، وثنائي أسيتات إيثيلين جليكول ethylene glycol diacetate ، وأسيتات سيكلو هكسيل cyclohexyl acetate ، وأسيتات نيوبنتيل neopentyl acetate ، ومثيل -٢- إيثيل هكسانوات methyl-2-ethylhexanoate ، وفورمات ع-هبتيل n-heptyl formate ، وفورمات ع-أكتيل n-octyl formate ، وكربونات ثنائي بروبييل dipropyl carbonate ، وكربونات ثنائي بيوتيل dibutyl carbonate ، وبروبيونات أيزو أميل isoamyl propionate ، وبروبيونات ث-أميل sec-amyl propionate ، وبروبيونات بنزول benzyl propionate ، وكابروات بيوتيل butyl caproate ، ثنائي بروبيونات إيثيلين جليكول ethylene glycol dipropionate ، وبروبيونات هبتيل heptyl propionate ، و مثيل فنيل أسيتات methylphenyl acetate ، أكتيل أسيتات octyl acetate ، -٢- إيثيل أكتيل أسيتات 2-ethylhexyl acetate ، وكابريلات بروبييل propyl caprylate ، وديكانوات ميثيل methyl decanoate ، وسكسينات ثنائي ميثيل dimethyl succinate ، وسكسينات ثنائي إيثيل diethyl succinate ، ومالونات ثنائي ميثيل dimethyl malonate ، ومالونات ثنائي إيثيل diethyl malonate ، وسكسينات ميثيل إيثيل methylethyl succinate ، ونيلونات ثنائي

أيزوبيوثيل diisobutyl nylonate ، و ٢ ، ٢ ، ٤ - ثلاثي مثيل ١ - ، ٣ - بنتان دايلول 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ، وإكسالات ثنائي إيثيل diethyl oxalate ، وبارا - طولوات مثيل methyl p-toluate ، وسيترات أستيل ثلاثي بيوتيل acetyltributyl citrate ومخاليط منها.

والفوسفات phosphates المفضلة التي يمكن أن تستعمل كمخففات شائعة في تركيب هذا الاختراع تشمل ، وبدون تحديد لها ، فوسفات ثلاثي إيثيل triethyl phosphate ، وفوسفات ثلاثي كريسيل tricresyl phosphate ، وفوسفات ثلاثي زيليل trixylyl phosphate ، وفوسفات ثنائي فنيل cresyl diphenyl phosphate ، وفوسفات ٢ - إيثيل هكسيل - ثنائي فنيل 2-ethylhexyl-diphenyl phosphate ، وفوسفات أيزوديسيل - ثنائي فنيل isodecyl-diphenyl phosphate ، وفوسفات ثلاثي (٢ - إيثيل هكسيل) tri(2-ethylhexyl) phosphate ، ومثيل فوسفانات ثنائي مثيل dimethyl methylphosphonate ، وإسترات فوسفات مكلورة chlorinated phosphate esters ، وفوسفات ثلاثي بيوتيل tributyl phosphate ، وفوسفات ثلاثي بيوتوكسي tributyoxyethyl phosphate ، ومخاليط منها.

ومذيبات الهيدروكربونات hydrocarbon solvents المفضلة المستقيمة والمتفرعة التي يمكن أن تستعمل كمخففات شائعة في تركيبات هذا الاختراع ، تشمل ، وبدون تحديد لها ، أوليجومرات مهدرجة hydrogenated oligomers من الكانات alkanes مثل نواتج Isopnr (ex . Exxon) ، مثل Isopnr®M ، وبنتان pentane وهبتان heptane ، وأيزودوديكان isododecane ، وبنزين أميل amyl benzene ، وبنزين أيزوأميل isoamyl benzene ، وديكاليين decalin ، وبنزين أرثو - ثنائي أيزو بروبييل o-diisopropyl benzene ، وبنزين ميتا - ثنائي أيزو بروبييل m-diisopropyl benzene ، وبنزين n-dodecane ، وأكتان ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ - رباعي مثيل 2,4,5,7-tetramethyl octane ، وطولوين ع-أميل n-amyl toluene ، وبنزين ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ - رباعي مثيل 1,2,3,4-tetramethyl benzene ، وطولوين ٣ ، ٥ - ثنائي إيثيل 3,5-diethyl toluene وهكساهدرو نفتالين hexahydronaphthalene ، ورباعي أدنكان tetradecane ، وثلاثي ديكان tridecane ، و Varsol® 80 ، Varsol® 110 ، Soltrol® 170 ، و Shellso® D70 ، Shellsol® D100 ، Halpasol® I 235/265 ومخاليط والمخففات الشائعة المفضلة بصفة خاصة هي Isopnr®M و Soltrol® 170

والهيدروكربونات المهلجنة halogenated hydrocarbons المفضلة تشمل ثلاثي كلوريد
 فنيل phenyl trichloride ، و ٣- برومو - أرثو - زيلين 3-bromo-o-xylene ، و ٤- برومو
 - أرثو - زيلين 4-bromo-o-xylene ، و ٢- برومو - ميتا - زيلين 2-bromo-m-xylene ،
 و ٤- برومو ميتا - زيلين 4-bromo-m-xylene ، و ٥- برومو - ميتا - زيلين
 5-bromo-m-xylene ، وأرثو ثنائي برومو بنزين o-dibromobenzene ، وبارا ثنائي برومو
 بنزين p-dibromobenzene ، و ١ ، ٤- ثنائي برومو بيوتان 1,4-dibromobutane ، و ١ ،
 ١- ثنائي برومو - ٢ ، ٢- ثنائي كلورو إيثان 1,1-dibromo-2,2-dichloroethane ، وبرومو
 أكتان bromooctane ، ورباعي برومو مثيلين tetrabromoethylene ، و ١ ، ٢ ، ٣- ثلاثي
 كلورو بنزين 1,2,3-trichlorobenzene ، و ١ ، ٢ ، ٤- ثلاثي كلورو بنزين
 1,2,4-trichlorobenzene ومخاليط منها. ١٠

والألدهيدات aldehydes المفضلة المفيدة كمخففات شائعة في تركيب هذا الاختراع
 تشمل ع - كلورو بنزالدهيد n-chlorobenzaldehyde وديكانال decanal .
 والكيتونات ketones المفضلة في تركيبات هذا الاختراع تشمل أسيتو فينون
 acetophenone ، وأيزوفورون isophorone ، وأيزوبيوتيل كيتون isobutyl ketone ، ومثيل
 فنيل ثنائي كيتون methylphenyl diketone ، وثنائي أميل كيتون diamyl ketone ،
 وثنائي أيزو أميل diisoamyl ketone ، وإثيل أكتيل كيتون ethyloctyl ketone ، وإثيل
 فنيل كيتون ethylphenyl ketone ، وأسيتون acetone ، ومثيل -ع- أميل كيتون
 methyl-n-amyl ketone ، وإثيل بيوتيل كيتون ethylbutyl ketone ، إثيل بروبييل كيتون
 ethylpropyl ketone ، ومثيل أيزو أميل كيتون methylisoamyl ketone ، ومثيل هبتيل
 كيتون methylheptyl ketone ، ومثيل هكسيل كيتون methylhexyl ketone ، وإثيل أميل
 كيتون ethylamyl ketone ، وثنائي مثيل كيتون dimethyl ketone ، ثنائي إيثيل كيتون
 diethyl ketone ، وثنائي بروبييل كيتون dipropyl ketone ، ومثيل إيثيل كيتون
 methyl ethyl ketone ، ومثيل أيزوبيوتيل كيتون methylisobutyl ketone ، ومثيل أيزوبروبييل
 كيتون methylisopropyl ketone ، ومثيل بروبييل كيتون methylpropyl ketone ، ومثيل -
 ت- بيوتيل كيتون methyl-t-butyl ketone ، وأيزوبيوتيل هبتيل كيتون isobutylheptyl ketone ،
 وثنائي أيزوبيوتيل كيتون diisobutyl ketone ، و ١ ، ٢ ، ٤- بنتان دايون 2,4-pentanedione ، ٢٥

و ٢ ، ٤ - هكسان دايون 2,4-hexanedione ، و ٢ ، ٤ - هبتان دايون 2,4-heptanedione ، و ٣ ، ٥ - هبتان دايون 3,5-heptanedione ، و ٣ ، ٥ - أكتان دايون 3,5-octanedione ، و ٥ - ميثيل ٢ - ٤ - هكسان دايون 5-methyl-2,4-hexanedione ، و ٢ ، ٦ - ثنائي ميثيل ٣ - ٥ - هبتان داينول 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione ، و ٢ ، ٤ - أكتان داينول 2,4-octanedione ، و ٥ ، ٥ - ثنائي ميثيل ٢ - ٤ - هكسان دايون 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione ، و ٦ - ميثيل ٢ - ٤ - هبتان دايون 6-methyl-2,4-heptanedione ، و ١ - فنييل ١ - ٣ - بيوتان دايون 1-phenyl-1,3-butanedione ، و ١ - فنييل ١ - ٣ - بنتان دايون 1-phenyl-1,3-pentanedione ، و ١ ، ٣ - ثنائي فنييل ١ - ٣ - بروبان دايون 1,3-diphenyl-3-propanedione ، و ١ - فنييل ٢ - ٤ - بنتان دايون 1-phenyl-2,4-pentanedione ، و ميثيل بنزيل كيتون methylbenzyl ketone ، و فنييل إيثيل phenylethyl ketone ، و ميثيل كلورو ميثيل methylchloromethyl ketone ، و ميثيل برومو ميثيل methylbromomethyl ketone ، و ٢ - بيروليديون 2-pyrrolidone ، و ن - ميثيل - بيروليديون N-methyl-pyrrolidone ، و نواتج الاقتران منها ومخاليط منها.

والإيبوكسيد epoxide المفضل الذي يمكن أن يستخدم كمخفف شائع في تركيبات هذا الاختراع هو أكسيد ستيرين styrene oxide. ١٥

والكحولات alcohol المفضلة المفيدة كمخففات شائعة في تركيبات هذا الاختراع هي كحول ع-بيوتيل n-butyl ، وكحول كابريل capyl alcohol ، وكحول أكتيل octyl alcohol ، وكحول دوديسيل dodecyl alcohol ، وكحول رباعي هيدرو فيوفورييل tetrahydrofurfuryl alcohol ، و سيكلو هكسانان ١ ، ٤ - ثنائي هيدروكسي ميثيل 1,4-dihydroxymethyl cyclohexane ، و جليسيرول glycerol و سيكلو هكسانول cyclohexanol ، ٢٠ جليكول glycol ، و جليكول إيثيلين ethylene glycol ، و جليكولات متعدد إيثيلين polyethylene glycols ذات أوزان جزيئية أقل من ٢٠٠٠٠ جم/مول ، و جليكول بروبيلين propylene glycol ، و جليكول ثنائي بروبيلين dipropylene glycol ، و جليكول نيوفنييل neopentyl glycol ، و جليكول هكسيلين hexylene glycol ، و جليكول ١ ، ٤ - بيوتيلين 1,4-butylene glycol ، و جليكول ٢ ، ٣ - بيوتيلين 2,3-butylene glycol ، و داينول بيوتين ٢٥ butane diol ، و داينول ١ ، ٥ - بنتان 1,5-pentane diol ، و ٣ ، ٦ - ثنائي ميثيل أكتان ٣ ،

٦- دايول 3,6-dimethyloctane-3,6-diol ، و ٢ ، ٥- ثنائي ميثيل - هكس -٣- ين -٢ ،
 ٥- دايول 2,5-dimethyl-hex-3-yne-2,5-diol ، و ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٩- رباعي ميثيل ديكان -٤ ،
 ٧ - دايول 2,4,7,9-tetramethyldecane-4,7-diol ، و ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٤ - رباعي ميثيل -١ ، ٣-
 سيكلو بيوتان دايول 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanediol ، وإيثيلين جليكول أحادي
 ٥ إيثيل إثير ethylene glycol monoethyl ether ، وإيثيلين جليكول أحادي بيوتيل إثير
 ethylene glycol monobutyl ether ، وثنائي إيثيلين جليكول أحادي إثير
 diethylene glycol monoethyl ether ، وثنائي إيثيلين جليكول أحادي بيوتيل إثير
 diethylene glycol monobutyl ether ، ومخاليط منها.

والزيوت البارافينية paraffinic iols المفضلة المفيدة كمخففات شائعة في تراكيب
 ١٠ هذا الاختراع تشمل وبدون تحديد لها ، زيوت بارافينية مهجنة halogenated paraffinic oils
 وزيت ديزل بارافيني paraffinic diesel oil . والزيوت الأخرى ، بما في ذلك الزيوت
 البيضاء white oils ، وزيوت فول الصويا المعالجة بابوكسي epoxidized soybean oils
 وزيوت السليكون silicone oils ، مفيدة أيضاً كمخفف شائع في تركيبات هذا الاختراع.

الوصف التفصيلي

١٥ وقد تم تحديد أمان التركيب موضوع هذا الاختراع عن طريق حفظ التركيب عند
 -٢٥م لمدة ٤٨ ساعة ، متبوعاً بفحص التركيب للتأكد من وجود بللورات crystals
 (" اختبار التبلر crystallization test ") . (وفي حالة عدم تكون البلورات بعد ٢٤ ساعة
 عند -٢٥م ، يضاف مقدار صغير جداً من بللورات بذرية من فوق أكسيد كيتون حلقي
 cyclic ketone peroxide نقي إلى التركيب . وبعد إضافة البللورات البذرية ، يترك التركيب
 ٢٠ جانباً لمدة ٢٤ ساعة أخرى عدد -٢٥م . وفي النهاية ، يتم فحص التركيب . ويعتبر
 التركيب مأموناً وثابتاً في الحالات التالية:

- عدم نمو بللورات الأساس البذرية (بشرط إضافة البللورات الأساس البذرية).
- عدم وجود بللورات أو (في حالة إضافة البللورات بذرية) عدم وجود بللورات
 إضافية ، أو
- إذا كان التركيب خالياً تماماً بالبللورات crystals ، أي حتى إذا كانت البللورات
 ٢٥ المضافة اختياريًا قد ذابت.

وبالإضافة إلى " اختبار التبللر " السالف الذكر ، فإن التركيب موضوع هذا الاختراع يجب أن يمر باختبارات الأمان المعتادة التالية:

- اختبار الاحتراق (الاحتراق الفجائي الشديد).
- اختبار الضغط الزمني (الاحتراق الفجائي الشديد).
- اختبار كوينن Koenen (التسخين في حيز محدود).
- اختبار وعاء الضغط (PVT) (في ع ض) (تسخين في حيز محدود) ، و
- اختبار وعاء التفجير الحراري (تسخين في حيز محدود).

واجتياز هذه الاختبارات يدل على تصنيف " متوسط " أو " منخفض في التسخين في اختبارات الحيز المحدود ، وتصنيف " سالب " أو " موجب ، بطئ " . في اختبارات الاحتراق . وتضيف الخطورة النهائي ، والذي يستعمل فيه تصنيف أفسى ما يمكن في أي واحد من الاختبارات ، يجب أن يكون " متوسطاً " أو " منخفضاً " . وقد تم توثيق اختبارات الأمان والمعايير المناظرة في " توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل السلع الخطرة ، كتيب الاختبارات والمعايير " .

وفي تجسيم مفصل لها الاختراع ، يتم تصنيع فوق أكسيد الكيتون الحلقي مباشرة في واحد أو أكثر من المخففات الشائعة كما سبق إيضاحه ، يلي ذلك تجميع خليط فوق أكسيد الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxide / المخفف الشائع مع واحد أو أكثر من فوق أكاسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxides ذي الصيغة (II) . واختيارياً ، يمكن إضافة واحد أو أكثر من مخففات إضافية شائعة . وكما سبق إيضاحه ، فإن صنع تركيب فوق أكسيد كيتون حلقي به محتوى أكسجين نشط كل مرتفع يكون مفضلاً بالنسبة للاستعمال الفعال للمفاعل والكواشف.

ولتخزين ونقل كميات ضخمة من التركيب وفقاً لهذا الاختراع ، قد يكون من الضروري أن يتم (أيضاً) تخفيف تركيب فوق أكسيد الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxide موضوع الاختراع بواحد أو أكثر من فوق أكسيد ثنائي الألكيل dialkyl peroxides ذي الصيغة (II) و/أو واحد أو أكثر من مخففات شائعة ، بحيث يفي ذلك بأنظمة وتعليمات التخزين والنقل المأمون . ويكون هذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة للكميات الضخمة التي يتم تخزينها ونقلها في صهاريج أو خزانات والحاويات الضخمة الوسيطة . ويفضل إضافة

فوق أكسيد (أكاسيد) ثنائي الألكيل ومخفف (مخففات) شائعة بعد تحضير فوق أكسيد الكيتون الحلقي ، طالما يتم إضافته قبل التخزين . وحسب الرغبة ، يمكن أيضاً إضافة مخفف (مخففات) شائعة قبل أو أثناء تحضير فوق أكسيد الكيتون الحلقي.

ويلاحظ أن فوق الأكسيد الثنائي الألكيل dialkyl peroxides ذي الصيغة (II) والمخفف الشائع ، في حالة استعماله ، يمكن تجميعهما معاً قبل الاستعمال . وبذلك ، في هذه الحالة فإن الأنسب هو أن يتم شراء واستعمال فوق أكاسيد ثنائي ألكيل خاصة تحتوي على واحد أو أكثر من مخففات شائعة.

ويمكن أن يحتوي التركيب موضوع هذا الاختراع اختياريًا على إضافات معينة طالما أن هذه الإضافات لا تؤثر على خاصية الأمان ، وقابلية النقل و/أو ثبات التخزين للتركيب . وكأمثلة لهذه الإضافات يكون الآتي: مضادات أوزان ، ومضادات تأكسد ، ومضادات تحلل ، ومثبتات فوق البنفسجية ، وعوامل إسهامية ، ومبيدات فطر ، وعوامل سنائية مضادة ، وصبغات ، وعوامل تلوين ، وعوامل ارتباط ، ومساعدات إنتشار ، وعوامل انتفاخ ، ومشحمت ، وزيت معالجة ، وعوامل مزيلة للأتربة . ويمكن استخدام هذه الإضافات بمقاديرها المعتادة . وعند استعمال هذه الإضافات ، فإنها تضاف عادة إلى تركيب فوق أكسيد الكيتون الحلقي بفترة قصيرة قبل استعمال التركيب في عمليات بلمرة أو عمليات تغيير بوليمر (إسهامي) (co)polymer.

ويتعلق هذا الاختراع أيضاً باستعمال تركيبات فوق أكسيد الكيتون الحلقي في عمليات بلمرة polymerization (أساسية) ، وعمليات تغيير بوليمر (إسهامي) (co)polymer ، مثل معالجة تيار متعدد بروبيلين polypropylene محكوم ، وتفاعلات أخرى تتضمن فوق أكاسيد مثل تخليق كيماويات معينة . وتعتبر التركيبات وفقاً لها الاختراع مناسبة بصورة فائقة لعمليات البلمرة polymerization أو عمليات تغيير بوليمر إسهامي التي تحتاج إلى ضغط زائد أو مرتفع . وكمثال ذلك تذكر عملية البلمرة المرتفعة الضغط للإيثيلين ethylene لإنتاج متعدد إيثيلين polyethylene منخفض الكثافة وفي تفاعلات البلمرة ، يمكن استعمال إضافات شائعة ، مثل عوامل تحويل السلسلة وما شابه ذلك.

ويوضح هذا الاختراع بالأمثلة التالية: ٢٥

المواد:

- فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) Di(tert-butyl) peroxide منتج (Trigonox®B) سابقاً Nobel AKzo (تجربة : ٩٩٪ بالوزن ، أكسجين نشط Active Oxygen : ٠,٨٣٪ بالوزن).

٥ - فوق أكسيد كيتون مثيل إيثيل حلقي Cyclic methyl ethyl ketone peroxide - منتج (Trigonox®301) سابقاً Nobel AKzo (تجربة : ٤١٪ في Isopar®M ، أكسجين نشط Active Oxygen : ٧,٤٥٪ بالوزن).

مثال ١

١٠ تحضير تركيب يتضمن ١٦,٤٪ بالوزن (٪ وزن) من فوق أكسيد مثيل إيثيل كيتون cyclic ethyl ketone peroxide ، و ٦٠٪ وزن من فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) ، و ٢٣,٦٪ وزن من Isopar®M : يتم شحن وعاء تفاعل بمقدار ٩٠٠ جم من Trigonox®B وبعد ذلك يتم تحديد جرعة بمقدار ٦٠٠ جرام من Trigonox®301 . ويتضمن الخليط الناتج محتوى أكسجين نشط بنسبة ٩,٤١٪ وزن ومحتوى أكسجين نشط مرجعه فوق أكسيد مثيل إيثيل كيتون حلقي بمقدار ٢,٩٨٪ وزن . ويمر هذا التركيب باختبار وعاء الضغط : منخفض.

مثال ٢


١٥ تحضير تركيب يتضمن ٢٠,٥٪ بالوزن (٪ وزن) من فوق أكسيد مثيل إيثيل كيتون cyclic methyl ethyl ketone peroxide ، و ٥٠٪ وزن من فوق أكسيد ثنائي (ثلاثي - بيوتيل) di(tert-butyl) peroxide ، و ٢٩,٥٪ وزن من Isopar®M : يتم شحن وعاء تفاعل بمقدار ٧٥٠ جم من Trigonox®B وبعد ذلك يتم تحديد جرعة بمقدار ٧٥٠ جرام من Trigonox®301 . ويتضمن الخليط الناتج محتوى أكسجين نشط بنسبة ٩,١٤٪ وزن ومحتوى أكسجين نشط مرجعه فوق أكسيد مثيل إيثيل كيتون حلقي بمقدار ٣,٧٣٪ وزن . ويمر هذا التركيب باختبار وعاء الضغط : منخفض.

أمثلة مقارنة


٢٥ أوضح فوق أكسيد مثيل إيثيل الكيتون الحلقي cyclic methyl ethyl ketone peroxide تكون باللورات عند صياغة مع Isopar®M فقط بحيث أن الناتج يتضمن محتوى أكسجين نشط بنسبة ٣,٥٪ أو أكثر.

عناصر الحماية

- ١ - تركيب بيروكسيد كيتون (ketone peroxide) حلقي يشتمل على:
- ٢ واحد أو أكثر من بيروكسيدات الكيتون الحلقي من الصيغة (١)



- ٤ حيث تختار $R_6 - R_1$ بشكل مستقل من المجموعة المكونة من هيدروجين (hydrogen) و
- ٥ C_{1-20} ألكيل (C_{1-20} alkyl) مستقيم أو متفرع و C_{3-20} ألكيل حلقي و C_{6-20} أريل (C_{6-20} aryl) و
- ٦ C_{7-20} ارالكيل (C_{7-20} aralkyl) و C_{7-20} الكاريل (C_{7-20} alkaryl) و كل من $R_6 - R_1$ يمكن استبداله
- ٧ بواحد أو أكثر من المجموعة المكونة هيدروكسي (hydroxyl) و C_{1-20} ألكوكسي
- ٨ (C_{1-20} alkoxy) و C_{1-20} ألكيل و C_{6-20} أريلوكسي (C_{6-20} aryloxy) وهالوجين (halogen) واستر
- ٩ (ester) و كربوكسي (carboxy) و نيتريل (nitrile) وأميدو (amido) و حيث يمكن أن تكون كل
- ١٠ مجموعة من R_1 مع R_2 و R_3 مع R_4 و R_5 مع R_6 مع الكربون المتصلة به مركب حلقي
- ١١ مشابه؛ و
- ١٢ واحد أو أكثر من بيروكسيد ثاني ألكيل (dialkyl peroxides) وفقاً للصيغة $R_7-O-O-R_8$ ، حيث
- ١٣ R_7 و R_8 يختار بشكل مستقل من المجموعة المكونة من ألكيل C_{4-20} alkyl غير مستبدل متفرع
- ١٤ أو مستقيم و ألكيل حلقي cyclalkyl C_{3-20} و أريل C_{6-20} aryl و ارالكيل C_{7-20} aralkyl و
- ١٥ الكاريل C_{7-20} alkaryl.
- ١٦ على شرط أن تركيب بيروكسيد كيتون الحلقي cyclic ketone peroxide ليس وقود يحتوي على
- ١٧ 10^{-1} - 10^{-4} وزن بالمائة من بيروكسيد كيتون حلقي cyclic ketone peroxides أو أكثر يختار
- ١٨ من مجموعة البيروكسيدات peroxides التي تمثلها الصيغة




١٩

- ٢٠ حيث R_1 ، R_3 ، و R_5 تختار بشكل مستقل من المجموعة التي تتكون من هيدروجين و hydrogen و ألكيل C_{1-20} alkyl و ألكيل حلقي C_{3-20} cycloalkyl و أريل C_{6-20} aryl والكاريل
- ٢١ هذه المجموعة التي تشتمل على جزيئات ألكيل متفرع أو مستقيم و R_2 ،
- ٢٢ C_{7-20} aralkyl و R_4 ، و R_6 تختار بشكل مستقل من المجموعة التي تتكون من هيدروجين و hydrogen و
- ٢٣ ألكيل C_{2-20} alkyl و ألكيل حلقي C_{3-20} cycloalkyl و أريل C_{6-20} aryl و ارالكيل C_{7-20} aralkyl
- ٢٤ و C_{7-20} ، هذه المجموعات التي تشتمل على جزيئات ألكيل حلقي cycloalkyl أو مستقيم وكل
- ٢٥ من R_6-R_1 يمكن استبداله بواحد أو أكثر من المجموعة التي تتكون من ألكيل متفرغ أو
- ٢٦ مستقيم أو هيدروكسي (hydroxyl) أو ألكوكسي (alkoxy) أو أريلوكسي (aryloxy) أو استر ester
- ٢٧ أو كربوكسي (carboxy) أو نيتريل (nitrile) أو أميدو (amido) أو ثاني - ربعي - بيوتيل
- ٢٨ بيروكسيد (di-tert-butyl peroxide) على شرط أن البيروكسيد المذكور يكون حتى
- ٢٩ ٣٥٪ على الأقل من وزن كل بيروكسيد الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxides المذكور في الوقود.

١ ٢- تركيب بيروكسيد كيتون (ketone peroxide) حلقي يشتمل على:

٢ واحد أو أكثر من بيروكسيدات الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxides من الصيغة (١)




٣

٤ حيث تختار R_6-R_1 بشكل مستقل من المجموعة المكونة من هيدروجين (hydrogen) و

٥ ألكيل C_{1-20} alkyl (مستقيم أو متفرع و ألكيل حلقي C_{3-20} cycloalkyl و أريل aryl

- ٦ C_{6-20} aryl) C_{7-20} ارالكيل (C₇₋₂₀ aralkyl) و C_{7-20} الكاريل (C₇₋₂₀ alkaryl) وكل من
- ٧ $R_6 - R_1$ يمكن استبداله بواحد أو أكثر من المجموعة المكونة هيدروكسي (hydroxyl) و C_{1-20}
- ٨ ألكوكسي (C₁₋₂₀ alkoxy) و C_{1-20} ألكيل و C_{6-20} أريلوكسي (C₆₋₂₀ aryloxy) وهالوجين
- ٩ (halogen) و استر (ester) و كربوكسي (carboxy) و نيتريل (nitrile) و أميدو (amido) واحد أو
- ١٠ أكثر من بيروكسيد ثاني ألكيل (dialkyl peroxides) وفقاً للصيغة $R_7-O-O-R_8$ ، حيث R_7 و R_8
- ١١ يختار بشكل مستقل من المجموعة المكونة من C_{4-20} ألكيل غير مستبدل متفرع أو مستقيم
- ١٢ و ألكيل حلقي C_{3-20} cycloalkyl و أريل C_{6-20} aryl و ارالكيل C_{7-20} aralkyl و C_{7-20}
- ١٣ الكاريل . على شرط أن تركيب بيروكسيد كيتون الحلقي ليس وقود يحتوي على ٠.٠٠١-١٠
- ١٤ وزن بالمائة من بيروكسيد كيتون حلقي أو أكثر يختار من مجموعة البيروكسيدات التي تمثلها
- ١٥ الصيغة



- ١ ٣- تركيب وفقاً للعنصرين (١ أو ٢) يشتمل كذلك على مكونات رغو Phlegmatiser (مخفف).
- ١ ٤- تركيب وفقاً لأي من العناصر ١-٣ حيث يكون محتوى الأوكسجين (oxygen) النشط
- ٢ المنسوب لبيروكسيد الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxides تحت ٦ وزن٪ حسب الوزن
- ٣ الكلي لتركيب بيروكسيد الكيتون الحلقي cyclic ketone peroxides.
- ١ ٥- تركيب وفقاً لأي من العناصر ١-٤ حيث تختار بيروكسيد الكيتون الحلقي
- ٢ cyclic ketone peroxides من المجموعة المكونة من بيروكسيد كيتون حلقي مشتق من
- ٣ أسيتون (acetone) ومثيل إيثيل كيتون (methyl ethyl ketone) ومثيل بروبييل كيتون
- ٤ (methyl prpyl keton) ومثيل أيزو بروبييل كيتون (methyl isopropyl ketone) ومثيل بيوتيل
- ٥ كيتون (methyl butyl ketone) ومثيل أيزو بيوتيل كيتون (methyl isobutyl ketone) أو مثيل

- ٦ أميل كيتون (methyl amyl ketone) ومثيل أيزو أميل كيتون (methyl isoamyl ketone)
- ٧ وهكسانون حلقي (cyclohexanone) وخلائط منها.
- ١ ٦- تركيب وفقاً لأي من العناصر ١-٥ ، حيث R_7 ، و R_8 من بيروكسيد ثاني ألكيل
- ٢ (dialkyl peroxide) وفقاً للصيغة (II) $R_7-O-O-R_8$ يختار بشكل مستقل من المجموعة التي
- ٣ تتكون من جزيئات ألكيل C_{4-12} مشابهة.
- ١ ٧- تركيب وفقاً لأي من العناصر ١-٦ ، حيث على الأقل واحد من R_7 ، و R_8 من بيروكسيد
- ٢ ثاني ألكيل dialkyl peroxide وفقاً للصيغة (II) $R_7-O-O-R_8$ يختار من المجموعة المكونة من
- ٣ جزيئات ألكيل C_{4-12} متفرع ويفضل كلا من R_7 ، و R_8 من بيروكسيد ثاني ألكيل
- ٤ dialkyl peroxide وفقاً للصيغة (II) $R_7-O-O-R_8$ يختار من المجموعة المكونة من جزيئات
- ٥ ألكيل C_{4-12} متفرع.
- ١ ٨- تركيب وفقاً لأي من العناصر ١-٧ ، حيث يكون بيروكسيد ثاني ألكيل dialkyl peroxide
- ٢ وفقاً للصيغة (II) $R_7-O-O-R_8$ هو ثاني (رباعي - بيوتيل) بيروكسيد di(tert-butyl) peroxide أو
- ٣ ثاني (رباعي - أميل) بيروكسيد di(tert-amyl) peroxide.
- ١ ٩- تركيب وفقاً لأي من العناصر ٣-٨ ، حيث مكون الرغو Phlegmatiser هو
- ٢ Isopar® M أو Soltrol® 170.
- ١ ١٠- تركيب بيروكسيد كيتون حلقي يختار من المجموعة المكونة من:
- ٢ أ- بيروكسيد كيتون حلقي cyclic ketone peroxides أو أكثر يختار من مجموعة
- ٣ بيروكسيد كيتون حلقي مشتق من بنتانول حلقي (cyclopentanone) وهكسانون
- ٤ حلقي (cyclohexanone) و٢- مثيل هكسانون حلقي 2- methyl cyclohexanone
- ٥ و٣،٣،٥- ثالث مثيل هكسانون حلقي 5,3,3-trimethyl cyclohexanone؛ و

- ٦ ب- بيروكسيد ثاني ألكيل dialkyl واحد أو أكثر وفقاً للصيغة (II) $R_7-O-O-R_8$
- ٧ بشكل مستقل من مجموعة C_{4-20} ألكيل متفرع أو مستقيم غير مستبدل أو
- ٨ ألكيل حلقي cycloalkyl C_{3-20} أو أريل aryl C_{8-20} أو ألكيل aralkyl C_{7-20}
- ٩ و الكاريل alkaryl C_{7-20} .
- ١ ١١- استخدام تركيب وفقاً لعنصر الحماية رقم (١) ، في عملية بلمرة polymerization أو
- ٢ تحوير بوليمر (مشترك).
- ١ ١٢- الاستخدام وفقاً للعنصر (١١) ، حيث تتم العملية عند ضغط عالي أو متزايد.