



Opublikowano dnia 15 września 1956 r.



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY

Nr 39222

Kl. 67 a, 18

Zakład Szkła Gospodarczego „Krosno” *)

Przedsiębiorstwo Państwowe

CO 9g 1/02

Krosno, Polska

Muł szlifierski do polerowania szkła zdobionego

Patent trwa od dnia 5 maja 1955 r.

Dotychczas do polerowania szkła zdobionego używano kólek z drzewa topolowego, a po nadaniu przez nie odpowiedniego szlif polerowano szlamem szlifierskim, w końcowej zaś fazie polerowano za pomocą szczotek, przystosowanych do tej pracy, co było niedogodne i zajmowało dużo czasu.

Tych niedogodności nie posiada używane obecnie szlifowanie szkła, ponieważ zamiast szlamu szlifierskiego (z piasku) i robót dodatkowych używa się do polerowania szkła gospodarczego muł według wynalazku, otrzymywany z łupku alunowego z karpackich osadów, zwanego lokalnie łupkiem manielitowym, który obracany jest w bębnie, a przez ścieranie się ciągle łącz-

nie z wodą tworzy wilgotną mączkę w ciągu 30 minut. Użycie mułu według wynalazku daje trzykrotne korzyści w pracy i wyłącza robotę stolarską do sporządzania kólek szlifierskich oraz pozwala na uzyskanie ostatecznych szlifów na zdobionych wyrobach ze szkła gospodarczego.

Zastrzeżenie patentowe

Muł szlifierski do polerowania szkła zdobionego, znamienny tym, że składa się z przetartego w ciągu 30 minut w bębnie łącznie z wodą łupku alunowego z karpackich osadów, zwanego lokalnie łupkiem manielitowym.

Zakłady Szkła Gospodarczego

„Krosno”

Przedsiębiorstwo Państwowe

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Bogusław Bazentkiewicz.