


10 stycznia 1931 r.

D21h 3/82

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12740.

Kl. 55 f 14.

Emil Kuźnicki Fabryka Tektury Dachowej, Produktów
Chemicznych i Asfaltu S. A.
(Oświęcim, Polska).

Sposób barwienia papy dachowej i podobnych materiałów.

Zgłoszono 3 września 1929 r.
Udzielono 21 listopada 1930 r.

Barwienie papy dachowej i podobnych materiałów, służących do krycia dachów, ścian i tym podobnych celów, odbywa się dotychczas ręcznie lub mechanicznie przy wytwarzaniu tych materiałów lub też dopiero na dachu lub ścianie po dokonaniu pokrycia.

Wynalazek niniejszy polega na tem, że papę lub podobne materiały barwi się podczas ich wytwarzania przez nasypywanie na powierzchnię materiału warstwy kolorowego proszku lub grysiku mineralnego. Otrzy-

mana w ten sposób nawierzchnia jest jednolita i posiada estetyczny wygląd, przyczem jest nierozpuszczalna w wodzie oraz odporna na działanie słońca i wpływy atmosferyczne. Stosowany w tym celu proszek lub grysik kolorowy, mineralnego pochodzenia, może być użyty albo w stanie naturalnym, lub też może być zabarwiony barwnikiem nierozpuszczalnym w wodzie i odpornym na działanie słońca i wpływy atmosferyczne.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób barwienia papy dachowej i podobnych materiałów, znamienny tem, że papę pokrywa się podczas wytwarzania jednolitą warstwą kolorowego proszku lub grysiku mineralnego pochodzenia w stanie naturalnym lub zabarwionego nierozpuszczalnym w wodzie barwnikiem, poczem warstwę tę poddaje się mechanicznej ob-

róbce, celem otrzymania jednolitej nawierzchni.

Emil Kuźnicki
Fabryka Tektury Dachowej,
Produktów Chemicznych
i Asfaltu S. A.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.