【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-526819(P2004-526819A)
【公表日】平成16年9月2日(2004.9.2)
【年通号数】公開・登録公報2004-034
【出願番号】特願2002-561544(P2002-561544)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ０８Ｌ　27/06
　Ａ６１Ｊ　 1/10
　Ｂ６５Ｄ　30/02
　Ｃ０８Ｌ　23/00
　Ｃ０８Ｌ　53/00
【ＦＩ】
　Ｃ０８Ｌ　27/06
　Ｂ６５Ｄ　30/02
　Ｃ０８Ｌ　23/00
　Ｃ０８Ｌ　53/00
　Ａ６１Ｊ　 1/00　　３３１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成17年1月31日(2005.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５５質量％～７５質量％のエチレン－酢酸ビニルコポリマーと、２５質量％～４５質量％のメタロセン触媒ポリエチレン－オクテンコポリマーとを含む可撓性単層エラストマーフィルムであって、実質的に可塑化ポリ塩化ビニルの組織である組織を有し、本質的に浸出物質を含まないことを特徴とするフィルム。
【請求項２】
　該フィルムが、０．１５２ｍｍ（０．００６インチ）厚のフィルムで、１００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間～６００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間の酸素透過率と、１０００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間～５０００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間の二酸化炭素透過率及び１．７ｇ／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間～２．７ｇ／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間の水蒸気透過率を有する請求項１に記載のフィルム。
【請求項３】
　該フィルムが、０．１５２ｍｍ（０．００６インチ）厚のフィルムで、３００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間～４００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間の酸素透過率と、２５００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間～３５００ｃｍ$^3$／６４５ｃｍ$^2$（１００ｉｎ$^2$）／２４時間の二酸化炭素透過率を有する請求項１又は２に記載のフィルム。
【請求項４】
　医療製品を貯蔵する為の可撓性単層バッグであって、請求項１～３のいずれか１項に記載の可撓性単層エラストマーフィルムで造られていることを特徴とするバッグ。